

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 20.01.12.

③③ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 26.07.13 Bulletin 13/30.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥③ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : ONDULINE Société anonyme — FR.

⑦② Inventeur(s) : THOMAS MICHEL, FOUTEL MARTIN,
BARRE FABIEN, MAFFEI ILARIO et BOCCHIN VAL-
TER.

⑦③ Titulaire(s) : ONDULINE Société anonyme.

⑦④ Mandataire(s) : CABINET HARLE ET PHELIP Société
anonyme.

⑤④ PLAQUE DE COUVERTURE CELLULOSIQUE BITUMÉE RESISTANTE AU FEU ET PROCÉDE DE
FABRICATION.

⑤⑦ La présente invention concerne des plaques en fibres
de cellulose imprégnées de bitume, comportant sur une de
leurs surfaces principales une couche de primaire de col-
lage et, déposé sur cette couche de primaire de collage, un
revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible.
Dans un mode préféré de l'invention, le graphite expansible
a un coefficient d'expansion supérieur à 120 cm³/g à 600°C
et la couche de graphite expansible correspond à un gram-
mage en matières sèches de 80 à 140 g/m². Les plaques de
la présente invention ont une résistance au feu répondant
notamment à la norme européenne EN 13 501-5. Elles sont
principalement destinées à être utilisées comme matériau
de couverture, et en particulier comme matériau de couver-
ture pour des toitures.



La présente invention concerne de manière générale des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume résistantes au feu ainsi que leur procédé de fabrication. Lesdites plaques sont principalement destinées à être utilisées comme matériau de couverture, et en particulier, comme matériau de couverture pour des toitures.

5 Les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume sont des matériaux bien connus de l'homme du métier. Elles sont généralement fabriquées à partir de papier recyclé et de forme rectangulaire. Classiquement, le papier recyclé subit une étape de traitement pour ôter les éléments non cellulotiques, tels que des agrafes par exemple, et une étape de défilage avant de former une pâte à papier qui sera mise à plat sur une toile puis égouttée et
10 calibrée. Il est possible d'ajouter d'autres éléments à la pâte comme par exemple des pigments dans le but d'obtenir des plaques de couverture colorées et adaptées à l'environnement architectural. La pâte en fibres de cellulose peut être ondulée à l'aide d'une machine telle que décrite dans le brevet FR 2496551 ou dans la demande européenne EP 0844071, de façon à obtenir des plaques rectangulaires dont les ondulations sont parallèles aux deux bords de la
15 longueur. Après séchage, on obtient une plaque en fibres de cellulose qui peut être découpée à la dimension voulue. Les plaques sont ensuite trempées dans du bitume puis refroidies et éventuellement revêtues d'une couche de peinture.

Les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume sont des matériaux présentant de nombreux avantages pour le domaine de la construction et de la rénovation. Ces plaques
20 sont légères, résistantes, ultra-flexibles, faciles à installer, et peu coûteuses. Leur flexibilité permet une adaptation aux légères déformations inhérentes aux charpentes anciennes. C'est une caractéristique importante pour la rénovation de bâtiments. Leur faible poids autorise une pose sur charpente légère. L'absence de surcharge importante limite ainsi les renforcements des structures souvent nécessaires en travaux de rénovation. La coupe et le perçage de ces
25 plaques ne nécessitent qu'un outillage très simple tel que le marteau et la scie.

Les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume sont, par conséquent, très largement employées dans le domaine de la construction et de la rénovation. Toutefois, leur faible résistance à un feu extérieur pose un réel problème au vu des normes de sécurité fixées par les autorités nationales et internationales, et notamment face à celles fixées par la
30 commission européenne. En effet, ces normes sont en constante évolution et les exigences imposées sont de plus en plus strictes.

Il existe alors un besoin d'améliorer la résistance au feu des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume.

Pour impartir à un matériau une résistance au feu, il est connu de le revêtir d'un
35 revêtement à base de graphite expansible. Le graphite expansible est un agent intumescent, qui après exposition au feu, se dilate et crée une barrière isolante.

Le brevet US 6436510 décrit des feuillets en fibres de cellulose présentant un revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible et un polymère thermoplastique ou

thermodurcissable. Une fois revêtus du liant polymérique et du graphite expansible, les feuillets en fibres de cellulose sont ensuite enrobés de bitume puis mis sous forme de bardeaux plats utilisables comme matériaux de couverture pour toiture.

5 Toujours dans le domaine de la construction, le brevet US 2011/011021 décrit des palettes à base de fibres de coton. Les fibres de coton sont recouvertes de graphite expansible à l'aide d'un liant par liaison mécanique et/ou par liaison chimique. Le liant utilisé peut être n'importe quel polymère thermoplastique capable de former un film après séchage. En outre sont cités les polyacrylates, les résines époxyde, les résines en acétate de polyvinyle, les polyuréthanes ou encore les caoutchoucs thermoplastiques à base de styrène. Les palettes
10 revêtues de la couche anti-feu peuvent ultérieurement être recouvertes de bitume modifié et ainsi servir de matériau de couverture pour toiture.

La demande de brevet US 2005/0145139 décrit un revêtement anti-feu similaire à ceux mentionnés précédemment. Ce revêtement est préparé à partir d'une composition comprenant au moins d'un liant polymérique de même nature que ceux utilisés dans le brevet
15 US 6436510, de particules de graphite expansible, d'un vecteur tel que de l'eau ou un solvant hydrocarbure suivant la nature du polymère liant, et d'un pigment comme, par exemple, du dioxyde de titane, du carbonate de calcium, ou des borates. Le revêtement est ensuite séché à la température de conservation dudit matériau qui peut être, en outre, un bitume modifié ou des bardeaux. Une couche supplémentaire externe peut être appliquée pour protéger le revêtement
20 des facteurs environnementaux tels que la pluie et le vent.

Parmi les brevets ou demandes de brevets s'intéressant à l'utilisation de revêtements à base de graphite expansible pour l'amélioration de la résistance au feu de matériaux cellulosiques, on peut aussi citer les documents WO 2004/099491, US 5968669, et US
25 6084008. L'une des applications visées dans ces deux derniers brevets est les matériaux de toiture.

Toutefois, la littérature ne décrit pas de revêtement anti-feu pour des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume. Or comme mentionné précédemment, ces plaques présentent de nombreux avantages dans le domaine de la construction mais leur faible résistance au feu ne répond pas aux normes imposées par les autorités européennes.

30 Par conséquent, il existe un besoin d'améliorer la résistance au feu des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume.

L'un des buts de la présente invention est donc d'améliorer la tenue au feu de plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume, de façon à répondre en particulier à la norme européenne EN 13501-5.

35 La norme européenne EN 13501-5, décrite plus en détails dans les exemples de test de résistance au feu, définit les critères auxquels doivent répondre les toitures soumises à un feu extérieur et permet un classement des toitures en fonction de leur résistance au feu.

De manière surprenante, la demanderesse a découvert que pour former une couche suffisamment résistante au feu selon la norme européenne EN 13501-5, le graphite expansible, qui est l'agent ignifuge le plus utilisé dans le domaine des matériaux de couverture, devait être déposé par voie sèche, de préférence par pulvérisation en lit fluidisé ou par trémie, sur une
5 couche de primaire de collage. Les méthodes classiques de l'art antérieur, telles que la pulvérisation du graphite expansible en suspension dans l'eau ou d'une dispersion du graphite expansible dans un liant polymérique, ne marchent pas car ces méthodes ne permettent pas d'obtenir une couche suffisamment homogène de graphite expansible. Dans le cas du mélange binaire « eau/graphite expansible », le problème repose principalement sur une instabilité du
10 mélange conduisant à une séparation des phases dans le circuit de pulvérisation. Cette instabilité peut en partie être corrigée par l'augmentation de la viscosité de la phase dispersante, en l'occurrence celle de l'eau. Cependant, cette augmentation de la viscosité de la phase dispersante entraîne des difficultés de mise en œuvre d'un dépôt par pulvérisation. Dans le cas du mélange binaire « liant polymérique/graphite expansible », les problèmes principaux
15 sont d'une part, un problème de dispersion des particules de graphite expansible dans le liant polymérique du fait d'affinités électrostatiques entre les deux phases, et d'autre part, un problème de pulvérisation. Pour surmonter le problème technique lié au dépôt par pulvérisation et à l'homogénéité de la couche de graphite, la demanderesse a mis au point un procédé qui consiste à déposer d'abord une couche de primaire de collage sur les plaques de couverture, puis à déposer, par voie sèche, de préférence par pulvérisation en lit fluidisé ou par trémie, un revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible.
20

La présente invention a donc pour objet des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume, comportant sur au moins une de leurs surfaces principales une couche de primaire de collage, et, déposé sur cette couche de primaire de collage, un revêtement anti-feu
25 comprenant du graphite expansible.

De préférence, la couche de primaire de collage et le revêtement anti-feu à base de graphite expansible sont en contact direct.

Par revêtement anti-feu, on entend un revêtement qui permette une protection contre l'incendie de matériaux inflammables tels que le bitume et les fibres de cellulose, c'est-à-dire
30 retardant ou stoppant la propagation et la pénétration du feu.

La présente invention a aussi pour objet un procédé de fabrication des plaques telles que définies ci-dessus. Ce procédé comprend (a) le dépôt d'un primaire de collage sur au moins une des surfaces principales de la plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume, (b) le dépôt par voie sèche, sur la couche de primaire de collage, d'un revêtement anti-feu
35 comprenant du graphite expansible, et optionnellement, (c) le dépôt d'une couche de peinture sur le revêtement anti-feu.

La présente invention a encore pour objet l'utilisation des plaques telles que définies ci-dessus comme matériau de couverture pour toitures.

Dans la présente demande, lorsqu'un article comprend un ou plusieurs revêtements à sa surface, l'expression "déposer une couche ou un revêtement sur l'article" signifie qu'une couche ou un revêtement est déposé sur la surface à découvert (exposée) du revêtement externe de l'article, c'est-à-dire son revêtement le plus éloigné du substrat.

5 Dans la présente demande, un revêtement qui est "sur" un substrat/revêtement ou qui a été déposé "sur" un substrat/revêtement est défini comme un revêtement qui (i) est positionné au-dessus du substrat/revêtement, (ii) n'est pas nécessairement en contact avec le substrat/revêtement, c'est-à-dire qu'un ou plusieurs revêtements intermédiaires peuvent être disposés entre le substrat/revêtement et le revêtement en question (toutefois, il est de
10 préférence en contact direct avec ledit substrat/revêtement), et (iii) ne recouvre pas nécessairement le substrat/revêtement complètement. Lorsque "une couche 1 est localisée sous une couche 2", on comprendra que la couche 2 est plus éloignée du substrat que la couche 1.

Selon l'invention, les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume utilisées pour
15 le dépôt du primaire de collage et le dépôt du revêtement anti-feu sont fabriquées selon un procédé parfaitement connu de l'homme du métier. Ce procédé qui est exemplifié dans la présente demande comprend les étapes principales suivantes :

- la fabrication d'une feuille de carton à partir de fibres de celluloses ;
- l'enduction d'une des faces de la feuille de carton par une résine thermodurcissable
20 contenant éventuellement des pigments ;
- optionnellement, l'ondulation de la feuille de carton ;
- le séchage et la découpe de la feuille de carton ;
- l'imprégnation à cœur de la feuille de carton dans du bitume à chaud.

Selon l'invention, les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume utilisées pour
25 le dépôt du primaire de collage et le dépôt du revêtement anti-feu comprennent typiquement 40 à 60% en poids de bitume par rapport au poids total desdites plaques imprégnées. Elles comprennent typiquement 40 à 60% en poids de fibres de cellulose par rapport au poids total desdites plaques imprégnées. Elles comprennent typiquement 0,5 à 2% en poids de résine thermodurcissable par rapport au poids total desdites plaques imprégnées.

30 Dans un mode particulier de réalisation, les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume comprennent 0,5 à 2% en poids de pigments par rapport au poids total desdites plaques imprégnées.

Dans un autre mode particulier de réalisation, elles comprennent 5 à 12% en poids de charges minérales par rapport au poids total desdites plaques imprégnées.

35 La liste des constituants des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume donnée ci-dessus n'est bien entendu pas limitative.

Le bitume utilisé est un mélange de matières hydrocarbonées d'origine naturelle issues de la fraction lourde obtenue lors de la distillation du pétrole, ou provenant de gisements

naturels se présentant sous forme solide ou liquide, de densité de 0,8 à 1,2. Sont également admis comme bitumes au sens de l'invention les bitumes modifiés par incorporation d'additifs de toute nature tels que des additifs en vue d'améliorer les caractéristiques d'adhésivité, en vue d'apporter artificiellement les propriétés nécessaires à la mise en émulsion cationique, par incorporation d'élastomères, sous forme de poudre de caoutchouc ou autre, ou bien encore les bitumes améliorés par l'addition de polymères de différents types ; cette liste n'étant bien entendu pas limitative.

Les fibres de cellulose sont typiquement des fibres de celluloses recyclées issues de vieux papiers, cartons ou journaux par exemple ; la liste n'étant pas limitative.

La résine thermodurcissable est une résine ou un mélange de résines choisies de préférence parmi les résines époxydes, les résines polyuréthanes, les résines polyurées, les résines polyurée-formaldéhydes, les résines mélamines-formaldéhydes, les résines époxyvinylesters ou les résines vinylesters ; la liste n'étant pas limitative.

Les pigments sont de préférence des oxydes métalliques tels que l'oxyde de fer ou l'oxyde de chrome ; la liste n'étant pas limitative. L'oxyde de fer permet d'obtenir quasiment toutes les couleurs. Le rôle des pigments est notamment d'obtenir des plaques de couverture colorées adaptables à l'environnement architectural.

Les charges minérales sont principalement apportées par les grades de vieux papier recyclé utilisé pour former la pâte à papier qui sert à fabriquer les plaques en fibres de celluloses imprégnées de bitume. Les charges minérales sont typiquement des carbonates, des silicates et des aluminates. Dans un mode particulier de l'invention, ces charges minérales peuvent être ajoutées dans les fibres de cellulose recyclées à l'étape de défilage ou à l'étape d'égouttage.

Dans un mode particulier de l'invention, les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume utilisées pour le dépôt du primaire de collage et le dépôt du revêtement anti-feu présentent des ondulations destinées notamment à collecter de l'eau. Comme décrit dans le brevet FR 2755712, les ondulations peuvent être de forme régulière et sensiblement sinusoïdale. Les plaques peuvent également présenter une alternance d'ondes et de zones plates. Par ailleurs, les ondulations peuvent être différentes, par exemple, de type crénelé ou en V.

Dans la présente invention, les ondulations sont de préférence sinusoïdales. La hauteur des ondulations sinusoïdales est généralement de 10 à 100 mm, et de préférence de 30 à 45 mm. Le rapport entre l'amplitude des ondulations et leur pas varie de préférence de 1/2 à 1/1.

Le grammage des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume avant le dépôt du primaire de collage et le dépôt du revêtement anti-feu est généralement supérieur à 0,8 kg/m², et avantageusement supérieur à 2,6 kg/m².

Dans la présente demande, tous les grammages sont rapportés à la surface développée de la plaque ondulée. Dans le cas où les ondulations sont parallèles à la longueur de la plaque,

la surface développée de la plaque ondulée est obtenue en multipliant la longueur de la plaque ondulée par la largeur développée de la plaque ondulée, c'est-à-dire par la distance suivant au plus près le profil de l'ondulation de la plaque. Dans le cas où les ondulations sont parallèles à la largeur de la plaque, la surface développée de la plaque ondulée est obtenue en multipliant la largeur de la plaque ondulée par la longueur développée de la plaque ondulée, c'est-à-dire par la distance suivant au plus près le profil de l'ondulation de la plaque.

L'épaisseur des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume avant le dépôt du primaire de collage et le dépôt du revêtement anti-feu est généralement au minimum de 1,5 mm, de préférence elle est supérieure à 2 mm, et mieux encore, elle varie de 2,5 à 3,5 mm.

Selon l'invention, les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume décrites précédemment sont revêtues d'une couche de primaire de collage et d'un revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible.

Le primaire de collage a principalement pour rôle de favoriser l'adhésion des couches ultérieures dans le produit final, en particulier l'adhérence et la cohésion des particules de graphite expansible. Le primaire de collage comprend de préférence un liant polymérique. Le liant polymérique est de préférence un polymère ou un mélange de polymères choisi parmi les résines thermoplastiques telles que les résines polyvinyliques, les résines polyvinylidéniques, les résines polyacryliques, les résines méthacryliques, ou les résines polystyréniques; la liste n'étant pas limitative. Un exemple de résine thermoplastique préférée est un polymère du type acétate de vinyle.

La couche de primaire de collage dans le produit final correspond à un grammage en matières sèches généralement de 10 à 200 g/m², et de préférence de 20 à 70 g/m².

Le revêtement anti-feu de l'invention comprend du graphite expansible. Ce revêtement est de préférence directement en contact avec la couche de primaire de collage. Le procédé de dépôt du revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible est décrit plus loin.

Le graphite expansible de la présente invention a typiquement une structure cristalline composée d'atomes de carbone formant des plans empilés parallèlement dans lesquels ont été insérées des molécules d'acide, comme par exemple, des molécules d'acide sulfurique ou d'acide nitrique. Lorsque le graphite expansible est exposé au feu ou à une flamme, les molécules d'acide se décomposent en générant du gaz. La pression de ce gaz oblige alors les plans graphitiques à s'écarter ce qui engendre une dilatation du graphite. Le volume des particules de graphite peut ainsi être multiplié par un facteur de plus de 80 en quelques secondes. Le graphite ainsi dilaté a une faible densité ; il n'est pas combustible et constitue un bon isolant thermique du fait qu'il réfléchit une partie de la chaleur radiante.

D'autres avantages connus du graphite expansible sont, en outre, qu'il est d'origine naturelle, qu'il n'est pas polluant et qu'il ne se dissout pas dans l'eau. Le graphite expansé sert d'agent ignifuge grâce à une réaction de combustion endothermique, mais surtout grâce à la formation d'une barrière isolante après expansion. Il permet aussi de diminuer la conductivité

thermique d'un matériau. La propagation des flammes est limitée et le rayonnement thermique est faible. Le graphite expansible garantit en outre une faible densité de la fumée et réduit considérablement le dégoulinement du liant bitumeux.

5 Dans la présente invention, le graphite expansible a de préférence un coefficient d'expansion supérieur à $70 \text{ cm}^3/\text{g}$, et avantageusement supérieur à $120 \text{ cm}^3/\text{g}$ lorsqu'il est exposé à une température de 600°C .

Le graphite expansible est généralement sous forme de paillettes pulvérisables. La taille des particules est typiquement de 50 à $600 \mu\text{m}$, et préférentiellement de 150 à $400 \mu\text{m}$.

10 Des particules de graphite expansible sont disponibles dans le commerce auprès d'un grand nombre de fournisseurs. Elles ont une température de "déclenchement" (température à laquelle débute l'expansion du graphite après exposition à une flamme pendant quelques secondes) allant généralement de 130°C à 500°C .

La couche de graphite expansible dans le produit final correspond à un grammage en matières sèches généralement de 50 à 300 g/m^2 , et de préférence de 80 à 140 g/m^2 .

15 Dans un mode particulier de réalisation, la plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume revêtue de la couche de primaire de collage et du revêtement anti-feu peut aussi comporter une couche de peinture déposée sur le revêtement anti-feu. La couche de peinture a pour rôle principal d'améliorer la bonne tenue du graphite dans le temps. Elle est également employée pour un effet esthétique. La peinture utilisable dans la présente invention est
20 typiquement de nature vinylique ou acrylique. Le polymère présent dans la couche de peinture est généralement le même que celui du primaire de collage. La couche de peinture correspond à un grammage en matières sèches généralement de 50 à 300 g/m^2 , et de préférence de 100 à 200 g/m^2 .

25 La présente invention a aussi pour objet un procédé de fabrication des plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume traitées anti-feu telles que décrites ci-dessus.

Ce procédé comprend (a) le dépôt d'un primaire de collage sur au moins une des surfaces principales de la plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume et (b) le dépôt par voie sèche, sur la couche de primaire de collage, d'un revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible.

30 Dans un mode particulier de la présente invention, le procédé comprend une étape de dépôt d'une couche de peinture sur le revêtement anti-feu.

Le dépôt du primaire de collage est fait par pulvérisation, par enduction en utilisant en outre un rouleau ou une brosse, ou par tout autre mode connu de l'homme du métier, le mode préféré étant la pulvérisation. Cette pulvérisation est mise en œuvre, par exemple, à l'aide de
35 buses de balayage telles que celles classiquement utilisées par l'homme du métier pour le dépôt d'une couche de peinture sur une plaque de couverture. Un exemple de mise en œuvre du dépôt du primaire de collage par pulvérisation est détaillé plus loin dans la présente demande. Le primaire de collage est pulvérisé sur au moins une des surfaces principales de la

plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume, de préférence au moins la surface de la plaque présentant la couche de résine thermodurcissable éventuellement pigmentée décrite précédemment. Les buses sont orientées de telle manière que la couche de primaire de collage soit la plus homogène possible. La couche de primaire de collage correspond à un grammage en matières sèches généralement de 10 à 200 g/m², et de préférence de 20 à 70 g/m².

Le dépôt par voie sèche du revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible est préférentiellement réalisé par gravité, en particulier par trémie, ou par pulvérisation, et de façon avantageuse par pulvérisation du graphite expansible en lit fluidisé. Le dépôt par pulvérisation du graphite expansible en lit fluidisé est préféré au dépôt par trémie car il permet d'obtenir une couche de graphite expansible plus homogène et donc plus résistante au feu.

Le dépôt par gravité, en particulier par trémie, consiste à faire défiler la plaque présentant la couche de primaire de collage telle que définie précédemment, sous une trémie (ou réservoir) remplie du graphite expansible ; la surface de la plaque présentant la couche de primaire de collage étant exposée face à la trémie pour que le dépôt du graphite expansible se fasse sur la couche de primaire de collage. La trémie est de préférence équipée en point bas d'un rouleau moleté dont on peut faire varier la vitesse et la position relative par rapport à la paroi de la trémie (correspondant à la taille d'ouverture de la lèvre), le rouleau moleté servant à distribuer le graphite en fonction des quantités requises et de la vitesse de défilement de la plaque.

La pulvérisation du graphite expansible en lit fluidisé consiste à mettre le graphite expansible en suspension dans un tourbillon de courant gazeux de telle sorte que le graphite expansible, qui est un solide, se comporte comme un liquide. Les particules sèches de graphite expansible sont placées dans un conteneur à lit fluidisé. Le courant gazeux est préférentiellement injecté en dessous des particules de graphite expansible de façon à propulser les particules dans le tourbillon de courant gazeux et à former un nuage de particules en suspension dans le courant gazeux. Le courant gazeux utilisé dans la présente invention est préférentiellement un courant d'air ayant une pression variant de 2 à 3 Bar, et mieux encore une pression de 2,5 Bar. La suspension de graphite expansible dans le courant gazeux est ensuite pulvérisée sur la surface principale de la plaque présentant la couche de primaire de collage. La pulvérisation est de préférence effectuée à l'aide de buses ayant une ouverture qui de préférence n'est pas circulaire et dont la surface varie de 45 à 60 mm², de préférence de 50 à 52 mm², et mieux encore elle est de 51,17mm². Un courant d'air de 2 à 3 Bar permet un débit de particules sèches de graphite expansible variant de 400 à 500 g/min par buse. La quantité de graphite expansible déposée dépend de la quantité et de la nature du liant polymérique de la couche de primaire de collage définie précédemment. Par exemple, pour une couche de primaire de collage contenant un acétate de vinyle et correspondant à un grammage en matières sèches allant de 20 à 70 g/m², la quantité de graphite expansible déposée varie de 80 à 140 g/m². Le dépôt par voie sèche du graphite expansible se fait de préférence jusqu'à

saturation physique de la surface de la couche de primaire de collage. L'excès de graphite expansible est ensuite éliminé par soufflage. Sur la plaque, il ne reste ainsi que les particules de graphite expansible en contact avec le primaire de collage.

Le dépôt de la couche de peinture est fait par pulvérisation, par enduction en utilisant en outre un rouleau ou une brosse, ou par tout autre mode connu de l'homme du métier, le mode préféré étant la pulvérisation. Cette pulvérisation est mise en œuvre, par exemple, à l'aide de buses de balayage telles que celles classiquement utilisées par l'homme du métier pour le dépôt d'une couche de peinture sur une plaque de couverture. La couche de peinture correspond à un grammage en matières sèches généralement de 50 à 300 g/m², et de préférence de 100 à 200 g/m².

La présente invention a encore pour objet l'utilisation d'une plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume telle que définie dans la présente invention comme matériau de couverture pour toitures. De manière générale, les plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume de la présente invention sont utilisables dans l'industrie du bâtiment, dans la construction ou la rénovation des toitures. Les plaques selon l'invention sont par exemple utilisables comme accessoires de toiture tels que, sans limitation, des faîtières, des rives, et des costières.

Les exemples ci-dessous illustrent la présente invention sans la limiter.

EXEMPLES

A) Plaques en fibres de cellulose imprégnées de bitume utilisées pour le dépôt de la couche primaire et celui du revêtement anti-feu

a. Matériaux

Des exemples de plaques sont les plaques onduline CLASSIC®, onduline ONDUTOIT®, onduline ONDUVILLA®, ou onduline DURO 235® fabriquées par la société ONDULINE. Toutes ces plaques ont un grammage supérieur à 2,6kg/m², sauf les plaques ONDUTOIT® qui ont un grammage de 2,2kg/m². Les plaques onduline CLASSIC® sont des plaques ondulées ayant un poids de 6,4 kg, une longueur de 200 cm, une largeur de 95 cm, une épaisseur de 3 mm, et des ondulations ayant une hauteur de 38 mm.

Les plaques onduline ONDUTOIT® sont des plaques ondulées idéales pour la couverture de petits bâtiments de stockage (industriels et agricoles), bâtiments annexes et de loisirs. Ce sont des plaques bitumées monocouches, pigmentées dans l'épaisseur, avec résine thermodurcissable. Les plaques ont une longueur de 200 cm, une largeur de 95 cm, une épaisseur de 2,60 mm, une profondeur d'onde de 38 mm, un pas d'onde de 95 mm, un nombre

d'ondes de 9 à 10, et une masse de 5,60 kg. Leur résistance à l'éclatement lorsqu'elles sont sèches est de 17 bars.

Les plaques onduline ONDUVILLA® sont des tuiles ondulées ayant une épaisseur de 3 mm, une profondeur d'onde de 40 mm, une longueur de 40 cm et une largeur de 106 cm. Sont aussi incluses dans les exemples de plaques, les plaques ayant la même épaisseur et la même profondeur d'ondes que les tuiles onduline ONDUVILLA® mais qui ont une longueur de 200 cm et une largeur de 106 cm.

Les plaques onduline DURO 235® sont des plaques ondulées idéales pour la couverture de petits bâtiments de stockage (industriels et agricoles), bâtiments annexes et de loisirs. Ce sont des plaques bitumées monocouches, pigmentées dans l'épaisseur, avec résine thermodurcissable. Les plaques ont une longueur de 200 cm, une largeur de 95 cm, une épaisseur de 3,00 mm, une profondeur d'onde de 38 mm, un pas d'onde de 95 mm, un nombre d'ondes de 10, et une masse de 6,75 kg. Leur résistance à l'éclatement lorsqu'elles sont sèches est de 19 bars.

Les plaques onduline CLASSIC®, onduline ONDUTOIT®, onduline ONDUVILLA®, et onduline DURO 235® contiennent 44% en poids de fibres de cellulose, 8% en poids de charges minérales, 46% en poids de bitumes, 1% en poids de résine thermodurcissable et 1% en poids de pigment.

b. Procédé de fabrication

Un exemple de procédé de fabrication desdites plaques comprend les étapes suivantes qui sont bien connues de l'homme du métier :

- la fabrication d'une pâte à papier à partir de vieux papier débarrassé de tous déchets étrangers comme le plastique par exemple ;
- la mise à plat de la pâte à papier sur une table plate pour un égouttage naturel de la pâte ;
- l'aspiration et le pressage de la pâte afin d'obtenir une feuille de carton ;
- l'enduction par rouleaux, sur l'une des faces de la feuille de carton, d'une résine thermodurcissable contenant des pigments tels que l'oxyde de fer ou l'oxyde de chrome ;
- l'ondulation mécanique de la feuille de carton
- le séchage et la découpe de la feuille de carton ;
- l'imprégnation à cœur de la feuille de carton dans du bitume à chaud.

B) Polymères utilisés pour le primaire de collage

Des exemples de compositions de primaire de collage utilisées dans la présente invention sont des émulsions aqueuses à 40% en acétate de vinyle. L'acétate de vinyle est, par exemples, l'axilat AOD 515 distribué par la société Hexion ou le Mowilith LDM 1851 distribué

par la société Celanese. L'axilat AOD 515 qui est généralement utilisé pour des formulations de peinture est vendu sous forme d'émulsion aqueuse à 50%. Dans la présente invention, il est donc dilué à 40% avant application.

5 C) Graphite expansible utilisé pour le revêtement anti-feu

Des exemples non limitatifs de particules de graphite expansible utilisées dans la présente invention sont le graphite expansible PX200 ou PX85 distribué par la société Alphamin, ou encore le graphite expansible S90 ou S7 distribué par la société Netexium. A titre
10 d'exemple, les particules PX85 comprennent 95% en poids de carbone, 4% en poids de cendre, 0,5% en poids d'acides libres et 6,8% en poids de sulfates. Ces particules ont un pH de 3 à 7. Elles ont un coefficient d'expansion de 200 cm³/g et 80% d'entre elles ont une taille nominale de 180 µm.

Des exemples types de particules utilisables pour la présente invention sont des
15 particules de grades 160-80, 160-50, 220-80, ou 220-50. Le premier chiffre indique la température en degré Celsius à laquelle débute l'expansion du graphite, et le deuxième chiffre correspond à la taille des particules en Mesh.

20 D) Peinture utilisée pour la couche de peinture

Un exemple de peinture préférée utilisée dans la présente invention est la peinture ISOLA fabriquée par Onduline. D'autres exemples de peinture sont toutes peintures extérieures pour bois en phase aqueuse.

25 E) Procédés de fabrication d'une plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume comportant une couche de primaire de collage, un revêtement anti-feu et une couche de peinture

Une plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume de type onduline CLASSIC®,
30 onduline ONDUTOIT®, onduline ONDUVILLA®, ou onduline DURO 235® fabriquée par la société ONDULINE et telle que décrite précédemment est placée sur un tapis convoyeur automatisé de telle sorte que la surface exposée soit la surface présentant la couche de résine thermodurcissable pigmentée.

Le tapis convoyeur conduit la plaque dans une première cabine en acier inoxydable
35 équipée de buses de balayage contenant le primaire de collage. Dans le présent exemple, le primaire de collage est une émulsion aqueuse à 40% en acétate de vinyle de type Axilat AOD 515. L'émulsion est pulvérisée sur la surface exposée de la plaque, c'est-à-dire sur la surface présentant la couche de résine thermodurcissable pigmentée. Les buses de balayage sont

orientées de telle manière que la couche de primaire de collage soit la plus homogène possible. La couche de primaire de collage correspond à un grammage en matières sèches de 50 g/m².

Après le dépôt du primaire de collage, le tapis convoyeur entraîne la plaque en dehors de la première cabine pour une vérification par l'homme du métier de la couche déposée.

- 5 Avant que la couche de primaire de collage ne sèche, le tapis convoyeur entraîne la plaque dans une deuxième cabine pour mettre en œuvre le dépôt du revêtement anti-feu. Le graphite expansible utilisé est par exemple du PX200 ou PX85 distribué par Alphamin ou du S90 ou S7 distribué par Netexium.

- 10 Dans le cas du dépôt par trémie, la cabine comporte une trémie équipée en point bas d'un rouleau moleté dont on peut faire varier la vitesse et qui sert à distribuer le graphite en fonction des quantités requises et de la vitesse de défilement de la plaque. Par exemple, pour déposer sur une plaque 100 g/m² de graphite expansible sec, à une cadence de 500 plaques par heure, la vitesse linéaire du tapis convoyeur est ajustée entre 15 m/min et 20 m/min, de préférence 18 m/min, la vitesse du rouleau moleté de diamètre 85 mm est ajustée de 20 tr/min à 30 tr/min, de préférence 26 tr/min, et la position relative du rouleau moleté par rapport à la paroi de la trémie est réglée de manière à obtenir une ouverture de la lèvre de 0 mm à 1 mm, de préférence 0,1 mm.

- 20 Dans le cas du dépôt par pulvérisation par lit fluidisé, la cabine est équipée de 8 buses ayant chacune une ouverture de 51,17 mm². Les buses sont reliées à un conteneur à lit fluidisé contenant le graphite expansible et un système permettant de créer un courant d'air.

- 25 Les particules sèches de graphite expansible placées dans le conteneur à lit fluidisé sont mises en suspension dans un tourbillon de courant d'air avant d'être pulvérisées par les buses sur la surface de la plaque de couverture présentant la couche de primaire de collage non séchée. Le courant d'air est injecté en dessous des particules de graphite expansible de façon à les propulser dans le tourbillon de courant gazeux et à former un nuage de particules en suspension dans le courant gazeux. Le courant d'air est de 2,5 Bar et permet un débit de particules sèches de graphite expansible de 455 g/min par buse, soit un débit total de particules sèches de graphite expansible de 3640 g/min pour 8 buses. La couche de graphite expansible dans le produit final correspond à un grammage en matières sèches d'au moins 80 g/m².

- 30 Après le dépôt du revêtement anti-feu comprenant le graphite expansible, le tapis convoyeur entraîne la plaque en dehors de la deuxième cabine pour une vérification par l'homme du métier de la couche déposée.

- 35 La plaque est ensuite éventuellement entraînée dans une troisième cabine en acier inoxydable pour le dépôt d'une couche de peinture. La troisième cabine est équipée de buses de balayage classiquement utilisée par l'homme du métier pour le dépôt de peinture sur des plaques de couverture. La peinture utilisée est de la peinture ISOLA de chez ONDULINE. Elle est pulvérisée à travers les buses sur la couche de revêtement anti-feu précédemment

déposée. La couche de peinture correspond à un grammage en matières sèches de 140 à 150 g/m².

F) Tests de résistance des plaques de la présente invention à un feu extérieur selon la norme européenne EN 13 501-5

La norme européenne EN 13 501-5 permet un classement au feu des produits de constructions et des éléments de bâtiments en fonction de leur résistance au feu. Les méthodes d'essai employées pour tester les toitures exposées à un feu extérieur sont définies dans la norme XP ENV 1187. Cette norme regroupe quatre types de tests :

- Le test 1 est réalisé avec des brandons (paniers) enflammés. Il est basé sur la norme allemande DIN 4102-7.
- Le test 2 est réalisé avec des brandons enflammés en présence de vent. Il est basé sur la norme scandinave Nordtest NT Fire 006.
- Le test 3 est réalisé avec des brandons enflammés en présence de vent et de chaleur rayonnante. Ce test est basé sur l'arrêté du 10 septembre 1970 du ministère de l'intérieur français. Il définit les classes et indice T30/1.
- Le test 4 est réalisé en deux temps avec des brandons enflammés en présence de vent et de chaleur rayonnante. Il est basé sur la norme britannique BS 476/3.

Chaque test est indépendant. Il n'existe pas d'ordre prédéterminé pour les réaliser. Chaque test définit les critères auxquels doivent répondre les plaques soumises à un feu extérieur ainsi que les conditions dans lesquelles les plaques sont testées.

Seuls les tests 1 et 3 sont détaillés ci-dessus. Toutefois, les plaques selon l'invention ont aussi répondu positivement aux tests 2 et 4.

a. Tests 1

Les tests 1 ont été réalisés avec des plaques ondulées ayant une longueur de 1,8 m, une largeur de 0,8 m, une épaisseur de 3 mm, et des ondulations ayant une hauteur de 38 à 40 mm. Les plaques contiennent 44% en poids de fibres de cellulose, 8% en poids de charges minérales, 46% en poids de bitume, 1% en poids de résine thermodurcissable et 1% en poids de pigment. Certaines plaques ont été testées telles quelles, c'est-à-dire sans couche de primaire de collage ni revêtement anti-feu ; elles sont nommées ci-après « plaques sans revêtement anti-feu ». Elles constituent les témoins des tests 1 et 3. Des plaques conformes à l'invention, nommées ci-après « plaques avec revêtement anti-feu », ont été testées avec les revêtements suivants :

- une couche de primaire de collage à base d'acétate de vinyle (axilat AOD 515) d'un grammage en matières sèches de 30 à 50 g/m²,

- un revêtement anti-feu à base de graphite expansible de type PX85 d'un grammage en matières sèches d'environ 100 g/m^2 ,
- une couche de peinture vinylique de type ISOLA, d'un grammage en matières sèches de 140 g/m^2 à 150 g/m^2 .

5

Les conditions du test 1 sont les suivantes :

- La pente de la toiture est de 15° ou de 45° .
- Le brandon est un panier de $300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$ avec 600 g de paille de pin.
- L'arrêt du test est effectué lorsqu'il y a un arrêt total du feu.

10

Les plaques répondant positivement au test sont classées B_{toiture} et celles répondant négativement au test sont classées F_{toiture} .

Le tableau ci-dessous présente les résultats au test 1.

Critères principaux	Critères de classement	Plaques sans revêtement anti-feu	Plaques avec revêtement anti-feu
Propagation extérieure du feu vers le haut	$< 0,7 \text{ m}$	$> 0,7 \text{ m}$ (feu)	$< 0,7 \text{ m}$
Longueur brûlée maximale	$< 0,8 \text{ m}$	$> 0,8 \text{ m}$ (feu)	$< 0,8 \text{ m}$
Points incandescents pénétrant la toiture	Aucun	Feu sous la plaque	Aucun
Classement au feu	B_{toiture}	F_{toiture}	B_{toiture}

15

b. Tests 3

Les tests 3 ont été réalisés avec des plaques similaires à celles utilisées pour le test 1. Les seuls critères changeant sont la longueur des plaques qui est alors de 2 m au lieu de $1,8 \text{ m}$, et la largeur des plaques qui est de $1,2 \text{ m}$ au lieu de $0,8 \text{ m}$.

20 Les conditions du test 3 sont les suivantes :

- La pente de la toiture est fixée à 30° .
- Le brandon est un panier en fibre de bois de dimensions $55 \text{ mm} \times 55 \text{ mm} \times 32 \text{ mm}$ imbibé de n-heptane.
- Le vent appliqué a une vitesse de 3 m/s .
- Le panneau radiant fournissant la chaleur rayonnante a une puissance de $12,5 \text{ kW/m}^2$.
- L'arrêt du test est effectué lorsqu'il y a un arrêt total du feu.

25

Les plaques répondant positivement au test 3 sont classées B_{toiture} , C_{toiture} ou D_{toiture} suivant leur degré de résistance, les plaques B_{toiture} étant les plus performantes et les plaques D_{toiture} étant les moins performantes. Les plaques répondant négativement au test sont classées F_{toiture} .

30

Le tableau ci-dessous présente les résultats au test 3.

Critères principaux	Critères de classement			Plaques sans revêtement anti-feu	Plaques avec revêtement anti-feu
	TE > 30 min	TE > 10 min	TE > 10 min	TE < 5 min	TE > 30 min
Temps de propagation extérieure du feu (TE)					
Temps jusqu'à la pénétration du feu (TP)	TP > 30 min	TP > 15 min	TP > 5 min	TP < 5 min	TP > 30 min
Classement au feu	B_{toiture}	C_{toiture}	D_{toiture}	F_{toiture}	B_{toiture}

Les résultats des tests 1 et 3 montrent que les plaques en fibres de cellulose de la présente invention répondent bien aux différents critères de classement anti-feu de la norme EN 13501-5, contrairement aux plaques ne présentant pas de revêtement anti-feu.

5 D'autres tests ont montré que les plaques traitées selon l'invention avaient une très bonne aptitude au vieillissement (exposition UV, cycles gel/dégel, abrasion humide).

Le dépôt du graphite expansible par voie sèche, et en particulier par pulvérisation en lit fluidisé ou par trémie, est donc une méthode performante pour obtenir une couche de graphite expansible suffisamment homogène pour obtenir le résultat recherché qui est d'améliorer la

10 résistance au feu.

REVENDEICATIONS

1. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume, comportant sur au moins une de
5 ses surfaces principales une couche de primaire de collage, caractérisée en ce qu'un
revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible est déposé sur cette couche de
primaire de collage.
2. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu'elle comporte des ondulations.
- 10 3. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon l'une quelconque des
revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que ladite plaque en fibres de cellulose imprégnées
de bitume présente un grammage supérieur à $2,6 \text{ kg/m}^2$.
4. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon l'une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite plaque en fibres de cellulose imprégnées de
15 bitume comprend 0,5 à 2% en poids de pigments par rapport au poids de la plaque en fibres de
cellulose imprégnées de bitume.
5. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon l'une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le graphite expansible a un coefficient d'expansion
supérieur à $120 \text{ cm}^3/\text{g}$ à 600°C .
- 20 6. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon l'une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisée en ce que le grammage en matières sèches de graphite
expansible varie de 80 à 140 g/m^2 .
7. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon l'une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le grammage en matières sèches de la couche de
25 primaire de collage varie de 20 à 70 g/m^2 .
8. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon l'une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le primaire de collage comporte une résine
thermoplastique.
9. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon l'une quelconque des
30 revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle comporte une couche de peinture déposée sur
le revêtement anti-feu.
10. Plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon la revendication 9,
caractérisée en ce le grammage en matières sèches de la couche de peinture varie de 100 à
 200 g/m^2 .
- 35 11. Procédé de fabrication d'une plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon
l'une quelconque des revendications 1 à 10 comprenant (a) le dépôt d'un primaire de collage
sur au moins une des surfaces principales de la plaque en fibres de cellulose imprégnées de

bitume et (b) le dépôt par voie sèche, sur la couche de primaire de collage, d'un revêtement anti-feu comprenant du graphite expansible.

12. Procédé selon la revendication 11, comprenant en outre (c) le dépôt d'une couche de peinture sur le revêtement anti-feu.

5 13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 11 ou 12, caractérisé en ce que le revêtement anti-feu est déposé par pulvérisation, de préférence par pulvérisation en lit fluidisé.

14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 11 ou 12, caractérisé en ce que le revêtement anti-feu est déposé par trémie.

10 15. Utilisation d'une plaque en fibres de cellulose imprégnées de bitume selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 comme matériau de couverture pour toitures.



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 761972
FR 1250587

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 6 436 510 B1 (HEIDEL PETER [DE] ET AL) 20 août 2002 (2002-08-20)	1,3-15	D06N5/00 E04D3/40
Y	* colonne 1, ligne 51-59; revendications 1,6-9,12,20 * * colonne 3, ligne 47-55 * * colonne 4, ligne 10-39 * * colonne 5, ligne 2-9,26-32 * * colonne 6, ligne 26-39,59-63 * -----	2	
X	EP 0 745 718 A2 (HOECHST TREVIRA GMBH & CO KG [DE] JOHNS MANVILLE INT INC [US]) 4 décembre 1996 (1996-12-04) * colonne 1, ligne 45-52; revendications 1,9-11,16,17,19,22,29-31 * * colonne 3, ligne 35-40,45-53 * * colonne 4, ligne 8-16 * * colonne 4, ligne 38 - colonne 5, ligne 2 * * colonne 5, ligne 39-46 * * colonne 6, ligne 45-49 * * colonne 7, ligne 4-6 * -----	1-15	
X	EP 0 634 515 A1 (BOERNER GEORG CHEM WERK [DE]) 18 janvier 1995 (1995-01-18) * colonne 7, ligne 16-24,45-54; revendications 1,2,5-8,10,15,19,22,25-30; figures; exemples 1-2 * * colonne 10, ligne 40-51 * -----	1-15	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) D06N E04D
X	EP 1 500 493 A1 (LUCOBIT AG [DE]) 26 janvier 2005 (2005-01-26)	1-10,15	
A	* alinéas [0001], [0096] - [0103], [0138]; figure 7 * * colonne 26, ligne 37-49 * -----	11-14	
Y,D	EP 0 055 160 A1 (OMNIUM FR IND COMMERC OFIC [FR]) 30 juin 1982 (1982-06-30) * revendications 5,7; figures * ----- -/-	2	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
14 août 2012		Pamies Olle, Silvia	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 761972
FR 1250587

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	DE 20 2009 003329 U1 (BOERNER GEORG CHEM WERK [DE]) 18 juin 2009 (2009-06-18) * alinéas [0007], [0029], [0030], [0034], [0036]; revendications; figures; exemple 1 * -----	1-15	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
14 août 2012		Pamies Olle, Silvia	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1250587 FA 761972

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **14-08-2012**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
US 6436510	B1	20-08-2002	AT	392516 T	15-05-2008
			CA	2235186 A1	30-11-1998
			DE	29709804 U1	14-08-1997
			EP	0881338 A2	02-12-1998
			NO	981441 A	01-12-1998
			US	6436510 B1	20-08-2002

EP 0745718	A2	04-12-1996	AT	212082 T	15-02-2002
			DE	19520314 A1	05-12-1996
			DK	745718 T3	06-05-2002
			EP	0745718 A2	04-12-1996
			NO	962254 A	03-12-1996

EP 0634515	A1	18-01-1995	AT	143070 T	15-10-1996
			DE	4404887 A1	19-01-1995
			DE	9403114 U1	14-07-1994
			DE	59400676 D1	24-10-1996
			DK	0634515 T3	07-10-1996
			EP	0634515 A1	18-01-1995
			ES	2092362 T3	16-11-1996

EP 1500493	A1	26-01-2005	AT	442954 T	15-10-2009
			EP	1500493 A1	26-01-2005

EP 0055160	A1	30-06-1982	DE	3172555 D1	07-11-1985
			EP	0055160 A1	30-06-1982
			FR	2496551 A1	25-06-1982
			OA	6969 A	31-07-1983

DE 202009003329	U1	18-06-2009	AUCUN		
