


Warszawa, 12 października 1934 r.

URZĄD PATENTOWY



609d 5/34



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 20438.

Kl. ~~22 i, 1.~~

22g, 5/34

Jan Domański
(Warszawa, Polska).

Sposób wyrobu szpachlówki klejowej w proszku.

Zgłoszono 8 lutego 1933 r.
Udzielono 27 sierpnia 1934 r.

Przedmiot wynalazku niniejszego dotyczy sposobu wytwarzania szpachlówki w postaci suchej mieszaniny, składającej się z kredy mielonej, dekstryny, gipsu i kwasu karbolowego, o takim ustosunkowaniu ilości tych składników, że np. na 10 kg kredy mielonej, dobrze odsianej, stosuje się 1,5 kg dekstryny, 1,5 kg gipsu i 50 g kwasu karbolowego. W ten sposób otrzymuje się proszek, z którego, po dodaniu potrzebnej ilości zimnej wody i po wymieszaniu, wytwarza się ciastowatą masę, którą można uszczelniać i wygładzać podłogi, tynki i różne przedmioty przed ich malowaniem.

Nietylko powyższe ustosunkowanie

składników jest możliwe, lecz może być i inne; zależnie od tego, czy proszek ma mieć większą lub mniejszą spoistość po zarobieniu go wodą, dodaje się do mieszaniny więcej lub mniej dekstryny.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wyrobu szpachlówki klejowej w proszku, znamienny tem, że wytwarza się mieszaninę, zawierającą na 10 kg kredy mielonej 1,5 kg dekstryny, 1,5 kg gipsu i 50 g kwasu karbolowego.

Jan Domański.