



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 40251

Kl. 8 b, 31/04

Kazimierz Rożek

Gliwice, Polska

Sposób wytwarzania żaroodpornej tkaniny metalizowanej

Patent trwa od dnia 19 czerwca 1956 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania metalizowanej tkaniny żaroodpornej.

Znane są metalizowane tkaniny żaroodporne, których jedna lub obie strony materiału są pokryte warstwą proszku aluminiowego natryskiwanego przy pomocy pistoletu, lub innego urządzenia.

O wiele lepsze wyniki uzyskuje się, jeżeli tę tkaninę, po naniesieniu na nią w dowolny sposób sproszkowanego aluminium, podda się walcowaniu.

Robocza qdzież ochronna wykonana tym

sposobem z takiej tkaniny chroni robotnika lepiej, aniżeli odzież wykonana z tkanin metalizowanych nie walcowanych.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania żaroodpornej tkaniny metalizowanej na której umiejscowiono dowolnym znanym sposobem proszek aluminiowy, znamienny tym, że tkanina taka poddawana jest walcowaniu.

Kazimierz Rożek

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych