

C 08 G 59/00

B 32 B 31/00

Ans.nr.: 1591/85

Indleveret: 09 apr 1985

Løbedag: 09 apr 1985

Alm. tilgængelig: 11 okt 1985

Prioritet: 10 apr 1984 DE 3413434

07 feb 1985 EP 85101282

*PRESIDENT ENGINEERING CORP.; Zuerich,
CH.

Opfinder: Lothar *Schwarz; DE, Friedel *Ueber-
berg; DE, Rudolf *Kuehne; DE, Dieter *Fischer;
DE.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou &
Co

Fremgangsmåde til fremstilling af metal-
kascheret basismateriale til leder-plader

SAMMENDRAG.

1591-85

Et metalkascheret basismateriale til lederplader fremstil-
les i en dobbeltbåndpresse (1) ved, at laminatbaner, der
er imprægneret med et accelereret harpikssystem og for-hær-
det, før indløbet i den trykvirksomme zone (2) af dobbelt-
båndpressen (1) forvarmes i en forvarmningszone (3) og
sammen med metalfolierne føres til varmeområdet (4) af den
trykvirksomme zone (2), hvor de enkelte lag sammenpresses
til dannelselse af basismaterialet. Fortrinsvis afkøles basis-
materialet under tryk i køleområdet (5) af den trykvirksomme
zone (2), hvorefter det eventuelt tempereres, randbeskæres
og skæres i længder.

Med fremgangsmåden og apparatet fås ensartede basismateria-
leplader med upåklagelig kvalitet.

