



[12] براءة اختراع

[30] بيانات الأسبقية:	[72] اسم المخترع: كريج والدرون، روبرت جيه. مارتين،
٣٢٥١٩٥ [US] امريكا ٢٠٠٢/١٢/٢٠ م	سونيا ار. اوبرسون، كريستوفر جيه. بانون
[51] التصنيف الدولي ٧:	[73] مالك البراءة: ارش كيميكالز، انك.
Int. Cl. ⁷ : A01N 31/00	عنوانه: ٥٠١ ميريت ٧، نوروالك، ٥٢٠٤-٠٦٨٥٦،
[56] المراجع:	كونيكتيكوت، الولايات المتحدة الامريكية
براءة امريكية ٤٣٢٣٦٨٣ ١٩٨٢/٠٤/٠٦ م	[74] الوكيل: ناصر علي كدسة
براءة امريكية ٤٣٤٥٠٨٠ ١٩٨٢/٠٨/١٧ م	[21] رقم الطلب: ٠٣٢٤٠٤٦٢
براءة امريكية ٤٦٧٠٤٣٠ ١٩٨٧/١١/٠٢ م	[22] تاريخ الإيداع: ١٤٢٤/١٠/٢٦ هـ
براءة امريكية ٥٢٤٦٤٨٩ ١٩٩٣/٠٩/٢١ م	الموافق: ٢٠٠٣/١٢/٢٠ م
براءة امريكية ٦٠١٧٥٦٢ ٢٠٠٠/٠١/٢٥ م	
اسم الفاحص: فهد بن خلف السبيعي	

[54] اسم الاختراع: بيريثيون نحاس copper

pyrithione صغير الجسيم

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بتركيبة تشمل

علي تشنيت copper pyrithione غير منتج لغبار

مشتلا على جسيمات صلبة صغيرة small solid

particles من pyrithione متشتتة في مادة تشنيت

سائلة liquid dispersant، يكون للجسيمات الصلبة

المذكورة مقاس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى

حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم أقل من ٣

ميكرون. يستخدم التشنيت بصورة مناسبة كمادة

إضافة مضادة للتغفن antifouling additive من

أجل الدهانات البحرية بدون خطورة تعرض العامل

لغبار copper pyrithione. إن الدهانات المحتوية

على copper pyrithione صغير الجسيم تظهر أداء

محسن مضاد للتغفن في الماء البادر، بالمقارنة مع

دهان يحتوي على copper pyrithione كبير

الجسيم.

بيريثيون نحاس copper pyrithione صغير الجسيم

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بصفة عامة بتركيبات copper pyrithione compositions صغيرة الجسيم، وبطرق لتحضير هذه التركيبات. يفضل أن تتوفر التركيبات في شكل لا ينتج غبارا non-dusting form كتشتيت dispersion من الجسيمات الصغيرة small particles في مادة حاملة مذيب مائي أو عضوي aqueous or organic solvent carrier. بطريقتين بديلة، تتوفر الجسيمات الصغيرة في شكل مسحوق صلب solid powder للاستخدام في المنشآت المجهزة لتلافي أو تقليل إلى أدنى حد تعرض الإنسان للمسحوق، وتداول المسحوق. إن تركيبات copper pyrithione صغيرة الجسيم مناسبة للاستخدام كعوامل مضادة للتآكل في الدهانات المضادة للتآكل، مثل الدهانات البحرية marine paints. تظهر هذه الجسيمات الصغيرة ثبات زائد مع التخزين في تشتيتات مع أوساط سائلة، بالإضافة إلى معدل ترشيح زائد من الدهانات المضادة للتآكل، بالمقارنة مع جسيمات copper pyrithione أكبر مقاسا.

إن أملاح pyrithione هي مركبات معروفة جيدا مفيدة في تشكيلة كبيرة من الاستخدامات متضمنة استخدامها كمواد قاتلة حيوية، مثل مواد قاتلة للفطريات ومواد قاتلة للبكتيريا. إن أملاح الفلز الثقيل heavy metal salts من pyrithione، متضمنة أملاح zinc، tin، cadmium و zirconium، بالإضافة إلى أملاح magnesium و aluminum، قد تم إنتاجها في شكل صفائح مسطحة مناسبة للاستخدام في الشامبو، وهي موضحة في براءتي الاختراع الأمريكيتين ٤٣٤٥٠٨٠ و ٤٣٢٣٦٨٣.

إن الجسيمات الصغيرة لأملاح فلزية لأجل pyrithione قد تم الكشف عنها كمواد للاستخدام على الجلد والشعر. بصورة توضيحية، تكشف براءة الاختراع الأمريكية ٤٣٠٤٦٧٠ عن أملاح فلز عديد التكافؤ polyvalent metal salts من 2- mercaptopyridine-N-oxide في شكل مسحوق دقيق من الجسيمات يكون فيه لنسبة ٥٠٪ على الأقل من الجسيمات مقاس جسيم أقل من ٠,٢ ميكرون. تكشف براءة الاختراع ٤٣٠٤٦٧٠ عن أنه، عند دمج هذا الجسيم الدقيق من الجسيمات في تركيبات شامبو أو

شطف، يتحسن ثبات التشبث لهذه الأملاح وتزداد قابلية إمتزاز الجسيمات فوق الجلد والشعر. يتوافر توضيح آخر للاستخدام جسيمات صغيرة من pyrithiones فلز في معالجة الشعر في براءة الاختراع الأمريكية ٥٧٢٣١١٢. تكشف براءة الاختراع ٥٧٢٣١١٢ عن تركيبة مضاد للميكروبات لمعالجة الشعر يشمل (أ) منشط سطح (سرفاكتنت (surfactant))، (ب) جسيمات دقيقة fine particles من pyrithione فلز دقائق غير قابل للذوبان insoluble particulate metal تكون فيه نسبة ٩٠٪ على الأقل من الجسيمات بالوزن لها مقياس ٥ ميكرون أو أقل، و(جـ) مادة مساعدة لترسيب مادة كاتيونية بوليمرية polymeric cationic deposition aid للجسيمات الصغيرة small particles.

تستخدم pyrithiones أيضا كمواد إضافة مضادة للميكروبات في تشكيلة من الدهانات. بصورة توضيحية، هناك دهانات عديدة تحتوي على pyrithione salt (مثلا zinc pyrithione أو sodium) زائد copper salt (مثلا cuprous oxide أو cuprous thiocyanate) معروفة في الفن، حسب التوضيح، على سبيل المثال، في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥٠٥٧١٥٣. كتوضيح آخر، تصف براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥١٨٥٠٣٣ عملية لتصنيع دهان أو قاعدة دهان يحتوي على copper pyrithione أو pyrithione disulfide زائد cuprous oxide، حيث يظهر الدهان ثباتا ضد التهلل أثناء التخزين. كتوضيح آخر أيضا، تكشف براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥٢٤٦٤٨٩ عن عملية لتوفير توليد في موقع التفاعل لأجل copper pyrithione في دهان أو قاعدة دهان تشمل دمج metal salt من pyrithione، cuprous oxide وكمية متحكم فيها من الماء في الدهان إما أثناء أو بعد تكوين الدهان.

في استخدامات كثيرة، فإن copper pyrithione يوفر مزايا كثيرة تفوق هذه لأشكال pyrithione الأخرى مثل zinc pyrithione. على سبيل المثال، فإن copper pyrithione أكثر ثباتا من zinc pyrithione عند الإضافة إلى منتجات الدهان، ولذلك فمن المحتمل بدرجة أقل أن يسبب تهللا أثناء التخزين.

إن copper pyrithione المتوافر تجاريا يباع نموذجيا كمسحوق جاف. بصفة عامة، فإن نطاق مقياس الجسيم لهذا المسحوق الجاف التجاري يكون بين حوالي ٠,٨ ميكرون وحوالي ٣٠ ميكرون، مع متوسط مقياس جسيم من ٣ إلى ٦ ميكرون.

إن العيب الأساسي لهذا المسحوق التجاري هو أنه يولد غباراً أثناء تداوله، وذلك يتطلب بالضرورة معدة خاصة للتداول، وبالتحديد لأنه قد إتضح أن مسحوق copper pyrrhione أكثر سمية من مسحوق zinc pyrrhione عند الإختبار من أجل التسمم الحاد بالاستنشاق في القوارض. إن مشكلة تولد الغبار هذه الملازمة لمسحوق copper pyrrhione جاف قد تمت مواجهتها في نشرة PCT رقم WO00/54589. تكشف هذه النشرة عن حل مشكلة تولد الغبار باستخدام تشتيّات من copper pyrrhione صلب في وسط تشتيّ سائل.

لقد لاحظ الآن المخترعون الحاليون أنه، أثناء الاستخدام، على الرغم من أن تشتيّات نشرة PCT رقم WO 00/54589 تحد من مشكلة تولد الغبار، فإنها تسبب مشكلة أخرى. بتحديد أكثر، فإن الدهانات المحضرة مع هذه التشتيّات تميل إلى توفير معدل ترشيح leaching قليل من copper pyrrhione خارج الدهان في بيئة منخفضة درجة الحرارة. إن ذلك الترشيح القليل يزيد من إحتمال عدم ترشيح العامل المضاد للتآكل بدرجة كافية من الدهان لمنع التآكل البحري عند سطح الدهان. يوفر الاختراع الحالي حلاً لمشكلة معدل الترشيح القليل هذه، وبذلك يتم التأكد من توافر الفعالية المضادة للتآكل المطلوبة عند درجة حرارة منخفضة للدهانات المضادة للتآكل المحتوية على copper pyrrhione.

١٥ الوصف العام للاختراع

في أحد الجوانب، يتعلق الاختراع الحالي بتركيبة يشمل جسيمات صغيرة من copper pyrrhione لها مقاس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم أقل من ٣ ميكرون. تظهر هذه الجسيمات الصغيرة أداء زائد مضاد للميكروبات، بالمقارنة مع جسيمات copper pyrrhione الأكبر مقاساً، في دهان بحري معرض لبيئة ماء بارد من حوالي ٥°م إلى حوالي ١٥°م. في جانب آخر، يتعلق الاختراع بدهان يحتوي على جسيمات copper pyrrhione الصغيرة. في جانب آخر، يتعلق الاختراع بطريقة لزيادة الفعالية المضادة للتآكل لدهان في بيئة ماء بارد، تشمل الطريقة المذكورة دمج جسيمات pyrrhione الصغيرة في الدهان.

في جانب آخر، يتعلق الاختراع الحالي بتركيبة يشمل تشتيّ copper pyrrhione لا يولد غبار مشتملاً على جسيمات صلبة صغيرة من copper pyrrhione متشتتة في مادة تشتيّ سائلة. يفضل، أن يكون للجسيمات الصلبة مقاس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم أقل من ٣ ميكرون. اختياريًا، يحتوي

التشتيت إضافيا على عامل مثبط للغبار ينتقى من المجموعة المتكونة من منشطات سطح surfactants، راتينجات بوليمر polymer resins، مواد رابطة binders، واتحادات من ذلك. في جانب آخر، يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لتحضير تشتيت لا يولد غبار من جسيمات صلبة صغيرة من copper pyrithione مشتتة في مادة تشتيت سائلة تشمل الخطوات التالية:

(أ) توفير جسيمات صلبة صغيرة من copper pyrithione في نطاق مقاس مرغوب من حوالي ٠,١ إلى ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم أقل من ٣ ميكرون، بإخضاع جسيمات صلبة أكبر من copper pyrithione لقوة تنتقى من المجموعة المتكونة من صحن، طحن، سحق، معالجة بالموجات الصوتية، واتحادات من ذلك، و

(ب) تشتيت جسيمات copper pyrithione في مادة تشتيت سائلة. ١٠

في جانب آخر أيضا، يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لتحضير تشتيت لا يولد غبارا من جسيمات صلبة صغيرة من copper pyrithione مشتتة في مادة تشتيت سائلة تشمل الخطوات التالية:

(أ) تشتيت جسيمات صلبة أكبر من copper pyrithione في مادة تشتيت سائلة لتوفير تشتيت سائل مشتتة فيه الجسيمات الصلبة الأكبر المذكورة، و ١٥

(ب) إخضاع التشتيت السائل المذكور من copper pyrithione لقوة تنتقى من المجموعة المتكونة من صحن، طحن، سحق، معالجة بالموجات الصوتية، واتحادات من ذلك، من أجل تقليل مقاس الجسيمات الأكبر مقاسا المذكورة في التشتيت المذكور في نطاق مقاس مطلوب من حوالي ٠,١ إلى ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم أقل من ٣ ميكرون.

في جانب آخر أيضا، يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لزيادة السمات المضادة للتعفن ٢٠ لدهان تشمل إضافة كمية مؤثرة مضادة للتعفن من جسيمات copper pyrithione صلبة لها مقاس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم أقل من ٣ ميكرون.

في تطبيق آخر أيضا، يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لزيادة السمات المضادة للتعفن ٢٥ لدهان تشمل إضافة إلى الدهان لكمية مؤثرة مضادة للتعفن من تشتيت copper pyrithione لا ينتج غبارا يشمل جسيمات صلبة صغيرة من copper pyrithione مشتتة في مادة تشتيت

سائلة، يكون للجسيمات الصلبة المذكورة مقياس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقياس جسيم أقل من ٣ ميكرون.

في جانب آخر أيضا، يتعلق الاختراع الحالي بدهان مضاد للتآكل يشمل قاعدة دهان وكمية مؤثرة مضادة للتآكل من جسيمات صلبة من copper pyrithione لها مقياس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقياس جسيم أقل من ٣ ميكرون. ٥

في جانب آخر أيضا، يتعلق الاختراع الحالي بدهان مضاد للتآكل يشمل قاعدة دهان وكمية مؤثرة مضادة للتآكل من جسيمات صلبة من copper pyrithione لها مقياس جسيم في المدى من حوالي ٠,٢٥ إلى حوالي ٧ ميكرون، ومتوسط مقياس جسيم أقل من ٢ ميكرون. في جانب آخر أيضا، يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لزيادة، في بيئة ماء بارد بحرية، معدل الترشيح لأجل copper pyrithione من دهان يحتوي على copper pyrithione، تشمل الطريقة المذكورة الدمج في الدهان لجسيمات صلبة من copper pyrithione له مقياس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقياس جسيم أقل من ٣ ميكرون، من أجل توفير معدل ترشيح copper pyrithione من الدهان على الأقل ١ ميكروجرام/سم^٢/اليوم عند تعرض الدهان المذكور لبيئة الماء البارد البحرية المذكورة عند القياس عند درجة حرارة ماء بارد ١٠,٦° م. ١٥

في جانب آخر أيضا، يتعلق الاختراع الحالي بدهان مضاد للتآكل يحتوي على copper pyrithione يوفر معدل زائد لترشيح copper pyrithione من الدهان في بيئة ماء بارد بحرية، يشمل الدهان المذكور قاعدة دهان وكمية مؤثرة مضادة للتآكل من جسيمات صلبة من copper pyrithione، يكون للجسيمات الصلبة المذكورة مقياس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقياس جسيم أقل من ٣ ميكرون، ويكون للجسيمات الصلبة المذكورة معدل ترشيح من الدهان على الأقل ١ ميكروجرام/سم^٢/اليوم عند تعرض الدهان المذكور لبيئة الماء البارد البحرية المذكورة عند القياس عند درجة حرارة ماء بارد ١٠,٦° م. ٢٠

سوف تتضح هذه وجوانب أخرى للاختراع الحالي، عند الإطلاع على الوصف التفصيلي التالي للاختراع. ٢٥

شرح مختصر للرسومات

إن الشكل ١ هو رسم بياني يبين تأثير مقاس الجسيم ودرجة الحرارة على معدل ترشيح copper pyrrhione من الدهانات، مع مرور الوقت على دهان من الاختراع الحالي (الدهان ٤) بالمقارنة مع دهانات مقارنة (الدهانات ٢ و ٣).

الوصف التفصيلي

٥ لقد وجد المخترعون الحاليون على نحو مثير للدهشة أن الجسيمات الصغيرة من copper pyrrhione تظهر معدل ترشيح زائد من دهانات مضادة للتآكل تحتوي على هذه الجسيمات الصغيرة، بالتحديد في بيئة ماء بارد. إن هذا المعدل الزائد للترشيح يزيد الفعالية المضادة للتآكل للدهان في هذه البيئة، بالمقارنة مع دهان يحتوي على جسيمات copper pyrrhione أكبر مقاسا.

١٠ حسب الاستخدام هنا، فإن المصطلح "بيئة ماء بارد cold water environment" يشير إلى درجة حرارة ماء من حوالي ٥° م إلى حوالي ١٥° م. حسب الاستخدام هنا، فإن المصطلحات "مقاس صغير small size" و"مادة صلبة صغيرة small solid"، حسب الاستخدام في الإشارة إلى جسيمات copper pyrrhione، تشير إلى هذه الجسيمات التي لها مقاس جسيم في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم أقل من ٣ ميكرون. يفضل أن يكون مقاس الجسيم في المدى من حوالي ٠,٢٥ إلى حوالي ٧ ميكرون، مع متوسط مقاس جسيم أقل من ٢ ميكرون. بصورة مفيدة، يكون متوسط مقاس الجسيم لجسيمات صغيرة المقاس في المدى من ٠,٥ إلى ٣ ميكرون، بصورة مفيدة أكثر في المدى من ٠,٥ إلى ٢ ميكرون.

٢٠ يوفر الاختراع أيضا تركيبة لا ينتج غبارا يشمل جسيمات pyrrhione الصغيرة منتشرة في مادة تشيت سائلة، اختياريًا في وجود واحد أو أكثر من عوامل مثبطة للغبار. إن التشيت الصلب/ السائل هذا من السهل تداوله، وإنه يقلل أو يزيل خطورة التعرض بالاستنشاق لمستويات محمولة في الهواء من copper pyrrhione. علاوة على ذلك، تكون الجسيمات الصغيرة من copper pyrrhione ثابتة فيزيائيًا في التشيت، وفي الدهان، أثناء التخزين وقبل الاستخدام. إن هذا يقلل إلى أدنى حد إمكانية تكوين هلامات copper pyrrhione أو رواسب سميكة من مواد هلامية مسيلة بالرج، وبالتالي تتوافر مدة تخزين زائدة للتشيتات والدهانات، بالمقارنة مع تشيتات ودهانات تحتوي على جسيمات أكبر مقاسا من copper pyrrhione.

حسب الاستخدام هنا، فإن المصطلح "تشتيت" dispersion" يقصد به أن يشتمل كلا من الخلطات الصلبة/ السائلة قليلة اللزوجة، والتركيبات الصلبة/ السائلة الأكبر لزوجة، مثل معاجين. بصفة عامة، تكون للتشتيت لزوجة في المدى من حوالي ١٠٠٠ إلى حوالي ١٠٠٠٠٠ سنتي بوايز عند درجة حرارة الغرفة، يفضل بين حوالي ٥٠٠٠ و ٧٠٠٠٠ سنتي بوايز عند درجة حرارة الغرفة، حيث يرمز "cps" إلى سنتي بوايز. بصورة مفيدة، يشمل التشتيت من حوالي ٢٠٪ إلى حوالي ٩٩,٩٥٪ (يفضل من حوالي ٢٠٪ إلى حوالي ٧٠٪) من الوزن جسيمات صغيرة من جسيمات copper pyrithione صلبة متشتتة في من حوالي ٠,٠٥٪ إلى حوالي ٨٠٪ (يفضل من حوالي ٣٠٪ إلى حوالي ٨٠٪) من الوزن مادة تشتيت سائلة تنتقي من المجموعة المتكونة من ماء، مذيبيات عضوية، واتحادات من ذلك. اختياريًا، يحتوي التشتيت إضافيًا على من حوالي ٠,٠٥٪ إلى حوالي ٣٠٪ من عامل مثبط للغبار ينتقي من المجموعة المتكونة من منشطات سطح، راتينجات بوليمر، مواد رابطة، وإتحادات من ذلك. إن كل هذه النسب الم للوزن محسوبة على أساس الوزن الكلي للتشتيت.

حسب الاستخدام هنا، فإن المصطلحان "لايولد غبارا non-dusting" و"خال من الغبار dust-free" تشير إلى تركيبة خال جوهريا من، بصورة مفيدة خالي جوهريا بنسبة أكبر من ٩٩٪ على الأقل من، جسيمات copper pyrithione محمولة في الهواء. يشير المصطلح "عامل مثبط للغبار dust-inhibiting agent" إلى مركبات تساعد في منع أو تثبيط تكوين غبار في شكل جسيمات copper pyrithione يحملها الهواء، بالمقارنة مع تركيبة لا يحتوي على هذه المركبات. إن "الجسيمات المحمولة بالهواء airborne particles" موصوفة بالتفصيل في المقالة المعنونة "Sampling Criteria for Airborne Particulate Matter" الموجودة في "1999 Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices" المنشورة بواسطة The American Conference of Governmental Industrial Hygienists. يذكر هذا المرجع أنه، بالنسبة للمواد الكيميائية الموجودة في الهواء المستنشق كمعلقات من جسيمات أو قطيرات صلبة، فإن الخطر المحتمل المصاحب للجسيمات المحمولة بالهواء هو وظيفة مقاس جسيم الجسيمات موضع الأهمية بالإضافة إلى تركيز كتلة الجسيمات.

كما هو مذكور أعلاه، يتعلق الاختراع الحالي بتركيبة تشمل تشتيت copper pyrithione لا ينتج غبارا من جسيمات صلبة صغيرة من copper pyrithione متشتتة في مادة تشتيت سائلة تنتقي من المجموعة المتكونة من ماء، مذيبيات عضوية، واتحادات من ذلك. اختياريًا،

يحتوي التشيتيت إضافيا على مركب مثبت للغبار ينتقى من المجموعة المتكونة من منشطات سطح، راتينجات بوليمر، مواد رابطة، واتحادات من ذلك. يوصف كل واحد من هذه المكونات بتفصيل أكثر هنا.

يتوافر copper pyrrhione تجاريا (من مؤسسة Arch Chemicals، Norwalk، Conn) في شكل مسحوق جاف. قد يستخدم هذا الشكل لأجل copper pyrrhione كمادة بادئة في طريقة الاختراع الحالي.

بطريقة بديلة، قد يحضر copper pyrrhione بطرق تقليدية معروفة في الفن، حسب التوضيح في براءات الاختراع الأمريكية أرقام ٥٦٥٠٠٩٥؛ ٥٥٤٠٨٦٠؛ ٥٢٣٨٤٩٠. بإيجاز، قد يحضر copper pyrrhione بتفاعل copper salt و/أو copper oxide مع pyrrhione salt في وسط حامل مائي أو عضوي. إن pyrrhione salts المناسبة هي تلك القابلة للذوبان في المادة الحاملة العضوية أو المائية، مثل أملاح calcium، sodium، potassium، و magnesium لأجل pyrrhione acid، أو الأملاح غير الفلزية مثل chitosan salt، salt ethanolamine، و disulfide salt لأجل pyrrhione (المتوافر تجاريا من مؤسسة Arch Chemicals تحت المسمى "OMADINE MDS"). يفضل استخدام pyrrhione salt بكمية من حوالي ١ وحوالي ٤٠٪ من الوزن، يفضل أكثر بين ٥ و ٢٥، والأكثر تفضيلا بين حوالي ١٥ و ٢٥٪ من الوزن، تعتمد كل النسب الم للوزن على الوزن الكلي لخليط التفاعل، من أجل تحضير copper pyrrhione المطلوب.

يكون copper salt المستخدم لتحضير copper pyrrhione هو بدرجة مناسبة أي ملح يحتوي على copper ويكون قابلا للذوبان في المادة الحاملة المستخدمة في التفاعل. على سبيل المثال، إذا كانت المادة الحاملة هي الماء، فإن copper salts المفيدة تتضمن copper chloride dihydrate، copper sulfate، copper carbonate، copper nitrate، copper acetate، بالإضافة إلى اتحادات من ذلك. قد تستخدم copper salts أعلاه بصورة منفردة أو في اتحاد، أو في اتحاد مع copper oxide.

يفضل استخدام copper salt، copper oxide و/أو اتحاد copper salt /copper oxide، المستخدم لتحضير copper pyrrhione، بكمية بين حوالي ١ وحوالي ٥٠٪ من الوزن، يفضل أكثر بين ٥ و ٣٠٪ من الوزن، والأكثر تفضيلا بين حوالي ١٥ و ٢٠٪ من الوزن، على أساس الوزن الكلي لخليط التفاعل.

تتضمن المواد الحاملة المفيدة في خليط التفاعل لتحضير copper pyrithione ماء، مذيبات عضوية، واتحادات من ذلك. تتضمن مذيبات عضوية مفيدة alcohols مثل methanol و ethanol، amines مثل diethanolamine، esters، إلخ.

ينتج تركيبة copper pyrithione صغير مقاس الجسيم غير مولد لغبار باتحاد copper pyrithione، المحضر حسب الوصف أعلاه، مع مادة تشتيت مائية أو عضوية، ودمج به اختياريًا عامل مثبت للغبار. يمكن أن يتم تقليل مقاس جسيم مكون copper pyrithione إما قبل، في نفس الوقت مع، أو بعد، تحضير تشتيت copper pyrithione. بصورة توضيحية، يمكن تحضير copper pyrithione صغير مقاس الجسيم إما أثناء الترسيب التصنيعي لأجل copper pyrithione، قبل تحضير التشتيت بطحن المسحوق الجاف إلى المقاس المطلوب، أو أثناء تحضير التشتيت باستخدام أداة تولد قوى سحق، مثل مطحنة، لتقليل مقاس جسيم جسيمات copper pyrithione. كبديل آخر، يمكن تقليل مقاس جسيم جسيمات copper pyrithione بعد إجراء خطوة التشتيت بإخضاع التشتيت لقوى سحق، مثل تمريره خلال مطحنة تقلل مقاس الجسيم. تتضمن مطاحن مناسبة لتقليل مقاس الجسيم مطاحن نفائثة، تصنيف هواء (ACM)، Netzsch، كرة، أو اتحاد من هذه المطاحن. كبديل آخر، فقد تستخدم معدة تنتج قوى سحق بواسطة الموجات فوق الصوتية، مثل أدوات موجات صوتية، لتوفير قوى سحق.

عند استخدام الموجات الصوتية، يفضل أن يكون تردد الطاقة الصوتية المستخدمة من حوالي ٢٠ هيرتز إلى حوالي ٢٥٠٠٠٠ هيرتز (٢٥٠ كيلوهرتز)، يفضل أكثر من حوالي ٥ كيلوهرتز إلى حوالي ١٠٥ كيلوهرتز، والأكثر تفضيلاً من حوالي ١٦ كيلوهرتز إلى حوالي ٢٠ كيلوهرتز. قد تستخدم أيضاً اتحادات من الترددات، بالإعتماد على تصميم جهاز المعالجة الصوتية الخاص. يفضل أن يكون ناتج مستوى الطاقة الناتج من الطاقة الصوتية المستخدم على خليط التفاعل في المدى من حوالي ٢٠ إلى حوالي ٥٠٠٠ وات، يفضل أكثر من حوالي ١٠٠ إلى حوالي ١٠٠٠ وات، والأكثر تفضيلاً من حوالي ٤٠٠ إلى حوالي ٦٠٠ وات. إن مثالا لأداة معالجة صوتية مناسبة للاستخدام في طريقة الاختراع هي أداة معالجة صوتية Nearfield NAP من طراز ٣٦٠٦ (المتوافرة تجارياً من Advanced Sonic Processing Systems، Conn، Woodbury)، ورغم ذلك يمكن استخدام أي أداة معالجة صوتية في طريقة الاختراع.

يفضل استخدام copper pyrithione في التشيت بكمية بين حوالي ٢٠ و ٩٥٪ من الوزن، يفضل أكثر بين حوالي ٣٠ و ٧٠٪ من الوزن، أيضا يفضل أكثر بين حوالي ٣٠ و ٥٠٪ من الوزن، والأكثر تفضيلا بين حوالي ٣٥ و حوالي ٦٠٪ من الوزن. إن كل النسب الم للوزن هي على أساس الوزن الكلي للتشيت. إن كمية مفيدة بالتحديد من copper pyrithione هي حوالي ٤٥٪ من الوزن. ٥

يفضل أن يكون المكون الاختياري المثبط للغبار في التركيبة من الاختراع الحالي هو واحد أو أكثر من منشطات سطح (عوامل سطحية (surfactants))، واحد أو أكثر من راتينجات بوليمر polymer resins، واحدة أو أكثر من مواد رابطة binders، أو اتحادات combinations من ذلك. عند الاستخدام، فإن هذا المكون يشمل عامة من حوالي ٠,٠٥ إلى حوالي ٣٠٪ من وزن تركيبة الاختراع. عند الاستخدام، يفضل استخدام العامل المثبط للغبار بكمية كلية بين حوالي ٠,٠٥ و حوالي ١٠٪ من الوزن، يفضل أكثر بين ٠,١ و حوالي ٥٪ من الوزن، والأكثر تفضيلا بين حوالي ٠,٥ و حوالي ٢٪ من الوزن، تعتمد كل النسب الم للوزن على الوزن الكلي للتشيت. ١٠

تتضمن راتينجات مناسبة للاستخدام كمكون مثبط للغبار في تشيت الاختراع الحالي acrylic resins، vinyl resins، alkyd resins، epoxy resins، polyurethane resins، natural resins، rosins، polyester resins، محاليل غروية لدنة في سائل plastisols، واتحادات من ذلك. إن vinyl resin مفيد بالتحديد في تركيبة الاختراع الحالي. ١٥

تتضمن محاليل غروية لدنة في سائل مناسبة للاستخدام كمكون مثبط للغبار في تشيت الاختراع الحالي راتينج زائد مادة حاملة، مثل مادة تلدين plasticizer، حسب الوصف في براءة الاختراع الأمريكية رقم ٥٣١٩٠٠٠، المندمجة هنا بالكامل كمرجع، متضمنة محاليل غروية لدنة في سائل تحتوي على مواد تلدين ومواد إضافة متوائمة مع راتينج. تتراوح بصفة عامة الكميات المفضلة من مكون الراتينج في المحلول الغروي اللدن في سائل من بين حوالي ٠,٢٪ و حوالي ٣٠٪ من الوزن، على أساس الوزن الكلي للمحلول الغروي اللدن في سائل. ٢٠

تتضمن مواد رابطة مناسبة للاستخدام كمكون مثبط للغبار في تشيت الاختراع الحالي أي بوليمر منخفض درجة الإنصهار low-melt polymer أو شمع wax منخفض درجة الإنصهار في مجالات الربط. تتضمن مواد رابطة تمثيلية روزينات مثل الروزينات المباعة ٢٥

تحت المسمى التجاري "TACOLYN" أو "PICOTEX" (hydrocarbon resin monomer) ناتج من بلمرة تساهمية co-polymerization لأجل vinyl toluene و (alpha-methystyrene)، acrylates مثل methyl acrylate، ethyl acrylate، إلخ، xanthate أو guar gums، ethyl acetate، polyvinyl alcohol، واتحادات من ذلك. يفضل أن تتراوح الكميات المفيدة من مكون المادة الرابطة من حوالي ٠,١ إلى حوالي ٢٠٪ من الوزن، يفضل أكثر من حوالي ٠,٥ إلى حوالي ١٠٪ من الوزن، والأكثر تفضيلاً من حوالي ٠,٥ إلى حوالي ٥٪ من الوزن، تعتمد كل النسب الم للوزن على الوزن الكلي للتركيبة .

كما هو مذكور أعلاه، فإن مكون العامل الاختياري المثبط للغبار في تركيبة الاختراع الحالي قد يستخدم بصورة منفردة (مثلاً، منشط سطح فقط أو راتينج بوليمر فقط كمكون مثبط للغبار). بطريقة بديلة، فقد تستخدم اتحادات من واحد أو أكثر من العوامل المثبطة للغبار الموصوفة أعلاه كمكون مثبط للغبار. علاوة على ذلك، من الممكن استخدام واحد أو أكثر من العوامل المثبطة للغبار الموصوفة أعلاه (مثلاً، منشطات سطح) في إتحاد مع واحد أو أكثر من عوامل أخرى مثبطة للغبار (مثلاً، راتينجات بوليمر) لإنتاج المكون المثبط للغبار من الاختراع الحالي.

كما هو مذكور أعلاه، فقد يكون copper pyrithione في تشيت الاختراع الحالي في شكل مسحوق صغير الجسيم (مثلاً، تشيت)، أو، بطريقة بديلة، حبيبات أكبر غير قابلة للاستنشاق مصنعة من جسيمات صغيرة (مثلاً، حبيبات أكبر من ٤ ميكرون (٤ ميكرون وأكبر)). بصفة عامة، فإن نطاق مقاس الجسيم لمسحوق copper pyrithione المتوافر تجارياً يكون بين حوالي ٠,٨ ميكرون وحوالي ٣٠ ميكرون، مع متوسط مقاس جسيم بين ٣ إلى ٦ ميكرون.

في تشيت من الاختراع الحالي مفيد بالتحديد، يفضل أن يكون العامل المثبط للغبار هو واحد أو أكثر من منشطات سطح و/أو واحد أو أكثر من راتينجات بوليمر و/أو واحدة من مواد رابطة، ويفضل بصفة عامة أن يحضر تشيت copper pyrithione صغير الجسيم غير المولد للغبار كما يلي:

يضاف أولاً راتينج البوليمر و/أو منشط السطح المنتقى إلى وعاء للخلط وتتم الإذابة في المذيب solvent المختار مع الخلط بسرعة منخفضة (عامة من حوالي ٥٠٠-٨٠٠ دورة في الدقيقة) باستخدام خلاط من نوع موزع عالي السرعة معروف جيداً في مجال الدهان

والتغليف. يضاف بعد ذلك مسحوق copper pyrithione، وتزداد سرعة الخلط إلى ما بين ١٠٠٠-٣٠٠٠ دورة في الدقيقة. يستمر الخلط حتى ينتج تشتيت أو معجون متجانس، عامة من حوالي ١ إلى حوالي ٣٠ دقيقة. عندئذ يضاف هذا التشتيت إلى مطحنة للصحن مثل مطحنة Netzsch Zeta ويخلط لمدة من ١٠ دقائق إلى ٨ ساعات أو حتى الوصول إلى ٥ مقاس الجسيم الصغير المطلوب.

١٠ إن طريقة أخرى لتحضير تشتيت copper pyrithione صغير الجسيم هي تجفيف وطن المسحوق إلى مقاس جسيم صغير أولاً باستخدام مطحنة نفائة أو مطحنة تصنيف هواء يمكنها أن تحقق الجسيمات الصغيرة المطلوبة أولاً. عندئذ يضاف هذا المسحوق صغير الجسيم إلى راتنج البولييمر و/أو منشط السطح المنتقى في وعاء الخلط مع المذيب المختار ويتم الخلط باستخدام خلاط من نوع موزع عالي السرعة معروف جيداً في مجال الدهان والتغليف. تكون سرعة الخلط بين ١٠٠٠-٥٠٠٠ دورة في الدقيقة. يستمر الخلط حتى الحصول على تشتيت أو معجون متجانس، عامة لمدة من حوالي ٥ إلى حوالي ٥٠ دقيقة.

عند استخدام عجينة مرشح مبللة بواسطة copper pyrithione لتحضير تشتيت معتمد على مذيب عضوي organic solvent، فلا بد من إزالة الماء المتبقي من التركيبة النهائي. ١٥ في أحد التطبيقات، تجرى خطوة الخلط أعلاه في ورق أو مفاعل مغلق مع إتصال بمصيدة Dean-Stark أو أداة أخرى تستخدم لإزالة الماء من المذيب العضوي. قد يسخن الخليط إلى ما بين حوالي ٩٥°م إلى ١٠٥°م أو أعلى من ذلك حتى لا يكون هناك مزيداً من الماء مزال من التشتيت. بطريقة بديلة، يمكن أن يتم الخلط بالشفط مع درجات حرارة تسخين مطلوبة أقل (أو بدون تسخين). عندئذ يضاف هذا التشتيت إلى مطحنة للصحن عند الحاجة مثل مطحنة Netzsch Zeta لتقليل مقاس الجسيم ويتم الخلط لمدة من ١٥ دقيقة إلى ٥ ساعات أو حتى الوصول إلى مقاس الجسيم الصغير المطلوب.

٢٥ قد يحضر تركيبة copper pyrithione صغير الجسيم غير المولد للغبار من الاختراع الحالي كتشتيت، والذي يكون على شكل معجون سميك. عند التحضير مع ماء كمادة تشتيت، يكون لتركيبه الاختراع لزوجة بصفة عامة في المدى من حوالي ١٠٠٠ سنتي بوايز (cps) إلى حوالي ٧٥٠٠٠ سنتي بوايز عند درجة حرارة الغرفة. يكون لتركيبه copper pyrithione صغير الجسيم غير المولد للغبار من الاختراع الحالي المحضر مع مذيب عضوي لزوجة بصفة عامة في المدى من حوالي ٥٠٠٠ سنتي بوايز إلى حوالي

١٠٠٠٠٠ سنتي بوايز (يفضل ٥٠٠٠ إلى حوالي ٧٠٠٠٠ سنتي بوايز) عند درجة حرارة الغرفة.

إن تركيبة copper pyrrhione صغير الجسم غير المولد للغبار من الاختراع الحالي يوفر مزايا مفيدة أكثر من تركيبة ات copper pyrrhione من الفن السابق. إن تركيبة ات copper pyrrhione صغير الجسم غير المولد للغبار من الاختراع الحالي توفر تصنيع أسهل وخط أسهل مع الدهانات، الأغلفة، أو تركيبة ات العناية الشخصية، مثل الصابون، الشامبوهات، الأدوية، إلخ. إن الخصائص المثبطة للغبار من الاختراع الحالي تقلل بدرجة ملحوظة وجود غبار copper pyrrhione يحمله الهواء في البيئة المحلية. نتيجة لذلك، فإن تركيبة ات copper pyrrhione صغير الجسم غير المولد للغبار من الاختراع الحالي يمكن تداولها بسهولة مع مخاطرة قليلة بدون الخوف من استنشاق مسحوق copper pyrrhione سام محمول بالهواء. بالإضافة لذلك، فقد إتضح أنه عند رش تشيتيت copper pyrrhione صغير الجسم وتبخير المذيب، فإن المكون المثبط للغبار في التشيتيت يشكل طبقة على copper pyrrhione وذلك يقلل لأدنى حد تولد الغبار. إضافيا، فإن الجسيمات الصغيرة من copper pyrrhione يبدو أنها تظل معلقة بصورة أفضل في التشيتيت وبالتالي لا تتكون رواسب سميكة من مادة هلامية مسيلة بالرج، وبذلك تزداد مدة صلاحية تخزين التركيبة الحالي.

عند الإضافة إلى الدهانات البحرية فإن هذا الاختراع الحالي يوفر مزايا مفيدة تفوق تلك لتركيبات copper pyrrhione من الفن السابق. إن تركيبة ات copper pyrrhione صغير الجسم غير المولد للغبار من الاختراع الحالي عند خلطها في دهان، فإن الغلاف الغشائي الناتج من هذا الدهان يرشح كمية أكبر من copper pyrrhione عند سطح الغلاف. إن هذه ميزة لأن copper pyrrhione له قابلية ذوبان في الماء أقل من ٠,٥ جزء على المليون. في طبقات دهان بحرية معينة مضادة للتآكل إذا لم يترشح copper pyrrhione عند تركيز كبير بدرجة كافية فإن الكائنات المسببة للعفونة البحرية سوف تستقر على سطح الطبقة.

تظهر البيانات من طريقة ASTM lab المستخدمة لتحديد معدلات الترشيح للمواد القاتلة الحيوية من طبقة دهان بحري أن معدل ترشيح copper pyrrhione يعتمد على درجة الحرارة. كلما زادت درجة حرارة الماء كلما زاد معدل الترشيح. عند إجراء هذه الاختبارات لمعدل الترشيح فقد أثار دهشة المخترعون بدرجة كبيرة أن معدل ترشيح

copper pyrrhione يعتمد أيضا على مقاس جسيم copper pyrrhione المضاف إلى الدهان. كلما كان مقاس جسيم copper pyrrhione أصغر كلما زاد معدل ترشيح copper pyrrhione من طبقة الدهان عند كل درجات الحرارة المستخدمة في الاختبار.

أمثلة

يوصف الاختراع إضافيا بالأمثلة التالية، لكن لا يقصد تحديده بهذه الأمثلة. إن كل الأجزاء والنسب الم هي بالوزن وكل درجات الحرارة هي درجات م إذا لم يذكر خلاف ذلك بصورة واضحة. إن كل النسب الم للوزن معتمدة على الوزن الكلي لكل تركيبة ، إذا لم يذكر خلاف ذلك بصورة واضحة.

مثال مقارنة (أ) - تحضير تشتيت copper pyrrhione (CuPT) في Xylene

كمقارنة لتشتيتات الاختراع الحالي، يذاب ١٣ جم من راتينج بوليمر "LAROFLEX MP25" (vinyl chloride-isobutyl vinyl ether copolymer) وهو منتج من مؤسسة (BASF Corporation, Charlotte, NC)، يذاب في ٨٣٢ جم xylene. عقب ذوبان البوليمر، يضاف ببطء ٨٦٢ جم من copper pyrrhione (منتج من Arch Chemicals ACBV Swords, Ireland) (٤٩٪ من الوزن) ومع خلط ثابت باستخدام موزع عالي السرعة عند سرعة ١٠٠٠-٢٠٠٠ دورة في الدقيقة. يقلب الخليط عند سرعة منخفضة (١٠٠٠ دورة في الدقيقة) ومع قص قليل لمدة نصف ساعة لتوفير خلط ملائم حتى يتكون خليط متجانس. يحلل مسحوق copper pyrrhione المستخدم لتحضير هذا التشتيت على أداة تحليل مقاس جسيم تبعثر ضوء الليزر Horiba قبل، وبعد، إضافته إلى التشتيت ويتم الحصول على البيانات أدناه.

جدول ١ - متوسط مقاس الجسيم باستخدام copper pyrrhione متوافر تجاريا

متوسط مقاس الجسيم (ميكرونات)	المتوسط الحسابي لمقاس الجسيم (ميكرونات)	copper pyrrhione من شركة Arch Chemicals
قبل الخلط	٣,٤	٣,٠٩
بعد الخلط	٣,٣٦	٣,٠٥

كما يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه فإن الخلط بقص قليل لمسحوق copper pyrrhione في التشتيت لا يغير مقاس جسيم copper pyrrhione.

مثال ١

تحضير تشيتيت copper pyrrhione صغير مقاس الجسيم في Xylene

تؤخذ عينة مقاس ٣٠٠ جم من تشيتيت المثال ١، وتخفف العينة إلى تركيز ٤٢,٨٪ من copper pyrrhione بإضافة مذيب xylene. تمرر العينة المخففة في مطحنة Mini Zeta Netzsch لمدة ١٥٠ دقيقة عند ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة. يحلل تشيتيت copper pyrrhione الناتج على أداة تحليل مقاس جسيم تبعثر ضوء الليزر Horiba وتنتج البيانات أدناه.

جدول ٢- متوسط مقاس الجسيم قبل وبعد طحن Netzsch لتشيتيت copper pyrrhione في Xylene

تشيتيت copper pyrrhione من Arch Chemicals	متوسط مقاس الجسيم (ميكرونات)	المتوسط الحسابي لمقاس الجسيم (ميكرونات)
قبل طحن Netzsch	٣,٣٦	٣,٠٥
بعد طحن Netzsch	٠,٩٨	١,٠٦

يظهر التشيتيت المطحون بواسطة Netzsch ثبات أفضل مع التخزين من ذلك الذي يظهره التشيتيت المحضر في مثال ١.

مثال ٢

الجزء (أ)- تحضير تشيتيت copper pyrrhione صغير الجسيم في ماء

تشتت ٣ جرامات من عامل تشيتيت "DARVAN" (وهو sodium salt لبوليمر تساهمي naphthalene sulfonic acid/formaldehyde من شركة R.T. Vanderbilt) في ٧٥ جم ماء. بعد ذوبان DARVAN، يضاف ببطء ٧٧ جم من مسحوق copper pyrrhione مع الخلط المستمر باستخدام موزع عالي السرعة (١٠٠٠-٢٥٠٠ دورة في الدقيقة). يستمر التقليب عند سرعة منخفضة (١٠٠٠ دورة في الدقيقة) مع قص لتوفير خلط كافٍ حتى ينتج خليط متجانس. يطحن التشيتيت (إجمالي ١٥٥ جم) عندئذ في مطحنة Mini Zeta Netzsch لمدة ٩٠ دقيقة عند ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة. يحلل تشيتيت copper pyrrhione الناتج على أداة تحليل مقاس جسيم تبعثر ضوء الليزر Horiba ويتم الحصول على البيانات أدناه.

جدول ٣- متوسط مقاس الجسيم قبل وبعد طحن Netzsch لتشتيت copper pyrrhione في ماء

تشتيت copper pyrrhione من Arch Chemicals	متوسط مقاس الجسيم (ميكرونات)	المتوسط الحسابي لمقاس الجسيم (ميكرونات)
قبل طحن Netzsch	٣,٨٠	٣,٩٣
بعد طحن Netzsch	١,٨٤	٢,١١

الجزء (ب)- تقييم تشتيت copper pyrrhione صغير الجسيم في دهانات بحرية مضادة للتآكل ("AF")

تحضر ٤ دهانات بحرية AF تحتوي على المقومات أدناه:

جدول ٤- متوسط مقاس الجسيم قبل وبعد طحن Netzsch لتشتيت copper pyrrhione في ماء

رقم الدهان	Cuprous oxide (% من الوزن)	copper pyrrhione (%)	بوليمر أكريليك (%)
١	٤٠	صفر	١٥
٢	٤٠	٣	١٥
٣	٤٠	٣	١٥
٤	٤٠	٣	١٥

تحضر الدهانات الأربعة أعلاه على موزع عالي السرعة مع خلط بقص قليل عند ٢٠٠٠

دورة في الدقيقة لمدة ٣٠ دقيقة.

يصف الجدول أدناه مقاس جسيم copper pyrrhione في كل دهان.

رقم الدهان	copper pyrrhione المستخدم	متوسط مقاس الجسيم (ميكرونات)	المتوسط الحسابي لمقاس الجسيم (ميكرونات)
١	لا يوجد	-	-
٢	مسحوق	٣,٤	٣,٠٩
٣	تشتيت مثال (أ)	٣,٣٦	٣,٠٥
٤	تشتيت مثال ١	٠,٩٨	١,٠٦

توضع الدهانات الأربعة أدناه على مواد تحتية أسطوانية الشكل، تجفف، وعندئذ توضع المواد الخاضعة المدهونة في خزانات مع ماء بحر صناعي. تختبر العينات عقب طريقة معدل ترشيح ASTM معدلة تستخدم لمعدلات إطلاق النحاس. يقاس تركيز copper pyrithione في ماء البحر الصناعي في القسم التحليلي في مؤسسة Arch Chemicals باستخدام طريقة تحليل كروماتوجرافي سائل عالي الضغط (HPLC) مصرح بها.

تظهر النتائج من اختبار مقارنة معدل الترشيح أعلاه أن copper pyrithione صغير الجسم من الاختراع الحالي له ميل إلى معدل ترشيح أعلى بدرجة معقولة عند درجات الحرارة المختلفة. يصف الرسم البياني الموجود في الشكل ١ مجموعة من المنحنيات تقارن بيانات معدل الترشيح للثلاثة دهانات من copper pyrithione عند درجات حرارة ماء مختلفة. يلاحظ أن الدهان المحتوي على copper pyrithione له مقاس جسم صغير في نطاق الاختراع الحالي، بالتحديد الدهان ٤ المحتوي على تشيت المثل ١، له معدل ترشيح أعلى، بالمقارنة مع الدهان ٣ المحتوي على تشيت المثل المقارن (أ).

تظهر النتائج المبينة في الشكل ١ أن معدل الترشيح لأجل copper pyrithione من دهانات بحرية يختلف بالاعتماد على درجة حرارة الماء المعرض لها الدهان البحري. عندما تقل درجة حرارة الماء يقل معدل الترشيح بدرجة ملحوظة. إن هذا يسبب مشكلة لأنه عندما تكون درجة حرارة الماء منخفضة فمن المحتمل ألا يترشح copper pyrithione بمقدار كافٍ من طبقة الدهان لمنع التعفن البحري.

في الشكل ١، يتعلق المنحنيان ١٠ و ٢٠ بالدهان ٢ عند درجات حرارة ٢٣,٥°م و ١٠,٦°م، على الترتيب. يتعلق المنحنيان ٣٠ و ٤٠ بالدهان ٣ عند درجات حرارة ٢٣,٥°م و ١٠,٦°م، على الترتيب. يتعلق المنحنيان ٥٠ و ٦٠ بالدهان ٤ عند درجات حرارة ٢٣,٥°م و ١٠,٦°م، على الترتيب.

إن النتائج المقدمة في الشكل ١ تظهر أيضاً أن معدل ترشيح copper pyrithione من الدهانات البحرية يعتمد أيضاً على مقاس جسم copper pyrithione المضاف إليه الدهان. بصورة مفيدة، فإن الجسيمات صغيرة المقاس من copper pyrithione الموجودة في الدهان ٤ توفر معدل ترشيح أعلى بدرجة ملحوظة، بالمقارنة مع ذلك المتوافر بواسطة الجسيمات الأكبر مقاساً الموجودة في الدهان ٣، بالتحديد عند درجة حرارة ماء منخفضة ١٠,٦°م. إن معدل الترشيح الأعلى لأجل copper pyrithione من مثال ١ (الدهان ٤)، بالمقارنة مع ذلك

من المثال المقارن (أ) (دهان ٣)، يدل على أن تثبت مثال ١ يوفر فعالية زائدة مضادة للتآكل في الدهان، بالمقارنة مع الفعالية المضادة للتآكل بواسطة تثبت المثال المقارن (أ).
مثال ٣

(تعرض مفترض لماء بارد)

٥. تختبر الدهانات AF البحرية الأربع المحضرة في الجزء (ب) لمثال ٢ من أجل الفعالية المضادة للتآكل باستخدام البروتوكول التالي:

تدهن عينة من كل واحد من الدهانات الأربعة فوق ألواح من الزجاج اللين لها أبعاد ١٥ سم × ٤٠ سم. تغمس الألواح المغطاة الأربعة في ماء محيط من شاطئ Maine (Portland) لمدة ٥ شهور من أجل توفير أساس لمقارنة الفعالية المضادة للتآكل للدهانات في بيئة ماء بارد. تختلف درجة حرارة ماء المحيط من ٦°م إلى ١٧°م خلال مدة الاختبار، ويكون متوسط درجة حرارة الماء ١١°م.

بعد فترة الاختبار، تزال الألواح الأربعة المغطاة من ماء المحيط، وتختبر بالعين من أجل نمو البرنقيل barnacle والكائنات الحية الدقيقة. توفر نتائج هذا الاختبار الجدول المقارن التالي.

١٥. بيانات التعرض للماء لمدة ٥ شهور:

رقم الدهان	Cuprous oxide (% من الوزن)	copper pyrithione (%)	التآكل الكلي على اللوح (%)
١	٤٠	صفر	٨٥
٢	٤٠	٣	٧٥
٣	٤٠	٣	٧٥
٤	٤٠	٣	٥

تؤكد نتائج المقارنة الفعالية الزائدة المضادة للتآكل لأجل copper pyrithione من مثال ١ (دهان ٤)، بالمقارنة مع تلك للمثال المقارن (أ) (دهان ٣).

٢٠. على الرغم من أن الاختراع قد تم وصفه في اتحاد مع تطبيقات منه، فمن الواضح أنه سوف تتضح بدائل، تعديلات وأشكال مغايرة للماهرين في الفن على ضوء الوصف السابق. طبقاً لذلك، فمن المقصود دخول كل هذه البدائل، التعديلات والأشكال المغايرة في روح الاختراع والنطاق الواسع لعناصر الحماية المكتملة للموضوع.

عناصر الحماية


- ١- تركيبة composition تشمل على جسيمات صغيرة small particles من copper pyrithione ذات مقاس جسيم particle size في مدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٣ ميكرون، تظهر الجسيمات الصغيرة small particles المذكورة أداء مضاد للميكروبات محسن، بالمقارنة مع جسيمات copper pyrithione particles ذات مقاس أكبر، في دهان بحري marine paint معرض لبيئة ماء بارد عند حوالي ٥°م إلى حوالي ١٥°م، تظهر الجسيمات الصغيرة small particles من copper pyrithione معدل ترشيح leach rate على الأقل ميكروجرام واحد لكل سم^٢ واحد في اليوم على أساس تعرض الدهان paint المذكور لبيئة الماء البارد المذكورة.
 - ١
 - ٢
 - ٣
 - ٤
 - ٥
 - ٦
 - ٧
 - ٨
 - ٩
- ٢- دهان paint يحتوي على تركيبة composition وفقاً لعنصر الحماية ١ بكمية مؤثرة مضادة للتآكل antifouling من حوالي ١٪ إلى حوالي ٥٪ على أساس وزن الدهان paint.
 - ١
 - ٢
 - ٣
- ٣- طريقة لتحسين التأثير المضاد للتآكل antifouling لدهان paint في بيئة ماء بارد، تشمل الطريقة المذكورة على اندماج التركيبة composition من عنصر الحماية ١ في الدهان paint.
 - ١
 - ٢
 - ٣
- ٤- تركيبة composition تشمل على تشتيت dispersion من copper pyrithione غير منتج للغبار non-dusting على جسيمات particles صلبة صغيرة من copper pyrithione مشتت في عامل تشتيت سائل، هذه الجسيمات particles الصلبة ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٣ ميكرون.
 - ١
 - ٢
 - ٣
 - ٤
 - ٥
- ٥- التركيبة composition وفقاً لعنصر الحماية ٤ حيث الجسيمات particles الصلبة المذكورة ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,٢٥ إلى حوالي ٧ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٢ ميكرون.
 - ١
 - ٢
 - ٣
- ٦- التركيبة composition وفقاً لعنصر الحماية ٤ حيث الجسيمات particles الصلبة المذكورة ذات متوسط مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,٥ إلى حوالي ٢,٨ ميكرون.
 - ١
 - ٢
 - ٣

- ٧- التركيبية composition وفقاً لعنصر الحماية ٤ حيث يختار عامل التشيت السائل من المجموعة المتكونة من ماء، مذيبيات عضوية organic solvents، وخليط منها. ١ ٢
- ٨- التركيبية composition وفقاً لعنصر الحماية ٤ حيث توجد الجسيمات particles الصلبة المذكورة بكمية من حوالي ٢٠٪ إلى حوالي ٩٩,٩٥٪ من الوزن، ويوجد عامل التشيت السائل المذكور بكمية من حوالي ٠,٠٥٪ إلى حوالي ٨٠٪ من الوزن، على أساس الوزن الكلي للتركيبية composition. ١ ٢ ٣ ٤
- ٩- التركيبية composition وفقاً لعنصر الحماية ٤ حيث توجد الجسيمات particles الصلبة المذكورة بكمية من حوالي ٢٠٪ إلى حوالي ٧٠٪ من الوزن، ويوجد عامل التشيت السائل المذكور بكمية من حوالي ٣٠٪ إلى حوالي ٨٠٪ من الوزن، على أساس الوزن الكلي للتركيبية composition. ١ ٢ ٣ ٤
- ١٠- تركيبة composition يشتمل على تشيت dispersion من copper pyrrhione غير منتج للغبار non-dusting يشتمل على جسيمات particles صلبة صغيرة من copper pyrrhione مشيت في عامل تشيت سائل، الجسيمات particles الصلبة المذكورة ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٣ ميكرون، حيث توجد الجسيمات particles الصلبة المذكورة بكمية من حوالي ٢٠٪ إلى حوالي ٧٠٪ من الوزن، ويوجد عامل التشيت السائل المذكور بكمية من حوالي ٣٠٪ إلى حوالي ٨٠٪ من الوزن، على أساس الوزن الكلي للتركيبية composition، حيث يحتوي التركيبية composition أيضاً على حوالي ٠,٠٥٪ إلى حوالي ٣٠٪، على أساس الوزن الكلي للتشيت dispersion، عامل مثبت للغبار مختار من المجموعة المتكونة من عوامل سطحية surfactants، راتينجات بوليمر polymer resins، مواد رابطة binders، وخليط منها. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١
- ١١- طريقة لصنع تشيت dispersion غير مولد للغبار non-dusting من جسيمات particles صلبة صغيرة من copper pyrrhione مشيت في عامل تشيت سائل تشتمل على الخطوات: ١ ٢ ٣
- (أ) توفير جسيمات particles صلبة صغيرة من copper pyrrhione في مدى مقاس من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٣ ميكرون، بواسطة اخضاع جسيمات particles صلبة أكبر من copper pyrrhione ٤ ٥ ٦

- ٧ لقوة مختارة من المجموعة المتكونة من سحق، طحن، جرش، الموجات الصوتية،
٨ واتحادات منها، و
- ٩ (ب) تشتيت جسيمات particles من copper pyrithione الصغيرة المذكورة في عامل
١٠ تشتيت سائل.
- ١ ١٢- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١١ حيث يحدث الطحن بتقنية مختارة من المجموعة
٢ المتكونة من طحن بالتدوير، طحن نفاث، طحن فرز بالهواء ACM، طحن Netzsch،
٣ واتحادات منها.
- ١ ١٣- طريقة لصنع تشتيت dispersion غير مولد للغبار non-dusting من جسيمات
٢ particles صلبة صغيرة من copper pyrithione مشتتة في عامل تشتيت سائل تشتمل
٣ على الخطوات:
- ٤ (أ) تشتيت جسيمات particles صلبة أكبر من copper pyrithione في عامل تشتيت
٥ سائل لتوفير تشتيت dispersion سائل تشتت فيه الجسيمات particles الصلبة الأكبر
٦ المذكورة، و
- ٧ (ب) اخضاع التشتيت dispersion السائل المذكور من copper pyrithione لقوة مختارة
٨ من المجموعة المتكونة من سحق، طحن، جرش، موجات صوتية، واتحادات منها، من
٩ أجل خفض مقاس الجسيمات particles الأكبر المذكورة في التشتيت dispersion المذكور
١٠ في مدى مقاس من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون، ومتوسط مقاس جسيم particle
١١ size من ٠,٥ إلى ٣ ميكرون.
- ١ ١٤- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٣ حيث يحدث الطحن بتقنية مختارة من المجموعة
٢ المتكونة من طحن كرة، طحن نفاث، طحن فرز بالهواء ACM، طحن Netzsch، وخليط
٣ منها.
- ١ ١٥- طريقة لتحسين الخصائص المضادة للتآكل antifouling لدهان paint تشتمل على
٢ إضافة إلى الدهان paint كمية مؤثرة مضادة للتآكل antifouling من جسيمات particles
٣ صلبة من copper pyrithione ذات مقاس جسيم particle size داخل المدى من حوالي
٤ ٠,٠١ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٣
٥ ميكرون.

- ١٦- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٥ حيث الجسيمات particles الصلبة من copper pyrithione ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,٢٥ إلى حوالي ٧ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٢ ميكرون.
- ١٧- دهان paint مضاد للتآكل antifouling يشتمل على قاعدة دهان paint وكمية مؤثرة مضادة للتآكل antifouling من جسيمات particles صلبة من copper pyrithione ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٣ ميكرون.
- ١٨- دهان paint مضاد للتآكل antifouling يشتمل على قاعدة دهان paint وكمية مؤثرة مضادة للتآكل antifouling من جسيمات particles صلبة من copper pyrithione ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,٢٥ إلى حوالي ٧ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٢ ميكرون.
- ١٩- طريقة لتحسين، في بيئة بحرية باردة الماء، معدل ترشيح leach rate لأجل copper pyrithione من دهان paint يحتوي على copper pyrithione، تشتمل الطريقة المذكورة على اندماج في الدهان paint جسيمات particles صلبة من copper pyrithione ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى ٣ ميكرون، من أجل توفير معدل ترشيح leach rate من copper pyrithione من الدهان paint على الأقل واحد ميكروجرام لكل سم^٢ في اليوم عند تعرض الدهان paint المذكور للبيئة البحرية باردة الماء المذكورة عند قياسه عند درجة حرارة ماء بارد ١٠,٦°م.
- ٢٠- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٩ حيث يوجد copper pyrithione المذكورة بكمية مؤثرة مضادة للتآكل antifouling من تشتيت dispersion من copper pyrithione غير مولد للغبار non-dusting يشتمل على جسيمات particles صلبة صغيرة من copper pyrithione مشتتة في عامل تشتيت سائل، الجسيمات particles الصلبة المذكورة ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى أقل من ٣ ميكرون.
- ٢١- الطريقة من عنصر الحماية ١٩ حيث يحتوي التركيبة composition إضافياً على حوالي ٠,٠٥٪ إلى حوالي ٣٠٪، على أساس الوزن الكلي للتشتيت dispersion، من

- ٣ عامل مثبت للغبار مختار من المجموعة المتكونة من عوامل سطحية surfactants،
 ٤ راتينجات بوليمر polymer resins، مواد رابطة binders، وخليط منها.
- ١ ٢٢- دهان paint مضاد للتغفن antifouling يحتوي على copper pyrithione لتوفير معدل
 ٢ محسن لترشيح leach rate لأجل copper pyrithione من الدهان paint في بيئة بحرية
 ٣ باردة الماء، يشتمل الدهان paint المذكور على قاعدة الدهان paint وكمية مؤثرة مضادة
 ٤ للتغفن antifouling من جسيمات particles صلبة من copper pyrithione، الجسيمات
 ٥ particles الصلبة المذكورة ذات مقاس جسيم particle size في المدى من حوالي ٠,١
 ٦ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle size من ٠,٥ إلى أقل من ٣
 ٧ ميكرون، الجسيمات particles الصلبة المذكورة ذات معدل ترشيح leach rate من
 ٨ الدهان paint على الأقل واحد ميكروجرام لكل سم^٢ في اليوم عند تعرض الدهان paint
 ٩ المذكور للبيئة البحرية باردة الماء المذكورة عند قياسه عند درجة حرارة ماء بارد
 ١٠ ١٠,٦ م.
- ١ ٢٣- الدهان paint المضاد للتغفن antifouling المحتوي على copper pyrithione من
 ٢ عنصر الحماية ٢٢ حيث يوجد copper pyrithione المذكور بكمية مؤثرة مضادة للتغفن
 ٣ antifouling من تشتيت dispersion من copper pyrithione غير مولد للغبار non-
 ٤ dusting يشتمل على جسيمات particles صلبة صغيرة من copper pyrithione مشتتة
 ٥ في عامل تشتيت سائل، الجسيمات particles الصلبة المذكورة ذات مقاس جسيم particle
 ٦ size في المدى من حوالي ٠,١ إلى حوالي ١٠ ميكرون ومتوسط مقاس جسيم particle
 ٧ size من ٠,٥ إلى أقل من ٣ ميكرون.
- ١ ٢٤- الدهان paint المضاد للتغفن antifouling المحتوي على copper pyrithione من
 ٢ عنصر الحماية ٢٢ حيث يحتوي التشيت dispersion المذكور إضافيا على حوالي
 ٣ ٠,٠٥٪ إلى حوالي ٣٠٪، على أساس الوزن الكلي للتشتيت dispersion، من عامل
 ٤ مثبت للغبار مختار من المجموعة المتكونة من عوامل سطحية surfactants، راتينجات
 ٥ بوليمر polymer resins، مواد رابطة binders، واتحادات منها.



- ◆ دهان ٢ درجة حرارة ٢٣,٥ م°
- دهان ٢ درجة حرارة ١٠,٦ م°
- ▲ دهان ٣ درجة حرارة ١٠,٦ م°
- × دهان ٣ درجة حرارة ٢٣,٥ م°
- ⋆ دهان ٤ درجة حرارة ٢٣,٥ م°
- دهان ٤ درجة حرارة ١٠,٦ م°

شكل ١