

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年10月18日(2007.10.18)

【公開番号】特開2006-335868(P2006-335868A)

【公開日】平成18年12月14日(2006.12.14)

【年通号数】公開・登録公報2006-049

【出願番号】特願2005-161771(P2005-161771)

【国際特許分類】

C 08 J 9/14 (2006.01)

C 08 K 3/22 (2006.01)

C 08 K 5/34 (2006.01)

C 08 L 61/06 (2006.01)

【F I】

C 08 J 9/14 C F B

C 08 K 3/22

C 08 K 5/34

C 08 L 61/06

【手続補正書】

【提出日】平成19年8月24日(2007.8.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0043】

【表1】

表1

	密度 (kg/m ³)	脆性 (%)	pH	平均気泡径 (μm)	ボイド (%)	腐食防止性	圧縮強さ (N/cm ²)
参考例1	30	13	4.2	100	1.0	問題なし	20
実施例1	30	15	6.2	100	1.0	問題なし	19
実施例2	30	14	7.3	110	1.1	問題なし	19
実施例3	30	14	6.5	100	1.2	問題なし	20
比較例1	30	35	2.7	100	1.0	全面に赤錆が発生していた	9