



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia



الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property

براءة اختراع

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وبموجب أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطة للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 1425/05/29هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 1439/10/19هـ، ولأحته التنفيذية، يقرر منح:

سابك جلوبال تكنولوجيز بي. في
SABIC Global Technologies B.V.

بتاريخ: 1442/06/01 هـ

براءة اختراع رقم: SA 7475

الموافق: 2021/01/14 م

عن الاختراع المسمى:

عملية لتحضير بولي أوليفين متفرع
PROCESS FOR THE PREPARATION OF A BRANCHED POLYOLEFIN

وفق ما هو موضح في وصف الاختراع المرفق، ولمالك البراءة الحق في الانتفاع بكامل الحقوق النظامية في المملكة العربية السعودية خلال فترة سريان الحماية.

الرئيس التنفيذي:

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم



[45] تاريخ المنح: 1442/06/01 هـ

الموافق: 2021/01/14 م

براءة اختراع

[19] الهيئة السعودية للملكية الفكرية

[11] رقم البراءة: SA 7475 B1

[86] رقم الطلب الدولي: PCT/EP2015/081203 تاريخ إيداع الطلب الدولي: 2015/12/23 م [87] رقم النشر الدولي: WO 2016/102690 A1 تاريخ النشر الدولي: 2016/06/30 م [51] التصنيف الدولي (IPC): C08F 210/016, C08F 100/000 C08F 002/038 [56] المراجع: US 5569730, US 6028151 US 6258902 SMRUTI B. AMIN ET AL, "Alkenylsilane Effects on Organotitanium-Catalyzed Ethylene Polymerization. Toward Simultaneous Polyolefin Branch and Functional Group Introduction", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY SMRUTI B. AMIN ET AL, "Alkenylsilane Structure Effects on Mononuclear and Binuclear Organotitanium-Mediated Ethylene Polymerization: Scope and Mechanism of Simultaneous Polyolefin Branch and Functional Group Introduction", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY الفاحصي: عذاري بنت عبدالله النصار	[21] رقم الطلب: 517381805 [22] تاريخ دخول المرحلة الوطنية: 1438/09/27 هـ الموافق: 2017/06/22 م [30] بيانات الأسبقية: EP 14200125.4 2014/12/23 م [72] اسم المخترع: دوشاتياو روبييرت، بواهييت ميلود، جاسينسكا- والك ليديا، زويديفيلد مارتين اليكسندير [73] مالك البراءة: سابك جلوبال تكنولوجيز بي. في عنوانه: بلاستيكسلان 1 ، 4612 بي اكس بيرجين او بي زوم، هولندا جنسيته: هولندية [74] الوكيل: شركة الهدف لخدمات العلامات المحدودة
--	--

[54] اسم الاختراع: عملية لتحضير بولي أوليفين متفرع

PROCESS FOR THE PREPARATION OF A BRANCHED POLYOLEFIN

[57] السملخص: يتعلق الاختراع الحالي بعملية

لتحضير بولي أوليفين متفرع branched polyolefin عن طريق بلمرة مونومر أوليفين olefin monomer ومونومر أوليفين يشتمل على عامل نقل سلسلة و chain transfer agent هيدروكربيل معدن مجموعة رئيسية main group metal hydrocarbyl. يتعلق الاختراع علاوة على ذلك ببولي أوليفينات polyolefins ناتجة بواسطة العملية المذكورة.

عدد عناصر الحماية (20)

عملية لتحضير بولي أوليفين متفرع

PROCESS FOR THE PREPARATION OF A BRANCHED POLYOLEFIN

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بعملية لتحضير بولي أوليفينات متفرعة branched polyolefins عن طريق بلمرة مونومر أوليفين olefin monomer وألفا- أوليفين alpha-olefin يحتوي على معدن المجموعة الرئيسية main group metal، بشكل مفضل ألومينيوم aluminum، هيدروكربيل hydrocarbyl عامل نقل سلسلة chain transfer agent. يتعلق الاختراع علاوة على ذلك بعملية لتحضير بولي أوليفينات متفرعة بها تفريعات بمجموعة وظيفية طرفية end-functionalized branches. يتعلق الاختراع علاوة على ذلك ببولي أوليفينات متفرعة ناتج بواسطة العملية المذكورة.

يتعلق الاختراع الحالي بتحضير بولي أوليفينات متفرعة، المنتجات الوسيطة intermediate products والعمليات للحصول على تلك المنتجات.

10 يكون للبولي إيثيلين polyethylene والبولي بروبيلين polypropylene المتاحة تجارياً المحضرة باستخدام الإجراءات القياسية باستخدام محفزات Ziegler-Natta catalysts أو ميتالوسين metallocene بنية جزيئية خطية linear molecular structure في الغالب. بالرغم من أن البولي أوليفينات الخطية linear polyolefins يكون لها خواص مادية مرغوب فيها كثيرة، إلا أنها تظهر مجموعة متنوعة من أوجه القصور بمعالجة مصهور، بصفة خاصة الميتالوسين المحضر بمجرد أن يكون له توزيعات وزنية جزيئية ضيقة، حيث يكون لها نمطاً قوة مصهور منخفضة. تعتبر قوة المصهورة المنخفضة مشكلة لأنها تسبب ترقيق موضعي local thinning في التشكيل الحراري للمصهور، وضعف نسبي في القوالب بالنفخ لجزء كبير large-part blow molding وعدم استقرار التدفق في القذف المشترك co-extrusion للبنات الصفائحية laminates.

وتتمثل إحدى طرق التغلب على أوجه قصور البولي أوليفينات الخطية في التفريع، بمعنى توفير سلاسل جانبية لبوليمر polymer side chains تمتد من سلسلة جزيئات البولي أوليفين الرئيسية polyolefin backbone.

وفي المجال السابق تم تطوير طرق مختلفة لتحضير البولي أوليفينات المتفرعة تتضمن طرق تعتمد على مفاهيم نقل السلسلة.

بالرغم من وجودها واسع الانتشار في مجتمعنا، لا تكون البولي أوليفينات مثل بولي إيثيلين وبولي بروبيلين ملائمة لعدة تطبيقات كنتيجة لخاصيتها غير القطبية بطبيعتها. وتكون تلك الخاصة غير القطبية هي سبب ضعف الالتصاق، وقابلية الطباعة والتوافق الذي يمكن أن يقيّد فعاليتها. بالتالي، يكون من المرغوب فيه أيضاً تحضير بولي أوليفينات متفرعة بها تفرعات بمجموعة وظيفية طرفية على سبيل المثال ذات مجموعات طرفية قطبية polar end groups بحيث تظهر البولي أوليفينات المتفرعة أيضاً التصاق وقابلية طباعة جيدة.

يتم توجيه ذلك الاختراع نحو عملية محسنة لتحضير بولي أوليفينات متفرعة وبولي أوليفينات متفرعة بها تفرعات بمجموعة وظيفية طرفية.

ينتج واحد أو أكثر من تلك الأهداف بواسطة العملية وفقاً للاختراع الحالي.

10 يتمثل هدف الاختراع الحالي في توفير عملية لتحضير معدن المجموعة الرئيسية، بشكل مفضل منتجات تطور بسلسلة chain growth products هيدروكربيل بمجموعة ألومينيوم وظيفية aluminum-functionalized hydrocarbyl.

يتمثل هدف الاختراع الحالي في توفير عملية لتحضير بولي أوليفينات متفرعة.

يتمثل هدف الاختراع الحالي في توفير عملية لتحضير بولي أوليفينات متفرعة بها تفرعات بمجموعة وظيفية طرفية.

علاوة على ذلك يتمثل هدف الاختراع الحالي في توفير بولي أوليفينات متفرعة.

علاوة على ذلك يتمثل هدف الاختراع الحالي في توفير بولي أوليفينات متفرعة بها تفرعات بمجموعة وظيفية طرفية.

ينتج واحد أو أكثر من تلك الأهداف بواسطة نظام المحفز catalyst system وفقاً للاختراع الحالي.

20 تتعلق البراءة الأمريكية 5569730 بإضافة بوليمرات مشتقة من مونومرات بمجموعة نوربورنين norbornene-functional monomers وظيفية تنتهي بجزء أوليفيني olefinic moiety مشتق من عامل نقل سلسلة chain transfer agent. يتم تحضير بوليمرات الإضافة addition polymers الخاصة بهذا الاختراع من نظام محفز catalyst system أحادي المكون أو متعدد المكونات يتضمن مصدر أيون معدن metal ion source من المجموعة VIII. تكون أنظمة المحفز فريدة في أنها تحفز إدخال عامل نقل السلسلة بشكل حصري عند نهاية طرفية بسلسلة البوليمر polymer chain.

تقدم البراءة الأمريكية 6258902 ب1 عملية لتحضير بوليمرات متجانسة homopolymers وبوليمرات مشتركة copolymers من مونومرات إضافة قابلة للبلمرة addition polymerizable monomers، أو خلائط من هذه المونومرات، والبوليمر الناتج، حيث تشمل العملية على ملامسة المونومر أو الخليط المذكور تحت ظروف بلمرة بتحويل مونومر عالي مع تركيبة محفز catalyst composition.

5 الوصف العام للاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بالعملية الجديدة والمبتكرة باستخدام نقل السلسلة لتحضير معدن مجموعة رئيسية، بشكل مفضل ألومينيوم، منتج تطوير سلسلة chain growth product بطرف هيدروكربيل terminated hydrocarbyl وتفاعل إخماد quenching reaction تالي لتوفير بولي أوليفينات متفرعة. يتعلق الاختراع الحالي بكاملاً من العملية الجديدة والمبتكرة وبالمنتجات الناتجة منها.


10 في سمة أولى، يتعلق الاختراع الحالي بعملية لتحضير بولي أوليفين متفرع branched polyolefin، تشمل على خطوات:

أ) خطوة بلمرة تشمل على البلمرة المشتركة لنوع أول على الأقل من مونومر أوليفين ونوع ثاني على الأقل من مونومر أوليفين يحتوي على عامل نقل سلسلة بمجموعة هيدروكربيل وظيفية من معدن مجموعة رئيسية وفقاً للصيغة IA: $R^{100}_{(n-2)}R^{101}M^{n+}R^{102}$ باستخدام نظام محفز للحصول على بولي أوليفين به واحد أو عدد من تفرعات بمجموعة وظيفية طرفية من معدن المجموعة الرئيسية؛ حيث يشمل نظام المحفز المذكور على:

i) محفز معدن metal catalyst أو مادة إنتاج محفز catalyst precursor تشمل على معدن من المجموعة 3-10 من الجدول الدوري للعناصر الاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية (IUPAC) International Union of Pure and Applied Chemistry، و

20 ii) اختيارياً محفز مشترك co-catalyst؛

iii) اختيارياً ناقل سلسلة إضافي و/ أو عامل توصيل سلسلة chain shuttling agent؛ حيث M هي معدن مجموعة رئيسية؛ n هي الحالة المؤكسدة oxidation state من M؛ R^{100} ، R^{101} و R^{102} بالصيغة Ia تكون منتقاة بشكل مستقل من المجموعة التي تشمل على هيدريد hydride، مجموعة C1-C18 هيدروكربيل C1-C18 hydrocarbyl group، أو مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group Q Q بشرط أن واحدة على الأقل من R^{100} ، R^{101} و R^{102} هي مجموعة هيدروكربيل Q، حيث مجموعة هيدروكربيل Q تكون وفقاً للصيغة IB:



(الصيغة Ib)

حيث Z تكون مرتبطة بـ M و Z هي مجموعة C1-C18 هيدروكربيل؛ R^{105} تشكل اختيارياً مجموعة حلقية cyclic group باستخدام Z؛ حيث R^{103} و R^{104} و R^{105} كل منها منتقى بشكل مستقل من هيدروجين hydrogen أو مجموعة هيدروكربيل؛ 5

(ب) ملائمة منتج التطور المتفرع ذو المجموعة الوظيفية من هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية المذكور الناتج في الخطوة أ) باستخدام عامل إخماد للحصول على بولي أوليفين متفرع. يمكن أن تكون المجموعة الوظيفية لعامل نقل السلسلة عبارة عن مجموعة وظيفية لعامل توصيل سلسلة.

10 في أحد التجسيديات، عندما يكون عامل الإخماد المستخدم في الخطوة ب) هو كاشف بروتوني protic reagent فإن ذلك يؤدي إلى انحلال مائي hydrolysis وتكوين البولي أوليفين المتفرع. في أحد التجسيديات، R^{100} ، R^{101} و R^{102} هي مجموعة هيدروكربيل Q أو حيث R^{100} هي مجموعة C2-C4 هيدروكربيل C2-C4 hydrocarbyl group و R^{101} و R^{102} هي مجموعة هيدروكربيل Q أو حيث R^{100} و R^{101} هي مجموعة C2-C4 هيدروكربيل و R^{102} هي مجموعة هيدروكربيل Q، بشكل مفضل R^{100} و R^{101} هي مجموعة C2-C4 هيدروكربيل و R^{102} هي مجموعة هيدروكربيل Q، بشكل مفضل تكون مجموعة C2-C4 هيدروكربيل عبارة عن C4 هيدروكربيل متفرعة أو غير متفرعة، بشكل مفضل متفرعة، بشكل مفضل أيزوبيوتيل isobutyl.

في أحد التجسيديات، تكون مجموعة الهيدروكربيل Q وفقاً للصيغة IB هي مجموعة α -أوليفين خطية linear α -olefin group أو مجموعة هيدروكربيل حلقية غير مشبعة cyclic unsaturated hydrocarbyl group، بشكل مفضل أوكت-7-ين -1-يل oct-7-en-1-yl، -5-ألكيلين باي سيكلو [2.2.1] هبت-2-ين 5-alkylenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene أو -5-ألكيلين -2-نوربورنين 5-alkylene-2-norbornene.

في أحد التجسيديات، يمكن اختيار مونومر أوليفين يشتمل على عامل نقل سلسلة هيدروكربيل معدن

- مجموعة رئيسية من المجموعة التي تشتمل على بيس (أيزوبوتيل)(5- إيثيلين -يل -2- نوربورنين)
 ألومينيوم bis(isobutyl)(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(7- أوكتين -
 1- يل) ألومينيوم di(isobutyl)(7-octen-1-yl) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(5- هكسين -1-
 يل) ألومينيوم di(isobutyl)(5-hexen-1-yl) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(3- بيوتين -1- يل) 5
 ألومينيوم di(isobutyl)(3-buten-1-yl) aluminum، تريس (5- إيثيلين -يل -2- نوربورنين)
 ألومينيوم tris(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum، تريس (7- أوكتين -1- يل) ألومينيوم
 tris(7-octen-1-yl) aluminum، تريس (5- هكسين -1- يل) ألومينيوم tris(5-hexen-1-yl)
 aluminum، أو تريس (3- بيوتين -1- يل) ألومينيوم tris(3-buten-1-yl) aluminum، إيثيل (5-
 إيثيلين -يل -2- نوربورنين) زنك ethyl(5-ethylen-yl-2-norbornene) zinc، إيثيل (7- أوكتين -
 1- يل) زنك ethyl(7-octen-1-yl) zinc، إيثيل (5- هكسين -1- يل) زنك ethyl(5-hexen-1-yl) 10
 zinc، إيثيل (3- بيوتين -1- يل) زنك ethyl(3-buten-1-yl) zinc، بيس (5- إيثيلين -يل -2-
 نوربورنين) زنك bis(5-ethylen-yl-2-norbornene) zinc، بيس (7- أوكتين -1- يل) زنك bis(7-
 octen-1-yl) zinc، بيس (5- هكسين -1- يل) زنك bis(5-hexen-1-yl) zinc، أو بيس (3- بيوتين
 -1- يل) زنك bis(3-buten-1-yl) zinc. يمكن أن تؤدي مجموعة هيدروكربيل حلقة غير مشبعة
 15 بالتالي على سبيل المثال إلى تفاعلية عالية.
- في أحد التجسيديات، يتم اختيار المحفز المشترك من المجموعة التي تشتمل على ميثيل ألومينوكسان
 depleted methylaluminoxane، ميثيل ألومينوكسان مستنفذ (MAO) methylaluminoxane
 (DMAO)، ميثيل ألومينوكسان معدّل modified methylaluminoxane (MMAO)، ميثيل
 ألومينوكسان مدعوم (SMAO) Supported methylaluminoxane وأريل بوران مفلورة fluorinated
 20 aryl borane أو أريل بورات مفلورة fluorinated aryl borate.
- في أحد التجسيديات، يشتمل محفز المعدن أو مادة إنتاج محفز المعدن metal catalyst precursor
 المستخدمة في الخطوة أ) على معدن من المجموعة 3-8 من الجدول الدوري للعناصر الاتحاد
 الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية، بشكل مفضل أكثر من المجموعة 3-6 و/ أو حيث يشتمل محفز
 المعدن أو مادة إنتاج محفز المعدن المستخدمة في الخطوة أ) على معدن منتقى من المجموعة التي
 25 تشتمل على تيتانيوم (Ti) titanium، زيركونيوم (Zr) zirconium، هافنيوم (Hf) hafnium، فاناديوم
 (V) vanadium، كروميوم (Cr) chromium، حديد (Fe) iron، كوبالت (Co) cobalt، نيكل nickel

(Ni)، بالاديوم palladium (Pd)، بشكل مفضل تيتانيوم، زيركونيوم أو هافنيوم. في أحد التجسيديات، يكون محفز المعدن المذكور عبارة عن محفز أحادي الموقع single-site catalyst من المجموعة 4، حيث يمكن أن يكون عبارة عن ميتالوسين أو ميتالوسين-معزز post-metallocene.

5 في أحد التجسيديات، تكون مادة إنتاج المحفز المذكورة عبارة عن C_s ، C_1 أو C_2 - زيركونيوم ميتالوسين متماثلة C₂-symmetric zirconium metallocene، بشكل مفضل داي هيدريد زيركونيوم به استبدال إندنيل indenyl substituted zirconium dihalide، بشكل مفضل أكثر بيس - إندنيل زيركونيوم داي هاليد مجسر bridged bis-indenyl zirconium dihalide، بشكل مفضل أكثر أيضاً راسيمي - داي ميثيل سيليل بيس - إندنيل زيركونيوم داي كلوريد (Rac-Me₂Si(Ind)₂ZrCl₂) - rac- 10 dimethyl silyl bis-indenyl zirconium dichloride (rac-Me₂Si(Ind)₂ZrCl₂) أو راسيمي - داي ميثيل سيليل بيس - (2- ميثيل -4- فينيل - إندنيل) زيركونيوم داي كلوريد (Rac-Me₂Si(2-Me-4-Ph-Ind)₂ZrCl₂) - rac-dimethylsilyl bis-(2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconium dichloride (rac-Me₂Si(2-Me-4-Ph-Ind)₂ZrCl₂).

في أحد التجسيديات، تكون مادة إنتاج محفز المعدن المذكورة عبارة عن [Me₂Si(C₅Me₄)N(tBu)]TiCl₂. 15

في أحد التجسيديات، تكون مادة إنتاج محفز المعدن المذكورة عبارة عن [N-(2،6-دي(1-ميثيل)فينيل)إيثيل) أمينو(2-أيزو بروبيل فينيل)(α-نافثالين -2-دايل (6-بيريدين -2-دايل) ميثان)] هافنيوم داي ميثيل (N-(2،6-di(1-methylethyl)phenyl)amido)(2-isopropylphenyl)(α-naphthalen-2-diyl(6-pyridin-2-diyl)methane)]hafnium dimethyl.

20 في أحد التجسيديات، يشتمل نظام المحفز المستخدم في الخطوة أ) أيضاً على عامل نقل سلسلة بهيدروكربيل معدن مجموعة رئيسية إضافية أو هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية عامل توصيل سلسلة chain shuttling agent، منتقى من المجموعة التي تشتمل على هيدروكربيل ألومينيوم hydrocarbyl aluminum، هيدروكربيل ماغنسيوم hydrocarbyl magnesium، هيدروكربيل زنك hydrocarbyl zinc، هيدروكربيل جاليوم hydrocarbyl gallium، هيدروكربيل بورون hydrocarbyl boron، هيدروكربيل كالسيوم hydrocarbyl calcium، هيدريد ألومينيوم aluminum hydride، هيدريد 25 ماغنسيوم magnesium hydride، هيدريد زنك zinc hydride، هيدريد جاليوم gallium hydride،

- هيدريد بورون boron hydride، هيدريد كالسيوم calcium hydride وتوليفة منها. يمكن أن يكون عامل نقل سلسلة بهيدروكربيل معدن مجموعة رئيسية إضافي أيضاً عبارة عن عامل توصيل سلسلة. في أحد التجسيديات، يتم اختيار مونومر الأوليفين على الأقل المستخدم في الخطوة أ) من المجموعة التي تشتمل على إيثيلين، بروبيلين، 1-بيوتين 1-butene، 4-ميثيل 1-بنتين 4-methyl-1-pentene، 1-بنتين 1-pentene، 1-هكسين 1-hexene، 1-هبتين 1-heptene، 1-أوكتين 1-octene، 1-نونين 1-nonene، 1-ديسين 1-decene، 1-أونديسين 1-undecene، 1-دوديسين 1-dodecene، 1-تراي ديسين 1-tridecene، 1-تترا ديسين 1-tetradecene، 1-بنتا ديسين 1-pentadecene، 1-هكسا ديسين 1-hexadecene، 1-هبتا ديسين 1-heptadecene، 1-أوكتا ديسين 1-octadecene، 1-سيكلو بنتين 1-cyclopentene، سيكلو بنتين cyclopentene، سيكلو هكسين cyclohexene، نوربورنين norbornene، إيثيليدين - نوربورنين ethylidene-norbornene، وثنيليدين - نوربورنين vinylidene-norbornene وواحدة أو أكثر من توليفاتها.
- في أحد التجسيديات، يكون محفز المعدن المذكور عبارة عن محفز أحادي الموقع من المجموعة 4، حيث يمكن أن يكون عبارة عن ميتالوسين أو ميتالوسين-معزز.
- في أحد التجسيديات، تكون مادة إنتاج المحفز المذكورة عبارة عن C_s ، C_1 أو C_2 - زيركونيوم ميتالوسين متماثلة، بشكل مفضل داي هيدريد زيركونيوم به استبدال باندنيل، بشكل مفضل أكثر بيس - إندنيل زيركونيوم داي هاليد مجسر، بشكل مفضل أكثر أيضاً راسيمي - داي ميثيل سيليل بيس - إندنيل زيركونيوم داي كلوريد $(\text{Rac-Me}_2\text{Si}(\text{Ind})_2\text{ZrCl}_2)$ أو راسيمي - داي ميثيل سيليل بيس - (2-ميثيل -4-فينيل - إندنيل) زيركونيوم داي كلوريد $(\text{Rac-Me}_2\text{Si}(2\text{-Me-4Ph-Ind})_2\text{ZrCl}_2)$.
- في أحد التجسيديات، تكون مادة إنتاج المحفز المذكورة عبارة عن $[N-(2, 6- \text{diisopropylphenyl})_2\text{P}(\text{O})_2]_2\text{ZrCl}_2$ (1-ميثيل إيثيل) فينيل (أميدو) (2-أيزو بروبيل فينيل) (α -نافثالين -2-داييل (6-بيريدين -2-داييل) ميثان)]] هافنيوم داي ميثيل.
- في سمة ثانية، يتعلق الاختراع الحالي ببولي أوليفين متفرع له متوسط عدد وزن جزيئي number average molecular weight (Mn) بين 500 و 1,000,000 جم/مول وله مؤشر تشتت متعدد polydispersity index ($M_w = D$) متوسط عدد وزن جزيئي بين 1.1 و 5.0.
- في سمة ثالثة، يتعلق الاختراع الحالي ببولي أوليفين متفرع به تفرعات سلسلة بمجموعة وظيفية طرفية، له متوسط عدد وزن جزيئي بين 500 و 1,000,000 جم/مول وله مؤشر تشتت متعدد

(مؤشر تشتت متعدد M_w /متوسط عدد وزن جزيئي) بين 1.1 و 10.0 وحيث على الأقل 30 % من البولي أوليفينات المتفرعة يكون بها تفرع مجموعة وظيفية طرفي على الأقل، حيث يكون للبولي أوليفين المتفرع المذكور الذي به تفرعات سلسلة بمجموعة وظيفية طرفية صيغة وفقاً لـ Pol-
(الصيغة II) $XY_aZ^1_bZ^2_cR^1_d$

5 بشرط أنه عندما تكون a هي 0، b هي 0، c هي 0 و d هي 0، يكون للبولي أوليفين بالمجموعة الوظيفية الطرفية الصيغة Pol-X (الصيغة II-A)، فتكون:

X هي فلور (F) fluorine، كلور (Cl) chlorine، بروم (Br) bromine أو يود (I) iodine،
بشرط أنه عندما تكون a هي 0، b هي 0، c هي 0، d = 1، يكون للبولي أوليفين بالمجموعة الوظيفية الطرفية الصيغة Pol-XR¹ (الصيغة II-B)، فتكون:

10 X هي أوكسجين (O) oxygen أو كبريت (S) sulfur،
بشرط أنه عندما تكون a هي 1، b هي 0، c = 0، d = 1، يكون للبولي أوليفين بالمجموعة الوظيفية الطرفية الصيغة Pol-XYR¹ (الصيغة II-C)، فتكون:

X هي C، فتكون Y هي NR² أو أوكسجين
بشرط أنه عندما تكون a هي 1 و b هي 1 و c هي 0 و d هي 1، يكون للبولي أوليفين بالمجموعة الوظيفية الطرفية الصيغة Pol-XYZ¹R¹ (الصيغة II-D)، فتكون:

15 عندما تكون X هي C فتكون Y هي أوكسجين، كبريت، NR² و Z¹ هي أوكسجين، كبريت،
عندما تكون X هي C، Y هي R² و Z¹ هي نيتروجين (N) nitrogen،
عندما تكون X هي C(R²)(R³)، Y هي C(R⁴)(R⁵) و Z¹ هي O أو NR⁶،
عندما تكون X هي CH₂، Y هي C(R²) أو Z¹ هي C(OR³)O أو C(NR³R⁴)O أو
P(OR³)(OR⁴)O 20

عندما تكون X هي O=C، Y هي R² و Z¹ هي COO،
عندما تكون X هي C، Y هي (=NR²)، Z¹ هي NR³،
بشرط أنه عندما تكون a هي 1، b هي 1 و c هي 1 و d هي 1، تكون الصيغة Pol-XYZ¹Z²R¹ (الصيغة II-E)، فتكون:

25 عندما تكون X هي كبريت، Y هي أوكسجين، Z¹ و Z² هي أوكسجين،
عندما تكون X هي C، Y هي أوكسجين و Z¹ هي R² و Z² هي R³،

عندما تكون X هي C، Y هي NR^2 و Z^1 هي R^3 و Z^2 هي R^4 ، بشرط أنه عندما تكون a هي 1، و b هي 1 و c هي 0 و d هي 0، تكون الصيغة هي Pol-XYZ¹ (الصيغة II-F)، فتكون:

عندما تكون X هي C، Y هي أوكسجين و Z^1 هي OR^2 ،

5 حيث R^1 ، R^2 ، R^3 ، R^4 ، R^5 ، R^6 كل منها منتقى بشكل مستقل من المجموعة التي تشتمل على H، SiR^7_3 ، SnR^7_3 أو C1-C10 هيدروكربيل C1-C10 hydrocarblyl، بشكل مفضل C1-C4 هيدروكربيل، حيث R^7 تكون منتقاة من المجموعة التي تشتمل على C1-C10 هيدروكربيل، هيدريد hydride، هاليد halide وسيليل هيدروكربيل silylhydrocarblyl.

10 أثناء الخطوة ب) يتم استخدام عامل إخماد لإزالة معدن المجموعة الرئيسية من أطراف التفرع المؤكسدة oxidized branch ends للحصول على بوليمر متفرع branched polymer، بشكل مفضل بمجموعات وظيفية قطبية polar functions عند أطراف السلسلة chain ends. في أحد التجسيديات، يكون عامل الإخماد عبارة عن كاشف بروتوني. في تجسيد مفضل يكون العامل البروتوني عبارة عن ماء أو كحول alcohol أو خليط منها، بشكل مفضل الماء.

15 يمكن من الممكن أنه في تجسيد معين بدلاً من الانحلال اللامائي يتم تنفيذ نوع آخر من خطوات الإخماد لفصل معدن المجموعة الرئيسية عن سلسلة البوليمر. يتم تنفيذ الخطوة المذكورة بعد ذلك بشكل مفضل باستخدام عامل استبدال معدن غير بروتوني non-protic metal-substituting agent. في أحد التجسيديات، يكون عامل الإخماد المذكور نمطياً عبارة عن عامل يحتوي على هالوجين halogen-containing agent يحتوي على هاليد معدن metal-halide أو هيدريد حرر كربوكسيلات معدن metal-carboxylate. تكون الأمثلة النمطية هي هاليدات ألكيل alkyl halides وأنهيدريدات anhydrides.

20 بشكل مفضل يمكن اختيار معدن (معادن) المجموعة الرئيسية الذي سيتم استخدامه وفقاً للاختراع الحالي على سبيل المثال من: ليثيوم lithium (Li)، صوديوم sodium (Na)، بوتاسيوم potassium (K)، بيريليوم beryllium (Be)، ماغنسيوم magnesium (Mg)، كالسيوم calcium (Ca)، بورون (B) boron، ألومينيوم aluminum (Al)، جاليوم gallium (Ga)، إنديوم indium (In)، جيرمانيوم germanium (Ge)، وقصدير tin (Sn)، أنتيموني antimony (Sb)، وبيزموت bismuth (Bi) و/أو زنك zinc (Zn)، بشكل مفضل من ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، بيريليوم، ماغنسيوم، كالسيوم،

ألومينيوم، جاليوم، إنديوم، جيرمانيوم، وقصدير، أنتيموني، وبيزموث و/ أو زنك أو يفضّل أكثر من ألومينيوم و/ أو زنك و/ أو ماغنسيوم.

بشكل مفضل يمكن أن تكون النسبة المولارية للمحفز إلى معدن المجموعة الرئيسية على سبيل المثال $10 >$ ، بين 5 و 45، بشكل مفضل بين 15 و 35، $40 <$ ، بين 50 و 90، بشكل مفضل بين 60 و 80، $100 <$. يمكن أن يؤثر ذلك على بنية البوليمر الناتج.

يمكن أن يكون بوليمر متفرع تم الحصول عليه وفقاً للاختراع الحالي بصفة خاصة على سبيل المثال عبارة عن بوليمر متفرع بتفرعات سلسلة طويلة (LCB) long chain branches أو بوليمر فائق التفرع hyper branched polymer.

التعريفات

10 يتم استخدام التعريفات التالية في الوصف الحالي وعناصر الحماية لتعريف الموضوع الحالي المذكور. ويقصد بالتعبيرات الأخرى غير المذكورة أن لها المعنى المقبول بصفة عامة في المجال.

"بولي أوليفين بسلسلة مجموعة وظيفية طرفية chain-end-functionalized polyolefin" أو "بولي أوليفين بمجموعة وظيفية طرفية end group-functionalized polyolefin" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: بولي أوليفين به مجموعة وظيفية على واحد أو كلا طرفي سلسلة البوليمر الرئيسية.

15 "سلسلة رئيسية" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: سلسلة البوليمر الخطية التي يمكن أن تعتبر السلاسل الأخرى متداخلة منها. تكون السلسلة الرئيسية عبارة عن شكل مفضل أيضاً سلسلة البوليمر التي تبدأ منها السلاسل الأخرى/ التي تنتج منها السلاسل الجانبية. تنتج السلسلة الرئيسية بالتالي في الخطوة أ).

20 "سلسلة جانبية" أو "تفرع" أو "تفرع بوليمر polymer branch" أو "سلسلة بوليمر جانبية polymer side chain" كما هي مستخدمة في الوصف الحالي تعني: فرع من سلسلة بوليمر رئيسية. يمكن استخدام تلك التعبيرات بالتبادل. يمكن أن يكون ذلك الفرع عبارة عن أوليغومر oligomer أو بيبوليمري polymeric ويمكن أن يكون متشابه أو مختلف في الطبيعة بالمقارنة بسلسلة البوليمر الرئيسية.

يمكن بالتالي أن تكون "سلسلة جانبية" أو "تفرع" أو "تفرعات بوليمر polymer branches" أو "سلاسل بوليمر جانبية" بالتالي أيضاً عبارة عن بوليمر مشترك عشوائي أو قالب يَشتمَل على مونومرين monomers مختلفين على الأقل. يمكن الحصول على "سلاسل جانبية" تبدأ من السلسلة

25

مونومرين monomers مختلفين على الأقل. يمكن الحصول على "سلاسل جانبية" تبدأ من السلسلة

الرئيسية، بصفة خاصة تبدأ من المونومرات التي تشتمل على مجموعة عامل نقل سلسلة وظيفية بهيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية. "سلاسل جانبية" يمكن بالتالي الحصول عليها بالتراشق مع السلسلة الرئيسية في الخطوة أ).

5 "تفرع طويل السلسلة long chain branch" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني سلسلة جانبية بطول يجمع طول السلسلة الرئيسية، التي يمكن أن تعني أن تفرع طويل السلسلة يمكن أن يكون له طول يقابل على الأقل 20% من طول سلسلة الجزيئات الأساسية فيما يتعلق بوحدات المونومر monomer units و/ أو متوسط وزن جزيئي (متوسط عدد وزن جزيئي أو Mw). يمكن أن يشتمل تفرع طويل السلسلة أيضاً بشكل مفضل على سبيل المثال على < 100 ذرة كربون في سلسلة الجزيئات الأساسية بالتفرع طويل السلسلة-). يمكن أن يكون تفرع طويل السلسلة أيضاً بشكل مفضل على سبيل المثال طويل بما يكفي لحدوث ظاهرة التشابك، بشكل مفضل يتضمن التفرع.

10 "بوليمر فائق التفرع hyper branched polymer" في سياق الاختراع الحالي يمكن أن يعني أن كل تفرع يأتي من السلسلة الرئيسية بالبوليمر يتضمن أيضاً على الأقل 1، على الأقل 2 و/ أو أكثر من التفرعات.

15 "مونومر أوليفين" أو "أوليفين" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: مركب هيدروكربون hydrocarbon compound به رابطة كربون-كربون مزدوجة carbon-carbon double bond يمكن استخدامها لتعمل على هيئة قالب بنائي لبولي أوليفين.

" α - أوليفين α -olefin أو ألفا-أوليفين" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: أوليفين به رابطة مزدوجة double bond عند الموضع α .

20 "بولي أوليفين" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: بوليمر تم الحصول عليه عن طريق بلمرة مونومر أوليفين.

"سلسلة بوليمر" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: سلسلة لها متوسط عدد وزن جزيئي على الأقل 500 جم/مول.

"بوليمر مشترك copolymer" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: بوليمر مشتق من أكثر من نوع مونومر واحد.

25 "منتج تطوير متفرع بمجموعة وظيفية من هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية" أو "منتج تطوير هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: معدن المجموعة

الرئيسية يتضمن على هيئة مركب ترابطي ligand سلسلة هيدروكربيل hydrocarbyl chain ناتجة بواسطة بلمرة نقل السلسلة chain transfer polymerization (في تلك الحالة البولي أوليفين). تكون سلسلة الهيدروكربيل المذكورة هي سلسلة بولي أوليفين. بصورة أخرى، "منتج تطوير متفرع من هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية" أو "منتج تطوير هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية" يمكن أن يكون بها معدن مجموعة رئيسية عند أحد أطراف سلسلته على الأقل ويمكن أن يعتبر مرادفاً لـ "بولي أوليفين بطرف معدن المجموعة الرئيسية" و "بولي أوليفين بمجموعة وظيفية من معدن المجموعة الرئيسية".

"البلمرة المشتركة" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: عملية لإنتاج بوليمر مشترك حيث يتم استخدام نوعين مختلفين على الأقل من المونومرات.

10 "Pol" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: بولي أوليفين polyolefin.

"PE" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: بولي إيثيلين polyethylene.

"LDPE" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: بولي إيثيلين منخفض الكثافة low density polyethylene.

"LDPE" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: بولي إيثيلين منخفض الكثافة.

15 و "LLDPE" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي linear low density polyethylene.

بولي إيثيلين منخفض الكثافة و بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي تشتمل بالتالي على بولي إيثيلين بكثافة على سبيل المثال بين 0.85 و 0.95 كجم/م³، حيث يمكن أن تتضمن أيضاً بالتالي بصفة خاصة على سبيل المثال في آل دي بي إي VLDPE و أم دي بي إي MDPE.

20 "iPP" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: بولي بروبيلين متماثل الترتيب isotactic polypropylene.

"P4M1P" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: بولي -4- ميثيل -1- بنتين poly-4-methyl-1-pentene.

"HT SEC" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: كروماتوجراف إقصاء حجم بدرجة حرارة عالية

25 high temperature size exclusion chromatography. يمكن استخدام كروماتوجراف الإقصاء

الحجمي على هيئة قياس لكلاً من حجم والتشتت المتعدد لبوليمر.

"مؤشر التشتت المتعدد" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: قيمة تشير إلى توزيع أحجام جزيئات البوليمر (M_w /متوسط عدد وزن جزيئي). يتم شرح طريقة قياس مؤشر تشتت متعدد أدناه.

"هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية عامل نقل سلسلة" أو "عامل نقل سلسلة" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: مركب يكون قادر على هيدروكربيلات hydrocarbyls تتبادل بشكل قابل أو غير قابل للعكس و/ أو سلاسل هيدروكربيل hydrocarbyl chains باستخدام المحفز الفعّال active catalyst أو عوامل نقل السلسلة chain transfer agents الأخرى. يمكن أن يكون مركب المعدن باستخدام مركب ترابطي على الأقل برابطة كيميائية ضعيفة weak chemical bond، بشكل مفضل عامل نقل سلسلة بناءً على معدن مجموعة رئيسية بها هيدروكربيل على الأقل على هيئة مركب ترابطي. عند التحدث عن أوليفين أو مونومر أوليفين يشتمل على عامل نقل سلسلة، يمكن أن يكون المقصود مجموعة وظيفية مقابلة.

"عامل نقل سلسلة" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: مركب يكون قادر على هيدروكربيلات تتبادل بشكل قابل أو غير قابل للعكس و/ أو سلاسل هيدروكربيل مع المحفز الفعّال. ويمثل مركب معدن يشتمل على مركب ترابطي واحد على الأقل برابطة كيميائية ضعيفة.

"بلمرة نقل السلسلة" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يمكن أن يعني: تفاعل بلمرة بواسطته يتم نقل سلسلة بوليمر التطور إلى جزيء آخر، وهو عامل نقل السلسلة. أثناء تلك العملية يتم نقل مجموعة الهيدروكربيل لتعود إلى المحفز الفعّال. يمكن أن تكون تلك العملية إما قابلة أو غير قابلة للعكس. عندما تكون قابلة للعكس، يمكن أن تكون عوامل نقل السلسلة نظام متحكم به، شبه نشط.

"عامل توصيل سلسلة" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: مركب يكون قادر على تبديل بشكل قابل للعكس الهيدروكربيلات و/ أو سلاسل الهيدروكربيل مع المحفزات أو عوامل نقل السلسلة الأخرى. ويكون عبارة عن معدن يشتمل على مركب ترابطي واحد على الأقل برابطة كيميائية ضعيفة. يمكن أن يكون عامل توصيل سلسلة بالتالي عبارة عن عامل نقل سلسلة.

"هيدروكربيل عامل نقل سلسلة" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: عامل نقل سلسلة به هيدروكربيل على الأقل على هيئة مركب ترابطي.

"عامل نقل سلسلة إضافي" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: عامل نقل سلسلة يوجد بالإضافة إلى عامل نقل سلسلة آخر و/ أو إلى مونومر أوليفين يشتمل على مجموعة عامل نقل سلسلة وظيفية.

"نظام محفز" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: توليفة من مكونين على الأقل منتقى من المجموعة التي تشتمل على: محفز معدن أو مادة إنتاج محفز، محفز مشترك، واحد أو أكثر من أنواع عوامل نقل سلسلة،..الخ. يتضمن نظام محفز دائماً محفز معدن أو مادة إنتاج محفز.

"محفز" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: أنواع توفر التفاعل الحفزي catalytic reaction. في سياق الاختراع الحالي "محفز معدن" حيث يشتمل المحفز المذكور على مركز معدن واحد على الأقل حيث يشكل الموقع النشط active site، يكون مشابه لـ "محفز معدن انتقالي transition metal catalyst" حيث يكون المعدن هو معدن انتقالي.

"مادة إنتاج محفز" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: مركب حيث أثناء التنشيط يشكل المحفز الفعّال.

10 "محفز أحادي الموقع" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: محفز معدن يتكون من نوع واحد فقط من موقع نشط حفزياً catalytically active site.

"ميتالوسين" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: محفز معدن أو مادة إنتاج محفز معدن يشتمل نمطياً على مركبين ترابطيين سيكلو بنتا داينيل (Cp) cyclopentadienyl بها استبدال مرتبطة بموقع نشط بالمعدن metal active site.

15 "نصف-ميتالوسين half-metallocene" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: محفز معدن أو مادة إنتاج محفز يتكون من مركب ترابطي من سيكلو بنتا داينيل به استبدال substituted cyclopentadienyl مرتبط بالموقع النشط للمعدن وواحد أو أكثر من الأنيونات anions المرتبطة بالمعدن، نمطياً عن طريق ذرة غير متجانسة hetero atom.

20 "ميتالوسين-معزز" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: محفز معدن أو مادة إنتاج محفز يحتوي على واحد أو أكثر من الأنيونات المرتبطة بالموقع النشط للمعدن، نمطياً عن طريق ذرة غير متجانسة، ولا تمثل مركبات ترابطية ligands سيكلو بنتا داينيل بها استبدال.

"معدن انتقالي" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: معدن من أي من المجموعات 3-10 من الجدول الدوري للعناصر الاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية أو بصورة أخرى معدن من المجموعة 3، معدن من المجموعة 4، معدن من المجموعة 5، معدن من المجموعة 6، معدن من المجموعة 7، معدن من المجموعة 8، معدن من المجموعة 9 أو معدن من المجموعة 10.

25

"معدن المجموعة 3" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: معدن منتقى من المجموعة 3 من الجدول الدوري للاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية للعناصر، عبارة عن سكانديوم (Sc) scandium، يوتيريم (Y) yttrium، لانتانوم (La) lanthanum ولاثانيدات lanthanides أخرى (Ce-Lu)، وأكتينيوم (Ac) actinium وأكتينيدات actinides أخرى (Th-Lr).

5 "معدن المجموعة 4" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: معدن منتقى من المجموعة 4 من الجدول الدوري للاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية للعناصر، عبارة عن تيتانيوم، زيركونيوم وهافنيوم. "معدن المجموعة 5" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: معدن منتقى من المجموعة 5 من الجدول الدوري للاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية للعناصر، عبارة عن فناديوم، نيوبيوم niobium (Nb) وتانتالوم (Ta) tantalum.

10 "معدن المجموعة 6" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: معدن منتقى من المجموعة 6 من الجدول الدوري للعناصر، وهو كروميوم، موليبدنيوم (Mo) molybdenum وتنجستن (W) tungsten. "معدن المجموعة 7" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: معدن منتقى من المجموعة 7 من الجدول الدوري للعناصر، وهو منجنيز (Mn) manganese، تيكنتيوم (Tc) technetium ورونيوم rhenium (Re).

15 "معدن المجموعة 8" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: معدن منتقى من المجموعة 8 من الجدول الدوري للعناصر، وهو حديد، روثينيوم (Ru) ruthenium وأوزميوم (Os) osmium. "معدن المجموعة 9" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: معدن منتقى من المجموعة 9 من الجدول الدوري للعناصر، وهو كوبالت، روديوم (Rh) rhodium وإيريديوم (Ir) iridium.

20 "معدن المجموعة 10" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: معدن منتقى من المجموعة 10 من الجدول الدوري للعناصر، وهو نيكل، بالاديوم وبلاتينيوم (Pt) platinum.

"معدن المجموعة X (نصف/ معزز) محفز ميتالوسين" أو "المجموعة X (نصف/ معزز) محفز ميتالوسين" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: محفز معدن يتكون من معدن المجموعة X (نصف/ معزز) ميتالوسين. في التعريف أعلاه أي عنصر من المجموعات 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و10 من الجدول الدوري للعناصر للاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية يمكن أن يكون به استبدال على X. يكون المثال هو "محفز معدن المجموعة 4" هو محفز يتكون من معدن من المجموعة 4.

"معدن المجموعة X محفز أحادي الموقع" أو "المجموعة X محفز أحادي الموقع" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: محفز يتكون من معدن المجموعة X محفز أحادي الموقع. في التعريف أعلاه أي عنصر من المجموعات 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 من الجدول الدوري للعناصر الاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية يمكن أن يكون به استبدال على X.

5 "محفز مشترك" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني مركب ينشط مادة إنتاج المحفز للحصول على المحفز الفعّال. في الوصف الحالي تم استخدام هذين التعبيرين بالتبادل. يشير "معدن المجموعة الرئيسية" أو "مجموعة رئيسية" كما هو مستخدم في الوصف الحالي إلى/يعني: معدن يكون عبارة عن عنصر من المجموعات 1، 2، و 13-15 من الجدول الدوري. بصورة أخرى، معادن من:

10 * المجموعة 1: ليثيوم، صوديوم، وبوتاسيوم

* المجموعة 2: بيريليوم، ماغنسيوم، وكالسيوم

* المجموعة 13: بورون، ألومنيوم، جاليوم، وإنديوم

* المجموعة 14: جيرمانيوم، وقصدير

* المجموعة 15: أنتيموني، وبيزموث

15 معادن مجموعة رئيسية main group metals تتضمن أيضاً بالنسبة لسياق الاختراع الحالي زنك، من الجدول الدوري للاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية للعناصر.

"أنواع بوليمر-معدن المجموعة الرئيسية" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: بوليمر منتج أثناء بلورة نقل السلسلة التي تحتوي على معدن مجموعة رئيسية على هيئة مجموعة طرفية للسلسلة chain end group.

20 "عملية تطوير سلسلة محفزة catalyzed chain growth process" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: استخدام محفز معدن في بلورة الأوليفينات olefins، تتميز بتفاعلات نقل سلسلة chains transfer reactions سريعة وقابلة للعكس بين مركز المعدن النشط active metal center ومركز معدن المجموعة الرئيسية.

"ميثيل ألومينوكسان" أو "MAO" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: مركب التي تعمل على هيئة محفز مشترك لبلورة الأوليفين الحفزية catalytic olefin polymerization.

25

"ميثيل ألومينوكسان مدعومة " أو "SMAO" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: ميثيل ألومينوكسان مرتبطة بمادة دعم صلبة solid support.

"ميثيل ألومينوكسان مستنفدة" أو "DMAO" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: ميثيل ألومينوكسان منها يتم إزالة تراي ميثيل ألومينيوم الحر free trimethyl aluminum.

5 "ميثيل ألومينوكسان معدّل" أو "MMAO" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: ميثيل ألومينوكسان قد تفاعل مع حمض Lewis متعادل أو مجموعة هيدروكربيل بوليمرية أو أوليجومرية. "أريل بورات فلوري fluorinated aryl borates أو أريل بورانات فلوري fluorinated aryl boranes" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: مركب بورات borate compound به ثلاثة أو أربعة مركبات أريل ترابطية aryl ligands فلورية (بشكل مفضل فلورية عالية) أو مركب بوران borane compound به ثلاثة مركبات أريل ترابطية فلورية (بشكل مفضل فلورية عالية).

10 "هاليد" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: أيون ion منتقى من مجموعة: فلوريد fluoride (F⁻)، كلوريد chloride (Cl⁻)، بروميد bromide (Br⁻) أو يوديد iodide (I⁻).

"هالوجين" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: ذرة منتقاة من مجموعة: فلور، كلور، بروم أو يود. "ذرة غير متجانسة" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: ذرة بخلاف كربون أو هيدروجين. تتضمن ذرة غير متجانسة أيضاً هاليدات halides.

15 "ذرة غير متجانسة منتقاة من المجموعة 14، 15، 16 أو 17 من الجدول الدوري الاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية للعناصر" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: ذرة غير متجانسة منتقاة من سيليكون silicon (Si)، جيرمانيوم، قصدير [المجموعة 14]، نيتروجين، فوسفور phosphorus (P)، أنتيموني، بيزموث [المجموعة 15]، أكسجين، كبريت sulfur، Se، Te [المجموعة 16]، فلور، كلور، بروم، يود [المجموعة 17].

20 "هيدروكربيل" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: مجموعة استبدال substituent تحتوي على ذرات هيدروجين وكربون؛ مجموعة استبدال أليفاتية خطية، متفرعة أو حلقة مشبعة أو غير مشبعة، مثل ألكيل alkyl، ألكينيل alkenyl، ألكادينيل alkadienyl وألكينيل alkynyl؛ مجموعة استبدال ناقصة الحلقة alicyclic substituent، مثل سيكلو ألكيل cycloalkyl، سيكلو ألكادينيل سيكلو ألكينيل aromatic substituent عطرية؛ مجموعة استبدال عطرية aromatic substituent أحادية الحلقة أو عديدة الحلقات، بالإضافة إلى توليفات

25

- منها، مثل أريلات بها استبدال بالكيل alkyl-substituted aryls وألكيلات بها استبدال بأريل aryl-substituted alkyls. يمكن أن تكون بها استبدال باستخدام واحدة أو أكثر من مجموعات الاستبدال غير هيدروكربيل non-hydrocarbyl substituents. في الوصف الحالي عند استخدام "هيدروكربيل"، فيمكن أن تكون عبارة عن "هيدروكربيل بها استبدال substituted hydrocarbyl" أيضاً، ما لم يشار إلى خلاف ذلك. ويتم تضمين في التعبير "هيدروكربيل" أيضاً هيدروكربيلات فلورية عالية perfluorinated hydrocarbyls حيث يتم استبدال كل ذرات الهيدروجين بواسطة ذرات فلور. يمكن أن يوجد الهيدروكربيل على هيئة مجموعة على مركب (مجموعة هيدروكربيل) أو يمكن أن توجد على هيئة مركب ترابطي على معدن (مركب ترابطي هيدروكربيل hydrocarbyl ligand). ويختلف عن سلسلة هيدروكربيل، حيث يكون عبارة عن منتج من تفاعل بلمرة وفقاً للاختراع الحالي.
- 5 "سلسلة هيدروكربيل" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يمكن أن يعني: منتج الهيدروكربيل من تفاعل بلمرة وفقاً للخطوة أ) من الاختراع الحالي. يمكن أن تكون عبارة عن سلسلة بولي أوليفين أوليغومرية oligomeric polyolefin chain بها على سبيل المثال بين 2 و 20 وحدة أوليفين أو يمكن أن تكون عبارة عن سلسلة بولي أوليفين، أي تتكون من أكثر من 20 وحدة أوليفين. يجب ملاحظة أن "سلسلة هيدروكربيل" و "هيدروكربيل" لا يتم استخدامها بالتبادل.
- 10 "ألكيل" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: مجموعة تتكون من ذرات كربون وهيدروجين بها فقط روابط كربون-كربون أحادية single carbon-carbon bonds. يمكن أن تكون مجموعة الألكيل مستقيمة أو متفرعة، ليس بها استبدال أو بها استبدال. يمكن أن تحتوي على مجموعات استبدال أريل aryl substituents. يمكن أو لا يمكن أن تحتوي على واحدة أو أكثر من الذرات غير المتجانسة، مثل على سبيل المثال أوكسجين، نيتروجين، فوسفور، سيليكون، قصدير أو كبريت أو هالوجينات halogens (أي فلور، كلور، بروم، يود).
- 15 "أريل" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: مجموعة استبدال مشتقة من حلقة عطرية aromatic ring. يمكن أن أو لا يمكن أن تحتوي مجموعة الأريل على واحدة أو أكثر من الذرات غير المتجانسة، مثل على سبيل المثال أوكسجين، نيتروجين، فوسفور، سيليكون، قصدير، كبريت أو هالوجين (أي فلور، كلور، بروم، يود). تشمل مجموعة أريل أيضاً على مجموعات أريل بها استبدال حيث يتم استبدال واحدة أو أكثر من ذرات الهيدروجين على الحلقة العطرية بمجموعات هيدروكربيل.
- 20 25

"ألكوكسيد alkoxide" أو "ألكوكسي alkoxy" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: مجموعة استبدال تم الحصول عليها من كحول أليفاتي aliphatic alcohol. تتكون من مجموعة ألكيل مرتبطة بذرة أكسجين.

"أكسيد أريل aryloxy" أو "أريل أوكسي aryloxy" أو "فينوكسيد phenoxide" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: مجموعة استبدال تم الحصول عليها من كحول عطري aromatic alcohol. تتكون من مجموعة أريل مرتبطة بذرة أكسجين.

"مجموعة سيليل silyl group" كما هو مستخدم في الوصف الحالي: مجموعة استبدال خطية، أو متفرعة أو حلقة تحتوي على 1-20 ذرة سيليكون. يمكن أن تشمل مجموعة السلسل المذكورة على روابط (سيليكون-سيليكون silicon-silicon) Si-Si أحادية أو ثنائية.

10 "هيدريد" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني أنيون هيدروجين hydrogen anion مرتبطة بمعدن.

"عامل إخماد" كما هو مستخدم في الوصف الحالي يعني: عامل لإزالة معدن المجموعة الرئيسية من البولي أوليفين به واحد أو عدد من تفرعات مؤكسدة oxidized branches بمجموعة وظيفية طرفية من معدن المجموعة الرئيسية للحصول على بولي أوليفين به واحد أو عدد من تفرعات مؤكسدة بمجموعة وظيفية طرفية من معدن المجموعة الرئيسية.

15 يمكن أن تشير التعبيرات مثل على سبيل المثال "C1-C16" والصياغات المشابهة إلى نطاق يتعلق بعدد ذرات الكربون، هنا على سبيل المثال من 1 إلى 16 ذرة كربون.

الوصف التفصيلي:

يتمثل الهدف الأساسي للاختراع الحالي في البلمرة المشتركة لمونومر أوليفين، بشكل مفضل α -أوليفين، ونوع واحد على الأقل من مونومر أوليفين، بشكل مفضل α -أوليفين، يحتوي على معدن مجموعة رئيسية مجموعة عامل نقل سلسلة وظيفية. يمكن استخدام منتج تطوير هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية الناتج (على سبيل المثال ألومينيوم-بولي إيثيلين) من الاختراع الحالي في عمليات متعددة. يمكن استخدامه على سبيل المثال لتحضير بولي أوليفينات ومن البولي أوليفينات الوظيفية الطرفية end-functionalized polyolefins.

25 بالتالي، يمكن الإشارة إلى أن المنتج الطرفي end product الذي يكون مرغوب فيه في الاختراع الحالي يمكن أن يكون عبارة عن بولي أوليفين. يكون منتج وسيط لبولي أوليفينات عبارة عن ما

يسمى بمنتج تطوير سلسلة، بتخصيص أكثر وفقاً للاختراع الحالي منتج تطوير معدن مجموعة رئيسية سلسلة هيدروكربيل أو بوليمر بطرف معدن المجموعة الرئيسية. يثبت معدن المجموعة الرئيسية المذكور سلسلة البوليمر المذكورة.

يمكن الإشارة إلى أن المنتج الطرفي الذي يكون مرغوب فيه في الاختراع الحالي يكون عبارة عن بولي أوليفين متفرع.

5

علاوة على ذلك، يمكن الإشارة إلى أن المنتج الطرفي الذي يكون مرغوب فيه في الاختراع الحالي يكون عبارة عن بولي أوليفين متفرع بها تفرعات بمجموعة وظيفية طرفية. يكون منتج وسيط لبولي أوليفينات بمجموعة وظيفية طرفية عبارة عن ما يسمى بمنتج تطوير سلسلة، بتخصيص أكثر وفقاً للاختراع الحالي منتج تطوير سلسلة من هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية أو بوليمر بطرف 1 من معدن المجموعة الرئيسية.

10

يتعلق الاختراع الحالي بالعملية لتحضير أنواع المركب الوسيط، الأنواع الوسيطة المذكورة، العملية لتحضير المنتج الطرفي باستخدام الأنواع الوسيطة المذكورة والمنتج النهائي المذكور. كل منها يكون مبتكر باستخدام نظام محفز مبتكر. تكون جميعها عبارة عن سمات مختلفة لنفس الاختراع التي تتعلق بنفس نظام المحفز.

يستخدم الاختراع الحالي أوليفين يحتوي على هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية على هيئة عوامل نقل سلسلة. بصورة أخرى، يمكن أن يكون الأوليفين الذي يشتمل على معدن مجموعة رئيسية هيدروكربيل عبارة عن ألكين alkene يحتوي على هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية. الخطوة أ):

15

تتمثل الخطوة الأولى في العملية وفقاً للاختراع الحالي في تحضير معدن مجموعة رئيسية، بشكل مفضل ألومينيوم، منتج تطوير سلسلة هيدروكربيل عن طريق بلورة نوع أول على الأقل من مونومر أوليفين، بشكل مفضل α - أوليفين، ونوع ثاني على الأقل من مونومر أوليفين، بشكل مفضل α - أوليفين، يشتمل على عامل نقل سلسلة بمجموعة وظيفية من هيدروكربيل معدن مجموعة رئيسية. يكون بمنتج تطوير سلسلة هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية المذكور مجموعة طرفية أليفة للإلكترونات تفاعلية reactive electrophilic end group. بصورة أخرى، معدن المجموعة الرئيسية المذكور، بشكل مفضل ألومينيوم، يكون منتج تطوير سلسلة هيدروكربيل عبارة عن بولي أوليفين

20

25

متفرع يتم معالجته بمجموعة وظيفية على أحد أطرافه المتفرعة branch ends على الأقل مع معدن مجموعة رئيسية.

أثناء تفاعل البلمرة يتم استخدام عامل نقل سلسلة، بتحديد أكثر مونومر أوليفين يشتمل على معدن مجموعة رئيسية 1 هيدروكربيل عامل نقل سلسلة (يكون عبارة عن على سبيل المثال ذرة ألومينيوم 5 تحمل واحدة أو أكثر من مجموعات أوليفين و/ أو هيدريد تشتمل على هيدروكربيل). بعد ذلك يتم استخدام المنتج الناتج في الخطوة أ) منتج تطوير سلسلة بمجموعة وظيفية من معدن مجموعة رئيسية (وهو بولي أوليفين متفرع يتم معالجته بمجموعة وظيفية على أحد أطرافه المتفرعة على الأقل مع معدن مجموعة رئيسية). يعتبر أنه عبارة عن المنتج الرئيسي من الخطوة أ)، الذي يكون عبارة عن منتج وسيط في العملية وفقاً للاختراع الحالي.

10 تكون بلمرة نقل السلسلة عبارة عن نوع معين من تفاعل البلمرة. تتطور سلسلة بوليمر على موقع نشط حفزياً. يتم بعد ذلك نقل سلسلة البوليمر المطورة المذكورة من الموقع النشط حفزياً إلى جزيء آخر، بمعنى ما يسمى بعامل نقل سلسلة.

تم تسجيل نقل السلسلة إلى ألومينيوم ألكيلات aluminum alkyls باستخدام مجموعة متنوعة من المحفزات catalysts بما في ذلك مركبات الميتالوسين metallocenes، ولكن بصفة عامة، يكو لها بعض العيوب المتعلقة بفعالية العملية ونقص التحكم بالوزن الجزيئي للبوليمر. تكون أمثلة الوثائق التي تشتمل على نقل السلسلة إلى ألومينيوم هي المنشورات التالية: Kretschmer, W. P. et al, Chem. Eur. J. 2006, (12), 8969; Obenauf, J. et al, Eur. J. Inorg. Chem. 2014, 1446; Saito, J. et al, Macromolecules 2005, (38), 4955; Fan, G. et al, J. Mol. Catal. A: Chem. 2005 (236), 246; Rouholahnejad, F. et al, Organometallics 2010, (29), 294; Lieber, S. et al, Macromolecules 2000, (33), 9192; Kuhlman, R. L. et al, Macromolecules 2008, (41), 20 4090؛ و Naga, N. et al, Polymer 1998, (39), 5059.

تم تسجيل نقل السلسلة إلى زنك ألكيلات zinc alkyls. تكون أمثلة الوثائق التي تشتمل على نقل السلسلة إلى زنك هي منشورات Britovsek, G. J. P. et al, J. Am. Chem. Soc. 2004, (126), 10701; Britovsek, G. J. P. et al, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, (41), 489; Ring, J. O. et al, Macromol. Chem. Phys. 2007, (208), 896; Arriola, D. et al, Science 2006, (312), 714; 25 Zhang, W. et al, J. Am. Chem. Soc. 2008, (130), 442 والطلب الدولي 2003014046.

تم الكشف عن نقل السلسلة إلى ألومينيوم في وجود زنك في تحضير بولي بروبيلين بواسطة Wei, J. et al, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, (49), 1768-1772.

يكون نقل السلسلة إلى بورون معروف لبلمرة إيثيلين وبروبيلين باستخدام مجموعة متنوعة من المحفزات بما في ذلك مركبات الميتالوسين. تكون أمثلة الوثائق التي تشتمل على نقل السلسلة إلى بورون هي منشورات Xu, G. et al, J. Am. Chem. Soc. 1999, (121), 6763; Chung, T. C. et al, Macromolecules 2001, (34), 8040; Lin, W. et al, J. Polym. Sci. Part A Polym. Chem. 2010, (48), 3534; Y. Lu, Y. Hu, Z. M. Wang, E. Manias, T. C. Chung, J. Polym. Sci. Part 5 A 2002, (40), 3416; G. Xu, T. C. Chung, Macromolecules 1999, (32), 8689 البوليمرات بالمجموعة الوظيفية بطرف بوران borane end-functionalized polymers هي التفاعلية المنخفضة النسبية relatively low reactivity لرابطة B-C، حيث تتطلب ظروف أكسدة خطيرة (NaOH/H₂O₂) لإدخال مجموعة وظيفية على البوليمرات.

10 يمكن تنفيذ البلمرة/البلمرة المشتركة في الخطوة أ) بشكل مفضل على سبيل المثال بواسطة بلمرة نقل السلسلة.

يشتمل نظام المحفز المستخدم في الخطوة أ) على: i) مجموعة 3-10، بشكل مفضل المجموعة 3-8، محفز المعدن أو مادة إنتاج محفز؛ ii) اختيارياً محفز مشترك و iii) اختيارياً عوامل نقل سلسلة أو عوامل توصيل سلسلة chain shuttling agents إضافية. سوف يتم مناقشة كل من ذلك بشكل منفصل أدناه. 15

أوليفينات مناسبة للاستخدام في الخطوة أ)

تشتمل أمثلة المونومرات المناسبة على α -الأوليفينات خطية أو متفرعة. يكون بالأوليفينات المذكورة بشكل مفضل بين 2 و 30 ذرة كربون، بشكل مفضل أكثر بين 2 و 20 ذرة كربون. بشكل مفضل، يتم استخدام واحدة أو أكثر من مما يلي: إيثيلين، بروبيلين، 1-بيوتين، 4-ميثيل-1-بنتين، 1-بنتين، 1-هكسين، 1-هبتين، 1-أوكتين، 1-نونين، 1-ديسين، 1-أونديسين، 1-دوديكان، 1-تراي ديسين، 1-تترا ديسين، 1-بنتا ديسين، 1-هكسا ديسين، 1-هبتا ديسين، 1-أوكتا ديسين، 1-سيكلو بنتين، سيكلو هكسين، نوربورنين، إيثيليدين - نوربورنين، وفيثيليدين - نوربورنين وواحدة أو أكثر من التوليفات منها. بالإضافة لذلك، تكون توليفة من إيثيلين و/أو بروبيلين على واحد وواحد أو أكثر من الأوليفينات الأخرى من الجانب الآخر متاحة أيضاً. يمكن استخدام نظائر بها استبدال من المونومرات التي تمت مناقشتها أعلاه أيضاً، على سبيل المثال بها استبدال بواسطة واحدة أو أكثر من الهالوجينات. أيضاً يمكن استخدام المونومرات العطرية aromatic monomers وفقاً للاختراع الحالي. بالإضافة لذلك يمكن استخدام توليفة من اثنين أو أكثر من الأوليفينات، مثل


توليفة من إيثيلين مع α - أوليفينات α -olefins للوصول إلى قالب بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي.

عوامل نقل سلسلة

يشتمل الاختراع الحالي على مونومر أوليفين واحد على الأقل يشتمل على معدن مجموعة رئيسية، بشكل مفضل ألومينيوم، هيدروكربيل عامل نقل سلسلة. يمكن أن يستخدم الاختراع الحالي أيضاً معدن المجموعة الرئيسية، بشكل مفضل ألومينيوم، عامل نقل سلسلة في توليفة مع عوامل نقل سلسلة هيدروكربيل معدن مجموعة رئيسية أخرى، على سبيل المثال، زنك، ماغنسيوم و/ أو كالسيوم و/ أو بورون و/ أو جاليوم هيدروكربيل/هيدريد gallium hydrocarbyl/hydride عوامل نقل سلسلة.


يكون لمونومر الأوليفين الذي يشتمل على مجموعة هيدروكربيل عامل نقل سلسلة رئيسية المستخدمة

10 في الاختراع الحالي بنية وفقاً للصيغة IA:




الصيغة Ia

حيث: M هي معدن مجموعة رئيسية؛ n هي الحالة المؤكسدة من M؛ R^{100} ، R^{101} و R^{102} كل منها منتقى بشكل مستقل من المجموعة التي تشتمل على هيدريد، مجموعة C1-C18 هيدروكربيل، أو مجموعة هيدروكربيل Q بشرط أن واحدة على الأقل من R^{100} ، R^{101} و R^{102} هي مجموعة هيدروكربيل Q. حيث مجموعة هيدروكربيل Q تكون وفقاً للصيغة IB:




الصيغة Ib

حيث Z تكون مرتبطة ب M وهي مجموعة C1-C18 هيدروكربيل؛ R^{105} تشكل اختيارياً مجموعة حلقية باستخدام Z؛ حيث R^{103} و R^{104} و R^{105} كل منها منتقى بشكل مستقل من هيدروجين أو هيدروكربيل؛ في أحد التجسيّدات، مجموعة هيدروكربيل Q هي α - أوليفين حيث Z تكون مرتبطة بمعدن المجموعة الرئيسية، Z هي مجموعة مباد C1-C18 هيدروكربيل، R^{104} و R^{103} و R^{105} كل منها عبارة عن هيدروجين، تكون مجموعة هيدروكربيل Q المذكورة وفقاً للصيغة Ic:



الصيغة Ic

في أحد التجسيديات، مجموعة هيدروكربيل Q هي ألكين حيث Z تكون مرتبطة بمعدن المجموعة الرئيسية، Z هي مجموعة مبادئ C1-C18 هيدروكربيل C1-C18 hydrocarbyl spacer group، R^{103} و R^{104} هي هيدروجين أو هيدروكربيل بشكل مستقل و R^{105} هي C1-18 هيدروكربيل، مجموعة R^{105} المذكورة تشكل بنية حلقة cyclic structure مع Z، تكون مجموعة الهيدروكربيل Q المذكورة وفقاً للصيغة Id:



الصيغة Id

10 في أحد التجسيديات، يمكن أن تكون مجموعة هيدروكربيل Q المذكورة عبارة عن α -أوليفين وفقاً للصيغة Ic أو مجموعة هيدروكربيل حلقة غير مشبعة وفقاً للصيغة Id. بشكل مفضل، مجموعة هيدروكربيل Q هي α -أوليفين أو مجموعة هيدروكربيل حلقة غير مشبعة.

Z هي مجموعة مبادئ هيدروكربيل متفرعة أو غير متفرعة تقع بين 1 و 18 ذرة كربون، بشكل مفضل 2 و 8 ذرة كربون، بشكل مفضل أكثر 4 و 7 ذرة كربون، بشكل مفضل أكثر 5 أو 6 ذرة كربون. Z هي اختياريًا بها استبدال باستخدام هيدروجين، كربون، ذرات غير متجانسة أو هاليدات halides.

في أحد التجسيديات، مجموعة هيدروكربيل Q هي α -أوليفين وفقاً للصيغة Ic. يكون ب α -أوليفين المذكور ما يصل إلى ويتضمن 30 ذرة كربون، مثل ما يصل إلى ويتضمن 20 ذرة كربون، بشكل مفضل ما يصل إلى ويتضمن 10 ذرة كربون، مثل إيثينيل ethenyl، بروبينيل propenyl، بيوتينيل butenyl، هبتينيل heptenyl، هكسينيل hexenyl، سيبتينيل septenyl، أوكتينيل octenyl، نونينيل nonenyl أو ديسينيل decenyl ويمكن أن تكون غير متفرعة أو متفرعة.

في تجسيد مفضل، يكون α -أوليفين المذكور عبارة عن α -أوليفين غير متفرع وفقاً للصيغة Ie. بصورة أخرى، يشتمل معدن المجموعة الرئيسية، بشكل مفضل ألومينيوم، هيدروكربيل عامل نقل سلسلة على هيدروكربيل على الأقل سلسلة تحمل α -أوليفين (أي مجموعة هيدروكربيل Q). تكون مجموعة هيدروكربيل Q المذكورة عبارة عن α -أوليفين يشتمل على معدن مجموعة رئيسية.



5

الصيغة Ie

في تجسيد مفضل، مجموعة هيدروكربيل Q هي α -أوليفين وفقاً للصيغة Ie عندما تكون n هي 1-5. بصورة أخرى، مجموعة الهيدروكربيل Q هي 3-بيوتين -1-يل 3-buten-1-yl، 4-بنيتين -1-يل 4-penten-1-yl، 5-هكسين -1-يل 5-hexen-1-yl، 6-هبتين -1-يل 6-hepten-1-yl أو 7-أوكتين -1-يل 7-octen-1-yl.


10

في أحد التجسيديات، تكون مجموعة الهيدروكربيل Q عبارة عن مجموعة هيدروكربيل حلقية غير مشبعة وفقاً للصيغة Id. في الأوليفين الحلقي cyclic olefin المذكور يكون الألكن المناسب بين مجموعات الاستبدال R^{105} و Z و R^{105} تشكل حلقة واحدة على الأقل باستخدام Z. R^{105} يمكن أن تكون عبارة عن C1-C18 هيدروكربيل، حيث تشكل واحدة أو أكثر من الروابط مع Z لتشكيل مجموعة حلقية cyclic group.

15

في تجسيد مفضل تشتمل مجموعة هيدروكربيل Q على مجموعة نوربورنين norbornene. وفقاً لترقيم الاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية لمجموعات النوربورنين (الصيغة If)، R^{105} توفر ذرات كربون عند المواضع 1، 6 و 7، Z توفر ذرات كربون عند المواضع 4 و 5، ومجموعات الاستبدال عند الكربون 5. يمكن أن تكون مجموعات النوربورنين المناسبة التي يمكن استخدامها في الاختراع الحالي عبارة عن، على سبيل المثال بدون حصر، 5-إيثيلين باي سيكلو [2.2.1] هبت-2-إين 5-ethylenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene، 5-بروبيلين باي سيكلو [2.2.1] هبت-2-إين 5-propylenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene.

20



الصيغة If

يعتمد عدد مجموعات R حول معدن المجموعة الرئيسية على حالة أكسدة المعدن. على سبيل المثال، عندما يكون معدن المجموعة الرئيسية عبارة عن زنك أو ماغنسيوم أو كالسيوم، تكون حالة الأكسدة هي +2، وتكون الصيغة هي $R^{100}MR^{101}$.

على سبيل المثال، عندما يكون معدن المجموعة الرئيسية عبارة عن ألومينيوم أو بورون أو جاليوم، تكون حالة الأكسدة هي +3، وتكون الصيغة هي $R^{100}R^{101}MR^{102}$.

في تجسيد مفضل، يمكن أن يكون أوليفين على الأقل يشتمل على هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية عامل نقل سلسلة على سبيل المثال عبارة عن إيثيل (5-إيثيلين -2- نوربورنين) زنك ethyl(5-ethylene-2-norbornene) zinc، إيثيل (7-أوتين 1-يل) زنك ethyl(7-octen-1-yl) zinc، بيس (5-إيثيلين -2- نوربورنين) زنك bis(5-ethylene-2-norbornene) zinc، أو بيس (7-أوكتين -1-يل) زنك bis(7-octen-1-yl) zinc.


في تجسيد مفضل، يمكن أن يكون الأوليفين الذي يشتمل على معدن واحد على الأقل من المجموعة الرئيسية هيدروكربيل عامل نقل سلسلة على سبيل المثال عبارة عن بيس (أيزوبوتيل)(5-إيثيلين -2- نوربورنين) ألومينيوم bis(isobutyl)(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(7-أوكتين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(7-octen-1-yl) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(5-هكسين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(5-hexen-1-yl) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(3-بيوتين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(3-buten-1-yl) aluminum، تريس (5-إيثيلين -2- نوربورنين) ألومينيوم tris(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum، تريس (7-أوكتين -1-يل) ألومينيوم tris(7-octen-1-yl) aluminum، تريس (5-هكسين -1-يل) ألومينيوم tris(5-hexen-1-yl) aluminum، أو تريس (3-بيوتين -1-يل) ألومينيوم tris(3-buten-1-yl) aluminum.

15 يـل -2- نوربورنين) ألومينيوم bis(isobutyl)(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(7-أوكتين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(7-octen-1-yl) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(5-هكسين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(5-hexen-1-yl) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(3-بيوتين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(3-buten-1-yl) aluminum، تريس (5-إيثيلين -2- نوربورنين) ألومينيوم tris(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum، تريس (7-أوكتين -1-يل) ألومينيوم tris(7-octen-1-yl) aluminum، تريس (5-هكسين -1-يل) ألومينيوم tris(5-hexen-1-yl) aluminum، أو تريس (3-بيوتين -1-يل) ألومينيوم tris(3-buten-1-yl) aluminum.

يمكن تنفيذ البلمرة المشتركة لأوليفين على الأقل يشتمل على هيدروكربيل معدن المجموعة الرئيسية عامل نقل سلسلة و α - مونومر أوليفين في وجود كاشف نقل سلسلة chain transfer reagent إضافية و/ أو آخر. من تكون تفاعلات نقل السلسلة من المجال السابق معروفة باستخدام عوامل نقل سلسلة متعددة مختلفة.

- 5 تم تسجيل نقل السلسلة إلى ألومينيوم ألكيلات aluminum alkyls، زنك ألكيلات zinc alkyls، وبورون ألكيلات boron alkyls وبورون هيدريدات boron hydrides كما هي. يمكن أن يستخدم الاختراع الحالي على سبيل المثال معدن المجموعة الرئيسية الهيدروكربيلات hydrocarbyls و/ أو هيدريدات hydrides معدن المجموعة الرئيسية على هيئة عوامل نقل سلسلة.
- 10 بالنسبة للأمثلة غير الحصرية لمعدن المجموعة الرئيسية هيدروكربيل أو هيدريد يمكن استخدام ما يلي على سبيل المثال: واحدة أو أكثر من مجموعات هيدروكربيل أو هيدريد مرتبطة بمعدن المجموعة الرئيسية منتقاة من ألومينيوم، ماغنسيوم، كالسيوم، زنك، جاليوم أو بورون. من تلك الأمثلة الخاصة المتعددة تم تحديد ما يلي.

يمكن اختيار عامل نقل السلسلة الإضافي من المجموعة المحددة أعلاه التي لها بنية عامة:



- 15 حيث M هي معدن المجموعة الرئيسية، R هي هيدريد أو مجموعة هيدروكربيل، p هي حالة أكسدة المعدن، X هي ذرة غير متجانسة أو مركب مرتبط بذرة غير متجانسة، و q هي عدد صحيح بين 0 و p-1. يجب أن توجد مجموعة هيدروكربيل أو هيدريد على الأقل. بشكل مفضل، تكون مجموعة R على الأقل عبارة عن ألكيل.

- عندما تكون R هي ألكيل يكون بتلك المجموعة ما يصل إلى ويتضمن 30 ذرة كربون، مثل ما يصل إلى ويتضمن 20 ذرة كربون، بشكل مفضل ما يصل إلى ويتضمن 10 ذرات كربون، مثل ميثيل methyl، إيثيل ethyl، بروبيل propyl، بيوتيل butyl، هبتيل heptyl، هكسيل hexyl، سيبتيل septyl، أوكتيل octyl، نونيل nonyl أو ديسيل decyl ويمكن أن تكون غير متفرعة أو متفرعة.
- 20 عندما تكون R هي ألكنيل alkenyl يكون بتلك المجموعة ما يصل إلى ويتضمن 30 ذرة كربون، مثل ما يصل إلى ويتضمن 20 ذرة كربون، بشكل مفضل ما يصل إلى ويتضمن 10 ذرات كربون، مثل إيثنيل ethenyl، بروبنيل propenyl، بيوتينيل butenyl، هبتنيل heptenyl، هكسنيل hexenyl،
- 25

سبتينيل septenyl، أوكتينيل octenyl، نونيل nonenyl أو ديكينيل decenyl ويمكن أن تكون غير متفرعة أو متفرعة.




عندما تكون R هي ألكينيل alkynyl يكون بتلك المجموعة ما يصل إلى ويتضمن 30 ذرة كربون، مثل ما يصل إلى ويتضمن 20 ذرة كربون، بشكل مفضل ما يصل إلى ويتضمن 10 ذرات كربون، 5 مثل فينيل vinyl، بروبينيل propynyl، بيوتينيل butynyl، هبتينيل heptynyl، هكسينيل hexynyl، سيبتينيل septynyl، أوكتينيل octynyl، نونينيل nonynyl أو ديسينيل decynyl ويمكن أن تكون غير متفرعة أو متفرعة.

عندما تكون R هي أريل يمكن أن تكون منتقاة من مجموعات أحادية الحلقة أو ثنائية الحلقة أو مجموعات بها أكثر من حلقتين. يمكن تركيز تلك الحلقات سوياً أو مرتبطة بواسطة مبادئ spacer. 10 يمكن أن يكون بالأريل استبدال على أي موضع حلقة مع هيدروكربيل أو مجموعة تحتوي على ذرة غير متجانسة. تتضمن أمثلة أجزاء الأريل aryl moieties، بدون حصر، البنات الكيميائية مثل فينيل phenyl، 1-نافثيل 1-naphthyl، 2-نافثيل 2-naphthyl، داي هيدرو نافثيل dihydronaphthyl، تترا هيدرو نافثيل tetrahydronaphthyl، باي فينيل biphenyl، أنثريل anthryl، فينانثريل phenanthryl، باي فينيلينيل biphenylenyl، أسيناftثيل acenaphthenyl، أسيناftثيلينيل acenaphthylenyl، توليل tolyl، زليل xylyl، ميسيتيل mesityl، 2-ميثوكسي - فينيل 2-methoxy-phenyl، 6-داي ميثوكسي - فينيل 2,6-dimethoxy-phenyl، N-2، N-2، N-2، 2، 6-داي ميثوكسي - فينيل 2-N,N-dimethylaminomethyl-phenyl، 2، 6-داي ميثوكسي - فينيل 2-N,N-dimethylamino-phenyl. 15

عندما تكون R هي ألكيل بها استبدال بأريل aryl-substituted alkyl تتكون تلك المجموعة من ألكيل تحتوي على أريل يمكن أن تكون بها استبدال على أي موضع حلقة مع هيدروكربيل. تكون الأمثلة 20 غير الحصرية هي: بنزيل benzyl، 1-فينيل إيثيل 1-phenylethyl، 2-فينيل إيثيل 2-phenylethyl، داي فينيل ميثيل diphenylmethyl، 3-فينيل بروبيل 3-phenylpropyl، و 2-فينيل بروبيل 2-phenylpropyl، o-ميثوكسي - فينيل - ميثيل o-methoxy-phenyl-methyl، o-N، o-N، 2-داي ميثيل أمينو - فينيل - ميثيل N-dimethylamino-phenyl-methyl.

25 في أحد التجسيديات يمكن استخدام مجموعات هيدروكربيل دايل hydrocarblydiyl التي تحتوي على هيدروكربيلات معدن المجموعة الرئيسية، على سبيل المثال معدن المجموعة الرئيسية الهيدروكربيلات

أو ألكوكسي هيدروكربيل alkoxyhydrocarbyl حلقي أو أوليجومري أو مجموعات أميدو هيدروكربيل amidohydrocarbyl للحصول على قوالب البوليمر الأولى مزدوجة الزمر الطرفية telechelic polymer blocks، حيث يمكن استخدامها لتحضير تزاوي قوالب بوليمرات مشتركة triblock copolymers. تكون أمثلة عوامل نقل السلسلة الحلقية أو الأوليجومرية هذه عبارة عن



Makio et al. J. Am. Chem. SOC. 2013, (135), 8177-8180 و البراءة الدولية 014533/2011.

يمكن اختيار المركب الترابطي المحتوي على الذرة غير المتجانسة X heteroatom-containing

ligand X من المجموعة التي تشتمل على: هاليد، أكسيد (-O-) (-O-), كربوكسيلات (-) 10

(O₂CR⁴⁰) (O₂CR⁴⁰-), ألكوكسيد (-OR⁴⁰ OR⁴⁰-); أي (-O- ألكيل) O-

(alkyl), أكسيد أريل (OAr-) (OAr-), aryloxy (-OAr), ثيولات (-SR⁴⁰) (SR⁴⁰-), thiolate (-SR⁴⁰), أميد (-) 15

(NR⁴⁰R⁴¹) (NR⁴⁰R⁴¹-), amide (-NR⁴⁰R⁴¹), فوسفيد (-PR⁴⁰R⁴¹) (PR⁴⁰R⁴¹-), phosphide (-PR⁴⁰R⁴¹), ميركاتانات (-) 15

(SAr) (SAr-), mercaptanate (-SAr), سيلوكسيد (-OSiR⁴⁰R⁴¹R⁴²) (OSiR⁴⁰R⁴¹R⁴²-), siloxide (-OSiR⁴⁰R⁴¹R⁴²), ستانانات (-OSnR⁴⁰R⁴¹R⁴²) (OSnR⁴⁰R⁴¹R⁴²-), stannate (-OSnR⁴⁰R⁴¹R⁴²), حيث R⁴⁰, R⁴¹, R⁴² كل منها بشكل مستقل عبارة عن هيدروكربيل.

في أحد التجسيدات، يمكن اختيار عامل نقل سلسلة إضافي من المجموعة التي تشتمل على تزاوي

ألكيل بورون trialkyl boron، داي ألكيل بورون هاليد dialkyl boron halide، داي ألكيل هيدريد

بورون dialkyl boron hydride، داي أريل هيدريد بورون diaryl boron hydride، داي ألكيل بورون

ألكوكسيد dialkyl boron alkoxide، داي ألكيل بورون أريل أوكسيد dialkyl boron aryloxy، داي 20

ألكيل بورون أميد dialkyl boron amide، داي ألكيل بورون ثيولات dialkyl boron thiolate، داي

ألكيل بورون كربوكسيلات dialkyl boron carboxylate، داي ألكيل بورون فوسفيد dialkyl boron

phosphide، داي ألكيل بورون ميركاتانات dialkyl boron mercaptanate، داي ألكيل بورون

سيلوكسيد dialkyl boron siloxide، داي ألكيل بورون ستانانات dialkyl boron stannate، ألكيل

بورون داي ألكوكسيد alkyl boron dialkoxide، ألكيل بورون داي أريل أوكسيد alkyl boron 25

diaryloxy، ألكيل بورون داي كربوكسيلات alkyl boron dicarboxylate، ألكيل بورون داي

- فوسفید alkyl boron diphosphide، آلکیل بورون دای میرکابتانات alkyl boron dimercaptanate،
 آلکیل بورون دای سیلوکسید alkyl boron disiloxide، آلکیل بورون دای ستانات alkyl boron
 distannate، هیدرید بورون دای آلکوکسید boron hydride dialkoxide، هیدرید بورون دای آرل
 اکسید boron hydride diaryloxide، هیدرید بورون دای آمید boron hydride diamide، هیدرید
 بورون دای کربوکسیلات boron hydride dicarboxylate، هیدرید بورون دای فوسفید boron
 hydride diphosphide، هیدرید بورون دای میرکابتانات boron hydride dimercaptanate، هیدرید
 بورون دای سیلوکسید boron hydride disiloxide، هیدرید بورون دای ستانات boron hydride
 distannate، تری آلکیل آلومینیوم trialkyl aluminum، دای آلکیل آلومینیوم هالید dialkyl
 aluminum halide، دای آلکیل هیدرید آلومینیوم dialkyl aluminum hydride، دای آلکیل آلومینیوم
 آلکوکسید dialkyl aluminum alkoxide، دای آلکیل آلومینیوم آرل اؤکسید dialkyl aluminum
 aryloxide، دای آلکیل آلومینیوم آمید dialkyl aluminum amide، دای آلکیل آلومینیوم ثیولات
 dialkyl aluminum thiolate، دای آلکیل آلومینیوم کربوکسیلات dialkyl aluminum carboxylate،
 دای آلکیل آلومینیوم فوسفید dialkyl aluminum phosphide، دای آلکیل آلومینیوم میرکابتانات
 dialkyl aluminum mercaptanate، دای آلکیل آلومینیوم سیلوکسید dialkyl aluminum siloxide،
 دای آلکیل آلومینیوم ستانات dialkyl aluminum stannate، آلکیل آلومینیوم دای آلکوکسید alkyl
 aluminum dialkoxide، آلکیل آلومینیوم دای آرل اکسید alkyl aluminum diaryloxide، آلکیل
 آلومینیوم دای کربوکسیلات alkyl aluminum dicarboxylate، آلکیل آلومینیوم دای فوسفید alkyl
 aluminum diphosphide، آلکیل آلومینیوم دای میرکابتانات alkyl aluminum dimercaptanate،
 آلکیل آلومینیوم دای سیلوکسید alkyl aluminum disiloxide، آلکیل آلومینیوم دای ستانات alkyl
 aluminum distannate، هیدرید آلومینیوم دای آلکوکسید aluminum hydride dialkoxide، هیدرید
 آلومینیوم دای آرل اکسید aluminum hydride diaryloxide، هیدرید آلومینیوم دای آمید aluminum
 hydride diamide، هیدرید آلومینیوم دای کربوکسیلات aluminum hydride dicarboxylate، هیدرید
 آلومینیوم دای فوسفید aluminum hydride diphosphide، هیدرید آلومینیوم دای میرکابتانات
 aluminum hydride dimercaptanate، هیدرید آلومینیوم دای سیلوکسید aluminum hydride
 disiloxide، هیدرید آلومینیوم دای ستانات aluminum hydride distannate، تری آلکیل جالیوم
 trialkyl gallium، دای آلکیل جالیوم هالید dialkyl gallium halide، دای آلکیل هیدرید جالیوم

- dialkyl gallium hydride، داي ألكيل جاليوم ألكوكسيد dialkyl gallium alkoxide، داي ألكيل جاليوم أريل أوكسيد dialkyl gallium aryloxyde، داي ألكيل جاليوم أميد dialkyl gallium amide، داي ألكيل جاليوم ثيولات dialkyl gallium thiolate، داي ألكيل جاليوم كربوكسيلات dialkyl gallium carboxylate، داي ألكيل جاليوم فوسفيد dialkyl gallium phosphide، داي ألكيل جاليوم ميركابتانات dialkyl gallium mercaptanate، داي ألكيل جاليوم سيلوكسيد dialkyl gallium siloxide، داي ألكيل جاليوم ستانانات dialkyl gallium stannate، داي ألكيل ماغنسيوم dialkyl magnesium، داي أريل ماغنسيوم diaryl magnesium، ألكيل ماغنسيوم alkyl magnesium، ألكيل هيدريد ماغنسيوم alkyl magnesium hydride، ألكيل ماغنسيوم ألكوكسيد alkyl magnesium alkoxide، ألكيل ماغنسيوم أريل أوكسيد alkyl magnesium aryloxyde، ألكيل ماغنسيوم أميد alkyl magnesium amide، ألكيل ماغنسيوم ثيولات alkyl magnesium thiolate، ألكيل ماغنسيوم كربوكسيلات alkyl magnesium carboxylate، ألكيل ماغنسيوم فوسفيد alkyl magnesium phosphide، ألكيل ماغنسيوم ميركابتانات alkyl magnesium mercaptanate، ألكيل ماغنسيوم سيلوكسيد alkyl magnesium siloxide، ألكيل ماغنسيوم ستانانات alkyl magnesium stannate، داي ألكيل كالسيوم dialkyl calcium، ألكيل كالسيوم هاليد alkyl calcium halide، ألكيل هيدريد كالسيوم alkyl calcium hydride، ألكيل كالسيوم ألكوكسيد alkyl calcium alkoxide، ألكيل كالسيوم أريل أوكسيد alkyl calcium aryloxyde، ألكيل كالسيوم أميد alkyl calcium amide، ألكيل كالسيوم ثيولات alkyl calcium thiolate، ألكيل كالسيوم كربوكسيلات alkyl calcium carboxylate، ألكيل كالسيوم فوسفيد alkyl calcium phosphide، ألكيل كالسيوم ميركابتانات alkyl calcium mercaptanate، ألكيل كالسيوم سيلوكسيد alkyl calcium siloxide، ألكيل كالسيوم ستانانات alkyl calcium stannate، داي ألكيل زنك dialkyl zinc، ألكيل زنك هاليد alkyl zinc halide، ألكيل هيدريد زنك alkyl zinc hydride، ألكيل زنك ألكوكسيد alkyl zinc alkoxide، ألكيل زنك أريل أوكسيد alkyl zinc aryloxyde، ألكيل زنك أميد alkyl zinc amide، ألكيل زنك ثيولات alkyl zinc thiolate، ألكيل زنك كربوكسيلات alkyl zinc carboxylate، ألكيل زنك فوسفيد alkyl zinc phosphide، ألكيل زنك ميركابتانات alkyl zinc mercaptanate، ألكيل زنك سيلوكسيد alkyl zinc siloxide، ألكيل زنك ستانانات alkyl zinc stannate، و/ أو توليفات أكثر منها. بشكل مفضل تراي- أيزوبوتيل ألومينيوم tri-isobutyl aluminum، تراي ميثيل ألومينيوم trimethyl aluminum، تراي إيثيل ألومينيوم triethyl aluminum

- aluminum، تري (i- برويل) آلومينيوم tri(i-propyl) aluminum، تري (n- بيوتيل) آلومينيوم
tri(n-butyl) aluminum، تري (t- بيوتيل) آلومينيوم tri(t-butyl) aluminum، تري (n- هكسيل)
tri(n-hexyl) aluminum، تري (n- اوكتيل) آلومينيوم tri(n-octyl) aluminum، داي-
ايزوبوتيل هيدريد آلومينيوم di-isobutyl aluminum hydride، داي ميثيل آلومينيوم 2، 6- داي (t-
بيوتيل)-4- ميثيل - فينوكسيد dimethyl aluminum 2,6-di(t-butyl)-4-methyl-phenoxide، داي
ايتيل آلومينيوم 2، 6- داي (t- بيوتيل)-4- ميثيل - فينوكسيد diethyl aluminum 2,6-di(t-
butyl)-4-methyl-phenoxide، داي- ايزوبوتيل آلومينيوم 2، 6- داي (t- بيوتيل)-4- ميثيل -
فينوكسيد di-isobutyl aluminum 2,6-di(t-butyl)-4-methyl-phenoxide، ايزو- بيوتيل آلومينيوم
-n، (داي- تري ميثيل سيليل) اميد (iso-butyl aluminum-bis(di-trimethylsilyl)amide)، -n
اوكتيل آلومينيوم - داي (بيريدين -2- ميثوكسيد) n-octyl aluminum-di(pyridine-2-
methoxide)، بيس (n- اوكتاديسيل)- ايزوبوتيل آلومينيوم bis(n-octadecyl)-isobutyl
aluminum، ايزوبوتيل آلومينيوم - بيس (داي (n- بنتيل) اميد) isobutyl aluminum-bis(di(n-
pentyl)amide)، -n اوكتيل آلومينيوم - بيس (2، 6- داي- t- بيوتيل فينوكسيد) n-octyl
aluminum-bis(2,6-di-t-butylphenoxide)، -n اوكتيل آلومينيوم - داي- ايتيل (1- نافثيل) اميد
n-octyl aluminum-di-ethyl(1-naphthyl)amide، ايتيل آلومينيوم - بيس (t- بيوتيل داي ميثيل
سيلوكسيد) ethyl aluminum-bis(t-butyl)dimethylsiloxide، ايتيل آلومينيوم - داي (بيس (تري
ميثيل سيليل) اميد) ethyl aluminum-di(bis(trimethylsilyl)amide)، ايتيل آلومينيوم - بيس (2،
3، 6، 7- داي بنزو -1- آزا سيكلو هبتان - اميد) ethyl aluminum-bis(2,3,6,7-dibenzo-1-
azacycloheptane-amide)، -n اوكتيل آلومينيوم - بيس (2، 3، 6، 7- داي بنزو -1- آزا سيكلو
هبتان - اميد) n-octyl aluminum-bis(2,3,6,7-dibenzo-1-azacycloheptane-amide)، -n
اوكتيل - آلومينيوم - بيس (داي ميثيل (t- بيوتيل) سيلوكسيد) n-octyl- aluminum-bis(dimethyl(t-
butyl)siloxide)، داي- n- بيوتيل ماغنسيوم di-n-butyl magnesium، داي ميثيل ماغنسيوم
dimethyl magnesium، بيوتيل - اوكتيل - ماغنسيوم butyl-octyl-magnesium، بيوتيل - ايتيل
- ماغنسيوم butyl-ethyl-magnesium، بيوتيل ماغنسيوم 2، 6- داي (t- بيوتيل)-4- ميثيل -
فينوكسيد butyl magnesium 2,6-di(t-butyl)-4-methyl-phenoxide، بنزيل كالسيوم 2، 6- داي
(t- بيوتيل)-4- ميثيل - فينوكسيد benzyl calcium 2,6-di(t-butyl)-4-methyl-phenoxide، داي

إيثيل زنك diethyl zinc، داي ميثيل زنك dimethyl zinc، داي - أيزو بروبيل زنك di-isopropyl zinc، داي -t- بيوتيل زنك di-t-butyl zinc، داي -n- هكسيل زنك di-(n-hexyl) zinc، إيثيل زنك (t- بيوتوكسيد) ethyl zinc (t-butoxide)، ميثيل زنك 2، 6- داي (t- بيوتيل) -4- ميثيل - فينوكسيد methyl zinc 2,6-di(t-butyl)-4-methyl-phenoxide، إيثيل زنك 2، 6- داي (t- بيوتيل) -4- ميثيل - فينوكسيد ethyl zinc 2,6-di(t-butyl)-4-methyl-phenoxide، تري ميثيل بورون trimethyl boron، تري بيوتيل بورون tributyl boron، داي إيثيل بورون 2، 6- داي (t- بيوتيل) -4- ميثيل - فينوكسيد diethyl boron 2,6-di(t-butyl)-4-methyl-phenoxide، 4-methyl-phenoxide، 9- بورا باي سيكلو (3.3.1) نونان 9-borabicyclo(3.3.1)nonane، كاتيكول بوران catecholborane، داي بوران diborane واحدة أو أكثر من توليفاتها.

10 يمكن استخدام معدن مجموعة رئيسية، بصفة خاصة على سبيل المثال ألومينيوم، على هيئة عامل نقل سلسلة إضافي و/ أو عامل توصيل سلسلة بالترافق مع أوليفين على الأقل يشتمل على مجموعة عامل نقل سلسلة وظيفية من هيدروكربيل معدن واحد على الأقل من المجموعة الرئيسية أو معدن آخر من المجموعة الرئيسية، بصفة خاصة على سبيل المثال مجموعة عامل نقل سلسلة وظيفية من زنك هيدروكربيل zinc hydrocarbyl. باستخدام توليفة على سبيل المثال من ماغنسيوم هيدروكربيل magnesium hydrocarbyl وألومينيوم هيدروكربيل aluminum hydrocarbyl على هيئة عوامل نقل السلسلة، على سبيل المثال يمكن تشكيل نظام رباعي (Zn + Al + TM) ternary system، حيث TM هي معدن انتقالي (transition metal من المحفز). يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاعلات نقل قابلة للعكس.

20 على سبيل المثال، يمكن استخدام هيدروكربيل زنك hydrocarbyl zinc، هيدروكربيل جاليوم hydrocarbyl gallium، هيدروكربيل بورون hydrocarbyl boron أو هيدروكربيل كالسيوم hydrocarbyl calcium.

نظام محفز مناسب للاستخدام في الخطوة أ)

يشتمل نظام محفز للاستخدام في الخطوة أ) على المكونات التالية:

i) محفز معدن أو مادة إنتاج محفز تشتمل على معدن من المجموعة 3-10 من الجدول الدوري للعناصر الاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية؛ و

ii) نوع واحد على الأقل من معدن المجموعة الرئيسية عامل نقل سلسلة؛ و

(iii) اختيارياً محفز مشترك؛

تم مناقشة عوامل نقل السلسلة المناسبة أعلاه. تم مناقشة المحفزات و/أو مواد إنتاج المحفز catalyst precursors المناسبة في ذلك الجزء بالإضافة إلى المحفزات المشتركة المناسبة، حيث تكون اختيارية. يمكن استخدام محفز للخطوة أ) بشكل مفضل على سبيل المثال بدون محفز مشترك. من الجانب الآخر، يمكن استخدام مادة إنتاج محفز للخطوة أ) بشكل مفضل مع محفز مشترك للحصول على المحفز الفعال الفعلي.

محفز المعدن و/أو مادة إنتاج محفز مناسبة للخطوة أ)

في الجزء أدناه يتم وصف محفزات معدن metal catalysts متعددة أو مواد إنتاج محفز معدن metal catalyst precursors، يمكن استخدامها لتحضير محفز المعدن وفقاً للاختراع الحالي. يمكن أن تنتج محفزات المعدن التي تكون مناسبة للاستخدام في الخطوة أ) من الاختراع الحالي بواسطة تفاعل مواد إنتاج محفز المعدن مع محفز مشترك سواء قبل الاستخدام في الخطوة أ) أو بواسطة التفاعل في الموقع.

وفقاً للاختراع الحالي، يكون بمحفز المعدن مركب معدن منتقى من معدن من المجموعة 3، معدن من المجموعة 4، معدن من المجموعة 5، معدن من المجموعة 6، معدن من المجموعة 7، معدن من المجموعة 8، معدن من المجموعة 9 أو معدن من المجموعة 10، بشكل مفضل Y، Sm، تيتانيوم، زيركونيوم، هافنيوم، فاناديوم، كروميوم، حديد، كوبالت، نيكل، بالاديوم.

يمكن أن يكون محفز معدن أو مادة إنتاج محفز معدن وفقاً للاختراع على سبيل المثال عبارة عن محفز أحادي الموقع أو محفز Ziegler-Natta.

يشير محفز Ziegler-Natta كما هو مستخدم في الوصف الحالي إلى: يشتمل مركب محفز صلب يحتوي على معدن انتقالي على هاليد معدن انتقالي transition metal halide منتقى من هاليد تيتانيوم titanium halide، كروميوم هاليد chromium halide، هافنيوم هاليد hafnium halide، زيركونيوم هاليد zirconium halide، وفاناديوم هاليد vanadium halide، مدعوم على معدن أو مركب شبه فلزي metalloid compound (على سبيل المثال مركب ماغنسيوم أو مركب سيليكات silica). تم تقديم

نظرة عامة عن أنواع المحفز هذه على سبيل المثال بواسطة T. Pullukat and R. Hoff in Catal. Rev. – Sci. Eng. 41, vol. 3 and 4, 389-438, 1999.

تم الكشف عن تحضير ذلك المحفز المعزز procatalyst على سبيل المثال في البراءة الدولية 32427/96 أ1. المحفزات Ziegler-Natta كما تم

تسجيلها في البراءة الامريكية 0048399/2009، البراءة الامريكية 0350200/2014، البراءة الدولية 32427/96، البراءة الدولية 23441/01، البراءة الدولية 134851/2007، البراءة الامريكية 4978648، البراءة الاوروبية 1222 1283، البراءة الامريكية 5556820؛ البراءة الامريكية 4414132؛ البراءة الامريكية 5106806 و البراءة الامريكية 5077357 يمكن أن تكون مناسبة أيضاً للاستخدام على هيئة مواد إنتاج محفز معدن في الاختراع الحالي.

يمكن أن تكون محفزات المعدن أو مواد إنتاج محفز معدن على سبيل المثال عبارة عن C_1 ، C_2 أو C_2 - زيركونيوم أو هافنيوم ميتالوسين hafnium metallocene متماثلة، بشكل مفضل زيركونيوم أو هافنيوم داي هاليد hafnium dihalide بها استبدال بإندينيل، بشكل مفضل أكثر بيس - إندينيل زيركونيوم bis-indenyl zirconium أو هافنيوم داي هاليد مجسرة، بشكل مفضل أكثر أيضاً راسيمي -

10 داي ميثيل سيليل بيس - إندينيل زيركونيوم *rac*-dimethylsilyl bis-indenyl zirconium أو هافنيوم داي كلوريد hafnium dichloride (راسيمي) $Me_2Si(Ind)_2ZrCl_2$ $rac-Me_2Si(Ind)_2ZrCl_2$ وراسيمي $Me_2Si(Ind)_2HfCl_2$ $rac-Me_2Si(Ind)_2HfCl_2$ ، على التوالي)، أو راسيمي - داي ميثيل سيليل بيس - (2- ميثيل -4- فينيل - إندينيل) زيركونيوم *rac*-dimethylsilyl bis-(2-methyl-4-phenyl-indenyl) zirconium أو هافنيوم داي كلوريد (راسيمي) $Me_2Si(2-Me-4-Ph-Ind)_2ZrCl_2$ وراسيمي - داي ميثيل سيليل بيس - (2- ميثيل -4- فينيل - إندينيل) هافنيوم داي كلوريد (راسيمي) $Me_2Si(2-Me-4-Ph-Ind)_2HfCl_2$ وراسيمي - داي ميثيل سيليل بيس - (2- ميثيل -4- فينيل - إندينيل) هافنيوم داي كلوريد (راسيمي) $Me_2Si(2-Me-4-Ph-Ind)_2HfCl_2$ ، على التوالي).

وفقاً للاختراع، يمكن أن تكون مادة إنتاج المحفز المذكورة على سبيل المثال عبارة عن ما يسمى نصف - ميتالوسين، أو محفز بتصميم مقيد، بشكل مفضل أكثر أيضاً، $[Me_2Si(C_5Me_4)N(tBu)]TiCl_2$ ، $C_5Me_5[(C_6H_{11})_3P=N]TiCl_2$

20 $[C_5Me_4(CH_2CH_2NMe_2)]TiCl_2$.

وفقاً للاختراع، يمكن أن يكون المحفز المذكور على سبيل المثال عبارة عن ما يسمى الميتالوسين المعزز، بشكل مفضل $[Et_2NC(N(2,6-iPr_2-C_6H_3))]TiCl_3$ $TiCl_3[(iPr_2-C_6H_3-6, 2)N]Et_2NC$ أو $[N-(2, 6- داي (1- ميثيل إيثيل) فينيل) أميدو] (2- أيزو بروبيل فينيل) (α- نافتالين -2- داييل (6- بيريدين -2- داييل) ميثان)]$ هافنيوم داي ميثيل $[N-(2,6-di(1-methylethyl)phenyl)amido](2-isopropylphenyl)(α-naphthalen-2-diyl(6-pyridin-2-diyl)methane)]hafnium dimethyl$

25 $[N-(2,6-di(1-methylethyl)phenyl)amido](2-isopropylphenyl)(α-naphthalen-2-diyl(6-pyridin-2-diyl)methane)]hafnium dimethyl$

يمكن أن يكون محفز المعدن أو مادة إنتاج محفز معدن أيضاً على سبيل المثال هو بشكل مفضل مركب C_s أو C_1 متماثل وفقاً للصيغة $(C_5R^8_4)R^9(C_{13}R^8_8)ML^1_n$ ، حيث $C_5R^8_4$ هي سيكلو بنتا داينيل ليس بها أو بها استبدال، و $C_{13}R^{11}_8$ هي مجموعة فلورينيل fluorenyl ليس بها استبدال أو مجموعة فلورينيل بها استبدال؛ ويتم اختيار مجموعة R^9 المجسرة من المجموعة التي تشتمل على - $Si(Me)_2$ ، - $Si(Ph)_2$ ، - $C(Me)_2$ أو - $C(Ph)_2$ ، بالتالي تنتج C_1 و C_s - ميتالوسينات متماثلة 5 C_s -symmetric metallocenes.

تتضمن الأمثلة غير الحصرية لزيرونوسين داي كلوريد zirconocene dichloride مواد إنتاج محفز معدن مناسب للاستخدام في الاختراع الحالي: بيس (سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (ميثيل - سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد 10 bis(methyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (n- بروبيل - سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(n-propyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (بيوتيل - سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(n-butyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (1، 3- داي ميثيل - سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد 15 bis(1,3-dimethyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (1، 3- داي t- بيوتيل - سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(1,3-di-t-butyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (1، 3- داي تراي ميثيل سيليل - سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد 20 bis(1,3-ditrimethylsilyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (1، 2، 4- تتراميثيل - سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(1,2,4-trimethyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (1، 2، 3، 4- تتراميثيل - سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد 25 bis(1,2,3,4-tetramethyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (بنتا ميثيل سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(pentamethylcyclopentadienyl) zirconium dichloride، بيس (إندينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(indenyl) zirconium dichloride، بيس (2- فينيل - إندينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(2-phenyl-indenyl) zirconium dichloride، بيس (فلورينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(fluorenyl) zirconium dichloride، بيس (تترا هيدرو فلورينيل) زيرونيوم داي كلوريد bis(tetrahydrofluorenyl) zirconium dichloride، بيس (سيكلو بنتا داينيل) زيرونيوم داي كلوريد 30 dimethylsilyl-bis(cyclopentadienyl) zirconium dichloride، داي ميثيل

- سیلیل - بیس (3-t- بیوتیل - سیکلو بنتا داینیل) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl-bis(3-t-butyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل - بیس (3- ترا میثیل سیلیل - سیکلو بنتا داینیل) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl-bis(3-trimethylsilyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل - بیس (تترا هیدرو فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl-bis(tetrahydrofluorenyl) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل - (1- اندینیل)(سیکلو بنتا داینیل) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl-(1-indenyl)(cyclopentadienyl) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل - (1- اندینیل)(فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl-(1-indenyl)(fluorenyl) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل - (1- اندینیل)(اؤکتا هیدرو فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl-(1-indenyl)(octahydrofluorenyl) zirconium dichloride، راسیمی- دای میثیل سیلیل - بیس (2- میثیل - 3-t- بیوتیل - سیکلو بنتا داینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-dimethylsilyl-bis(2-methyl-3-t-butyl-cyclopentadienyl) zirconium dichloride، راسیمی- دای میثیل سیلیل - بیس (1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-dimethylsilyl-bis(1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- دای میثیل سیلیل - بیس (4، 5، 6، 7- ترا هیدرو - 1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-dimethylsilyl-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- دای میثیل سیلیل - بیس (2- میثیل - 1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-dimethylsilyl-bis(2-methyl-1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- دای میثیل سیلیل - بیس (4- فینیل - 1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-dimethylsilyl-bis(4-phenyl-1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- دای میثیل سیلیل - بیس (2- میثیل - 4- فینیل - 1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-dimethylsilyl-bis(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- ایثیلین - بیس (1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-ethylene-bis(1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- ایثیلین - بیس (4، 5، 6، 7- ترا هیدرو - 1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-ethylene-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- 1، 1، 2، 2- ترا میثیل سیلانیلین - بیس (1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-1,1,2,2-tetramethylsilanylene-bis(1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- 1، 1، 2، 2- ترا میثیل سیلانیلین - بیس (4، 5، 6، 7- ترا هیدرو - 1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید rac-1,1,2,2-tetramethylsilanylene-bis(1-indenyl) zirconium dichloride

- rac- [1- (إندینیل) (2، 3، 4، 5- تترا میثیل - 1- سیکلو بنتا داینیل) زیرکونیوم دای کلورید tetramethylsilanylene-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl) zirconium dichloride، راسیمی- ایتیلیدین
- rac- [1- (9-fluorenyl)-2-(2-methylbenzo[b]indeno[4,5-d]thiophen-1-yl)ethane]zirconium dichloride، راسیمی- [1- (9-فلورینیل) (2-2- میثیل بنزو [b] اندینو [4، 5-d] تیوفین - 1- یل) ایتان]
- 5 زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl bis(cyclopenta-phenanthren-3-ylidene) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل بیس (سیکلو بنتا- فینانترین - 3- یلیدین)
- 10 سیلیل بیس (2- میثیل - سیکلو بنتا- فینانترین - 1- یلیدین) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl bis(cyclopenta-phenanthren-1-ylidene) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل بیس (سیکلو بنتا- فینانترین - 1- یلیدین) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl bis(cyclopenta-phenanthren-3-ylidene) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل بیس (2- میثیل - سیکلو بنتا- فینانترین - 1- یلیدین) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl bis(2-methyl-cyclopenta-phenanthren-1-ylidene) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل بیس (2- میثیل - 3- بنز - اندین - 3- یلیدین) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl bis(3-benz-inden-3-ylidene) zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل - بیس [3، 4، 5، 6، a3]
- 15 کلورید dimethylsilyl-bis[(3a,4,5,6,6a)-2,5-dimethyl-3-(2-methylphenyl)-6H-cyclopentathien-6-ylidene] zirconium dichloride، دای میثیل سیلیل - (2، 5- دای میثیل - 1- فینیل سیکلو بنتا [b] بیرو-4(H1)- یلیدین) (2- میثیل - 4- فینیل - 1- اندینیل) زیرکونیوم دای کلورید dimethylsilyl-(2,5-dimethyl-1-phenylcyclopenta[b]pyrrol-4(1H)-ylidene)(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl) zirconium dichloride، بیس (2- میثیل - 1- سیکلو بنتا- فینانترین - 1- یل) زیرکونیوم دای کلورید bis(2-methyl-1-cyclopenta-phenanthren-1-yl)zirconium dichloride، [اورثو - بیس (4- فینیل - 2- اندینیل) بنزین] زیرکونیوم دای کلورید [ortho-bis(4-phenyl-2-indenyl) benzene] zirconium dichloride، [اورثو - بیس (5- فینیل - 2- اندینیل) بنزین] زیرکونیوم دای کلورید [ortho-bis(5-phenyl-2-indenyl) benzene] zirconium dichloride، [اورثو - بیس (2- اندینیل) بنزین] زیرکونیوم دای کلورید [ortho-bis(2-indenyl) benzene] zirconium dichloride، [اورثو - بیس (1- میثیل - 2- اندینیل) بنزین] زیرکونیوم دای کلورید [ortho-bis (1-methyl-2-indenyl) benzene] zirconium dichloride، [2،

- دای میثیل میثیلین - (3-t-بیوتیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید
dimethylmethylen-(3-t-butyl-1-cyclopentadienyl)(fluorenyl) zirconium dichloride، دای
فینیل میثیلین - (3-t-بیوتیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید
diphenylmethylen-(3-t-butyl-1-cyclopentadienyl)(fluorenyl) zirconium dichloride، دای
5 میثیل میثیلین - (3-آدامنتیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید
dimethylmethylen-(3-ademantyl-1-cyclopentadienyl)(fluorenyl) zirconium dichloride،
دای فینیل میثیلین - (3-آدامنتیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید
diphenylmethylen-(3-ademantyl-1-cyclopentadienyl)(fluorenyl) zirconium dichloride،
دای میثیل میثیلین - (3-میثیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (2، 7-دای - t-بیوتیل - فلورینیل)
10 زیرکونیوم دای کلورید dimethylmethylen-(3-methyl-1-cyclopentadienyl)(2,7-di-t-butyl-
fluorenyl) zirconium dichloride، دای فینیل میثیلین - (3-میثیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (2،
7-دای - t-بیوتیل - فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید diphenylmethylen-(3-methyl-1-
cyclopentadienyl)(2,7-di-t-butyl-fluorenyl) zirconium dichloride، دای میثیل میثیلین - (3-
سیکلو هکسیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (2، 7-دای - t-بیوتیل - فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید
15 dimethylmethylen-(3-cyclohexyl-1-cyclopentadienyl)(2,7-di-t-butyl-fluorenyl)
zirconium dichloride، دای فینیل میثیلین - (3-سیکلو هکسیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (2، 7-
دای - t-بیوتیل - فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید diphenylmethylen-(3-cyclohexyl-1-
cyclopentadienyl)(2,7-di-t-butyl-fluorenyl) zirconium dichloride، دای میثیل میثیلین - (3-
t-بیوتیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (2، 7-دای - t-بیوتیل - فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید
20 dimethylmethylen-(3-t-butyl-1-cyclopentadienyl)(2,7-di-t-butyl-fluorenyl) zirconium
dichloride، دای فینیل میثیلین - (3-t-بیوتیل - 1-سیکلو بنتا داینیل) (2، 7-دای - t-بیوتیل
- فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید diphenylmethylen-(3-t-butyl-1-cyclopentadienyl)(2,7-di-
t-butyl-fluorenyl) zirconium dichloride، دای میثیل میثیلین - (3-میثیل - سیکلو بنتا
داینیل) (اُکتا هیدرو - اُکتا میثیل - دای بنزو - فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید
25 dimethylmethylen-(3-methyl-cyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-
fluorenyl) zirconium dichloride، دای فینیل میثیلین - (3-میثیل - سیکلو بنتا داینیل) (اُکتا
هیدرو - اُکتا میثیل - دای بنزو - فلورینیل) زیرکونیوم دای کلورید diphenylmethylen-(3-

- methylenecyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride، داي ميثيل ميثيلين - (3- سيكلو هكسيل - سيكلو بنتا داينيل) (أوكتا هيدرو - أوكتا ميثيل - داي بنزو - فلورينيل) زیرکونیوم داي کلوريد (3-cyclohexyl-dimethylmethylenecyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride، داي فينيل ميثيلين - (3- سيكلو هكسيل - سيكلو بنتا داينيل) (أوكتا هيدرو - أوكتا ميثيل - داي بنزو - فلورينيل) زیرکونیوم داي کلوريد (3-cyclohexyl-diphenylmethylenecyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride، داي ميثيل ميثيلين - (3- بيوتيل - سيكلو بنتا داينيل) (أوكتا هيدرو - أوكتا ميثيل - داي بنزو - فلورينيل) زیرکونیوم داي کلوريد (3-t-butyl-cyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride، داي فينيل ميثيلين - (3- بيوتيل - سيكلو بنتا داينيل) (أوكتا هيدرو - أوكتا ميثيل - داي بنزو - فلورينيل) زیرکونیوم داي کلوريد (3-t-butyl-cyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride، داي ميثيل ميثيلين - (3- أدامنتيل - سيكلو بنتا داينيل) (أوكتا هيدرو - أوكتا ميثيل - داي بنزو - فلورينيل) زیرکونیوم داي کلوريد (3-adamantyl-diphenylmethylenecyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride، داي فينيل ميثيلين - (3- أدامنتيل - سيكلو بنتا داينيل) (أوكتا هيدرو - أوكتا ميثيل - داي بنزو - فلورينيل) زیرکونیوم داي کلوريد (3-adamantyl-diphenylmethylenecyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride.
- في تجسيد مفضل، يمكن أن يكون محفز المعدن أو مادة إنتاج محفز معدن عبارة عن على سبيل المثال: [2، 2]-[2- (داي ميثيل أمينو -κN) إيثيل] إيمينو -κN] بيس (ميثيلين) بيس [4، 6- بيس (1، 1- داي ميثيل إيثيل) فينولاتو -κO] [2- (داي ميثيل أمينو -κN) إيثيل] زیرکونیوم داي بنزيل (dimethylamino-phenolato-κO)] [4، 6- بيس (1، 1- داي ميثيل إيثيل) فينولاتو -κO] [2- (بروبيل إيمينو -κN) بيس (ميثيلين) بيس [4، 6- بيس (1، 1- داي ميثيل إيثيل) فينولاتو -κO] [2- (بروبيل إيمينو -κN) بيس (ميثيلين) بيس [4، 6- بيس (1، 1- داي ميثيل إيثيل) فينولاتو -κO] [2- (بيريدينيل -κN) ميثيل] إيمينو -κN] بيس (ميثيلين) بيس [4، 6- بيس (1، 1- داي ميثيل إيثيل) فينولاتو -κO] زیرکونیوم داي بنزيل (pyridylmethylenecyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride، داي فينيل ميثيلين - (2- بيريدينيل -κN) ميثيل] إيمينو -κN] بيس (ميثيلين) بيس [4، 6- بيس (1، 1- داي ميثيل إيثيل) فينولاتو -κO] زیرکونیوم داي بنزيل (pyridylmethylenecyclopentadienyl)(octahydro-octamethyl-dibenzo-fluorenyl) zirconium dichloride.

(phenylmethyl)[[2,2'-[[[(2-pyridinyl-κN)methyl]imino-κN]bis(methylene)]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]] zirconium dibenzyl

في تجسيد مفضل، تكون المعقدات كما تم تسجيلها في البراءة الدولية 43426/00، البراءة الدولية 081064/2004، البراءة الأمريكية 0039138/2014 أ1، البراءة الأمريكية 0039139/2014 أ1 و البراءة الأمريكية 0039140/2014 أ1 مناسبة للاستخدام على هيئة مواد إنتاج محفز معدن لعمليات الاختراع الحالي.

يمكن استخدام المركبات المناظرة لتلك المدرجة أعلاه ولكن باستبدال زيركونيوم بهافنيوم، والتي تسمى هافنوسينات hafnocenes، أيضاً وفقاً لمواد إنتاج المحفز الخاصة بالاختراع الحالي.

يمكن أن تكون محفزات المعدن أو مواد إنتاج محفز معدن للاستخدام في الاختراع الحالي أيضاً من محفزات معززة بالميتالوسين post-metallocene catalysts أو مواد إنتاج المحفز.

في تجسيد مفضل، يمكن أن يكون محفز المعدن أو مادة إنتاج محفز معدن عبارة عن: $[\text{HN}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}-2,4,6-\text{Me}_3-\text{C}_6\text{H}_2)_2]\text{Hf}(\text{CH}_2\text{Ph})_2$ أو بيس [N', N]-(2, 4, 6-تراي ميثيل فينيل) (أميدو) إيثيلين داي أمين] هافنيوم داي بنزيل bis[N,N'-(2,4,6-trimethylphenyl)amido]ethylenediamine]hafnium dibenzyl

في تجسيد مفضل آخر، يمكن أن يكون محفز المعدن أو مادة إنتاج محفز معدن عبارة عن 2، 6-داي أيزو بروبيل فينيل -N-(2-ميثيل -3-(أوكثيل إيمينو) بنتان -2) هافنيوم تري ميثيل 2,6-hafnium trimethyl -N-(2-methyl-3-(octylimino)butan-2) diisopropylphenyl-N-(2-methyl-3-(octylimino)butan-2) hafnium trimethyl تري ميثيل فينيل -N-(2-ميثيل -3-(أوكثيل إيمينو) بنتان -2) هافنيوم تري ميثيل 2,4,6-trimethylphenyl-N-(2-methyl-3-(octylimino)butan-2) hafnium trimethyl

في تجسيد مفضل، يمكن أن يكون محفز المعدن أو مادة إنتاج محفز معدن عبارة عن 2، 6-داي أيزو بروبيل فينيل -N-(2-ميثيل -3-(أوكثيل إيمينو) بنتان -2) هافنيوم تري ميثيل 2,6-hafnium trimethyl -N-(2-methyl-3-(octylimino)butan-2) diisopropylphenyl-N-(2-methyl-3-(octylimino)butan-2) hafnium trimethyl تري ميثيل فينيل (أميدو) (2-أيزو بروبيل فينيل) (α-نافثالين -2-داييل (6-بيريدين -2-داييل) ميثان) [N-(2,6-di(1-methylethyl)phenyl)amido](2-isopropylphenyl) (□- هافنيوم داي ميثيل -naphthalen-2-diyl(6-pyridin-2-diyl)methane)]hafnium dimethyl

تكون الأمثلة غير الحصرية الأخرى لمواد إنتاج محفز معدن وفقاً للاختراع الحالي هي: [N-(2، 6-داي (1-ميثيل إيثيل) فينيل) (أميدو) (o-توليل) (α-نافثالين -2-داييل (6-بيريدين -2-داييل) ميثان)] hafnium dimethyl

- [2-بيريدين ميثان أميناتو (2-κN1، κN2) هافنيوم داي
كلوريد [N-[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-α-[2-(1-methylethyl)phenyl]-6-[2-
[(phenylamino-κN)methyl]phenyl]-2-pyridinemethanaminato(2-)-κN1,κN2] hafnium
dichloride، [2-، 6- داي إيثيل فينيل]-6-[2-فينيل (فينيل أمينو κN- ميثيل)-1-
5 نافثالينيل]-2- بيريدين ميثان أميناتو (2-κN1، κN2) زيركونيوم داي كلوريد [N-(2,6-
diethylphenyl)-6-[2-[phenyl(phenylamino-κN)methyl]-1-naphthalenyl]-2-
pyridinemethanaminato(2-)-κN1,κN2]zirconium dichloride، [4- ميثيل -2-]]-2- فينيل -
1- (2-بيريدينيل κN-) إيثيل أمينو [κN- فينولاتو (2-κO) بيس (فينيل ميثيل) هافنيوم بيس
(فينيل ميثيل) -[4-methyl-2-[[2-phenyl-1-(2-pyridinyl-κN)ethyl]amino-κN]phenolato(2-)-
10 bis(phenylmethyl)hafnium bis(phenylmethyl)κO]، [2-، 1-، 1- داي ميثيل إيثيل]-4- ميثيل
-6-]]-2- فينيل -1- (2-بيريدينيل κN-) إيثيل أمينو [κN- فينولاتو (2-κO) هافنيوم بيس
(فينيل ميثيل) -[2-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-6-[[2-phenyl-1-(2-pyridinyl-
hafnium bis(phenylmethyl)κO] phenolato(2-)-κN)ethyl]amino-κN]، [2-، 1-، 1- داي
ميثيل إيثيل]-4- ميثيل -6-]]-2- فينيل (2-بيريدينيل κN-) ميثيل أمينو [κN- فينولاتو (2-κO)
15 هافنيوم بيس (فينيل ميثيل) -[2-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-6-[[phenyl(2-pyridinyl-
κN)methyl]amino-κN]phenolato(2-)-κO]hafnium bis(phenylmethyl).
- تتضمن الأمثلة غير الحصرية لتيتانيوم داي كلوريد titanium dichloride مواد إنتاج محفز معدن
مناسب للاستخدام في الاختراع الحالي: سيكلو بنتا داينيل (P، P، P- تراي- t- بيوتيل فوسفين
إيميداتو) تيتانيوم داي كلوريد cyclopentadienyl(P,P,P-tri-t-butylphosphine imidato) titanium
20 dichloride، بنتا فلورو فينيل سيكلو بنتا داينيل (P، P، P- تراي- t- بيوتيل فوسفين إيميداتو)
تيتانيوم داي كلوريد pentafluorophenylcyclopentadienyl(P,P,P-tri-t-butylphosphine
imidato) titanium dichloride، بنتا ميثيل سيكلو بنتا داينيل (P، P، P- تراي- t- بيوتيل فوسفين
إيميداتو) تيتانيوم داي كلوريد pentamethylcyclopentadienyl(P,P,P-tri-t-butylphosphine
imidato) titanium dichloride، 1، 2، 3، 4- تترا فينيل - سيكلو بنتا داينيل (P، P، P- تراي-
25 t- بيوتيل فوسفين إيميداتو) تيتانيوم داي كلوريد 1,2,3,4-tetraphenyl-cyclopentadienyl(P,P,P-
tri-t-butylphosphine imidato) titanium dichloride، سيكلو بنتا داينيل (P، P، P- تراي سيكلو
هكسيل فوسفين إيميداتو) تيتانيوم داي كلوريد cyclopentadienyl(P,P,P-tricyclohexylphosphine

- imidato) titanium dichloride، بنتا فلورو فینیل سیکلو بنتا داینیل (P, P, P) - تراي سیکلو هکسیل فوسفین (ایمیداتو) تیتانیوم داي کلورید pentafluorophenyl cyclopentadienyl(P,P,P-
- imidato) titanium dichloride، بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (P, P, P) - تراي سیکلو هکسیل فوسفین (ایمیداتو) تیتانیوم داي کلورید pentamethylcyclopentadienyl(P,P,P-
- imidato) titanium dichloride، 1، 2، 3، 4- تترا فینیل - سیکلو بنتا داینیل (P, P, P) - تراي سیکلو هکسیل فوسفین (ایمیداتو) تیتانیوم داي کلورید 1,2,3,4-tetraphenyl-
- imidato) titanium dichloride، بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (P, P) - داي سیکلو هکسیل (P- (فینیل میثیل) فوسفین (ایمیداتو) تیتانیوم داي کلورید pentamethylcyclopentadienyl(P,P-dicyclohexyl-P-(phenylmethyl)phosphine
- imidato) titanium dichloride، سیکلو بنتا داینیل (2، 6- داي - t- بیوتیل -4- میثیل فینوکسي) titanium dichloride، تیتانیوم داي کلورید cyclopentadienyl(2,6-di-t-butyl-4-methylphenoxy)
- imidato) titanium dichloride، بنتا فیلورو فینیل سیکلو بنتا داینیل (2، 6- داي - t- بیوتیل -4- میثیل فینوکسي) تیتانیوم داي کلورید pentafluorophenylcyclopentadienyl(2,6-di-t-butyl-4-methylphenoxy) titanium
- imidato) titanium dichloride، بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (2، 6- داي - t- بیوتیل -4- میثیل فینوکسي) تیتانیوم داي کلورید pentamethylcyclopentadienyl(2,6-di-t-butyl-4-methylphenoxy) titanium
- imidato) titanium dichloride، 1، 2، 3- تراي میثیل - سیکلو بنتا داینیل (2، 6- بیس (1- میثیل ایثیل) فینولاتو) تیتانیوم داي کلورید 1,2,3-trimethyl-cyclopentadienyl(2,6-bis(1-methylethyl)phenolato)
- imidato) titanium dichloride، [a₃، 4، 5، 6، a-η6]-(2، 3، 4، 5، 6- بنتا میثیل -aH₃ - سیکلو بنتا [b] ثین -a₃ - یل) (2، 6- بیس (1- میثیل ایثیل) فینولاتو) تیتانیوم داي کلورید [(3a,4,5,6,6a-η)- 2,3,4,5,6-pentamethyl-3aH-cyclopenta[b]thien-3a-yl](2,6-bis(1-methylethyl)phenolato)
- imidato) titanium dichloride، بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (N، N'- بیس (1- میثیل ایثیل) ایثان ایمیدامیداتو) تیتانیوم داي کلورید pentamethylcyclopentadienyl(N,N'-bis(1-methylethyl)ethanimidamido)
- imidato) titanium dichloride، بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (N، N'- داي سیکلو هکسیل بنزین کربوکسیمیدامیداتو) تیتانیوم داي کلورید pentamethylcyclopentadienyl(N,N'-dicyclohexylbenzenecarboximidamido) titanium
- imidato) titanium dichloride، بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (N، N'- بیس (1- میثیل ایثیل) بنزین کربوکسیمیدامیداتو) تیتانیوم داي کلورید pentamethylcyclopentadienyl(N,N'-bis(1-

- 3-1, titanium dichloride (methylethyl)benzenecarboximidamido, سیکلو بنتا داینیل (1, 3- بیس (1, 1- دای میثیل ایثیل)-2- ایمیدازولیدین ایمیناتو) تیتانیوم دای کلورید cyclopentadienyl(1,3-bis(1,1-dimethylethyl)-2-imidazolidiniminato) titanium dichloride, سیکلو بنتا داینیل (1, 3- دای سیکلو هکسیل -2- ایمیدازولیدین ایمیناتو) تیتانیوم دای کلورید 5 cyclopentadienyl(1,3-dicyclohexyl-2-imidazolidiniminato) titanium dichloride, سیکلو بنتا داینیل (1, 3- بیس [2, 6- بیس (1- میثیل ایثیل) فینیل]-2- ایمیدازولیدین ایمیناتو) تیتانیوم دای کلورید cyclopentadienyl(1,3-bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-imidazolidiniminato) titanium dichloride, بنتا فلورو فینیل سیکلو بنتا داینیل (1, 3- بیس (1, 1- دای میثیل ایثیل)-2- ایمیدازولیدین ایمیناتو) تیتانیوم دای کلورید 10 pentafluorophenylcyclopentadienyl(1,3-bis(1,1-dimethylethyl)-2-imidazolidiniminato) titanium dichloride, بنتا فلورو فینیل سیکلو بنتا داینیل (1, 3- دای سیکلو هکسیل -2- ایمیدازولیدین ایمیناتو) تیتانیوم دای کلورید pentafluorophenylcyclopentadienyl(1,3-dicyclohexyl-2-imidazolidiniminato) titanium dichloride, بنتا فلورو فینیل سیکلو بنتا داینیل (1, 3- بیس [2, 6- بیس (1- میثیل ایثیل) فینیل]-2- ایمیدازولیدین ایمیناتو) تیتانیوم دای کلورید 15 pentafluorophenylcyclopentadienyl(1,3-bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-imidazolidiniminato) titanium dichloride, بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (دای- t- بیوتیل کتیمینو) تیتانیوم دای کلورید, بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (2, 2, 4, 4- تترا میثیل -3- بنتان ایمیناتو) تیتانیوم دای کلورید pentamethylcyclopentadienyl(di-t-butylketimino) titanium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl(2,2,4,4-tetramethyl-3-pentaniminato) titanium dichloride, [(a3, 4, 5, 6, 6a-η)-2,4,5,6-(a-η6, 6, 5, 4, 2, 4, 5, 6-aH3- سیکلو بنتا [b] ثین-3- بنتان یل)] [(3a,4,5,6,6a-η)-2,4,5,6- بنتان ایمیناتو) تیتانیوم دای کلورید 20 [(3a,4,5,6,6a-η)-2,4,5,6-tetramethyl-3aH-cyclopenta[b]thien-3a-yl](2,2,4,4-tetramethyl-3-pentaniminato) titanium dichloride, سیکلو بنتا داینیل (N, N- بیس (1- میثیل ایثیل) بنزین کربوکسیمیدامیداتو) تیتانیوم دای کلورید cyclopentadienyl(N,N-bis(1-methylethyl)benzenecarboximidamido) titanium dichloride, بنتا فلورو فینیل سیکلو بنتا داینیل (N, N- بیس (1- میثیل ایثیل) بنزین کربوکسیمیدامیداتو) تیتانیوم دای کلورید 25 pentafluorophenylcyclopentadienyl(N,N-bis(1-methylethyl)benzenecarboximidamido) titanium dichloride, بنتا میثیل سیکلو بنتا داینیل (N, N- بیس (1- میثیل ایثیل) بنزین کربوکسیمیدامیداتو) تیتانیوم دای کلورید

- pentamethylcyclopentadienyl(N,N-bis(1-methylethyl)benzenecarboximidamido) titanium dichloride، سيكلو بنتا داينيل (2، 6- داي فلورو -N، N- بيس (1- ميثيل ايثيل) بنزين كربوكسيميداميداتو) (1- ميثيل ايثيل) بنزين كربوكسيميداميداتو) titanium dichloride، بنتا فلورو فينيل سيكلو بنتا داينيل (2، 6- داي فلورو -N، N- بيس (1- ميثيل ايثيل) بنزين كربوكسيميداميداتو) تيتانيوم داي کلوريد (1- پنتاfluorophenylcyclopentadienyl(2,6-difluoro-N,N-bis(1-methylethyl)benzenecarboximidamido) titanium dichloride، بنتا ميثيل سيكلو بنتا داينيل (2، 6- داي فلورو -N، N- بيس (1- ميثيل ايثيل) بنزين كربوكسيميداميداتو) تيتانيوم داي کلوريد (1- پنتاfluorophenylcyclopentadienyl(2,6-difluoro-N,N-bis(1-methylethyl)benzenecarboximidamido) titanium dichloride، سيكلو بنتا داينيل (N، N- 10 داي سيكلو هكسيل -2، 6- داي فلورو بنزين كربوكسيميداميداتو) تيتانيوم داي کلوريد (N,N-dicyclohexyl-2,6-difluorobenzenecarboximidamido) titanium dichloride، بنتا فلورو فينيل سيكلو بنتا داينيل (N، N- 15 داي سيكلو هكسيل -2، 6- داي فلورو بنزين كربوكسيميداميداتو) تيتانيوم داي کلوريد (N,N-dicyclohexyl-2,6-difluorobenzenecarboximidamido) titanium dichloride، بنتا ميثيل سيكلو بنتا داينيل (N، N- 20 داي سيكلو هكسيل -2، 6- داي فلورو بنزين كربوكسيميداميداتو) تيتانيوم داي کلوريد (N,N,N',N'-difluorobenzenecarboximidamido) titanium dichloride، سيكلو بنتا داينيل (N، N'، N، N'-tetramethylguanidinato) titanium dichloride، بنتا فلورو فينيل سيكلو بنتا داينيل (N، N'، N، N'-tetramethylguanidinato) titanium dichloride، بنتا ميثيل سيكلو بنتا داينيل (N، N'، N، N'-tetramethylguanidinato) titanium dichloride، بنتا ميثيل سيكلو بنتا داينيل (1-(iminophenylmethyl)piperidinato) titanium dichloride، 25

معقد بنتا ميثيل سيكلو بنتا داينيل كروميوم داي كلوريد تترا هيدوفوران
pentamethylcyclopentadienyl chromium dichloride tetrahydrofuran complex.

تكون الأمثلة غير الحصرية لتيتانيوم (IV) داي كلوريد titanium (IV) dichloride محفز معدن مناسب للاستخدام في الاختراع الحالي هي: (N-t- بيوتيل أميدو)(داي ميثيل)(تترا ميثيل سيكلو بنتا

5 (داينيل) سيلان تيتانيوم داي كلوريد (N-t-

butylamido)(dimethyl)(tetramethylcyclopentadienyl)silane titanium dichloride (N فينيل

أميدو)(داي ميثيل)(تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل) سيلان تيتانيوم داي كلوريد (N

phenylamido)(dimethyl)(tetramethylcyclopentadienyl) silane titanium dichloride (N

sec- بيوتيل أميدو)(داي ميثيل)(تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل) سيلان تيتانيوم داي كلوريد (N sec-

10 butylamido)(dimethyl)(tetramethylcyclopentadienyl)silane titanium dichloride (N sec-

do ديسيل أميدو) (داي ميثيل)(فلورينيل) سيلان تيتانيوم داي كلوريد (N sec-dodecylamido

(dimethyl)(fluorenyl)silane titanium dichloride (3 فينيل سيكلو بنتا داينيل-1-يل) داي ميثيل

(t- بيوتيل أميدو) سيلان تيتانيوم داي كلوريد (t- dimethyl(3 phenylcyclopentadien-1-yl)

butylamido) silane titanium dichloride (3 (بيرو-1-يل) سيكلو بنتا داينيل-1-يل) داي

15 ميثيل (t- بيوتيل أميدو) سيلان تيتانيوم داي كلوريد (3 (pyrrol-1-yl)cyclopentadien-1-yl)

dimethyl(t-butylamido)silane titanium dichloride (3، 4- داي فينيل سيكلو بنتا داينيل-1-

يل) داي ميثيل (t- بيوتيل أميدو) سيلان تيتانيوم داي كلوريد (3,4-diphenylcyclopentadien-1-

yl)dimethyl(t-butylamido) silane titanium dichloride (3، 3-N، N- داي ميثيل أمينو) فينيل

سيكلو بنتا داينيل-1-يل) داي ميثيل (t- بيوتيل أميدو) سيلان تيتانيوم داي كلوريد (3-N,N- 3

20 dimethylamino)phenylI cyclopentadien-1-yl)dimethyl(t-butylamido) silane titanium

dichloride (P-t- بيوتيل فوسفو)(داي ميثيل) (تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل) سيلان تيتانيوم داي

كلوريد (P-t-butylphospho)(dimethyl) (tetramethylcyclopentadienyl) silane titanium

dichloride. تكون الأمثلة الأخرى هي مادة إنتاج محفز المعدن المذكورة في القائمة أعلاه مباشرة

حيث Ln هي داي ميثيل dimethyl، داي بنزيل dibenzyl، داي فينيل diphenyl، 1، 4- داي فينيل

25 2- بيوتين 1، 4- داينيل 1,4-diphenyl-2-butene-1,4-diyl، 1، 4- داي ميثيل 2- بيوتين

1-، 4- دايبيل 1,4-dimethyl-2-butene-1,4-diyl أو 2، 3- داي ميثيل 2- بيوتين 1-، 4- دايبيل 2,3-dimethyl-2-butene-1,4-diyl.

يمكن أن تكون مواد إنتاج المحفز المعدن المناسبة أيضاً عبارة عن المعدن الانتقالي ثلاثي التكافؤ trivalent transition metal مثل تلك الموصوفة في البراءة الدولية 9319104 (على سبيل المثال انظر بصفة خاصة المثال 1، الصفحة 13، السطر 15).

يمكن أن تكون مواد إنتاج المحفز المعدن المناسبة أيضاً عبارة عن المعدن الانتقالي ثلاثي التكافؤ مثل $[C_5Me_4CH_2CH_2N(n-Bu)_2]TiCl_2$ الموصوفة في البراءة الدولية 9613529 (على سبيل المثال انظر بصفة خاصة المثال III، الصفحة 20، السطر 10-13) أو $[C_5H(iPr)_3CH_2CH_2NMe_2]TiCl_2$ الموصوفة في البراءة الدولية 97142232 و البراءة الدولية 9742236 (على سبيل المثال انظر بصفة خاصة المثال 1، الصفحة 26، السطر 14).

في أحد التجسيديات، تكون مادة إنتاج محفز المعدن عبارة عن $[C_5H_4CH_2CH_2NMe_2]TiCl_2$ ؛ في أحد التجسيديات، يمكن أن يكون محفز المعدن أو مادة إنتاج محفز معدن أيضاً عبارة عن $[C_5Me_4CH_2CH_2NMe_2]TiCl_2$ ، $[C_5H_4CH_2CH_2NiPr_2]TiCl_2$ ، $[C_5Me_4CH_2CH_2NiPr_2]TiCl_2$ ، $[C_5H_4C_9H_6N]TiCl_2$ ، $[C_5H_4CH_2CH_2NMe_2]CrCl_2$ ، $[C_5Me_4CH_2CH_2NMe_2]CrCl_2$ ، $[C_5H_4CH_2CH_2NiPr_2]CrCl_2$ أو $[C_5Me_4CH_2CH_2NiPr_2]CrCl_2$ أو $[C_5H_4C_9H_6N]CrCl_2$.

تتمثل قائمة غير حصرية لأمثلة مواد إنتاج محفز معدن يمكن أن تكون مناسبة وفقاً للاختراع الحالي في: (N، N داي ميثيل أمينو) ميثيل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم داي كلوريد N,N dimethylamino)methyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium dichloride (N، N داي ميثيل أمينو) إيثيل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم داي كلوريد (N,N dimethylamino)ethyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium dichloride (N، N داي ميثيل أمينو) بروبيل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم داي كلوريد (N,N dimethylamino)propyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium dichloride (N، N داي بيوتيل أمينو) إيثيل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم داي كلوريد (N,N dibutylamino)ethyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium dichloride (بيروليدينيل) إيثيل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم داي كلوريد (pyrrolidinyl)ethyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium dichloride (N، N - داي ميثيل

- أمينو) إيثيل - فلورينيل تيتانيوم داي كلوريد (N,N-dimethylamino)ethyl-fluorenyl titanium
 dichloride، (بيس (1-ميثيل - إيثيل) فوسفينو) إيثيل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم داي
 كلوريد (bis(1-methyl-ethyl)phosphino)ethyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium
 dichloride، (بيس (2-ميثيل - بروبيل) فوسفينو) إيثيل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم
 داي كلوريد (bis(2-methyl-propyl)phosphino)ethyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium 5
 dichloride، (داي فينيل فوسفينو) إيثيل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم داي كلوريد
 (diphenylphosphino)ethyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium dichloride، (داي فينيل
 فوسفينو) ميثيل داي ميثيل سيليل - تترا ميثيل سيكلو بنتا داينيل تيتانيوم داي كلوريد
 (diphenylphosphino)methyldimethylsilyl-tetramethylcyclopentadienyl titanium
 dichloride. تكون الأمثلة الأخرى هي المحفزات المذكورة في القائمة أعلاه مباشرة حيث Ln حيث
 يمكن استبدال الكلوريد chloride ببروميد bromide، هيدريد hydride، ميثيل methyl، بنزيل benzyl،
 فينيل phenyl، أليل allyl، (2-N، N- داي ميثيل أمينو ميثيل) فينيل (2-N، N-
 dimethylaminomethyl)phenyl، (2-N، N- داي ميثيل أمينو) بنزيل (2-N، N-
 dimethylamino)benzyl، 2، 6- داي ميثوكسي فينيل 2، 6-dimethoxyphenyl، بنتا فلورو فينيل
 pentafluorophenyl، و/ أو حيث يكون المعدن عبارة عن تيتانيوم ثلاثي التكافؤ أو كروميوم ثلاثي
 التكافؤ trivalent chromium. 15
 في تجسيد مفضل، تكون مادة إنتاج المحفز هي: [2-(2,4,6-iPr3-C6H2)-6-(2,4,6-iPr3-C6H2)-
 [Et2NC(N-2,6-iPr2-C6H3)2]TiCl3 أو C5H3N]Ti(CH2Ph)3
 تكون الأمثلة غير الحصرية الأخرى لمواد إنتاج محفز معدن وفقاً للاختراع الحالي هي: {N'، N-
 بيس [2، 6- داي (1-ميثيل إيثيل) فينيل]-N، N- داي إيثيل جوانيديناتو} تيتانيوم تري كلوريد 20
 {N'، N''-bis[2,6-di(1-methylethyl)phenyl]-N,N-diethylguanidinato} titanium trichloride،
 {N'، N'' بيس [2، 6- داي (1-ميثيل إيثيل) فينيل]-N- ميثيل -N- سيكلو هكسيل جوانيديناتو}
 تيتانيوم تري كلوريد {N'، N''bis[2,6-di(1-methylethyl)phenyl]-N-methyl-N-
 {N'، N'' بيس [2، 6- داي (1-ميثيل إيثيل) فينيل]-N، N- داي (1-ميثيل إيثيل) فينيل} cyclohexylguanidinato} titanium trichloride
 {N'، N''-bis[2,6-di(1-ميثيل إيثيل) فينيل]-N، N- بنتا ميثيلين جوانيديناتو} تيتانيوم تري كلوريد 25
 {N'، N''-bis[2,6-di(1-methylethyl)phenyl]-N,N-pentamethyleneguanidinato} titanium trichloride، {N'، N''

- بيس [2، 6- داي (ميثيل) فينيل]-سيك-بيوتيل - أمينيديناتو {تيتانيوم تري كلوريد -bis[2,6-N',N''-di(methyl)phenyl]-sec-butyl-aminidinato} titanium trichloride
 سيليل، N'-N''-N (داي ميثيل أمينو ميثيل) بنزاميديناتو {تيتانيوم داي كلوريد تي ائش أف THF
 {N-trimethylsilyl,N'-N''-dimethylaminomethyl)benzamidinato} titanium dichloride
 5 THF complex، معقد {N-تراي ميثيل سيليل، N'-N''-N (داي ميثيل أمينو ميثيل) بنزاميديناتو
 فاناديوم داي كلوريد THF {N-trimethylsilyl,N'-N''-dimethylaminomethyl)benzamidinato} vanadium dichloride THF complex، معقد {N-
 N'-N (بيس (تراي ميثيل سيليل) بنزاميديناتو {تيتانيوم داي كلوريد THF {N,N'-bis(trimethylsilyl)benzamidinato} titanium dichloride THF complex، معقد {N'-N،
 10 (تراي ميثيل سيليل) بنزاميديناتو {فاناديوم داي كلوريد THF {N,N'-bis(trimethylsilyl)benzamidinato} vanadium dichloride THF complex،
 في تجسيد مفضل، يمكن أن تكون مادة إنتاج المحفز عبارة عن على سبيل المثال:
 [2,4-(t-Bu)₂,6-، [C₅H₃N{CMe=N(2,6-iPr₂C₆H₃)₂}₂]FeCl₂
 (CH=NC₆F₅)C₆H₂O₂]TiCl₂ أو بيس [2-، 1، 1- داي ميثيل إيثيل]-6-[(بنتا فلورو فينيل
 15 (إيمينو) ميثيل] فينولاتو [تيتانيوم داي كلوريد bis[2-(1,1-dimethylethyl)-6-phenolato] titanium dichloride
 [(pentafluorophenylimino)methyl] phenolato]، يمكن أن تكون الأمثلة
 الأخرى غير الحصرية لمواد إنتاج محفز معدن وفقاً للاختراع الحالي عبارة عن على سبيل المثال:
 بيس [2-، 2- (بيريدينيل إيمينو) ميثيل] فينولاتو [تيتانيوم داي كلوريد bis[2-[(2-pyridinylimino)methyl]phenolato] titanium dichloride، بيس [2-، 1، 1- داي ميثيل إيثيل]-
 20 6-[(فينيل إيمينو) ميثيل] فينولاتو [تيتانيوم داي كلوريد bis[2-(1,1-dimethylethyl)-6-phenolato] titanium dichloride، بيس [2-، 1، 1- داي ميثيل إيثيل]-
 6-[(1-نافتالينيل إيمينو) ميثيل] فينولاتو [تيتانيوم داي كلوريد bis[2-(1,1-dimethylethyl)-6-phenolato] titanium dichloride، بيس [3-، 3- (فينيل إيمينو)
 ميثيل][1، 1'-باي فينيل]-2-فينولاتو [تيتانيوم داي كلوريد bis[3-[(phenylimino)methyl]phenolato] titanium dichloride، بيس [2-، 1، 1- داي ميثيل إيثيل]-4-ميثوكسي
 25 6-[(فينيل إيمينو) ميثيل] فينولاتو [تيتانيوم داي كلوريد bis[2-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy-phenolato] titanium dichloride، بيس [2-، 1، 1- داي ميثيل إيثيل]-4-ميثوكسي

داييل، 1، 4- داي ميثيل -2- بيوتين -1، 4- داييل أو 2، 3- داي ميثيل -2- بيوتين -1، 4- داييل؛ و/ أو حيث يمكن أن يكون المعدن عبارة عن زيركونيوم أو هافنيوم.

تتمثل قائمة غير حصرية لأمثلة محفزات الكروميوم chromium catalysts التي يمكن أن تكون مناسبة للاستخدام في الاختراع الحالي في:

- 5 (N-t-بيوتيل أميدو)(داي ميثيل)(تترا ميثيل سيكلو بنتا داييل) سيلان كروميوم بيس (تراي ميثيل سيليل) ميثيل silane chromium (dimethyl)(tetramethylcyclopentadienyl)(N-t-butylamido) bis(trimethylsilyl)methyl (N-فينيل أميدو)(داي ميثيل)(تترا ميثيل سيكلو بنتا داييل) سيلان كروميوم بيس (تراي ميثيل) ميثيل (N-phenylamido)(dimethyl)(tetramethylcyclopentadienyl) silane chromium bis(trimethyl)silyl methyl (N-سيك-بيوتيل أميدو)(داي ميثيل) (تترا ميثيل سيكلو بنتا داييل) سيلان كروميوم بيس (تراي ميثيل سيليل) ميثيل (N-sec-butylamido)(dimethyl) silane chromium bis(trimethyl)silyl methyl (tetramethylcyclopentadienyl) (N-سيك-دو ديسيل أميدو)(داي ميثيل)(فلورينيل) سيلان كروميوم هيدريد تراي فينيل فوسفين (N-sec- triphenylphosphine hydride) (dimethyl)(fluorenyl) silane chromium bis(trimethyl)silyl methyl (P-t-بيوتيل فوسفو)(داي ميثيل)(تترا ميثيل سيكلو بنتا داييل) سيلان كروميوم بيس (تراي ميثيل سيليل) ميثيل silane chromium (dimethyl)(tetramethylcyclopentadienyl) (P-t-butylphospho) bis(trimethylsilyl)methyl. تكون الأمثلة الأخرى هي المحفزات المذكورة في القائمة أعلاه مباشرة حيث L1 هي هيدريد، ميثيل، بنزيل، فينيل، أليل، (N-2، N- داي ميثيل أمينو ميثيل) فينيل (2-N,N-dimethylaminomethyl)phenyl (N-2، N- داي ميثيل أمينو) بنزيل (2-N,N-dimethylamino)benzyl بصورة أخرى كروميوم ميثيل chromium methyl كروميوم بنزيل chromium benzyl كروميوم أليل chromium allyl كروميوم (N-2، N- داي ميثيل أمينو) بنزيل chromium (2-N,N-dimethylamino)benzyl؛ و/ أو حيث يكون المعدن عبارة عن يوتيريم أو ساماريوم samarium ثلاثية التكافؤ؛ تكون الأمثلة الأخرى هي مواد إنتاج محفز معدن كما تم ذكرها في القائمة أعلاه مباشرة حيث Ln هي كلوريد، بروميد، هيدريد، ميثيل، بنزيل، فينيل، أليل، (N-2، N- داي ميثيل أمينو ميثيل) فينيل، (N-2، N- داي ميثيل أمينو) بنزيل و/ أو حيث يكون المعدن عبارة عن تيتانيوم ثلاثي التكافؤ أو كروميوم ثلاثي التكافؤ.
- 10
- 15
- 20
- 25

- تكون الأمثلة غير الحصرية لمواد إنتاج محفز معدن وفقاً للاختراع الحالي هي: N، 1-N'، 2-
 أسيناقتيلين داي يليدين بيس (2، 6- بيس (1- ميثيل إيثيل) بنزين أمين) نيكل داي بروميد N,N'-
 1,2-acenaphthylenediylidenebis(2,6-bis(1-methylethyl)benzenamine) nickel dibromide
 N، 1-N'، 2- إيثان داي يليدين بيس (2، 6- داي ميثيل بنزين أمين) نيكل داي بروميد N,N'-
 1,2-ethanediylidenebis(2,6-dimethylbenzenamine) nickel dibromide 5
 داي يليدين بيس (2، 6- بيس (1- ميثيل - إيثيل) بنزين أمين) نيكل داي بروميد N,N'-1,2-
 1,2-ethanediylidenebis(2,6-bis(1-methyl-ethyl)benzenamine) nickel dibromide N، 1-N'
 2- أسيناقتيلين داي يليدين بيس (2، 6- داي ميثيل بنزين أمين) نيكل داي بروميد N,N'-1,2-
 1,2-acenaphthylenediylidenebis(2,6-dimethylbenzenamine) nickel dibromide N، 1-N'، 2-
 أسيناقتيلين داي يليدين بيس (2، 6- بيس (1- ميثيل إيثيل) بنزين أمين) نيكل داي بروميد N,N'-
 1,2-acenaphthylenediylidenebis(2,6-bis(1-methylethyl)benzenamine) nickel dibromide
 N، 1-N'، 2- أسيناقتيلين داي يليدين بيس (1، 1'- باي فينيل) أمين نيكل داي بروميد N,N'-
 1,2-acenaphthylenediylidenebis(1,1'-biphenyl)-2-amine nickel dibromide تكون الأمثلة
 الأخرى هي المحفزات المذكورة في القائمة أعلاه مباشرة حيث يمكن استبدال البروميد بكلوريد، هيدريد،
 ميثيل، بنزيل و/ أو يمكن أن يكون المعدن هو بالاديوم. 15
- تكون أمثلة غير حصرية إضافية لمواد إنتاج محفز معدن وفقاً للاختراع الحالي هي: 2-[[[2، 6-
 بيس (1- ميثيل إيثيل) فينيل] إيمينو -κN] ميثيل]-6- (1، 1- داي ميثيل إيثيل) فينولاتو -κO
 نيكل فينيل (تراي فينيل فوسفين) 2-[[[2، 6-bis(1-methylethyl)phenyl]imino-κN]methyl]-6-
 (1,1-dimethylethyl)phenolato-κO] nickel phenyl(triphenylphosphine) 2، 6- بيس
 بيس (1- ميثيل إيثيل) فينيل] إيمينو -κN] ميثيل]-6- (1، 1- داي ميثيل إيثيل) فينولاتو -κO] نيكل
 فينيل (تراي فينيل فوسفين) 2-[[[2، 6-bis(1-methylethyl)phenyl]imino-κN]methyl]-6- (1,1-
 dimethylethyl)phenolato-κO] nickel phenyl(triphenylphosphine) 2، 6- بيس (1-
 ميثيل إيثيل) فينيل] إيمينو -κN] ميثيل] فينولاتو -κO] نيكل فينيل (تراي فينيل فوسفين) 2-[[[2، 6-
 bis(1-methylethyl)phenyl]imino-κN]methyl]phenolato-κO] nickel
 phenyl(triphenylphosphine)- 3-[[[2، 6- بيس (1- ميثيل إيثيل) فينيل] إيمينو -κN] 25
 ميثيل] 1، 1'- باي فينيل]-2- أولاتو -κO] نيكل فينيل (تراي فينيل فوسفين) 3-[[[2، 6-bis(1-
 methylethyl)phenyl]imino-κN]methyl][1,1'-biphenyl]-2-olato-κO] nickel

بوران فلورية fluorinated borane هي $B(C_6F_5)_3$ والبورات الفلورية fluorinated borates هي $[X]^+[B(C_6F_5)_4]^-$ (على سبيل المثال $Ph_3C = X$ ، $C_6H_5N(H)Me_2$).

يمكن أن يشير ميثيل ألومينوكسان كما هو مستخدم في الوصف الحالي إلى: مركب مشتق من الانحلال المائي الجزئي لتراي ميثيل ألومينيوم trimethyl aluminum حيث يعمل على هيئة محفز مشترك لبلمرة الأوليفين الحفزية catalytic olefin polymerization. 5

يمكن أن يشير ميثيل ألومينوكسان مدعوم كما هو مستخدم في الوصف الحالي إلى: ربطة ميثيل ألومينوكسان بدعامة صلبة.

يمكن أن يشير ميثيل ألومينوكسان مستنفذ كما هو مستخدم في الوصف الحالي إلى: ميثيل ألومينوكسان تم منه إزالة من التراي ميثيل ألومينيوم الحر.

يمكن أن يشير ميثيل ألومينوكسان معدّل كما هو مستخدم في الوصف الحالي إلى: ميثيل ألومينوكسان معدّل، بمعنى المنتج الذي تم الحصول عليه بعد الانحلال المائي الجزئي لتراي ميثيل ألومينيوم زائد تراي ألكيل ألومينيوم trialkyl aluminum آخر مثل تراي (أيزو بيوتيل) ألومينيوم tri(isobutyl) aluminum أو تراي -n- أوكتيل ألومينيوم tri-n-octyl aluminum. 10

يمكن أن يشير أريل بورات فلورية Fluorinated aryl borates أو أريل بورانات فلورية fluorinated aryl boranes كما هو مستخدم في الوصف الحالي إلى: مركب بورات به ثلاثة أو أربعة مركبات أريل ترابطية فلورية (بشكل مفضل فلورية عالية) أو مركب بوران به ثلاثة مركبات أريل ترابطية فلورية (بشكل مفضل فلورية عالية). 15

على سبيل المثال، يمكن أن يكون المحفز المشترك عبارة عن مركب معدني عضوي organometallic compound. يمكن اختيار معدن المركب المعدني العضوي من المجموعة 1، 2، 12 أو 13 من الجدول الدوري الاتحاد الدولي للكيمياء النقية والتطبيقية للعناصر. بشكل مفضل، 20

يكون المحفز المشترك عبارة عن مركب ألومينيوم عضوي organoaluminum compound، بشكل مفضل أكثر ألومينوكسان aluminosilane، يتم توليد الألومينوكسان المذكور بواسطة تفاعل مركب تراي ألكيل ألومينيوم مع الماء للحل المائي الجزئي للألومينوكسان المذكور. على سبيل المثال، يمكن أن يتفاعل تراي ميثيل ألومينيوم مع الماء (انحلال مائي جزئي) لتشكيل ميثيل ألومينوكسان. يكون لميثيل ألومينوكسان الصيغة العامة $(Al(CH_3)_{3-n}O_{0.5n})_x \cdot (AlMe_3)_y$ ذات هيكل أكسيد ألومينيوم aluminum oxide مع مجموعات ميثيل على ذرات الألومينيوم. 25

تحتوي ميثيل ألومينوكسان بصفة عامة على كميات كبيرة من التراي ميثيل ألومينيوم trimethyl aluminum الحر (TMA)، حيث يمكن إزالتها عن طريق تجفيف ميثيل ألومينوكسان للحصول على ما يسمى بميثيل ألومينوكسان مستنفذ. يمكن استخدام ميثيل ألومينوكسان مدعوم أيضاً ويمكن توليده عن طريق معالجة مادة دعم غير عضوية inorganic support material، نمطياً سيليكاً، بواسطة ميثيل ألومينوكسان. 5

على نحو بديل لتجفيف ميثيل ألومينوكسان، يكون من المرغوب فيه إزالة التراي ميثيل ألومينيوم الحر، يمكن إضافة فينول متكتل مثل بيوتيل هيدروكسي تولوين (butylhydroxytoluene، BHT، 2، 6-داي -t- بيوتيل -4- ميثيل فينول 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol) حيث يتفاعل مع التراي ميثيل ألومينيوم الحر.

10 يمكن استخدام ألومينوكسانات aluminosiloxanes بوليمرية أو أوليجومرية معدلة من حمض Lewis متعادل أيضاً، مثل ألكيل ألومينوكسانات alkylaluminosiloxanes معدلة عن طريق إضافة مركب من المجموعة 13 به استبدال بـ C1-30 هيدروكربيل C1-30 hydrocarbyl، بصفة خاصة مركبات تراي (هيدروكربيل) ألومينيوم tri(hydrocarbyl) aluminum - أو تراي (هيدروكربيل) بورون tri(hydrocarbyl) boron، أو مشتقات مهجنة (تتضمن مهجنة أعلى) منها، بها 1 إلى 10 ذرات كربون في كل هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل مهجنة halogenated hydrocarbyl group، بصفة خاصة أكثر مركب تراي ألكيل ألومينيوم.

تكون أمثلة أخرى ألومينوكسان بوليمرية أو أوليجومرية عبارة عن تراي (أيزو بيوتيل) ألومينيوم - أو تراي (n- أوكتيل) ألومينيوم - ميثيل ألومينوكسان معدّل، يشار لها بصفة عامة بميثيل ألومينوكسان معدّل. في الاختراع الحالي، يمكن استخدام كل ميثيل ألومينوكسان، ميثيل ألومينوكسان مستنفذ، ميثيل ألومينوكسان مدعوم وميثيل ألومينوكسان معدّل على هيئة محفز مشترك. 20

بالإضافة لذلك، بالنسبة لتجسيديات معينة، يمكن جعل مواد إنتاج محفز المعدن أيضاً نشطة حفزياً بواسطة توليفة من عامل ألكلة alkylating agent وعامل تشكيل كاتيون cation forming agent حيث سويّاً تشكل المحفز المشترك، أو فقط عامل تشكيل كاتيون في الحالة تكون مادة إنتاج المحفز مألولة بالفعل، كما هو ممثل في J. T. Marks et al., Rev. Chem., 2000، (100)، 1391.

25 تكون عوامل الألكلة alkylating agents المناسبة عبارة عن مركبات تراي ألكيل ألومينيوم، بشكل مفضل تراي (أيزوبيوتيل) ألومينيوم tri(isobutyl) aluminum (TIBA). تتضمن عوامل تشكيل

- الكاتيون cation forming agents المناسبة للاستخدام هنا (i) أحماض Lewis المتعادلة، مثل مركبات المجموعة 13 بها استبدال بـ C1-30 هيدروكربيل، بشكل مفضل مركبات تري (هيدروكربيل) بورون tri(hydrocarbyl)boron ومشتقات مهجنة (تتضمن مهجنة أعلى) منها، بها من 1 إلى 10 ذرات كربون في كل هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل مهجنة، بشكل مفضل أكثر مركبات تري (أريل) بورون فلورية أعلى perfluorinated tri(aryl)boron compounds، والأكثر تفضيلاً تري (بنتا فلورو فينيل) بوران tris(pentafluorophenyl) borane، (ii) مركبات غير بوليمرية، متوافقة، غير منسقة، تشكل أيون من النوع $[C]^+[A]^-$ حيث تكون "C" عبارة عن مجموعة كاتيونية cationic group مثل مجموعات أمونيوم ammonium، فوسفونيوم phosphonium، أوكسونيوم oxonium، سيليليوم silylium أو سلفونيوم sulfonium و $[A]^-$ هي أنيون، بصفة خاصة على سبيل المثال بورات.
- 10 تكون الأمثلة غير الحصرية لـ "A" الأنيونية هي مركبات بورات مثل مركبات بورات بها استبدال بـ C1-30 هيدروكربيل، بشكل مفضل مركبات تترا (هيدروكربيل) بورون tetra(hydrocarbyl)boron ومشتقات مهجنة (تتضمن مهجنة أعلى) منها، بها من 1 إلى 10 ذرات كربون في كل هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل مهجنة، بشكل مفضل أكثر مركبات تترا (أريل) بورون فلورية أعلى perfluorinated tetra(aryl)boron compounds، والأكثر تفضيلاً تتراكيس (بنتا فلورو فينيل) بورات tetrakis(pentafluorophenyl) borate.
- 15 يمكن استخدام محفز مدعوم أيضاً، على سبيل المثال باستخدام ميثيل ألومينوكسان مدعوم على هيئة المحفز المشترك. يمكن أن تكون مادة الدعم عبارة عن مادة غير عضوية. تتضمن مواد الدعم المناسبة أكاسيد فلزية metal oxides، أكاسيد شبه فلزية metalloid oxides، صلبة وجسيمية بمساحة سطح عالية، أو خلطات منها. تتضمن الأمثلة: تالك talc، سيليكات، الألومينا alumina، ماغنيسيا magnesia، تيتانيا titania، زركونيا zirconia، أكسيد قصدير tin oxide، ألومينو سيليكات aluminosilicates، بورو سيليكات borosilicates، مواد طينية، و خلطات منها.
- 20 يمكن تنفيذ تحضير محفز مدعوم supported catalyst باستخدام طرق معروفة في المجال، على سبيل المثال (i) يمكن تفاعل مادة إنتاج محفز معدن مع ميثيل ألومينوكسان مدعوم لإنتاج محفز مدعوم؛ (ii) يمكن أن تتفاعل ميثيل ألومينوكسان مع مادة إنتاج محفز معدن ويمكن إضافة الخليط الناتج إلى سيليكات لتشكيل المحفز المدعوم؛ (iii) يمكن تفاعل مادة إنتاج محفز معدن مثبتة على مادة دعم مع ميثيل ألومينوكسان قابل للذوبان.
- 25

مواد الكسح scavengers المناسبة للخطوة أ)

يمكن إضافة مادة كسح scavenger اختيارياً في نظام المحفز للتفاعل مع الملوثات الموجودة في مفاعل البلمرة polymerization reactor، و/ أو في المذيب و/ أو تغذية المونومر. تمنع مادة الكسح هذه تسمم المحفز أثناء عملية بلمرة الأوليفين. يمكن أن تكون مادة الكسح متشابهة على هيئة المحفز المشترك لكن يمكن اختيارها بشكل مستقل أيضاً من المجموعة التي تشتمل على ألومينيوم

5 الهيدروكربيلات aluminum hydrocarbyls (على سبيل المثال تراهي أيزو بيوتيل ألومينيوم، تراهي أوكثيل ألومينيوم، تراهي ميثيل ألومينيوم، ميثيل ألومينوكسان، ميثيل ألومينوكسان معدّل، ميثيل ألومينوكسان مدعوم)، زنك الهيدروكربيلات zinc hydrocarbyls (على سبيل المثال داي إيثيل زنك diethyl zinc) أو ماغنسيوم الهيدروكربيلات magnesium hydrocarbyls (على سبيل المثال داي بيوتيل ماغنسيوم dibutyl magnesium). 10

يتم تنفيذ الخطوة أ) بشكل مفضل في جو خامل. يتم تنفيذ الخطوة أ) بشكل مفضل على سبيل المثال باستخدام بلمرة نقل السلسلة.

يمكن تنفيذ البلمرة/ البلمرة المشتركة للأوليفينات على سبيل المثال في طور الغاز gas phase أقل من نقطة صهر البوليمر. يمكن تنفيذ البلمرة أيضاً في طور الملاط slurry phase أقل من نقطة صهر البوليمر. علاوة على ذلك، يمكن تنفيذ البلمرة في المحلول عند درجات الحرارة فوق نقطة صهر منتج البوليمر. 15

يكون من المعروف على نحو مستمر بلمرة واحدة أو أكثر من الأوليفينات، مثل إيثيلين أو بروبيلين، في المحلول أو في الطين، على سبيل المثال في مفاعل سي أس تي آر CSTR (متعددة) مستمر أو ذو حلقة (متعددة)، في طور الغاز في مفاعل مع طبقة متميعة أو مقلبة ميكانيكياً أو في توليفة من تلك المفاعلات reactors المختلفة، في وجود محفز يعتمد على مركب من معدن انتقالي ينتمي للمجموعات 3 إلى 10 من الجدول الدوري للعناصر. 20

بالنسبة لعملية طور الغاز، يتم حفظ جسيمات البوليمر polymer particles في الحالة المتميعة و/ أو المقلبة في خليط تفاعل غازي gaseous reaction mixture يحتوي على الأوليفين (الأوليفينات). يتم إدخال المحفز على نحو مستمر أو بشكل متقطع في المفاعل بينما يتم سحب البوليمر الذي يشكل الطبقة المتميعة أو المقلبة ميكانيكياً من المفاعل، أيضاً على نحو مستمر أو بشكل متقطع. 25 يتم إزالة حرارة تفاعل البلمرة بشكل أساسي بواسطة خليط التفاعل الغازي، الذي يمر خلال وسيلة نقل

الحرارة heat transfer means قبل التدوير داخل المفاعل. بالإضافة لذلك، يمكن إدخال تيار سائل liquid stream في مفاعل طور الغاز لتحسين إزالة الحرارة.

تكون بلمرة أوليفينات طور الملاط معروفة جيداً، حيث يتم بلمرة مونومر أوليفين واختيارياً مونومر أوليفين في وجود محفز في مادة مخففة diluent حيث بها يتم تعليق منتج البوليمر الصلب ونقله.

5 يتم استخدام اثنين أو أكثر من المفاعلات نمطياً في تفاعلات البلمرة هذه عندما يكون من المرغوب فيه إنتاج منتج متعدد النماذج multimodal product، حيث به يتم نقل البوليمر المكوّن في مفاعل أول إلى مفاعل ثاني، حيث يتم تكوين بوليمر ثاني له خواص تختلف عن البوليمر الأول في وجود الأول. مع ذلك يمكن أن يكون من المرغوب فيه أيضاً توصيل مفاعلين لتكوين البوليمرات أحادية الهيئة لتكوين محطة تبديل أحادية الهيئة/ متعددة الهيئات swing monomodal/multimodal plant أو لزيادة مرونة المفاعلين الصغيرين التي تفتقر بشكل مستقل للنطاق ذو الجدوى الاقتصادية. يمكن 10 تجميع مفاعل ملاط slurry reactor أيضاً مع مفاعل طور غاز gas phase reactor.

يتم تنفيذ تفاعلات بلمرة طول الملاط نمطياً عند درجات حرارة في النطاق 125-50 درجة مئوية وعند ضغوط في النطاق 1-40 بار. يمكن أن يكون المحفز المستخدم عبارة عن أي محفز يستخدم نمطياً لبلمرة الأوليفين مثل تلك وفقاً للاختراع الحالي. يمكن تفريغ ملاط المنتج، الذي يشتمل على بوليمر ومادة مخففة وفي معظم الحالات أيضاً محفز، مونومر أوليفين ومونومر مشترك من كل 15 مفاعل بشكل متقطع أو على نحو مستمر، اختيارياً باستخدام وسائل تركيز concentrating devices مثل هيدرو سيكلونات hydrocyclones أو سيقان تسوية settling legs لتقليل كمية الموائع المسحوبة باستخدام البوليمر.

يمكن تنفيذ الاختراع الحالي أيضاً في عملية بلمرة محلول. نمطياً، في عملية المحلول، يمكن إذابة المونومر والبوليمر في مذيب خامل inert solvent. 20

يكون لبلمرة المحلول نفس المميزات فوق عمليات الملاط slurry processes. يتم التحكم بتوزيع الوزن الجزيئي ومتغيرات العملية بسهولة أكثر بسبب حدوث البلمرة في طور متجانس homogeneous phase باستخدام محفزات أحادية الموقع single site catalysts متجانسة. تؤدي درجة حرارة البلمرة

العالية نمطياً فوق 150 درجة مئوية أيضاً إلى معدلات تفاعل عالية. يتم استخدام عملية المحلول

مبدئياً لإنتاج وزن جزيئي منخفض نسبياً و/ أو راتنجات منخفضة الكثافة low density resins حيث 25 تكون صعبة التصنيع بواسطة عمليات الملاط السائل أو طور الغاز. تكون عملية المحلول مناسبة

بشكل جيد جداً لإنتاج منتجات منخفضة الكثافة ولكن تكون بالرغم من ذلك مرضية بشكل منخفض جداً للراتنجات بالوزن الجزيئي الأعلى بسبب اللزوجة المفرطة في المفاعل كما تمت مناقشته بواسطة Choi and Ray, JMS Review Macromolecular Chemical Physics C25(1), 1-55, pg. 10 (1985).

- 5 على النقيض من عملية طور غاز أو ملاط، في عملية محلول لا يوجد عادةً أي بوليمر صلب أو مسحوق مشكل. نمطياً، تكون درجة حرارة التفاعل وضغط التفاعل أعلى من في عملية طور غاز أو ملاط لحفظ البوليمر في المحلول. تميل عملية المحلول لاستخدام مذيب خامل حيث يذيب البوليمر كما تم تشكيله، بعد ذلك تم فصل المذيب وتم تحبيب البوليمر. يتم اعتبار عملية المحلول متعددة الجوانب في أنه يمكن الحصول على طيف واسع من خواص المنتج عن طريق تغيير تركيبة المحفز catalyst composition، الضغط، درجة الحرارة والمونومر المشترك المستخدم.
- 10 بما أنه يتم استخدام المفاعلات الصغيرة نسبياً لعملية محلول، يكون زمن الاحتجاز سريعاً ويمكن تسريع تبديل الدرجة. يمكن استخدام على سبيل المثال مفاعلين يعملان على التوالي عند ضغوط حتى 750 رطل لكل بوصة مربعة (~ 5200 كيلو باسكال) ودرجات الحرارة حتى 250 درجة مئوية في المفاعل. يتم ضغط مونومر الأوليفين الجديد والمعاد تدويره حتى 800 رطل لكل بوصة مربعة (~ 5500 كيلو باسكال) وضخه في مفاعل البلمرة بواسطة مضخة تغذية feed pump. يكون التفاعل ثابت درجة الحرارة ويتم حفظه عند أقصى مخرجات مفاعل حوالي 250 درجة مئوية. بالرغم من إمكانية استخدام مفاعل أحادي، توفر المفاعلات المتعددة توزيع زمن احتجاز أضيق وبالتالي تحكم أفضل لتوزيع الوزن الجزيئي.
- الخطوة ب)

- 20 تتعلق الخطوة الثانية من العملية وفقاً للاختراع الحالي، هي الخطوة ب)، بملامسة منتج التطوير المتفرع branched growth product لهيدروكربيل من معدن المجموعة الرئيسية main group metal hydrocarbyl الناتج في الخطوة أ) باستخدام عامل إخماد للحصول على بوليمر متفرع.
- في أحد التجسيديات، يكون عامل الإخماد عبارة عن كاشف بروتوني protic reagent. في تجسيد مفضل يكون العامل البروتوني عبارة عن ماء أو كحول alcohol أو خليط منها، بشكل مفضل إيثانول ethanol أو ميثانول methanol.
- 25

في خطوة إدخال المجموعة الوظيفية هذه، يتم تحويل المنتج الوسيط وفقاً للاختراع الحالي، بمعنى منتج تطوير سلسلة chain growth product من معدن المجموعة الرئيسية، إلى البولي أوليفين المتفرع المقابل.

يمكن تنفيذ ذلك نمطياً بواسطة خطوة لتحرير معدن المجموعة الرئيسية من سلسلة البوليمر polymer chain (على سبيل المثال الانحلال المائي بواسطة الماء) باستخدام عامل إخماد لاستبدال الألومنيوم بصفة خاصة على سبيل المثال بواسطة H، هيدروكربيل، مجموعة سيليل أو مجموعة ستاننيل.

في أحد التجسيديات، يمكن أن يكون عامل الإخماد عبارة عن عامل حل مائي hydrolyzing agent، حيث يمكن أن يكون عبارة عن مذيب بروتوني protic solvent، على سبيل المثال ماء أو كحول، مثل على سبيل المثال ميثانول (حمضي) (acidified) methanol أو إيثانول، بشكل مفضل الماء.

10 في أحد التجسيديات، يكون عامل الإخماد المذكور نمطياً عبارة عن عامل يحتوي على هالوجين يحتوي على هاليد معدن metal-halide أو هيدريد يحرر كربوكسيلات معدن metal-carboxylate. تكون الأمثلة النمطية هي هاليدات ألكيل alkyl halides وأنهيدريدات anhydrides.

باستخدام العملية وفقاً للاختراع الحالي، يمكن الحصول على بولي أوليفينات متفرعة. في أحد التجسيديات، يكون للبولي أوليفينات المتفرعة والبولي أوليفينات المتفرعة التي لها تفرعات 15 بمجموعة وظيفية طرفية متوسط عدد وزن جزيئي بين 500 و 1,000,000 جم/مول، بشكل مفضل بين 1000 و 200,000 جم/مول. يكون للبولي أوليفينات المتفرعة والبولي أوليفينات المتفرعة التي لها تفرعات بمجموعة وظيفية طرفية وفقاً للاختراع الحالي بشكل مفضل مؤشر تشتت متعدد بين 1.1 و 10.0، بشكل مفضل أكثر بين 1.1 و 5.0، بشكل مفضل أكثر بين 1.1 و 4.0، بشكل مفضل أكثر أيضاً بين 1.5 و 2.5.

20 يمكن أن تتكون البولي أوليفينات المتفرعة من قوالب بولي أوليفين polyolefin blocks، حيث يمكن أن تكون القوالب خطية أو متفرعة (كل منهما متفرعة ومتفرعة بسلسلة قصيرة)، رنحية أو متماثلة الترتيب، بشكل مفضل، بولي أوليفينات متماثلة الترتيب في حالة بولي - ألفا - أوليفينات poly-alpha-olefins، حيث يكون البولي أوليفين متماثل الترتيب بشكل مفضل عبارة عن بولي بروبيلين متماثل الترتيب.

25 تتمثل ميزة الاختراع الحالي في أنه يمكن الحصول على بولي أوليفينات متفرعة باستخدام عملية بسيطة في سلسلة واحدة فقط من مفاعلات متصلة connected reactors في مادة مستمرة.

يمكن استخدام البولي أوليفينات المتفرعة المحضرة وفقاً للاختراع الحالي على سبيل المثال لإدخال الخواص القطبية لتحسين التداخلات البينية في مزيجات البولي أوليفينات polyolefins blends باستخدام بوليمرات قطبية أو مزيجات مع بولي أوليفينات مختلفة مع مركبات بولي إيثيلين.

تتمثل ميزة أخرى للاختراع الحالي في أنه يتم إعاقة نقل أو إزالة β -H أثناء الخطوة أ) لعملية بلمرة الأوليفين بفعالية بسبب استخدام تفاعل نقل سلسلة. تكون إزالة بيتا-هيدريد Beta-hydride (أو β -H) هي تفاعل حيث به يتم تحويل مجموعة بوليمرية polymeryl group تحتوي على β -هيدروجينات

β -hydrogens مرتبطة بمركز معدن إلى الألكن بجزيء كبير macromolecular alkene المقابل والهيدريد المرتبط بمعدن المقابل. يكون نقل بيتا-هيدريد إلى مونومر عبارة عن تفاعل حيث به يتم تحويل مجموعة بوليمرية تحتوي على β -هيدروجينات β -hydrogens مرتبطة بمركز معدن إلى ألكن بجزيء كبير ويتم نقل الهيدريد إلى أوليفين يتناسق مع المعدن بالتالي يشكل مجموعة ألكيل أخرى مرتبطة بمركز المعدن المذكور. على نحو بديل، يكون نقل أو إزالة β -ألكيل β -alkyl معروفاً أيضاً. في تلك الحالة، يمكن أن يكون بالبوليمر مجموعة ألكيل (نمطياً ميثيل) على β -كربون β -carbon. يؤدي نقل أو إزالة β -ألكيل نمطياً إلى جزيئات كبيرة غير مشبعة unsaturated macromolecules، تحتوي على طرف سلسلة ألكيل allyl chain end، وألكيل معدن metal alkyl جديد. توجد عمليات غير مرغوب فيها بما أنها تنتج بولي أوليفينات غير وظيفية طرفية non-end-functionalized polyolefins.

الأمثلة

يتم توضيح الاختراع أيضاً بواسطة الأمثلة غير الحصرية التالية المستخدمة فقط أيضاً لشرح تجسيديات معينة من الاختراع الحالي.

20 الاعتبارات العامة

تم تنفيذ كل المعالجات تحت جو نيتروجين جاف خامل باستخدام أي من تقنية Schlenk أو صندوق قفازات قياسية. تم استخدام تولوين جاف، خالي من الأكسجين على هيئة مذيب لكل تفاعلات البلمرة. تم شراء $\text{Rac-Me}_2\text{Si(Ind)}_2\text{ZrCl}_2$ (معقد زيرونوسين) من MCAT GmbH, Konstanz, Germany.

تم شراء ميثيل ألومينوكسان (ميثيل ألومينوكسان، 30 % بالوزن من محلول في تولوين toluene) من Chemtura. تم شراء داي إيثيل زنك Diethyl zinc (1.0 مولار من محلول في هكسانات hexanes)،

تراي أيزوبيوتيل ألومينيوم (1.0 مولار من محلول في هكسانات)، تترا كلورو إيثان d_2 -

Tetrachloroethane-d₂ من Sigma Aldrich ODIBA هي داي (أيزوبوتيل)(7-أوكتين-1-يل) (أيزوبوتيل)(7-أوكتين-1-يل) NDIBA هي بيس (أيزوبوتيل)(5-إيثيلين-2-نوربورنين) aluminum (bis(isobutyl)(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum

DEZ: داي إيثيل زنك diethyl zinc (عامل توصيل سلسلة إضافي)،

5 TIBA هي تري (أيزوبوتيل) ألومينيوم (عامل نقل سلسلة إضافي).

طريقة تحليل المنتجات

بعد انتهاء التفاعل، تمت إزالة المنتجات من المفاعل والتنقية بواسطة الغسل بشكل متكرر باستخدام إيثانول حمضي acidic ethanol (يحتوي على 5-10 % HCl مركز) والتجفيف تحت التفريغ عند 60 درجة مئوية لمدة 18 ساعة.

10 تم تنفيذ عدة تحليلات على المنتجات لتحديد الحصيلة، والنسبة المئوية للمجموعة الوظيفية، والوزن

الجزئي ومؤشر تشتت المتعدد. تم تحديد الحصيلة عن طريق وزن المسحوق الناتج. تم تحديد

النسبة المئوية لإدخال المجموعة الوظيفية بواسطة ¹H NMR منفذ عند 130 درجة مئوية باستخدام

تترا كلورو إيثان ديوترومية deuterated tetrachloroethane (TCE-d₂) على هيئة المذيب. الوزن

الجزئي (متوسط عدد وزن جزئي) بوحدة كيلوجرام لكل مول وتم تحديد كل منهما من مؤشر تشتت

15 متعدد بواسطة كروماتوجراف إقصاء حجم بدرجة حرارة عالية. تم تنفيذ كروماتوجراف الإقصاء

الحجمي بدرجة الحرارة العالية عند 160 درجة مئوية باستخدام جى بى سى GPC بسرعة عالية

(Freeslate, Sunnyvale, USA). الكشف: IR4 (PolymerChar, Valencia, Spain). مجموعة

العمود: three Polymer Laboratories 13 µm PLgel Olexis، 7.5 x 300 مم. 1، 2، تم استخدام

4- تري كلورو بنزين 1,2,4-Trichlorobenzene (TCB) على هيئة مادة التصفية بمعدل تدفق 1

20 مل دقيقة⁻¹. تم تقطير 1، 2، 4- تري كلورو بنزين أولاً قبل الاستخدام. تم احتساب الأوزان الجزئية

ومؤشر تشتت متعدد المقابلة من تحليل كروماتوجراف إقصاء حجم بدرجة حرارة عالية بالنسبة لمقاييس

البولي إيثيلين الضيقة (مؤشر تشتت متعدد ك 1.5 بواسطة PSS, Mainz, Germany).

تمييز ¹H NMR

تم تنفيذ تحليل ¹H NMR عند 120-130 درجة مئوية باستخدام تترا كلورو إيثان ديوترومية على

25 هيئة مذيب والتسجيل في أنابيب 5 مم على تشغيل مقياس طيفي Varian Mercury spectrometer

عند ترددات 400 ميجا هرتز. تم تسجيل التحولات الكيميائية في جزء بالمليون مقابل تتراميثيل سيلان tetramethylsilane وتم التحديد بالإشارة إلى بقايا المذيب.

تم تسجيل طيف ارتباط رابطة متعددة نووية غير متجانسة Heteronuclear multiple-bond correlation (HMBC) باستخدام تدرجات مجال نبضة pulse field gradients. كانت النوافذ الطيفية

5 spectral windows لمحاوَر ^1H و ^{13}C هي 6075.3 و 21367.4 هرتز، على التوالي. تم تجميع

البيانات في مصفوفة 2560×210 ومعالجتها في مصفوفة $1\text{K} \times 1\text{K}$. تم تسجيل الطيف باستخدام

زمن الاكتساب 0.211 ث، تأخير الارتخاء 1.4 ث وعدد مرات مسح يساوي 144×210 زيادات.

تم تنفيذ تجارب $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ Cross-Polarization/Magic-Angle Spinning بالحالة الصلبة (سيكلو

بنتا داينيل/MAS) NMR و $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ Insensitive Nuclei Enhanced بواسطة نقل الاستقطاب

10 Polarization Transfer (INEPT) على مطياف Bruker AVANCE-III 500 يستخدم مسبار H-X

برنين مزدوج double-resonance H-X probe لعناصر تدوير rotors باستخدام 2.5 مم قطر خارجي.

استخدمت تلك التجارب تردد أم أيه أس MAS يبلغ 25.0 كيلو هرتز، نبضة 2.5 ميكرو ثانية/ 2

ل ^1H و ^{13}C ، زمن تلامس سيكلو بنتا داينيل يبلغ 2.0 مللي ثانية وإزالة اقتران تبني بي أم TPPM

أثناء الاكتساب. تم تحسين ظروف سيكلو بنتا داينيل أولاً باستخدام L-ألانين. تم تسجيل طيف

15 $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ INEPT باستخدام تسلسل نقل الاستقطاب معاد التركيز بفترة تقييم J تبلغ إما $3/1 J_{\text{CH}}$ أو

$6/1 J_{\text{CH}}$ بافتراض $1 J_{\text{CH}}$ تبلغ 150 هرتز، أي لفترة تقييم J تبلغ $3/1 J_{\text{CH}}$ تكون الإشارات من

مجموعات CH_3 و CH موجبة، في حين تكون تلك من CH_2 سالبة. تم تنفيذ تجارب ربط كمية مزدوجة

- كمية أحادية 2D ^1H - ^1H double quantum-single quantum (DQ-SQ) وتكوين كمية مزدوجة

(DQ) double quantum على مقياس طيف Bruker AVANCE-III 700 باستخدام مسبار رنين

20 مزدوج MAS بحالة صلبة 2.5 مم. تستخدم تلك التجارب تردد تدوير 25.0 كيلو هرتز. تم تنفيذ

إثارة وإعادة تحويل كمية مزدوجة باستخدام متواليات النطاق الواسع خلفية-خلفية broadband back-

to-back (BaBa). تم تسجيل التحولات الكيميائية ل ^1H و ^{13}C بالنسبة لتي أم أس TMS باستخدام

أدامانتان صلب solid adamantane على هيئة مقياس خارجي.

كروماتوجراف الإقصاء الحجمي (SEC) Size exclusion chromatography

25 يتم تحديد الوزن الجزيئي بوحدة كجم/مول و بي دي أي PDI بواسطة كروماتوجراف إقصاء حجم

بدرجة حرارة عالية حيث تم التنفيذ عند 160 درجة مئوية باستخدام GPC بسرعة عالية (Freeslate،)

(Sunnyvale, USA). الكشف: IR4 (PolymerChar, Valencia, Spain). مجموعة العمود: ثلاثة
Polymer Laboratories 13 µm PLgel Olexis، 300 x 7.5 مم. تم استخدام 1، 2، 4- تراي
كلورو بنزين كمادة تصفية eluent بمعدل تدفق 1 مل دقيقة⁻¹. تم تقطير 1، 2، 4- تراي كلورو
بنزين حديثاً قبل الاستخدام. تم احتساب الأوزان الجزيئية وDPI المقابلة من تحليل كروماتوجراف
5 الإقصاء الحجمي بدرجة الحرارة العالية باستخدام بالنسبة لمعايير بولي إيثيلين الضيقة (PSS, Mainz, Germany).

القياس السعري بفحص التباين (DSC) Differential scanning calorimetry. تم قياس درجات حرارة الانصهار (T_m) Melting والتبلور (T_c) crystallization بالإضافة إلى
المحتويات الحرارية بواسطة القياس السعري بفحص التباين باستخدام القياس السعري بفحص التباين
10 Q100 من TA Instruments. تم تنفيذ القياسات بمعدل تسخين وتبريد 10 درجة مئوية دقيقة⁻¹ من
-60 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية. تم استنتاج التحولات من منحنيات التسخين والتبريد
الثانية.

تم تنفيذ كل المعالجات تحت جو نيتروجين جاف خامل باستخدام أي من تقنية Schlenk أو صندوق
قفازات قياسية. تم استخدام تولوين جاف، خالي من الأكسجين على هيئة مذيب لكل تفاعلات البلمرة.
15 تراي فينيل كربينيوم تترakis(بنثا فلورو فينيل) بورات (Triphenylcarbenium [Ph₃C][B(C₆F₅)₄])
tetrakis(pentafluorophenyl) borate ([Ph₃C][B(C₆F₅)₄]) وداي أيزوبيوتيل هيدريد ألومينيوم
diisobutylaluminum hydride مشترة من Sigma Aldrich. تم شراء 1، 7- أوكتادايين 1,7-
Octadiene و5- فينيل 2- نوربورنين 5-vinyl-2-norbornene من Sigma Aldrich والتجفيف
باستخدام 4- أنجستروم نخائل جزيئية molecular sieves تحت جو خامل. تم شراء ميثيل
20 ألومينوكسان (ميثيل ألومينوكسان، 30 % بالوزن من محلول في تولوين) من Chemtura. تم شراء
تراي أيزوبيوتيل ألومينيوم (1.0 مولار من محلول في هكسانات) من Aldrich. تم شراء Rac-
Me₂Si(Ind)₂ZrCl₂ من MCAT GmbH, Konstanz, Germany.


تخليق داي أيزوبيوتيل (أوكت-7-ين -1-يل) ألومينيوم diisobutyl(oct-7-en-1-yl)aluminum
و(2-باي سيكلو [2.2.1] هبت-5-ين -2-يل) داي أيزوبيوتيل ألومينيوم (2-
25 (bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)ethyl)diisobutylaluminum.

- تم تخليق داي أيزوبيوتيل (أوكت-7- إين -1- يل) ألومينيوم و(2- (باي سيكلو [2.2.1] هبت-5- إين -2- يل) داي أيزوبيوتيل ألومينيوم بواسطة إدخال هيدرو ألومينيا hydroalumination من كمية زائدة 1، 7- أوكتاديين 1,7-octadiene و5- فينيل -2- نوربورنين 5-vinyl-2- norbornene باستخدام داي أيزوبيوتيل هيدريد ألومينيوم diisobutylaluminum hydride عند 60 درجة مئوية لمدة 6 ساعات في دورق 200 مل Schlenk مجهز بمقلب مغناطيسي. تمت إزالة الكواشف reagents المتبقية (1، 7- أوكتاديين و5- فينيل -2- نوربورنين) بعد تفاعل إدخال الهيدرو ألومينا بالتفريغ.
- إجراء البلمرة المشتركة.
- تم تنفيذ تفاعلات البلمرة في مفاعلات Büchi صلب مقاوم للصدأ stainless steel (300 مل). قبل البلمرة، تم تجفيف المفاعل في وسط مفرغ عند 40 درجة مئوية والكسح باستخدام داي نيتروجين dinitrogen. تولوين (70 مل) و داي (أيزوبيوتيل) (7- أوكتين-1- يل) ألومينيوم أو بيس (أيزوبيوتيل) (5- إيثيلين -يل -2- نوربورنين) ألومينيوم (نوع ثاني من مونومر أوليفين يشتمل على مجموعة عامل نقل سلسلة وظيفية) محلول في تولوين (20 مل، $\approx 285 \text{ Al/Zr}$) تمت إضافة والتقليب عند 50 لفة بالدقيقة لمدة 30 دقيقة. تم استكمال إضافة البلمرة داي إيثيل زنك (1.0 مل، 1.0 مولار من محلول في هكسانات، $\approx 50 \text{ Al/Zr}$ مكافئ)، معقد الزركونوسين zirconocene complex واختيارياً ميثيل ألومينوكسان أو تراي (أيزوبيوتيل) ألومينيوم. تم تشبيع المحاليل باستخدام كمية محددة مسبقاً من إيثيلين نوع أول من مونومر أوليفين. ثم تم ضغط المفاعلات إلى الضغط المرغوب فيه (2 بار) باستخدام إيثيلين وتم حفظ الضغط لمدة محددة مسبقاً (5 دقيقة). عند نهاية التفاعل، تم إيقاف تغذية الإيثيلين وتم نفث الإيثيلين المتبقي. تم إخماد الخليط الناتج مباشرة باستخدام محلول مخفف من حمض هيدروكلوريك hydrochloric acid في ميثانول، مرشح والتجفيف تحت الضغط المنخفض عند 60 درجة مئوية لمدة 18 ساعة. تم فصل المسحوق المترسب بالترشيح والتجفيف تحت التفريغ عند 60 درجة مئوية لمدة 18 ساعة.

عناصر الحماية

1- عملية لتحضير بولي أوليفين متفرع branched polyolefin، تشتمل العملية المذكورة على خطوة: أ) خطوة بلمرة تشتمل على البلمرة المشتركة لنوع أول من مونومر أوليفين olefin monomer ونوع ثاني من مونومر أوليفين olefin monomer يشتمل على عامل نقل سلسلة بمجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl chain transfer agent وظيفية من معدن مجموعة رئيسية main group metal وفقاً

5 للصيغة Ia:



(الصيغة Ia)

باستخدام نظام محفز catalyst system للحصول على بولي أوليفين polyolefin به واحد أو عدد من تفرعات بمجموعة وظيفية طرفية end-functionalized branches من معدن المجموعة الرئيسية main group metal؛ حيث يشتمل نظام المحفز catalyst system المذكور على:

i) محفز معدن metal catalyst precursor أو مادة إنتاج محفز معدن metal catalyst precursor تشتمل على معدن من المجموعة 3-10 من الجدول الدوري لعناصر الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية (IUPAC) International Union of Pure and Applied Chemistry؛

ii) اختيارياً محفز مشترك co-catalyst؛ و


15 iii) اختيارياً ناقل سلسلة إضافي additional chain transfer و/ أو عامل توصيل سلسلة chain shuttling agent يشتمل على هيدروكربيل hydrocarbyl معدن من مجموعة رئيسية main group metal أو هيدريد hydride؛

حيث

M هي معدن مجموعة رئيسية main group metal؛

20 n هي الحالة المؤكسدة oxidation state من M؛ و

R^{100} ، R^{101} و R^{102} بالصيغة IA تكون منتقاة بشكل مستقل من المجموعة التي تشتمل على هيدريد hydride، مجموعة C1-C18 هيدروكربيل C1-C18 hydrocarbyl group، أو مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl Q Q hydrocarbyl group بشرط أن R^{100} ، R^{101} و R^{102} هي مجموعة هيدروكربيل Q hydrocarbyl group، حيث مجموعة هيدروكربيل Q Q hydrocarbyl group تكون وفقاً للصيغة IB:



(الصيغة IB)

حيث

Z تكون مرتبطة بـ M و Z هي مجموعة C1-C18 هيدروكربيل C1-C18 hydrocarbyl group؛

5 R¹⁰⁵ تشكل اختيارياً مجموعة حلقية cyclic group باستخدام Z؛ و

R¹⁰³ و R¹⁰⁴ و R¹⁰⁵ كل منها منتقى بشكل مستقل من هيدروجين hydrogen أو مجموعة هيدروكربيل

hydrocarbyl؛ و

(ب) ملائمة منتج نمو متفرع branched growth product بمجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl
وظيفية من معدن من مجموعة رئيسية main group metal تم الحصول عليه في الخطوة أ) باستخدام

10 عامل إخماد quenching agent للحصول على البولي أوليفين المتفرع branched polyolefin.

2- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث

كون عامل الإخماد quenching agent في الخطوة ب) عبارة عن كاشف بروتوني protic reagent.

15 3- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1،

حيث R¹⁰⁰، R¹⁰¹ و R¹⁰² هي مجموعة هيدروكربيل Q Q hydrocarbyl group أو

حيث R¹⁰⁰ هي مجموعة C2-C4 هيدروكربيل C2-C4 hydrocarbyl group و R¹⁰¹ و R¹⁰² هي

مجموعة هيدروكربيل Q Q hydrocarbyl group أو

حيث R¹⁰⁰ و R¹⁰¹ هي مجموعة C2-C4 هيدروكربيل C2-C4 hydrocarbyl group و R¹⁰² هي

20 مجموعة هيدروكربيل Q Q hydrocarbyl group.

4- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث مجموعة الهيدروكربيل Q Q hydrocarbyl group وفقاً

لصيغة 1b هي مجموعة α-أوليفين خطية linear α-olefin group أو مجموعة هيدروكربيل غير

مشبعة حلقية cyclic unsaturated hydrocarbyl group.

5- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يتم اختيار النوع الثاني من مونومر الأوليفين olefin monomer الذي يشتمل على عامل نقل سلسلة هيدروكربيل hydrocarbyl chain transfer agent معدن من مجموعة رئيسية main group metal من المجموعة التي تشتمل على بيس (أيزوبوتيل)(5- إيثيلين -يل -2- نوربورنين) ألومينيوم bis(isobutyl)(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum 5 داي (أيزوبوتيل)(7- أوكتين-1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(7-octen-1-yl) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(5- هكسين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(5-hexen-1-yl) aluminum، داي (أيزوبوتيل)(3- بيوتين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(3-buten-1-yl) aluminum، تريس (5- إيثيلين -يل -2- نوربورنين) ألومينيوم tris(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum، تريس (7- أوكتين-1-يل) ألومينيوم tris(7-octen-1-yl) aluminum، تريس (5- هكسين -1-يل) ألومينيوم 10 tris(5-hexen-1-yl) aluminum، أو تريس (3- بيوتين -1-يل) ألومينيوم tris(3-buten-1-yl) aluminum، إيثيل (5- إيثيلين -يل -2- نوربورنين) زنك ethyl(5-ethylen-yl-2-norbornene) zinc، إيثيل (7- أوكتين-1-يل) زنك ethyl(7-octen-1-yl) zinc، إيثيل (5- هكسين -1-يل) زنك ethyl(5-hexen-1-yl) zinc، إيثيل (3- بيوتين -1-يل) زنك ethyl(3-buten-1-yl) zinc، بيس (5- إيثيلين -يل -2- نوربورنين) زنك bis(5-ethylen-yl-2-norbornene) zinc، بيس (7- أوكتين-1-يل) زنك bis(7-octen-1-yl) zinc، بيس (5- هكسين -1-يل) زنك bis(5-hexen-1-yl) zinc، وبيس (3- بيوتين -1-يل) زنك bis(3-buten-1-yl) zinc.

6- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يتم اختيار المحفز المشترك co-catalyst من المجموعة التي تشتمل على ميثيل ألومينوكسان (MAO) methylaluminoxane، ميثيل ألومينوكسان مستنفذ modified depleted methylaluminoxane (DMAO)، ميثيل ألومينوكسان معدّل supported methylaluminoxane (MMAO)، ميثيل ألومينوكسان مدعوم fluorinated aryl borane وأريل بورات بوران فلوري fluorinated aryl borane (SMAO)، 25 .borane borate

7- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل محفز المعدن metal catalyst المستخدم في الخطوة أ) على معدن منتقى من المجموعة التي تشتمل على التيتانيوم titanium (Ti)، الزركونيوم

(Zr) Zirconium، الهافنيوم (Hf) Hafnium، الفاناديوم (V) vanadium، الكروم (Cr) chromium، الحديد (Fe) iron، الكوبالت (Co) cobalt، النيكل (Ni) nickel، البالاديوم (Pd) palladium.

8- العملية وفقاً لعنصر الحماية 7، حيث يكون محفز المعدن metal catalyst المذكور عبارة عن محفز بموقع واحد single-site catalyst من المجموعة 4، اختيارياً ميتالوسين metallocene أو بعد-ميتالوسين post-metallocene.

9- العملية وفقاً لعنصر الحماية 8، حيث يكون المحفز catalyst المذكور عبارة عن ميتالوسين زيكونيوم C_s ، C_1 ، أو C_2 متماثل C_s -, C_1 -, or C_2 - symmetric zirconium metallocene.

10

10- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يتم اختيار عامل نقل السلسلة الإضافي additional chain transfer و/أو عامل توصيل السلسلة chain shuttling agent من المجموعة التي تتكون من هيدروكربيل ألومينيوم hydrocarbyl aluminum، هيدروكربيل ماغنسيوم hydrocarbyl magnesium، هيدروكربيل زنك hydrocarbyl zinc، هيدروكربيل جاليوم hydrocarbyl gallium، هيدروكربيل بورون hydrocarbyl boron، هيدروكربيل كالسيوم hydrocarbyl calcium، هيدريد ألومينيوم aluminum hydride، هيدريد ماغنسيوم magnesium hydride، هيدريد زنك zinc hydride، هيدريد جاليوم gallium hydride، هيدريد بورون boron hydride، هيدريد كالسيوم calcium hydride وتوليفة منها.

15

11- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يتم اختيار النوع الأول من مونومر الأوليفين olefin monomer المستخدم في الخطوة أ) من المجموعة التي تشتمل على إيثيلين ethylene، بروبيلين propylene، 1-butene، 4-methyl-1-pentene، 1- بنتين، 1-octene، 1-heptene، 1- هكسين، 1-hexene، 1- هبتين، 1-أوكتين، 1-dodecene، 1- تري، 1-decene، 1-أونديسين، 1-undecene، 1-دوديكان، 1-dodecene، 1- تراي، 1-tridecene، 1-تترا ديسين، 1-tetradecene، 1- بنتا ديسين، 1-pentadecene، 1- هكسا ديسين، 1-hexadecene، 1- هبتا ديسين، 1-heptadecene، 1-أوكتا ديسين، 1-octadecene.

25

سيكلو بنتين 1-cyclopentene، سيكلو هكسين cyclohexene، نوربورنين norbornene، إيثيلدين -
نوربورنين ethylidene-norbornene، وفينيلدين - نوربورنين vinylidene-norbornene وتوليفة منها.

12- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون للبولي أوليفين المتفرع branched polyolefin
5 متوسط عدد وزن جزيئي number average molecular weight (Mn) بين 500 و 1,000,000
جم/مول ومؤشر تشتت متعدد polydispersity index ($M_w/M_n = \bar{D}$) بين 1.1 و 5.0.

13- العملية وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث R^{100} و R^{101} هي أيزو بيوتيل isobutyl و R^{102} هي
مجموعة هيدروكربيل hydrocarbyl group Q Q.

10

14- العملية وفقاً لعنصر الحماية 13، حيث تكون مجموعة الهيدروكربيل hydrocarbyl group Q
Q وفقاً للصيغة b1 هي أوكت-7-ين-1-يل oct-7-en-1-yl أو 5-ألكيلن باي سيكلو [2.2.1]
هبت-2-ين 5-alkylenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene.

15- العملية وفقاً لعنصر الحماية 11، حيث يتم اختيار النوع الثاني الذي يشتمل على عامل نقل

سلسلة هيدروكربيل hydrocarbyl chain transfer agent بمعدن مجموعة رئيسية main group metal
من مونومر الأوليفين olefin monomer من المجموعة التي تشتمل على بيس (أيزوبيوتيل) (5-
إيثيلين -يل -2- نوربورنين) ألومينيوم bis(isobutyl)(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum،
داي (أيزوبيوتيل) (7-أوكتين-1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(7-octen-1-yl) aluminum، داي
(أيزوبيوتيل) (5-هكسين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(5-hexen-1-yl) aluminum، داي
(أيزوبيوتيل) (3-بيوتين -1-يل) ألومينيوم di(isobutyl)(3-buten-1-yl) aluminum، تريس (5-
إيثيلين -يل -2- نوربورنين) ألومينيوم tris(5-ethylen-yl-2-norbornene) aluminum، تريس (7-
أوكتين-1-يل) ألومينيوم tris(7-octen-1-yl) aluminum، تريس (5-هكسين -1-يل) ألومينيوم
tris(5-hexen-1-yl) aluminum، أو تريس (3-بيوتين -1-يل) ألومينيوم tris(3-buten-1-yl) aluminum،
إيثيل (5-إيثيلين -يل -2- نوربورنين) زنك ethyl(5-ethylen-yl-2-norbornene) zinc،
إيثيل (7-أوكتين-1-يل) زنك ethyl(7-octen-1-yl) zinc، إيثيل (5-هكسين -1-يل) زنك
ethyl(5-hexen-1-yl) zinc، إيثيل (3-بيوتين -1-يل) زنك ethyl(3-buten-1-yl) zinc.

20

25

بيس (5- إيثيلين -يل -2- نوربورنين) زنك bis(5-ethylen-yl-2-norbornene) zinc، بيس (7- أوكتين-1- يل) زنك bis(7-octen-1-yl) zinc، بيس (5- هكسين -1- يل) زنك bis(5-hexen-1-yl) zinc، وبيس (3- بيوتين -1- يل) زنك bis(3-buten-1-yl) zinc؛

5 16- العملية وفقاً لعنصر الحماية 15، حيث

يتم اختيار المحفز المشترك co-catalyst من المجموعة التي تتكون من ميثيل ألومينوكسان methylaluminoxane، ميثيل ألومينوكسان مستنفذ depleted methylaluminoxane، ميثيل ألومينوكسان معدّل modified methylaluminoxane، ميثيل ألومينوكسان مدعوم supported methylaluminoxane، أريل بوران فلوري fluorinated aryl borane وأريل بورات بوران فلوري fluorinated aryl borane borate؛

يشتمل محفز المعدن metal catalyst المستخدم في الخطوة أ) على التيتانيوم titanium، الزركونيوم Zirconium أو الهافنيوم Hafnium؛ و

يتم اختيار عامل نقل السلسلة الإضافي additional chain transfer و/ أو عامل توصيل السلسلة chain shuttling agent من المجموعة التي تتكون من هيدروكربيل ألومينيوم hydrocarbyl aluminum، هيدروكربيل ماغنسيوم hydrocarbyl magnesium، هيدروكربيل زنك hydrocarbyl zinc، هيدروكربيل جاليوم hydrocarbyl gallium، هيدروكربيل بورون hydrocarbyl boron، هيدروكربيل كالسيوم hydrocarbyl calcium، هيدريد ألومينيوم aluminum hydride، هيدريد ماغنسيوم magnesium hydride، هيدريد زنك zinc hydride، هيدريد جاليوم gallium hydride، هيدريد بورون boron hydride، هيدريد كالسيوم calcium hydride، وتوليفة منها.

20

17- العملية وفقاً لعنصر الحماية 16، حيث يتم اختيار النوع الأول من مونومر الأوليفين olefin monomer المستخدم في الخطوة أ) من المجموعة التي تشتمل على إيثيلين ethylene، بروبيلين propylene، 1- بيوتين 1-butene، 4- ميثيل -1- بنتين 4-methyl-1-pentene، 1- بنتين 1-pentene، 1- هكسين 1-hexene، 1- هبتين 1-heptene، 1- أوكتين 1-octene، 1- نونين 1-nonene، 1- ديسين 1-decene، 1- أونديسين 1-undecene، 1- دوديكان 1-dodecene، 1- تراي ديسين 1-tridecene، 1- تترا ديسين 1-tetradecene، 1- بنتا ديسين 1-pentadecene، 1- هكسا

25

ديسين 1-hexadecene، 1- هبتا ديسين 1-heptadecene، 1- أوكتا ديسين 1-octadecene، 1-
سيكلو بنتين 1-cyclopentene، سيكلو هكسين cyclohexene، نوربورنين norbornene، إيثيليدين -
نوربورنين ethylidene-norbornene، وفيثيليدين - نوربورنين vinylidene-norbornene وتوليفة منها.

5 18- العملية وفقاً لعنصر الحماية 17، حيث يكون للبولي أوليفين المتفرع branched polyolefin
متوسط عدد وزن جزيئي number average molecular weight بين 500 و 1,000,000 جم/مول
ومؤشر تشتت متعدد polydispersity index ($M_w/M_n = D$) بين 1.1 و 5.0.

10 19- العملية وفقاً لعنصر الحماية 17، حيث يكون المحفز catalyst المذكور عبارة عن بيس-إندنيل
زيركونيوم داي هاليد مجسر bridged bis-indenyl zirconium dihalide.

20- العملية وفقاً لعنصر الحماية 19، حيث يكون للبولي أوليفين المتفرع branched polyolefin
متوسط عدد وزن جزيئي number average molecular weight بين 500 و 1,000,000 جم/مول
ومؤشر تشتت متعدد polydispersity index ($M_w/M_n = D$) بين 1.1 و 5.0.



مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب

وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية.

صادرة عن
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ص ب ٦٥٣١ ، الرياض ١٣٣٢١ ، المملكة العربية السعودية

SAIP@SAIP.GOV.SA