

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年3月19日(19.03.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/037517 A1

- (51) 国際特許分類:
C09K 19/34 (2006.01) C09K 19/20 (2006.01)
C09K 19/12 (2006.01) C09K 19/24 (2006.01)
C09K 19/14 (2006.01) C09K 19/30 (2006.01)
C09K 19/16 (2006.01) C09K 19/42 (2006.01)
C09K 19/18 (2006.01) G02F 1/13 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/073393
- (22) 国際出願日: 2014年9月4日(04.09.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-189375 2013年9月12日(12.09.2013) JP
- (71) 出願人: D I C 株式会社(DIC CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1748520 東京都板橋区坂下三丁目3番5号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 根岸 真(NEGISHI Makoto); 〒3628577 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室4472番地1 D I C 株式会社 埼玉工場内 Saitama (JP). 岩下芳典(IWASHITA Yoshinori); 〒3628577 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室4472番地1 D I C 株式会社 埼玉工場内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 河野 通洋(KONO Michihiro); 〒1010063 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地ワテラストワー D I C 株式会社内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: COMPOSITION AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT USING SAME

(54) 発明の名称: 組成物及びそれを使用した液晶表示素子

(57) Abstract: Provided is a composition that has a liquid crystal phase over a wide temperature range, little viscosity, excellent solubility at low temperatures, and high specific resistance and voltage retention, and is also heat- and light-stable. Using this composition also provides, at a high yield, an IPS, TN or other type of liquid crystal display element that has superior display quality and that is less susceptible to display defects such as burn-in and drip marks. Provided is a composition containing a compound represented by general formula (i), two or more compounds represented by general formula (M-3), and a compound represented by formula (L-1-1.3). Also provided is a liquid crystal display element using the same.

(57) 要約: 該組成物は、広い温度範囲の液晶相を有し、粘性が小さく、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が高く、熱や光に対して安定な組成物を提供し、更にこれを用いることで表示品位に優れ、焼き付きや滴下痕等の表示不良の発生し難いIPS型やTN型等の液晶表示素子を歩留まりよく提供するにある。一般式(i)で表される化合物を含有し、一般式(M-3)で表される化合物を2種又は3種以上含有し、式(L-1-1.3)で表される化合物を含有する組成物を提供し、また、これを用いた液晶表示素子を提供する。

WO 2015/037517 A1

明 細 書

発明の名称：組成物及びそれを使用した液晶表示素子

技術分野

[0001] 本発明は液晶表示材料として有用な誘電率異方性 ($\Delta \epsilon$) が正の値を示す組成物及びこれを用いた液晶表示素子に関する。

背景技術





[0002] 液晶表示素子は、時計、電卓をはじめとして、各種測定機器、自動車用パネル、ワードプロセッサ、電子手帳、プリンター、コンピューター、テレビ、時計、広告表示板等に用いられるようになっている。液晶表示方式としては、その代表的なものに TN (ツイステッド・ネマチック) 型、STN (スーパー・ツイステッド・ネマチック) 型、TFT (薄膜トランジスタ) を用いた垂直配向型や IPS (イン・プレーン・スイッチング) 型等がある。これらの液晶表示素子に用いられる液晶組成物は水分、空気、熱、光などの外的刺激に対して安定であること、また、室温を中心としてできるだけ広い温度範囲で液晶相を示し、低粘性であり、かつ駆動電圧が低いことが求められる。さらに液晶組成物は個々の表示素子にとって誘電率異方性 ($\Delta \epsilon$) 又は及び屈折率異方性 (Δn) 等を最適な値とするために、数種類から数十種類の化合物から構成されている。

[0003] 垂直配向 (VA) 型ディスプレイでは $\Delta \epsilon$ が負の液晶組成物が用いられており、TN型、STN型又は IPS (イン・プレーン・スイッチング) 型等の水平配向型ディスプレイでは $\Delta \epsilon$ が正の液晶組成物が用いられている。また、 $\Delta \epsilon$ が正の液晶組成物を電圧無印加時に垂直に配向させ、横電界を印加する事で表示する駆動方式も報告されており、 $\Delta \epsilon$ が正の液晶組成物の必要性はさらに高まっている。一方、全ての駆動方式において低電圧駆動、高速応答、広い動作温度範囲が求められている。すなわち、 $\Delta \epsilon$ が正で絶対値が大きく、粘度 (η) が小さく、高いネマチック相－等方性液体相転移温度 (T_{ni}) が要求されている。また、 Δn とセルギャップ (d) との積である

$\Delta n \times d$ の設定から、液晶組成物の Δn をセルギャップに合わせて適当な範囲に調節する必要がある。加えて液晶表示素子をテレビ等へ応用する場合においては高速応答性が重視されるため、回転粘性 ($\gamma 1$) の小さい液晶組成物が要求される。

[0004] 高速応答性を志向した液晶組成物の構成として、例えば、 $\Delta \epsilon$ が正の液晶化合物である式 (A-1) や (A-2) で表される化合物、及び $\Delta \epsilon$ が中性の液晶化合物である (B) を組み合わせて使用した液晶組成物の開示がされている (特許文献 1 から 4)。

[0005] [化1]



[0006] 一方で、液晶表示素子の用途が拡大するに至り、その使用方法、製造方法にも大きな変化が見られる。これらの変化に対応するためには、従来知られているような基本的な物性値以外の特性を最適化することが求められるようになった。すなわち、液晶組成物を使用する液晶表示素子はVA型やIPS型等が広く使用されるに至り、その大きさも50型以上の超大型サイズの表示素子が実用化されるに至り使用されるようになった。基板サイズの大型化に伴い、液晶組成物の基板への注入方法も従来の真空注入法から滴下注入 (ODF: One Drop Fill) 法が注入方法の主流となったが、液晶組成物を基板に滴下した際の滴下痕が表示品位の低下を招く問題が表面化するに至った。さらに、ODF法による液晶表示素子製造工程においては、液晶表示素子のサイズに応じて最適な液晶注入量を滴下する必要がある。注入量のずれが最適値か

ら大きくなると、あらかじめ設計された液晶表示素子の屈折率や駆動電界のバランスが崩れ、斑発生やコントラスト不良などの表示不良が生じる。特に、最近流行しているスマートフォンに多用される小型液晶表示素子は、最適な液晶注入量が少ないために最適値からのずれを一定範囲内に制御すること自体が難しい。従って、液晶表示素子の歩留まり高く保持するために、例えば、液晶滴下時に生じる滴下装置内の急激な圧力変化や衝撃に対する影響が少なく、長時間にわたって安定的に液晶を滴下し続けることが可能な性能も必要である。

[0007] このように、TFT素子等で駆動するアクティブマトリックス駆動液晶表示素子に使用される液晶組成物においては、高速応答性能等の液晶表示素子として求められている特性や性能を維持しつつ、従来から重視されてきた高い比抵抗値あるいは高い電圧保持率を有することや光や熱等の外部刺激に対して安定であるという特性に加えて、液晶表示素子の製造方法を考慮した開発が求められてきている。

先行技術文献

特許文献

[0008] 特許文献1：特開2008-037918号

特許文献2：特開2008-038018号

特許文献3：特開2010-275390号

特許文献4：特開2011-052120号

発明の概要

発明が解決しようとする課題



[0009] 本発明が解決しようとする課題は、 $\Delta\epsilon$ が正の組成物であって、広い温度範囲の液晶相を有し、粘性が小さく、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が高く、熱や光に対して安定な組成物を提供し、更にこれを用いることで表示品位に優れ、焼き付きや滴下痕等の表示不良の発生し難いIPS型やTN型等の液晶表示素子を歩留まりよく提供することにある。

課題を解決するための手段

[0010] 本発明者は、種々の液晶化合物及び種々の化学物質を検討し、特定の液晶化合物を組み合わせることにより前記課題を解決することができることを見出し、本発明を完成するに至った。

〔１〕 一般式（ｉ）で表される化合物を含有し、一般式（Ｍ－３）で表される化合物を２種又は３種以上含有し、式（Ｌ－１－１．３）で表される化合物を含有する組成物。

[0011] [化2]



[0012] （式中、 R^{i1} 及び R^{M31} はそれぞれ独立して炭素原子数１～８のアルキル基を表し、該アルキル基中の１個又は非隣接の２個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

$X^{M31}\sim X^{M36}$ はそれぞれ独立して水素原子、フッ素原子又は塩素原子を表し、


Y^{M31} はフッ素原子又は $-OCF_3$ を表す。）

〔２〕 R^{i1} 及び R^{M31} がプロピル基である〔１〕記載の組成物。

〔３〕 更に一般式（Ｌ）で表される化合物を１種類又は２種類以上含有する〔１〕記載の組成物。

[0013]

[化3]



[0014] (式中、 R^{L1} 及び R^{L2} はそれぞれ独立して炭素原子数1～8のアルキル基を表し、該アルキル基中の1個又は非隣接の2個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

OL は0、1、2又は3を表し、

B^{L1} 、 B^{L2} 及び B^{L3} はそれぞれ独立して

(a) 1, 4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個の $-CH_2-$ 又は隣接していない2個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ に置き換えられてもよい。)
) 及び

(b) 1, 4-フェニレン基(この基中に存在する1個の $-CH=$ 又は隣接していない2個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基(a)、基(b)はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていても良く、


L^{L1} 及び L^{L2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-CH=N-N=CH-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 又は $-C\equiv C-$ を表し、

OL が2又は3であって L^{L2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、 OL が2又は3であって B^{L3} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良いが、式(L-1-1. 3)で表される化合物を除く。)

[4] 更に一般式(M)で表される化合物を1種類又は2種類以上含有する請求項[1]～[3]のいずれか1に記載の組成物。

[0015]

[化4]



[0016] (式中、 R^{M1} は炭素原子数1～8のアルキル基を表し、該アルキル基中の1個又は非隣接の2個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

PM は、0、1、2、3又は4を表し、

C^{M1} 及び C^{M2} はそれぞれ独立して、

(d) 1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個の $-CH_2-$ 又は隣接していない2個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ 又は $-S-$ に置き換えられてもよい。)及び

(e) 1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個の $-CH=$ 又は隣接していない2個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基(d)、基(e)はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていても良く、

K^{M1} 及び K^{M2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 又は $-C\equiv C-$ を表し、

PM が2、3又は4であって K^{M1} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、 PM が2、3又は4であって C^{M2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、

X^{M1} 及び X^{M3} はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子又はフッ素原子を表し、

X^{M2} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、トリフルオロメチル基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基又は2,2,2-トリフルオロエチル基を表す。ただし、一般式(i)で





表される化合物及び一般式（M-3）で表される化合物を除く。）

〔4〕 〔1〕に記載の組成物を使用した液晶表示素子。

〔5〕 〔1〕に記載の組成物を使用したIPS素子又はFFS素子。

[0017] 一般式（i）で表される化合物は、式（M-7.11）から式（M-7.14）で表される化合物であることが好ましく、式（M-7.11）及び式（M-7.12）で表される化合物であることが好ましい。

[0018] [化5]




[0019] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0020] 本発明の組成物に使用される一般式（M）で表される化合物は、一般式（M-3）で表される化合物であることが好ましい。

[0021]

[化6]



[0022] (式中、 R^{M31} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 X^{M31} から X^{M36} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M31} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましい。





[0023] 一般式(M-3)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの特性を考慮して実施形態ごとに上限値と下限値がある。

[0024] 本発明の組成物の総量に対しての式(M-3)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0025] 一般式(M-3)で表される化合物中、 R^{M31} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基が好ましく、 X^{M31} から X^{M36} のうち3個以上がフッ素原子であることが好ましく、4個以上がフッ素原子であることが好ましく、 Y^{M31} はフッ素原子又は OCF_3 であることが好ましい。

[0026] さらに、本発明の組成物に使用される一般式(M-3)で表される化合物は、具体的には式(M-3.1)から式(M-3.4)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-3.1)及び／又は式(M-3.2)で表される化合物を含有することが好ましい。

[0027] [化7]



[0028] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-3. 1) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0029] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-3. 2) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0030] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-3. 1) 及び式 (M-3. 2) で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は

、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0031] 本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-1.1)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%であり、5%であり、3%である。

発明の効果


[0032] 本発明の正の誘電率異方性を有する組成物は、大幅に低い粘性を得ることができ、低温での溶解性が良好で、比抵抗や電圧保持率が熱や光によって受ける変化が極めて小さいため、製品の実用性が高く、これを用いたIPS型やFFS型等の液晶表示素子は高速応答を達成できる。また液晶表示素子製造工程において安定的に性能を発揮できるため、工程起因の表示不良が抑制されて歩留まり高く製造できるので、非常に有用である。

発明を実施するための形態

[0033] 本発明の組成物は、室温(25℃)において液晶相を呈することが好ましく、ネマチック相を呈することが更に好ましい。また、本発明の組成物は誘電的にほぼ中性の化合物($\Delta\epsilon$ の値が-2~2)及び正の化合物($\Delta\epsilon$ の値が2より大きい)を含有する。尚、化合物の誘電率異方性は、25℃において誘電的にほぼ中性の組成物に添加して調製した組成物の誘電率異方性の測定値から外挿した値である。なお、以下含有量を%で記載するが、これは%を意味する。

[0034] 本発明の組成物は、一般式(L)で表される化合物を1種類又は2種類以上含有することもできる。一般式(L)で表される化合物は誘電的にほぼ中性の化合物($\Delta\epsilon$ の値が-2~2)に該当する。

[0035] [化8]



[0036] (式中、 R^{L1} 及び R^{L2} はそれぞれ独立して炭素原子数1～8のアルキル基を表し、該アルキル基中の1個又は非隣接の2個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

OL は0、1、2又は3を表し、

B^{L1} 、 B^{L2} 及び B^{L3} はそれぞれ独立して

(a) 1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個の $-CH_2-$ 又は隣接していない2個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ に置き換えられてもよい。

)及び

(b) 1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個の $-CH=$ 又は隣接していない2個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基(a)、基(b)はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていても良く、

L^{L1} 及び L^{L2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-CH=N-N=CH-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 又は $-C\equiv C-$ を表し、

OL が2又は3であって L^{L2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、 OL が2又は3であって B^{L3} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良いが、ただし、一般式(i)で表される化合物を除く。)

一般式(L)で表される化合物は単独で用いてもよいが、組み合わせて使用することもできる。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて適宜組み合わせて使用する。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類である。あるいは本発明の別の実施形態では2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類であり、6種類であり、7種類であり、8種類であり、9種類であり、10種類以上で

ある。

[0037] 本発明の組成物において、一般式（L）で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

[0038] 本発明の組成物の総量に対しての式（L）で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1％であり、10％であり、20％であり、30％であり、40％であり、50％であり、55％であり、60％であり、65％であり、70％であり、75％であり、80％である。好ましい含有量の上限値は、95％であり、85％であり、75％であり、65％であり、55％であり、45％であり、35％であり、25％である。

[0039] 本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値が高く上限値が高いことが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値が高く上限値が高いことが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を低く上限値が低いことが好ましい。

[0040] 信頼性を重視する場合には R^{L1} 及び R^{L2} はともにアルキル基であることが好ましく、粘性の低下を重視する場合には少なくとも一方はアルケニル基であることが好ましい。

[0041] R^{L1} 及び R^{L2} は、それが結合する環構造がフェニル基（芳香族）である場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4のアルコキシ基及び炭素原子数4～5のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサンなどの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2～5のアルケニル基が好ましい。

[0042] 一般式（L）で表される化合物は一般式（L-1）で表される化合物群か

ら選ばれる化合物であることが好ましい。

[0043] [化9]



[0044] (式中、 R^{L11} 及び R^{L12} はそれぞれ独立して、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2～5のアルケニル基を表す。ただし式(i)で表される化合物を除く。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜組み合わせて使用する。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

[0045] 好ましい含有量の下限値は、本発明の組成物の総量に対して、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%であり、15%であり、20%であり、25%であり、30%であり、35%であり、40%であり、45%であり、50%であり、55%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、95%であり、90%であり、85%であり、80%であり、75%であり、70%であり、65%であり、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、40%であり、35%であり、30%であり、25%である。

[0046] 本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値が高く上限値が高いことが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値が中庸で上限値が中庸であることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を低く上限値が低いことが好ましい。

[0047] さらに、一般式(L-1)で表される化合物は一般式(L-1-1)で表

される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。



[0048] [化10]



[0049] (式中 R^{L12} は一般式(L-1)における意味と同じ意味を表す。ただし式(i)で表される化合物を除く。)

さらに、一般式(L-1-1)で表される化合物は、式(L-1-1.1)又は式(L-1-1.2)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-1-1.2)で表される化合物であることが好ましい。

[0050] [化11]



[0051] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%であり、5%であり、3%である。

[0052] さらに、一般式(L-1)で表される化合物は一般式(L-1-2)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0053] [化12]







[0054] (式中 R^{L12} は一般式(L-1)における意味と同じ意味を表す。)

本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-2)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、5%であり、10%であり、15%であり、20%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、本発明

の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、40%であり、35%であり、33%であり、30%である。

[0055] さらに、一般式(L-1-2)で表される化合物は、式(L-1-2.1)から式(L-1-2.4)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-1-2.2)から式(L-1-2.4)で表される化合物であることが好ましい。特に、式(L-1-2.2)で表される化合物は本発明の組成物の応答速度を特に改善するため好ましい。また、応答速度よりも高い T_{ni} を求めるときは、式(L-1-2.3)又は式(L-1-2.4)で表される化合物を用いることが好ましい。式(L-1-2.3)及び式(L-1-2.4)で表される化合物の含有量は、低温での溶解度を良くするために30%以上にするのは好ましくない。

[0056] [化13]



[0057] 本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-2.2)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、10%であり、15%であり、20%であり、25%であり、27%であり、30%であり、35%であり、40%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、50%であり、45%であり、43%であり、40%であり、38%であり、35%であり、32%であり、30%であり、27%であり、25%であり、22%である。

[0058] 本発明の組成物の総量に対しての式(L-1-1.3)で表される化合物及び式(L-1-2.2)で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、10%であり、15%であり、20%であり、25%であり、27%

であり、30%であり、35%であり、40%である。好ましい含有量の上
 限値は、本発明の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、5
 0%であり、45%であり、43%であり、40%であり、38%であり、
 35%であり、32%であり、30%であり、27%であり、25%であり
 、22%である。

[0059] さらに、さらに、一般式（L-1）で表される化合物は一般式（L-1-
 3）で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0060] [化14]



[0061] （式中 R^{L11} 及び R^{L12} は一般式（L-1）における意味と同じ意味を表す。
 ）




組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶
 解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて
 組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態と
 しては1種類であり、2種類であり、3種類である。

[0062] 本発明の組成物において、一般式（L-1-3）で表される化合物の含有
 量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適
 合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜
 調整する必要がある。

[0063] 本発明の組成物の総量に対しての式（L-1-3）で表される化合物の好
 ましい含有量の下限値は、1%であり、5%であり、10%であり、15%
 であり、20%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、本発明
 の組成物の総量に対して、60%であり、55%であり、50%であり、4
 5%であり、40%であり、35%であり、33%であり、30%である。
 さらに、一般式（L-1-3）で表される化合物は、式（L-1-3.1）
 から式（L-1-3.4）で表される化合物群から選ばれる化合物であるこ
 とが好ましく、式（L-1-3.1）、式（L-1-3.3）又は式（L-

1-3. 4) で表される化合物であることが好ましい。特に、式 (L-1-3. 1) で表される化合物は本発明の組成物の応答速度を特に改善するため好ましい。また、応答速度よりも高い T_{ni} を求めるときは、式 (L-1-3. 3) 又は式 (L-1-3. 4) で表される化合物を用いることが好ましい。式 (L-1-3. 3) 及び式 (L-1-3. 4) で表される化合物の含有量は、低温での溶解度を良くするために 20% 以上にするのは好ましくない。

[0064] [化15]



[0065] 本発明の組成物の総量に対しての式 (L-1-3. 1) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%であり、5%であり、3%である。

[0066] さらに、一般式 (L) で表される化合物は一般式 (L-2) で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0067] [化16]



[0068] (式中、 $\text{R}^{\text{L}21}$ は炭素原子数 1~5 のアルキル基又は炭素原子数 2~5 のアルケニル基を表し、 $\text{R}^{\text{L}22}$ は炭素原子数 1~5 のアルキル基、炭素原子数 4~5 のアルケニル基又は炭素原子数 1~4 のアルコキシ基を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類である。

[0069] 本発明の組成物において、一般式(L-2)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。




[0070] 低温での溶解性を重視する場合は含有量を多めに設定すると効果が高く、反対に、応答速度を重視する場合は含有量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、含有量の範囲を中間に設定することが好ましい。

[0071] 本発明の組成物の総量に対しての式(L-2)で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%である。好ましい含有量の上限值は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%であり、5%であり、3%である。

[0072] さらに、一般式(L-2)で表される化合物は、式(L-2.1)から式(L-2.6)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-2.3)、式(L-2.4)及び式(L-2.6)で表される化合物であることが好ましい。

[0073]

[化17]



[0074] さらに、一般式（L）で表される化合物は一般式（L-3）で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0075] [化18]



[0076] （式中、 $\text{R}^{\text{L}31}$ 及び $\text{R}^{\text{L}32}$ はそれぞれ独立して炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数4～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表す。）

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類である。

[0077] 本発明の組成物において、一般式（L-3）で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。





[0078] 本発明の組成物の総量に対しての式（L-2）で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1％であり、2％であり、3％であり、5％であり、

7%であり、10%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、7%であり、6%であり、5%であり、3%である。

[0079] 高い複屈折率を得る場合は含有量を多めに設定すると効果が高く、反対に、高い T_{ni} を重視する場合は含有量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、含有量の範囲を中間に設定することが好ましい。


[0080] さらに、一般式(L-3)で表される化合物は、式(L-3.1)から式(L-3.4)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、式(L-3.2)から式(L-3.4)で表される化合物であることが好ましい。

[0081] [化19]



[0082] さらに、一般式(L)で表される化合物は、例えば一般式(L-4)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0083] [化20]



[0084] (R^{L41} は炭素原子数1~5のアルキル基又は炭素原子数2~5のアルケニル基を表し、 R^{L42} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数4~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて




組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては 1 種類であり、2 種類以上である。

[0085] 本発明の組成物において、一般式 (L-4) で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

[0086] 本発明の組成物の総量に対しての式 (L-4) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1 % であり、2 % であり、3 % であり、5 % であり、7 % であり、10 % であり、14 % であり、16 % であり、20 % であり、23 % であり、26 % であり、30 % であり、35 % であり、40 % である。本発明の組成物の総量に対しての式 (L-4) で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、50 % であり、40 % であり、35 % であり、30 % であり、20 % であり、15 % であり、10 % であり、5 % である。

[0087] さらに、一般式 (L-4) で表される化合物は、例えば式 (L-4.1) から式 (L-4.3) で表される化合物であることが好ましい。

[0088] [化21]



[0089] 低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、式 (L-4.1) で表される化合物を含有していても、式 (L-4.2) で表される化合物を含有していても、式 (L-4.1) で表される化合物と式 (L-4.2) で表される化合物との両方を含有していても良いし、式 (L-4.1) から式 (L-4.3) で表される化合物を全て含んでいても良い。本発明の組成物の総量に対しての式 (L-4.1) 又は式 (L-4.2) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、3 % であり




、５％であり、７％であり、９％であり、１１％であり、１２％であり、１３％であり、１８％であり、２１％である。好ましい上限値は、４５であり、４０％であり、３５％であり、３０％であり、２５％であり、２３％であり、２０％であり、１８％であり、１５％であり、１３％である。

[0090] 式（Ｌ－４．１）で表される化合物と式（Ｌ－４．２）で表される化合物との両方を含有する場合は、

本発明の組成物の総量に対しての両化合物の好ましい含有量の下限值は、１５％であり、１９％であり、２４％であり、３０％である。好ましい上限値は、４５であり、４０％であり、３５％であり、３０％であり、２５％であり、２３％であり、２０％であり、１８％であり、１５％であり、１３％である。

[0091] さらに、一般式（Ｌ－４）で表される化合物は、例えば式（Ｌ－４．４）から式（Ｌ－４．６）で表される化合物であることが好ましい。

[0092] [化22]







[0093] 低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、式（Ｌ－４．４）で表される化合物を含有していても、式（Ｌ－４．５）で表される化合物を含有していても、式（Ｌ－４．４）で表される化合物と式（Ｌ－４．５）で表される化合物との両方を含有していても良い。

[0094] 本発明の組成物の総量に対しての式（Ｌ－４．４）又は式（Ｌ－４．５）で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、３％であり、５％であり、７％であり、９％であり、１１％であり、１２％であり、１３％であり、１８％であり、２１％である。好ましい上限値は、４５であり、４０％であり、３５％であり、３０％であり、２５％であり、２３％であり、２０％であ

り、18%であり、15%であり、13%である。


[0095] さらに、一般式(L-4)で表される化合物は、例えば式(L-4.7)から式(L-4.10)で表される化合物であることが好ましく、特に、式(L-4.9)で表される化合物が好ましい。

[0096] [化23]



[0097] さらに、一般式(L)で表される化合物は、一般式(L-5)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0098] [化24]



[0099] (R^{L51} は炭素原子数1~5のアルキル基又は炭素原子数2~5のアルケニル基を表し、 R^{L52} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数4~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類以上である。

[0100] 本発明の組成物において、一般式(L-5)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。



[0101] 本発明の組成物の総量に対しての式(L-5)で表される化合物の好まし

い含有量の下限値は、１％であり、２％であり、３％であり、５％であり、７％であり、１０％であり、１４％であり、１６％であり、２０％であり、２３％であり、２６％であり、３０％であり、３５％であり、４０％である。本発明の組成物の総量に対しての式（Ｌ－５）で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、５０％であり、４０％であり、３５％であり、３０％であり、２０％であり、１５％であり、１０％であり、５％である

さらに、一般式（Ｌ－５）で表される化合物は、例えば式（Ｌ－５．１）又は式（Ｌ－５．２）で表される化合物であることが好ましく、特に、式（Ｌ－５．１）で表される化合物であることが好ましい。

[0102] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、１％であり、２％であり、３％であり、５％であり、７％である。これら化合物の好ましい含有量の上限値は、２０％であり、１５％であり、１３％であり、１０％であり、９％である。



[0103] [化25]



[0104] さらに、一般式（Ｌ－５）で表される化合物は、たとえば式（Ｌ－５．３）又は式（Ｌ－５．４）で表される化合物であることが好ましい。

[0105] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、１％であり、２％であり、３％であり、５％であり、７％である。これら化合物の好ましい含有量の上限値は、２０％であり、１５％であり、１３％であり、１０％であり、９％である。

[0106] [化26]






[0107] さらに、一般式（Ｌ－５）で表される化合物は、たとえば式（Ｌ－５．５

）から式（L-5.7）で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましく、特に式（L-5.7）で表される化合物であることが好ましい。


[0108] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%である。これら化合物の好ましい含有量の上限値は、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、9%である。

[0109] [化27]



[0110] 更に、一般式（L）で表される化合物は、一般式（L-6）で表される群より選ばれるであることが好ましい。

[0111] [化28]



[0112] （式中、 R^{L61} 及び R^{L62} はそれぞれ独立して炭素原子数1～5のアルキル基又は炭素原子数2～5のアルケニル基を表し、 X^{L61} 及び X^{L62} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表す。）

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類以上である。

[0113] 本発明の組成物において、一般式（L-6）で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整










する必要がある。

[0114] 本発明の組成物の総量に対しての式 (L-6) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%であり、10%であり、14%であり、16%であり、20%であり、23%であり、26%であり、30%であり、35%であり、40%である。本発明の組成物の総量に対しての式 (L-6) で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、50%であり、40%であり、35%であり、30%であり、20%であり、15%であり、10%であり、5%である。

[0115] さらに、一般式 (L-6) で表される化合物は、例えば式 (L-6. 1) から式 (L-6. 9) で表される化合物であることが好ましい。

[0116]

[化29]











[0117] 組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種～3種類含有することが好ましく、1種～4種類含有することがさらに好ましい。また、選ぶ化合物の分子量分布が広いことも溶解性に有効であるため、例えば、式(L-6.1)又は(L-6.2)で表される化合物から1種類、式(L-6.4)又は(L-6.5)で表される化合物から1種類、式(L-6.6)又は式(L-6.7)で表される化合物から1種類、式(L-6.8)又は(L-6.9)で表される化合物から1種類の化合物を選び、これらを適宜組み合わせることが好ましい。その中でも

、式（L-6. 1）、式（L-6. 3）式（L-6. 4）、式（L-6. 6）及び式（L-6. 9）で表される化合物を含むことが好ましい。

[0118] さらに、一般式（L-6）で表される化合物は、例えば式（L-6. 10）から式（L-6. 17）で表される化合物であることが好ましく、その中でも、式（L-6. 11）で表される化合物であることが好ましい。


[0119] [化30]



[0120] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、3%であり、5%であり、7%である。これら化合物の好ましい含有量の上限値は、20%であり、15%であり、13%であり、10%であり、9%である。

[0121] さらに、一般式（L）で表される化合物は、一般式（L-7）で表される群より選ばれる化合物であることが好ましい。

[0122] [化31]



[0123] （式中、 R^{L71} 及び R^{L72} はそれぞれ独立して炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 A^{L71} 及び A^{L72} はそれぞれ独立して1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基を表すが、 A^{L71} 及び A^{L72} 上の水素原子はそれぞれ独立してフッ素原子によって置換されていてもよく、 Q^{L71} は単結合又は $COO-$ を表し、 X^{L71} 及び X^{L72} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表す。）

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて組み合わせる。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類である。

[0124] 本発明の組成物において、一般式（L-7）で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。





[0125] 本発明の組成物の総量に対しての式（L-7）で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1％であり、2％であり、3％であり、5％であり、7％であり、10％であり、14％であり、16％であり、20％である。本発明の組成物の総量に対しての式（L-7）で表される化合物の好ましい含有量の上限値は、30％であり、25％であり、23％であり、20％であり、18％であり、15％であり、10％であり、5％である。

[0126] 本発明の組成物が高い T_{ni} の実施形態が望まれる場合は式（L-7）で表される化合物の含有量を多めにすることが好ましく、低粘度の実施形態が

望まれる場合は含有量を少なめにすることが好ましい。




[0127] さらに、一般式（L-7）で表される化合物は、式（L-7.1）から式（L-7.4）で表される化合物であることが好ましく、式（L-7.2）で表される化合物であることが好ましい。

[0128] [化32]



[0129] さらに、一般式（L-7）で表される化合物は、式（L-7.11）から式（L-7.13）で表される化合物であることが好ましく、式（L-7.11）で表される化合物であることが好ましい。




[0130] [化33]



[0131] さらに、一般式（L-7）で表される化合物は、式（L-7.21）から式（L-7.23）で表される化合物である。式（L-7.21）で表される化合物であることが好ましい。





[0132]

[化34]



[0133] さらに、一般式（L-7）で表される化合物は、式（L-7. 31）から式（L-7. 34）で表される化合物であることが好ましく、式（L-7. 31）又は／及び式（L-7. 32）で表される化合物であることが好ましい。





[0134] [化35]



[0135] さらに、一般式（L-7）で表される化合物は、式（L-7. 41）から式（L-7. 44）で表される化合物であることが好ましく、式（L-7. 41）又は／及び式（L-7. 42）で表される化合物であることが好ましい。


[0136]

[化36]



[0137] 本発明の組成物は、一般式 (M) で表される化合物を含有することも好ましい。

[0138] [化37]



[0139] (式中、 R^{M1} は炭素原子数1～8のアルキル基を表し、該アルキル基中の1個又は非隣接の2個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

PM は、0、1、2、3又は4を表し、

C^{M1} 及び C^{M2} はそれぞれ独立して、

(d) 1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個の $-CH_2-$ 又は隣接していない2個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ 又は $-S-$ に置き換えられてもよい。)及び

(e) 1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個の $-CH=$ 又は隣接していない2個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基(d)及び基(e)上の水素原

子はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていても良く、

K^{M1} 及び K^{M2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 又は $-C\equiv C-$ を表し、

PM が2、3又は4であって K^{M1} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、 PM が2、3又は4であって C^{M2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、

X^{M1} 及び X^{M3} はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子又はフッ素原子を表し、

X^{M2} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、トリフルオロメチル基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基又は2, 2, 2-トリフルオロエチル基を表す。ただし、一般式(L)で表される化合物、一般式(i)で表される化合物、一般式(i i)で表される化合物及び一般式(i i i)で表される化合物を除く。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせて使用する。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類である。またさらに、本発明の別の実施形態では4種類であり、5種類であり、6種類であり、7種類以上である。

[0140] 本発明の組成物において、一般式(M)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整する必要がある。

[0141] 本発明の組成物の総量に対しての式(M)で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1%であり、10%であり、20%であり、30%であり、40%であり、50%であり、55%であり、60%であり、65%であ

り、70%であり、75%であり、80%である。好ましい含有量の上限値は、本発明の組成物の総量に対して、例えば本発明の一つの形態では95%であり、85%であり、75%であり、65%であり、55%であり、45%であり、35%であり、25%である。

[0142] 本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにすることが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高め、上限値を高めにするのが好ましい。


[0143] 信頼性を重視する場合には R^{M1} はアルキル基であることが好ましく、粘性の低下を重視する場合にはアルケニル基であることが好ましい。

[0144] R^{M1} は、それが結合する環構造がフェニル基（芳香族）である場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4のアルコキシ基及び炭素原子数4～5のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサンなどの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2～5のアルケニル基が好ましい。

[0145] 一般式（M）で表される化合物は組成物の化学的な安定性が求められる場合には塩素原子をその分子内に有さないことが好ましい。更に組成物内に塩素原子を有する化合物が5%以下であることが好ましく、3%以下であることが好ましく、1%以下であることが好ましく、0.5%以下であることが好ましく、実質的に含有しないことが好ましい。実質的に含有しないとは、化合物製造時の不純物として生成した化合物等の意図せず塩素原子を含む化合物のみが組成物に混入することを意味する。

[0146] 一般式（M）で表される化合物は、例えば一般式（M-1）で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0147] [化38]



[0148] (式中、 R^{M11} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 X^{M11} から X^{M15} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M11} はフッ素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて組み合わせ使用。使用する化合物の種類は、例えば本発明の一つの実施形態としては1種類であり、2種類であり、3種類以上である。





[0149] 本発明の組成物の総量に対しての式(M-1)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0150] 本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにするのが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性の良い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにするのが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにするのが好ましい。

[0151] さらに、一般式(M-1)で表される化合物は、具体的には式(M-1.1)から式(M-1.4)で表される化合物であることが好ましく、式(M-1.1)又は式(M-1.2)で表される化合物が好ましく、式(M-1

． 2）で表される化合物がさらに好ましい。また、式（M－1． 1）又は式（M－1． 2）で表される化合物を同時に使用することも好ましい。

[0152] [化39]




[0153] 本発明の組成物の総量に対しての式（M－1． 1）で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1％であり、2％であり、5％であり、6％である。好ましい含有量の上限值は、15％であり、13％であり、10％であり、8％であり、5％である。

[0154] 本発明の組成物の総量に対しての式（M－1． 2）で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1％であり、2％であり、5％であり、6％である。好ましい含有量の上限值は、30％であり、25％であり、23％であり、20％であり、18％であり、15％であり、13％であり、10％であり、8％である。

[0155] 本発明の組成物の総量に対しての式（M－1． 1）及び式（M－1． 2）で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限值は、1％であり、2％であり、5％であり、6％である。好ましい含有量の上限值は、30％であり、25％であり、23％であり、20％であり、18％であり、15％であり、13％であり、10％であり、8％である。

[0156] さらに、一般式 (M) で表される化合物は、例えば一般式 (M-2) で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0157] [化40]



[0158] (式中、 R^{M21} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 X^{M21} 及び X^{M22} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M21} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)






本発明の組成物の総量に対しての式 (M-1) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0159] 本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにするのが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにするのが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにするのが好ましい。

[0160] さらに、一般式 (M-2) で表される化合物は、式 (M-2.1) から式 (M-2.5) で表される化合物であることが好ましく、式 (M-2.3) 又は／及び式 (M-2.5) で表される化合物であることが好ましい。

[0161]

[化41]



[0162] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-2. 2) で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1 %であり、2 %であり、5 %であり、6 %である。好ましい含有量の上限值は、15 %であり、13 %であり、10 %であり、8 %であり、5 %である。

[0163] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-2. 3) で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1 %であり、2 %であり、5 %であり、6 %である。好ましい含有量の上限值は、30 %であり、25 %であり、23 %であり、20 %であり、18 %であり、15 %であり、13 %であり、10 %であり、8 %である。


[0164] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-2. 5) で表される化合物の好ましい含有量の下限值は、1 %であり、2 %であり、5 %であり、6 %である。好ましい含有量の上限值は、30 %であり、25 %であり、23 %であり、20 %であり、18 %であり、15 %であり、13 %であり、10 %であり、8 %である。

[0165] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-2. 2)、(M-2. 3) 及び式 (M-2. 5) で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、6%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%である。

[0166] 含有量は、本発明の組成物の総量に対して1%以上であることが好ましく、5%以上がより好ましく、8%以上がさらに好ましく、10%以上がさらに好ましく、14%以上がさらに好ましく、16%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30%以下にとどめることが好ましく、25%以下がさらに好ましく、22%以下がより好ましく、20%未満が特に好ましい。

[0167] さらに、一般式 (M) で表される化合物は、一般式 (M-4) で表される群より選ばれる化合物であることが好ましい。

[0168] [化42]



[0169] (式中、 R^{M41} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 X^{M41} から X^{M48} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M41} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種、2種又は3種類以上組み合わせることが好ましい。

[0170] 一般式 (M-4) で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの特性を考慮して実施形態ごとに上限値と下限値がある。

[0171] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-4) で表される化合物の好まし





い含有量の下限値は、１％であり、２％であり、４％であり、５％であり、８％であり、１０％であり、１３％であり、１５％であり、１８％であり、２０％である。好ましい含有量の上限値は、３０％であり、２８％であり、２５％であり、２３％であり、２０％であり、１８％であり、１５％であり、１３％であり、１０％であり、８％であり、５％である。

[0172] 本発明の組成物が、セルギャップの小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式（M-4）で表される化合物の含有量を多めにすることが適している。駆動電圧の小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式（M-4）で表される化合物の含有量を多めにすることが適している。また、低温の環境で用いられる液晶表示素子用に用いられる場合は一般式（M-4）で表される化合物の含有量を少なめにすることが適している。応答速度の速い液晶表示素子に用いられる組成物である場合は、一般式（M-4）で表される化合物の含有量を少なめにすることが適している。

[0173] さらに、本発明の組成物に使用される一般式（M-4）で表される化合物は、具体的には式（M-4. 1）から式（M-4. 4）で表される化合物であることが好ましく、中でも式（M-4. 2）から式（M-4. 4）で表される化合物を含有することが好ましく、式（M-4. 2）で表される化合物を含有することがより好ましい。


[0174]

[化43]



[0175] さらに、一般式 (M) で表される化合物は、一般式 (M-5) で表される化合物であることが好ましい。

[0176] [化44]



[0177] (式中、 R^{M51} は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、 X^{M51} 及び X^{M52} はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 Y^{M51} はフッ素原子、塩素原子又は OCF_3 を表す。)





組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して、実施形態ごとに適宜組み合わせて使用する。例えば、本発明の一つの実施形態では1種類、別の実施形態では2種類、さらに別の実施形態では3種類、またさらに別の実施形態では4種類、またさらに別の実施形態では5種類、またさらに別の実施形態では6種類以上組み合わせる。

[0178] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-5) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、50%であり、45%であり、40%であり、35%であり、33%であり、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0179] 本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにするのが好ましい。さらに、本発明の組成物の T_{ni} を高く保ち、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにするのが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにするのが好ましい。

[0180] さらに、一般式 (M-5) で表される化合物は、式 (M-5.1) から式 (M-5.4) で表される化合物であることが好ましく、式 (M-5.1) から式 (M-5.4) で表される化合物であることが好ましい。

[0181] [化45]










[0182] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、

15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0183] さらに、一般式 (M-5) で表される化合物は、式 (M-5. 11) から式 (M-5. 17) で表される化合物であることが好ましく、式 (M-5. 11)、式 (M-5. 13) 及び式 (M-5. 17) で表される化合物であることが好ましい。

[0184] [化46]











[0185] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%である。好ましい含有量の上限值は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0186] さらに、一般式 (M-5) で表される化合物は、式 (M-5. 21) から式 (M-5. 28) で表される化合物であることが好ましく、式 (M-5.

21)、式(M-5.22)、式(M-5.23)及び式(M-5.25)で表される化合物であることが好ましい。

[0187] [化47]




[0188] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%であり、22%であり、

25%であり、30%である。好ましい含有量の上限値は、40%であり、35%であり、33%であり、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0189] さらに、一般式 (M) で表される化合物は、一般式 (M-6) で表される化合物であることが好ましい。

[0190] [化48]



[0191] (式中、R^{M61}は炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基又は炭素原子数1～4のアルコキシ基を表し、X^{M61}からX^{M64}はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、Y^{M61}はフッ素原子、塩素原子又はOCF₃を表す。)





組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して実施形態ごとに適宜組み合わせる。

[0192] 本発明の組成物の総量に対しての式 (M-6) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0193] 本発明の組成物が、駆動電圧の小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式 (M-6) で表される化合物の含有量を多めにすることが適している。また応答速度の速い液晶表示素子に用いられる組成物である場合は、一般式 (M-6) で表される化合物の含有量を少なめにすることが適している。

[0194] さらに、一般式（M－6）で表される化合物は具体的には式（M－6． 1）から式（M－6． 4）で表される化合物であることが好ましく、中でも式（M－6． 2）及び式（M－6． 4）で表される化合物を含有することが好ましい。

[0195] [化49]







[0196] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、１％であり、２％であり、４％であり、５％であり、８％であり、１０％であり、１３％であり、１５％であり、１８％であり、２０％である。好ましい含有量の上限值は、３０％であり、２８％であり、２５％であり、２３％であり、２０％であり、１８％であり、１５％であり、１３％であり、１０％であり、８％であり、５％である。

[0197] さらに、一般式（M－6）で表される化合物は具体的には式（M－6． 1）から式（M－6． 14）で表される化合物であることが好ましく、中でも式（M－6． 12）及び式（M－6． 14）で表される化合物を含有することが好ましい。

[0198]

[化50]







[0199] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0200] さらに、一般式(M-6)で表される化合物は具体的には式(M-6. 21)から式(M-6. 24)で表される化合物であることが好ましく、中でも式(M-6. 21)、式(M-6. 22)及び式(M-6. 24)で表される化合物を含有することが好ましい。

[0201]

[化51]







[0202] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0203] さらに、一般式(M-6)で表される化合物は具体的には式(M-6.31)から式(M-6.34)で表される化合物が好ましい。中でも式(M-6.31)及び式(M-6.32)で表される化合物を含有することが好ましい。

[0204]

[化52]







[0205] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、１％であり、２％であり、４％であり、５％であり、８％であり、１０％であり、１３％であり、１５％であり、１８％であり、２０％である。好ましい含有量の上限値は、３０％であり、２８％であり、２５％であり、２３％であり、２０％であり、１８％であり、１５％であり、１３％であり、１０％であり、８％であり、５％である。

[0206] さらに、一般式（Ｍ－６）で表される化合物は具体的には式（Ｍ－６．４１）から式（Ｍ－６．４４）で表される化合物であることが好ましく、中でも式（Ｍ－６．４２）で表される化合物を含有することが好ましい。

[0207]


[化53]



[0208] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0209] 更に、一般式(M)で表される化合物は、一般式(M-7)で表される化合物群から選ばれる化合物であることが好ましい。

[0210] [化54]



[0211] (式中、 X^{M71} から X^{M76} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 R^{M71} は炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表し、 Y^{M71} はフッ素原子又は OCF_3 を表す。)

組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種～2種類含有することが好ましく、1種～3種類含有することがより好ましく、1種～4種類含有することが更に好ましい。

[0212] 一般式(M-7)で表される化合物の含有量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの特性を考慮して実施形態ごとに上限値と下限値がある。





[0213] 本発明の組成物の総量に対しての式(M-7)で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0214] 本発明の組成物が、セルギャップの小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式(M-7)で表される化合物の含有量を多めにすることが適している。駆動電圧の小さい液晶表示素子用に用いられる場合は、一般式(M-7)で表される化合物の含有量を多めにすることが適している。また、低温の環境で用いられる液晶表示素子用に用いられる場合は一般式(M-7)で表される化合物の含有量を少なめにすることが適している。応答速度の速い液晶表示素子に用いられる組成物である場合は、一般式(M-7)で表される化合物の含有量を少なめにすることが適している。

[0215] さらに、一般式(M-7)で表される化合物は、式(M-7.1)から式(M-7.4)で表される化合物であることが好ましく、式(M-7.2)で表される化合物であることが好ましい。

[0216]

[化55]







[0217] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0218] さらに、一般式(M-7)で表される化合物は、式(M-7.21)から式(M-7.24)で表される化合物であることが好ましく、式(M-7.21)及び式(M-7.22)で表される化合物であることが好ましい。

[0219]


[化56]



[0220] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0221] さらに、一般式 (M) で表される化合物は、一般式 (M-8) で表される化合物であることが好ましい。


[0222] [化57]




[0223] (式中、 X^{M81} から X^{M84} はそれぞれ独立してフッ素原子又は水素原子を表し、 Y^{M81} はフッ素原子、塩素原子又は $-OCF_3$ を表し、 R^{M81} は炭素原子数 1 ～ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ～ 5 のアルケニル基又は炭素原子数 1 ～ 4 のアルコキシ基を表し、 A^{M81} 及び A^{M82} はそれぞれ独立して、1, 4-シ

クロヘキシレン基、1,4-フェニレン基又は


[0224] [化58]



[0225] [化59]



[0226] [化60]







[0227] を表すが、1,4-フェニレン基上の水素原子はフッ素原子によって置換されていてもよい。)

本発明の組成物の総量に対しての一般式 (M-8) で表される化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0228] 本発明の組成物の粘度を低く保ち、応答速度が速い組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにするのが好ましい。さらに、焼き付きの発生しにくい組成物が必要な場合は上記の下限値を低めに、上限値を低めにするのが好ましい。また、駆動電圧を低く保つために誘電率異方性を大きくしたいときは、上記の下限値を高めに、上限値を高めにするのが好ましい。

[0229] さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M-8) で表される化合物は、具体的には式 (M-8.1) から式 (M-8.4) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M-8.1) 及び式 (M-8.2) で表される化合物を含有することが好ましい。

[0230] [化61]







[0231] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、１％であり、２％であり、４％であり、５％であり、８％であり、１０％であり、１３％であり、１５％であり、１８％であり、２０％である。好ましい含有量の上限值は、３０％であり、２８％であり、２５％であり、２３％であり、２０％であり、１８％であり、１５％であり、１３％であり、１０％であり、８％であり、５％である。

[0232] さらに、本発明の組成物に使用される一般式（Ｍ－８）で表される化合物は、具体的には式（Ｍ－８．１１）から式（Ｍ－８．１４）で表される化合物であることが好ましく、中でも式（Ｍ－８．１２）で表される化合物を含有することが好ましい。

[0233]

[化62]







[0234] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、１％であり、２％であり、４％であり、５％であり、８％であり、１０％であり、１３％であり、１５％であり、１８％であり、２０％である。好ましい含有量の上限値は、３０％であり、２８％であり、２５％であり、２３％であり、２０％であり、１８％であり、１５％であり、１３％であり、１０％であり、８％であり、５％である。

[0235] さらに、本発明の組成物に使用される一般式（Ｍ－８）で表される化合物は、具体的には式（Ｍ－８．２１）から式（Ｍ－８．２４）で表される化合物であることが好ましく、中でも式（Ｍ－８．２２）で表される化合物を含有することが好ましい。

[0236]

[化63]







[0237] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0238] さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M-8) で表される化合物は、具体的には式 (M-8.31) から式 (M-8.34) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M-8.32) で表される化合物を含有することが好ましい。

[0239]

[化64]







[0240] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0241] さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M-8) で表される化合物は、具体的には式 (M-8.41) から式 (M-8.44) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M-8.42) で表される化合物を含有することが好ましい。

[0242]

[化65]







[0243] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限值は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0244] さらに、本発明の組成物に使用される一般式 (M-8) で表される化合物は、具体的には式 (M-8.51) から式 (M-8.54) で表される化合物であることが好ましく、中でも式 (M-8.52) で表される化合物を含有することが好ましい。

[0245]

[化66]



[0246] 本発明の組成物の総量に対してのこれら化合物の好ましい含有量の下限値は、1%であり、2%であり、4%であり、5%であり、8%であり、10%であり、13%であり、15%であり、18%であり、20%である。好ましい含有量の上限値は、30%であり、28%であり、25%であり、23%であり、20%であり、18%であり、15%であり、13%であり、10%であり、8%であり、5%である。

[0247] 本発明の組成物の総量に対しての一般式 (i)、(M-3)、(L-1-1.3)、(L) 及び (M) で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、80%であり、85%であり、88%であり、90%であり、92%であり、93%であり、94%であり、95%であり、96%であり、97%であり、98%であり、99%であり、100%である。好ましい含有量の上限値は、100%であり、99%であり、98%であり、95%である。

[0248] 本発明の組成物の総量に対しての一般式 (i)、(M-3)、(L-1-1.3)、(L-1) から (L-7) 及び (M-1) から (M-8) で表される化合物の合計の好ましい含有量の下限値は、80%であり、85%であ

り、88%であり、90%であり、92%であり、93%であり、94%であり、95%であり、96%であり、97%であり、98%であり、99%であり、100%である。好ましい含有量の上限値は、100%であり、99%であり、98%であり、95%である。

[0249] 本願発明の組成物は、分子内に過酸（ $-\text{CO}-\text{OO}-$ ）構造等の酸素原子同士が結合した構造を持つ化合物を含有しないことが好ましい。

[0250] 組成物の信頼性及び長期安定性を重視する場合にはカルボニル基を有する化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して5%以下とすることが好ましく、3%以下とすることがより好ましく、1%以下とすることが更に好ましく、実質的に含有しないことが最も好ましい。

[0251] UV照射による安定性を重視する場合、塩素原子が置換している化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して15%以下とすることが好ましく、10%以下とすることが好ましく、8%以下とすることが好ましく、5%以下とすることがより好ましく、3%以下とすることが好ましく、実質的に含有しないことが更に好ましい。

[0252] 分子内の環構造がすべて6員環である化合物の含有量を多くすることが好ましく、分子内の環構造がすべて6員環である化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して80%以上とすることが好ましく、90%以上とすることがより好ましく、95%以上とすることが更に好ましく、実質的に分子内の環構造がすべて6員環である化合物のみで組成物を構成することが最も好ましい。

[0253] 組成物の酸化による劣化を抑えるためには、環構造としてシクロヘキセニレン基を有する化合物の含有量を少なくすることが好ましく、シクロヘキセニレン基を有する化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して10%以下とすることが好ましく、8%以下とすることが好ましく、5%以下とすることがより好ましく、3%以下とすることが好ましく、実質的に含有しないことが更に好ましい。

[0254] 粘度の改善及び T_{ni} の改善を重視する場合には、水素原子がハロゲンに


置換されていてもよい 2-メチルベンゼン-1, 4-ジイル基を分子内に持つ化合物の含有量を少なくすることが好ましく、前記 2-メチルベンゼン-1, 4-ジイル基を分子内に持つ化合物の含有量を前記組成物の総質量に対して 10%以下とすることが好ましく、8%以下とすることが好ましく、5%以下とすることがより好ましく、3%以下とすることが好ましく、実質的に含有しないことが更に好ましい。

[0255] 本願において実質的に含有しないとは、意図せずに含有する物を除いて含有しないという意味である。

[0256] 本発明の第一実施形態の組成物に含有される化合物が、側鎖としてアルケニル基を有する場合、前記アルケニル基がシクロヘキサンに結合している場合には当該アルケニル基の炭素原子数は 2～5 であることが好ましく、前記アルケニル基がベンゼンに結合している場合には当該アルケニル基の炭素原子数は 4～5 であることが好ましく、前記アルケニル基の不飽和結合とベンゼンは直接結合していないことが好ましい。

[0257] 本発明の組成物には、PS モード、横電界型 PSA モード又は横電界型 PSVA モードなどの液晶表示素子を作製するために、重合性化合物を含有することができる。使用できる重合性化合物として、光などのエネルギー線により重合が進行する光重合性モノマーなどが挙げられ、構造として、例えば、ビフェニル誘導体、ターフェニル誘導体などの六員環が複数連結した液晶骨格を有する重合性化合物などが挙げられる。更に具体的には、一般式 (X_X)

[0258] [化67]



[0259] (式中、X²⁰¹及びX²⁰²はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、
 Sp²⁰¹及びSp²⁰²はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数 1～8 のアル

キレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ （式中、 s は2から7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。）を表し、

Z^{201} は $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 、 $-CH=CH-COO-$ 、 $-CH=CH-OCO-$ 、 $-COO-CH=CH-$ 、 $-OCO-CH=CH-$ 、 $-COO-CH_2CH_2-$ 、 $-OCO-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2-COO-$ 、 $-CH_2CH_2-OCO-$ 、 $-COO-CH_2-$ 、 $-OCO-CH_2-$ 、 $-CH_2-COO-$ 、 $-CH_2-OCO-$ 、 $-CY^1=C Y^2-$ （式中、 Y^1 及び Y^2 はそれぞれ独立して、フッ素原子又は水素原子を表す。））、 $-C\equiv C-$ 又は単結合を表し、

M^{201} は1,4-フェニレン基、トランス-1,4-シクロヘキシレン基又は単結合を表し、式中の全ての1,4-フェニレン基は、任意の水素原子がフッ素原子により置換されていても良い。）で表される二官能モノマーが好ましい。

[0260] X^{201} 及び X^{202} は、何れも水素原子を表すジアクリレート誘導体、何れもメチル基を有するジメタクリレート誘導体の何れも好ましく、一方が水素原子を表しもう一方がメチル基を表す化合物も好ましい。これらの化合物の重合速度は、ジアクリレート誘導体が最も早く、ジメタクリレート誘導体が遅く、非対称化合物がその中間であり、その用途により好ましい態様を用いることができる。PSA表示素子においては、ジメタクリレート誘導体が特に好ましい。

[0261] $S p^{201}$ 及び $S p^{202}$ はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ を表すが、PSA表示素子においては少なくとも一方が単結合であることが好ましく、共に単結合を表す化合物又は一方が単結合でもう一方が炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ を表す態様が好ましい。この場合1～4のアルキル基が好ましく、 s は1～4が好ましい。

[0262] Z^{201} は、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CF_2$


O—、—OCF₂—、—CH₂CH₂—、—CF₂CF₂—又は単結合が好ましく、—COO—、—OCO—又は単結合がより好ましく、単結合が特に好ましい。

[0263] M²⁰¹は任意の水素原子がフッ素原子により置換されていても良い1, 4-フェニレン基、トランス-1, 4-シクロヘキシレン基又は単結合を表すが、1, 4-フェニレン基又は単結合が好ましい。Cが単結合以外の環構造を表す場合、Z²⁰¹は単結合以外の連結基も好ましく、M²⁰¹が単結合の場合、Z²⁰¹は単結合が好ましい。


[0264] これらの点から、一般式(X X)において、S p²⁰¹及びS p²⁰²の間の環構造は、具体的には次に記載する構造が好ましい。

[0265] 一般式(X X)において、M²⁰¹が単結合を表し、環構造が二つの環で形成される場合において、次の式(X X a-1)から式(X X a-5)を表すことが好ましく、式(X X a-1)から式(X X a-3)を表すことがより好ましく、式(X X a-1)を表すことが特に好ましい。


[0266] [化68]




[0267] [化69]



[0268] [化70]




[0269] [化71]



[0270]

[化72]




[0271] (式中、両端は Sp^{201} 又は Sp^{202} に結合するものとする。)


これらの骨格を含む重合性化合物は重合後の配向規制力がP S A型液晶表示素子に最適であり、良好な配向状態が得られることから、表示ムラが抑制されるか、又は、全く発生しない。

[0272] 以上のことから、重合性モノマーとしては、一般式 (X X - 1) ~ 一般式 (X X - 4) が特に好ましく、中でも一般式 (X X - 2) が最も好ましい。


[0273] [化73]




[0274] [化74]



[0275] [化75]



[0276] [化76]




[0277] (式中、 Sp^{20} は炭素原子数2から5のアルキレン基を表す。)

本発明の組成物にモノマーを添加する場合において、重合開始剤が存在しない場合でも重合は進行するが、重合を促進するために重合開始剤を含有し

ていてもよい。重合開始剤としては、ベンゾインエーテル類、ベンゾフェノン類、アセトフェノン類、ベンジルケタール類、アシルフォスフィンオキサイド類等が挙げられる。

[0278] 本発明における組成物は、さらに、一般式（Q）で表される化合物を含有することができる。

[0279] [化77]




[0280] （式中、 R^Q は炭素原子数1から22の直鎖アルキル基又は分岐鎖アルキル基を表し、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の CH_2 基は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ で置換されてよく、 M^Q はトランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基又は単結合を表す。）


R^Q は炭素原子数1から22の直鎖アルキル基又は分岐鎖アルキル基を表し、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の CH_2 基は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ で置換されてよいが、炭素原子数1から10の直鎖アルキル基、直鎖アルコキシ基、1つの CH_2 基が $-OCO-$ 又は $-COO-$ に置換された直鎖アルキル基、分岐鎖アルキル基、分岐アルコキシ基、1つの CH_2 基が $-OCO-$ 又は $-COO-$ に置換された分岐鎖アルキル基が好ましく、炭素原子数1から20の直鎖アルキル基、1つの CH_2 基が $-OCO-$ 又は $-COO-$ に置換された直鎖アルキル基、分岐鎖アルキル基、分岐アルコキシ基、1つの CH_2 基が $-OCO-$ 又は $-COO-$ に置換された分岐鎖アルキル基が更に好ましい。 M^Q はトランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基又は単結合を表すが、トランス-1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基が好ましい。

[0281] 一般式 (Q) で表される化合物は、より具体的には、下記の一般式 (Q-a) から一般式 (Q-d) で表される化合物が好ましい。


[0282] [化78]




[0283] [化79]



[0284] [化80]



[0285] [化81]



[0286] 式中、 R^{Q1} は炭素原子数1から10の直鎖アルキル基又は分岐鎖アルキル基が好ましく、 R^{Q2} は炭素原子数1から20の直鎖アルキル基又は分岐鎖アルキル基が好ましく、 R^{Q3} は炭素原子数1から8の直鎖アルキル基、分岐鎖アルキル基、直鎖アルコキシ基又は分岐鎖アルコキシ基が好ましく、 L^Q は炭素原子数1から8の直鎖アルキレン基又は分岐鎖アルキレン基が好ましい。一般式 (Q-a) から一般式 (Q-d) で表される化合物中、一般式 (Q-c) 及び一般式 (Q-d) で表される化合物が更に好ましい。

[0287] 本願発明の組成物において、一般式 (Q) で表される化合物を1種又は2種を含有することが好ましく、1種から5種含有することが更に好ましく、その含有量は0.001から1%であることが好ましく、0.001から0

、1%が更に好ましく、0.001から0.05%が特に好ましい。

[0288] 本発明の重合性化合物を含有した組成物は、これに含まれる重合性化合物が紫外線照射により重合することで液晶配向能が付与され、組成物の複屈折を利用して光の透過量を制御する液晶表示素子に使用される。液晶表示素子として、AM-LCD（アクティブマトリックス液晶表示素子）、TN（ネマチック液晶表示素子）、STN-LCD（超ねじれネマチック液晶表示素子）、OCB-LCD及びIPS-LCD（インプレーンスイッチング液晶表示素子）に有用であるが、AM-LCDに特に有用であり、透過型あるいは反射型の液晶表示素子に用いることができる。

[0289] 液晶表示素子に使用される液晶セルの2枚の基板はガラス又はプラスチックの如き柔軟性をもつ透明な材料を用いることができ、一方はシリコン等の不透明な材料でも良い。透明電極層を有する透明基板は、例えば、ガラス板等の透明基板上にインジウムスズオキシド（ITO）をスパッタリングすることにより得ることができる。

[0290] カラーフィルターは、例えば、顔料分散法、印刷法、電着法又は、染色法等によって作成することができる。顔料分散法によるカラーフィルターの作成方法を一例に説明すると、カラーフィルター用の硬化性着色組成物を、該透明基板上に塗布し、パターンニング処理を施し、そして加熱又は光照射により硬化させる。この工程を、赤、緑、青の3色についてそれぞれ行うことで、カラーフィルター用の画素部を作成することができる。その他、該基板上に、TFT、薄膜ダイオード、金属絶縁体金属比抵抗素子等の能動素子を設けた画素電極を設置してもよい。

[0291] 前記基板を、透明電極層が内側となるように対向させる。その際、スペーサーを介して、基板の間隔を調整してもよい。このときは、得られる調光層の厚さが1～100 μ mとなるように調整するのが好ましい。1.5から10 μ mが更に好ましく、偏光板を使用する場合は、コントラストが最大になるように液晶の屈折率異方性 Δn とセル厚 d との積を調整することが好ましい。又、二枚の偏光板がある場合は、各偏光板の偏光軸を調整して視野角や

コントラストが良好になるように調整することもできる。更に、視野角を広げるための位相差フィルムも使用することもできる。スペーサーとしては、例えば、ガラス粒子、プラスチック粒子、アルミナ粒子、フォトレジスト材料などからなる柱状スペーサー等が挙げられる。その後、エポキシ系熱硬化性組成物等のシール剤を、液晶注入口を設けた形で該基板にスクリーン印刷し、該基板同士を貼り合わせ、加熱しシール剤を熱硬化させる。

[0292] 2枚の基板間に重合性化合物含有組成物を挟持させる方法は、通常の高真空注入法又はODF法などを用いることができるが、高真空注入法においては滴下痕が発生しないものの、注入の跡が残る課題を有しているものであるが、本願発明においては、ODF法を用いて製造する表示素子により好適に使用することができる。ODF法の液晶表示素子製造工程においては、バックプレーン又はフロントプレーンのどちらか一方の基板にエポキシ系光熱併用硬化性などのシール剤を、ディスペンサーを用いて閉ループ土手状に描画し、その中に脱気下で所定量の組成物を滴下後、フロントプレーンとバックプレーンを接合することによって液晶表示素子を製造することができる。本発明の組成物は、ODF工程における組成物の滴下が安定的に行えるため、好適に使用することができる。

[0293] 重合性化合物を重合させる方法としては、液晶の良好な配向性能を得るためには、適度な重合速度が望ましいので、紫外線又は電子線等の活性エネルギー線を単一又は併用又は順番に照射することによって重合させる方法が好ましい。紫外線を使用する場合、偏光光源を用いても良いし、非偏光光源を用いても良い。また、重合性化合物含有組成物を2枚の基板間に挟持させて状態で重合を行う場合には、少なくとも照射面側の基板は活性エネルギー線に対して適当な透明性が与えられていなければならない。また、光照射時にマスクを用いて特定の部分のみを重合させた後、電場や磁場又は温度等の条件を変化させることにより、未重合部分の配向状態を変化させて、更に活性エネルギー線を照射して重合させるという手段を用いても良い。特に紫外線露光する際には、重合性化合物含有組成物に交流電界を印加しながら紫外線

露光することが好ましい。印加する交流電界は、周波数10Hzから10kHzの交流が好ましく、周波数60Hzから10kHzがより好ましく、電圧は液晶表示素子の所望のプレチルト角に依存して選ばれる。つまり、印加する電圧により液晶表示素子のプレチルト角を制御することができる。横電界型MVAモードの液晶表示素子においては、配向安定性及びコントラストの観点からプレチルト角を80度から89.9度に制御することが好ましい。

[0294] 照射時の温度は、本発明の組成物の液晶状態が保持される温度範囲内であることが好ましい。室温に近い温度、即ち、典型的には15～35℃での温度で重合させることが好ましい。紫外線を発生させるランプとしては、メタルハライドランプ、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ等を用いることができる。また、照射する紫外線の波長としては、組成物の吸収波長域でない波長領域の紫外線を照射することが好ましく、必要に応じて、紫外線をカットして使用することが好ましい。照射する紫外線の強度は、0.1mW/cm²～100W/cm²が好ましく、2mW/cm²～50W/cm²がより好ましい。照射する紫外線のエネルギー量は、適宜調整することができるが、10mJ/cm²から500J/cm²が好ましく、100mJ/cm²から200J/cm²がより好ましい。紫外線を照射する際に、強度を変化させても良い。紫外線を照射する時間は照射する紫外線強度により適宜選択されるが、10秒から3600秒が好ましく、10秒から600秒がより好ましい。

[0295] 本発明の組成物を用いた液晶表示素子は高速応答と表示不良の抑制を両立させた有用なものであり、特に、アクティブマトリックス駆動用液晶表示素子に有用であり、VAモード、PSVAモード、PSAモード、IPSモード又はECBモード用液晶表示素子に適用できる。

実施例

[0296] 以下に実施例を挙げて本発明を更に詳述するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。また、以下の実施例及び比較例の組成物におけ

る「%」は『%』を意味する。

[0297] 実施例中、測定した特性は以下の通りである。

[0298] T_{ni} : ネマチック相－等方性液体相転移温度 (°C)

Δn : 298 Kにおける屈折率異方性

$\Delta \varepsilon$: 298 Kにおける誘電率異方性

η : 293 Kにおける粘度 (mPa・s)

γ_1 : 298 Kにおける回転粘度 (mPa・s)

VHR : 周波数60Hz, 印加電圧5Vの条件下で333Kにおける電圧保持率 (%)

耐熱試験後VHR : 組成物サンプルを封入した電気光学特性評価用TEG (テスト・エレメント・グループ) を130°Cの恒温槽中に1時間保持した後、上述のVHR測定方法と同条件で測定した。

焼き付き :

液晶表示素子の焼き付き評価は、表示エリア内に所定の固定パターンを任意の試験時間表示させた後に、全画面均一な表示を行ったときの固定パターンの残像が、許容できない残像レベルに達するまでの試験時間を計測した。

1) ここで言う試験時間とは固定パターンの表示時間を示し、この時間が長いほど残像の発生が抑制されており、性能が高いことを示している。

2) 許容できない残像レベルとは、出荷合否判定で不合格となる残像が観察されるレベルである。

例)

サンプルA : 1000時間

サンプルB : 500時間

サンプルC : 200時間

サンプルD : 100時間

性能は、 $A > B > C > D$ である。

[0299] 滴下痕 :

液晶表示装置の滴下痕の評価は、全面黒表示した場合における白く浮かび

上がる滴下痕を目視にて以下の5段階評価で行った。

- [0300] 5 : 滴下痕無し (優)
- 4 : 滴下痕ごく僅かに有るも許容できるレベル (良)
- 3 : 滴下痕僅かに有り、合否判定のボーダーラインレベル (条件付で可)
- 2 : 滴下痕有り許容できないレベル (不可)
- 1 : 滴下痕有りかなり劣悪 (悪)

プロセス適合性 :

プロセス適合性は、ODFプロセスにおいて、定積計量ポンプを用いて、液晶を1回に50 μ Lずつ「0~100回、101~200回、201~300回、・・・」と100回ずつ滴下したときの各100回滴下分の液晶の質量を計測し、質量のバラつきがODFプロセスに適合できない大きさに達した滴下回数で評価した。

滴下回数が多いほど長時間にわたって安定的に滴下可能であり、プロセス適合性が高いといえる。

例)

サンプルA : 95000回

サンプルB : 40000回

サンプルC : 100000回

サンプルD : 10000回

性能は、 $C > A > B > D$ である。

[0301] 低温での溶解性 :

低温での溶解性評価は、組成物を調製後、2 mLのサンプル瓶に組成物を1 g秤量し、これに温度制御式試験槽の中で、次の運転状態「 -20°C (1時間保持) $\rightarrow$ 昇温 ($0.1^{\circ}\text{C}/\text{毎分}$) $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ (1時間保持) $\rightarrow$ 昇温 ($0.1^{\circ}\text{C}/\text{毎分}$) $\rightarrow 20^{\circ}\text{C}$ (1時間保持) $\rightarrow$ 降温 ($-0.1^{\circ}\text{C}/\text{毎分}$) $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ (1時間保持) $\rightarrow$ 降温 ($-0.1^{\circ}\text{C}/\text{毎分}$) $\rightarrow -20^{\circ}\text{C}$ 」を1サイクルとして温度変化を与え続け、目視にて組成物からの析出物の発生を観察し、析出物が観察されたときの試験時間を計測した。

試験時間が長いほど長時間にわたって安定して液晶相を保っており、低温での溶解性が良好である。

例)

サンプル A : 7 2 時間

サンプル B : 6 0 0 時間

サンプル C : 3 8 4 時間

サンプル D : 1 4 4 0 時間

性能は、 $D > B > C > A$ である。

[0302] 揮発性／製造装置汚染性 :

液晶材料の揮発性評価は、真空攪拌脱泡ミキサーの運転状態をストロボスコープを用いて観察し、液晶材料の発泡を目視により観察することによって行った。具体的には、容量 2. 0 L の真空攪拌脱泡ミキサーの専用容器に組成物を 0. 8 k g 入れ、4 k P a の脱気下、公転速度 1 5 S⁻¹、自転速度 7. 5 S⁻¹ で真空攪拌脱泡ミキサーを運転し、発泡が始まるまでの時間を計測した。

発泡が始まるまでの時間が長いほど揮発しにくく、製造装置を汚染する可能性が低いので、高性能であることを示す。

例)

サンプル A : 2 0 0 秒

サンプル B : 4 5 秒

サンプル C : 6 0 秒

サンプル D : 1 5 秒


性能は、 $A > C > B > D$ である。

尚、実施例において化合物の記載について以下の略号を用いる。

(環構造)

[0303]

[化82]



[0304] (側鎖構造及び連結構造)

[0305] [表1]

末端のn(数字)	$C_nH_{2n+1}-$
$-nd0FF-$	$-(CH_2)_{n-1}-HC=CFF$
$-2-$	$-CH_2CH_2-$
$-1O-$	$-CH_2O-$
$-O1-$	$-OCH_2-$
$-V-$	$-CO-$
$-VO-$	$-COO-$
$-CFFO-$	$-CF_2O-$
$-F$	$-F$
$-Cl$	$-Cl$
$-OCFFF$	$-OCF_3$
$-CFFF$	$-CF_3$
$-On$	$-OC_nH_{2n+1}$
$ndm-$	$C_nH_{2n+1}-HC=CH-(CH_2)_{m-1}-$
$-ndm$	$-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-(CH_2)_m-$
$-Ondm$	$-O-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-$
$-ndm-$	$-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-(CH_2)_{m-1}$
$-CN$	$-C\equiv N$
$-T-$	$-C\equiv C-$

[0306] (実施例1、比較例1～6)

実施例1の組成物は一般式(i)、一般式(M-3)及び式(L-1-1, 3)で表される化合物を含有するものである。実施例1の組成物は一般式

(i) で表される化合物として式 (M-7. 12) で表される化合物を含有する。

[0307] 比較例 1 の組成物は、一般式 (i) で表される化合物を含有しないものであるが、実施例 1 の組成物と比較して Δn 及び $\Delta \varepsilon$ が低下してしまう。この組成物を元に

Δn を実施例 1 の値と揃えたうえで $\Delta \varepsilon$ の値を上昇させようと試みたのが、比較例 2 の組成物である。 $\Delta \varepsilon$ の値を上昇させようとするとそれに伴って η の値も上昇してしまうことがわかる。

[0308] 比較例 3 の組成物は、一般式 (M-3) で表される化合物を含有しないものであるが、実施例 1 の組成物と比較して $T n i$ 及び $\Delta \varepsilon$ が低下していることがわかる。この比較例 3 の組成物を元に Δn 及び $\Delta \varepsilon$ を上昇させることを試みたのが比較例 4 の組成物である。このような調整を行うと実施例 1 の組成物と比較して $T n i$ の値が大幅に低下してしまうことがわかる。

[0309] [表2]

	実施例1	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4
Tni	83	96.5	97.1	74.1	71.4
Δn	0.103	0.099	0.103	0.098	0.101
$\Delta \varepsilon$	9.2	7.5	8.4	7.1	8.8
η	15.7	16.7	18.9	10.6	12.3
(M-7.12)	10			15	15
(M-3.1)	5	5	6		
(M-3.2)	5	10	6		
(L-1-1.3)	10	15	10	15	10
(M-1.2)	10	10	15	10	13
(M-2.3)	5	5	5	5	7
(M-2.5)	5	5	5	5	5
(M-5.2)	5	5	5	5	5
(M-8.12)	5	5	5	5	5
(L-1-2.2)	25	25	25	25	25
(L-4.1)	10	10	10	10	10
(L-7.2)	5	5	8	5	5

[0310] 比較例 5 の組成物は、式 (L-1-1. 3) で表される化合物を含有しないものであるが、実施例 1 の組成物と比較して $T n i$ が低下し、 η が上昇していることがわかる。この比較例 5 の組成物を元に Δn の値を揃え、 $T n i$

を上昇させつつ、 η の改善を試みたのが比較例 6 の組成物であるが、 η の改善は困難であることがわかる。

[0311] [表3]

	実施例1	比較例5	比較例6
T_{ni}	83	78.7	84
Δn	0.103	0.112	0.104
$\Delta \varepsilon$	9.2	14.0	11.7
η	15.7	22.2	19.3
(M-7.12)	10	15	12
(M-3.1)	5	8	5
(M-3.2)	5	7	5
(L-1-1.3)	10		
(M-1.2)	10	10	8
(M-2.3)	5	5	12
(M-2.5)	5	5	5
(M-5.2)	5	5	8
(M-8.12)	5	5	5
(L-1-2.2)	25	25	25
(L-4.1)	10	10	10
(L-7.2)	5	5	5

[0312] (実施例 2 ～ 4)

[0313]

[表4]

	実施例2	実施例3	実施例4
T_{ni}	106.9	104.9	104.7
Δn	0.101	0.098	0.11
$\Delta \varepsilon$	8.7	8.9	11.3
η	28.2	25.4	39.5
(L-1-1.3)	8	5	5
(L-4.1)	10	10	10
(M-2.3)	5	5	5
(L-6.1)	5	5	5
(M-8.12)	3	3	3
(L-1-2.4)	7		
(M-2.5)	4	4	4
(M-6.22)	4	4	4
(M-5.23)	10	10	5
(M-5.22)	10	10	5
(M-6.2)	10	10	10
(M-5.25)	5	5	5
(L-4.9)	5	5	5
(L-5.7)	5	5	5
(M-3.1)	4	4	4
(M-3.2)	5	5	5
(L-1-2.2)		10	10
(M-4.2)			5
(M-4.4)			5

[0314] (実施例5～7)

[0315]

[表5]

	実施例5	実施例6	実施例7
Tni	82	76.6	78
Δn	0.106	0.11	0.113
$\Delta \varepsilon$	9.4	10.9	11.5
η	18.6	22.1	25.0
$\gamma 1$	76	93	111
(M-1.2)	5	5	3
(L-1-1.3)	10	10	10
(L-1-2.2)	30	30	30
(L-4.1)	5	5	5
(M-2.3)	5	5	3
(L-4.2)	10	10	10
(M-8.12)	5	2	2
(M-2.5)	5	2	2
(M-1.1)	5	5	5
(M-7.12)	5	5	5
(M-7.11)	5	5	5
(M-3.1)	5	5	5
(M-3.2)	5	5	5
(M-4.2)		3	5
(M-4.3)		3	5

[0316] (実施例8～10)

[0317]

[表6]

	実施例8	実施例9	実施例10
Tni	77.5	79.2	77.8
Δn	0.109	0.108	0.107
$\Delta \varepsilon$	9.0	8.2	8.2
η	17.7	15.9	16.2
$\gamma 1$	73	78	63
$\gamma 1 / \Delta n^2$	6.13	6.65	5.52
$\gamma 1 / \Delta n^2 / \Delta \varepsilon $	0.68	0.81	0.67
(M-1.2)	10	5	10
(L-1-1.3)	8	8	8
(L-1-2.2)	30	30	30
(L-4.1)	15	15	15
(M-4.2)	5	5	3
(M-2.3)	5	5	5
(L-4.2)	10	10	10
(M-3.2)	5	5	5
(M-3.1)	3	3	3
(M-1.1)	2	2	2
(M-7.11)		5	5
(M-7.12)	7	7	4

[0318] (実施例 1 1 ~ 1 3)

[0319] [表7]

	実施例11	実施例12	実施例13
Tni	92.2	84.4	85.2
Δn	0.126	0.122	0.119
$\Delta \varepsilon$	20.0	18.0	17.3
η	39.4	29.8	27.4
(L-1-2.2)	35	40	45
(L-1-1.3)	15	15	15
(L-4.1)	5	5	3
(M-2.3)	2	2	3
(M-1.2)	8	5	3
(M-4.2)	4	4	4
(M-3.1)	4	4	4
(M-3.2)	4	4	4
(M-5.2)	6	3	3
(M-8.42)	6	3	3
(M-8.12)	5	5	3
(M-7.11)	6	5	5
(M-7.12)		5	5

[0320] (実施例 1 4 ~ 1 6)

[0321] [表8]

	実施例14	実施例15	実施例16
Tni	78.6	76	81.1
Δn	0.109	0.109	0.109
$\Delta \varepsilon$	10.0	9.8	8.8
η	16.1	14.8	13.8
(M-1.2)	12	10	5
(L-1-1.3)	7	10	7
(L-1-2.2)	25	25	25
(L-4.1)	16	16	16
(M-4.2)	5	5	5
(L-4.2)	8	5	8
(M-3.2)	5	5	5
(M-2.5)	4	4	4
(M-3.1)	3	3	3
(M-6.2)	5	5	5
(M-2.3)	5	5	5
(M-7.11)			7
(M-7.12)	5	7	5

[0322] (実施例 1 7 ~ 1 9)

[0323]

[表9]

	実施例17	実施例18	実施例19
Tni	98	92.7	91
Δn	0.131	0.131	0.136
$\Delta \varepsilon$	7.3	7.6	8.8
(L-1-1.3)	10	10	10
(L-1-2.2)	36	40	35
(L-4.1)	10	10	10
(M-4.2)	2	2	2
(M-2.3)	2	2	2
(L-4.2)	4	2	2
(M-4.3)	3	3	3
(M-3.2)	4	4	4
(M-3.1)	4	4	4
(M-5.2)	8	5	5
(M-5.4)	2		
(M-7.11)		3	8
(M-7.12)	5	5	5
(L-6.1)	5	5	5
(L-6.4)	5	5	5

[0324] (実施例20～22)

[0325] [表10]

	実施例20	実施例21	実施例22
Tni	66.9	65.2	72.1
Δn	0.104	0.108	0.111
$\Delta \varepsilon$	9.7	11.3	12.0
η	11.0	12.4	14.5
(M-1.2)	13	13	10
(L-1-2.2)	47	45	41
(L-4.1)	11	10	11
(M-3.2)	2	7	8
(M-3.1)	7	5	7
(M-5.2)	5	4	5
(M-8.42)	5	3	5
(M-8.52)	2	3	2
(M-7.11)	4	5	6
(M-7.12)	4	5	5

[0326] 実施例1、2及び4の組成物の下記評価を示す。

[0327]

[表11]

	実施例 1	実施例 2	実施例 5
初期VHR	99.2	99.4	99.5
加熱後のVHR	98.3	98.2	98.2
焼き付き	A	A	A
滴下痕	5	5	5
プロセス適合性	C	C	C
低温における溶解性	D	D	D
揮発性/製造装置汚染性	A	A	A

[0328] [表12]

	実施例 8	実施例 11	実施例 14
初期VHR	99.3	99.2	99.6
加熱後のVHR	98.4	98.3	98.4
焼き付き	A	A	A
滴下痕	5	5	5
プロセス適合性	C	C	C
低温における溶解性	D	D	D
揮発性/製造装置汚染性	A	A	A

[0329] [表13]




	実施例 17	実施例 20	実施例 21
初期VHR	99.4	99.2	99.3
加熱後のVHR	98.2	98.3	98.1
焼き付き	A	A	A
滴下痕	5	5	5
プロセス適合性	C	C	C
低温における溶解性	D	D	D
揮発性/製造装置汚染性	A	A	A

[0330] 本願組成物が優れていることがわかる。

請求の範囲

[請求項1] 一般式 (i) で表される化合物を含有し、一般式 (M-3) で表される化合物を2種又は3種以上含有し、式 (L-1-1.3) で表される化合物を含有する組成物。

[化1]




(式中、 R^{i1} 及び R^{M31} はそれぞれ独立して炭素原子数 1 ～ 8 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、 $X^{M31} \sim X^{M36}$ はそれぞれ独立して水素原子、フッ素原子又は塩素原子を表し、

Y^{M31} はフッ素原子又は $-OCF_3$ を表す。)

[請求項2] R^{i1} 及び R^{M31} がプロピル基である請求項 1 記載の組成物。

[請求項3] 更に一般式 (L) で表される化合物を 1 種類又は 2 種類以上含有する請求項 1 記載の組成物。

[化2]



(式中、 R^{L1} 及び R^{L2} はそれぞれ独立して炭素原子数 1 ～ 8 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH$

$_2$ はそれぞれ独立して $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{C}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{COO}-$ 又は $-\text{OCO}-$ によって置換されていてもよく、

OL は 0、1、2 又は 3 を表し、

$\text{B}^{\text{L}1}$ 、 $\text{B}^{\text{L}2}$ 及び $\text{B}^{\text{L}3}$ はそれぞれ独立して

(a) 1, 4-シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の $-\text{CH}_2-$ 又は隣接していない 2 個以上の $-\text{CH}_2-$ は $-\text{O}-$ に置き換えられてもよい。) 及び

(b) 1, 4-フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の $-\text{CH}=\text{CH}-$ 又は隣接していない 2 個以上の $-\text{CH}=\text{CH}-$ は $-\text{N}=\text{N}-$ に置き換えられてもよい。)

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基 (a)、基 (b) はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていても良く、


$\text{L}^{\text{L}1}$ 及び $\text{L}^{\text{L}2}$ はそれぞれ独立して単結合、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-(\text{CH}_2)_4-$ 、 $-\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{OCF}_2-$ 、 $-\text{CF}_2\text{O}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}-\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 又は $-\text{C}\equiv\text{C}-$ を表し、

OL が 2 又は 3 であって $\text{L}^{\text{L}2}$ が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、 OL が 2 又は 3 であって $\text{B}^{\text{L}3}$ が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良いが、式 (L-1-1. 3) で表される化合物を除く。)

[請求項4]

更に一般式 (M) で表される化合物を 1 種類又は 2 種類以上含有する請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の組成物。

[化3]



(式中、 $\text{R}^{\text{M}1}$ は炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表し、該アルキル

基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH_2-$ はそれぞれ独立して $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ によって置換されていてもよく、

PM は、0、1、2、3 又は 4 を表し、

C^{M1} 及び C^{M2} はそれぞれ独立して、

(d) 1, 4-シクロヘキシレン基（この基中に存在する 1 個の $-CH_2-$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH_2-$ は $-O-$ 又は $-S-$ に置き換えられてもよい。）及び

(e) 1, 4-フェニレン基（この基中に存在する 1 個の $-CH=$ 又は隣接していない 2 個以上の $-CH=$ は $-N=$ に置き換えられてもよい。）

からなる群より選ばれる基を表し、上記の基 (d)、基 (e) はそれぞれ独立してシアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されていても良く、

K^{M1} 及び K^{M2} はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 又は $-C\equiv C-$ を表し、

PM が 2、3 又は 4 であって K^{M1} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、 PM が 2、3 又は 4 であって C^{M2} が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良く、

X^{M1} 及び X^{M3} はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子又はフッ素原子を表し、

X^{M2} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、トリフルオロメチル基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基又は 2, 2, 2-トリフルオロエチル基を表す。ただし、一般式 (i) で表される化合物及び一般式 (M-3) で表される化合物を除く。）

[請求項5] 請求項 1 に記載の組成物を使用した液晶表示素子。

[請求項6] 請求項 1 に記載の組成物を使用した I P S 素子又は F F S 素子。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/073393

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C09K19/34(2006.01)i, C09K19/12(2006.01)i, C09K19/14(2006.01)i, C09K19/16(2006.01)i, C09K19/18(2006.01)i, C09K19/20(2006.01)i, C09K19/24(2006.01)i, C09K19/30(2006.01)i, C09K19/42(2006.01)i, G02F1/13(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C09K19/34, C09K19/12, C09K19/14, C09K19/16, C09K19/18, C09K19/20, C09K19/24, C09K19/30, C09K19/42, G02F1/13

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2014
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2014	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2014

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CAPLUS/REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2011-506707 A (Merck Patent GmbH), 03 March 2011 (03.03.2011), claims; examples M1 to M6, M8 to M10, M28, M33, M56 & US 2010/0320420 A1 & EP 2222816 A1 & WO 2009/080261 A1 & DE 102008024866 A1 & KR 10-2010-0110336 A & CN 101932669 A & TW 200936732 A	1-6
X	WO 2012/079676 A1 (Merck Patent GmbH), 21 June 2012 (21.06.2012), claims; examples M3 to M4, M7 & JP 2014-506265 A & US 2013/0256596 A1 & EP 2652087 A1 & DE 102011118786 A & CN 103261371 A & KR 10-2013-0132915 A & TW 201235454 A	1-6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
01 December, 2014 (01.12.14)

Date of mailing of the international search report
09 December, 2014 (09.12.14)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/073393

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2011-514410 A (Merck Patent GmbH), 06 May 2011 (06.05.2011), claims; example 12 & US 2011/0001089 A1 & EP 2242819 A1 & WO 2009/103495 A1 & DE 102009009414 A & KR 10-2010-0125335 A & CN 101945976 A & TW 200946650 A	1-6
X	JP 2006-328399 A (Merck Patent GmbH), 07 December 2006 (07.12.2006), claims; examples 17 to 18 & US 2006/0278850 A1 & EP 1726633 A1 & DE 602006004250 D & KR 10-2006-0121690 A & CN 1869792 A & AT 417910 T & KR 10-2013-0044253 A & TW 201329210 A	1-6
X	JP 2006-508150 A (Merck Patent GmbH), 09 March 2006 (09.03.2006), claims; examples M20, M22 & US 2006/0061699 A1 & EP 1565540 A1 & WO 2004/048501 A1 & DE 10353658 A1 & KR 10-2005-0086861 A & CN 1717468 A & AT 374232 T & AU 2003302394 A & TW 00I320054 B	1-6
X	WO 2009/112153 A1 (Merck Patent GmbH), 17 September 2009 (17.09.2009), claims; examples 1 to 2 & US 2011/0024682 A1 & DE 102009010578 A & KR 10-2011-0002460 A & TW 200951206 A	1-6
A	JP 5170602 B1 (DIC Corp.), 11 January 2013 (11.01.2013), claims; example 8 (liquid crystal composition LC-8) & EP 2684935 A1 & WO 2013/175645 A1 & KR 10-2013-0142101 A & CN 103562345 A & TW 201348413 A	1-6

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. C09K19/34(2006.01)i, C09K19/12(2006.01)i, C09K19/14(2006.01)i, C09K19/16(2006.01)i,
C09K19/18(2006.01)i, C09K19/20(2006.01)i, C09K19/24(2006.01)i, C09K19/30(2006.01)i,
C09K19/42(2006.01)i, G02F1/13(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. C09K19/34, C09K19/12, C09K19/14, C09K19/16, C09K19/18, C09K19/20, C09K19/24, C09K19/30, C09K19/42,
G02F1/13

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 4 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 4 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 4 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAplus/REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2011-506707 A (メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベ シュレンクテル ハフツング) 2011.03.03, 特許請求の範囲及び実 施例M1-M6、M8-M10、M28、M33、M56 & US 2010/0320420 A1 & EP 2222816 A1 & WO 2009/080261 A1 & DE 102008024866 A1 & KR 10-2010-0110336 A & CN 101932669 A & TW 200936732 A	1-6

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

0 1 . 1 2 . 2 0 1 4

国際調査報告の発送日

0 9 . 1 2 . 2 0 1 4

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

内藤 康彰

4 V

4 8 6 4

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 8 3

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	WO 2012/079676 A1 (MERCK PATENT GMBH) 2012.06.21, 請求の範囲及び実施例M3-M4、M7 & JP 2014-506265 A & US 2013/0256596 A1 & EP 2652087 A1 & DE 102011118786 A & CN 103261371 A & KR 10-2013-0132915 A & TW 201235454 A	1-6
X	JP 2011-514410 A (メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング) 2011.05.06, 特許請求の範囲及び実施例12 & US 2011/0001089 A1 & EP 2242819 A1 & WO 2009/103495 A1 & DE 102009009414 A & KR 10-2010-0125335 A & CN 101945976 A & TW 200946650 A	1-6
X	JP 2006-328399 A (メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフトング) 2006.12.07, 特許請求の範囲及び実施例17-18 & US 2006/0278850 A1 & EP 1726633 A1 & DE 602006004250 D & KR 10-2006-0121690 A & CN 1869792 A & AT 417910 T & KR 10-2013-0044253 A & TW 201329210 A	1-6
X	JP 2006-508150 A (メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフトング) 2006.03.09, 特許請求の範囲及び実施例M20、M22 & US 2006/0061699 A1 & EP 1565540 A1 & WO 2004/048501 A1 & DE 10353658 A1 & KR 10-2005-0086861 A & CN 1717468 A & AT 374232 T & AU 2003302394 A & TW 001320054 B	1-6
X	WO 2009/112153 A1 (MERCK PATENT GMBH) 2009.09.17, 請求の範囲及び実施例1-2 & US 2011/0024682 A1 & DE 102009010578 A & KR 10-2011-0002460 A & TW 200951206 A	1-6
A	JP 5170602 B1 (D I C株式会社) 2013.01.11, 特許請求の範囲及び実施例8 (液晶組成物LC-8) & EP 2684935 A1 & WO 2013/175645 A1 & KR 10-2013-0142101 A & CN 103562345 A & TW 201348413 A	1-6