

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】 第 3 部門第 3 区分  
【発行日】 平成 18 年 10 月 12 日 (2006.10.12)

【公表番号】 特表 2006-503133 (P2006-503133A)  
【公表日】 平成 18 年 1 月 26 日 (2006.1.26)  
【年通号数】 公開・登録公報 2006-004  
【出願番号】 特願 2004-544065 (P2004-544065)  
【国際特許分類】

**C 0 8 L 69/00 (2006.01)**

**C 0 8 J 3/22 (2006.01)**

**C 0 8 K 5/00 (2006.01)**

C 0 8 L 27/18 (2006.01)

【F I】

C 0 8 L 69/00

C 0 8 J 3/22 C E W

C 0 8 K 5/00

C 0 8 L 69/00

C 0 8 L 27:18

【手続補正書】

【提出日】 平成 18 年 8 月 25 日 (2006.8.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポリカーボネートまたはポリエステルカーボネート、P T F E 3 0 ～ 7 0 重量% 含有 P T F E ブレンド 0 . 2 ～ 0 . 6 重量%、および有機難燃性塩 (organic flame-retardant salts) 0 . 0 1 ～ 0 . 1 重量% を含有する組成物。

【請求項 2】

P T F E ブレンドおよび有機難燃性塩の総量が 0 . 6 5 重量% 以下であることを特徴とする、請求項 1 記載の組成物。

【請求項 3】

対応する構成成分が溶融コンパウンドされることを特徴とする、請求項 1 記載の組成物の調製方法。

【請求項 4】

成形体および押出物の調製のための、請求項 1 記載の組成物の使用。

【請求項 5】

請求項 1 記載の組成物から調製した成形体および押出物。