

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①① N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 700 280

②① N° d'enregistrement national : **93 00129**

⑤① Int Cl⁵ : B 05 D 3/12, 1/06, B 05 B 13/00, 15/00

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 08.01.93.

③⑦ Priorité :

⑦① Demandeur(s) : BENZAKI Daniel — FR.

⑦② Inventeur(s) : BENZAKI Daniel.

④③ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 13.07.94 Bulletin 94/28.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire : Cabinet Jullien.

⑤④ Procédé de traitement de pièces non conductrices, appareil pour mettre en œuvre le procédé et produits obtenus à l'aide du procédé.

⑤⑦ La présente invention concerne un procédé de traitement de pièces non conductrices. Elle concerne aussi un appareil pour mettre en œuvre le procédé. Elle concerne aussi des produits obtenus à l'aide du procédé.

Selon l'invention, la pièce non conductrice doit être traitée à l'aide de moyens électrostatiques, que ce soit un traitement de surface comme un grenaillage ou une peinture électrostatique, notamment en poudre. La pièce à poudrer à l'aide d'une poudre conductrice est préalablement recouverte d'une première couche d'un matériau électroconducteur. La zone à traiter de la pièce à peindre est placée à un potentiel électrique de référence et de la peinture en poudre est projetée par des moyens électrostatiques pour être temporairement fixée sur la première couche. Enfin, la pièce peinte est passée dans un moyen de traitement de fixation de la seconde couche sur la première.

FR 2 700 280 - A1



Procédé de traitement de pièces non conductrices,
appareil pour mettre en oeuvre le procédé, produits obtenus à
l'aide du procédé.

5 La présente invention concerne un procédé de
traitement de pièces non conductrices. Elle concerne aussi
un appareil pour mettre en oeuvre le procédé. Elle concerne
aussi des produits obtenus à l'aide du procédé.

10 Dans l'art antérieur, on a déjà proposé des traitements
qui consistent à recouvrir la surface de pièces conductrices
comme des éléments de carrosserie métallique par un procédé de
peinture électrostatique.

15 Dans un tel cas, la pièce est portée à un potentiel de
référence et une buse de projection éjecte de la peinture sous
forme de bulles ou de filets fluides qui sont chargés à un
autre potentiel accélérateur pour venir frapper et se fixer
sur la surface de la pièce à peindre.

 Des peintures spéciales ont été développées pour
améliorer les rendements et la durabilité de tels revêtements.

20 Dans un autre procédé, au lieu de partir de peintures
liquides, on utilise des peintures à base de poudres. Ces
poudres sont ensuite passées dans un réacteur, comme un four,
et sont par exemple polymérisées de façon à constituer des
couches uniformes et durables.

25 On a aussi proposé de recouvrir par des moyens
électrostatiques des pièces non conductrices de peintures
liquides conductrices. A cette fin, comme la pièce est non
conductrice, on dispose derrière elle une contre- électrode de
forme adaptée placée à un potentiel de référence convenable.

30 Mais, une telle contre- électrode ne permet pas de
réaliser des peintures par poudrage. De plus, la contre-
électrode est un dispositif coûteux et qui exige d'être
adaptée à une forme de pièce unique. Il faut donc en changer
quand l'installation de peinture reçoit une nouvelle pièce.

35 L'invention permet d'apporter remède à ces
inconvénients. En effet, elle concerne un procédé de
traitement qui consiste à :

- déposer une première couche d'un matériau conducteur et adhérent sur au moins la zone de la pièce non conductrice à recouvrir ;

- placer la pièce à traiter à un potentiel de référence
5 par l'intermédiaire de la couche d'un matériau conducteur et adhérent ;

- projeter par des moyens électrostatiques un matériau de traitement.

Selon un autre aspect de l'invention, dans lequel le
10 traitement est un recouvrement comme une peinture, le procédé comporte ensuite une étape où l'on fait passer la pièce traitée dans un réacteur de fixation de la couche de matériau de traitement sur la surface de la pièce.

L'invention concerne aussi un appareil destiné à mettre
15 en oeuvre le procédé de l'invention. Un tel appareil comporte notamment :

- un moyen pour recouvrir une pièce non conductrice au point de vue électrique à traiter d'une première couche d'un matériau conducteur et adhérent ;

20 - un moyen de connexion de la zone recouverte à un premier potentiel électrique ;

- un moyen de projection électrostatique d'un matériau de traitement.

Selon un autre aspect de l'invention, l'appareil
25 comporte aussi un moyen de fixation du matériau de traitement sur la pièce recouverte.

L'invention concerne enfin le produit issu du procédé de l'invention, produit constitué d'une pièce non conductrice recouverte d'une première couche conductrice et d'une seconde
30 couche d'un matériau de recouvrement fixée, ou présentant une surface traitée suite à l'exécution du procédé de l'invention.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus nettement à l'aide de la description qui suit. En particulier, la suite de la
35 description concerne principalement de la peinture. D'autres matériaux de recouvrement sont envisagés.

L'invention concerne d'une manière générale le

traitement de pièces non conductrices à l'aide de moyens électriques. Ce traitement est notamment constitué par un traitement de surface ou par une peinture

En effet, selon l'invention, il est possible de
5 réaliser dans une large mesure des traitements de surface de pièces non conductrices avec des moyens électrostatiques ou du même genre. Un exemple d'un tel traitement est le durcissement par impacts dans lequel la pièce non conductrice est recouverte au moins temporairement d'une première couche d'un
10 matériau électroconducteur et portée à un potentiel de référence.

Puis, un second matériau de recouvrement, électroconducteur, est projeté à l'aide d'une machine d'accélération, par exemple électrostatique, pour venir faire
15 des impacts contrôlés sur la surface traitée.

Le second matériau ne reste pas alors longtemps sur la surface recouverte, mais modifie l'aspect physique de la surface de la pièce recouverte. Une application voisine est désignée sous le nom de "grenaillage" qui permet de produire
20 des pièces dont la surface présente un aspect différent après traitement. Dans ce cas, comme dans le cas précédent, le second matériau, dit de recouvrement, est constitué par des particules, comme des sphères en matériau dur, qui, accélérés dans le flux du second matériau, par exemple parce qu'elles
25 sont elles mêmes conductrices, viennent marquer la surface de la pièce non conductrice, recouverte de la première couche conductrice adhérente.

La seconde couche dite de recouvrement ne reste pas sur la pièce, en particulier si elle ne réagit pas chimiquement
30 avec la surface traitée. De plus, la première couche peut être elle aussi retirée de la surface de la pièce, par un traitement mécanique comme un ponçage ou érosion, ou par un traitement physico- chimique comme un nettoyage avec un flux de nettoyage comme un solvant.

35 Dans la suite de la description, le recouvrement est une peinture, le matériau utilisé étant une peinture en poudre.

Dans un mode de réalisation de l'invention, la pièce à traiter est placée dans un bac de trempage pour recevoir la couche du matériau conducteur et adhérent. Ce matériau peut se présenter sous forme d'un granulat, ou d'un liquide, ou toute
5 autre convenable susceptible de produire une couche adhérente sur la pièce.

Dans un mode de réalisation, le dépôt de la première couche du matériau conducteur et adhérent se fait par pulvérisation. Dans ce cas, l'appareil de l'invention comporte
10 au moins une buse montée sur au moins un appareil de pulvérisation dont la zone de projection recouvre la zone à traiter. Les deux méthodes de pulvérisation et de trempage peuvent être utilisées concurremment selon la pièce à traiter et le matériau électroconducteur adhérent utilisé.

15 La première couche du matériau conducteur et adhérent peut elle-même être constituée de plusieurs couches accumulées les unes sur les autres après des opérations de modifications de leur état physico-chimique comme une opération de séchage ou encore de polymérisation. Plusieurs
20 matériaux conducteurs et adhérents peuvent aussi être utilisés si plusieurs couches composent la première couche.

Dans un mode de réalisation, l'appareil de pulvérisation est contrôlé par un automate de pulvérisation dont les paramètres d'utilisation sont réglés préalablement
25 pour obtenir des épaisseurs de la première couche et pour produire une première couche présentant une bonne adhérence sur le produit à peindre. De même, dans le cas d'un trempage, les paramètres de trempage peuvent être contrôlés pour les mêmes objectifs.

30 Dans un mode de réalisation, le matériau conducteur est à base de métaux ferreux dans un solvant convenable.

Dans un autre mode de réalisation, le matériau conducteur comporte des particules de corps électroconducteurs comme de la poudre de Ni ou d'Al.

35 De façon à réaliser une première couche de faible épaisseur, le matériau électroconducteur est à fort pourcentage d'extraits secs.

On a trouvé de bons résultats dans le procédé de l'invention en utilisant à titre de matériau conducteur et adhérent un corps électroconducteur ayant un point d'éclair de 12°.

5 La première couche de matériau électroconducteur permettra aux poudres déposées ultérieurement de se maintenir avant leur traitement de fixage.

 La pièce à peindre est fixée sur une suspension par l'intermédiaire d'un conducteur électrique qui permet alors de
10 placer la pièce à peindre à un premier potentiel comme la masse électrique de l'appareil de peinture.

 Pour permettre une bonne liaison électrique, la zone à peindre et la partie de la suspension en contact avec la pièce à peindre sont recouvertes de la première couche de matériau
15 électroconducteur.

 Lors de l'étape suivante du procédé de l'invention, la zone à peindre est recouverte par un procédé connu avec une poudre de peinture.

 Dans un mode de réalisation, la poudre est de type
20 thermoplastique.

 Dans un mode de réalisation, la poudre est de type thermodurcissable.

 Selon l'invention, la poudre est appliquée sur la zone à peindre à l'aide d'un appareil de poudrage électrostatique,
25 connu en soi. A cet effet, l'appareil de poudrage est porté à un potentiel d'accélération de la poudre par rapport au potentiel de surface auquel se trouve placée la zone à peindre.

 Selon le type du matériau constituant la pièce à
30 peindre, on peut donc choisir une gamme de poudres de peintures qui adhèrent convenablement sur la première couche avant leur traitement final.

 Dans le premier mode de réalisation, le traitement adapté à une poudre thermodurcissable est un passage à un four
35 de fusion. Dans ce cas, le réacteur de sortie de l'appareil de l'invention est un four de fusion.

 Dans le second mode de réalisation, le traitement

adapté à une poudre thermoplastique est un passage au four de polymérisation. Dans ce cas, le réacteur de sortie de l'appareil de l'invention est un four de polymérisation.

5 Dans tous les cas, le traitement de réaction sera fonction de la poudre employée pour réaliser le poudrage et du matériau constituant la pièce à peindre. L'appareil de l'invention peut comporter une combinaison de moyens de traitement de fixation pour permettre son utilisation dans de nombreuses applications.

10 Lors d'essais comparatifs, le procédé de l'invention a été appliqué avec succès à divers matériaux non conducteurs comme le bois, le bois aggloméré, le bois latté, le verre et divers matériaux plastiques.

15 Lors d'essais comparatifs, le procédé de l'invention a été appliqué avec succès sur des formes simples comme des surfaces planes, ou complexes comme des trous entre deux surfaces planes, ou encore des surfaces gauches.

20 L'un des avantages de l'invention est de permettre d'utiliser largement des produits et des appareils disponibles couramment dans le commerce.

L'appareil de l'invention peut être réalisé sur la base d'un automate doté d'un calculateur central reconnaissant le type de la pièce à peindre, et sélectionnant les paramètres du procédé de l'invention à appliquer pour atteindre un résultat
25 convenable.

REVENDECATIONS.

1. Procédé de traitement qui consiste à :

- déposer une première couche d'un matériau conducteur et adhérent sur au moins la zone de la pièce non conductrice à
5 traiter ;

- placer la pièce à traiter à un potentiel de référence par l'intermédiaire de la première couche d'un matériau conducteur et adhérent ;

- projeter par des moyens électrostatiques un matériau
10 de traitement.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le traitement est un traitement de surface comme un durcissement ou un grenaillage, caractérisé en ce que le matériau de traitement, électroconducteur, est projeté à l'aide d'une
15 machine d'accélération, par exemple électrostatique, pour venir faire des impacts contrôlés sur la surface traitée, de façon à modifier la surface de la pièce recouverte.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la première couche est retirée de la surface de la pièce,
20 par un traitement mécanique comme un ponçage ou érosion, ou par un traitement physico- chimique comme un nettoyage avec un flux de nettoyage comme un solvant.

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le traitement est un recouvrement comme une peinture, caractérisé
25 en ce qu'il comporte ensuite une étape où l'on fait passer la pièce traitée dans un réacteur de fixation de la couche de matériau de traitement, comme une peinture, en poudre notamment, sur la surface de la pièce.

5. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
30 en ce que la première couche d'un matériau conducteur et adhérent est déposée sur la surface de la pièce à traiter par trempage et/ou par pulvérisation.

6. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que on exécute la première couche du
35 matériau conducteur et adhérent en exécutant plusieurs couches accumulées les unes sur les autres, des opérations de modifications de leur état physico- chimique comme une

opération de séchage ou encore de polymérisation pouvant séparer chaque accumulation.

7. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'étape de placer la pièce à traiter à un potentiel de référence comporte une étape de fixation sur une suspension par l'intermédiaire d'un conducteur électrique qui permet alors de placer la pièce à traiter à un premier potentiel comme la masse électrique., et en ce que pour permettre une bonne liaison électrique, la zone à traiter et la partie de la suspension en contact avec la pièce à traiter sont recouvertes de la première couche de matériau électroconducteur.

8. Appareil destiné à mettre en oeuvre le procédé de l'invention, qui comporte notamment :

- un moyen pour recouvrir une pièce à traiter, non conductrice au point de vue électrique, d'une première couche d'un matériau conducteur et adhérent ;

- un moyen de connexion de la zone recouverte à un premier potentiel électrique ;

- un moyen de projection électrostatique d'un matériau de traitement.

9. Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce que le moyen pour recouvrir une pièce à traiter, non conductrice au point de vue électrique, d'une première couche d'un matériau conducteur et adhérent est constitué par au moins l'un des moyens suivants, pris séparément ou en combinaison :

- un bac de trempage qui reçoit la pièce à traiter placée dans un bain dudit matériau conducteur et adhérent ;

- au moins une buse montée sur au moins un appareil de pulvérisation dont la zone de projection recouvre la zone à traiter.

10. Appareil selon la revendication 8 ou 9, pour exécuter des traitements de surface de pièces non conductrices avec des moyens électrostatiques ou du même genre, comme le durcissement par impacts, dans lesquels la pièce non conductrice est recouverte au moins temporairement d'une première couche d'un matériau électroconducteur et portée à un

potentiel de référence, caractérisé en ce qu'il comporte une machine d'accélération, par exemple électrostatique, pour projeter le second matériau de traitement, électroconducteur, pour venir faire des impacts contrôlés sur la surface traitée
5 et modifier l'aspect et/ ou l'état physique de la surface de la pièce recouverte.

11. Appareil selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen de modification de l'état physico-chimique, comme une opération de séchage ou encore de
10 polymérisation, d'au moins une couche accumulée dans la première couche du matériau conducteur et adhérent.

12. Appareil selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce que le matériau de traitement est constitué par des particules, comme des sphères en matériau dur, qui,
15 accélérés dans le flux dudit matériau, par exemple parce qu'elles sont elles mêmes conductrices, viennent marquer la surface de la pièce non conductrice, recouverte de la première couche conductrice adhérente.

13. Appareil selon l'une des revendications 8 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen pour retirer la
20 couche de matériau conducteur et adhérent et/ ou la couche de traitement, en particulier si elle ne réagit pas chimiquement avec la surface traitée, par un traitement mécanique comme un ponçage ou érosion, ou par un traitement physico- chimique
25 comme un nettoyage avec un flux de nettoyage comme un solvant.

14. Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comporte aussi un moyen de fixation du matériau de traitement sur la pièce recouverte.

15. Appareil selon la revendication 14, caractérisé en
30 ce que le moyen de fixation comporte un four de fusion pour un traitement adapté à un matériau de recouvrement thermodurcissable et/ ou un four de polymérisation pour un traitement adapté à un matériau de recouvrement thermoplastique.

35 16. Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce que la pièce à traiter est fixée sur une suspension par l'intermédiaire d'un conducteur électrique qui permet alors de

placer la pièce à peindre à un premier potentiel comme la masse électrique de l'appareil de peinture.

17. Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce que le moyen de projection comporte un appareil de poudrage électrostatique, pour appliquer la peinture en poudre sur la zone à peindre.

18. Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce que le moyen de fixation comporte un four de fusion pour un traitement adapté à un matériau de recouvrement thermodurcissable et/ ou un four de polymérisation pour un traitement adapté à un matériau de recouvrement thermoplastique.

19. Appareil selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il est contrôlé par un automate qui contrôle les paramètres de commande des moyens de recouvrement de la couche de matériau conducteur et adhérent, de projection électrostatique, de fixation de la couche de traitement et/ ou d'enlèvement de la couche de matériau conducteur et adhérent et/ ou de la couche de traitement.

20. Produit issu du procédé de l'invention, produit constitué d'une pièce non conductrice recouverte d'une couche d'un matériau conducteur et adhérent et d'une couche d'un matériau de recouvrement fixée, ou présentant une surface traitée suite à l'exécution du procédé de l'invention.

21. Produit selon la revendication 20, caractérisé en ce que le matériau conducteur et adhérent est à base de métaux ferreux dans un solvant convenable.

22. Produit selon la revendication 20, caractérisé en ce que le matériau conducteur et adhérent comporte des particules de corps électroconducteurs comme de la poudre de Ni ou d'Al.

23. Produit selon la revendication 20, caractérisé en ce que, de façon à réaliser une première couche de faible épaisseur, le matériau électroconducteur est à fort pourcentage d'extraits secs.

24. Produit selon la revendication 20, caractérisé en ce que le matériau conducteur et adhérent est un corps

électroconducteur ayant un point d'éclair de 12°.

25. Produit selon la revendication 20, caractérisé en ce que le matériau de traitement est un corps, comme une peinture en poudre de type thermoplastique, ou de type
5 thermodurcissable.

26. Produit selon la revendication 20, caractérisé en ce que la pièce à traiter est réalisée dans un matériau non conducteur comme le bois, le bois aggloméré, le bois latté, le verre et divers matériaux plastiques, et en ce qu'elle
10 présente des formes simples comme des surfaces planes, ou complexes comme des trous entre deux surfaces planes, ou encore des surfaces gauches.

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9300129
FA 480353

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	US-I-T982004 (KLUSENDORF ET AL.) * le document en entier * ---	1,4-9, 14-18, 20,25-26
X	US-A-4 013 804 (S.A.GRUTZMAN) * colonne 5, ligne 50 - colonne 7, ligne 20 * * colonne 11, ligne 53 - ligne 57; revendications * ---	1,5,8-9, 16,20, 25-26
X	FR-A-2 062 262 (RANSBURG ELECTRO-COATING CORP.) * le document en entier * -----	1,5,8-9, 16,20, 23,25-26
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CL5)
		B05D B24C C03C C08J
Date d'achèvement de la recherche 29 SEPTEMBRE 1993		Examineur BROTHIER J.L.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		