【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和5年12月18日(2023.12.18)

【国際公開番号】WO2021/200647
【出願番号】特願2021-517705(P2021-517705)
【国際特許分類】
C08F222/18(2006.01)
【FI】
C08F222/18

【手続補正書】
【提出日】令和5年12月8日(2023.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラス転移温度が２０℃以上８０℃以下の重合体からなる粒子であって、重合体粒子からなる粒子膜の弾性率が０．５ＧＰａ以上１．７ＧＰａ以下、水中での体積平均粒子径が１００～５００ｎｍであることを特徴とする、フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体由来の構造単位を含む重合体粒子。
【請求項２】
前記重合体粒子において、ゲル分率が０．７以上１．０以下であることを特徴とする、請求項１に記載の重合体粒子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
本発明の重合体粒子は、ガラス転移温度が２０℃以上８０℃以下の重合体からなる粒子であって、重合体粒子からなる粒子膜の弾性率が０．５ＧＰａ以上１．７ＧＰａ以下、水中での体積平均粒子径が１００～５００ｎｍであることを特徴とする、フッ素含有（メタ）アクリル酸エステル単量体由来の構造単位を含む重合体粒子である。