【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成18年8月24日(2006.8.24)

【公開番号】特開2005-60551(P2005-60551A)
【公開日】平成17年3月10日(2005.3.10)
【年通号数】公開・登録公報2005-010
【出願番号】特願2003-293051(P2003-293051)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｇ　18/00　(2006.01)
Ｃ０８Ｇ 101/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｇ　18/00　H
Ｃ０８Ｇ　18/00　H
Ｃ０８Ｇ 101:00

【手続補正書】
【提出日】平成18年7月6日(2006.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
比較例３
表２に従って、実施例１のポリオール成分に、さらに、整泡剤－１（ＳＺ－１６７１、日本ユニカー（株）製　）０．８重量部を加え、イソシアネート成分を混合し発泡して、接着強度を測定した。ポリオール成分中の整泡剤－１の０．８重量部は、ポリイソシアネート化合物１００重量部に対して、整泡剤－１の０．５重量部に相当する。比較例３は、実施例５における整泡剤－１を予めポリオール成分のみに混合したものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
難燃剤：
トリエチルホスフェート（ＴＥＰ）
整泡剤：
ＳＺ－１６７１、Ｌ－５４２０：日本ユニカー（株）製
アミン触媒：
Ｎ，Ｎ’，Ｎ”，－トリス（３－ジメチルアミノプロピル）ヘキサヒドロ－Ｓ－トリアジン