

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第5区分

【発行日】令和6年12月23日(2024.12.23)

【公開番号】特開2023-75309(P2023-75309A)

【公開日】令和5年5月30日(2023.5.30)

【年通号数】公開公報(特許)2023-099

【出願番号】特願2023-42660(P2023-42660)

【国際特許分類】

D 0 7 B 1/02(2006.01)

D 0 2 G 3/36(2006.01)

10

【F I】

D 0 7 B 1/02

D 0 2 G 3/36

【手続補正書】

【提出日】令和6年12月13日(2024.12.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

内層と外層とで構成される二重ロープ構造体であって、

前記内層は、ヤーン強度 20 cN/dtex 以上であり、ヤーン弾性率 400 cN/dtex 以上である高強度・高弾性率繊維で構成され、

前記二重ロープ構造体を所定の長さで切断した切断部のロープ長に対する、前記切断部の内層を構成するヤーンのヤーン長の平均値の比が、ヤーン長/ロープ長として 1.005 以上 1.200 以下である、二重ロープ構造体。

30

40

50