



B68p3/00

BIBLIOTEKA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 39669

Kl. 56 a, 2

Karol Cieślik

Rudawa, Polska

Sposób wytwarzania materiału wyściółkowego do robót tapicerskich z pochw dojrzałych kolb kukurydzy

Patent trwa od dnia 10 stycznia 1956 r.

W związku z trudnościami w otrzymywaniu oryginalnej trawy morskiej sprowadzanej z zagranicy, a używanej do wyściółki przy wszelkich robotach tapicerskich, zastosowano w myśl wynalazku do tego rodzaju robót materiał zastępczy, otrzymywany z pochw dojrzałych kolb kukurydzy, który w zupełności zastępuje importowaną trawę morską, a nawet jest od niej trwalszy, gdyż posiada większą wytrzymałość na ścieranie.

W celu otrzymania materiału wyściółkowego należy **pochwy** otrzymane z dojrzałych kolb kukurydzy najpierw **poszarpać** podłużnie ręcznie lub mechanicznie w szarpaczu włókienniczym, po czym **poszarpane** pochwy lekko zwilżyć wodą i następnie **skręcić** w sznury o dowolnej długości, podobnie jak przy wyrobie sznurów konopnych. **Skręcone** sznury należy gotować w wodzie około pół godziny i po prze-

gotowaniu w całości dobrze wysuszyć, a po wysuszeniu sznury rozkręcić ręcznie lub mechanicznie za pomocą trzepaczek tapicerskich.

Po wykonaniu powyższych czynności otrzymuje się gotowy materiał wyściółkowy, zastępujący trawę morską i nadający się do wykonywania wszelkich tapicerskich robót wyściółkowych.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania materiału wyściółkowego do robót tapicerskich z pochw dojrzałych kolb kukurydzy, znamieny tym, że wysuszone pochwy są rozwłókniane, a następnie **skręcane** w sznury, gotowane w wodzie, po czym po wysuszeniu podlegają rozkręcaniu i trzepaniu.

Karol Cieślik