

B29h, 9/02

Warszawa, 17 grudnia 1937 r.

B29h 9/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 25580.

Kl. 39a, 8/05.

International Latex Processes Limited
(St. Peter's Port, Wielka Brytania).

39a⁶, 9/02

Sposób ciągłego wytwarzania z wodnych dyspersji kauczukowych arkuszy materiału.

Patent dodatkowy do patentu nr 21980.

Zgłoszono 18 czerwca 1935 r.
Udzielono 30 września 1937 r.

Pierwszeństwo: 12 września 1934 r. (Wielka Brytania).
Najdłuższy czas trwania patentu do 23 sierpnia 1950 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy odmiany sposobu wytwarzania materiałów z dyspersji kauczukowych według patentu nr 21 980.

W patencie nr 21 980 opisano sposób ciągłego wytwarzania z wodnych dyspersji kauczuku arkuszy materiału, składającego się z masy kauczukowej lub masy, zawierającej kauczuk, albo zawierającego takie masy, polegający na tym, że dyspersje te przeprowadza się ewentualnie wraz z podstawowym materiałem włóknistym między obracającymi się walcami lub przesuwającymi się taśmami okrężnymi koagulując

wodne dyspersje podczas przechodzenia ich przez walce lub taśmy.

Wynalazek niniejszy dotyczy odmiany sposobu powyższego w zastosowaniu do wytwarzania arkuszy, zawierających wspomniany podstawowy materiał włóknisty, która polega na tym, że podstawowy materiał włóknisty, jako to tkaninę wełnianą, bawełnianą, sznury równoległe i t. d., powleka się wodną dyspersją kauczuku lub nakłada nań tę dyspersję przed przeprowadzeniem dyspersji wraz z materiałem włóknistym między walcami lub taśmami

okreżnymi, czyli przed koagulowaniem dyspersji kauczukowej.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób ciągłego wytwarzania z wodnych dyspersji kauczuku arkuszy materiału, składającego się z masy kauczukowej lub masy, zawierającej kauczuk, albo zawierającego takie masy, przez przeprowadzanie dyspersji ewentualnie wraz z podstawowym materiałem włóknistym między obracającymi się walcami lub przesuwającymi się taśmami określonymi według patentu nr 21 980, w zastosowaniu do wytwarzania ar-

kuszy z masy kauczukowej, zawierających wzmiankowany materiał włóknisty, znamienny tym, że podstawowy materiał włóknisty powleka się wodną dyspersją kauczuku lub nakłada nań tę dyspersję przed przeprowadzaniem dyspersji wraz z materiałem włóknistym między walcami lub taśmami, czyli przed koagulowaniem dyspersji kauczukowej.

International Latex
Processes Limited.
Zastępca: K. Czempiński,
rzecznik patentowy.