



Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 4633/86 (51) Int. Cl. 4: C 08 J 9
- (22) Indleveringsdag:.... 29 sep 1986
- (24) Løbedag:..... 29 sep 1986
- (41) Alm. tilgængelig:.... 31 mar 1987
- (62) Stamansøgningsnummer:.....
- (86) International ansøgning nr.:... -
- (86) International indleveringsdag:
- (85) Videreførselsdag:
- (30) Prioritet: 30 sep 1985 US 781833
- (71) Ansøger: *PENNWALT CORPORATION, Philadelphia, US
- (72) Opfinder: Chester J. *Kmiec,, US
Michael F. *Novits,, US
- (74) Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard A/S, Adelgade 15, 1304, København K

- (54) Fremgangsmåde til skumning og vulkanisering af elastomere polymere
- (57) Sammendrag

SAMMENDRAG

4633-86

Man fremstiller tværbundne svampe med forskellige massefylder og med en lukket cellestruktur på basis af en blanding af en vulkaniserbar elastomer, vulkaniseringsbestanddele, der er svovl eller svovldonorforbindelser, sammen med metaloxider og/eller svovlvulkaniseringsacceleratoerr og et t-alkylhydraziniumsalt og/eller carbo-nylhydrazin. De tværbundne svampe har ensartede cellulære strukturer og kan let fremstilles med den ønskede massefylde.