


Warszawa, 14 czerwca 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



0064 5/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26486.

Kl. 8 I, 3.

Romuald Dobrowolski
(Wilno, Polska).

Sposób wyrobu izolacyjnego materiału budowlanego.

Zgłoszono 31 grudnia 1935 r.

Udzielono 9 kwietnia 1938 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyrobu izolacyjnego materiału budowlanego, składającego się z kilku warstw tektury, przesyconej ciekłą masą bitumiczną, składającą się z bitumu naftowego oraz smoły pogazowej, otrzymywanej przy suchej destylacji węgla, drzewa lub torfu, a następnie prasowanych pod ciśnieniem.

Otrzymany w ten sposób materiał odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie oraz nieprzepuszczalnością względem gazów i cieczy, znajdujących się pod ciśnieniem.

Materiał ten może być użyty do wyrobu płyt izolacyjnych i konstrukcyjnych (do izolacji fundamentów, ścian, dachów, zbior-

ników i t. d.), do wyrobu rur do cieczy i gazów oraz do wyrobu innych przedmiotów.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wyrobu izolacyjnego materiału budowlanego, znamienny tym, że dowolną liczbę arkuszy lub pasów tektury nasycy się ciekłą masą bitumiczną, składającą się z bitumu naftowego oraz smoły pogazowej, otrzymywanej przy suchej destylacji węgla, drzewa lub torfu, po czym arkusze lub pasy tektury układa się jeden na drugim i łączy się w jednolitą całość przez prasowanie pod ciśnieniem.

Romuald Dobrowolski.