

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



WIPO | PCT



(10) Numéro de publication internationale
WO 2023/118766 A1

(43) Date de la publication internationale
29 juin 2023 (29.06.2023)

(51) Classification internationale des brevets :

C04B 41/45 (2006.01) C04B 35/622 (2006.01)
C04B 41/00 (2006.01) C04B 41/87 (2006.01)
B01L 3/04 (2006.01) H01M 4/139 (2010.01)
C04B 35/117 (2006.01) F27D 5/00 (2006.01)
C04B 35/443 (2006.01) F27B 14/10 (2006.01)

HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2022/052494

(22) Date de dépôt international :

23 décembre 2022 (23.12.2022)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

FR2114402 23 décembre 2021 (23.12.2021) FR

(71) Déposant : SAINT-GOBAIN CENTRE DE RE-
CHERCHE ET D'ETUDES EUROPEEN [FR/FR] ; Tour
Saint-Gobain, 12 place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE
(FR).

(72) Inventeurs : BRULIN, Jérôme ; C/O SAINT-GOBAIN
CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EURO-
PEEN, 550 avenue Alphonse Jauffret - CS 20224, 84306
CAVAILLON CEDEX (FR). IONICA BOUSQUET, Cos-
tana Mihaela ; C/O SAINT-GOBAIN CENTRE DE RE-
CHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN, 550 avenue Al-
phonse Jauffret - CS 20224, 84306 CAVAILLON CE-
DEX (FR). COEURET, Xavier ; C/O SAINT-GOBAIN
CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EURO-
PEEN, 550 avenue Alphonse Jauffret - CS 20224, 84306
CAVAILLON CEDEX (FR). VINCENT, Adrien ; C/
O SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET
D'ETUDES EUROPEEN, 550 avenue Alphonse Jauffret -
CS 20224, CAVAILLON CEDEX 84306 (FR).

(74) Mandataire : SAINT-GOBAIN RECHERCHE ; 39,
Quai Lucien Lefranc, 93300 AUBERVILLIERS (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, CV, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
revendications, sera republiée si des modifications sont
reçues (règle 48.2(h))

(54) Title: CONTAINER COATED WITH AN MGAL2O4 SPINEL COATING AND CORUNDUM

(54) Titre : CONTENEUR REVETU PAR UN REVETEMENT SPINELLE MGAL2O4 ET CORINDON

(57) Abstract: The invention relates to a container for producing an oxide powder comprising lithium, the surface of the inner walls thereof being at least partially covered with a coating having the following crystallized phases in percentage on the basis of the total mass of the crystallized phases: - spinel $MgAl_2O_4$: more than 25% and up to 60%, and - crystallized phases other than spinel $MgAl_2O_4$ and corundum: < 10% - corundum: remainder to 100%.

(57) Abrégé : Conteneur pour la fabrication d'une poudre d'oxyde comportant du lithium, dont la surface des parois intérieures est recouverte au moins partiellement, d'un revêtement présentant les phases cristallisées suivantes, en pourcentage sur la base de la masse totale des phases cristallisées : - Spinelle $MgAl_2O_4$: plus de 25% et jusqu'à 60%, et - Phases cristallisées autres que spinelle $MgAl_2O_4$ et corindon : < 10% - Corindon : complément à 100%.



WO 2023/118766 A1

DESCRIPTION

TITRE : Conteneur revêtu par un revêtement spinelle MgAl_2O_4 et corindon

5 Domaine technique

La présente invention se rapporte à un conteneur dont la surface des parois intérieures est au moins partiellement recouverte, de préférence pour plus de 80%, d'un revêtement et à l'utilisation dudit conteneur pour la fabrication d'une poudre d'oxydes comportant du lithium, en particulier un oxyde d'un métal ou de plusieurs métaux de transition lithiés.

10

Technique antérieure

Les besoins en batteries lithium-ion sont en constante augmentation. Un bon nombre d'entre elles comportent une partie, en général la cathode, en un oxyde comportant du lithium, notamment un oxyde d'un métal ou de plusieurs métaux de transition lithiés, en particulier
15 LiFePO_4 (ou LPF), LiMn_2O_4 (ou LMO), ou un oxyde de lithium-nickel-cobalt-manganèse (ou Li-NMC).

La cathode est en général fabriquée par mise en forme d'une poudre dudit oxyde d'un métal ou de plusieurs métaux de transition lithiés.

Parmi les procédés classiques de fabrication desdites poudres, on trouve la réalisation d'un
20 mélange d'oxydes et/ou de différents précurseurs d'oxydes, suivi d'un traitement thermique permettant de réaliser une synthèse en phase solide de l'oxyde d'un métal ou de plusieurs métaux de transition lithiés. Lors dudit traitement thermique, le mélange est disposé dans un conteneur, généralement appelé « sagger » en anglais. Les conditions de synthèse desdites poudres, ainsi que ledit mélange, en particulier les éléments contenant le lithium, sont
25 particulièrement sollicitants pour le conteneur.

Il existe un besoin pour augmenter la durée de vie desdits conteneurs.

Un but de l'invention est de répondre, au moins partiellement, à ce besoin.

Exposé de l'invention

Selon l'invention, on atteint ce but au moyen d'un conteneur, la surface des parois intérieures
30 dudit conteneur étant recouverte partiellement, de préférence pour plus de 80%, et de préférence sur la totalité desdites parois intérieures, d'un revêtement présentant les phases cristallisées suivantes, en pourcentage en masse sur la base de la masse totale des phases cristallisées :

- Spinelle MgAl_2O_4 : supérieure à 25% et jusqu'à 60%, et
- 35 - Phases cristallisées autres que spinelle MgAl_2O_4 et corindon : < 10%, et

- Corindon : complément à 100%.

Les inventeurs ont découvert que le conteneur revêtu selon invention présentait une dégradation plus faible lors de son utilisation, ce qui autorise une durée de vie plus importante, et notamment un nombre plus important de cycles de fabrication de poudre d'oxyde d'un métal ou de plusieurs métaux de transition lithiés.

Selon des modes de réalisation préférés mais non limitatifs de la présente invention, qui peuvent, le cas échéant, être combinés entre eux :

- le revêtement présente en pourcentage en masse sur la base des phases cristallisées, une teneur en spinelle supérieure à 30%, de préférence supérieure à 35% et/ou inférieure à 55%, de préférence inférieure à 50% ;
- le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 99%, en masse, d'oxyde(s), de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borure(s), et leurs mélanges ;
- le revêtement présente une épaisseur supérieure à 50 μm , de préférence supérieure à 100 μm , de préférence supérieure à 200 μm , de préférence supérieure à 300 μm et inférieure à 2000 μm , de préférence inférieure à 1500 μm , de préférence inférieure à 1000 μm , de préférence inférieure à 800 μm ;
- la surface des parois intérieures recouvertes comprend le fond dudit conteneur et la partie des côtés se trouvant au contact dudit fond ;
- la surface des parois intérieures est recouverte pour plus de 85%, de préférence pour plus de 90%, de préférence pour plus de 95% ;
- le revêtement s'étend sur sensiblement la totalité de la surface des parois intérieures dudit conteneur ;
- le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95% en masse, d'oxyde(s),
- le conteneur comporte Al_2O_3 , MgO , ZrO_2 , SiO_2 , Y_2O_3 , et leurs mélanges ;
- le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{ZrO}_2 + \text{SiO}_2 + \text{Y}_2\text{O}_3$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;
- le conteneur présente une teneur en Al_2O_3 supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;
- le conteneur présente une teneur en SiO_2 supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;
- le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO}$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;
- le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;

- le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;
- le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2 + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;
- 5 - le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;
- le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes ;
- le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, en pourcentages en masse sur la base de la masse des phases cristallisées, de corindon, de spinelle MgAl_2O_4 , de cordiérite, de mullite, de zircon, optionnellement stabilisée, de périclase, et leurs mélanges ;
- 10 - le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, en pourcentages en masse, au total et sur la base de la masse des phases cristallisées, de corindon ou de mullite ou d'un mélange de corindon et de cordiérite ou d'un mélange de corindon et de mullite ou d'un mélange de corindon et de spinelle MgAl_2O_4 ou d'un mélange de corindon et de cordiérite et de spinelle, ou d'un mélange de corindon et de zircon ou d'un mélange de corindon et de mullite et de zircon ou d'un mélange de cordiérite et de mullite ;
- 15 - le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95% en masse, de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borures et leurs mélanges ;
- le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95% en masse, de préférence de carbure(s), de nitrure(s), de SiAlON et leurs mélanges ;
- le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, en masse, de carbure de silicium, de nitrure de silicium, de SiAlON, et leurs mélanges. ;
- 25 - le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, en masse, d'un mélange de carbure de silicium et de nitrure de silicium ;
- le conteneur présente un périmètre choisi parmi un polygone, un cercle ou une ellipse ;
- le conteneur comporte un fond et au moins un côté, de préférence présentant une épaisseur moyenne inférieure à 20 mm et supérieure à 2 mm ;
- 30 - le conteneur présente un volume supérieur à 0,1 litre et inférieur à 25 litres.

L'invention concerne aussi l'utilisation d'un conteneur revêtu selon l'invention pour la fabrication d'une poudre d'oxyde comportant du lithium, en particulier un oxyde d'un métal ou de plusieurs métaux de transition lithiés.

Définitions

- Par « céramique », on entend un produit qui n'est ni métallique, ni organique. Dans le cadre de la présente invention, le carbone est considéré comme un produit céramique.
- Par « revêtement », on entend une couche de matériau(x) de nature différente du support qu'est le conteneur.
- Par « précurseur » d'un oxyde cristallisé, on entend un ou plusieurs matériaux, qui vont conduire, après traitement thermique à une température supérieure à 1100°C, de préférence sous air, audit oxyde cristallisé. Par exemple, un précurseur de corindon peut être une alumine de transition ou une boehmite ou un tri-hydroxyde d'aluminium.
- Dans un souci de clarté, on utilise les formules chimiques des oxydes simples pour désigner les teneurs de ces oxydes dans une composition. Par exemple, « MgO » ou « Al_2O_3 » désignent les teneurs en ces oxydes simples dans la composition considérée, alors que « magnésie », et « alumine » sont utilisés pour désigner la présence effective des phases de ces oxydes constituées de MgO et Al_2O_3 , respectivement.
- Par « corindon », on entend classiquement une alumine sous la forme cristallographique rhomboédrique.
- Un « sialon », SiAlON , est un composé d'oxynitride d'au moins les éléments Si, Al et N, en particulier d'un composé respectant l'une des formules suivantes :
 - $\text{Si}_x\text{Al}_y\text{O}_u\text{N}_v$, dans laquelle :
 - x est supérieur ou égal à 0, supérieur à 0,05, supérieur à 0,1 ou supérieur à 0,2, et inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 0,8 ou inférieur ou égal à 0,4,
 - y est supérieur ou égal à 0, ou supérieur à 0,1, supérieur à 0,3 ou supérieur à 0,5, et inférieur ou égal à 1,
 - u est supérieur à 0, supérieur à 0,1 ou supérieur à 0,2, et inférieur ou égal à 1 ou inférieur ou égal à 0,7,
 - v est supérieur à 0, supérieur à 0,1, supérieur à 0,2 ou supérieur à 0,5, ou supérieur à 0,7, et inférieur ou égal à 1,
 - $x+y > 0$,
 x, y, u et v étant des indices stœchiométriques et normalisés par rapport à celui qui est le plus élevé, rendu égal à 1 ;
 - $\text{Me}_x\text{Si}_{12-(m+n)}\text{Al}_{(m+n)}\text{O}_n\text{N}_{16-n}$, avec $0 \leq x \leq 2$, Me un cation choisi parmi les cations de lanthanides, Fe, Y, Ca, Li et leurs mélanges, $0 \leq m \leq 12$, $0 \leq n \leq 12$ et $0 < n+m \leq 12$, généralement appelés « α' -SiAlON » ou « SiAlON- α' »
- Sauf mention contraire, toutes les teneurs en oxydes sont des pourcentages massiques sur la base des oxydes. Une teneur massique d'un oxyde d'un élément métallique se

rapporte à la teneur totale de cet élément exprimée sous la forme de l'oxyde le plus stable, selon la convention habituelle de l'industrie.

- La somme de teneurs d'oxydes n'implique pas la présence de tous ces oxydes.
- « comporter » ou « comprendre » doivent être interprétés de manière non limitative, dans le sens ou d'autres éléments que ceux indiqués peuvent être présents.

Description détaillée

Conteneur

Le conteneur est de préférence en céramique.

- 10 De préférence, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 99%, de préférence plus de 99,5%, en masse, d'oxyde(s), de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borure(s), et leurs mélanges.

De préférence, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 99%, de préférence plus de 99,5%, en masse :

- 15 - d'oxyde(s), ou
- de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borures et leurs mélanges, de préférence de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s) et leurs mélanges, de préférence de carbure(s), de nitrure(s), de SiAlON et leurs mélanges, de préférence de carbure(s), de nitrure(s) et leurs mélanges, de préférence de carbure de silicium, de nitrure de silicium et leurs mélanges.
- 20

Dans un premier mode de réalisation, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 99%, de préférence plus de 99,5%, en masse d'oxyde(s).

De préférence le ou lesdits oxydes sont choisis parmi ou comportent Al_2O_3 , MgO , ZrO_2 , SiO_2 , Y_2O_3 , et leurs mélanges.

- 25 De préférence, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3+\text{MgO}+\text{ZrO}_2+\text{SiO}_2+\text{Y}_2\text{O}_3$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

- De préférence, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3+\text{MgO}+\text{ZrO}_2+\text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.
- 30

De préférence encore, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3+\text{MgO}+\text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

Dans un mode de réalisation dudit premier mode de réalisation, le conteneur présente une teneur en Al_2O_3 supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, de préférence supérieure à 99%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

Dans un mode de réalisation dudit premier mode de réalisation, le conteneur présente une teneur en SiO_2 supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, de préférence supérieure à 99%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

Dans un mode de réalisation dudit premier mode de réalisation, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO}$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, de préférence supérieure à 99%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

Dans un mode de réalisation dudit premier mode de réalisation, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, de préférence supérieure à 99%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

Dans un mode de réalisation dudit premier mode de réalisation, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, de préférence supérieure à 99%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

Dans un mode de réalisation dudit premier mode de réalisation, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2 + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, de préférence supérieure à 99%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

Dans un mode de réalisation dudit premier mode de réalisation, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, de préférence supérieure à 99%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

Dans un mode de réalisation dudit premier mode de réalisation, le conteneur présente une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, de préférence supérieure à 98%, de préférence supérieure à 99%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

De préférence, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, au total, en pourcentages en masse sur la base de la masse des phases cristallisées, de corindon, de spinelle MgAl_2O_4 , de cordiérite, de mullite, de zircone, optionnellement stabilisée, de périclase, et leurs mélanges. De préférence encore, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 99%, de préférence plus de 99,5%, au total, en

pourcentages en masse sur la base de la masse des phases cristallisées, de corindon, de spinelle $MgAl_2O_4$, de cordiérite, de mullite, de zircon, optionnellement stabilisée, et leurs mélanges.

De préférence, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, en pourcentages en masse sur la base de la masse des phases cristallisées, de corindon ou de mullite ou d'un mélange de corindon et de cordiérite ou d'un mélange de corindon et de mullite ou d'un mélange de corindon et de spinelle $MgAl_2O_4$ ou d'un mélange de corindon et de cordiérite et de spinelle, ou d'un mélange de corindon et de zircon ou d'un mélange de corindon et de mullite et de zircon ou d'un mélange de cordiérite et de mullite.

Dans un deuxième mode de réalisation, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 99%, de préférence plus de 99,5%, de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borures et leurs mélanges, de préférence de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s) et leurs mélanges, de préférence de carbure(s), de nitrure(s), de SiAlON et leurs mélanges.

De préférence, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 98%, de préférence plus de 99%, en masse, de carbure de silicium, de nitrure de silicium, de SiAlON, et leurs mélanges.

Dans un mode de réalisation dudit deuxième mode de réalisation, le conteneur comporte plus de 90% de carbure de silicium et le complément comporte du silicium métallique.

De préférence encore, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 98%, de préférence plus de 99%, en masse, de carbure de silicium, de nitrure de silicium, et leurs mélanges.

Dans un mode de réalisation dudit deuxième mode de réalisation, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 98%, de préférence plus de 99%, en masse, de carbure de silicium.

Dans un mode de réalisation dudit deuxième mode de réalisation, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 98%, de préférence plus de 99%, en masse, d'un mélange de carbure de silicium et de nitrure de silicium, de préférence, le rapport massique de la quantité de carbure de silicium sur la quantité de nitrure de silicium étant supérieure à 1, de préférence supérieure à 2 et inférieur à 10, de préférence inférieur à 8, de préférence inférieur à 6.

De préférence, le conteneur comporte plus de 90%, de préférence plus de 95%, au total, en pourcentages en masse sur la base de la masse des phases cristallisées :

- de corindon, de spinelle MgAl_2O_4 , de cordiérite, de mullite, de zircone, optionnellement stabilisée, de périclase, et leurs mélanges, de préférence de corindon, de spinelle MgAl_2O_4 , de cordiérite, de mullite, de zircone, optionnellement stabilisée, et leurs mélanges, de préférence de corindon, de spinelle, de cordiérite et leurs mélange, ou
- 5 - de carbure de silicium, de nitrure de silicium, et leurs mélanges.

Le conteneur peut présenter une forme quelconque.

Le périmètre dudit conteneur selon l'invention peut être choisi parmi un polygone, en particulier un rectangle et un carré, un cercle ou une ellipse.

- 10 De préférence, le conteneur selon l'invention comporte un fond et au moins un côté, de préférence présentant une épaisseur moyenne, de préférence inférieure à 20 mm, de préférence inférieure à 15 mm, voire inférieure à 10 mm, ou/ou de préférence supérieure à 2 mm, de préférence supérieure à 4 mm, de préférence supérieure à 5 mm.

- 15 Dans un mode de réalisation, le fond dudit conteneur présente une épaisseur plus importante que celle de son côté, de préférence 10% supérieure, de préférence 20% supérieure, de préférence 30% supérieure.

- 20 Dans un mode de réalisation, le fond et le côté dudit conteneur présentent une différence d'épaisseur inférieure à 10%, de préférence inférieure à 5%. De préférence, dans ledit mode de réalisation, le fond dudit conteneur présente une épaisseur sensiblement identique à celle de son côté.

- Dans un mode de réalisation, l'épaisseur des parois n'est pas constante. De préférence, l'épaisseur des côtés est plus importante du côté du fond de conteneur. De préférence, la partie des côtés se trouvant au contact du fond du conteneur présente une épaisseur supérieure de 10% à l'épaisseur de la partie des côtés situés à l'opposé du fond du conteneur.

- 25 Dans un mode de réalisation, le conteneur présente une longueur, c'est-à-dire une plus grande longueur inférieure à 500 mm, de préférence inférieure à 400 mm, ou/ou de préférence supérieure à 100 mm, de préférence supérieure à 200 mm, et une largeur, c'est-à-dire la plus petite dimension mesurée perpendiculairement à la longueur inférieure à 500 mm, de préférence inférieure à 400 mm, ou/ou de préférence supérieure à 100 mm, de préférence supérieure à 200 mm.

- 30 Dans un mode de réalisation, l'angle entre le fond du conteneur et ledit au moins un côté est égal à 90°. Dans un mode de réalisation ledit angle est supérieur à 90° et inférieur à 100°.

- 35 Dans un mode de réalisation, le conteneur présente un diamètre inférieur à 500 mm, de préférence inférieur à 400 mm, ou/ou de préférence supérieur à 100 mm, de préférence supérieur à 200 mm.

De préférence, le conteneur présente un volume supérieur à 0,1 litre, de préférence supérieur à 1 litre, de préférence supérieur à 2 litres, de préférence supérieur à 3 litres et/ou de préférence inférieur à 25 litres, de préférence inférieur à 20 litres, de préférence inférieur à 15 litres.

- 5 Dans un mode de réalisation préféré, le fond et les côtés du conteneur forment un ensemble monolithique. Autrement dit, lesdits fond et côtés sont une seule et même pièce, le raccordement entre le fond et les côtés comportant un rayon, de préférence supérieur à 5 mm, de préférence supérieur à 10 mm, de préférence supérieur à 20 mm.

Dans un mode de réalisation, le conteneur est un assemblage de différentes parties, par exemple des plaques, la liaison entre lesdites différentes parties pouvant notamment être réalisées à l'aide d'assemblage de type tenon-mortaise, et/ou d'assemblage en suspente, et/ou d'encastrement (utilisant notamment des encoches ou des rainures), et/ou de chevilles céramiques, et/ou de vis céramiques et/ou de rivets céramiques, et/ou de clavettes céramiques.

15

Revêtement

Le revêtement présente les phases cristallisées suivantes, en pourcentage en masse sur la base des phases cristallisées :

- Spinelle MgAl_2O_4 : plus de 25% et jusqu'à 60%, et
- 20 - Phases cristallisées autres que spinelle MgAl_2O_4 et corindon : < 10%
- Corindon : complément à 100%.

Les phases cristallisées présentes dans le revêtement peuvent classiquement être mises en évidence par diffraction des rayons X sur ledit revêtement.

L'acquisition du diagramme de diffraction est réalisée avec un appareil du type D8 Endeavor de la société Bruker, sur un domaine angulaire 2θ compris entre 5° et 80° , avec un pas de 25 $0,01^\circ$, et un temps de comptage de 0,34 s/pas. L'optique avant comporte une fente primaire de $0,3^\circ$ et une fente de Soller de $2,5^\circ$. L'échantillon est en rotation sur lui-même à une vitesse égale à 5 tr/min, avec utilisation du couteau automatique. L'optique arrière comporte une fente de Soller de $2,5^\circ$, un filtre nickel de 0,0125 mm et un détecteur 1D avec une ouverture égale 30 à 4° .

Les diagrammes de diffraction sont ensuite analysés qualitativement à l'aide du logiciel EVA et de la base de données ICDD2016.

Une fois les phases présentes mises en évidence, les diagrammes de diffraction sont analysés quantitativement avec le logiciel High Score Plus par affinement Rietveld selon la 35 stratégie suivante :

- Un affinement du signal de fond est réalisé à l'aide de la fonction « treatment », « determine background » avec les choix suivants : « bending factor » égal à 1 et « granularity » égal à 40 ;

- Classiquement, les fiches ICDD des phases présentes mises en évidence et quantifiables sont sélectionnées, et donc prises en compte dans l'affinement ;

- Un affinement automatique est ensuite réalisé en sélectionnant le signal de fond déterminé précédemment « use available background » et en sélectionnant le mode « automatic : option phase fit-default Rietveld » ;

- Un affinement manuel du paramètre « B overall » de toutes les phases sélectionnées est ensuite effectué de manière simultanée.

Les inventeurs ont mis en évidence qu'un tel revêtement permettait d'augmenter la durée de vie du conteneur lors de la fabrication d'une poudre d'oxydes comportant du lithium, en particulier un oxyde d'un métal ou de plusieurs métaux de transition lithiés.

Les inventeurs ont également mis en évidence qu'un revêtement présentant une teneur en spinelle MgAl_2O_4 supérieure à 60% présentait une fissuration et/ou un décollement de la surface du conteneur lors de la montée à la température d'utilisation qui ne permettait pas au conteneur présentant un tel revêtement de présenter une durée de vie améliorée.

Un conteneur revêtu comportant un revêtement présentant une teneur en spinelle MgAl_2O_4 inférieure à 10% ne présente pas une durée de vie améliorée.

De préférence, le revêtement présente une teneur en spinelle MgAl_2O_4 supérieure à 30%, de préférence supérieure à 35%, et de préférence inférieure à 55%, de préférence inférieure à 50%, en pourcentage en masse sur la base des phases cristallisées.

De préférence, le revêtement présente une teneur en phases cristallisées autres que spinelle MgAl_2O_4 et corindon inférieure à 8%, de préférence inférieure à 5%, en pourcentage en masse sur la base des phases cristallisées. De préférence, le revêtement présente une teneur en phases cristallisées autres que spinelle MgAl_2O_4 et corindon sensiblement nulle.

De préférence, le revêtement présente une quantité de phases amorphes inférieure à 10%, de préférence inférieure à 5%, de préférence sensiblement nulle.

De préférence, le revêtement présente la composition chimique suivante, en pourcentage en masse sur la base des oxydes :

- MgO : > 2,8%, de préférence > 4%, de préférence > 5,5%, de préférence > 7%, de préférence > 8,5%, et de préférence < 16,9%, de préférence < 15,5%, de préférence < 14%, et/ou

- Al_2O_3 : > 73,1%, de préférence > 75%, de préférence > 78%, de préférence > 80%, de préférence > 83%, et de préférence < 97%, de préférence < 95%, de préférence < 92%, de préférence < 90%, et/ou
- Oxydes autres que MgO et Al_2O_3 : <10%, de préférence < 8%, de préférence < 6%, de préférence < 5%, de préférence < 3%, de préférence < 1%, de préférence < 0,5%.

De préférence, le revêtement est constitué pour plus de 90%, de préférence pour plus de 95%, de préférence pour plus de 98%, de préférence pour plus de 99%, de préférence pour plus de 99,5% en masse d'oxydes. De préférence le revêtement est essentiellement constitué d'oxydes.

- 10 L'épaisseur dudit revêtement est de préférence supérieure à 50 μm , de préférence supérieure à 100 μm , de préférence supérieure à 200 μm , de préférence supérieure à 300 μm , voire supérieure à 400 μm , voire supérieure à 500 μm , voire supérieure à 600 μm et/ou de préférence inférieure à 2000 μm , de préférence inférieure à 1500 μm , de préférence inférieure à 1000 μm , de préférence inférieure à 800 μm .
- 15 De préférence, la surface des parois intérieures recouvertes comprend le fond du conteneur et la partie des côtés se trouvant au contact dudit fond. Autrement dit, le revêtement s'étend sur la partie inférieure intérieure des côtés du conteneur, le conteneur étant considéré dans sa position de fonctionnement, ladite partie étant celle en contact avec les poudres lors de l'utilisation dudit conteneur.
- 20 De préférence, la surface des parois intérieures du conteneur est recouverte pour plus de 85%, de préférence pour plus de 90%, de préférence pour plus de 95%, de préférence pour plus de 96%, de préférence pour plus de 98%, de préférence pour plus de 99% dudit revêtement. De préférence le revêtement s'étend sur sensiblement la totalité de la surface des parois intérieures du conteneur.
- 25 De préférence, au moins une partie, de préférence la totalité de la surface de la paroi extérieure du fond est recouverte du revêtement.
 Dans un mode de réalisation, plus de 90%, de préférence plus de 95%, de préférence plus de 99%, de la surface totale des parois du conteneur est recouverte du revêtement.
 Le revêtement peut être appliqué sur au moins une partie de la surface des parois intérieures
- 30 du conteneur selon toute technique connue de l'homme du métier, en particulier par application au pinceau, par pulvérisation, en particulier une pulvérisation humide, par imprégnation sous vide, par immersion. De préférence le revêtement est par pulvérisation humide d'une suspension comportant une ou plusieurs poudres de spinelle MgAl_2O_4 et une ou plusieurs poudres de corindon ou de précurseur de corindon. De préférence, la suspension
- 35 ne comporte pas de poudres de précurseur de corindon.

De préférence le revêtement a subi un traitement thermique avant son utilisation, la température maximale atteinte lors dudit traitement thermique étant de préférence supérieure à 1100°C, de préférence supérieure à 1200°C, et de préférence inférieure à 1500°C, de préférence inférieure à 1400°C.

- 5 De préférence le temps de maintien à ladite température maximale est supérieur à 0,5 heures, et inférieur à 5 heures, de préférence inférieur à 2 heures.

Exemples

Les exemples non limitatifs suivants sont donnés dans le but d'illustrer l'invention.

10 **Protocole de fabrication des exemples**

Pour fabriquer les exemples, des carreaux de dimensions 50 x 50 x 10 mm³ sont usinés sur les 6 faces dans des plaques de produit N-Durance commercialisé par la société Saint-Gobain Performance Ceramics and Refractories.

- 15 Une grande face de chaque carreau est ensuite revêtue par pulvérisation humide d'une suspension.

Les suspensions permettant d'obtenir les différents revêtements sont fabriquées de la manière suivante.

- 20 Un mélange M de poudres d'alumine de pureté massique supérieure à 99% et d'une poudre d'hydroxyde d'aluminium est réalisé. Ledit mélange M présente une taille médiane D₅₀ égale à 7 µm et un D₉₀ égal à 51 µm.

Des mélanges sont ensuite réalisés, conformément au tableau 1 suivant, en pourcentages massiques.

[Tableau 1]

	Mélange pour le revêtement de l'exemple 1	Mélange pour le revêtement de l'exemple 2	Mélange pour le revêtement de l'exemple 3	Mélange pour le revêtement de l'exemple 4
Mélange M	100	85	70	55
Poudre de spinelle AR78, -90 µm commercialisée par la société Almatiss	0	15	30	45

- 25 Puis, à chaque mélange sont ajoutés 0,3% de silicate de sodium, 0,5% d'une solution d'un stabilisant permettant d'éviter une ségrégation dans le revêtement lors de son application sur les carreaux, et des billes d'alumine, les pourcentages de silicate de sodium et de ladite

suspension de stabilisant étant des pourcentages massiques sur la base de la masse totale du mélange M et de la poudre de spinelle.

L'ensemble est disposé dans un bidon est mis en rotation sur un tourne jarre pendant 10 minutes afin de mélanger les différents ingrédients.

- 5 Puis, on ajoute dans le bidon 40% d'eau et 2,5% d'une dispersion adhésive, permettant notamment d'atteindre une résistance à l'abrasion du revêtement suffisante, les pourcentages étant des pourcentages massiques sur la base de la masse totale du mélange M et de la poudre de spinelle.

- 10 Le bidon est refermé et est ensuite mis en rotation sur un tourne jarre pendant 8 heures de manière à obtenir une suspension homogène.

Les billes sont ensuite séparées de la suspension par tamisage.

La suspension est ensuite disposée dans un pistolet à air comprimé et projetée sur une grande face d'un carreau, de manière à obtenir un revêtement d'épaisseur sensiblement uniforme et égale à 300 μm après l'étape de consolidation par frittage.

- 15 Puis le carreau revêtu est séché dans une étuve pendant 12 heures à 70 °C.

Enfin, le carreau revêtu subit le traitement thermique de consolidation suivant, en four électrique, sous air :

- Montée à 1450 °C à une vitesse égale à 300 °C/h,
- Maintien à 1450 °C pendant 1 heure,
- 20 - Descente à 500 °C à une vitesse égale à 300 °C/h, puis descente libre.

Les carreaux revêtus ainsi obtenus subissent ensuite le test résistance à la dégradation décrit ci-après :

La résistance à la dégradation par une poudre d'un oxyde de lithium-nickel-cobalt-manganèse Li-NMC est évaluée sur les carreaux revêtus précédemment décrits selon les exemples 1 à 25 4, la surface du carreau en contact avec la poudre étant la surface présentant le revêtement précédemment décrit.

La poudre d'un oxyde de lithium-nickel-cobalt-manganèse utilisée est fabriquée de la manière suivante :

- 30 Une poudre de $\text{Ni}_{0,8}\text{Co}_{0,1}\text{Mn}_{0,1}(\text{OH})_2$ est obtenue par coprécipitation d'une solution aqueuse de nitrate de nickel, de nitrate de cobalt et de nitrate de manganèse, présents en un rapport stœchiométrique 0,8:0,1:0,1, à l'aide d'un ajout de NaOH et de NH_4OH , à une température égale à 50 °C, sous agitation.

- Après séchage du précipité, $\text{LiOH}\cdot\text{H}_2\text{O}$ est ajouté à la poudre de $\text{Ni}_{0,8}\text{Co}_{0,1}\text{Mn}_{0,1}(\text{OH})_2$ dans un rapport molaire $\text{LiOH}\cdot\text{H}_2\text{O}$ sur $\text{Ni}_{0,8}\text{Co}_{0,1}\text{Mn}_{0,1}(\text{OH})_2$ égal à 1,03, l'ensemble étant ensuite 35 mélangé vigoureusement.

Puis, l'ensemble est ensuite traité thermiquement à 480 °C pendant 4 heures.

La poudre obtenue après traitement thermique est émottée dans un mortier agate. La poudre obtenue à l'issu de l'émottage est la poudre utilisée dans l'essai de résistance à la dégradation.

- 5 Pour chaque exemple, 4,5 g de ladite poudre sont disposés sur la partie centrale du carreau à tester, en prenant soin de ne pas recouvrir de poudre la surface de la périphérie dudit carreau.

Les carreaux sont ensuite enfournés dans un four tubulaire électrique, le tube étant en alumine, pour subir le cycle de traitement thermique suivant :

- 10
- Montée jusqu'à 800 °C à une vitesse égale à 200 °C/h
 - Maintien de la température à 800 °C pendant 10 heures
 - Descente jusqu'à 500 °C avec une vitesse égale à 200 °C/h, puis descente libre jusqu'à la température ambiante.

Pendant tout le traitement thermique, une circulation d'oxygène est mise en place dans le tube, avec un débit égal à 20 l / min.

- 15 Les carreaux sont ensuite défournés. La poudre présente sur le dessus du carreau est éliminée, et 4,5 g de poudre neuve sont à nouveau disposés sur la partie centrale du carreau à tester, en prenant soin de ne pas recouvrir de poudre la surface de la périphérie dudit carreau. Les carreaux sont ensuite enfournés dans le four tubulaire électrique, le tube étant
- 20 en alumine, pour subir un deuxième cycle de traitement thermique identique au premier.

Les carreaux sont ensuite défournés. La poudre présente sur le dessus du carreau est éliminée. Le même protocole que précédemment décrit est répété encore trois fois de manière que chaque carreau subisse au total cinq cycles de traitement thermique en présence de la poudre décrite précédemment.

- 25 Les carreaux sont ensuite défournés et chaque carreau est découpé de manière à obtenir une tranche de la zone centrale dudit carreau. Ladite tranche est enrobée de résine et polie miroir. Puis chaque échantillon poli est observé à l'aide d'un microscope électrique à balayage, en utilisant des grossissements compris entre x200 et x500.

- 30 Le tableau 2 suivant résume les résultats obtenus.

[Tableau 2]

Exemple	Quantité de spinelle dans le revêtement, en pourcentage massique	Etat visuel du revêtement après le test de résistance à la dégradation
1	0	Le revêtement a quasiment complètement disparu

2	15	Plusieurs fissures présentes de la surface extérieure du revêtement jusqu'à l'interface revêtement – carreau support
3	30	Quelques fissures présentes sur la surface extérieure du revêtement et ne se prolongeant pas jusqu'à l'interface revêtement – carreau support
4	45	Pas de fissure

Une comparaison des exemples 1, et 2 à 4, montre que le revêtement des exemples 2 à 4 est encore présent après l'essai de résistance à la dégradation, contrairement au revêtement de l'exemple 1 qui a quasiment complètement disparu.

- 5 Une comparaison des exemples 2 à 4 montre cependant que le revêtement de l'exemple 2, qui présente une quantité de spinelle égale à 15%, comporte plusieurs fissures, présentes de la surface extérieure du revêtement jusqu'à l'interface revêtement – carreau support.

Le revêtement de l'exemple 3, présentant une quantité de spinelle égale à 30%, présente, après essai de résistance à la dégradation, quelques fissures présentes sur la surface

- 10 extérieure du revêtement et ne se prolongeant pas jusqu'à l'interface revêtement – carreau support

Le revêtement de l'exemple 4 présentant une quantité de spinelle égale à 45%, présente la meilleure résistance, aucune fissure n'étant visible après essai de résistance à la dégradation. Ces résultats montrent l'efficacité d'un conteneur selon l'invention.

- 15 Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits fournis à titre d'exemples illustratifs et non limitatifs.

En particulier, les produits selon l'invention ne se limitent pas à des formes ou à des dimensions particulières.

REVENDEICATIONS

1. Conteneur pour la fabrication d'une poudre d'oxyde comportant du lithium, dont la surface des parois intérieures est recouverte au moins partiellement, de préférence pour plus de 80%, d'un revêtement présentant les phases cristallisées suivantes, en pourcentage et sur la base de la masse totale des phases cristallisées :
 - Spinelle MgAl_2O_4 : plus de 25% et jusqu'à 60%, et
 - Phases cristallisées autres que spinelle MgAl_2O_4 et corindon : < 10%
 - Corindon : complément à 100%.
2. Conteneur selon la revendication précédente :
 - dans lequel le revêtement présente en pourcentage en masse sur la base des phases cristallisées, une teneur en spinelle supérieure à 30% et/ou inférieure à 55%, et/ou
 - comportant plus de 90%, en masse, d'oxyde(s), de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borure(s), et leurs mélanges, et/ou
 - dans lequel l'épaisseur dudit revêtement est supérieure à 50 μm et inférieure à 2000 μm , et/ou
 - dont la surface des parois intérieures recouvertes par ledit revêtement comprend le fond dudit conteneur et la partie des côtés se trouvant au contact dudit fond, et/ou
 - dont la surface des parois intérieures est recouverte pour plus de 85% par ledit revêtement.
3. Conteneur selon la revendication 1 ou 2 :
 - dans lequel le revêtement présente en pourcentage en masse sur la base des phases cristallisées, une teneur en spinelle supérieure à 35% et/ou inférieure à 50%, et/ou
 - comportant plus de 95%, en masse, d'oxyde(s), de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borure(s), et leurs mélanges, et/ou
 - dans lequel l'épaisseur dudit revêtement est supérieure à 100 μm et inférieure à 1500 μm , et/ou
 - dont la surface des parois intérieures est recouverte pour plus de 90% par ledit revêtement.
4. Conteneur selon l'une des revendications 1 à 3 :
 - comportant plus de 99%, en masse, d'oxyde(s), de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borure(s), et leurs mélanges, et/ou
 - dans lequel l'épaisseur dudit revêtement est supérieure à 200 μm et inférieure à 1000 μm , et/ou

- dont la surface des parois intérieures est recouverte pour plus de 95% par ledit revêtement.

5. Conteneur selon l'une des revendications précédentes

5 - dans lequel l'épaisseur dudit revêtement est supérieure à 300 μm et inférieure à 800 μm , et/ou

- dont le revêtement s'étend sur sensiblement la totalité de la surface des parois intérieures dudit conteneur.

10 6. Conteneur selon l'une des revendications précédentes, comportant plus de 90%, de préférence plus de 95% en masse, d'oxyde(s).

7. Conteneur selon la revendication précédente comportant Al_2O_3 , MgO , ZrO_2 , SiO_2 , Y_2O_3 , et leurs mélanges.

15 8. Conteneur selon l'une des revendications précédentes présentant une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{ZrO}_2 + \text{SiO}_2 + \text{Y}_2\text{O}_3$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

9. Conteneur selon l'une des revendications précédentes présentant
- une teneur en Al_2O_3 supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes, ou

20 - une teneur en SiO_2 supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes, ou
- une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO}$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes, ou

25 - une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes, ou
- une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes, ou

- une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2 + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes, ou

30 - une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes, ou

- une teneur en $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ supérieure à 90%, de préférence supérieure à 95%, en pourcentage en masse sur la base des oxydes.

10. Conteneur selon l'une des revendications précédentes, comportant plus de 90%, de préférence plus de 95%, au total et en pourcentages sur la base de la masse totale des

phases cristallisées, de corindon, de spinelle MgAl_2O_4 , de cordiérite, de mullite, de zircon, optionnellement stabilisée, de périclase, et leurs mélanges.

11. Conteneur selon la revendication précédente, comportant plus de 90%, de préférence plus de 95%, au total et en pourcentages sur la base de la masse totale des phases cristallisées, de corindon ou de mullite ou d'un mélange de corindon et de cordiérite ou d'un mélange de corindon et de mullite ou d'un mélange de corindon et de spinelle MgAl_2O_4 ou d'un mélange de corindon et de cordiérite et de spinelle, ou d'un mélange de corindon et de zircon ou d'un mélange de corindon et de mullite et de zircon ou d'un mélange de cordiérite et de mullite.
12. Conteneur selon l'une des revendications 1 à 5, comportant plus de 90%, de préférence plus de 95% en masse, de carbure(s), de nitrure(s), d'oxynitrure(s), de borures et leurs mélanges.
13. Conteneur selon la revendication précédente, comportant plus de 90%, de préférence plus de 95% en masse, au total, de carbure(s), de nitrure(s), de SiAlON et leurs mélanges.
14. Conteneur selon la revendication précédente, comportant plus de 90%, de préférence plus de 95%, en masse et au total, de carbure de silicium, de nitrure de silicium, de SiAlON, et leurs mélanges.
15. Conteneur selon la revendication précédente, comportant plus de 90%, de préférence plus de 95%, en masse, d'un mélange de carbure de silicium et de nitrure de silicium.
16. Conteneur selon l'une des revendications précédentes,
 - présentant un périmètre choisi parmi un polygone, un cercle ou une ellipse, et/ou
 - comportant un fond et au moins un côté, de préférence présentant une épaisseur moyenne inférieure à 20 mm et supérieure à 2 mm, et/ou
 - présente un volume supérieur à 0,1 litre et inférieur à 25 litres.
17. Conteneur selon l'une des revendications précédentes, pour la fabrication d'une poudre d'oxyde d'un métal ou de plusieurs métaux de transition lithiés.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/FR2022/052494**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**

C04B 41/45(2006.01)i; **C04B 41/00**(2006.01)i; **B01L 3/04**(2006.01)i; **C04B 35/117**(2006.01)i; **C04B 35/443**(2006.01)i; **C04B 35/622**(2006.01)i; **C04B 41/87**(2006.01)i; **H01M 4/139**(2010.01)i; **F27D 5/00**(2006.01)i; **F27B 14/10**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C04B; B01L; H01M; F27D; F27B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 103884190 A (KYODO FINE CERAMICS CO LTD) 25 June 2014 (2014-06-25) paragraphs [0001], [0007], [0031], [0032]; claims 1-10; figures 1,2; example 9; table 1	1-17
A	CN 108083823 A (UNIV ZHEJIANG) 29 May 2018 (2018-05-29) claims 6-10; examples 13-15,28-30,35	1-17
A	EP 0005482 A1 (VEITSCHER MAGNESITWERKE AG [AT]) 28 November 1979 (1979-11-28) page 2, line 5 - line 8; examples 1-10,A,B	1-17
A	FR 2997419 A1 (SAINT GOBAIN CT RECHERCHES [FR]) 02 May 2014 (2014-05-02) page 5, line 29 - page 6, line 14	1-17
A	CN 112979294 A (UNIV CENTRAL SOUTH) 18 June 2021 (2021-06-18) claims 1-10; examples 1-5	1-17
A	CN 111574227 A (HUNAN HUAXIN NEW MAT CO LTD) 25 August 2020 (2020-08-25) claims 1-10; examples 1,2	1-17



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 “&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

05 April 2023

Date of mailing of the international search report

18 April 2023

Name and mailing address of the ISA/EP

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
Netherlands

Telephone No. (+31-70)340-2040

Facsimile No. (+31-70)340-3016

Authorized officer

Bonneau, Sébastien

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/FR2022/052494

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 113773067 A (CHANGSHA ZHONGCI NEW MATERIAL TECH CO LTD) 10 December 2021 (2021-12-10) claims 1-7; examples 1-6	1-17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/FR2022/052494

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN	103884190	A	25 June 2014	CN 103884190 A	25 June 2014
				JP 2014118339 A	30 June 2014
				TW 201425262 A	01 July 2014
CN	108083823	A	29 May 2018	NONE	
EP	0005482	A1	28 November 1979	AT 358455 B	10 September 1980
				EP 0005482 A1	28 November 1979
				ES 480473 A1	16 February 1980
FR	2997419	A1	02 May 2014	FR 2997419 A1	02 May 2014
				WO 2014068230 A1	08 May 2014
CN	112979294	A	18 June 2021	NONE	
CN	111574227	A	25 August 2020	NONE	
CN	113773067	A	10 December 2021	NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2022/052494

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. C04B41/45 C04B41/00 B01L3/04 C04B35/117 C04B35/443 C04B35/622 C04B41/87 H01M4/139 F27D5/00 F27B14/10 ADD. Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) C04B B01L H01M F27D F27B		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	CN 103 884 190 A (KYODO FINE CERAMICS CO LTD) 25 juin 2014 (2014-06-25) alinéas [0001], [0007], [0031], [0032]; revendications 1-10; figures 1,2; exemple 9; tableau 1 -----	1-17
A	CN 108 083 823 A (UNIV ZHEJIANG) 29 mai 2018 (2018-05-29) revendications 6-10; exemples 13-15,28-30,35 -----	1-17
A	EP 0 005 482 A1 (VEITSCHER MAGNESITWERKE AG [AT]) 28 novembre 1979 (1979-11-28) page 2, ligne 5 - ligne 8; exemples 1-10,A,B ----- -/--	1-17
☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 5 avril 2023		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 18/04/2023
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Bonneau, Sébastien

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 2 997 419 A1 (SAINT GOBAIN CT RECHERCHES [FR]) 2 mai 2014 (2014-05-02) page 5, ligne 29 – page 6, ligne 14 -----	1-17
A	CN 112 979 294 A (UNIV CENTRAL SOUTH) 18 juin 2021 (2021-06-18) revendications 1-10; exemples 1-5 -----	1-17
A	CN 111 574 227 A (HUNAN HUAXIN NEW MAT CO LTD) 25 août 2020 (2020-08-25) revendications 1-10; exemples 1,2 -----	1-17
A	CN 113 773 067 A (CHANGSHA ZHONGCI NEW MATERIAL TECH CO LTD) 10 décembre 2021 (2021-12-10) revendications 1-7; exemples 1-6 -----	1-17

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2022/052494

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
CN 103884190	A	25-06-2014	CN 103884190 A	25-06-2014
			JP 2014118339 A	30-06-2014
			TW 201425262 A	01-07-2014

CN 108083823	A	29-05-2018	AUCUN	

EP 0005482	A1	28-11-1979	AT 358455 B	10-09-1980
			EP 0005482 A1	28-11-1979
			ES 480473 A1	16-02-1980

FR 2997419	A1	02-05-2014	FR 2997419 A1	02-05-2014
			WO 2014068230 A1	08-05-2014

CN 112979294	A	18-06-2021	AUCUN	

CN 111574227	A	25-08-2020	AUCUN	

CN 113773067	A	10-12-2021	AUCUN	
