

ČESkoslovenská
Socialistická
R e p u b l i k a
(19)



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

257507

(11) (B1)

(51) Int. Cl.⁴

C 09 D 5/20

(22) Přihlášeno 27 03 85

(21) PV 2185-85

(40) Zveřejněno 15 10 87

(45) Vydané 15 02 89

(75)

Autor vynálezu

MYNAŘÍK MARTIN ing., VSETÍN

(54) Ochranný snímací lak

Ochranný snímací lak pro ochranu ploch proti lakovům, zejména elektroizolačním, které jsou vytvrzovány za vyšší teploty do 150 °C nebo i za studena tvrditelným, který obsahuje hmotnostně 20 až 40 % želatiny nebo klihu, 50 až 70 % vody, 2 až 20 % glykolu nebo propantriolu a 1 až 5 % konzervačního prostředku je snadno snimatelný mechanicky i za tepla smývatelný vodou. Podstatné snižuje pracnost při čištění opracovaných ploch impregnovaných dílů od elektroizolačního laku.

Vynález se týká ochranného snímacího laku pro ochranu ploch, jež mají zůstat čisté a nepoškozené, zejména pro ochranné povlaky opracovaných ploch, s výhodou hřídelů, proti všem lakům s organickými rozpouštědly, konzervačním vazelinám a voskům, bezrozpuštědlovým pryskyřicím a lakům, při ochraně součástí lepených pryskyřicemi a při vytváření povlaků plastikových hmot spékáním, které jsou vytvrzovány za teploty do 150 °C nebo i za studena tvrditelné.

U elektrovýrobků s vinutím, jako jsou elektromotory nebo transformátory, je nutná impregnace vinutí elektroizolačními laky. Impregnace se provádí různou technologií, kterou se výrobky hromadně nebo kusově máčí, či zaplavují, a to buď za normálního tlaku, či za vakua elektroizolačním lakovem s následným vytvrzením za teploty do 150 °C.

Přitom dochází k znečištění funkčních opracovaných ploch jak hřídelů, tak čel statorů, rozváděčů atd. elektroizolačním vytvrzeným lakovem.

Vytvrzené elektroizolační laky mají velmi dobrou přilnavost ke kovovým povrchům a čištění funkčních opracovaných ploch je tím značně pracné.

K jejich odstraňování se musí používat ostrých brusných pomůcek, které poškozují opracované plochy, přičemž se současně používá k odstraňování i organických ředidel a rozpouštědel, které zvyšují expozici pracovníků provozu ve výparech látek převážně zdraví škodlivých.

Dosud vyvinuté ochranné snímací laky, které jsou vyráběny na základě vinylových polymerů, esterů celulózy, polyvinylalkoholu (S 1807, UMANAX SL, FOLIBAL, ABDECLACK fy Herberts), nevydrží tepelně vícenásobnou impregnaci vzhledem k vytvrzovacím teplotám, kdy snímací laky tepelně degradují a zplodiny chemicky napadají ochráněné povrchy. Také tepelnou degradaci dochází k praskání ochranného laku a elektroizolační lak proniká pod ochranný, čímž přestává plnit funkci ochranného laku.

Uvedené nedostatky odstraňuje použití ochranného snímacího laku pro ochranu ploch, jež mají zůstat čisté a nepoškozené, zejména pro ochranné povlaky opracovaných ploch proti lakům, zvláště elektroizolačním, pryskyřicím, konzervačním vazelinám, voskům a tmelům, vytvořený ná bázi vodního roztoku glutinů, s výhodou želatin a klihů, upraveného změkčovadly, s výhodou glykoly, dále maziv, s výhodou ve formě vodních disperzí vosků a konzervačními prostředky, jako stabilizátory a který obsahuje hmotnostně 20-40 dílů želatiny nebo klihů, 50-70 dílů vody, 2-20 dílů glykolů nebo propantriolu, 0-5 dílů vosku, 1-5 dílů konzervačního prostředku.

Vynález využívá vlastnosti glutinů, které jsou nerozpustné v uhlovodíčích obsažených v rozpouštědlech, přitom mají dobrou rozpustnost ve vodě zejména za tepla a mají dostatečnou tepelnou odolnost i při 150 °C. Chráněný povrch před nanesením ochranného snímacího laku není třeba odmašťovat, ale stačí jen otřít, kupř. od konzervačního oleje.

Jako základního glutinu je možno použít kterýkoliv z druhů technické želatiny nebo kožních klihů s tím, že rozdíly se projeví ve viskozitě laku při stejném obsahu složek.

Jako změkčovadla lze použít vícenásobné alifatické alkoholy s dobrou rozpustností ve vodě a dostatečnou teplotou bodu varu, tj. nad 180 °C. Tyto podmínky splňuje řada glykolů a dále zejména propantriol. Použitelné jsou také i glycidy.

Pro vnitřní mazivo je možno použít přírodních i syntetických vosků ve formě vodní disperze, což je podmínkou výběru vosků. S výhodou se osvědčil včelí vosk.

Roztok glutinů, s výhodou želatin a klihů a jako změkčovadla vícenásobné alifatických alkoholů, zejména glykoly a glycerin a s přídavkem maziva ve formě vodní disperze včelího vosku, je nutno pro další skladování stabilizovat přídavkem konzervačního prostředku, jako stabilizátoru, a to např. s účinným obsahem chlóru - chlorinanu (Chloramin B), dále s účinným obsahem jódu - jodoforu (Jodonol, Jodisol) kvartérních amoniových bází (Ajatin, Septonex) nebo na základě kresolu (Kresolum saponatum).

Na chráněný povrch se štětcem rovnoměrně nanáší vrstva ochranného snímacího laku. Povrch může být předehydátý, ale lze nanášet ochranný snímací lak i na povrch studený.

Pro zachování snadné roztříratelnosti je nutno udržovat ochranný snímací lak při teplotě nad 30 °C. U rotačních součástí se chráněný povrch po natření a zaschnutí ochranného snímacího laku ovine bavlněnou tkanicí, která po vytvrzení elektroizolačního laku či pryskyřice, nebo zaschnutí povrchových laků, při zpětném odvinutí naruší lakový film a tím odkryje ochranný snímací lak.

Ochranný snímací lak je pak možno po řádném navlhčení vodou, zejména mokrou tkaninou, a po jeho nabobtnání smývat vlažnou vodou. Voda pro smývání může být upravena malým množstvím detergentů, jako je mýdlo, soda či alkalický saponát. V místech, kde ulpí silnější vrstva laku, je vhodné tento lak mechanicky narušit, aby voda mohla proniknout na ochranný snímací lak a tento mohl nabobtnat. Po nabobtnání se ochranný snímací lak lehce sloupne. Již při nařušení povrchového laku na ochranném snímacím laku, se lak snadno odlupuje, neboť má velmi nízkou přilnavost ke kovovým plochám.

U rovinných ploch lze ochranný snímací lak, kupř. v kraji, pomocí upravené škrabky mechanicky narušit a lak se sloupne. V místech, kde by ochranný snímací lak ulpěl a neodloupl se, se toto dočistí vlažnou vodou.

Plochy čištěné pomocí vody je třeba vytřít do sucha.

Vyšším účinkem ochranného snímacího laku podle vynálezu je zachování ochranných a snímacích vlastností tohoto laku i po vícenásobném vypalování impregnačních vrstev elektroizolačních laků. Není narušen trhlinkami a dokonale chrání opracované plochy před elektroizolačním lakovem. Při své nízké přilnavosti ke kovovým plochám se z nich snadno odstraňuje, což podstatně snižuje pracnost při čištění výrobků od elektroimpregnačního laku oproti dosavadnímu způsobu. Umožňuje snímání a čištění bez použití brusného plátna, kterým se poškozovaly přesně opracované plochy. Využuje používání organických ředitel a rozpouštědel jako pomocných odstraňovačů laku a tím snižuje expozici pracovníků v parách škodlivin.

Ochranného snímacího laku lze použít jako ochranného prostředku proti všem lakům s organickými rozpouštědly, konzervačním vazelinám a voskům, bezrozpuštědlovým pryskyřicím a lakům při ochraně součástí lepených pryskyřicemi a při vytváření povlaků plastických hmot spékáním.

Vynález objasňují následující příklady praktického provedení, ve kterých jsou díly míněny v % hmotnostních.

Příklad 1

30 % želatinu T III podle ČSN 66 8526
 50 % vody
 10 % propantriolu
 5 % vodní pětiprocentní disperze včelího vosku
 5 % chlornanu (Chloraminu B)

Příklad 2

30 % klihu Kl podle ČSN 66 8521
 45 % vody
 15 % diethylenglykolu
 5 % vodní pětiprocentní disperze včelího vosku
 5 % jodoforu (Jodonalu)

Ochranný snímací lak vytvořený podle uvedených příkladů zůstává na chráněném povrchu i po

mnoha cyklech impregnace s vytvrzováním do 150 °C nenarušen a dokonale chrání opracované plochy před elektroizolačním lakem a přitom zůstává rozpustný ve vodě.

P Ř E D M Ě T V Y N Ā L E Z U

1. Ochranný snímací lak pro ochranu ploch, jež mají zůstat čisté a nepoškozené, zejména pro ochranné povlaky opracovaných ploch proti lakům, zvláště elektroizolačním, pryskyřicím, konzervačním vazelinám, voskům a tmelům, vyznačující se tím, že obsahuje hmotnostně

20-40 % želatiny nebo klihů

50-70 % vody

2-20 % glykolů nebo propantriolu

1-5 % konzervačního prostředku, s výhodou chlornanů, kvartérních amoniových solí, jódových preparátů a kresolů.

2. Ochranný snímací lak podle bodu 1 vyznačující se tím, že obsahuje až 5 % včelího vosku, vztaženo na hmotnost ochranného snímacího laku jako celku.