【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成25年2月14日(2013.2.14)

【公開番号】特開2011-164460(P2011-164460A)
【公開日】平成23年8月25日(2011.8.25)
【年通号数】公開・登録公報2011-034
【出願番号】特願2010-28856(P2010-28856)
【国際特許分類】
Ｇ０３Ｆ　7/038　(2006.01)
Ｇ０３Ｆ　7/004　(2006.01)
Ｈ０５Ｋ　3/28　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０３Ｆ　7/038　５０１
Ｇ０３Ｆ　7/004　５０１
Ｇ０３Ｆ　7/004　５０５
Ｈ０５Ｋ　3/28　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成24年12月25日(2012.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
〔白色の着色剤Ｄ〕
感光性樹脂組成物は、白色の着色剤Ｄが含有されることで白色に着色されていてもよい。この場合、感光性樹脂組成物から形成される硬化膜の色を白色にすることができる。特に感光性樹脂組成物から高反射性のソルダーレジスト層を形成する場合に、感光性樹脂組成物に白色の着色剤Ｄを含有させることが好ましい。白色の着色剤Ｄとしては、例えば酸化チタン、硫酸バリウム、酸化マグネシウム等が挙げられる。