

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成20年2月14日(2008.2.14)

【公表番号】特表2003-517952(P2003-517952A)

【公表日】平成15年6月3日(2003.6.3)

【出願番号】特願2001-546464(P2001-546464)

【国際特許分類】

**B 32B 27/32 (2006.01)**

【F I】

B 32B 27/32 E

【誤訳訂正書】

【提出日】平成19年12月20日(2007.12.20)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】請求項1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項1】(a) (i) 約85%から約96%のプロピレン、(ii) 約0.5%から約5.0%のエチレン、及び(iii) 約2.5%から約10%のC<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-オレフィンを含むター・ポリマーの外部層であって、(ii)及び(iii)の合計が約4.0%から約15.0%である前記外部層と、(b) (i) 0から100%の層(a)に記載されるター・ポリマー、及び(ii)

(A)少なくとも2つの工程における連続重合によって製造される約99.5%から約95%のオレフィンポリマー組成物であって、

(1) 約80%から約96%のプロピレン、約2%から約10%のエチレン、及び約2%から約10%のC<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-オレフィンを含む、約5重量%から約25重量%のプロピレンとエチレン及びC<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-オレフィンとのコポリマー、及び

(2) 最大20重量%のC<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-オレフィンを含む、約95重量%から約75重量%の線状低密度ポリエチレン

を含む前記オレフィンポリマー組成物と、

(B) 0.916から0.922 g/cm<sup>3</sup>の密度及び0.2から20 g/10 minのメルトインデックスを有する約0.5重量%から約5重量%の低密度ポリエチレン

を含む、0から100%のオレフィンポリマープレンド

の少なくとも1つを含む中間層であって、(i)+(ii)=100%である前記中間層と、

(c) (i) メタロセン触媒により製造され、0.89から0.91 g/cm<sup>3</sup>の密度を有する、0から100%のエチレン及びC<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-オレフィンのコポリマー、及び(ii) 0から100%の層(b)において記載されるオレフィンポリマープレンド(ii)の少なくとも1つを含む内部層であって、(i)+(ii)=100%である前記内部層を含む同時押し出し成形多層フィルム。