【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成22年9月30日(2010.9.30)

【公開番号】特開2008-55882(P2008-55882A)
【公開日】平成20年3月13日(2008.3.13)
【年通号数】公開・登録公報2008-010
【出願番号】特願2006-255417(P2006-255417)
【国際特許分類】
Ｂ３２Ｂ　27/36　(2006.01)
Ｂ３２Ｂ　27/18　(2006.01)
Ｃ０８Ｌ　67/00　(2006.01)
Ｃ０８Ｌ　63/00　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　 3/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ３２Ｂ　27/36
Ｂ３２Ｂ　27/18　Ｂ
Ｃ０８Ｌ　67/00
Ｃ０８Ｌ　63/00　Ｚ
Ｃ０８Ｋ　 3/00

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月5日(2010.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
［実施例１］
基材シートとして厚み１００μｍのポリエステルフィルム（ルミラーT60：東レ社）の両方の面に、下記処方の難燃化処理層用塗布液をバーコーター法により塗布、乾燥した後、６０℃で４８時間キュアリングして厚み１３μｍの難燃化処理層をそれぞれ形成し、実施例１の難燃性シートを作製した。