



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106147494 A

(43)申请公布日 2016.11.23

(21)申请号 201610524519.9

C08F 212/08(2006.01)

(22)申请日 2016.07.06

C08F 220/18(2006.01)

(71)申请人 铜陵青铜时代雕塑有限公司

地址 244000 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路509号2栋

(72)发明人 刘勇 安施军 薛焕刚 丁莉莉

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 方琦

(51)Int.Cl.

C09D 151/08(2006.01)

C09D 7/12(2006.01)

C09D 5/10(2006.01)

C08F 283/10(2006.01)

C08F 220/06(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆，其是由下述重量份的原料制得：环氧树脂E-44 40-60，乙二醇单丁醚10-15，正丁醇15-25，桉叶油0.1-0.15，柠檬油0.1-0.2，甲基丙烯酸6-8，苯乙烯4-6，丙烯酸丁酯3-5，过氧化苯甲酰0.5-1，N,N-二甲酰基乙醇4-6，二氧化钛纳米管4-6，纳米锗0.1-0.15，纳米电气石粉0.3-0.5，苯丙三氮唑0.3-0.5，γ-巯丙基三乙氧基硅烷0.1-0.15，海藻酸钠0.3-0.5，水100-120。本发明的铜雕塑水性漆既具有优良的防腐蚀性能、机械性能和持久有效性，还有净化空气的功效，有利于提高室内环境质量。

1. 一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆，其特征在于，其是由下述重量份的原料制得：

环氧树脂E-44 40-60，乙二醇单丁醚10-15，正丁醇15-25，桉叶油0.1-0.15，柠檬油0.1-0.2，甲基丙烯酸6-8，苯乙烯4-6，丙烯酸丁酯3-5，过氧化苯甲酰0.5-1，N,N-二甲酰基乙醇4-6，二氧化钛纳米管4-6，纳米锗0.1-0.15，纳米电气石粉0.3-0.5，苯丙三氮唑0.3-0.5， $\gamma$ -巯丙基三乙氧基硅烷0.1-0.15，海藻酸钠0.3-0.5，水100-120；

所述二氧化钛纳米管是采用水热合成法制得，管径为5-25nm，管长为500-1000nm。

2. 根据权利要求1所述的一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1) 将二氧化钛纳米管按固液重量比1:10-1:15与无水乙醇混合分散均匀，然后加入桉叶油、柠檬油、苯丙三氮唑和 $\gamma$ -巯丙基三乙氧基硅烷搅拌6-12h，离心后将所得固体真空干燥，得改性钛纳米管；

(2) 将(1)中的改性钛纳米管、纳米锗、纳米电气石粉、N,N-二甲酰基乙醇和水混合分散均匀，得A组分，将环氧树脂E-44、乙二醇单丁醚和正丁醇混合升温至105-110℃，然后缓慢滴加甲基丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸丁酯和过氧化苯甲酰的混合溶液，并于115-120℃保温反应2-4h，得B组分，将A组分和B组分于80-85℃混合并高速搅拌均匀，然后于50-60℃保温反应1-1.5h，得复合乳液；

(3) 将(2)中的复合乳液与其余原料混合后研磨均匀，即得净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆。

# 一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆及其制备方法

## 技术领域

[0001] 本发明涉及铜雕塑用涂料技术领域，尤其涉及一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆及其制备方法。

## 背景技术

[0002] 随着现代生活水平和审美意识的提高，雕塑这一传统工艺品受到越来越多的设计师和大众喜爱。其中铜雕塑不仅样式独特，并且具有很高的欣赏价值，与其他材质的雕塑相比，还有坚固耐用、不易破坏的特点，得到广泛的应用。铜雕塑无需频繁地保养和维修，但是在空气湿度过大的条件下使用会严重影响铜雕塑的质量。为减少腐蚀，延长铜雕塑的使用寿命，通常采取的预防性措施是对铜雕塑表面进行防护处理，其中涂刷油漆是目前使用较为广泛、经济实用的方法。

[0003] 随着环保意识的增强，传统溶剂型防腐漆逐渐被淘汰，高性能、低污染的水性防腐漆已经成为发展趋势。目前应用较多的水性防腐漆主要有环氧树脂等。文献《丙烯酸接枝改性环氧树脂防腐乳液的研究》采用丙烯酸对环氧树脂进行接枝改性，得到的乳液兼具环氧树脂和丙烯酸树脂的优点，具有良好的附着力和耐腐蚀性能。但是，这种方法制得乳液的三维网状结构交联度较低，耐水性不足，对基体表面的防护不够，影响了其防腐性能，且无法应对涂装缺陷或者涂层破坏带来的防腐持久性下降，因此在实际应用中有待进一步改进。

## 发明内容

[0004] 本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种交联程度高、机械性能好、防护性能强并且具有优良持久性的净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆及其制备方法。

[0005] 本发明是通过以下技术方案实现的：

一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆，其是由下述重量份的原料制得：

环氧树脂E-44 40-60，乙二醇单丁醚10-15，正丁醇15-25，桉叶油0.1-0.15，柠檬油0.1-0.2，甲基丙烯酸6-8，苯乙烯4-6，丙烯酸丁酯3-5，过氧化苯甲酰0.5-1，N,N-二甲酰基乙醇4-6，二氧化钛纳米管4-6，纳米锗0.1-0.15，纳米电气石粉0.3-0.5，苯丙三氮唑0.3-0.5， $\gamma$ -巯丙基三乙氧基硅烷0.1-0.15，海藻酸钠0.3-0.5，水100-120；

所述二氧化钛纳米管是采用水热合成法制得，管径为5-25nm，管长为500-1000nm。

[0006] 一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆的制备方法，包括以下步骤：

(1)将二氧化钛纳米管按固液重量比1:10-1:15与无水乙醇混合分散均匀，然后加入桉叶油、柠檬油、苯丙三氮唑和 $\gamma$ -巯丙基三乙氧基硅烷搅拌6-12h，离心后将所得固体真空干燥，得改性钛纳米管；

(2)将(1)中的改性钛纳米管、纳米锗、纳米电气石粉、N,N-二甲酰基乙醇和水混合分散均匀，得A组分，将环氧树脂E-44、乙二醇单丁醚和正丁醇混合升温至105-110℃，然后缓慢

滴加甲基丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸丁酯和过氧化苯甲酰的混合溶液，并于115–120℃保温反应2–4h，得B组分，将A组分和B组分于80–85℃混合并高速搅拌均匀，然后于50–60℃保温反应1–1.5h，得复合乳液；

(3) 将(2)中的复合乳液与其余原料混合后研磨均匀，即得净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆。

[0007] 本发明的优点是：

本发明先利用二氧化钛纳米管对桉叶油、柠檬油、苯丙三氮唑和 $\gamma$ -巯丙基三乙氧基硅烷进行负载，然后与环氧树脂和丙烯酸酯进行乳液聚合反应得到复合乳液，既能有效提升涂膜的三维网状结构交联程度，提升对基体的防护性能，又能改善涂膜的机械性能和稳定性，并且由于对复合缓蚀剂的负载，能对涂膜缺陷或者破损处的铜基体起到良好的防腐蚀作用，提高表面防护的持久性。同时，通过其余原料的添加与复配，使得到的铜雕塑水性漆能为基体表面提供全面、持久的防护，兼具优良的防腐蚀性能、机械性能和持久有效性，还有净化空气的功效，有利于提高室内的环境质量。

### 具体实施方式

[0008] 一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆，由下列重量(kg)的组分原料制备而成：

环氧树脂E-44 40，乙二醇单丁醚10，正丁醇15，桉叶油0.1，柠檬油0.1，甲基丙烯酸6，苯乙烯4，丙烯酸丁酯3，过氧化苯甲酰0.5，N,N-二甲酰基乙醇4，二氧化钛纳米管4，纳米锗0.1，纳米电气石粉0.3，苯丙三氮唑0.3， $\gamma$ -巯丙基三乙氧基硅烷0.1，海藻酸钠0.3，水100；

所述二氧化钛纳米管是采用水热合成法制得，管径为5nm，管长为500nm。

[0009] 一种净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆的制备方法，包括以下步骤：

(1) 将二氧化钛纳米管按固液重量比1:10与无水乙醇混合分散均匀，然后加入桉叶油、柠檬油、苯丙三氮唑和 $\gamma$ -巯丙基三乙氧基硅烷搅拌6h，离心后将所得固体真空干燥，得改性钛纳米管；

(2) 将(1)中的改性钛纳米管、纳米锗、纳米电气石粉、N,N-二甲酰基乙醇和水混合分散均匀，得A组分，将环氧树脂E-44、乙二醇单丁醚和正丁醇混合升温至105℃，然后缓慢滴加甲基丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸丁酯和过氧化苯甲酰的混合溶液，并于115℃保温反应2h，得B组分，将A组分和B组分于80℃混合并高速搅拌均匀，然后于50℃保温反应1h，得复合乳液；

(3) 将(2)中的复合乳液与其余原料混合后研磨均匀，即得净化空气室内铜雕塑用环氧-丙烯酸防腐水性漆。

[0010] 外观：平整光滑，透明；

附着力：1级；

耐水性：1500h无变化；

耐盐雾性：1000h无变化。