



Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 1435/90 (51) Int.Cl. 5: C 25 D 3/56
 (22) Indleveringsdag:.... 12 jun 1990
 (24) Løbedag:..... 14 okt 1988
 (41) Alm. tilgængelig:.... 27 jul 1990
 (62) Stamansøgningsnummer:.....
 (86) International ansøgning nr.:... PCT/US88/03536
 (86) International indleveringsdag: 14 okt 1988
 (85) Videreførselsdag: 12 jun 1990
 (30) Prioritet: -
 (71) Ansøger: *Atochem North America, Inc., 3 Parkway; Philadelphia; Pennsylvania 19102, US
 (72) Opfinder: Harold P. *Wilson, 729 Gloucester Drive; Huron; OH 44839, US
 (74) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630, Taastrup

- (54) Fremgangsmåde, bad og celle til elektroaflejring af tin-bismuth-legeringer
 (57) Sammendrag

1435-90

Bade til elektroaflejring af bismuth-tin-legeringer med alle forhold, som vist i tegningsfiguren. Badene er af den sure alkylsulfonat-type. Opløselige bismuthanoder anvendes til at efterforsyne badopløsningen med bismuth. Badene finder navnlig anvendelse til elektroaflejring af eutektiske kompositioner, såsom 58% Bi-42% Sn.

1435-90

