

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA



URZĄD
PATENTOWY
PRL

OPIS PATENTOWY

52600

Patent dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 6.VIII.1965 (P 110 365)

Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 28.XII.1966


Kl. 37 d, 6/01

37d, 15/02

MKP E 04 f 15/02

UKD

Współtwórcy wynalazku: mgr Tadeusz Talarczyk, inż. Józef Lubawy
Właściciel patentu: Zakład Badań i Doświadczeń przy Poznańskim Zje-
dnoczeniu Budownictwa Poznań (Polska)



Sposób wytwarzania płyt podłogowych z gipsu i płyt pilśniowych

1

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pre-
fabrykowanych płyt podłogowych z gipsu i twardych lub bardzo twardych płyt pilśniowych. Dotychczas wykonywane nawierzchnie podłogowe z twardych lub bardzo twardych płyt pilśniowych nie odpowiadają stawianym warunkom ich użytkowania, a to na skutek pęcznienia płyt bądź też odklejania się ich od podłoża.

Zadanie wytyczone w celu usunięcia podanych niedogodności zostało rozwiązane zgodnie z wynalazkiem w ten sposób, że płytkę z twardej lub bardzo twardej płyty pilśniowej, ułożoną w odpowiedniej formie, od strony spodniej pokrywa się warstwą kleju emulsyjnego jak na przykład „Polacet” lub „Mozalep” i nie czekając aż klej wyschnie, nakłada się odpowiednią ilość zaczynu gipsowego z wypełniaczem, na przykład włóknistym lub bez, w ten sposób, że jej dwie krawędzie wystają poza brzeg nakładanego gipsu.

2

Po związaniu zaczynu gipsowego i wyjęciu gotowej płytki z formy, suszy się ją w pozycji poziomej warstwą gipsową do góry.

Z płytek według wynalazku wykonywane są podłogi typu „pływającego”. Na strop zostaje nałożona warstwa izolacji akustycznej, na przykład 2—3 cm piasku fornierskiego, a na niej układa się prefabrykowane płytki według wynalazku, klejąc styki klejem emulsyjnym na przykład „Polacem”.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania płyt podłogowych z gipsu i twardych lub bardzo twardych płyt pilśniowych klejonych do podkładu gipsowego, **znamienny tym**, że płytkę pilśniową od strony spodniej pokrywa się warstwą kleju emulsyjnego, a następnie przed wyschnięciem kleju nakłada się odpowiednią ilość zaczynu gipsowego z wypełniaczem lub bez.