



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103156317 A

(43) 申请公布日 2013.06.19

(21) 申请号 201310099794.7

(22) 申请日 2013.03.27

(71) 申请人 江阴萝菲服饰有限公司

地址 214413 江苏省无锡市江阴市顾山镇人
民路 3 号

(72) 发明人 钟俊杰

(74) 专利代理机构 江阴市同盛专利事务所(普
通合伙) 32210

代理人 唐纫兰 曾丹

(51) Int. Cl.

A41D 31/00(2006.01)

D04B 1/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

咖啡碳 /pore1/ 粘胶纤维功能毛衫及其制作
方法

(57) 摘要

本发明涉及一种咖啡碳 /pore1/ 粘胶纤维功
能毛衫及其制作方法,其特征在于:该毛衫采用
织物组织:单面平纹,采用二根 32S,40% 咖啡碳、
40%pore1 和 20% 粘胶纤维赛络纺纱线合股成纱,
并纱捻度为 300 捻/米,克重:280 克/平方米。
本发明制得的毛衫,不仅具有传统毛衫的风格、手
感,还具有吸湿快干、吸湿透气、蓬松柔软及保暖
特性。因此其毛衫集保健、舒适、功能为一体。

1. 一种咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫,其特征在於:该毛衫採用织物组织:单面平纹,採用二根 32S,40% 咖啡碳、40%porel 和 20% 粘胶纤维赛络纺纱线合股成纱,并纱捻度为 300 捻 / 米,克重 :280 克 / 平方米。

2. 根据权利要求 1 所述的咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫,其特征在於:编织时,横密 : 76 纵行 /10cm ;纵密 :58 横列 /10cm。

3. 制作如权利要求 1 所述的咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫的方法,其特征在於:首先採用赛络纺技术制成 40% 咖啡碳 /40%porel/20% 粘胶纤维赛络纺纱线合股纱,然後经过如下工艺:40% 咖啡碳 /40%porel/20% 粘胶纤维赛络纺纱线合股纱→倒筒→织片→套口→平车→手缝→水洗→烘干→整烫→包装→入庫。

咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫及其制作方法。

背景技术

[0002] 咖啡炭纤维是将咖啡豆残渣,经 1200 °C 高温烧制、研磨到 100-200nm 的粉体,再以多功能核壳结构粉体的制作方法而成。然后将制成的母粒以涤纶为载体,最终制成咖啡炭纤维。咖啡炭纤维具有咖啡炭的优良功能。a. 100% 天然材料,回用过程较竹炭、椰炭更低炭环保。b. 吸湿快干、舒适透气。c. 高温后的咖啡渣经深度炭化,形成多孔结构,因而咖啡炭纤维具有吸附异味、天然除臭(消臭率 82%) 的功效。d. 良好的升温保暖性。

[0003] 咖啡炭产品不仅能够通过抑制细菌繁殖减少释放臭气氨,还能有效去除烟酒等异味。水与养分是细菌的温床,细菌繁殖快慢取决于环境能提供多少温度、水分和养分,而咖啡炭的多孔吸附效果让体表水分得到有效控制,进而起到抑制细菌繁殖的作用。而细菌繁殖时释放出的臭气氨也因此大幅降低,因此咖啡炭也能有效除臭。同时,咖啡炭纤维还能释放负离子。经研究证实,氧自由基对健康有着慢性的不良影响,不但会造成细胞衰老、破坏蛋白质,甚至还能降低免疫力、加速动脉硬化和致癌,而负离子的主要功能就是中和氧自由基,减缓细胞氧化。由于咖啡炭纱线具有优良的功能特性,纤维本身是灰色的,可以不染色就进行后道加工,手感滑爽,色泽亮丽,是一种新型、健康、时尚、绿色环保的生态纺织纤维。

[0004] 但是,咖啡炭纤维抱合力差,毛羽多,牢度差,易断裂,限制了其应用。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种抱合力好、毛羽少、牢固度好的咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫及其制作方法。

[0006] 本发明的目的是这样实现的:

一种咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫,产品采用织物组织:单面平纹,横密:76 纵行 /10cm;纵密:58 横列 /10cm,采用二根 32S,40% 咖啡碳 /40%porel/20% 粘胶纤维赛络纺纱线合股成纱,并纱捻度为 300 捻 / 米,克重:280 克 / 平方米。

[0007] 一种咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫的制作方法,其工艺流程如下:

40% 咖啡碳 /40%porel/20% 粘胶纤维赛络纺纱线合股成纱→倒筒→织片→套口→平车→手缝→水洗→烘干→整烫→包装→入库。

[0008] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、原料搭配创新:采用多种纤维混配,既有普通毛衫的一般特点,又有毛衫的功能性。

[0009] 2、成纱方法创新:采用赛络纺技术,解决咖啡炭纤维抱合力差、毛羽多等一系列问题。

[0010] 本发明制得的毛衫,不仅具有传统毛衫的风格、手感,还具有吸湿快干、吸湿透气、蓬松柔软及保暖特性。因此其毛衫集保健、舒适、功能为一体。

具体实施方式

[0011] 本发明涉及一种咖啡碳 /porel/ 粘胶纤维功能毛衫,采用织物组织:单面平纹。横密:76 纵行 /10cm;纵密:58 横列 /10cm。针号:12G,在电脑横机上编织。采用二根 32S,40% 咖啡碳 /40%porel/20% 粘胶纤维赛络纺纱线合股成纱,并纱捻度为 300 捻 / 米。克重:280 克 / 平方米。不仅具有传统毛衫的风格、手感,还具有吸湿快干、吸湿透气、蓬松柔软及保暖特性。因此其毛衫集保健、舒适、功能为一体,具有广阔的市场开发前景。

[0012] 产品工艺流程

赛络纺纱线→倒筒→织片→套口→平车→手缝→水洗→烘干→整烫→包装→入库

产品规格

织物组织:单面平纹。

[0013] 横密:76 纵行 /10cm;纵密:58 横列 /10cm。

[0014] 针号:12G,在电脑横机上编织。

[0015] 纱线:采用二根 32S,40% 咖啡碳 /40%porel/20% 粘胶纤维赛络纺纱线合股成纱,并纱捻度为 300 捻 / 米。克重:280 克 / 平方米。

[0016] 检测结果:

经国家纺织产品质量监督检验中心(江阴)权威检测:根据 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T73010-2008《针织工艺衫》,标准规定,符合一等品要求。具体如下:本产品耐洗色牢度:4-5 级(技术要求 3 级);耐水色牢度:4-5 级(技术要求 3 级);耐酸汗汁色牢度:4-5 级(技术要求 3 级);耐碱汗汁色牢度:4-5 级(技术要求 3 级)。耐摩擦牢度:干摩擦:4-5 级(技术要求 3 级);湿摩擦:4-5 级(技术要求 2-3 级)。甲醛含量小于 20mg/kg(技术要求小于 75 mg/kg)。经温升指标测试,温升指标达到 3℃,具有很好的保暖特点。