

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年10月30日(2014.10.30)

【公開番号】特開2013-62446(P2013-62446A)

【公開日】平成25年4月4日(2013.4.4)

【年通号数】公開・登録公報2013-016

【出願番号】特願2011-201167(P2011-201167)

【国際特許分類】

H 01 L	21/301	(2006.01)
C 09 J	7/02	(2006.01)
C 09 J	201/00	(2006.01)
C 09 J	133/00	(2006.01)
C 09 J	163/00	(2006.01)
C 09 J	11/06	(2006.01)
H 01 L	21/52	(2006.01)

【F I】

H 01 L	21/78	M
C 09 J	7/02	Z
C 09 J	201/00	
C 09 J	133/00	
C 09 J	163/00	
C 09 J	11/06	
H 01 L	21/52	E

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月9日(2014.9.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0100

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0100】

〔応力緩和率の測定〕

硬化前の接着剤層(比較例1および2については、後述する接着剤層の収縮観察の試験と同様にして、紫外線を照射した接着剤層)の80における応力緩和率は、動的粘弾性装置(レオメトリクス社製 R D A I I)により、初期弾性率Aと、捻り量20%の応力を加え120秒後の応力維持後弾性率Bを測定し、下記の式より算出した。

$$\text{応力緩和率} [\%] = (A - B) / A \times 100$$