



[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[11] رقم البراءة: ١٢٨٨

[45] تاريخ المنح: ١٤٢٧/٠٨/٢٧هـ

الموافق: ٢٠٠٦/٠٩/٢٠م

## [12] براءة اختراع

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [51] التصنيف الدولي <sup>٧</sup> : | [72] اسم المخترع: جون اف. كين، نورمان آر. مورير |
| Int. Cl. <sup>7</sup> :C08L 61/10  | [73] مالك البراءة : أميرون انك .                |
| [56] المراجع:                      | عنوانه: ٢٤٥ ساوث لوس روبيس أفينيو، باسادينا،    |
| براءة أمريكية ٥٢١٩٩٣٢ ١٩٩٣/٠٦/١٥م  | كاليفورنيا ٢٨٩٤-٩١١٠١، امريكا                   |
| براءة أمريكية ٥٢٨٦٥٧٤ ١٩٩٤/٠٢/١٥م  | [74] الوكيل: احمد نجدت بازارباشي                |
| براءة أمريكية ٥٣٧٨٧٨٩ ١٩٩٥/٠١/٠٣م  | [21] رقم الطلب: ٩٥١٦٠٣١٨                        |
| اسم الفاحص: محمد بن سعد اليحيى     | [22] تاريخ الإيداع : ١٤١٦/٠٥/٢٠هـ               |
|                                    | الموافق : ١٩٩٥/١٠/١٤م                           |

يتضمن IPN من السيلوكسان وبوليمرات فنولية ، ذات مجموعات سيلوكسان داخل البوليمر الفنولي . ولتركيب السيلوكسان الفنولي مقاومة كيميائية ضد اللهب والحرارة تساوي أو تتعدى مقاومة راتنجات فنولية تقليدية ، ولها خواص محسنة من مقاومة الصدمات ، وقوة شد ، وعامل ثني ، وكثافة إذا ما قورنت بتركيبات سيلوكسان فنولية تقليدية لا تحتوي على سيلوكسان.

٧٨ عنصر حماية

[54] اسم الاختراع: تركيبات راتنج فنولي ذات مقاومة محسنة تجاه الصدمات

[57] الملخص: تُعدّ مركبات سيلوكسان الفنولية في نموذج أول باتحاد فنول مع ألدهيد ومع ألك أكسي alkoxy أو سيليكون ذي مجموعة سيلانول وظيفته ؛ وفي نموذج ثان باتحاد راتنج نوفولاك فنولي مع مانحة لألدهيد غل ومع ألك أكسي alkoxy أو سيط ذي مجموعة سيلانول وظيفية ، وفي تجسيم ثالث باتحاد راتنج رزول فنولي ألك أكسي alkoxy أو مع وسيط سيليكون ذي مجموعة سيلانول وظيفية. ويمكن ، اختياريًا ، إضافة حفاز لتسهيل تكوين راتنج فنولي من فنول والدهيد غل ، ويمكن حفاز لتسهيل تكثف الراتنج الفنولي ، على الأقل حفاز واحد ، لتسهيل حلقة التحليل المائي و/أو تكثيف السيليكون الوسيط . ويمكن أن يشمل حفاز الراتنج الفنولي حموضاً ، وقواعد ومواد مانحة لألدهيد النمل . أما الحفاز الوسيط السيليكوني فيمكن أن يتضمن مركبات عضو معدنية ومركبات ، أمينية ، ومزائج منهما . تتفاعل المكونات لتكوين تركيب سيلوكسان فنولي

## تركيبات راتنج فنولي ذات مقاومة محسنة تجاه الصدمات

### الوصف الكامل

#### خلفية الاختراع:

يتعلق هذا الاختراع عموماً بتركيبات راتنجية فنولية مفيدة في مقاومة الحريق (النيران) ، مع بث دخان قليل وسمية دخان ضئيلة ، ومقاومة حرارة ، ومقاومة كيميائية وسحج جيد ومقاومة البلى في عدد من الاستعمالات ، ويتعلق الاختراع الحالي ، بوجه خاص بتركيبات فنولية معدلة بالسيلوكسان ، وهذه بالإضافة إلى خواص مقاومة الحريق والحرارة الممتازين ... الخ المذكورة آنفاً ، بتوفّر قوة محسنة تجاه الصدمة حرارة وقوة محسنة فضائية بعد التعرض للحريق ، وعامل ثني محسن ، ورجوعية محسنة في رغبة فنولية.

تعد صناعة الراتنجات الفنولية أقدم الصناعات ، فقد كانت تُكون قديماً عن طريق تفاعل مُحفّز بين فنول وألدهيد النمل . والراتنجات الفنولية بوجه عام ، وليس على وجه الحصر ، تتصلّد بالحرارة بالطبع وتتميز بمقاومتها الممتازة للحرارة ، واللهب ومقاومتها الكيميائية وبخواص كهربية جيدة ، ومقاومة جيدة للرطوبة والأكسجين ، والتصاق ممتاز بأنواع عريضة من المواد ، وضالة نفقة الانتاج . وقد أدت الخواص إلى استخدام واسع انتشار الراتنجات الفنولية في بعض التطبيقات كالأخشاب وترباط الألياف ، وسحج مغطاة وملتحمة ، وعناصر الاحتكاك ، وربط لقوالب الرمل ، وألواح في السبّك وتركيبه ولذا فإن صناعية ، ورقائق زخرفية ، ومركبات مقولبة وتغليف ، قليل من كثير.

بالرغم من أن الراتنجات الفنولية المعالجة لها خواص فيزيائية ممتازة لمقاومة الحرارة ، واللهب والكيمائيات ، فإن الراتنجات الفنولية قاسية أصلاً وهشة ن ولذلك فلها مقاومة ضعيفة تجاه الصدمات نسبياً ولها مرونة . الراتنجات الفنولية الناجمة عن طريق تفاعل قا الفنول مع ألدهيد النمل بحفز قاعدي ، مثل زولات فنولية ، تظهر قصامة (هشاشة) متسبباً بكثافة تشابك عال يوجد على امتداد البنية البوليمرية بفضل الأعداد الضخمة من مجموعات متيلول التي تشارك في تفاعلات إدخال المتيلول.

إن هشاشة ونقص المرونة من مثل هذه الراتنجات الفنولية المعالجة تمنع استخدامها في تطبيقات حيث يرغب أن تكون البنية بواسطة راتنج من هذا القبيل أو مادة مغطاة براتنج من هذا المركب أو مقاوم للصدمات إلى حد ما . والمواد المغطاة لراتنجات فنولية من هذا القبيل ، التي تُعرض إلى الثني إلى حد ما أو تفقد مقاومتها للصدمات وللحرارة ، وللهب والكيماويات عند تغليفها بهذه الراتنجات ، تصبح غير محمية لأن الثني من هذا القبيل أو الصدمة تؤدي إلى كسر الغلاف الهش ثمة تقنيات معروفة لتكوين تركيبات راتنجية فنولية لها مرونة محسنة من هذه التقنيات إدخال نشارة خشب ، أو مكونات تقوية أخرى ، وصبغات مع بعض الإضافات الأخرى لتوفر تركيباً فنولياً لدناً بالحرارة قابل للتشكيل ذات مرونة محسنة . على أية حال ، فإن إدخال مثل هذه المكونات المقوية والإضافات له تأثير خفض مقاومة الحرارة ، وللهب والكيماويات . طبقاً لذلك ، فإن القدرة على التزويد بتركيبات فنولي مرنة وفقاً للتقنيات المذكورة تمثل حلاً وسطاً بين مقاومة منخفضة مرونة متزايدة . وعند التطبيق والاستخدام ، حيث يحتاج لكل من المرونة والمقاومة تكون هذه التقنية غير عملية.

ثمة تقنية أخرى لتكوين راتنج فنولي له مرونة محسنة بواسطة تلدن داخلي . تحجب في هذه التقنية نسبة من مجموعات المتيول ، أي تتحول إلى إسترات بإضافة غول منثل بوتانول . ويتفاعل الغول مع مجموعات المتيول بامتياز ليعطي سلاسل بوت أكسي butoxy جانبية للرزولات . إن استخدام مثل هذه التقنية يقلل كثافة التشابك العالية ويحسن مرونة الراتنج الفنولي المعالج الناتج بخفض فعالية الراتنج.

على أية حال ، المرونة المحسنة المكتسبة عبر مثل هذه التقنية هي على حساب مقاومة منخفضة تجاه ، وللهب والكيماويات . طبقاً لهذا ، فإن هذه التقنية غير مفيدة في توفير راتنج فنولي يكون مرناً ومقاوماً للحرارة ، وللهب والكيماويات في آن واحد إلى درجة عالية.

وبالإضافة إلى أن الريزولات الفنولية المستخدمة لصناعة مركبات قولبة ، فإن رقائق تحتوي على مستويات عالية من ماء وإذا استخدمت الحرارة أثناء عملية المعالجة يتبخّر الماء مخلفاً فتحات صغرى (دقيقة) يمكن أن تؤدي إلى خفض قوة

الشّد وعامل الشّي للراتنج المعالج الناتج ، مما يسهم أيضاً إلى التّشّيم وعدم مرونة الراتنج إن هذه الفتحات الصّغرى يمكن كذلك أن تؤدّي إلى زيادة في امتصاص الرطوبة عن طريق السطح المسامي وإلى مقاومة الراتنج.

لذلك فإنّه من المرغوب فيه أن يكون تركيب راتنجي فنولي معداً بحيث يظهر خواص فيزيائية من مرونة جيدة ومقاومة صدمات بدون خفض الخصائص من مقاومة الحرارة ، واللهب والكيماويات أن يظهر تركيب الراتنج الفنولي غير قادر احتباساً متناقصاً للماء أثناء تكوين وأن يظهر أيضاً تكوين فتحات صغرى منخفضاً أثناء المعالجة.

#### الوصف العام للاختراع:

وعليه يوجد بشرط من هذا الاختراع بطريقة عملية تركيبات فنولية أعدت باستخدام كمية كافية من السيليكون الوسيط لتكوين تركيبات سيلوكسان فنولية ذات خواص معززة المرونة ولمقاومة الصدمات إذا ما قورنت بالتركيبات الفنولية التقليدية ، التي لا تحتوي على سيلوكسان . أول نموذج بعد باتحاد فنول أو فنول ذي بديل بالدهيد وبـ ألكوكسي alkoxy أو بسيليكون وسيط ذي مجموعة سيلانول . ثاني نموذج يُعدّ باتحاد نسبة رئيسية من راتنج نوفولاك فنولي بالدهيد غل مانحاً ونسبة دنيا من ألكوكسي alkoxy أو سيليكون وسيط ذي مجموعة سيلانول.

نموذج ثالث يُعدّ باتحاد نسبة رئيسية من راتنج رزول فنولي مع نسبة دنيا من ألكوكسي alkoxy أو سيليكون وسيط ذي مجموعة سيلانول . وتعرض كل المكونات لتفاعلات في كل نموذج لتفاعلات تكثيف لتكوين شبكة متداخلة من بوليمر فنولي وبوليمر سيلوكسان مع سيلوكسان أو مجموعات Si-O- الموجودة في البوليمر الفنولي.

في النموذج الأول ، يختار حفاز من المجموعة المشتملة على حموض وقواعد ويستخدم لتسهيل تكوين راتنج ريزول فنولي أو نوفولاك فنولي من فنول أو فنول ذي البديل مع مكونات ألدهيد.

وإذا ما رغب فيمكن أن يستخدم حفاز في النموذج الأول أو الثاني أو الثالث لتسهيل عملية التكثيف للراتنج الفنولي المكون حديثاً أو راتنج فنولي أداة أولية ، ويمكن أن تتضمن حموضاً ، وقواعد وألدهيد نمل مانحاً بناءً على الراتنج الفنولي المكون ريزول فنولي أو راتنج نوفولاك فنولي وإذا ما رغب فيمكن أن تستخدم كمية كافية من حفاز في النموذج الأول أو الثاني ، أو الثالث لتسهيل الحلمة و/أو تكثيف

السيليكون الوسيط عند درجات حرارة منخفضة . ويمكن أن يشمل الحفاز مركبات عضو معدنية ، ومركبات أمينية ومزائج منها . ثمة حفاز مفضل هو مزيج من مركب عضو معدني من مركب أميني.

الفنول ، والألدهيد ، والسيليكون الوسيط في النموذج الأول ؛ الراتنج الفنولي نوفولاك ، وألدهيد النمل المانح والسيليكون الوسيط في النموذج الثاني ؛ الراتنج الفنولي رزول والسليكو الوسيط في النموذج الثالث ؛ وأي من الحفازات الرغوية بالاختيار تمزج معاً لتكوين تركيب سيلوكسان فنولي له خواص محسنة لمقاومة الصدمات وقوة الشد ، وعامل الثني والكثافة مقارنة بتركيبات راتنج فنولي تقليدي لا تحتوي على سيلوكسان . بالإضافة إلى ذلك تركيبات سيلوكسان الفنولية لها خواص مساوية أو أفضل في مقاومة الحرارة ، واللهب والكيماويات

#### شرح مختصر للرسومات:

هذه المقومات ومقومات أخرى والمميزات ستترك إدراكاً كاملاً بالرجوع إلى المواصفات وعناصر الحماية والأشكال.

#### شرح مختصر للرسومات:

هذه المقومات ومقومات أخرى والمميزات ستترك إدراكاً كاملاً بالرجوع إلى المواصفات ، وعناصر الحماية والأشكال.

شكل ١ : منظر متساوي الأبعاد من أنبوبة فتيل ملتف يتضمن فتيلاً متصلاً بتركيب سيلوكسان فنولي أُعد وفقاً لقواعد هذا الاختراع ؛

شكل ٢ : منظر متساوي الأبعاد من أنبوبة فتيل مقواة بالفولاذ الفتيّل متصل بتركيب سيلوكسان فنولي أُعد وفقاً لقواعد هذا الاختراع ؛

شكل ٣ : ارتفاع جانب قطاعي عرضي من لوح مركب خشبي يتضمن رباط تركيب سيلوكسان فنولي أُعد وفقاً لقواعد هذا الاختراع ؛

شكل ٤ : منظر متساوي الأبعاد من قطعة رغوّة تتضمن تركيب سيلوكسان فنولي أُعد وفقاً لقواعد هذا الاختراع ؛

شكل ٥ أ : منظر متساوي الأبعاد من بطانة مكبح تتضمن تركيب سيلوكسان فنولي أُعد وفقاً لقواعد هذا الاختراع.

شكل ٥ ب : منظر متساوي الأبعاد من بطلانة مقلب قابض تتضمن تركيب سيلوكسان فنولي أُعد وفقاً لقواعد هذا الاختراع.

شكل ٦ : منظر متساوي الأبعاد من قرص جَلَخ يتضمن رباط تركيب سيلوكسان فنولي أُعد وفقاً لقواعد هذا الاختراع.

#### ٥ الوصف التفصيلي:

تعد تركيبات هذا الاختراع الفنولية باستخدام كمية كافية من السيليكون الوسيط لتكوين تركيبات سيلوكسان فنولية . يمكن أن تُعدّ مثل تركيبات السيلوكسان النوفية هذه بعدد من الطرائق المختلفة.

إحدى هذه الطرائق ، هي اتحاد فنول مع ألدهيد وسيليكون وسيط ثمة طريقة أخرى هي اتحاد راتنج نوفولاك فنولي ، وقد أُعدّ جِراء تفاعل فنول مع ألدهيد ، مع مانح ألدهيد النمل وسيليكون وسيط . وثمة طريقة أخرى كذلك ، باتحاد راتنج ريزول فنولي ، أُعدّ أصلاً جِراء تفاعل فنول مع ألدهيد ، مع سيليكون وسيط . ثمة تركيبات سيلوكسان فنولية من هذا الاختراع لها خواص محسنة من المرونة ومقاومة الصدمات داخل التركيبات المعالجة إذا ما قورنت بتركيبات تقليدية فنولية لا تحتوي على سيلوكسان.

تشمل تركيبات سيلوكسان الفنولية المكونة طبقاً لقواعد هذا الاختراع شبكة بوليمر متداخلة (IPN) . وتتكون IPNs من هذا الاختراع من سلاسل بوليمر متشابكة غير متشابهة كيميائياً ؛ أي سلاسل بوليمر سيلوكسان وسلاسل بوليمر فنولية ، وذات روابط كيميائية قليلة أو ليس بينها روابط كيميائية . وتتماسك سلاسل بوليمر السيلوكسان وسلاسل بوليمر فنولية بتشبيكات سلسلية دائمة.

يمكن أن تعد تركيبات سيلوكسان فنولية من هذا الاختراع باستخدام:

- (١) حفاز لتقليل زمن التفاعل ولخفض درجة الحرارة المصاحبة لتكوين تركيب سيلوكسان فنولي ؛ (٢) مواد إضافية ومعدلات لتحسين بعض الخواص مثل الإنسياب ، والمرونة القابلة للتثني وما شابه ذلك ؛ و (٣) استخدام صبغات و/أو مواد حشو لتوفير لون منشود مرغوب فيه و/أو تماسك (متانة).

وعن طريق أي من هذه التقنيات ، يعد راتنج فنولي بوليمري يحتوي على مجموعات سيلوكسان في البوليمر . ومجموعات السيلوكسان هي في البوليمر الأولي غير المعالج عندما أُعدت من خلال التشييد الأصلي للسيلوكسان الفنولي وهي داخل

البوليمر المشابك على أية حال . ومجموعات السيلوكسان تقع داخل العمود الفقري من البوليمر الفنولي ولا تظهر فقط على أنها مجموعات جانبية . ويعتقد أن هذه المجموعات تسهم على زيادة مرونة البوليمر الفنولي وتجعل البوليمر الفنولي الذي يحتوي على السيلوكسان أكثر مقاومة للصدمات وأكثر مرونة من تركيب بوليمر فنولي غير معدل ، وذلك بدون خسارة مقاومة الحرارة والمواد الكيماوية. ٥


في أول نموذج يعد تركيب سيلوكسان فنولي باتحاد فنول أو فنول ذي بديل مع الأدهيد وسيليكون وسيط . وعلى الرغم من أن الفنول يفضل مادة شروع ، إلا أن مشتقات الفنول ذات البدائل مثل أورثو - وميتا - وبارا - كريزول ، وبارا - ثالثي بوتيل فنول ، وبارا أكتيل فنول ، وبارا - نونيل فنول ، وبارا - فيل فنول ، وثثائي فنول bisphenol A ورزورسينول ، ويمكن استخدام سائل غلاف جوة البلاذر . وإن اختيار استخدام الفنول أو الفنول ذي البديل مادة الشروع يمكن أن يعتمد على الاقتصاديات ووجود المواد الخام ، وعلى عملية التصنيع ، أو يمكن أن يعتمد على الخواص المنشودة بالنسبة للتركيب الناتج. ١٠

فيما يتعلق بمكون الأدهيد ، فالمفضل بوجه خاص هو الأدهيد النمل . ومن الأدهيدات المناسبة والمواد المانحة الأدهيد غير أدهيد النمل بحيث يمكن أن يتحد مع فنول أو فنول ذي بديل لإعداد تركيب سيلوكسان فنولي من هذه الأدهيدات : أدهيد الخل وبارا أدهيد وجليوكسال ، وهكسا متيلين رباعي أمين وفورفوراك . وكمية مكون الأدهيد التي تضم إلى الفنول تُحدّد نوع الراتنج الفنولي الذي سيتكون جراء الضم أي ، إما سيتكون تركيب سيلوكسان رزول فنولي أو تركيب سيلوكسان نوفولاك فنولي . وسواء كان ما يرغب أحدهما طبقاً لخواص مركب السيلوكسان الفنولي المرغوب فيها. ٢٠

وإذا اتحد مكون الفنول مع فائض مولاري من أدهيد وسيليكون وسيط وإن التفاعل الناجم ، ينتج تركيب سيلوكسان رزول فنولي . وإذا اتحد مكون الفنول بنقص مولاري من أدهيد فإن التفاعل الناجم ، ينتج تركيب سيلوكسان نوفولاك فنولي.


فيما يتعلق بالسيليكون الوسيط ، وبمجموعة ألك أكسي ووسيط سيليكون ذي مجموعة سيلانول فيمكن أن تستخدم لتكوين تركيبات من هذا الاختراع . والسيليكون الوسيط ، كما يعزى إلى هذا الاختراع ، إنما هو بنيات بوليمر كيميائي بحيث يكون لها -Si-O-

عموداً فقرياً وبحيث هي مؤهلة للخضوع لتفاعل آخر ، مثل ، الحلمة و/أو لتكثيف لتكوين بنية بوليمر معالج . ثمة صنف مفصل من السيليكون الوسيط له الصيغة



وحيث أن كلاً من  $R_2$  تختار مستقلة من المجموعة المكونة من مجموعة هيدروكسي ، وألكيل ، وأريل ، وأريل أوكسي وألك أوكسي ذات حتى ٦ ذرات فحم وحيث أن  $R_1$  تختار مستقلة من المجموعة المكونة من هيدروجين ، وألكيل ، وذرات أروماتية ذات حتى ١٢ ذرة فحم أكثر ، وحيث  $n$  هي عدد صحيح يتراوح من ١ إلى ٥٦ ، تختار بحيث يكون متوسط الوزن الجزيئي للسيليكون الوسيط من حوالي ١٥٠ إلى حوالي ١٠,٠٠٠ . ويعتقد أن الوزن الجزيئي للسيليكون الوسيط المختار قد يكون على مدى تكوين IPN وبوليمر السيلوكسان ، وأن النسبة من مجموعات سيلوكسان التي تتبلمر تآزرياً مع البوليمر الفئولي لتكوين طور متواصل.


ويمكن أن تمثل مجموعة أخرى من وسيط بمجموعة هيدروكسيل (OH) تحتوي على مادة سيليكون بما فيها تلك المواد بحيث أن المجموعة OH أو المجموعات توصل مباشرة بذرة السيليسيوم ، مثل مواد السيلانول ذات الصيغة العامة





حيث أن مجموعة R<sub>5</sub> يمكن أن تتضمن شق فحم هيدروجيني اختير من المجموعة المتضمنة ألكيل أو ألكنيل أو ألكيل حلقي ، وأريل ، وألك أريل ، أو أر ألكيل ، وحيث n1 يمكن أن تكون عدداً صحيحاً يتراوح ما بين ١ إلى ٣٠.

وثمة مجموعة أخرى كذلك من OH ضمن مواد سيليكون هي مواد بحيث تشمل متصلة بذرة سيليسيوم وقد اتصلت بذرتي سيليسيوم أو أكثر متصلة عبر شقوق عضوية ثنائية التكافؤ مثل تلك ذات الصيغة العامة



يمكنها أن تحتوي على مجموعة OH أخرى أو يمكن أن تحتوي على شق فحم هيدروجيني اختير من مجموعة تتضمن ألكيل ، وألكيل حلقي ، وأريل ، وألك أريل ، حيث R<sub>7</sub> يمكن أن تحتوي على شق عضوي ثنائي التكافؤ اختير من مجموعة تتضمن مثيلن ، وبولي مثيلن ، وأرلين ، وبولي أرلين ، الكيلن حلقي وبولي الكيلن حلقي.

ثمة سيليكون وسيط ذو مجموعة ميت أكسي مفيد في هذا الاختراع يشمل - ولا يقتصر عليها - DC-3074 ، و DC-3037 من Dow Corning . شركة Midland, Mish: SY-231 ( وزن جزيئي قرابة ١٠٠٠ ) وسيليكون وسيط ذو مجموعة سيلانول ذو Si-OH بنسبة تتراوح من نحو ٠,٥% إلى ٦% من الوزن . والسيليكون الوسيط ذو مجموعة السيلانول المتاح تجارياً ومفيد في هذا الاختراع يتضمن - ولا يقتصر على ذلك - ثنائي فنيل ثنائي سيلان (وزن جزيئي قرابة ٢١٦) ، Wacker Silicones SY-409 ، (وزن جزيئي قرابة ١٠,٠٠٠) و SY-430 ؛ و DC840 ، و DC805 ، و DC806A ، و DC840 ، و Z-6018 ، و DC-1-2530 ، و DC-6-2230 ، و DC-1-0409 ، و DC-1-0410 ٢٠ و راتنجات رقائعية ٢١٠٣ ، و ٢١٠٤ و ٢١٠٦.

يُعد نموذج أول مفضل من تركيب سيلوكسان نوفولاك فنولي باتحاد فنول أو فنول ذي بديل ، وألدهيد من مثل ألدهيد النمل وسيليكون وسيط . وعلى أساس وزن

شحنة من مول واحد من فنول ، سوف يتغير وزن ألدهيد النمل بين ٠,٧٥ و ٠,٩٠ .  
مول ، وأن وزن السليكون الوسيط سوف يتراوح بين ٠,٠١ و ٠,٣ مول . والنسبة  
المولارية من الفنول إلى ألدهيد النمل في راتنج نوفولاك فنولي هي كما هو معهود  
١ : ٠,٧٥ - ٠,٩٠ . الجدول ١ يبين المجالات المولارية النموذجية من السيليكون  
الوسيط ، ذي أوزان جزيئية مختلفة استخدم في إعداد تركيب سيلوكسان نوفولاك  
٥ فنولي.

جدول ١

| سليكون وسيط               | وزن جزيئي | ١ مول فينول و<br>٠,٧٥ مول ألدهيد<br>نمل | ١ مول فينول و<br>٠,٩٠ مول ألدهيد نمل |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ثنائي فنيل ثنائي<br>سيلان | ٢١٦       | ٠,٠١ - ٠,٠٣ مول<br>سيليكون وسيط         | ٠,٠١ - ٠,٠٣ مول<br>سيليكون وسيط      |
| ٢٣١ - SY                  | ١,٠٠٠     | ٠,٠١ - ٠,٠٢ مول<br>سيليكون وسيط         | ٠,٠١ - ٠,٠٢ مول<br>سيليكون وسيط      |
| ٤٠٩ - SY                  | ١٠,٠٠٠    | ٠,٠١ - ٠,٠٥ مول<br>سيليكون وسيط         | ٠,٠١ - ٠,٠٥ مول<br>سيليكون وسيط      |

يُعد نموذج أول مفضل من تركيب سيلوكسان رزول فنولي باتحاد فنول  
أو فنول ذي بديل ، مع ألدهيد من مثل ألدهيد النمل وسيليكون وسيط . وعلى  
١٠ اساس وزن شحنة من مول واحد من فنول ، سوف يتغير وزن ألدهيد النمل ما بين  
١,٢ و ٣ مولات ، وأن الوزن من السيليكون الوسيط سوف يتراوح ما بين ٠,٠١ و  
٠,٧ مول . والنسبة المولارية من فنول إلى ألدهيد النمل في راتنج رزول فنولي هي  
كما هو معهود ١ : ١,٢ - ٣ . والجدول ٢ يبين المجالات النموذجية من السيليكون  
الوسيط ، ذي أوزان جزيئية مختلفة وقد استخدم في إعداد تركيب سيلوكسان رزول  
١٥ فنولي.

جدول ٢

|                        |           |                                   |                                   |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| سيليكون وسيط           | وزن جزيئي | ١ مول فنول و ١,٢ مول ألدهيد النمل | ١ مول فنول و ٣ مولات ألدهيد النمل |
| ثنائي فنيل ثنائي سيلان | ٢١٦       | ٠,٧ - ٠,٠١ مول سيليكون وسيط       | ٠,٠١ - ٣,٠٠ مول سيليكون وسيط      |
| ٢٣١ - SY               | ١,٠٠٠     | ٠,٠٢ - ٠,٠١ مول سيليكون وسيط      | ٠,٠٢ - ٠,٠١ مول سيليكون وسيط      |
| ٤٠٩ - SY               | ١٠,٠٠٠    | ٠,٠٥ - ٠,٠١ مول سيليكون وسيط      | ٠,٠٥ - ٠,٠١ مول سيليكون وسيط      |

لكل من النموذجين المذكورين آنفاً ، يُرغب أن يستخدم السيليكون الوسيط بنسبة تتراوح ما بين ٠,٥ إلى ٣٥٪ من الوزن . ثمة نماذج أولي من تركيب السيلوكسان الفنولي محتوية على أقل من ٠,٥٪ من وزن السيليكون الوسيط ، يمكن أن يكون تركيباً له خواص جيدة في مقاومة الحرارة ، اللهب والكيماويات ، لكن يمكن أن يكون له خواص فيزيائية مثل مرونة مخفضة وهشاشة متزايدة إذا ما قورن بتركيب يتضمن ما بين ٠,٥ إلى ٣٥٪ من الوزن سيليكون وسيط . ثمة ونماذج أولي من تركيب سيلوكسان فنولي تتضمن أكثر من ٣٥٪ من الوزن سيليكون وسيط يمكن أن يكون تركيباً ذا خواص مقاومة مخفضة للحرارة ، واللهب والكيماويات ، ولكن لها خواص محسنة في المرونة وهشاشة مختزلة إذا ما قورن بتركيب يتضمن ما بين ٠,٥ إلى ٣٥٪ من الوزن سيليكون وسيط.

عند تحضير أول تجسيمات مركب السيلوكسان الفينولي، يتم استخدام عوامل محفزة للحصول على البوليمر الأولي المرغوب من راتنج الريزول أو الفونولاك، على سبيل المثال، عند تكوين مركب سيلوكسان فونولاك الفينولي، يتم استخدام أحماض قوية مثل حمض كبريتيك، حمض سلفونيك، حمض أوكساليك أو حمض فوسفوريك، وذلك لتسهيل تكوين هذا البوليمر الأولي. وعند تكوين مركب سيلوكسان ريزول الفينولي، يتم استخدام قاعدة قوية مثل هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الكالسيوم، هيدروكسيد الباريوم وذلك لتسهيل تكوين هذا البوليمر الأولي. في أحد التجسيمات المفضلة، يمكن تحضير مركب سيلوكسان فونولاك

الفينولي بإستخدام حوالي ٥٪ على الأكثر من الوزن عامل محفز حامض، ويمكن تحضير مركب سيلوكسان ريزول بإستخدام حوالي ٥٪ على الأكثر من الوزن عامل محفز قاعدي.

كما يمكن إستخدام عوامل محفزة أخرى، بالإضافة إلى، غير التي وصفت في تحضير التجسيمات الأولى لتسهيل تكثيف الراتنج الفينولي والسليكون الوسيط وخفض درجة الحرارة ووقت التفاعل. والعوامل المحفزة المستخدمة لتسهيل عملية تكثيف الراتنج الفينولي والسليكون الوسيط هي نفس العوامل المحفزة المذكورة، ويمكن إستخدامها بنفس الكمية، وتكون مثل التي يتم وصفها فيما بعد وتستخدم لتحضير التجسيمات الثانية والثالثة لمركب سيلوكسان فينول أي تركيبات سيلوكسان فينولية مكونة من مواد بدء التفاعل التي تتضمن راتجات نوفلاك فينولية وراتجات يزول فينولية على التوالي.

في التجسيمات الأولى لتحضير مركبات راتنج فونولاك فينولية وسيلوكسان ويزال فينولي، يتم إتحاد الفينول مع مكونات السليكون الوسيط ثم إضافة الالدهيد لتكوين خليط من بوليمرات فينولية، بوليمرات سيلوكسانية، وبوليمرات سيلوكسان فينولية. ومن المفضل رفع درجة حرارة الخليط لتقللي وقت التفاعل.

على سبيل المثال، يمكن تحضير مركب سيلوكسان فونولاك فينولي عن طريق عملية متقطعة بإستخدام وعاء للتفاعل مغطى بالفولاذ الذي لا يصدأ ومعد بأرياش التربين أو بمقلب ثابت، مكثف للبخار، ووحدة للتحكم في درجة الحرارة. نموذجياً، يتم ملئ وعاء التفاعل بالفينول المنصهر، ويتم تشغيل المقلب ثم مضاف السليكون الوسيط. يمكن إضافة عامل محفز حامضي في هذا الوقت لتسهيل تكوين البوليمر. ثم يضاف فورمالين (٣٧ - ٤٠٪ الدهيد مائي) إلى وعاء التفاعل، إما قبل رفع درجة الحرارة أو بالإضافة المحكمة عند درجة مرتفعة.

وينتج تفاعل تكثيف شديد ويكون طارداً للحرارة. وتكتمل خطوة التكثيف حتى نصل إلى الوزن الجزيئي المرغوب فيه، وأثناء ذلك، يمكن أن ينفصل الخليط إلى طورين مع فصل المكون الراتنجي. وسوف يتغير وقت التفاعل الفعلي وفقاً لتوزيع الوزن الجزيئي المراد الوصول إليه، إستخدام عامل حفاز أو أكثر، الأس الهيدروجيني، ونسبة الالدهيد إلى الفينول إلى السليكون الوسيط.

يتم خلط المكونات معاً، أثناء ذلك تحدث عملية تكثيف متعدد للفينول، الالدهيد والسليكون الوسيط، وهذا التكثيف يمكن إسرعه إختيارياً بواسطة عامل محفز، كما يتم ذكره فيما بعد. أثناء ذلك، تتعرض مجموعة الكوكسي الموجودة في السليكون الوسيط إلى عملية

تحلل مائي لتكوين السليكون المحتوي على سيلانول، والذي يتبلر لتكوين بوليمر سيلوكسان والذي يتبلر أيضاً مع البوليمر الأولي من رانتج فونولاك المكون حديثاً وذلك لتكوين تركيب سيلوكسان فينولي. طبقاً لهذا، يتضمن التركيب الناتج IPN من بوليمر فونولاك وسيلوكسان، ويتكون طوراً متصلاً من البوليمر الفينولي الذي يحتوي على مجموعة أو أكثر من سيلوكسان في عموده الفقري. يمكن تعجيل عملية التحلل المائي لمجموعة الكوكسي المتواجدة داخل السليكون الوسيط بواسطة عامل محفز، كما يوصف فيما بعد، كبديل آخر، يمكن إستخدام السليكون المحتوي على سيلانول في هذه العملية، والذي يمكن التبلر مباشرة مع البوليمر الأولي من رانتج فونولاك المكون حديثاً.

في نهاية فترة التكتيف، الرطوبة المتبقية، والفينول الغير متفاعل والعناصر ذات الوزن الجزيئي الصغير يمكن إزالتها بواسطة التقطير الجوي، في الفراغ أو بالبخار. والمرحلة التي عندها يجب توقف التقطير عادة يتم تحديدها بأخذ عينة من الرانتج وقياس درجة لزوجته المنصهرة. بعد تبريد الرانتج، يمكن أن يتفاعل بطرق متعددة، يمكن بيعه على هيئة كتلة أو قشور، أو مركبة لتكوين مساحيق مقبولة، أو يمكن طحنها ومزجها مع هكسامين أو مواد حشو أخرى.


كمثال آخر، أول تجسيم لمركب سيلوكسان ريزول الفينولي يمكن تحضيره عن طريق عملية متقطعة بإستخدام نفس المعدات التي وصفت لتحضير التجسيم الأول لمركب فونولاك. نموذجياً، يتم ملئ وعاء التفاعل بالفينول المنصهر، ويتم تشغيل المقلب ثم مضاف السليكون الوسيط. يمكن إضافة عامل محفز قاعدي في هذا الوقت لتسهيل تكوين البوليمر. ثم يضاف فورمالين إلى وعاء التفاعل، عند درجة مرتفعة.

وينتج تفاعل طارداً للحرارة. وتتم عملية التكتيف عادة عند درجة حرارة تتراوح من ٦٠° إلى ١٠٠°م وعند الضغط الجوي المحيط أو بالإرتجاع، وذلك بسبب أن مركبات سيلوكسان ريزول هي نفسها تصلد بالحرارة، وتتم عملية إزالة المياه بسرعة وعند درجة حرارة منخفضة حتى تمنع تجاوز التفاعل أو تجمده. ونصل إلى نقطة النهاية عن طريق التحديد اليدوي للوقت اللازم لتجمد شريحة ساخنة، والذي يقل كلما زادت الرتجة. ويمكن تبريد مركبات سيلوكسان ريزول الفينولية لإطالة مدة حفظهم وثباتهم.

التجسيم الثاني والثالث يتم تحضيره بإستخدام رانتج فونولاك ورانتج ريزول على التوالي كمادة لبدء التفاعل. كما يمكن إستخدام أي نوع من الرتج الفينولي لتحضير مركبات

سليوكسان فينولية ويتم إختيارها وفقاً لغرض إستخدامها. والراتنج الفينولي المناسب يشمل الذين على قاعدة فينول، فينول مستبدل مثل بارا- ريزول، زيلينول، ثاني فينولي A، بارا- فنيل فينول، بارا- ثالث- بيوتيل فينول، بارا- ثالث- أوكثيل فينول وريزورسينول، مثل الذي وصف من قبل في التجسيم الأول. ويمكن ان يتم التفاعل الرئيسي لتصنيع الراتنج الفينولي بطريقة من إثنين، اعتماداً على نسب المفاعلات الأولى، أي الفينول والالدهيد وأيضاً اعتماداً على الأس الهيدروجيني للخليط.


كما وصف من قبل، يتم تحضير الراتنجات الفينولية بإتحاد الفينول مع الالدهيد من قبل، يتم تحضير الراتنجات الفينولية بإتحاد الفينول مع الالدهيد ويتم تقسيمهم إلى قسمين راتنجات فونولاك فينولية أو راتنجات ريزول فينولية. وتكون راتنجات فونولاك مواد لدنة بالحرارة وتكون بتسخين الفينول مع كمية قليلة جداً من فورمالدهيد (عادة فورمالين) في وجود عامل حفاز حامضي (عادة حمض أوكساليك أو كبريتيك). ومن المفضل أن تكون النسبة الجزيئية للفورمالدهيد/فينول (F/P) أقل من واحد، وإلا سوف يحدث تشابك وتجمد أثناء التصنيع. ويكون هذا التفاعل طارداً للحرارة بشكل واضح. ويمكن توضيح تفاعل تكوين راتنج فونولاك كما يوضح فيما بعد



ويتم التفاعل أولاً بتكوين كحوليات فينولية وثانياً بتكثيف هذه الكحوليات، والذي يتم سريعاً في وجود فائض من الفينول لتكوين بوليمرات فينولية ذات سلسلة قصيرة، على سبيل

المثال تتراوح من ٢ إلى ١٠ حلقات فينولية، وتكون هذه الحلقات متصلة ببعضها بواسطة مجموعات مثيلين. ويكون فونولاك الفينولي راتنج لدن بالحرارة، ويحتوي على أجزاء صغيرة من الميثول، وله وزن جزيئي من حوالي ١٢٥ إلى ٥٠٠٠، وتظهر نقطة تحول عن درجة حرارة ٤٥°م إلى ١٠٠°م. وفونولاك الفينولي لا يتكثف مرة أخرى من نفسه إلى إذا تم إضافة كمية فورمالدهيد أخرى أو مواد فعالة، أي مواد تخرج فورمالدهيد مثل هكسا مثيلين رابع أمين. بالرغم من أن معظم الروابط المتداخلة في فونولاك هي روابط مثيلين، إلا أنه تم التعرف على بعض مركبات بنزول أمين أيضاً.

وراتنجات ريزول الفينولية هي راتنجات تصلد بالحرارة، وتسمى دائماً براتنجات المرحلة الواحدة. يتم تحضيرها بتسخين الفينول مع فورمالدهيد (عادة فورمالين) باستخدام عامل محفز قاعدة (عادة صودا كاوية للراتنجات القابلة للذوبان في الماء أو أمين للراتنجات التي تشكل كرفائق بالكهرباء). وتكون نسبة (F/P) أكبر من واحد. وتم تمثيل تفاعل تكوين الريزول الفينولي كما يوضح فيما بعد



أثناء التفاعل، تتم إضافة الميثول للفينول مع تكثيف بسيط. ويمكن للكحوليات الفينولية أن تتكثف معاً في هذه الظروف لتعطي وبوليمرات بها إثير بالإضافة إلى روابط المثيلين التي توجد بين الحلقات الفينولية. والأكثر أهمية، نتج التفاعل بوليمرات فينولية يمكنها تحمل مجموعات ميثول أكثر. إعتياداً على نوع المادة الفينولية الخام، ومدى إمكانية إتمام التفاعل،

يمكن أن يغطي الريزول مدى واسع من المركبات ويمكن أن يكون سائل أو صلب، يذوب في الماء أو لا يذوب، قاعدي أو متعادل، يعالج ببطء أو نشط. والريزولات الفينولية النموذجية لها وزن جزيئي من ١٥٠ إلى ٢٠٠٠.

الريزولات الفينولية سوف تتكثف بنفسها مع الحرارة لتكوين بوليمر فينولي متشابك بدون إضافة أي من العوامل المعالجة. يمكن استخدام عامل محفز حامضي لخفض وقت المعالجة. والعوامل المحفزة تشمل أحماض غير عضوية مثل حمض فوسفوريك، كبريتيك وهيدروكلوريك، وأحماض عضوية مثل حمض بارا طولورين سلفونيك وفنيل سلفونيك. كما يمكن استخدام الأحماض العضوية والغير عضوية الخاصة التي تخرج الحامض الفعال بالتسخين. كما يمكن معالجة الريزول باستخدام عامل محفز قاعدي مثل أكاسيد الماغنسيوم الخاصة وما شابهها. ٥ ١٠

أي راتنج فينولي، مثل فونولاك أو ريزول، يمكن استخدامه لتحضير التجسيمات الثنائية والثالثة على التوالي، طبقاً لقواعد هذا الاختراع. والريزول أو الفونولاك الذي يتم اختياره، يقوم على أساس الاستخدام، الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركب النهائي المرغوب فيها، وطرق تطبيق أو تقنيات التشغيل المستخدمة.

على سبيل المثال، عند تحضير مركب تركيب قوي بالزجاج باستخدام عملية لف الفينيل، يمكن استخدام ريزول له نسبة لزوجة قليلة محضر من الفينول والفورمالدهيد وذلك للحصول على أمثل ترطيب للزجاج وأعلى محتوى من الزجاج النقي. ويمكن استخدام الريزولات للزجة في تكوين وسط لتصنيع تركيبات بعملية القولية. وتصنيع مركبات مقواه بالزجاج تتطلب استخدام ريزول فينولي يحتوي على نسبة كبيرة من حمض سلفونيك كعامل محفز للحصول على أسرع معدلات للمعالجة. ١٥ ٢٠

على سبيل المثال، أثناء التخطيط لعملية تغليف معالجة بالحرارة مستخدمة لتطبيق الجدار الداخلي لخزان مواد كيماوية، أو لتطبيق الجدار الداخلي للعلب المعدنية أو البرميل، يمكن استخدام ريزول فينولي أو مستبدل فينولي ينشط بالحرارة.

هذا الريزول يمكن استخدامه عادة بالإتحاد مع راتنج إيبوكسي، للحصول على أمثل مقاومة للتآكل أو للكيماويات. على سبيل المثال، يمكن تحضير معادن أولية معالجة بدرجة حرارة الجو المحيط عن طريق ريزول فينولي وحمض غير عضوي (مثل فوسفوريك، ٢٥



كبريتيك، أو هيدروكلوريك) أو عضوي (بارا طولوين سلفونيك أو فنيل سلفونيك)، والذين يتم خلطهم مباشرة قبل الإستخدام.

على سبيل المثال، الراتجات الفينولية التي تستخدم لعمل مركب قولبة تكون فونولاك والتي تتحد مع ٥ إلى ١٥٪ هكسا مثيلين رابع أمين كعامل معالج. هذه المواد تتحد مع ألياف زجاج، مواد معدنية باسطة، معدلات مطاط، إلخ في هيئة مسحوقة أو مكورة والتي تستخدم لصناعة أشكال متعددة بعمليات القولبة بالضغط، النقل، الطرد المركزي والحقن.

ووجد أن الفونولاك الصلب أكثر إستخداماً في هذا الإختراع، ويتم تحضيره عن طريق أي من الفينولات والالدهيدات الموصوفة مسبقاً ولها وزن جزيئي من حوالي ٤٠٠ إلى ٥٠٠٠ وتظهر نقطة تحول من حوالي ٥٤٠° إلى ٩٠°م. والريزولات الأكثر إستخداماً التي وجدت في هذا الإختراع يكون وزنها الجزيئي من ٣٠٠ إلى ٣٠٠٠، والمحتوى الصلب من ٥٠ إلى ٩٠٪ من الوزن، ويمكن أن تحتوي على ٢ إلى ٢٠٪ من الوزن فينول حر أو فينول مستبدل وأيضاً تحتوي على ١ إلى ١٠ من الوزن ماء.

مصنعين الراتجات الفينولية المناسبة هم:

B.P.Chemical Division of British Petroleum of Barry U.:: the Packaging and Industrial Products Division of Borden, Inc., of Columbus, Ohio: the Durez Division of Occidental Petroleum of Dallas, Tex: Georgia-Pacific Corporation of Atlanta, Ga.:

Neste Resins Corporation of Eugene, Oreg.,

بالإضافة إلى عدد آخر من المنتجين المحدودين والمفضل منهم:

B.P.Chemical's Cellobond J2018L and J2027L, Borden's SL-898 phenolic resole, and Georgia-Pacific's GP5018 phenolic resole.

في تجسيم آخر لتكوين سيلوكسان نوفلاك الفينولي، يتم تحضيره طبقاً لقواعد هذا الإختراع، ويمكن أن يتضمن من ٥٠ إلى ٩٥٪ من الوزن راتنج فونولاك فينولي. وفي تجسيم ثالث، يمكن أن يحتوي على ٦٥ إلى ٩٩,٥٪ من الوزن راتنج ريزول فينولي. ومركب السيلوكسان الفينولي يتضمن أقل من ٥٠٪ من الوزن راتنج فينولي ويمكنه تكوين مركب له خواص مخفضة في مقاومة الحرارة، اللهب والكيماويات مقارنة بتركيب يحتوي على النسبة المفضلة من الفينول والراتنج الفينولي. والمركب الذي يتضمن أكثر من ٩٩,٥٪ من الوزن من الراتنج الفينولي سوف يكون تركيباً له مقاومة جيدة للحرارة، اللهب والكيماويات لكن له

خواص مرونة مخفضة، وزيادة في التقصف مقارنة بتركيب سيلوكسيان فينولي يتضمن النسبة المفضلة من الرنتج الفينولي.

فيما يتعلق بالسليكون الوسيط، والذي تم وصفه مسبقاً، يمكن استخدامه أيضاً لتحضير التجسيم الثاني والثالث لمركبات سيلوكسان. وكل من هذه المركبات الثانية والثالثة تضمن من ٥,٥ إلى ٣٥٪ من الوزن مجموعة الكوكسي أو سيلانول.

في تجسيم ثاني، يمكن تحضير تركيب فونولاك بإتحاد رانتج فونولاك فينولي مع مادة مانحة للفورمالدهيد وسليكون وسيط. والمواد المانحة للفورمالدهيد المناسبة هي محاليل مائية من الفورمالدهيد، بارافورم، تريوكسان، هكسا مثيلين رابع أمين وما شابه، والمادة المفضلة هي هكسا مثيلين رابع أمين. هذا التجسيم يتضمن من ٣ إلى ١٥٪ من الوزن مادة مانحة للفورمالدهيد.

تركيب سيلوكسان فونولاك الفينولي يتضمن أقل من ٣٪ من الوزن من المادة المانحة للفورمالدهيد، والذي يمكنه تكوين مركب به درجة قليلة من التشابك وله وقت معالجة طويل مقارنة بالمركب المحتوي على ٣ إلى ١٥٪ من الوزن من المادة المانحة للفورمالدهيد، ولذلك يمكن أن يكون له خواص فيزيائية مخفضة لمقاومة الحرارة اللهب والكيميائيات. ومركب سيلوكسان الفينولي الذي يتضمن أكثر من ١٥٪ من وزن المادة المانحة للفورمالدهيد يمكنه تكوين مركب ذو درجة عالية من التشابك وله وقت معالجة قصير مقارنة بالمركب المحتوي على ٣ إلى ١٥٪ من الوزن من المادة المانحة للفورمالدهيد، وبذلك يكون التعامل مع المركب لتكوين تركيبات أخرى و/أو تغطيته صعباً.

في تجسيم ثالث، يتم تحضير مركب سيلوكسان ريزول فينولي بإتحاد رانتج ريزول مع سليكون وسيط، كما يمكن استخدام عامل محفز قاعدي أو حامضي لتقليل وقت التفاعل المصاحب لمعالجة الرانتج. والعوامل المحفزة الحامضية الغير عضوية المناسبة التي يمكن استخدامها تشمل حمض فوسفوريك، هيدروكلوريك وكبريتيك. والأحماض العضوية المناسبة التي يمكن استخدامها تشمل بارا طوليودين حمض سلفونيك وفنيل سلفونيك. والعوامل المحفزة القاعدية المناسبة لعلاج الريزولات الفينولية تشمل أشكال متنوعة من أكسيد الباريوم والمغنسيوم وما شابهها والعوامل الحفازة الحامضية المتاحة تجارياً في هذا الاختراع متاحة لدى British Petroleum Chemicals تحت الاسم التجاري Phencat 381 و Phencat 382. وهناك عوامل محفزة حامضية أخرى تشمل Borden RC-901، ثاني فنيل حمض فوسفوريك


إستر متاح لدى شركة Dover، تحت الاسم التجاري L Doverphos 231، و Georgia-Pacific's GP 3839، و GP 308 D50.

كتجسيم ثالث لمركب سيلوكسان ريزول الفينولي، يمكن أن يتضمن حتى ١٥٪ من الوزن من العامل المحفز الحامضي أو القاعدي أو العامل المعالج. كما أن مركب ريزول المحتوي على أكثر من ١٥٪ من الوزن من العامل المحفز القاعدي أو الحامضي يمكن تكوين مركب به درجة عالية من التشابك ويستغرق وقت معالجة سريع مقارنة بالمركب المكون في عدم وجود العامل الحفاز أو بإستخدام أقل من ١٥٪ من الوزن من العامل المحفز الحامضي أو القاعدي، لذلك يكون التعامل مع المركب وإستخدامه لتكوين مركبات و/ أو مواد للتغليف صعباً. كما يمكن أن يتضمن التجسيم الثاني حتى ١٥٪ من العامل المحفز الحامضي أو القاعدي وذلك لتقليل وقت المعالجة. ١٥

يمكن أن يتضمن التجسيم الأول والثاني والثالث من مركبات سيلوكسان الفينولية كمية كافية من العامل المحفز لتقليل وقت التفاعل ودرجة الحرارة المصاحبين لتكثيف السليكون الوسيط ويتبلر مع البولييمر الفينولي أثناء تكوين مركب سيلوكسان الفينولي. وما يجب أخذه في الإعتبار أن إستخدام هذا العامل المحفز يكون إختيارياً وليس ضروري في تحضير كل من التجسيمات الثلاثة طبقاً لقواعد هذا الإختراع، وأن تقليل وقت التفاعل يمكن الوصل إليه بدون عامل محفز وإستبداله بدرجات حرارة مرتفعة للتفاعل. ١٥

ويتم إختيار العوامل المحفزة المناسبة من المجموعة المكونة من المركبات الفلزية العضوية، المركبات الأمينية ومخاليط منهم. ومن المفضل إستخدام مركب من المركبات الفلزية العضوية مع المركبات الأمينية وذلك لتحضير عمليات الفلزية العضوية مع المركبات الأمينية وذلك لتحفيز عمليات التحلل المائي و/ أو تكثيف السليكون الوسيط. والمركبات الفلزية العضوية التي يمكن إستخدامها تشمل مجففات الفزات المتعارف عليها في مجال صناعة الدهانات مثل الزنك، مانجيز، كوبالت، حديد، رصاص وأوكتوات القصدير، نيوديكانات ونافتينات وما شابههم. التيتانات العضوية مثل بيوتيل تيتانات وما شابههم يمكن إستخدامهم أيضاً في هذا الإختراع. ٢٠

هناك نوع مفضل من المركبات الفلزية العضوية المستخدمة كعامل محفز وهي مركبات القصدير العضوية والتي لها الصيغة العامة ٢٥




والتي بها  $R_8$ ،  $R_9$ ،  $R_{10}$ ،  $R_{11}$  يتم إختيارهم من المجموعة المحتوية على الكيل، أريل، إريل أريلوكسي، والكوكسي بها ١١ ذرة كربون على الأكثر، وأيضاً بها أي إثنين من  $R_8$ ،  $R_9$ ،  $R_{10}$ ،  $R_{11}$ ، يتم إختيارهم من المجموعة المكونة من ذرات غير عضوية تشمل هالوجين، كبريت وأكسجين. ٥

ومركبات القصدير العضوية المستخدمة كعوامل محفزة تشمل رابع مثيل القصدير، رابع بيوتيل القصدير، رابع أوكثيل القصدير، ثالث بيوتيل كلورايد القصدير، ثالث بيوتيل ميثاكريلات القصدير، ثاني بيوتيل ثاني كلورايد القصدير، ثاني بيوتيل أكسيد القصدير، ثاني بيوتيل سلفيد القصدير، ثاني بيوتيل خلات القصدير، ثاني بيوتيل ثاني لورات القصدير، ثاني بيوتيل ماليات القصدير، ثاني بيوتيل لاريل مركابتيد القصدير، أوكتوات القصدير، ثاني بيوتيل ثاني (أيزوأوكثيل ثيو جليوكولات) القصدير، بيوتيل ثالث كلورايد القصدير، بيوتيل حمض قصديريك، ثاني أوكثيل ثاني كلورايد القصدير، ثاني أوكثيل أكسيد القصدير، ثاني أومتيل ثاني لاورات القصدير، ثاني أوكثيل أكسيد القصدير، ثاني ماليات قصدير، ثاني أوكثيل ثاني (أيزو أوكثيل ثيو جليوكولات). ثاني أوكثيل سلفيد القصدير وثاني بيوتيل ٣- مركابتو بروبيونات القصدير. ١٥

والتجسيمات الأولى، الثانية والثالثة لمركب سيلوكسان الفينولي يمكن أن تتضمن ٥٪ على الأكثر من الوزن من العامل المحفز الفلزي العضوي. والمركبات التي تحتوي على أكثر من ٥٪ منه يمكن أن تكون مركباً له درجة عالية من المرونة مقارنة بالمركب المكون بدون العامل المحفز أو الذي يتضمن أقل من ٥٪ بالوزن من العامل المحفز الفلزي العضوي وذلك بسبب زيادة التحلل المائي وإلى التكتف التي يجريها السليكون الوسيط. بالإضافة إلى أن مركب السيلوكسان الفينولي المحضر بدون العامل المحفز الفلزي العضوي يمكن أن يتطلب وقت معالجة أطول و/ أو درجة حرارة أعلى وذلك للوصول إلى تفاعل التكتيف المرغوب منه. ٢٠

فيما يتعلق بالمركب الأميني، والمركبات الأمينية المفضلة لتحفيز التحلل المائي و/ أو تكثيف السليكون الوسيط، لها الصيغة العامة



وبها  $R_{12}$  و  $R_{13}$  كل منها يتم إختياره من المجموعة المكونة من هيدروجين، أريل والكيل به حتى ١٢ ذرة كربون، و  $R_{14}$  يتم إختياره من المجموعة المكونة من الكيل، أريل وهيدروكسي الكيل بهم ١٢ ذرة كربون على الأكثر.

والمركبات الأمينية المناسبة للإستخدام كعامل محفز تشمل ثاني مثيل ميثانول أمين، إيثيل أمينو إيثانول، ثاني مثيل إيثانول أمين، ثاني مثيل بروبانول أمين، ثاني مثيل بيوتانول أمين، ثاني مثيل نتانول أمين، ثاني مثيل هكسانول أمين، مثيل إيثيل ميثانول أمين، مثيل بروبيل ميثانول أمين، مثيل إيثيل إيثانول أمين، مثيل إيثيل بروبانول أمين، مونوايزوبروبانول أمين، مثيل ثاني إيثانول أمين، ثالث إيثانول أمين، ثاني إيثانول أمين وإيثانول أمين. والمركبات الأمينية المفضلة تشمل ثاني مثيل أمين وإيثيل أمينو إيثانول.

كما يمكن إستخدام كل من المركبات الفلزية العضوية والمركبات الأمينية على حدة لتكوين مركب سيلوكسان فينولي. على أي حال، إكتشف أنه عند إتحادهما معاً يعملان على تحفيز عملية المعالجة، وبذلك يلاحظ إنخفاض آخر في وقت التفاعل و/ أو درجة حرارة التفاعل أكثر من الإنخفاض الملاحظ عند إستخدام كل منهما على حدة. طبقاً لذلك، من المفضل إستخدام مركب فلزي عضوي بالإتحاد مع مركب أميني حتى يحفز تكوين الهيدروكسيد عن طريق التحلل المائي للسليكون الوسيط، وذلك عند إستخدام سليكون وسيط يحتوي على مجموعة الكوكسي وعند حدوث بلمرة لكل من السليكون الوسيط المحتوي على الكوكسي وسيلانول، بعد تكثيفهما. والمركب المثالي من المركب الأميني مع الفلز العضوي هو ثاني بيوتيل ثاني خلات القصدير وإيثيل أمينو إيثانول. وعند إتحاد ثاني بيوتيل ثاني خلات القصدير مع الأمين يتفاعلا معاً لتحفيز عملية المعالجة. بالرغم من أنه يعتقد أن التأثير المعاون للأمين مع القصدير العضوي هو عملية ميكانيكية الخواص إلا انه لم يعرف ميكانيكا التفاعل بعد.

ولوحظ تأثير غير متوقع لإتحاد المركب الفلزي العضوي مع المركب الأميني لتحضير تركيبات سيلوكسان فينولية وهو تحسن في تسلسل التفاعل. كما أن تركيب سيلوكسان ريزول فينولي/ عامل محفز نوعه حامض كامن يظهر زيادة في العمر الافتراضي وإنخفاض في وقت المعالجة مقارنة بالمركبات التي لا تحتوي على عامل محفز به فلز عضوي/ أمين. وأن زيادة نسبة العامل المحفز الحامضي الكامن أثناء تحضير مثل هذه التركيبات ينتج عنه مركبات راتنجية فينولية ذات وقت تفاعل مشابه لأنظمة الريزول الفينولي/ العامل المحفز الحامضي الكامن، لكنها لها عمر إفتراضي طويل. وأن ميكانيكا هذا التحسن الغير متوقع لم تعرف بعد ولكن يعتقد إنها تتعلق بتعادل العامل المحفز الحامضي الكامن بواسطة المركب الأميني.

وتتضمن كل التجسيمات الثلاثة ٥٪ على الأكثر من وزن العامل المحفز الأميني. وأن المركبات سيلوكسان فينولية المحتواه على أكثر من ٥٪ من وزنها من المركب الأميني يمكنها تكوين مركب له درجة عالية من المرونة مقارنة بالمركب الذي يحتوي على أمين، وذلك لزيادة التحلل المائي/ تكثيف السليكون الوسيط. بالإضافة إلى التكثف التي يجربها السليكون الوسيط. بالإضافة إلى أن مركب السيلوكسان الفينولي المحضر بدون العامل المحفز الفلزي العضوي يمكن أن يتطلب وقت معالجة أطول و/ أو درجة حرارة أعلى وذلك للوصول إلى تفاعل التكثيف المرغوب فيه.

والنسبة المفضلة من المركب الفلزي العضوي إلى المركب الأميني تكون حوالي واحد. لذلك، يمكن أن تتضمن التجسيمات الثلاثة ١٠٪ على الأكثر من وزن العامل المحفز. طبقاً لذلك، يمكن أن تتضمن التجسيمات الثلاثة ١٠٪ على الأكثر من وزن العامل المحفز. طبقاً لذلك، يتم تحضير مركب سيلوكسان الفينولي بإتحاد المركب الفلزي العضوي مع الأمين، والعامل المحفز القاعدي أو الحامضي يتضمن حوالي ٢٥٪ على الأكثر من الوزن. ويمكن أن تتضمن التجسيمات الثلاثة من ٥ إلى ٢٥٪ من الوزن الكلي للمركب من العامل المحفز.

والماء المتواجد في الريزول الفينولي المائي يكون على هيئة فورمالدهيد مائي. على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن من ٣ إلى ١٢٪ من الوزن ماء، والفورمالدهيد يمكن أن تحتوي على فورمالدهيد، والذي يكون حوالي ٣٠ - ٤٠٪ فورمالدهيد مائي. وعند إستخدام سليكون وسيط يحتوي على الكوكسي، يفضل وجود الماء لتسهيل عملية التحلل المائي لمجموعة

الكوكسي. وهذه المياه يمكن أن تكون متواجدة داخل المركب الفينولي أو ممتص من الجو أثناء التفاعل.

على أية حال، ما يجب أخذه في الاعتبار أنه يمكن تحضير مركبات هذا الاختراع بدون الماء المضاف، أو في عدم وجود أي نوع من المذيبات. الريزول أو الفونولاك الفينولي اللامائي، أي الريزول الذي لا يحتوي على الماء، يمكن إستخدامها في حالة إستخدام السليكون الوسيط المحتوي على سيلانول أو الكوكسي لتحضير المركب وذلك لأنه لا يتطلب التحلل المائي للسليكون الوسيط.

وينتج عن التجسيمات الثلاثة لمركب سيلوكسان فينولي تكوين راتنجات فينولية لا تحتوي على الماء أو تحتوي على نسبة قليلة جداً منه، وذلك نحصل على ثبات محسن عن التعرض للنيران وسهولة في التفاعل. ويعمل السليكون الوسيط كمخفف فعال ليعطي ناتج ثابت وله نسبة قليلة من اللزوجة.

ويمكن تحضير التجسيمات الثانية والثالثة بإتحاد فونولاك أو ريزول فينولي مع سليكون وسيط محتوي على ميثوكسي أو سيلانول من النسب المذكورة مسبقاً. وتتم إضافة مادة مانحة للفورمالدهيد في التجسيم الثاني. ويمكن إضافة عامل محفز للراتنج الفينولي والسليكون الوسيط وذلك لتقليل وقت التفاعل ودرجة حرارة التفاعل.

وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس، أثناء ذلك يحدث تكثف للراتنج الفينولي لتكوين بوليمر فينولي، وهذا التكثف يحفز بالمادة المانحة للفورمالدهيد في التجسيم الثاني، ويمكن تعجيل هذا التكثف بإضافة عامل محفز أي قاعدة أو حمض في التجسيم الثالث أثناء ذلك الوقت، يحدث تحلل مائي للسليكون الوسيط المحتوي على الكوكسي ليكون سليكون وسيط محتوي على سيلانول. ويتم بلمرة السيلانول الوسيط المحتوي على سيلانول لتكوين بوليمر سيلوكسان ويتبلر مع البوليمر الفينولي لتكوين بوليمر سيلوكسان فينولي. يمكن تعجيل التحلل المائي بإضافة عامل محفز من مركب فلزي عضوي مع أمين. طبقاً لذلك، يتضمن المركب الناتج IPN من البوليمر الفينولي وبوليمر سيلوكسان، وبها يحتوي البوليمر الفينولي على مجموعات سيلوكسان. ويتم تحضير مركب سيلوكسان فينولي بحيث يكون له وقت إبقاء من ١ إلى ٣ ساعات، اعتماداً على المكونات الخاصة المختارة ونسبهم.

كبديل آخر، يمكن تحضير مركب سيلوكسان فينولي على هيئة نظام به ٣ مكونات (في عدم وجود الماد المضاف) بإتحاد السليكون الوسيط مع مركب فلزي عضوي وأمين بالنسب

المضبوطة في أول وعاء، والتي يمكن تخزينه حتى الإستخدام. والراتنج الفينولي المخزن المحفز في وعاء ثاني. ومانح الفورمالدهيد من التجسيم الثاني والعامل المحفز كل منهم يمكن تخزينهم في وعاء ثالث منفصل ويتم خلطهم بخليط السليكون الوسيط الموجود في الوعاء الأول قبل الإستخدام مباشرة. على سبيل المثال، عند تصنيع أنبوب به فنيل زجاجي، يمكن إتحاد مكونات كل وعاء بإستخدام ماكينة توزيع وخلط قياس، والتي تصب أو تضخ المواد المخلوطة داخل تانتك يمر خلاله الفتيل الزجاجي.


ومع أنه ليس من المفضل التقيد بأي نظرية أو ميكانيكا، يعتقد أنه يتم تحضير مركبات الإختراع بالطريقة التالية. عند تحضير التجسيم الأول بإستخدام الفينول، الالدهيد والسليكون الوسيط كمادة لبدء التفاعل، من المفترض تكوين إما ريزول فينولي أو فونولاك طبقاً للمبادئ الموصوفة في

المجلد ١١، إصدار الثاني. صفحة ٤٥ - ٩٥ (١٩٨٨)، والمتواجدة هنا على سبيل الإستناد.


من المفترض، أثناء تكوين الراتنج الفينولي، والبلمرة المتتالية للراتنج الفينولي الناتج، تتفاعل مجموعات سيلول من سليكون مع مجموعات من سليكون آخر، مكونة بوليمر سيلوكسان، وتتفاعل مع الهيدروكسيولات الفينولية والهيدروكسيولات المثلولية للراتنج الفينولي، مكونة بوليمر فينولي به مجموعات سيلوكسان داخل البوليمر. ويعتقد أن ميكانيكا هذا التفاعل يشبه الذي شرح وصور في التفاعلات ١ - ٦. على أي حال، ما يجب أخذه في الإعتبار أن ميكانيكة التفاعل الأخرى التي لم توصف هنا يمكن أن تكون مسئولة عن إدخال سيلوكسان داخل البوليمر الفينولي في التجسيم الأول. بالإضافة إلى أنه من المفترض أن تنتج ميكانيكة التفاعل الأخرى مركبات سيلوكسان فينولية مختلفة عن الموصوفة والمصورة هنا.

عند تحضير التجسيم الثالث لمركب سيلوكسان ريزول فينولي، بإستخدام عامل محفز حامضي أو قاعدة إختيارياً لمعالجة الريزول، تحدث بلمرة للريزولات مع ريزولات فينولية أخرى لتكوين ريزول فينولي كما صور في التفاعل رقم ١







عند تحضير التجسيم الثاني لمركب سيلوكسان، تحدث بلمرة لنوفولات مع فونولاك فينولي آخر ومع الفورمالدهيد، أو مع مانح الفورمالدهيد لتكوين فونولاك فينولي معالج كما صور فيما بعد في التفاعل رقم ٢. ومن المعتقد أن معظم الروابط بين مجموعات الفينول هي مثيلين، لكن لوحظ وجود بنزيل أمين أيضاً ٥




يوضح التفاعل الصحيح لإضافة الفورمالدهيد مع مجموعة الفينول من نوفوك، كما يوضح البلمرة المتتالية، على أي حال، لم يفهم بوضوح فيما بعد.

عند استخدام سليكون وسيط به مجموعة الكوكسي بالإتحاد مع فونولاك أوريذول فينولي يمكن إختيارياً استخدام عامل محفز من فلز عضوي وأمين لتحضير التجسيم الثاني والثالث على التوالي، ومن المعتقد أن التحلل المائي للسليكون الوسيط لتكوين سليكون يحتوي على سيلانول مع كحول يحدث كما صور في التفاعل رقم ٣ ١٠






مجموعات سيلانول الناتجة عن التحلل المائي للسليكون الوسيط المحتوي على الكوكسي أو السليكون المحتوي على سيلانول يمكن أن تتفاعل مع البوليمر الفينولي الأولي وفقاً لميكانيكات متعددة. أحدهم، يحدث تفاعلات تكثف لمجموعات سيلانول مع هيدروكسيلات فينولية مع الراتنج المعالج لتكوين مركب سيلوكسان فينولي به مجموعات سيلوكسان كما صور في التفاعل ٤. ٥





كما يمكن أن تتفاعل مجموعة سيلانول من السليكون الوسيط مع مجموعات مثيلول فينولية لتكوين سيلوكسان فينولي كما صور في التفاعل رقم ٥



عمليات تكثيف السليكون الوسيط مع البوليمر الفينولي الأولي تم تصويرها في التفاعل رقم ٤ و ٥، ومن المعتقد أنها مسئولة عن الخواص المحسنة لمقاومة الصدمات، مقاومة الشد، معايير الثني.

كما أن مجموعات سيلانول للسليكون الوسيط تخضع للتكثيف مع مجموعات سيلانول أخرى لتكوين بوليمر سيلوكسان. كما أن بوليمر سيلوكسان الأولي يمكن أن يخضع لعمليات تكثيف مع البوليمر الفينولي الأولي كما ذكر من قبل، أو يمكن أن يخضع لتفاعلات تكثف متعددة مع بوليمرات السيلوكسان الأولية وذلك لتكوين شبكة متداخلة من السيلوكسان المتعدد



١٠ وفقاً لذلك، فإن مركبات سيلوكسان تتضمن IPN من البوليمر الفينولي وبوليمر سيلوكسان الذي يحتوي على مجموعات Si-O-. ويمكن أن تتداخل بوليمرات سيلوكسان مع بوليمرات سيلوكسان أخرى.

بالإضافة إلى أنه يمكن حدوث تداخل إلى حد ما بين بوليمرات فينولية و/ أو بين بوليمرات فينولية وسيلوكسانية. من المعتقد أن الخواص المحسنة لمقاومة الصدمات والمرونة للمركبات السيلوكسانية الفينولية ترجع إلى: (١) وجود سيلوكسان كبوليمر خطي مكوناً IPN ١٥

من السيلوكسان والبوليمرات الفينولية، وجود سيلوكسان كبوليمر مساعد في البوليمر الفينولي، و (٣) وجود بوليمر سيلوكسان في هيئة شبكة متداخلة.

إن خواص ومميزات مركبات سيلوكسان الفينولية المحضرة وفقاً لقواعد هذا الاختراع سوف تفهم جيداً بالرجوع إلى الأمثلة التالية.

٥ جدول ٣ يوضح المكونات المستخدمة لتكوين ٢ بوصة (٥٠ ملي متر) داخل أنابيب مقواه بالزجاج، باستخدام طرق لف الفتيل المتعارف عليها، عن طريق كل من راتنج ريزول فينولي غير معدل (مثال ١). وعن طريق التجسيم الثالث لمركب سيلوكسان ريزول فينولي (مثال ٣٠٢) جدول ١، ٢ و ٣ في الجدول ٣.

## جدول ٣

| مثال ١ مثال ٢ مثال ٣         |    |     |     |     |    |    |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|
| مكونات 1 % PBW 1% PBW 1% PBW |    |     |     |     |    |    |
| Cellobond J2027L             |    |     |     |     |    |    |
| 100                          | 91 | 85  | 70  | 85  | 70 |    |
| ( راتنج ريزول فينولي )       |    |     |     |     |    |    |
| Phencat 381                  |    |     |     |     |    |    |
| 10                           | 9  | 14  | 11  | 14  | 11 | ١٠ |
| عامل محفز السيليكون الوسيط ) |    |     |     |     |    |    |
| DC-3074                      |    |     |     |     |    |    |
| --                           | -- | 15  | 12  | --  | -- |    |
| (محلل مائياً                 |    |     |     |     |    |    |
| DC-3074                      |    |     |     |     |    |    |
| --                           | -- | --  | --  | 15  | 12 | ١٥ |
| ( السيليكون الوسيط )         |    |     |     |     |    |    |
| ثاني بيوتيل ثاني خلات قصدير  |    |     |     |     |    |    |
| --                           | -- | 4   | 3   | 4   | 3  |    |
| ( عامل حفاز )                |    |     |     |     |    |    |
| إثيل أمينو إيثانول           |    |     |     |     |    |    |
| --                           | -- | 4   | 3   | 4   | 3  | ٢٠ |
| ( عامل حفاز )                |    |     |     |     |    |    |
| عمر أفتراضي) ساعات)          |    |     |     |     |    |    |
|                              |    | 1.5 | 2.5 | 2.5 |    | ٢٥ |

## جدول ٤

| خواص الأنبوب المعالج | مثال | مثال | مثال |
|----------------------|------|------|------|
|                      | ١    | ٢    | ٣    |

---

|    |                              |      |      |
|----|------------------------------|------|------|
| ٥  | تقل نوعي                     |      |      |
|    | 1.85 1.95 1.96               |      |      |
|    | محتوى الزجاج (wt. %)         |      |      |
|    | 73.1 74.0 72.2               |      |      |
|    | قطر خارجي (بوصة) (in.)       |      |      |
| ١٠ | 2.709 2.418 2.408            |      |      |
|    | سمائة (بوصة) (in.)           |      |      |
|    | 0.159 0.164 0.159            |      |      |
|    | ضغط انفجار قصير المدى        |      |      |
|    | 3,500 4,100 4,200            |      |      |
| ١٥ | (بسي)                        |      |      |
|    | إجهاد حلقي (بسي)             |      |      |
|    | 25,000 28,180 29,700         |      |      |
|    | مقاومة الصدمات (2 lb. steel) |      |      |
|    | 24" 48" 60"                  |      |      |
| ٢٠ | ball)                        |      |      |
|    | اختبار اللهب                 | pass | pass |

.sup.1 Glass roving was Owens Corning Fiberglass Type  
30158B-450 yield.

## مثال ١

تم تحضير أنبوبة فينولية غير معدلة بإتحاد BP Cellobond J2027L (ريزول فينولي) مع Phencat 381.

## مثال ٢

٥ إنبوبة فينولية مكونة من مركب سيلوكسان ريزول فينولي وفقاً للتجسيم الثالث لهذا الاختراع يتم تحيرها بإستخدام نفس الريزول الفينولي والعامل المحفز الحامضي الكامن المستخدم في مثال ١، مع إضافة ١٥٪ بالوزن DC-3074 (سليكون وسيط به مجموعة ميثوكسي متاح من Dow Corning له وزن جزيئي متوسط ١٤٠٠ ومحتوى ١٥-٢٥٪ ميثوكسي)، وإضافة ٤٪ بالوزن من ثاني بيوتيل ثاني خلات القصدير (عامل محفز فلزي عضوي)، و ٤٪ بالوزن من إثيل أمينو إيثانول (عامل محفز أمين). وتتحد هذه المكونات وتخلط معاً بالطرق المتعارف عليها لتكوين خليط متجانس.

## مثال ٣

تم تحضير إنبوبة فينولية بنفس الطريقة في المثال ٢ ما عدا أن DC-3074 المحلل مائياً مسبقاً تم إستخدامه بدلاً من DC-3074 الغير محلل مائياً مسبقاً.

١٥ تم تحضير DC-3074 المحلل مائياً مسبقاً بوضع ٣٦٤٠ جم من DC-3074، ١٥٣،٤ جرامات من الماء الغير مؤين، ١٥٣،٤ جم ميثانول، ٢٢٠ جم زيلين و ١٦،٢٥ جم حمض خليط جليدي داخل قارورة ذات قاعدة مستديرة سعتها ٥٠٠٠ ملي لتر معدة بغطاء تسخين، مقلب ومكثف. ويسخن الخليط بالإرتجاع ويترك لمدة ساعتين. وتدعم القارورة برأس تقطير ومستقبل، ويتم تجميع المقطر حتى تصل درجة الحرارة إلى ٣٠٠° فهرنهيت (١٥٠°م). والناتج المكون، DC-3074 المحلل مائياً مسبقاً، يكون سائلاً متعكراً لزجاً.

٢٥ تم تحضير حوالي ٤٠٠٠ جرام من كل مركب سيلوكسان فينولي ويخلطوا في جالون واحد من المعدن، ثم ينقلوا إلى تانتك. ويمر الزجاج خلال مركب سيلوكسان فينولي ويلف حول قلب تشكيل مجوف من الفولاذ بعملية ترددية حتى الحصول على السماكة المطلوبة. تتم معالجة كل إنبوبة لمدة حوالي ٣٠ دقيقة عند ١٤٠° - ١٩٠° فهرنهيت (٦٠° - ٨٨°م) وذلك بتمرير خليط من البخار/ الماء خلال القلب المجوف. ثم تؤخذ الأنبوبة من قلب التشكيل وتعالج لمدة ساعتين عند ٢٥° فهرنهيت (١٢٠°م).

- مركبات الأمثلة ٢، ٣، أي مركبات سيلوكسان ريزول فينولية المكونة طبقاً للتجسيم الثالث، كل منها لها عمر إبقاء حوالي ١٢ / ٢ ساعة، مقارنة بعمر إبقاء الراتنج الفينولي الغير المعدل والذي يكون ١١ / ٢ ساعة. كما أن الأنابيب المقواه المكونة من سيلوكسان فينولي الناتج عن المثال ٢، ٣ تظهر ضغط انفجار قصير المدى، إجهاد حلقي ومقاومة للصدمات
- ٥ أكثر من الأنابيب المقواه بالزجاج المكونة من الراتنج الفينولي الغير معدل من المثال ١. بوجه خاص، الإنبوبة المكونة وفقاً للمثال ٢ و ٣ تظهر الزيادة المفرطة في مقاومة الصدمات عند استخدام مركبات سيلوكسان لصناعة الأنابيب، مقارنة بالإنبوبة الفينولية المتعارف عليها في المثال ١. عند مقارنة هذه الأمثلة، يرى أن مقاومة الصدمات للأنابيب الأمثلة ٢ و ٣ تكون مرتين أكثر من مقاومة إنبوب المثال ١، مشيرة إلى الفائدة التي تنتج عن استخدام كمية كافية من السليكون الوسيط لتكوين مركب فينولي وفقاً لقواعد هذا الاختراع.
- ١٠ بالإضافة إلى أن مركبات الأمثلة ٢ و ٣ أظهرت تقلاً نوعياً أكبر من تقلل مركب المثال ١، مشيرة إلى تكوين مركب له قدرة ضئيلة على المسامية والرغوية. وأن ميكانيكا هذا التفاعل لم يفهم بعد.
- ١٥ على أي حال، من المعتقد أن السليكون الوسيط يتفاعل مع بعض المياه الموجودة داخل الريزول الفينولي قبل تبخرها أثناء عملية المعالجة وذلك لخفض مستوى الماء المتراكم، وبذلك تقلل من تكوين الفتحات الصغيرة. وقلة تكوين هذه الفتحات يؤدي إلى زيادة في مقاومة الشد ومعايير الثني، وبذلك تسهم في زيادة مقاومة الصدمات.
- ٢٠ كما أن التقليل من تكوين هذه الفتحات ينتج عنه إنتاج مركب معالج له خاصية قليلة في إمتصاص المياه. ومن المعتقد أن وجود سيلوكسان في المركب الفينولي، بالإضافة إلى الحصول على مقاومة للصدمات ومرونة محسنة، يمكن أن يجعل المركب المعالج كارهاً للمياه.
- وهذا المركب الفينولي الخالي من الفتحات والماء، يمكن استخدامه في بعض الأعمال الكهربائية التي يمكن خلالها التعرض للمياه كمثال على هذا، الاستخدام في غطاء قضيب القطر الكهربائي المصنع وفقاً لـ Mil Spec M14G.
- ٢٥ لم يلاحظ أي تأثير ضار على مقاومة إنبوبة السيلوكسان للنيران. كل من الأنظمة الثلاثة وضعوا لمدة ٥ دقائق في درجة حرارة ١٠٠٠°م كإختبار بالنفث عن طريق اللهب ولم يحترقوا. وفقاً لذلك، تعطي مركبات سيلوكسان هذه المميزات المذكورة مسبقاً بدون البعد عن



مقاومة الحرارة، اللهب، الكيماويات. هذه الأمثلة توضح المميزات والتحسينات التي أجريت لمركبات سيلوكسان الفينولية.

جدول ٥ يلخص نتائج اختبار مقاومة الكيماويات على مصبوبات مكونة من الريزول الفينولي الغير معدل ومن التجسيم الثالث للإختراع والذي تم تحضيره وفقاً لقواعده.

## جدول ٥

| وزن بالجرامات               |          |           |    |
|-----------------------------|----------|-----------|----|
| مثال ٤                      | مثال ٥   | مثال ٦    |    |
| Cellobond J027L             |          |           |    |
| 150                         | 150      | 150       |    |
| ( ريزول فينولي )            |          |           |    |
| DC-3074 (silicone           |          |           |    |
| 0                           | 15       | 30        | ١٠ |
| وسيط سيليكون )              |          |           |    |
| Phencat 381                 |          |           |    |
| 12                          | 21       | 21        |    |
| عامل حفاز فينولي )          |          |           |    |
| ثاني بيوتيل ثاني خلات قصدير |          |           | ١٥ |
| 0                           | 1.4      | 1.4       |    |
| ( عامل حفاز )               |          |           |    |
| اثيل أمينو إيثانول          |          |           |    |
| 0                           | 1.2      | 1.8       |    |
| ( عامل حفاز )               |          |           | ٢٠ |
| HCl (180°F.)% 37            |          |           |    |
| 6.6521 g                    | 5.6433 g | 5.5134 g  |    |
| وزن مجفف                    |          |           |    |
| 6.3483 g                    | 5.5378 g | 5.5728 g  |    |
| الوزن. اكتساب/فقد           |          |           | ٢٥ |
| +1.077%                     | -1.869%  | -4.567    |    |
| NaOH 5.5000 g               | 6.2269 g | 6.5439 g% | 50 |

(180°F.)

وزن مجفف

5.2278 g 6.3208 g 7.0039 g

الوزن. اكتساب/فقد -4.949% +1.508% +7.029%

HNO<sub>3</sub> (80°F.)% 30

٥

5.7074 g 6.676 g 6.0638 g

وزن مجفف

مذاب 1.286 g

مذاب

الوزن. اكتساب/فقد -0.77467849%

١٠

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>% 50

6.292 g 5.9112 g 5.6498 g

(180°F)

وزن مجفف

6.0008 g 5.6563 g 5.5082 g

١٥

الوزن. اكتساب/فقد -4.628% -4.312% -2.506%

إيثانول (140°F)

5.6487 g 6.475 g 5.3084 g

وزن مجفف 5.5435 g 5.4117 g 6.4175 g

الوزن. اكتساب/فقد

٢٠

+13.610% -16.422% +4.429%

50 % حمض الخليك

5.5196 g 5.8308 g 4.8967 g

(180°F)

وزن مجفف

٢٥

5.2912 g 5.8939 g 4.9778 g

الوزن. اكتساب/فقد

2.55 +1.68% +1.66% %

مقطر H<sub>2</sub>O

5.3084 6.0035 5.5134

(180°F)

وزن مجفف 5.4446 6.0021 5.2869

الوزن. اكتساب/فقد

-1.25 -0.02 -0.41 %

#### مثال ٤ - ٦

١٠ في المثال ٤، تم عمل مصبوبة مكونة من تركيب يشمل ريزول فينولي غير معدل، الأمثلة ٥ و ٦ هي مصبوبات مكونة من تركيب يشمل سيلوكسان فينولي وفقاً للتجسيم الثالث للاختراع، وذلك باستخدام نفس المكونات الكيماوية التي وصفت مسبقاً في المثال ٢ و ٣. كل تركيب تم خلطه في وعاء بلاستيكي عند درجة حرارة الجو المحيط ثم يسكب في (٣٠ مرة ٢,٥ سم) قوالب فولاذية إلى إرتفاع حوالي ٥ / ١٦ بوصة (٨ ملي متر). وتعالج هذه المضبوبات لمدة ساعة عند ١٥٠°ف (٦٥°م)، ثم لمدة ٥ ساعات عند ٢٥٠°ف (١٢٠°م) وتقطع كل مصبوبة إلى طول ٢ بوصة (٥ سم) وتترك لتعالج لمدة شهر عند ٧٠°ف (٢١°م) و ٥٠٪ رطوبة نسبية. ويتم وزن كل طول من ٢ بوصة بميزان تحليلي وتغمر مادة الاختبار عند درجة الحرارة الموضحة. بعد إسبوعين تتم إزالة العينات، تشطف وتجفف لمدة ساعة عند ٢٥٠°ف (١٢٠°م) قبل إعادة وزنها.

٢٠ والمدهش أن نتائج اختبار الامثلة ٤، ٥ و ٦ توضح أن المصبوبات المكونة عن طريق التجسيم الثالث لها مقاومة للكيماويات محسنة جداً مثل الأحماض العضوية والغير عضوية، القواعد والكحول، أكثر من المصبوبات الغير معدلة من الريزول الفينولي بمفرده. مركبات سيلوكسان الفينولية المحضرة طبقاً لهذا الاختراع تظهر خواص فيزيائية محسنة من المرونة، مقاومة الصدمات ومعايير الثني بدون التأثير على الخواص الفيزيائية لمقاومة اللهب، الحرارة والكيماويات الخاصة بالراتنج الفينولي.

٢٥ بالإضافة إلى أن مركبات سيلوكسان المحضرة وفقاً لهذا الاختراع لها قدرة على تقليل تكوين الفتحات الصغيرة، لذلك فإن الكثافات تكون قريبة جداً من الكثافات المفترض

مقارنة بمكونات راتنج الفينولية الغير محتواه على سيلوكسان، وذلك بسبب تفاعل السليكون الوسيط مع الماء في الريزول الفينولي لتقليل كمية الماء المحتبس.

كما أن مركبات هذا الاختراع تظهر قدرة محسنة على تغطية المواد، مقارنة بالمركبات الغير محتواه على سيلوكسان. ويعتقد أن هذه التغطية المحسنة ترجع إلى وجود مجموعات سيلانول والتي تعطي مصدر ربط مقوى للمركب عند استخدامها كمادة تغطية، أو كمادة لدعم الغطاء يمكن استخدام مركبات سيلوكسان لهذا الاختراع بنفس الطريقة المتعارف عليها للراتجات الفينولية لتكوين تركيبات مثل مصبوبات غطاء، مثل غطاء أنبوبة مقواة بالزجاج.

مركبات سيلوكسان الفينولية المحضرة طبقاً لقواعد هذا الاختراع يمكن استخدامها بنفس الطريقة المتعارف عليها للراتجات الفينولية لتعطي، بالإضافة إلى مقاومة النيران، الحرارة والكيماويات، والتآكل، خواص محسنة من مقاومة الصدمات، الصلابة معايير الشتي والارتداد.

على سبيل المثال، يمكن استخدام مركبات سيلوكسان الفينولية في تكوين بعض "المركبات" و "المركبات" تعني نظام متعدد الأطوار أو تركيب تتضمن مادة رابطة ومادة مقوية، والتي تتحد معاً لتكوين بعض الخواص التي لا توجد في كل منهم بمفرده. يمكن استخدام السيلوكسان الفينولي كله أو جزء منه كعامل ربط في مثل هذه المركبات، وأن لمواد التقوية يمكن أن تكون على هيئة ألياف، أجزاء صغيرة، شرائط معدنية، أخشاب وما شابه والتي تكون متصلة ببعضها أو بشئ آخر بواسطة عامل الربط.

يمكن استخدام مركبات سيلوكسان الفينولية في تركيب بعض المركبات مثل البلاستيكات المقواة بالألياف، على هيئة قوالب، قطاعات، مستخدمة في الأجهزة ذاتية الحركة، نقل الكتل، البناء، والإنشاءات، الفضاء الجوي، والدفاع، صناعات التعدين والإنفاق، وذلك لتعطي خواص محسنة من المرونة ومقاومة الصدمات والصلابة. والأمثلة الخاصة بمثل هذه المركبات من الأنابيب ١٠. بها ألياف مقوية أو فتيل كما صور في شكل ١. مثل هذه الأنابيب يمكن تكوينها عن طريق لف الفتيل المكون من زجاج، kevpar (بولي أميد أروماتي)، كربون، جرافيت أو ما شابه أو خليط منهم كما وصف في الأمثلة ١-٣، والتي تتحد مع مركب سيلوكسان الفينولي لهذا الاختراع. كما وصف في الأمثلة ١-٣، فإن استخدام مركب

سيلوكسان لتكوين فتيل ملفوف خاص بالأنابيب يعطي خواص محسنة من الإجهاد الحلقى، مقاومة الصدمات أكثر من الراتنج الفينولي الغير معدل.

كما يمكن استخدام مركب سيلوكسان في تكوين أنبوبة بها فتيل مقوي بالفولاذ (١٢)، مثل المصورة في شكل ٢، والتي تكون من اتحاد لفائف الفولاذ مع لفائف الفينيل المتحد مع مركب سيلوكسان الفينولي لهذا الاختراع.

كمثال آخر، تركيبات سيلوكسان فينولية يمكن استخدامها كعامل ربط في ألواح تبطين السقوف والجدران، وأيضا في إنشاء ألواح الخشب ١٤ مثل خشب رقائقي، رقائق دقيقة، وألواح رقيقة / ألواح مجدولة موجهة، كما صور في شكل ٣، لتعطي خواص محسنة من المرونة ومقاومة الرطوبة.

كمثال آخر، تركيبات سيلوكسان فينولية يمكن استخدامها في تكوين رغوة ١٦ كما صور في شكل ٤، وذلك لتحسين الارتداد ومقاومة الحياة. هذه الرغوة يمكن تكوينها من أربعة مكونات : (١) تركيب سيلوكسان الفينولي (٢) عامل نفخ (٣) وحده عامل تحكم / عامل تنشيط السطح و (٤) مقوي حامض / عامل محفز.

ويتم إدخال عامل تنشيط السطح عادة إلى الراتنج، وبذلك نقلل من عدد المكونات المخلوطة إلى ٣. تعتمد عملية تكوين الرغوة كيميائياً على تفاعل طارد للحرارة بين مركب سيلوكسان الفينولي ومقوي الحامض. وأن الحرارة المبعثة تؤدي إلى غليان عامل النفخ المتطاير (من فريون أو بنتان) والذي يتم نشره على هيئة نقط دقيقة خلال مركب سيلوكسان الفينولي.

### عناصر الحماية

- ١ - مركب سيلوكسان فينولي يتضمن على شبكة بوليمر متداخلة من بوليمر فينوكسي به مجموعات Si...O- في الجزء الأساسي منه كما يحتوي على بوليمر سيلوكسان. ٢
- ٢ - مركب به راتنج يحتوي على مركب سيلوكسان فينولي تم تحضيره طبقاً للعنصر ١. ١
- ٣ - مركب سيلوكسان فينولي يتم تحضيره باتحاد: ١
- ٢ - مركب فينولي يتم اختياره من المجموعة المكونة من فينول وفينول مستبدل، مع ساليكون ٢
- ٣ وسيط، ٣
- ٤ الدهيد، و ٤
- ٥ حامض أو قاعدة؛ ٥
- ٦ وبه يتم اتحاد السليكون الوسيط مع مركب فينولي واحد على الأقل مع الالديهيد، والمركب ٦
- ٧ الفينولي الآخر يتم إضافته مع الالدهيد فيما بعد لتكوين بوليمر فينولي به مجموعات ٧
- ٨ Si... O... ٨
- ١ - المركب كما ذكر في العنصر ٣، وبه الفينولات المستبدلة يتم اختيارها من المجموعة ١
- ٢ المكونة من أورثو- كريزول، ميتا- كريزول، بارا- كريزول، بارا - ثالث - بيوتيل ٢
- ٣ فينول، بارا - أوكثيل فينول، بارا - نونيل فينول، بارا فنيل فينول، ثاني فينول A، ٣
- ٤ ريزوسينول ومخاليط مما سبق. ٤
- ١ - مركب سيلوكسان فينولي كما ذكر في العنصر ٣، يتضمن من ٠,٧٥ إلى ٠,٩٠ مول ١
- ٢ من الالديهيد، ومن ٠,٠١ إلى ٠,٣ مول من السليكون الوسيط لكل ١ مول من المركب ٢
- ٣ الفينولي. ٣


- ١ ٦- مركب سيلوكسان فينولي كما ذكر في العنصر ٣، يتضمن من ١,٢ إلى ٣ مول من
- ٢ الالديهيد، ومن ٠,٠١ إلى ٠,٧ مول من السليكون الوسيط لكل ١ مول من المركب
- ٣ الفينولي.
- ١ ٧- مركب سيلوكسان فينولي كما ذكر في العنصر ٣، يتضمن كمية كافية من العامل
- ٢ المحفز لتسهيل معالجة المركب في درجة حرارة الجو المحيط.
- ١ ٨- مركب سيلوكسان فينولي كما ذكر في العنصر ٧، به العامل المحفز يتم اختياره من
- ٢ المجموعة المكونة من مركبات فلزية عضوية، مركبات أمينية، أحماض، قواعد ومخاليط
- ٣ منهم.
- ١ ٩- مركب سيلوكسان فينولي كما ذكر في العنصر ٦، يتضمن IPN من بوليمر فينولي
- ٢ وبوليمر سيلوكسان.
- ١ ١٠- مركب سيلوكسان فينولي كما ذكر في العنصر ٩، مجموعات Si...O... في البوليمر
- ٢ الفينولي.
- ١ ١١- مركب يحتوي على راتنج يتضمن مركب سيلوكسان فينولي يحضر وفقاً لأي من
- ٢ العناصر ٧، ٩ أو ١٠.
- ١ ١٢- مركب سيلوكسان فينولي يتم تحضيره باتحاد:
- ٢ مركب فينولي يتم اختياره من المجموعة المكونة من فينول وفينول مستبدل، مع سليكون
- ٣ وسيط، وبعد ذلك يضاف؛
- ٤ الديهيد، و
- ٥ حامض أو قاعدة؛



- ٦ وكمية كافية من العامل المحفز لتكوين بوليمر فينولي به مجموعات Si--O في الجزء  
٧ الأساسي منه، وبوليمر سيلوكسان، والبوليمر الفينولي وبوليمر سيلوكسان يكونان IPN،  
٨ والعامل المحفز يتم اختياره من المجموعة من مركبات فلزية عضوية، مركبات أمينية،  
٩ أحماض، قواعد ومخاليط مما سبق.


- ١ ١٣- المركب كما ذكر في العنصر ١٢، به الفينول المستبدل يتم اختياره من المجموعة  
٢ المكونة من أورثو- كريسول، ميتا- كريسول، بارا- كريسول، بارا - ثالث - بيوتيل  
٣ فينول، بارا - أوكتيل فينول، بارا - نونيل فينول، بارا فنيل فينول، ثاني فينول A،  
٤ ريزوسينول ومخاليط مما سبق.

- ١ ١٤- مركب كما ذكر في العنصر ١٢، وبه العامل المحفز هو خليط من مركب فلزي  
٢ عضوي ومركب أميني، وبه المركبات العضوية الفلزية هي مركبات القصدير العضوية  
٣ والتي لها الصيغة العامة




- ٤  
٥ والتي بها  $R_8$ ،  $R_9$ ،  $R_{10}$ ،  $R_{11}$  يتم إختيارهم من المجموعة المحتوية على الكيل، أريل،  
٦ إريل أربوكسي، والكوكسي بها ١١ ذرة كربون على الأكثر، وأيضاً بها أي إثنين من  
٧  $R_8$ ،  $R_9$ ،  $R_{10}$ ،  $R_{11}$ ، يتم إختيارهم من المجموعة المكونة من ذرات غير عضوية تشمل  
٨ هالوجين، كبريت وأكسجين.

- ١ ١٥- مركب كما ذكر في العنصر ١٤، الأميني له الصيغة #STR15




- ٢  
٣ وبها  $R_{12}$  و  $R_{13}$  كل منها يتم إختياره من المجموعة المكونة من هيدروجين، أريل والكيل  
٤ به حتى ١٢ ذرة كربون، و  $R_{14}$  يتم إختياره من المجموعة المكونة من الكيل، أريل  
٥ وهيدروكسي الكيل بهم ١٢ ذرة كربون على الأكثر.

- ١ ١٦- مركب به راتنج يحتوي على التركيب المحضر وفقا للعنصر ١٢.
- ١ ١٧- تركيب سيلوكسان فينولي يتم تحضيره باتحاد:
- ٢ راتنج فينولي،
- ٣ سليكون وسيط، و
- ٤ كمية كافية من العامل المحفز لتسهيل تكوين IPN لدنة الحرارة من البولييمر الفينولي
- ٥ والبولييمر السيلوكساني، البولييمر الفينولي به مجموعات - Si-- O في عموده الفقري.
- ١ ١٨- تركيب كما ذكر في العنصر ١٧ يتضمن من ٦٥ إلى ٩٩,٥% من الوزن راتنج
- ٢ ريزول فينولي اعتماداً على التركيب الكلي.
- ١ ١٩- تركيب كما ذكر في العنصر ١٧، يتضمن سليكون وسيط من ٠,٥ إلى ٣٥% من
- ٢ الوزن من التركيب الكلي.
- ١ ٢٠- تركيب كما ذكر في العنصر ١٧، به العامل المحفز يتم اختياره من المجموعة
- ٢ المكونة من مركبات فلزية عضوية، مركبات أمينية، أحماض، قواعد ومخاليط منهم.
- ١ ٢١- تركيب كما ذكر في العنصر ٢٠، به العامل المحفز هو خليط من مركب فلزي
- ٢ عضوي مع مركب أميني.
- ١ ٢٢- تركيب كما ذكر في العنصر ٢١، به المركب الفلزي العضوي هو مركب قصدير
- ٢ عضوي له الصيغة
- ٣



- ٤ وبه مركبات التصدير العضوية والتي لها الصيغة العامة #STP6# والتي بها  $R_8$ ،  $R_9$ ،  
٥  $R_{10}$ ،  $R_{11}$  يتم إختيارهم من المجموعة المحتوية على الكيل، أريل، إريل أريلوكسي،  
٦ والكوكسي بها ١١ ذرة كربون على الأكثر، وأيضاً بها أي إثنين من  $R_8$ ،  $R_9$ ،  $R_{10}$ ،  $R_{11}$ ،  
٧ يتم إختيارهم من المجموعة المكونة من ذرات غير عضوية تشمل هالوجين، كبريت  
٨ وأكسجين.

- ١ ٢٣- تركيب كما ذكر في أي من العنصرين ٢١ أو ٢٢، به المركب الأميني له الصيغة



- ٣ وبها  $R_{12}$  و  $R_{13}$  كل منها يتم إختياره من المجموعة المكونة من هيدروجين، أريل  
٤ والكيل به حتى ١٢ ذرة كربون، و  $R_{14}$  يتم إختياره من المجموعة المكونة من الكيل،  
٥ أريل وهيدروكسي الكيل بهم ١٢ ذرة كربون على الأكثر.

- ١ ٢٤- تركيب كما ذكر في العنصر ٢٠، يتضمن عامل محفز من ٥ إلى ٢٥% من الوزن  
٢ الكلي للمركب.

- ١ ٢٥- مركب به راتج يتضمن مركباً يتم تحضيره وفقاً للعنصر ١٧.

- ١ ٢٦- تركيب سيلوكسان فينولي لدن بالحرارة يتم تحضيره باتحاد:  
٢ من ٦٥ إلى ٩٩,٥% من الوزن راتج ريزول فينولي اعتماداً على التركيب الكلي، مع  
٣ سليكون وسيط مع عدم وجود مذيب لتكوين بوليمر فينولي به مجموعات Si-O- في عموده  
٤ الفقري، مع إضافة.

- ٥ كمية كافية من العامل المحفز إلى السيليكون الوسيط، وراتج ريزول الفينولي لتسهيل
- ٦ عملية المعالجة عند درجة حرارة أقل من ١٠٠°م ويتضمن هذا العامل المحفز مركب
- ٧ فلزي عضوي ومركب أميني.

- ١ ٢٧- تركيب كما ذكر في العنصر ٢٦، يتضمن سليكون وسيط من ٠,٥ إلى ٣٥% من
- ٢ الوزن من التركيب الكلي.

- ١ ٢٨- تركيب كما ذكر في العنصر ٢٦، يتضمن عامل محفز حتى ١٠% من الوزن الكلي
- ٢ للمركب.

- ١ ٢٩- مركب به راتج يتضمن تركيب يتم تحضيره وفقاً للعنصر ٢٦.


- ١ ٣٠- مركب سيلوكسان فينولي يتم تحضيره باتحاد:
- ٢ راتج فونولاك فينولي،
- ٣ مادة مانحة للفورمالدهيد تتفاعل مع راتج فونولاك لتكوين بوليمر فينولي،
- ٤ سليكون وسيط يكون بوليمر سيلوكسان والذي يقوم بإدخال مجموعات سيلوكسان على
- ٥ البوليمر الفينولي،
- ٦ كمية كافية من العوامل المحفزة لتسهيل تكوين IPN لدنة بالحرارة من البوليمر الفينولي
- ٧ والسيلوكساني.

- ١ ٣١- مركب كما ذكر في العنصر ٣٠، يتضمن سليكون وسيط من ٠,٥ إلى ٣٥% من
- ٢ الوزن الكلي للتركيب.

- ١ ٣٢- مركب كما ذكر في العنصر ٣٠، يتضمن العامل المحفز يتم اختياره من المجموعة
- ٢ المكونة من مركبات فلزية عضوية، مركبات أمينية، أحماض، قواعد ومخاليط منهم.


- ١ -٣٣- مركب كما ذكر في العنصر ٣٢، به العامل المحفز خليط من مركب فلزي عضوي  
٢ مع مركب أميني.

- ١ -٣٤- مركب كما ذكر في العنصر ٣٣، به المركب الفلزي العضوي هو مركب قصدير  
٢ عضوي له الصيغة STR18 وبه ما كانت القصد العضوية والتي لها الصيغة العامة



- ٤ والتي بها  $R_8, R_9, R_{10}, R_{11}$  يتم إختيارهم من المجموعة المحتوية على الكيل، أريل،  
٥ إريل أريلوكسي، والكوكسي بها ١١ ذرة كربون على الأكثر، وأيضاً بها أي إثنين من  
٦  $R_8, R_9, R_{10}, R_{11}$  يتم إختيارهم من المجموعة المكونة من ذرات غير عضوية تشمل  
٧ هالوجين، كبريت وأكسجين.

- ١ -٣٥- مركب كما ذكر في أي من العنصرين ٣٣ أو ٣٧، به المركب الأميني له الصيغة



- ٣ وبها  $R_{12}$  و  $R_{13}$  كل منها يتم إختياره من المجموعة المكونة من هيدروجين، أريل والكيل  
٤ به حتى ١٢ ذرة كربون، و  $R_{14}$  يتم إختياره من المجموعة المكونة من الكيل، أريل  
٥ وهيدروكسي الكيل بهم ١٢ ذرة كربون على الأكثر.

- ١ -٣٦- تركيب كما ذكر في العنصر ٣٠، يتضمن عامل محفز من ٥ إلى ٢٥% من الوزن  
٢ الكلي للمركب.

- ١ ٣٧- مركب به راتنج يتضمن مركباً يتم تحضيره وفقاً للعنصر ٣٠.
- ١ ٣٨- طريقة لتكوين مركب سيلوكسان فينولي تتضمن الطرق:
  - ٢ اتحاد مكون فينول، الديهيد، سليكون وسيط في تسلسل محدد مسبقاً.
  - ٣ تفاعل هذه المكونات لتكوين بوليمرات فينولية، بوليمرات سيلوكسان أولية، وذلك لإدخال
  - ٤ مجموعات Si--O في العمود الفقري للبوليمرات الأولية، و
  - ٥ معالجة المكونات المتفاعلة.
- ١ ٣٩- الطريقة المذكورة في العنصر ٣٨، تتضمن اتحاد كمية كافية من العامل المحفز مع
  - ٢ الخليط لتسهيل التشابك.
- ١ ٤٠- الطريقة المذكورة في العنصر ٣٩، تتضمن عامل محفز يتم اختياره من المجموعة
  - ٢ المكونة من مركبات فلزية عضوية، مركبات أمينية، أحماض، قواعد ومخاليط منهم.
- ١ ٤١- طريقة لتكوين مركب سيلوكسان فينولي تتضمن الخطوات:
  - ٢ اتحاد راتنج ريزول فينول مع سليكون وسيط لتكوين خليط، تفاعل الخليط في عدم وجود
  - ٣ مذيب لتكوين خليط يحتوي على بوليمر فينولي به مجموعات سيلوكسان في عموده
  - ٤ الفقري، وإضافة كمية كافية من العامل المحفز الذي يحتوي على مركب فلزي عضوي
  - ٥ ومركب أميني لتسهيل المعالجة.
- ١ ٤٢- الطريقة المذكورة في العنصر ٤١، تتضمن إضافة كمية كافية من العامل المحفز
  - ٢ لتسهيل معالجة الخليط عند درجة أقل من ١٠٠م.
- ١ ٤٣- طريقة لتكوين تركيب سيلوكسان فينولي تتضمن الخطوات:
  - ٢ اتحاد راتنج فونولاك فينولي، مادة مانحة للفورمالديهيد، سليكون وسيط لتكوين خليط،

- ٣ تفاعل الخليط في عدم وجود مذيب لتكوين خليط يحتوي على بوليمر فينولي به مجموعات
- ٤ سيلوكسان في عموده الفقري، وإضافة كمية كافية من العامل المحفز الذي يحتوي على
- ٥ مركب فلزي عضوي ومركب أميني لتسهيل المعالجة.

- ١ ٤٤- طريقة ذكرت في العنصر ٤٣، وبها خطوة إضافة العامل المحفز تتضمن إضافة
- ٢ مركب فلزي عضوي ومركب أميني.

- ١ ٤٥- طريقة ذكرت في العنصر ٤٣، تتضمن إضافة كمية كافية من العامل المحفز
- ٢ لتسهيل معالجة الخليط عند درجة أقل من ١٠٠°م.

- ١ ٤٦- مركب سيلوكسان فينولي يتم تحضيره باتحاد:
- ٢ مركب فينولي يتم اختياره من المجموعة المكونة من فينول وفينول مستبدل، مع
- ٣ سليكون وسيط،
- ٤ الديهيد، و
- ٥ حامض أو قاعدة؛
- ٦ وبه يتم اتحاد السليكون الوسيط مع مركب فينولي واحد على الأقل مع الالديهيد، والمركب
- ٧ الفينولي الآخر يتم إضافته مع الالديهيد فيما بعد لتكوين بوليمر فينولي به مجموعات
- ٨ Si... O... ويكون البوليمر الفينولي وبوليمر سيلوكسان معاً IPN.

- ١ ٤٧- المركب كما ذكر في العنصر ٤٦، به الفينولات المستبدلة يتم اختيارها من
- ٢ المجموعة المكونة من أورثو- كريسول، ميتا- كريسول، بارا- كريسول، بارا - ثالث -
- ٣ بيوتيل فينول، بارا - أوكثيل فينول، بارا - نونيل فينول، بارا فنيل فينول، ثاني فينول A،
- ٤ ريزوسينول ومخاليط مما سبق.

- ١ - ٤٨ - مركب سيلوكسان فينولي لدن بالحرارة يتم تحضيره باتحاد مادة مانحة
- ٢ للفورمالديهيد، من ٥٠ إلى ٩٥% من وزن راتنج فونولاك الفينولي اعتماداً على المركب
- ٣ الكلي، ويتفاعل راتنج فونولاك مع مانح الفورمالديهيد لتكوين بوليمر فينولي، به
- ٤ مجموعات Si-O- في عموده الفقري، مع إضافة.
- ٥ كمية كافية من العامل المحفز إلى السيليكون الوسيط، وراتنج فونولاك الفينولي لتسهيل
- ٦ عملية المعالجة عند درجة حرارة أقل من ١٠٠°م ويتضمن هذا العامل المحفز مركب
- ٧ فلزي عضوي ومركب أميني.

- ١ - ٤٩ - تركيب سيلوكسان فينولي لدن بالحرارة يتم تحضيره باتحاد:
- ٢ من ٦٥ إلى ٩٩,٥% من الوزن راتنج ريزول فينولي اعتماداً على التركيب الكلي، مع
- ٣ سليكون وسيط مع عدم وجود مذيب لتكوين بوليمر فينولي به مجموعات Si-O- في عموده
- ٤ الفقري، مع إضافة.
- ٥ كمية كافية من العامل المحفز إلى السيليكون الوسيط، وراتنج ريزول الفينولي لتسهيل
- ٦ عملية المعالجة عند درجة حرارة أقل من ١٠٠°م ويتضمن هذا العامل المحفز مركب
- ٧ فلزي عضوي ومركب أميني لتكوين IPN من بوليمر سيلوكسان والبوليمر الفينولي.

- ١ - ٥٠ - طريقة لتكوين مركب سيلوكسان فينولي تتضمن الخطوات:
- ٢ اتحاد راتنج ريزول فينول مع سليكون وسيط لتكوين خليط، تفاعل الخليط في عدم وجود
- ٣ مذيب لتكوين خليط يحتوي على بوليمر فينولي به مجموعات سيلوكسان في عموده
- ٤ الفقري، وإضافة كمية كافية من العامل المحفز الذي يحتوي على مركب فلزي عضوي
- ٥ ومركب أميني لتسهيل المعالجة.