

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl<sup>7</sup>

C04B 41/46

C04B 41/82

# [12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 95102053.6

[45]授权公告日 2000年4月12日

[11]授权公告号 CN 1051294C

[22]申请日 1995.2.20 [24]颁证日 2000.1.22

[21]申请号 95102053.6

[30]优先权

[32]1994.2.22 [33]US [31]199,415

[73]专利权人 雷夫伦消费产品公司

地址 美国纽约

[72]发明人 M·E·卡门 B·帕泰尔

[56]参考文献

JP57-152992 1982.9.21 B41M1/22

JP59-184746 1984.10.20 CO3C17/38

审查员 张小凤

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事  
务所

代理人 孙 爱


权利要求书 3 页 说明书 9 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 施彩底物的方法、可辐照固化的聚合物组  
合物及施彩的容器

[57]摘要

用热印记箔施彩底物的方法,包括下列步骤:a)以预定的设计图案将一种含有阳离子辐照固化的环脂肪环氧化物施涂到底物上,所述油墨当其固化结合到底物上时是可操作的,b)用辐照将底物上的油墨固化,以使油墨组合物结合到底物上,c)用印模将热印记箔片压到底物上,该印模加热到足以使热印记箔部分粘合到底物的加热固化的油墨设计图案上而不粘合到无油墨区,和 d)除去印模,以留下粘合到油墨设计图案上的箔部分。

ISSN 1008-4274



## 权 利 要 求 书

---

1.一种用热印记箔施彩底物的方法，包括下列步骤：

a)以预定的设计图案将一种含有阳离子辐照固化的环脂肪环氧化物的油墨组合物施涂到底物上，所述油墨当其固化结合到底物上时是可操作的，

b)用辐照将底物上的油墨固化，以使油墨组合物结合到底物上，

c)用印模将热印记箔片压到底物上，该印模加热到足以使热印记箔部分粘合到底物的加热固化的油墨设计图案上而不粘合到无油墨区，和

d)除去印模，以留下粘合到油墨设计图案上的箔部分。

2.权利要求1的方法，其中环脂肪环氧化物是用紫外线辐照固化。


3.权利要求2的方法，其中油墨是用丝网涂敷到底物上。

4.权利要求3的方法，其中热印记箔包括以下列次序的载体材料，脱模膜和施彩涂层。

5.权利要求4的方法，其中热印记箔包括多层编织网，所述网包括以下列次序的支撑膜载体，脱模涂层，保护顶涂层，着色涂层和热熔粘合层。

6.权利要求5的方法，其中印模加热到至少 250° F。

7.权利要求6的方法，其中油墨组合物还包括 1 - 20 % 的含多元醇的酯。



8.权利要求7的方法，其中油墨组合物还包括1 - 10%的消泡剂。

9.一种可辐照固化的聚合物组合物，包括：

10 - 90%的可阳离子辐照固化的环脂肪环氧化物，

1 - 20%的含多元醇的酯，和

1 - 20%的消泡剂。

10.权利要求9的组合物，其中含多元醇的酯是多元酸和多元醇的反应产物。

11.权利要求10的组合物，其中含多元醇的酯的分子量小于850，粘度小于60泊。

12.权利要求11的组合物，其中含多元醇的酯是聚己酸内酯多元醇。


13.权利要求9的组合物，还包括1 - 15%的颜料。

14.权利要求9的组合物，其中消泡剂是聚乙烯基丁基醚。

15.权利要求9的组合物，其中可阳离子辐照固化的环脂肪环氧化物选自3, 4-环氧基环己酸3, 4-环氧环己基甲基酯，己二酸二-(3, 4-环氧基环己基甲基)酯，乙烯基环己烷二环氧化物，双(2, 3-环氧基苯基)醚，环氧化丁二烯，2, 3-环氧基-2-甲基环己基甲基-3, 4-环氧基-2-甲基环己酸酯，和它们的混合物。

16.一种具有内表面和外表面的玻璃、陶瓷或瓷容器，其中：

a)所述外表面有一个结合到其上的固化粘合油墨部分涂层图案，所述油墨是可阳离子辐照固化的环脂肪环氧化物，所述图案没有完全覆盖整个所述外表面，和



b)油墨图案完全被一个多层编织网覆盖，所述编织网包括下列从油墨设计图案向外顺序的 (i)热熔粘合层，(ii)着色涂层和(iii)保护顶涂层，所述编织网粘合上固化粘合油墨且仅仅覆盖所述油墨而不延及到所述外表面无油墨区。

17.权利要求16的容器，其中多层编织网包括以下列顺序的 (i)热熔粘合层，(ii)着色层，(iii)保护涂层，(iv)脱模涂层和(v)支撑膜载体。



## 说 明 书

### 施彩底物的方法、可辐照固化的 聚合物组合物及施彩的容器

本申请是 1992 年 11 月 24 日递交的美国专利申请系列号 824, 968 的部分继续申请。

本发明属于在玻璃和陶瓷底物上施涂施彩印记的领域

热印记是从热塑性底物上的聚酯载体向有色或金属化表面的热传递。加热的印模或辊子用来施加压力到热印记箔上。压力使得箔的有色或金属化部分与塑料底物接触。热和压力的结合软化了塑料底物并活化了箔,使其结合到底物上。当箔除去后,仅仅进行了热印记的区域结合到塑料底物上。垂直印记或辊涂机器用于该操作。垂直印记机器有一个加热的青铜、不锈钢或聚硅氧烷橡胶的印模以转印一个特定模型的区域。辊涂方法使用聚硅氧烷橡胶辊子或弧形印模以在连续或间歇法中施涂箔。热传递可在约 107°C 下进行。

热印记是一种向热塑性底物上施涂施彩物的有效而廉价的方法。热印记不能用在玻璃上因为玻璃熔点远比大多数热塑性物料高。

通常施彩物以金或银叶、彩色图案或印记的形式用类似于在陶瓷上上釉的方法施涂到玻璃上。有色或金属油墨施彩物用各种方法

如丝网法,印刷法等施涂到玻璃容器上。容器然后经历极高的炉温度焙烧施彩物。遗憾的是这种方法费时耗能又昂贵,由于操作炉的高温 and 气体,因而必须考虑安全问题。

这样极需一种用于在玻璃底物上施涂施彩物的简单、经济和极安全的方法。

本发明涉及用热印记箔施彩底物的方法,包括下列步骤:

a)以预定的设计图案将一种含有阳离子辐照固化的环脂肪环氧化物施涂到底物上,所述油墨当其固化结合到底物上时是可操作的。

b)用辐照将底物上的油墨固化,以使油墨组合物结合到底物上,

c)用印模将热印记箔片压到底物上,该印模加热到足以使热印记箔部分粘合到底物的加热固化的油墨设计图案上而不粘合到无油墨区,和

d)除去印模,以留下粘合到油墨设计图案上的箔部分。

术语“印模”表示任何能加热到足以使热印记箔粘合到固化油墨图案上的温度并能将热印记压到热印记箔底物上的物体。适宜的印模包括在常规印记机器中的青铜、不锈钢或聚硅氧烷橡胶印模,手涂辊,聚硅氧烷橡胶辊,弧形印模等。

术语“底物”表示能施彩的玻璃、陶瓷或瓷底物包括容器、施彩物、雕像、花瓶、窗子、瓷砖等。

术语“热印记箔”通常表示一个层压片,它包括下列顺序的载体材料(常为聚酯,纤维素乙酸酯或其它能脱模的材料),脱模膜,和施

彩或有色涂层。施彩涂层通常是彩色或金属涂层。金属涂层可以是真正的金、银或上彩后看上去像金或银或有全息光性能的铝。有色层最常用真空金属化方法涂敷。更具体地说,热印记箔可定义为一个多层编织网,它包括以下列顺序的支撑膜载体,脱模涂层,一个或多个保护顶涂层,一个或多个有色涂层,和热熔粘合层。在通常的热印记法中,箔的热熔粘合层用加热的印模压到底物上。热熔粘合层粘合到底物上且热量使脱模层从保护顶涂层上将支撑膜载体脱膜从而留下叠放在底物表面上的保护顶涂层。脱模涂层或者是蜡或蜡类材料或加热时熔化从而使保护顶涂层从脱模支撑层中脱模的热塑料物料,包括乙烯—乙酸乙烯酯(EVA),丙烯酸类塑料,聚氯乙烯(PVC),聚酰胺,或描述在美国专利 5,104,719(它以参考文献并入本文)中的类似的热塑性材料。保护顶涂层通常是一些清漆,它能保护有色或金属化层。最后一层是热熔粘合层,它可为各种物质,且选择的使其在加热时能粘合到其施涂的底物上。通常热塑性材料如 EVA, PVC 等也是适宜的热熔粘合物。

术语“光化辐射线”意味着波长为 4—600nm 的光。

术语“紫外线”表示波长 4—400nm,优选 325—365nm 的光。

油墨组合物包括一种阳离子辐照固化的环脂肪环氧化物,优选每分子有至少两个环氧基的环脂肪环氧化物。聚环脂肪环氧化物也是适宜的如由表氯醇和苯酚的反应产物或酚甲醛树脂,二环氧树脂,环氧化油,和环氧化聚~~烯~~烯烃。这类环氧化物包括酚醛清漆环氧

化物,各种类型的缩水甘油醚包括双酚二缩水甘油醚,丁二醇二缩水甘油醚等。含侧链环氧基的均聚物和共聚物也是适宜的例如由丙烯酸缩水甘油酯和/或甲基丙烯酸缩水甘油酯本身或与其它烯属不饱和单体制得的物质。在 U. S. patent Nos. 3,027,357, 3,890,194, 2,890,197, 3,031,434, 3,125,595, 3,201,360 和 5,204,930 中公开的环脂肪环氧化物是适宜的,所有这些专利都作为参考文献并入本文。优选的是 3,4—环氧基环己酸 3,4—环氧基环己基甲基酯,双—(3,4—环氧基—环己基甲基)—己二酸酯,乙烯基环己烷二环氧化物,双(2,3—环氧基苯基)醚,环氧化丁二烯,2,3—环氧基—2—甲基环己基甲基—3,4—环氧基…2—甲基环己酸酯等。

特别优选的环脂肪环氧化物是阳离子 UV—固化环脂肪环氧化物,它们是由 Union Carbide Chemicals and Plastics Company, Danbury, CT 以商标名如 Cyacure UVR 6110,6100,6379,6351 和 6200 销售。建议使用约 10—90%,优选约 35~90%的阳离子 UV 固化环脂肪环氧化物。

油墨组合物可含有分子量小于 850 和粘度小于 60 泊的含多元醇的酯以控制粘度。这些含多元醇的酯用酯交换或醇酸树脂领域公知的方法制备的低聚物。适宜的含多元醇的酯公开在 U. S. Patent no. 3,994,851 中,该专利以参考文献并入本文。含多元醇的酯是多元羧酸(如己二酸,壬二酸,马来酸,富马酸,琥珀酸或戊二酸)和多元醇(如乙二醇,新戊二醇,二乙二醇,三羟甲基单烯丙基醇,1,6—己二

醇等)的反应产物。由 Union Carbide 以商标名 TONE Polyols 特别是 TONE Polyol 310 销售的聚己酸内酯多元醇或三羟甲基丙烷聚己酸内酯是优选的。建议使用约 1—20%(重量), 优选 3—15% 的含多元醇酯。

油墨组合物也可包括粘合促进剂, 它是增加环脂肪环氧化物与底物粘合力的试剂。如果底物是玻璃, 硅烷是玻璃优良的粘合剂并促进油墨与底物的粘合。公开在美国专利 5,221,560 中(它以对比文献并入本文)的丙烯氧官能硅烷是合适的。这类丙烯氧官能硅烷包括 3—甲基丙烯氧基丙基三甲氧基硅烷, 3—丙烯氧基丙基三甲氧基硅烷, 2—甲基丙烯氧基乙基三甲氧基硅烷, 2—丙烯氧基乙基三甲氧基硅烷, 3—甲基丙烯氧基丙基三乙氧基硅烷, 3—丙烯氧基丙基三甲氧基硅烷, 3—丙烯氧基丙基三乙氧基硅烷, 2—甲基丙烯氧基乙基三乙氧基硅烷, 3—丙烯氧基丙基三乙氧基硅烷, 2—甲基丙烯氧基乙基三乙氧基硅烷, 2—甲基丙烯氧基乙基三乙氧基硅烷等。缩水甘油氧基官能硅烷也是适宜的。缩水甘油氧基硅烷包括 3—缩水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷, 2—缩水甘油氧基乙基三甲氧基硅烷, 3—缩水甘油氧基丙基三乙氧基硅烷, 2—缩水甘油氧基乙基三乙氧基硅烷, 3—缩水甘油氧基丙基三甲基硅烷等。缩水甘油氧基硅烷是优选的特别是 3—缩水甘油丙基三甲基硅烷。约 1—10%(重量)的粘合促进剂将改进组合物与底物的粘合作用。

如果油墨组合物用 UV 或光化射线而不是用电子束固化, 希望

加能催化环脂肪环氧化物聚合的光引发剂。如果使用电子束,无须使用光引发剂。羰基化合物如酮及其衍生物特别适宜作光引发剂;例如甲乙酮,二苯酮,苄基二甲基缩酮,1-羟基环己基苯基酮,2,2-二甲氧基-2-苯基乙酰苯,二乙氧基乙酰苯,和2-甲基-1-(甲硫基苯基)-2-(4-吗啉基)-1-丙酮。其它光敏翁盐是特别好的UV活化光引发剂。当环氧化物暴露到UV辐射线时使用促进环氧化物固化的光敏翁盐描述在U. S. Patent Nos. 4,058,401,4,138,255,4,161,478中,所有这些文献作为参考文献并入本文。在这些专利中提到的光敏翁盐是良好的UV光引发剂。优选的光引发剂是三芳基磷盐,特别是由Union Carbide以商标名Cyracure UVI 6974销售的三芳基磷盐。如果有光引发剂,建议其量为约1—20%,优选3—15%(重量)。

消泡剂也可加到该组合物中。消泡剂使油墨平滑地涂到底物上而无气泡和不平整。各种消泡剂都是适宜的,但优选聚烷基丙烯酸类如由Ciba-Geigy以商标名BYK—052和BYK—053销售的在干洗溶剂汽油中的聚乙烯基丁基醚。通常建议使用1—20%,优选3—15%的消泡剂。

其它组分也可加到油墨中包括稳定剂,惰性填料,润湿剂,平整剂等。如果有这些组分约占整个组合物的约1—15%(重量)。

本发明优选的油墨组合物包括:

35—85%阳离子UV固化环脂肪环氧化物,

3—15%含多元醇酯

3—15%消泡剂。

此外,优选的组合物含 3—15%光引发剂,和它可含 1—10%硅烷。

本发明的油墨组合物能用各种方法包括丝网或网印刷,胶板印刷(Offset printing)或任何其它涂敷方法涂到底物上。丝网印刷是优选的,因为它适用于在线生产。对于油墨涂到诸如雕像或其它用丝网涂敷不易进行的精制施彩物品的情况,涂刷或其它类似手工涂敷器的手工涂敷可使用。

在油墨组合物涂到底物上后,用可将其固化的辐射线将其固化。虽然光化射线,优选 UV 辐射线是适合环氧化物的固化剂,但电子束也可用来固化环脂肪环氧化物。为进行环氧化物和多元醇的聚合,将施彩底物用 UV 光固化足够时间通常为 1—30 分钟,优选 2—25 分钟,取决于油墨涂到底物上的厚度。UV 输送器如由 Fusion Systems 制备的适合这种用途。UV 输送器包括安装在紫外灯的传输带。当底物放在移动的传输时,它被灯辐照。很明显,当固化时间很长时,底物可重复经过几个相连的输送器或经过同一个输送器几次。传输器的设定应使底物经适当的时间通过以使油墨固化和粘合到底物上。

在油墨被固化和粘合到底物上后,将底物用热印记箔印记。具体地说,用加热的印模将箔压到底物上足够时间以使热印记箔粘合到固化的油墨图案上但不粘合到底物无油墨区。通常印模应加热到

250—400, 优选 250—350°F 以使箔粘合到固化油墨图案上。将印模压到底物上一定时间, 从不到 1 秒钟到几分钟, 这取决于所用印模, 印模温度和具体的环脂肪环氧化物。当加热后的印模除去后, 将热印记箔剥下。热印记箔部分, 特别是热熔粘合层和金属化或有色层和保护顶涂层(如果有的话)以所述顺序粘到固化的油墨图案上以使热熔粘合层粘到固化容器表面的设计图案上, 随后是着色涂层和保护顶涂层。保护顶涂层可含或可不含脱模涂层部分, 它用来将载体层从保护顶涂层上脱模。

涂到底物上的施彩物极耐用且能经受在手工操作中的各种条件。

### 实施例 1

亮色油墨组合物制备如下

	克	W/W%
Cyracure UVR 6110	50	72.73
Polyol 310	6.25	9.10
Cyracure UVI 6974	5.00	7.27
BYK-053	7.5	10.90

将所述组分混合直至溶解。

### 实施例 2

用印有施彩图案的每英寸有 255 条纤维的网将实施例 1 的油墨组合物丝网印到玻璃制的容器上。将玻璃容器用 5 分钟经过 300 瓦/30 英尺/分钟的 UV 传输器以固化油墨。用加热到 250°F 的印模将

金热印记箔(Crown Royal Leaf, Paterson, NJ)压到容器上几秒钟。将印模除去留下只粘到油墨图案上的箔部分,从而获得与金叶有相同外观的金色施彩图案。

### 实施例 3

用细尖头貂毛刷将实施例 1 的油墨组合物手工涂一个简单图案到陶瓷碗一侧。将该碗用约 4 分钟经过 300 瓦/300 英尺/分钟 UV 传输器以进行 UV 辐照。将银全息热印记箔用加热到 300°F 的印模印到固化油墨图案上几秒钟。除去印模,热印记箔的部分粘到固化油墨图案上,得金属银施彩物。