【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【公開番号】特開2007-35615(P2007-35615A)
【公開日】平成19年2月8日(2007.2.8)
【年通号数】公開・登録公報2007-005
【出願番号】特願2006-160837(P2006-160837)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｍ　8/02　(2006.01)
Ｈ０１Ｍ　8/10　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｍ　8/02　Ｂ
Ｈ０１Ｍ　8/10

【手続補正書】
【提出日】平成19年6月5日(2007.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
【表１】

表－１ 評価項目	単位	実施例１	実施例２	比較例１	比較例２	比較例３
スルホン化 処理時間	分	５	１０	－	－	５
硫黄原子含有量	質量％ (原子数%)	８．４ (３．２)	１０．５ (４．０)	－	－	０．０
電気抵抗	mΩ･cm	５２	３９	６０	２５０	５
接触角	度	４５	２９	１０５	４９	９０
溶出試験後の 水の電気伝導度	mS/m	０．７８	０．９１	０．７１	１１．４	０．３５

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】

【表２】

表－２ 評価項目	単位	実施例３	比較例４
スルホン化 処理時間	分	５	－
硫黄原子含有量	質量％ (原子数%)	９．１ （３．５）	－
電気抵抗	mΩ・cm	６	７
接触角	度	３８	１０５
溶出試験後の水の電気伝導度	mS/m	０．３５	０．３４