



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 38200

Kl. 22 i, 1

Zjednoczenie Instalacyjno-Sanitarne Budownictwa Wojskowego Nr 4 *)

Warszawa, Polska

Masa do uszczelniania kielichów rur wodociągowych

Patent trwa od dnia 21 października 1954 r.

Przedmiotem wynalazku jest masa do uszczelniania kielichów rur wodociągowych. Dotychczas do tego celu stosowano różne szczeliwa, między innymi ołów, który aczkolwiek dobrze nadaje się jako szczeliwo, jednak jest surowcem drogim.

Stwierdzono, że masa otrzymana przez zmieszanie na gorąco

dobrze nadaje się do uszczelniania kielichów rur wodociągowych.

Kielich rury uszczelnia się sznurem zostawiając miejsce na masę, którą nakłada się na gorąco i ubija możliwie szybko i dokładnie.

Zastrzeżenie patentowe

10 części wagowych paku

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|
| 4 | " | " | smoły |
| 2 | " | " | kleju stolarskiego w perłkach |
| 90 | " | " | gruboziarnistego piasku wiślanego |

Masa do uszczelniania kielichów rur wodociągowych, znamienna tym, że składa się z 10 części wagowych paku, 4 części wagowych smoły, 2 części wagowych kleju stolarskiego i 90 części wagowych gruboziarnistego piasku, zmieszanych z sobą na gorąco.

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Stanisław Szymański.

**Zjednoczenie
Instalacyjno-Sanitarne
Budownictwa Wojskowego Nr 4**