



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

إن المشرف العام على مكتب البراءات السعودي، وبموجب أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٧ وتاريخ ١٤٢٥/٠٥/٢٩ هـ، واستناداً لأحكام اللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الإداري رقم ٣٦٠٧٣٢٩-٢-١٦١ وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ، يقرر منح:

إيكولاب يو إس إيه إنك.
ECOLAB USA INC.

براءة اختراع رقم ٦٤٧٠

بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥ م


عن الاختراع المسمى/ توليفات من نيتروكسيد هيدروكسيل أمين وفنيلين ثنائي أمين كمثبطات للبلمرة في عمليات إنتاج مونمر غير مشبع إيثيلينياً

Nitroxide hydroxylamine and phenylenediamine combinations as polymerization inhibitors for ethylenically unsaturated monomer processes

ولمالك البراءة الحق في الانتفاع بكامل الحقوق التي يمنحها النظام في المملكة العربية السعودية.

المشرف العام على مكتب البراءات السعودي

م. صقر بن ناصر الفطيماني



[11] رقم البراءة: ٦٤٧٠
[45] تاريخ المنح: ١٤٤٠/٠٨/٣٠ هـ
الموافق: ٢٠١٩/٠٥/٠٥ م

[19] المملكة العربية السعودية SA
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[12] براءة اختراع

[86] رقم الطلب الدولي: PCT/US2014/068154	[72] اسم المخترع: ديفيد يودونج تونغ
[87] رقم النشر الدولي: WO/2015/084843	[73] مالك البراءة: إيكولاب يو إس إيه إنك.
تاريخ النشر الدولي: ٢٠١٥/٠٦/١١ م	عنوانه: ٣٧٠ إن. واباشا ستريت سانت بول، مينيسوتا
[30] بيانات الأسبقية:	٥٥١٠٢، الولايات المتحدة الأمريكية
US ١٤/٠٩٥,٦٠٦ ٢٠١٣/١٢/٠٣ م	جنسيته: أمريكية
[51] التصنيف الدولي (IPC ⁸): C08F 02/40, C07C 07/20, C08K 05/16	[74] الوكيل: سعود محمد الشواف للمحاماة والاستشارات القانونية
[56] المراجع:	[21] رقم الطلب: ٥١٦٣٧١٢٣٠
US ٢٠٠٢/٠٤/٢٥ ٢٠٠٢٠٤٨٨٢٠ م	[22] تاريخ دخول المرحلة الوطنية: ١٤٣٧/٠٨/٢٣ هـ
US ٢٠١٢/٠٨/٠٩ ٢٠١٢٢٠٣٠٢٠ م	الموافق: ٢٠١٦/٠٥/٣٠ م
اسم الفاحص: متعب بن خالد الحربي	تاريخ الإيداع للطلب الدولي: ٢٠١٤/١٢/٠٢ م

ميثاكريلات methacrylate، أكريلاميد
acrylamide، ميثاكريلاميد methacrylamide،
أسيئات الفينيل vinyl acetate، بيوتادئين
butadiene، إثيلين ethylene، بروبيلين propylene،
وستيرين styrene.

عدد عناصر الحماية (١٧)، عدد الأشكال (٣)

[54] اسم الاختراع: توليفات من نتروكسيد هيدروكسيل أمين
وفنيلين ثنائي أمين كمثبطات للبلمرة في عمليات إنتاج
مونمر غير مشبع إيثيلينياً

Nitroxide hydroxylamine and
phenylenediamine combinations as
polymerization inhibitors for ethylenically
unsaturated monomer processes

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بتراكيب مثبطة للبلمرة.

وقد تشمل التركيب المثبطة للبلمرة على هيدروكسيل
أمين hydroxylamine واحد على الأقل لمركب
نتروكسيد nitroxide وفنيلين ثنائي أمين
phenylenediamine واحد على الأقل. ويتعلق الاختراع
أيضاً بطرق لتثبيط البلمرة غير المرغوب بها للمونمرات
monomers. وتتضمن الطرق إضافة التراكيب المثبطة
للبلمرة المكشوف عنها حالياً إلى مائع يحتوي على
المونمرات. وقد تكون المونمرات عبارة عن مونمرات غير
مشبعة إيثيلينياً ethylenically unsaturated
monomers، مثلاً حمض الأكريليك acrylic acid،
حمض الميثاكريليك methacrylic acid،
الأكريلونتريل acrylonitrile، ميثاكريلونتريل
methacrylonitrile، أكرولين acrolein،
ميثاكرولين methacrolein، أكريلات acrylate،

توليفات من نيتروكسيد هيدروكسيل أمين وفنيلين ثنائي أمين كمثبطات للبلمرة في عمليات إنتاج مونمر غير مشبع إيثيلينياً

Nitroxide hydroxylamine and phenylenediamine combinations as polymerization inhibitors for ethylenically unsaturated monomer processes

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

- يتعلق الاختراع الحالي بشكل عام بمخاليط متوافقة مثبطة للبلمرة polymerization inhibitor blends وطرق استخدامها. وبشكل أكثر تحديداً، يتعلق الاختراع الحالي بتراكيب لتنشيط بلمرة المونمرات monomers المشتملة على هيدروكسيل أمين hydroxylamine واحد على الأقل لمركب نيتروكسيد nitroxide وفنيلين ثنائي أمين phenylenediamine واحد على الأقل.
- 5 تمثل البلمرة السابقة لأوانها لمونمرات غير مشبعة إيثيلينياً ethylenically unsaturated monomers آلية توسخ رئيسية في عملية تصنيع المونمر. وبشكل عام، تم تطوير فئتين من المركبات لمنع تفاعلات البلمرة السابقة لأوانها وغير المرغوب بها، تتكون من مثبطات ومواد معوقة retarders. وبحيث تمنع المثبطات من حدوث تفاعلات البلمرة ويتم عادةً استهلاكها بسرعة. وتعمل المواد المعوقة على إبطاء معدل تفاعلات البلمرة لكن لا تعدّ فعالة مثل المثبطات. ومع ذلك، لا يتم استهلاك المواد المعوقة بشكل أسرع من المثبطات.
- 10 وتكون معظم المواد المضادة للبلمرة antipolymerants عبارة عن مثبطات. وتكون المواد المضادة للبلمرة بشكل عام عبارة عن جذور حرة free radicals ثابتة والتي تكون فعالة جداً في التقاط أو كسح جذور يتوسطها الكربون carbon-centered radicals من خلال تفاعلات تقارن coupling reactions. وتعتبر معظم المواد المضادة للتأكسد antioxidants بكونها مواد معوقة وتكون عادةً عبارة عن مانحات للهيدروجين hydrogen donors فعالة. وبذلك، تكون فعالة في تسقية الجذور التي يتوسطها الأكسجين oxygen عبر منح الهيدروجين hydrogen إلى الجذور التي يتوسطها الأكسجين oxygen.
- 15 وتكون المونمرات غير المشبعة إيثيلينياً نشطة بطبيعتها وتميل إلى أن تتبلر عبر آلية بلمرة الجذر الحرّ، بشكل خاص عند درجات حرارة مرتفعة وعند وجود مثبطات البلمرة. وتفرض تفاعلات البلمرة غير المرغوب بها مخاوف تشغيلية وقد تفرض مشاكل تشغيلية خطيرة عندما تتضمن عملية تقطير وذلك لأن درجات الحرارة المرتفعة يمكنها تسريع تفاعل البلمرة.
- 20

- وغالباً ما يتضمن تصنيع المونمرات غير المشبعة إيثيلينياً ثلاث مراحل: تفاعل، استعادة، وتنقية. وتستخدم عادةً عمليات التقطير عند درجات حرارة مرتفعة في مراحل الإستعادة والتنقية. وتكون عملية بلمرة المونمر غير المشبع إيثيلينياً أثناء التصنيع غير مرغوب بها وذلك لأنه يمكن للبولىمر الناتج أن يترسب من تيار العملية، ويترسب على أسطح معدات العملية، ويضعف التشغيل السليم للمعدات. وبالتالي، فقد تم استخدام مثبطات البلمرة على نحو تقليدي عند إجراء عمليات تصنيع المونمر. فعلى سبيل المثال، يكشف طلب براءة الاختراع الأمريكي رقم ٢٠٣٠٢٠-٢٠١٢ عن تركيب لتثبيط تفاعلات البلمرة غير المرغوبة من المونمرات غير المشبعة إيثيلينياً، ويشتمل التركيب على: (أ) محلول جذر حر مستقر من نيتروكسيد nitroxide ومقدار كاف من ثنائي ألكيل/أريل هيدروكسيل أمين dialkyl/aryl hydroxylamine من أجل تحويل كل النيتروكسيد nitroxide بشكل فعال إلى نيتروكسيد هيدروكسيل أمين nitroxide hydroxylamine (ب) مكون مانع للبلمرة مثل فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine.
- ويكشف طلب براءة الاختراع الأمريكي رقم ٢٠٠٢-٠٠٤٨٨٢٠ عن مركب ٢، ٢، ٥، ٥-رباعي مثيل-بيروليدين-١-أوكسيل 2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidine-1-oxyl ومركب ٣-هيدروكسي-٢، ٢، ٥، ٥-رباعي مثيل-بيروليدين-١-أوكسيل 3-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl pyrrolidine-1-oxyl كمركب جذر حر مستقر حيث تعمل المركبات على ضمان تثبيط البلمرة.
- ومع ذلك، فإن ميزات الاختراع الحالي تتضمن تأثير تعاوني غير متوقع يسمح للاختراع الحالي بالعمل بشكل أكثر فعالية من مثبطات التقنية السابقة التي لا تظهر التأثير التعاوني الذي اكتشفه المخترعون الحاليون.
- وتستخدم المواد المضادة للتأكسد الفينولية Phenolic ومن فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine، الجذور الحرة الثابتة من نيتروكسيد nitroxide، ومشتقات فينوثيازين phenothiazine على نحو شائع ككواشف reagents لتثبيط عملية البلمرة في الصناعة. وتعتبر مركبات هيدروكينون Hydroquinone HQ، فنوثيازين phenothiazine PTZ، فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine PDA، و ٤-هيدروكسي-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينيل أكسي 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinyloxy HTMPO أمثلة على بعض مثبطات البلمرة الأكثر استخداماً في الصناعة. ومع ذلك، لا تزود المعالجة المثبطة التقليدية حماية كافية من التوسخ المستحث بالبلمرة. وعلاوة على ذلك، يواجه استخدام المثبطات التقليدية مخاوف لوجستية، اقتصادية ومشاكل متعلقة بالسلامة.

الوصف العام للاختراع

تزود تراكيب لتثبيط بلمرة المونمرات. وفي أحد الجوانب، يشتمل تركيب تثبيط بلمرة المونمرات على هيدروكسيل أمين hydroxylamine واحد على الأقل لمركب النتروكسيد nitroxide وفنيلين ثنائي أمين phenylenediamine واحد على الأقل.

وتزود هنا أيضاً طرق لتثبيط بلمرة المونمرات. وفي أحد الجوانب، تتضمن طريقة تثبيط بلمرة المونمر تزويد مائع مشتمل على مونمر غير مشبع إيثيلينياً وإضافة مقدار فعال من تركيب مثبت للبلمرة إلى المائع. ويشتمل التركيب المثبت للبلمرة على مقدار فعال من هيدروكسيل أمين hydroxylamine واحد على الأقل لمركب النتروكسيد nitroxide ومقدار فعال من فنيلين ثنائي أمين phenylenediamine واحد على الأقل. وبذلك، سوف تؤدي إضافة التركيب المثبت للبلمرة إلى المائع لتثبيط بلمرة المونمر غير المشبع إيثيلينياً.

وبين ما سبق بشكل عام نوعاً ما السمات والفوائد التقنية للاختراع الحالي كي يفهم الوصف التفصيلي التالي للاختراع بشكل أفضل. وستوصف سمات إضافية ومزايا فيما يلي والتي تشكل موضوع عناصر الحماية للطلب الحالي. وينبغي أن يدرك أولئك المتمرسين في التقنية أنه قد يستخدم المفهوم والتجسيديات المعينة المكشوف عنها بسهولة بصفاتها أساس لتعديل أو تصميم تجسيديات أخرى لتنفيذ نفس الأغراض وفقاً للاختراع الحالي. وينبغي أن يدرك أولئك المتمرسين في التقنية أن تجسيديات مكافئة من هذا القبيل لا تحييد عن جوهر ونطاق الاختراع كما هو مبين في عناصر الحماية الملحقة.

شرح مختصر للرسومات

يتم هنا فيما بعد وصف الوصف التفصيلي للاختراع بالرجوع إلى الرسومات حيث:

الشكل ١ : يبين معدات مخبرية تستخدم لإجراء تحليل تجاري للتراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً؛

الشكل ٢ : عبارة عن تحليل بياني يقارن الجوانب وفقاً للتراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً مع المثبطات التقليدية؛ و

الشكل ٣ : عبارة عن تحليل بياني يبين التآزيرية بين مكونين للتراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً.


الوصف التفصيلي:

يتم أدناه وصف تجسيديات مختلفة للاختراع الحالي. ويمكن فهم العلاقة بين وظيفة العناصر المختلفة للتجسيديات على نحو أفضل بالرجوع إلى الوصف التفصيلي التالي. ومع ذلك،

لا تكون التجسيدات محددة بتلك الموصوفة بشكل صريح هنا وينبغي فهم أنه في بعض الحالات، قد يتم حذف بعض التفاصيل غير الضرورية لفهم التجسيدات المكشوف عنها هنا، مثلاً تركيبة وطريقة تصنيع تقليدية.

5 ويتعلق الاختراع الحالي بمخاليط متوالفة مثبتة للبلمرة وطرق لتنشيط بلمرة المونمرات غير المشبعة إيثيلينياً. قد يكون الخليط المتوالف/التركيب المثبط للبلمرة وفقاً للاختراع الحالي عبارة عن خليط متوالف/تركيب مشتمل على مكونات متعددة. وفي أحد الجوانب، يشتمل الخليط المتوالف/التركيب المثبط للبلمرة على هيدروكسيل أمين واحد على الأقل لمركب النتروكسيد nitroxide وفنيلين ثنائي أمين phenylenediamine على الأقل. وتكون أي من التراكيب/المخاليط المتوالفة لمثبتة للبلمرة المكشوف عنها حالياً فعالة في كسح الجذور الحرة المشاركة في تنشيط وانتشار تفاعل البلمرة.

10 ووفقاً للاختراع الحالي، قد يشتمل هيدروكسيل الأمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide على واحدة من البنيات الكيميائية العامة التالية:



15 حيث تختار R_1, R_2, R_3 ، أو R_4 كل على حده من مجموعة ألكيل alkyl. فعلى سبيل المثال، قد تختار R_1, R_2, R_3 ، أو R_4 كل على حده من المجموعة المتكونة من أي مجموعة ألكيل $C_1 - C_8$ alkyl $C_1 - C_8$. وبذلك، في بعض الجوانب، قد تختار R_1, R_2, R_3 ، أو R_4 كل على حده من المجموعة المتكونة من مثيل methyl، إيثيل ethyl، بروبيل propyl، بيوتيل butyl، بنتيل pentyl، هكسيل hexyl، هبتانيل heptanyl، وأكتيل octyl. وتختار R على حده من المجموعة المتكونة من هيدروجين hydrogen، أكسجين oxygen، ألكيل alkyl، هيدروكسيل hydroxyl، ألكوكسيل alkoxyl، أمينو amino، أميدو amido و كربوكسيلات carboxylate.

20 ويمثل ما يلي بنيات عامة لمركبات هيدروكسيل أمين hydroxylamines لمركبات نتروكسيد nitroxides حلقة بها ستة أعضاء التي يمكن استخدامها وفقاً للاختراع الحالي:


بناءً على ذلك، في جوانب محددة للاختراع الحالي، قد يختار هيدروكسيل الأمين

٦، ٦-رباعى مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ، ٤-أكسو-٢، ٢،



٦، ٦-ریاعی مٹیل بیسیریدینول 4-oxo-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol، ٤- متوکسی-٢، ٢،

٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-methoxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ، ٤-أسيتات-٢،
 ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-acetate-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ، ٤- أمينو-٢،
 ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-amino-2,2,6,6-tertmethyl piperidinol ، ٤- أسيتاميدو-
 ٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ، ١، ٢،
 ٥ ٣، ٦-رباعي هيدرو-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-
 tetramethyl piperidinol ، سيباكات ثنائي (٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول) bis(2,2,6,6-
 tetramethylpiperidinol) sebacate وأي توليفة منها. وفي جانب محدد، يكون هيدروكسيل أمين
 hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide عبارة عن ٤-هيدروكسي-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي
 مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol.

١٥ ولا ينبغي الخلط بين مركبات هيدروكسيل أمين hydroxylamines لمركبات نتروكسيد
 nitroxides المكشوف عنها حالياً ومركبات النتروكسيد nitroxides المقابلة. ويكون لمركبات
 هيدروكسيل أمين hydroxylamines لمركبات النتروكسيد nitroxides فوائد مقارنة بمركبات
 النتروكسيد nitroxides المقابلة لها، مثلاً المقدرة على تزويد تثبيط إضافي لعملية البلمرة، كما سيتم
 شرحه بتفصيل أكبر أدناه. ويتمثل مسار تصنيع عام لإنتاج هيدروكسيل أمين hydroxylamines
 ١٥ لمركب النتروكسيد nitroxide في اختزال مركب النتروكسيد nitroxide المقابل باستخدام مادة
 متفاعلة مختزلة reducing reagent كما يلي:



ويكون هيدروكسيل الأمين hydroxylamine لمركب نتروكسيد nitroxide قادراً على تزويد
 تثبيط إضافي لعملية البلمرة مقارنة بمركب النتروكسيد nitroxide المقابل عند وجود مثبطات لجذر
 يتوسطه الكربون carbon ويتوسطه الأكسجين oxygen. ويتم شرح هذا كما يلي: ٢٥



- يمثل هيدروكسيل الأمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide مانح ممتاز للهيدروجين hydrogen بسبب رابطة NO-H الضعيفة الخاصة به في المركب، ولذلك تعتبر مادة مضادة للتأكسد فعالة. وكما مضادة للتأكسد، يتفاعل هيدروكسيل الأمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide بسهولة مع الجذر الذي يتوسطه الأكسجين oxygen، مثلاً جذور البيروكسيد peroxide radicals، في حين يتم تحويله إلى مركب النتروكسيد nitroxide المقابل. وتعدّ مركبات النتروكسيد Nitroxides معروفة عموماً بصفاتها المثبطات الأكثر فعالية بسبب قدرتها الفائقة على التثبيط عن طريق كسح الجذور الحرة التي يتوسطها الكربون carbon عند معدل انتشار متحكم به تقريباً. ويكون هذا المعدل أسرع بكثير من المركبات الفنولية phenolic. ومع ذلك، لا يكون التفوق الحركي لها مفيد دائماً. فعلى سبيل المثال، قد تفقد تفوقها عند وجود الجذور التي يتوسطها الأكسجين oxygen بصفاتها جذور حرة سائدة. وتتمثل مسألة أخرى مثيرة للقلق لمركب النتروكسيد nitroxide في أنه يتم استهلاكه خلال تفاعلات غير مثبطة وغير مرغوب بها مع مكونات تيار العملية أو غيرها من المواد المضافة additives المثبطة. وكنتيجة لذلك، يلزم في الغالب استخدام جرعات مرتفعة من مثبط مركب النتروكسيد nitroxide للحصول على فعالية التثبيط المعنية، وبالتالي تجعل استخدامها غير مجدي اقتصادياً أو حتى غير قابل للتطبيق.

- وفي الحقيقة، يكفي كل هيدروكسيل أمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide مانح لذرة هيدروجين hydrogen واحدة زائد مادة مضادة لبلمرة مركب النتروكسيد واحدة عند وجود كل من الجذور التي يتوسطها الأكسجين والجذور التي يتوسطها الكربون، والتي تقدم حوافز جذابة عن طريق مركبات هيدروكسيل أمين hydroxylamines لمركبات النتروكسيد nitroxides. وبهذا، يمكن هيدروكسيل أمين hydroxylamine واحد لمركب النتروكسيد nitroxide من إزالة جذر واحد يتوسطه الأكسجين oxygen وجذر واحد يتوسطه الكربون carbon في حين

يكون مركب النتروكسيد قادراً فقط على إزالة الجذر الذي يتوسطه الكربون carbon. يشتمل فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine وفقاً للاختراع الحالي على البنية العامة التالية:



- 5 حيث يختار R_1 أو R_2 كل على حده من المجموعة المتكونة من الهيدروجين hydrogen، الألكيل alkyl، ألكيل أريل alkylaryl، أريل aryl، أريل ألكيل arylalkyl، مجموعات ألكيل محتوية على هيدروكسيل hydroxyl-containing alkyl groups، مجموعات ألكيل محتوية على الإثوكسيلات ethoxylate-containing alkyl groups، ومجموعات ألكيل محتوية على الأمينو amino-containing alkyl groups.
- 10 وبذلك، في جوانب محددة للاختراع الحالي، يختار فنيولين ثنائي الامين من المجموعة المتكونة من ١، ٢-فنيولين ثنائي أمين 1,2-phenylenediamine، ١، ٤-فنيولين ثنائي أمين 1,4-phenylenediamine، N، N'-ثنائي-مثيل-بارا-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-methyl-p-phenylenediamine، N، N'-ثنائي-ثن-بيوتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-sec-butyl-phenylenediamine، N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين 1,4-phenylenediamine، N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين 1,4-phenylenediamine، N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine، N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي أسيتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-acetyl-1,4-phenylenediamine، N، N'-ث-بيوتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N-tert-butyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine، N، N'-ثنائي-فيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-phenyl-1,4-phenylenediamine، وأي توليفة منها. وفي جانب محدد، يكون فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine عبارة عن N، N'-ثنائي-ثن-بيوتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine أو N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine.
- 15 قد يشتمل أي جانب لمثبط البلمرة المكشوف عنه حالياً على توليفة من مكونين أو أكثر، مثلاً هيدروكسيل أمين hydroxylamine واحد على الأقل لمركب النتروكسيد nitroxide وفنيولين ثنائي أمين phenylenediamine واحد على الأقل. وقد يتضمن مثبط البلمرة أي مقدار من كل مكون. فعلى سبيل المثال، في بعض الجوانب، قد يتضمن مقدار من هيدروكسيل أمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide أكبر من فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine. وفي جانب آخر، قد يتضمن مقدار من فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine أكبر من هيدروكسيل أمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide. وفي جوانب إضافية، قد تتضمن مقادير مساوية من هيدروكسيل أمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide وفنيولين ثنائي
- 20
- 25

أمين phenylenediamine. وبذلك، في بعض الجوانب، تتراوح نسبة هيدروكسيل أمين hydroxylamine واحد على الأقل لمركب النتروكسيد إلى فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine واحد على الأقل من حوالي ١: ١٠ إلى حوالي ١: ١٠، أو من حوالي ٥: ١ إلى حوالي ١: ٥، أو حوالي ١: ١.

5 وتمثل التراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً تراكيب محسنة على نحو أكبر مقارنة بالتراكيب المثبطة للبلمرة التقليدية. فعلى سبيل المثال، يكون للتراكيب المثبطة للبلمرة وفقاً للاختراع الحالي فعالية، سلامة/مناولة، تأثير بيئي، متطلبات الجرعة، وتكاليف معالجة محسنة أكثر. وتعتمد العديد من التحسينات هذه، إن لم يكن جميعها، جزئياً على التأزيرية التي اكتشفها المخترعون الحاليون على نحو غير متوقع بين المكونات المختلفة للتراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً. 10

ووفقاً للاختراع الحالي، يتم الكشف عن طرق مختلفة لتنشيط بلمرة المونمرات. وفي أحد الجوانب، تزود طريقة لتنشيط بلمرة المونمرات غير المشبعة إيثيلينياً. وتعتبر المونمرات غير المشبعة إيثيلينياً معروفة جيداً في التقنية ويقصد بكل المونمرات غير المشبعة إيثيلينياً بأن يتم تغطيتها بواسطة الاختراع الحالي. وبهذا، يمكن للتراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً أن تثبط عملية بلمرة المونمر غير المشبع إيثيلينياً. 15

وفي بعض جوانب هذا الاختراع، يختار المونمر غير المشبع إيثيلينياً من المجموعة المتكونة من حمض الأكرليك acrylic acid، حمض الميثاكرليك methacrylic acid، الأكريلونتريل acrylonitrile، ميثاكريلونتريل methacrylonitrile، أكرولين acrolein، ميثاكرولين methacrolein، أكريلات acrylate، ميثاكريلات methacrylate، أكريلاميد acrylamide، ميثاكريلاميد methacrylamide، أسيتات الفينيل vinyl acetate، بيوتاديين butadiene، إيثيلين ethylene، بروبيلين propylene، وستيرين styrene. 20

ووفقاً لأحد جوانب الاختراع الحالي، يتم الكشف عن طريقة لتنشيط بلمرة المونمر غير المشبع إيثيلينياً. ومرة أخرى، يمكن أن يمثل المونمر غير المشبع إيثيلينياً أي مونمر غير مشبع إيثيلينياً. وتتضمن الطريقة خطوة لتزويد مائع مشتمل على مونمر غير مشبع إيثيلينياً. ولا يكون المائع مقصوداً على أي مائع محدد ويمكن أي يمثل أي مائع موجود في عملية تصنيع المونمر. وقد يمثل المائع تيار العملية المشتمل على المونمرات التي إليها يتم إضافة التركيب المثبط للبلمرة. ومن ثم يضاف مقدار فعال لواحد أو أكثر من التراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً إلى المائع. فعلى سبيل المثال، قد يتم إضافة مقدار فعال من تركيب مشتمل على هيدروكسيل أمين hydroxylamine واحد على الأقل لمركب نتروكسيد nitroxide وفنيولين ثنائي أمين phenylenediamine واحد على الأقل إلى المائع. 25 30

- قد يتم إضافة هيدروكسيل الأمين hydroxylamine مركب النتروكسيد nitroxide و/أو فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine، و/أو أي مكونات أخرى للتركيب المثبط للبلمرة المكشوف عنه حالياً، يدوياً أو أوتوماتياً إلى المائع. وقد يتم إضافتها أيضاً بشكل متواصل و/أو متقطع. ويمكن اتمام الإضافة الأوتوماتية من خلال استخدام مضخات حقن كيميائي. وقد تكون مضخات الحقن الكيميائي مبرمجة لإضافة مقادير محددة من التركيب المثبط للبلمرة، أو أي مكونات منها، عند فترات زمنية محددة إلى المائع. وفي جوانب بديلة، يمكن التحكم بمضخات الحقن الكيميائي يدوياً لإضافة مقادير محددة من التركيب المثبط للبلمرة، أو أي مكونات منها، إلى المائع. وعلاوة على ذلك، قد يتم إضافة فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine وهيدروكسيل أمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide، أو أي مكونات أخرى من التركيب المثبط للبلمرة، معاً في محلول واحد إلى المائع أو قد تضاف بشكل منفصل إلى المائع. وبذلك، سوف تؤدي إضافة التراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً إلى المائع المحتوي على المونمرات غير المشبعة إيثيلينياً إلى تثبيط بلمرة المونمر غير المشبع إيثيلينياً.
- ويمكن أن يكون المقدار الفعال من هيدروكسيل الأمين الواحد على الأقل hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide عبارة عن أي مقدار الذي سوف يثبط على نحو فعال بلمرة المونمرات. فعلى سبيل المثال، قد يتراوح المقدار الفعال من هيدروكسيل الأمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide من حوالي ١ جزء في المليون ppm إلى حوالي ٢٠٠٠ جزء في المليون، على أساس وزن المونمرات. وفي أحد الجوانب، قد يتراوح المقدار الفعال من حوالي ٥ أجزاء في المليون إلى حوالي ٥٠٠ جزء في المليون. وفي جانب آخر، قد يتراوح المقدار الفعال من هيدروكسيل الأمين hydroxylamine لمركب النتروكسيد nitroxide من حوالي ١٠ أجزاء في المليون إلى حوالي ٢٠٠ جزء في المليون.
- ويمكن أن يكون المقدار الفعال من فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine الواحد على الأقل عبارة عن أي مقدار الذي سوف يثبط على نحو فعال بلمرة المونمرات. فعلى سبيل المثال، قد يتراوح المقدار الفعال من فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine من حوالي ١ جزء في المليون ppm إلى حوالي ٢٠٠٠ جزء في المليون، على أساس وزن المونمرات. وفي أحد الجوانب، قد يتراوح المقدار الفعال من حوالي ٥ أجزاء في المليون إلى حوالي ٥٠٠ جزء في المليون. وفي جانب آخر، قد يتراوح المقدار الفعال من فنيولين ثنائي أمين phenylenediamine من حوالي ١٠ أجزاء في المليون إلى حوالي ٢٠٠ جزء في المليون.

الأمثلة

- تم تقييم أداء تراكيب مثبطة للبلمرة باستخدام عمود تقطير مستمر التدفق على نطاق مخبري (انظر الشكل ١). وفي التركيب المخبري هذا، يتضمن العمود (١) دورق ثلاثي العنق (٢)

- الذي يمثل مضخة العمود ومرجل الغلي، تركيبة إيلاج (٣) insertion assembly مع ألواح فلزية مثقبة تمثل قسم صينية عمود التقطير، ومكثف condenser (٤) يمثل المكثف العلوي لتزويد ربيع التقطير distillation reflux. وتزود مضخة التغذية (٥) العمود بتيار التغذية ، وتحافظ مضخة تنظيف المخرج على مستوى السائل في الحوض sump. وتم تزويد تسخين عبر غلاف تسخين heating mantle إلى محتويات الدورق عند درجة حرارة بين حوالي ٨٥°م وحوالي ٩٥°م. ويحاكي هذا الجهاز بيئة التشغيل والتوسخ في عملية التقطير النموذجية لإنتاج الأكريلات.
- 5 وتم الحصول على مثيل ميثاكريلات methyl methacrylate MMA من الصنف التجاري المثبط بـ ١٠-٣٥ جزء في المليون من أحادي مثيل إيثر هيدروكينون mono methyl MEHQ ether hydroquinone. وتم الحصول على مثيل ميثاكريلات methyl methacrylate غير مثبط عن طريق إزالة الـ MEHQ مع مزيل للمثبط. واستخدم بيروكسيد البنزويل Benzoyl peroxide BPO كمثبط للبلمرة في التجارب.
- 10 وتم إعطاء جرعات من مثبط البلمرة إلى محلول المونمر MMA غير المثبط جنباً إلى جنب مع الـ BPO. وتم صبّ جزء من المحلول الناتج في دورق ثلاثي الأعناق وتم تسليط حرارة. وتم صبّ الجزء المتبقي من المحلول المثبط لعملية البلمرة/المونمر غير المثبط إلى خزان التغذية (٦). وأثناء إجراء التجربة، تم ضخ جزء من المحلول المثبط لعملية البلمرة/المونمر غير المثبط في خزان التغذية إلى عمود التقطير من خزان التغذية بينما تم ضخ محتويات الدورق ثلاثي الأعناق نحو الخارج بشكل متواصل.
- 15 وفي مجموعة أولى من التجارب، تم إجراء مقارنة بين تراكيب مثبطة للبلمرة وفقاً للاختراع الحالي ومثبطات البلمرة التقليدية. وفي التجربة الأولى، تم تزويد جرعة مقدارها ١٠٠ جزء في المليون من فينوثيازين phenothiazine PTZ إلى محلول المونمر غير المثبط. وفي التجربة الثانية، تم تزويد جرعة مقدارها ١٠٠ جزء في المليون من ٤-هيدروكسي-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينيل أوكسي HTMPO 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinyl oxy إلى محلول المونمر غير المثبط. وفي تجربة ثالثة، تم تزويد جرعة مقدارها ١٠٠ جزء في المليون من هيدروكينون hydroquinone HQ إلى محلول مونمر غير مثبط وفي تجربة رابعة، تم تزويد جرعة مقدارها حوالي ١٨ جزء في المليون من N، N'-ثنائي-ثن-بيوتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين HTMPOH 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol وحوالي ١٨ جزء في المليون من ٤-هيدروكسي-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول HTMPOH 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol إلى محلول مونمر غير مثبط. وتم التعامل مع كل تجربة وفقاً للإجراءات التجريبية الموصوفة أعلاه، مثلاً، صبّ جزء من المحلول إلى الدورق ثلاثي الأعناق، صبّ المادة المتبقية إلى صهرج التغذية، ضخّ المحلول من خزان التغذية إلى عمود التقطير، إلخ.
- 20
- 25
- 30

ولاختبار أداء نموذجي، يزداد تركيز البوليمر في الحوض مع الزمن كنتيجة لتشكيل البوليمر. ويمكن توقع تركيب مثبت للبلمرة فعال لتخفيض تشكيل البوليمر في عمود التقطير وبذلك ابطاء ارتفاع تركيز البوليمر في الحوض.

وكما يمكن مشاهدته في الشكل ٢، يفوق مثبت البلمرة وفقاً للاختراع الحالي في أدائه كل مثبتات البلمرة التقليدية عن طريق إنتاج تركيز البوليمر النسبي الأكثر انخفاضاً.

واستخدمت نفس الطرق التجريبية الموصوفة سابقاً في المجموعة الثانية من التجارب لإظهار التأثير التآزري للجانب المتعلق بالتركيب المثبط للبلمرة وفقاً للاختراع الحالي. وفي تجربة واحدة، تم تزويد جرعة مقدارها ١٠ أجزاء في المليون من N، N'-ثنائي-ثن-بيوتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine إلى محلول المونمر غير المثبط. وفي تجربة ثانية، تم تزويد جرعة مقدارها ١٠ أجزاء في المليون من HTMPOH إلى محلول المونمر غير المثبط وفي تجربة ثالثة، تم تزويد جرعة مقدارها حوالي ١٠ أجزاء في المليون من N، N'-ثنائي-ثن-بيوتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine إلى محلول المونمر غير المثبط.

وتبين نتائج هذه التجارب في الشكل ٣، التي تشير على نحو واضح إلى تآزر قوي بين HTMPOH و N، N'-ثنائي-ثن-بيوتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine. ويمكن توقع أن وجود هذا التآزر في أي جانب من التراكيب المثبطة للبلمرة المكشوف عنها حالياً.

ويمكن استخدام وتنفيذ كل من التراكيب والطرق المكشوف عنها والمطالب بحمايتها هنا دون إجراء تجارب لا داعي لها في ضوء الاختراع الحالي. وفي حين قد يتم تجسيد هذا الاختراع في أشكال مختلفة عديدة، يتم هنا وصف بالتفصيل تجسيديات مفضلة محددة وفقاً للاختراع. ويكون الاختراع الحالي هو مثالاً على أساسيات الاختراع ولا يقصد بها أن تحدد الاختراع بالتجسيديات المحددة الموضحة. وبالإضافة إلى ذلك، ما لم يشار صراحة إلى عكس ذلك، تستخدم أداة التنكير "a" بحيث تتضمن "واحد على الأقل" أو "واحد أو أكثر". على سبيل المثال، يقصد بالمصطلح "مثبط لبلمرة" أن يتضمن "مثبط لبلمرة واحد على الأقل" أو "واحد أو أكثر من مثبتات البلمرة".

ويقصد بأي أمداء معنية إما في قيمة مطلقة أو في قيمة تقريبية أن تتضمن كلتاها، وأي تعريفات مستخدمة هنا تكون للتوضيح وليس محددة له. ومع ذلك، إن الأمداء الرقمية والعوامل المتغيرة التي تحدد النطاق الواسع للاختراع هي قيم تقريبية، وتحسب القيم الرقمية المذكورة في الأمثلة المحددة بدقة قدر الإمكان. ومع ذلك، تحتوي أي قيمة عديدة بشكل أساسي على أخطاء محددة تنتج بالضرورة من الانحراف المعياري الناتج من قياسات الاختبار الخاصة. وعلاوة على ذلك، ينبغي فهم أن كل الأمداء المكشوف عنها هنا تتضمن أي وكل الأمداء الفرعية (بما في ذلك

كل القيم الجزئية والكاملة) المدرجة هنا.

وعلاوة على ذلك، يشتمل الاختراع على أي وكل التوليفات الممكنة لبعض أو كل التجسيديات المختلفة الموصوفة هنا. وينبغي فهم أيضاً أن العديد من التغييرات والتعديلات التي يتم إجراؤها على التجسيديات المفضلة حالياً الموصوفة هنا سوف تتضح للشخص المتمرس في التقنية. 5 ويمكن إجراء التغييرات والتعديلات دون الحيود عن مبدأ ونطاق الاختراع ودون الانتقاص من المزايا المقصودة. وبذلك يكون المقصود أن تكون التغييرات والتعديلات مشمولة في عناصر الحماية الملحق.

عناصر الحماية

- ١ - طريقة لتثبيط بلمرة ميثاكريلات المثل methyl methacrylate تتضمن:
- تزويد مائع يشتمل على ميثاكريلات المثل methyl methacrylate؛
- إضافة مقدار فعال من تركيب مثبط للبلمرة إلى المائع، حيث يشتمل التركيب المثبط للبلمرة على مقدار فعال من ٢-، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy- 2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ومقدار فعال من N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل- ٥
- ١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine؛ و
- تثبيط بلمرة ميثاكريلات المثل methyl methacrylate.
- ٢ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١، حيث يتراوح المقدار الفعال من ٢-، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol والمقدار الفعال من N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine من ١ جزء في المليون إلى ٢٠٠٠ جزء في المليون وزناً من ميثاكريلات المثل methyl methacrylate.
- ٣ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١، حيث يتم إضافة التركيب المثبط للبلمرة بشكل متواصل أو منقطع إلى المائع.
- ٤ - طريقة لتثبيط بلمرة الأيزوبرين isoprene تتضمن:
- تزويد مائع يشتمل على الأيزوبرين isoprene؛
- إضافة مقدار فعال من تركيب مثبط للبلمرة إلى المائع، حيث يشتمل التركيب المثبط للبلمرة على مقدار فعال من ٢-، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy- 2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ومقدار فعال من N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل- 15
- ١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine؛ و
- تثبيط بلمرة الأيزوبرين isoprene.
- ٥ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ٤، حيث يتراوح المقدار الفعال من ٢-، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol والمقدار الفعال من N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine من ١ جزء في المليون إلى ٢٠٠٠ جزء في المليون وزناً من المونمر.
- ٦ - الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ٤، حيث يتم إضافة التركيب المثبط للبلمرة بشكل متواصل أو منقطع إلى المائع.
- ٧ - طريقة لتثبيط بلمرة الستيرين styrene تتضمن:

إضافة مقدار فعال من تركيب مثبط للبلمرة إلى مائع يشتمل على الستيرين styrene، حيث يشتمل التركيب المثبط للبلمرة على مقدار فعال من ٤-هيدروكسي-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ومقدار فعال من N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine؛ و

5

تنشيط بلمرة الستيرين styrene.

٨- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ٧، حيث يتراوح المقدار الفعال من ٤-هيدروكسي-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol والمقدار الفعال من N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine من ١ جزء في المليون إلى ٢٠٠٠ جزء في المليون وزناً من المونمر.

10

٩- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ٧، حيث يتم إضافة التركيب المثبط للبلمرة بشكل متواصل أو متقطع إلى المائع.

١٠- طريقة لتنشيط بلمرة البيوتاديين butadiene تتضمن:

إضافة مقدار فعال من تركيب مثبط للبلمرة إلى مائع يشتمل على البيوتاديين butadiene، حيث يشتمل التركيب المثبط للبلمرة على مقدار فعال من ٤-هيدروكسي-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ومقدار فعال من N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine؛ و

15

تنشيط بلمرة البيوتاديين butadiene.

20

١١- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٠، حيث يتراوح المقدار الفعال من ٤-هيدروكسي-٢، ٢، ٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol والمقدار الفعال من N، N'-ثنائي-١، ٤-ثنائي مثيل بنتيل-١، ٤-فنيولين ثنائي أمين N,N'-di-1,4-dimethylpentyl-1,4-phenylenediamine من ١ جزء في المليون إلى ٢٠٠٠ جزء في المليون وزناً من المونمر.

25

١٢- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٠، حيث يتم إضافة التركيب المثبط للبلمرة بشكل متواصل أو متقطع إلى المائع.

١٣- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٠، حيث يتم إضافة التركيب المثبط للبلمرة أثناء عملية صنع الاثيلين ethylene.

١٤- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٠، حيث يتم إضافة التركيب المثبط للبلمرة أثناء عملية صنع

30

البيوتاديين butadiene.

١٥- طريقة لتشيط بلمرة حمض الميثاكريليك methacrylic acid تتضمن:

إضافة مقدار فعال من تركيب مثبط للبلمرة إلى مائع يشتمل على حمض الميثاكريليك

methacrylic acid، حيث يشتمل التركيب المثبط للبلمرة على مقدار فعال من ٤-أكسو-٢، ٢،

٦، ٦-رباعي مثيل بيبيريدينول 4-oxo-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol ومقدار فعال من N-

(ثنائي مثيل بيوتيل)-N'-فنيل-بارا-فنيولين ثنائي أمين N-(dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-

phenylenediamine؛ و

تشيط بلمرة حمض الميثاكريليك methacrylic acid.

١٦- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٥، حيث يتراوح المقدار الفعال من ٤-أكسو-٢، ٢، ٦، ٦-


رباعي مثيل بيبيريدينول 4-oxo-2,2,6,6-tetramethyl piperidinol والمقدار الفعال من N-

(ثنائي مثيل بيوتيل)-N'-فنيل-بارا-فنيولين ثنائي أمين N-(dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-


phenylenediamine من ١ جزء في المليون إلى ٢٠٠٠ جزء في المليون وزناً من المونمر.

١٧- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ١٥، حيث يتم إضافة التركيب المثبط للبلمرة بشكل متواصل أو


متقطع إلى المائع.



الشكل ١



الشكل ٢



الشكل ٣

مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب

وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها
لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية
والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية

صادرة عن

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، مكتب البراءات السعودي

ص ب ٦٠٨٦ ، الرياض ١١٤٤٢ ، المملكة العربية السعودية

بريد الكتروني: patents@kacst.edu.sa