


17 maja 1932 r.

CO8h 17/68

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15851.

Kl. 22 g 9.

806, 25/09

Tadeusz Rychłowski
(Osiek n. Notecią, Polska).

Sposób wytwarzania powłok z masy impregacyjnej.

Patent dodatkowy do patentu Nr 11146.

Zgłoszono 29 kwietnia 1930 r.

Udzielono 10 marca 1932 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 19 października 1944 r.

Sposób opisany w patencie Nr 11146, polegający na powlekaniu, na przykład, papy, drzewa i podobnego materiału mieszaniną smoły i cementu i na posypywaniu pociągniętego tą mieszaniną przedmiotu mieszaniną piasku z cementem i grafitem, stosowany być może znacznie szerzej, niż to podano w patencie Nr 11146, a mianowicie jak następuje: mieszaniną cementu ze smolą powleka się na gorąco powierzchnię przedmiotów bądź z drzewa, jak: deski, gonty, podkłady kolejowe, słupy telegraficzne, tyczki do chmielu, paliki do drzew,

parkany i inne podobne przedmioty, bądź też papę dachową, przedmioty gliniane wypalane i wogóle wszelkie inne materiały, które mają być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, wilgoci, mrozu a nawet poniekąd ognia. Powierzchnię danego przedmiotu, powleczonego na gorąco tą mieszaniną, posypuje się grafitem angielskim lub grafitem tak zwanym „Plumbago” i niezwłocznie wyciera się miękką jakąś tkaniną, a nawet miękkim workiem jutowym w celu nadania powierzchni połysku. Grafit względnie „Plumbago” mogą być za-

S tąpione różnokolorowymi farbami w proszku, lub też różnokolorowymi bronzami, w celu nadania zabarwienia powierzchni.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wytwarzania powłok z masy impregnacyjnej według patentu Nr 11146, znamienny tem, że powierzchnię przedmiotu powleczonego na gorąco mieszaniną ce-

mentu ze smołą posypuje się grafitem angielskim lub grafitem „Plumbago”, względnie farbami lub bronzami, i niezwłocznie wyciera się dowolną miękką tkaniną, w celu nadania powierzchni połysku.

Tadeusz Rychłowski.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.