

A 22 C

Ans.nr.: 5337/82

Indleveret: 01 dec 1982

Løbedag: 01 dec 1982

Alm. tilgængelig: 02 jun 1983

Prioritet: 01 dec 1981 DE 3147519

*ROEHM GMBH; Darmstadt, DE.

Opfinder: Horst *Dinklage; DE, Herbert *Fink;
DE, Hans-Peter *Wolf; DE.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Dobbeltlaget hylster af et tekstilvæv og en
acrylharpiksbelægning til direkte omslutning af
levnedsmidler og fremgangsmåde til fremstil-
ling heraf samt levnedsmidler, der er omsluttet
med dette hylster

SAMMENDRAG

5337-82

Et dobbeltlaget hylster til direkte omslutning af levnedsmidler fremstillet af et tekstilvæv under anvendelse af acrylharpikser, hvorhos tekstilvævet belægges med et blødt indstillet acrylat-emulsionspolymerisat I eventuelt i kombination med yderligere acrylat-emulsionspolymerisater II og III.

Emulsionspolymerisat I er opbygget af

- a) mindst 90 vægt%, beregnet på det samlede polymerisat I, af en lipofil monomerkomponent A på basis af estere af acryl- og/eller methacrylsyre med lavere alkanoler og 0 til 10 vægt%, beregnet på komponenten A, af yderligere comonomere, hvorhos methylnmethacrylatindholdet ikke overskrider 40 vægt%, beregnet på det samlede polymerisat I,

- b) en hydrofil monomerkomponent B med syreegenskaber i mængder på 0 til 5 vægt%, beregnet på det samlede polymerisat I, og
- c) en tværbindende monomerkomponent C i mængder fra 0 til 7 vægt%, beregnet på det samlede polymerisat I.

Det eventuelt medanvendte emulsionspolymerisat II er en hårdere indstillet acrylharpiks, og emulsionspolymerisatet III er et tørringsregulerende middel.