

Zastrzeżenie patentowe

Fototropowe szkło na bazie boranu metalu alkalicznego z dodatkiem halogenku srebra, **znamiennie tym**, że zawiera: 30—94% wagowych B_2O_3 , 0,5—40% wagowych SiO_2 , 2—30% wagowych R_2IO , 1—20%

wagowych R^IIIO , 1—20% wagowych Al_2O_3 , 1—10% wagowych ZrO_2 , 0,001—0,05% wagowych CuO , 0,01—1,0% wagowych AgX ,

gdzie R^I oznacza K i/lub Na i/lub Li

R^{II} oznacza Ba i/lub Ca i/lub Sr i/lub Mg

X oznacza Cl, Br, J.

5