【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成18年9月21日(2006.9.21)

【公開番号】特開2001-55669(P2001-55669A)
【公開日】平成13年2月27日(2001.2.27)
【出願番号】特願平11-224794
【国際特許分類】
Ｄ０６Ｍ　15/564　(2006.01)
Ｄ０６Ｐ　1/10　(2006.01)
Ｄ０６Ｐ　3/04　(2006.01)
Ｆ４１Ｈ　1/02　(2006.01)
Ｆ４１Ｈ　3/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｄ０６Ｍ　15/564
Ｄ０６Ｐ　1/10
Ｄ０６Ｐ　3/04　Ｚ
Ｆ４１Ｈ　1/02
Ｆ４１Ｈ　3/00

【手続補正書】
【提出日】平成18年8月7日(2006.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
次いで、下記の処方でロータリー捺染機で迷彩柄の４色をプリントした。
ライトグリーン
アシッド　イエロー　２２０　；　１．０１部
アシッド　ブラウン　２８２　；　０．２４部
アシッド　ブラウン　４５　；　０．１６部
アシッド　ブルー　１７１　；　０．０８部
アシッド　グリーン　２８　；　０．０８部
アシッド　ブラック　２２２　；　０．１８部
捺染元糊　５０．０部
水　４８．３部
ダークグリーン
アシッド　イエロー　２２０　；　３．２５部
アシッド　ブルー　１７１　；　１．１２部
アシッド　グリーン　２８　；　０．２５部
アシッド　ブラック　２２２　；　１．０８部
捺染元糊　５０．０部
水　４４．３部
ブラウン染料
アシッド　イエロー　２２０　；　２．００部
アシッド　オレンジ　１６８　；　１．５０部
アシッド　グリーン　２８　；　１．００部
捺染元糊　３５．０部

水　３０．５部
ＨＩ　カラー　ＥＣ　ブラウン；　２．８０部
ＮＬ　３３２５　ブラウン　；　３．６０部
アクリル酸エステル共重合エマルジョン；　２２．０部
イソシアネート系化合物　；　０．６０部
ブラック
アシッド　グリーン　２８　；　０．２５部
アシッド　ブラック　２２２　；　１．０８部
捺染元糊　；　５０．０部
水　；　３０．５部
アクリル酸エステル共重合エマルジョン；　２２．０部
イソシアネート系化合物　；　０．６０部
ＨＩ　カラー　ブラック　ＮＢ；　３．００部

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
この時の防水透湿膜の近赤外線反射率は、測定波長６６０ｎｍで１６％、７６０ｎｍで３０％、１０００ｎｍで５０％、１２００ｎｍで５１％であった。同様に測定し測定波長７６０ｎｍの白生地４枚重ねの反射率９４％、樹脂膜＋生地の反射率４１％のものが得られ、前述の計算式による近赤外線透過率は８２．８％であった。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
【表１】

		ライトグリーン	ダークグリーン	ブラウン	ブラック
Ｈ　値		６．２Ｙ	６．１ＧＹ	７．６ＹＲ	
Ｖ　値		４．４	３．４	３．０	２．０
Ｃ　値		２．５	２．８	２．３	０．１
反射率％	６６０ｎｍ	１５．５	６．０	７．１	３．２
	７６０ｎｍ	４７．６	２４．６	１３．１	９．９
	１１００ｎｍ	５６．７	４１．７	２４．８	１３．９
	１２００ｎｍ	５７．０	４７．６	３３．６	１８．３

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】

【００４９】
【表２】

		ライトグリーン	ダークグリーン	ブラウン	ブラック
H　値		５．８Ｙ	６．５ＧＹ	８．１ＹＲ	
V　値		４．１	３．３	２．８	２．１
C　値		２．８	２．６	２．１	０．１
反射率％	６６０ｎｍ	１２．５	５．０	７．５	１３．２
	７６０ｎｍ	５１．６	３４．６	１８．０	１９．３
	１１００ｎｍ	７６．２	５８．１	４８．３	３８．１
	１２００ｎｍ	７７．８	６０．７	６５．１	４０．４