

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成25年11月28日 (2013.11.28)

【公表番号】特表2013-510224(P2013-510224A)

【公表日】平成25年3月21日 (2013.3.21)

【年通号数】公開・登録公報2013-014

【出願番号】特願2012-537890(P2012-537890)

【国際特許分類】

C 0 8 L 63/00 (2006.01)

C 0 8 G 59/00 (2006.01)

C 0 8 J 5/24 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 L 63/00 Z

C 0 8 G 59/00

C 0 8 J 5/24 C F C

【手続補正書】

【提出日】平成25年10月8日 (2013.10.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

エポキシ樹脂組成物であって、

(a) 少なくとも 1 つのエポキシ樹脂を含むエポキシ樹脂成分、および

(b) 溶媒ブレンドの全重量に基づいて、20重量%以下の量のメチルエチルケトンと少なくとも80重量%の量のプロピレングリコールメチルエーテルアセテートを含む溶媒ブレンド、

を含み、前記組成物の固形分含有量に基づいて少なくとも70重量%のエポキシ樹脂含有量と21 で少なくとも130日の貯蔵安定性を有するエポキシ樹脂組成物。

【請求項 2】

前記エポキシ樹脂成分が、臭素化エポキシ樹脂とフェノール型ノボラックエポキシ樹脂を含む、請求項 1 に記載の組成物。

【請求項 3】

少なくとも80重量%のエポキシ樹脂含有量を有する、請求項 2 に記載の組成物。

【請求項 4】

ワニスであって、

(a) 硬化剤、

(b) 硬化触媒、および

(c) 請求項 1 に記載のエポキシ樹脂組成物

を含むワニス。

【請求項 5】

25 で4Pa・s (4000cPs) 以下の粘度を有する、請求項 4 に記載のワニス

。