

2 kwietnia 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



D06m, 1/14

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 1138.

Kl. 8 k₂.

Heberlein & Co. A.-G.,
Wattwil (Szwajcaria).

Sposób nadawania bawełnie własności wełny.
Patent dodatkowy do patentu Nr. 484.

Zgłoszono: 19 marca 1920 r.

Udzielono: 2 grudnia 1924 r.

Pierwszeństwo: 13 lutego 1914 r. (Niemcy).

Najdłuższy czas trwania patentu do 27 sierpnia 1939 r.

Okazała się, że wyniki, otrzymywane sposobem opisanym w głównym patencie, dają się osiągnąć, jeżeli traktowanie tkaniny bawełnianej kwasem siarkowym o 49° — 50,5° Bé zastąpić krótkotrwałym działaniem kwasu fosforowego o 55° — 57° Bé, albo działaniem kwasu solnego o c. wł. 1,19 przy niskiej temperaturze, albo kwasem azotowym o 43° — 46° Bé, albo roztworem chlorku cynkowego o 60° Bé przy 60° — 70°C, albo roztworem tlenku miedzi.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób podług patentu Nr. 484 dla nadawania tkaninom bawełnianym własności wełny, tem znamieny, że traktowanie kwasem siarkowym o 49° — 50,5° Bé zastępuje się przez traktowanie kwasem fosforowym od 55° do 57° Bé, albo kwasem solnym o c. wł. 1,19 przy niskiej temperaturze, albo kwasem azotowym o 43° — 46° Bé, albo roztworem chlorku cynku o 60° Bé przy 60° — 70°C, albo roztworem amonowym tlenku miedzi, przy krótkim czasie oddziaływania.

Heberlein & Co. A.-G.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy