

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 5 区分

【発行日】平成 29 年 5 月 18 日 (2017.5.18)

【公開番号】特開 2015-200032 (P2015-200032A)

【公開日】平成 27 年 11 月 12 日 (2015.11.12)

【年通号数】公開・登録公報 2015-070

【出願番号】特願 2014-78360 (P2014-78360)

【国際特許分類】

D 0 4 H 3/16 (2006.01)

【F I】

D 0 4 H 3/16

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 3 月 31 日 (2017.3.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

織度が  $0.5 \text{ d t e x}$  以上  $5 \text{ d t e x}$  以下、目付が  $5 \text{ g} / \text{m}^2$  以上  $15 \text{ g} / \text{m}^2$  未満、耐摩耗性が 3 級以上、曲げ剛性が  $0.98 \text{ m N} \cdot \text{cm}^2 / \text{cm}$  以下、平均摩擦係数が  $1.0$  以下のポリエステル系長繊維不織布。

【請求項 2】

機械方向の 5 % 伸張時応力が  $10 \text{ N} / 5 \text{ cm}$  以下である請求項 1 に記載の ポリエステル系長繊維不織布。

【請求項 3】

圧着繊維集合部のドット構造をもち圧着面積率が 8 % 以上 30 % 以下である請求項 1 または 2 に記載のポリエステル系長繊維不織布。

【請求項 4】

請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載のポリエステル系長繊維不織布を用いた車両用シート裏面材。