

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
COURBEVOIE

11 N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

3 146 892

21 N° d'enregistrement national : 23 02756

51 Int Cl<sup>8</sup> : C 04 B 28/00 (2023.01), C 04 B 28/06, 28/26

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 23.03.23.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la  
demande : 27.09.24 Bulletin 24/39.

56 Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE  
*Société par actions simplifiée à associé unique — FR.*

72 Inventeur(s) : TABBAL Dimitri et TOKADE Satish  
Nivrutti.

73 Titulaire(s) : SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE  
*Société par actions simplifiée à associé unique.*

74 Mandataire(s) : SAINT-GOBAIN RECHERCHE.

54 Composition de liant hydraulique.

57 L'invention a pour objet un liant hydraulique comprenant 65 à 95% en poids d'un composé aluminosilicate comprenant au moins 10% en poids d'oxydes alcalinoterreux, et 5 à 35% en poids d'un système d'activation dudit composé aluminosilicate, ledit système d'activation comprenant un sel dérivé de l'acide phosphorique, un silicate de métal alcalin, une source d'aluminium, et de l'hydroxyde de calcium, ledit système d'activation étant tel que la somme (A+C) de la teneur (A) en source d'aluminium et de la teneur (C) en hydroxyde de calcium est comprise entre 50 et 80% par rapport au poids de système d'activation, et que le rapport (C/A) entre la teneur pondérale en hydroxyde de calcium et la teneur pondérale en source d'aluminium est compris entre 1,0 et 4,0.

FR 3 146 892 - A1



## Description

### Titre de l'invention : Composition de liant hydraulique

- [0001] La présente invention concerne le domaine des matériaux de construction. Plus précisément, l'invention porte sur des compositions de liant hydraulique ainsi que sur des compositions de mortier sec comprenant ledit liant hydraulique.
- [0002] Dans l'objectif de diminuer les quantités de CO<sub>2</sub> rejetées dans l'atmosphère, on cherche aujourd'hui à substituer une partie ou la totalité du ciment Portland utilisé dans la fabrication de béton ou de mortier par d'autres liants hydrauliques à plus faible empreinte carbone. On connaît ainsi des liants hydrauliques dans lesquels une partie ou la totalité du ciment Portland est substituée par des sous-produits de l'industrie sidérurgique ou des centrales thermiques à charbon, tels que les laitiers de hauts fourneaux et les cendres volantes. Ces composés sont toutefois peu hydrauliques par nature, de sorte qu'il est nécessaire d'ajouter un activateur afin de les rendre plus réactifs. Il est par exemple connu d'utiliser des agents fortement alcalins, ce qui présente toutefois l'inconvénient d'entraîner de fortes augmentations de pH, en rendant délicate la manipulation de tels liants et en risquant de provoquer de fortes irritations.
- [0003] Afin de répondre à ce problème, la demande WO2016102867 propose d'activer des laitiers de haut-fourneau ou des cendres volantes à l'aide d'un système d'activation comprenant un sel dérivé de l'acide phosphorique et éventuellement un silicate de métal alcalin et/ou de l'hydroxyde de calcium. Un système d'activation est un système comprenant un ou plusieurs composés destinés à améliorer et/ou accélérer la prise et / ou le durcissement du liant. L'activation « douce » proposée par cette demande permet en outre d'atteindre de bonnes résistances mécaniques, même au jeune âge.
- [0004] Cette solution n'est toutefois pas dénuée d'inconvénients. Il apparaît en effet que le temps de prise à basse température (10°C et moins) d'un tel liant est relativement élevé.
- [0005] L'invention a pour but d'obvier à cet inconvénient en proposant un liant hydraulique à faible empreinte carbone présentant un faible temps de prise à basse température ainsi qu'une bonne résistance mécanique, notamment une forte adhérence par traction.
- [0006] A cet effet, l'invention a pour objet un liant hydraulique comprenant :
- i) 65 à 95% en poids d'un composé aluminosilicate comprenant au moins 10% en poids d'oxydes alcalinoterreux, et
  - ii) 5 à 35% en poids d'un système d'activation dudit composé aluminosilicate, ledit système d'activation comprenant un sel dérivé de l'acide phosphorique, un silicate de métal alcalin, une source d'aluminium, et de l'hydroxyde de calcium,
- ledit système d'activation étant tel que la somme (A+C) de la teneur (A) en source d'aluminium et de la teneur (C) en hydroxyde de calcium est comprise entre 50 et 80%

par rapport au poids de système d'activation, et que le rapport (C/A) entre la teneur pondérale en hydroxyde de calcium et la teneur pondérale en source d'aluminium est compris entre 1,0 et 4,0.

- [0007] Un autre objet de l'invention est une composition de mortier sec comprenant un tel liant hydraulique et des granulats.
- [0008] Un autre objet de l'invention est un produit de construction obtenu par gâchage d'une composition comprenant un liant hydraulique selon l'invention avec de l'eau puis durcissement.
- [0009] Le composé aluminosilicate comprend de préférence 15-65% en poids, notamment au moins 20-60%, et même au moins 30-55% en poids d'oxydes alcalinoterreux, notamment de CaO et/ou de MgO. Le composé aluminosilicate comprend de préférence 25-70%, notamment 30-40%, de silice ( $\text{SiO}_2$ ) et 5-35%, notamment 7-20%, d'alumine ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ).
- [0010] Le composé aluminosilicate est de préférence un sous-produit de l'industrie. Il est de préférence choisi parmi les laitiers, notamment les laitiers de haut-fourneau granulés broyés, et les cendres volantes, notamment les cendres volantes de classe C.
- [0011] Le sel dérivé de l'acide phosphorique est de préférence un phosphate de métal alcalin. Le métal alcalin est notamment choisi parmi le sodium, le potassium, le lithium et les mélanges de deux ou plus de ces métaux alcalins. Le métal alcalin est de préférence du sodium. Le phosphate est préférentiellement un polyphosphate, en particulier un diphosphate ou un triphosphate. Les phosphates de sodium, notamment le triphosphate de sodium ( $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ ), sont particulièrement préférés.
- [0012] Le métal alcalin du silicate de métal alcalin est de préférence choisi parmi le sodium, le potassium, le lithium et les mélanges de deux ou plus de ces métaux alcalins. Le silicate de métal alcalin est de préférence un silicate de sodium, notamment du métasilicate de sodium ( $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ ), éventuellement hydraté ( $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ).
- [0013] La source d'aluminium est de préférence une source d'aluminate de calcium. Elle est de préférence un ciment alumineux. D'autres sources possibles sont les laitiers alumineux, les laitiers de poche et l'hydroxyde d'aluminium.
- [0014] De préférence, le sel dérivé de l'acide phosphorique est un polyphosphate de sodium, notamment le triphosphate de sodium, le silicate de métal alcalin est du métasilicate de sodium, notamment hydraté, et la source d'aluminium est un ciment alumineux.
- [0015] La somme (A+C) de la teneur (A) en source d'aluminium et de la teneur (C) en hydroxyde de calcium est de préférence comprise entre 52 et 75%, notamment entre 55 et 70%, par rapport au poids de système d'activation. Le rapport C/A est de préférence compris entre 1,2 et 3,0, notamment entre 1,4 et 2,0.
- [0016] Les inventeurs ont pu observer que la présence simultanée, en teneurs élevées, d'une source d'aluminium et d'hydroxyde de calcium, permettait de réduire fortement le

temps de prise à basse température, mais sans dégrader la résistance mécanique. La source d'aluminium, notamment d'aluminat de calcium, permet de réduire le temps de prise à basse température, mais, lorsque son ajout n'est pas accompagné d'un ajout d'hydroxyde de calcium, au détriment de la résistance mécanique du mortier.

- [0017] La teneur A est de préférence comprise entre 15 et 35%, notamment entre 20 et 30%. La teneur C est de préférence comprise entre 30 et 45%, notamment entre 35 et 40%. Toutes ces teneurs sont calculées par rapport au poids de système d'activation.
- [0018] La teneur (P) en sel dérivé de l'acide phosphorique est de préférence comprise entre 5 et 25%, notamment entre 10 et 20%, par rapport au poids de système d'activation. La teneur (S) en silicate de métal alcalin est de préférence comprise entre 10 et 40%, notamment entre 20 et 30%, par rapport au poids de système d'activation. Le silicate de métal alcalin permet de réduire le temps de prise et d'augmenter l'adhérence par traction, mais des teneurs élevées peuvent dégrader le temps ouvert ainsi que l'ouvrabilité du mortier.
- [0019] De préférence, le système d'activation est tel que A+C+P+S est d'au moins 85%, notamment d'au moins 90% ou d'au moins 95%, voire de 100%. Dans ce dernier cas, le système d'activation consiste en un sel dérivé de l'acide phosphorique, un silicate de métal alcalin, une source d'aluminium, et de l'hydroxyde de calcium.
- [0020] Le système d'activation peut alternativement comprendre d'autres composés, notamment des carbonates de métaux alcalins et/ou alcalinoterreux ou des sulfates de métaux alcalins et/ou alcalinoterreux.
- [0021] De préférence, le liant hydraulique comprend au plus 5% et même au plus 2% en poids de ciment Portland. De préférence, la teneur en ciment Portland dans le liant hydraulique (et dans la composition de mortier sec) est nulle.
- [0022] La teneur en composé aluminosilicate est de préférence comprise entre 70 et 92%, notamment entre 80 et 90%, par rapport au poids de liant hydraulique. La teneur en système d'activation est de préférence comprise entre 8 et 30%, notamment entre 10 et 20%, par rapport au poids de liant hydraulique. De préférence, le liant hydraulique est constitué du composé aluminosilicate et du système d'activation.
- [0023] La composition de mortier sec selon l'invention comprend un liant hydraulique tel que décrit précédemment ainsi que des granulats. La composition ne comprend normalement pas d'autre liant hydraulique que le liant selon l'invention.
- [0024] De préférence, la teneur en liant hydraulique est comprise entre 5 et 60%, notamment entre 15 et 50%, par rapport au poids de composition de mortier sec. De préférence, la teneur en granulats est comprise entre 30 et 90%, notamment entre 40 et 80%, par rapport au poids de composition de mortier sec.
- [0025] Les granulats sont notamment des sables et/ou fillers, siliceux, calcaires et/ou dolomitiques. On entend par « fillers » des granulats dont la taille est inférieure à 63 µm et

par « sables » des granulats dont la taille est comprise entre 63  $\mu\text{m}$  et 4 mm. Les granulats peuvent comprendre des granulats recyclés, par exemple issus de démolition, ou des sous-produits industriels, voire des sables issus de concassage de roche. Les granulats peuvent également comprendre des granulats légers, notamment ayant une masse volumique apparente inférieure à 200  $\text{kg/m}^3$ . Les granulats légers sont notamment choisis parmi la perlite, la vermiculite, les billes de verre expansé, les billes de polystyrène expansé, les cénosphères, les silicates expansés, les aérogels, les poudres de polymères thermodurcissables broyés et les mélanges de deux ou plus de ces composés.

- [0026] La composition de mortier sec peut en outre comprendre au moins un additif choisi parmi les agents dispersants, les agents mouillants (notamment en une teneur comprise entre 0,05 et 0,2% ; par exemple des alkylsulfonates chimiquement modifiés), les poudres de polymères redispersables (notamment en une teneur comprise entre 0,5 et 10%, préférentiellement entre 0,8 et 5%, et même entre 1 et 4%), les accélérateurs ou retardateurs de prise et/ou de durcissement (notamment en une teneur comprise entre 0,1 et 1%, par exemple du formiate de calcium), les agents épaississants comme les éthers de cellulose et les éthers d'amidon (notamment en une teneur comprise entre 0,2 et 0,7%), les plastifiants (par exemple à base d'acide polycarboxylique), les superplastifiants (par exemple à base de polyacrylates), les agents rhéologiques, les agents entraîneurs d'air, les agents biocides, les pigments et les fibres. Les polymères redispersables sont notamment des (co)polymères vinyliques et/ou acryliques, par exemple des copolymères styrène-acrylique.
- [0027] La composition de mortier sec est de préférence une composition sèche de mortier-colle pour colle à carrelage. Dans un tel cas, la composition de mortier sec comprend de préférence 20 à 50% en poids de liant hydraulique et 45 à 80% en poids de granulats. La composition selon l'invention peut aussi être une composition de mortier de maçonnerie, de mortier de jointoiement, de mortier pour enduit de façade (intérieur ou extérieur), de mortier de collage pour système d'isolation par l'extérieur, de mortier de ragréage, de mortier de réparation, de sous-enduit pour système d'isolation par l'extérieur, de mortier pour chappe ou revêtement de sol, de mortier pour fabrication additive etc. Dans de tels cas, la composition de mortier sec comprend de préférence 5 à 20% en poids de liant hydraulique et 60 à 90% en poids de granulats.
- [0028] Le produit de construction selon l'invention peut notamment être un élément préfabriqué, une brique, une plaque, un bloc ou encore un revêtement. La composition peut comprendre le liant hydraulique seul, ou encore un mélange de liant hydraulique et de granulats. Il peut notamment s'agir d'un béton ou d'un mortier durci.
- [0029] Les exemples qui suivent illustrent l'invention de manière non-limitative.
- [0030] Des compositions de mortier sec comprenant 32% de laitier de haut-fourneau granulé

broyé, 2,9% de divers adjuvants (agents rhéologiques, superplastifiants, poudres de polymère redispersable etc...), un système d'activation, et le reste en sable (< 0,60 mm) ont été préparées. Le système d'activation était constitué de ciment alumineux, de chaux hydratée (hydroxyde de calcium), de métasilicate de sodium pentahydraté et de tripolyphosphate de sodium.

[0031] Le tableau 1 ci-après récapitule les résultats obtenus. Il indique pour chaque composition de mortier les valeurs de A, C, P et S telles que précédemment définies (calculées par rapport au poids de système d'activation), ainsi que le poids total (noté W) de système d'activation par rapport à la composition de mortier, toutes ces teneurs étant indiquées en pourcents.

[0032] Le temps de prise (TP) à 10°C, exprimé en heures, correspond au temps de fin de prise selon la norme EN 196-3. La résistance à la compression (RC) à 28 jours, exprimée en MPa, a été mesurée selon la norme ASTM C109 sur des cubes de 5\*5\*5 cm<sup>3</sup> durcis à l'air.

[0033] [Tableaux1]

|     | W   | A    | C    | P    | S    | TP (h) | RC (MPa) |
|-----|-----|------|------|------|------|--------|----------|
| C1  | 2,7 | -    | 25,9 | 25,9 | 48,1 | 30     | 6,0      |
| C2  | 3,2 | 15,6 | 21,9 | 21,9 | 40,6 | 50     | 5,0      |
| C3  | 3,7 | 27,0 | 18,9 | 18,9 | 35,1 | 45     | 1,2      |
| C4  | 4,2 | 35,7 | 16,7 | 16,7 | 31,0 | 32     | 1,0      |
| C5  | 4,7 | 42,6 | 14,9 | 14,9 | 27,7 | 12     | 1,9      |
| C6  | 3,7 | 6,5  | 29,0 | 22,6 | 41,9 | 38     | 9,0      |
| C7  | 3,7 | 13,5 | 18,9 | 32,4 | 35,1 | 50     | 1,0      |
| C8  | 4,7 | 21,3 | 14,9 | 36,2 | 27,7 | 50     | 1,0      |
| C9  | 5,7 | 26,3 | 12,3 | 38,6 | 22,8 | 50     | 1,0      |
| C10 | 6,7 | 29,9 | 10,4 | 40,3 | 19,4 | 36     | 0,5      |
| 1   | 4,7 | 21,3 | 36,2 | 14,9 | 27,7 | 24     | 9,6      |
| 2   | 5,7 | 26,3 | 38,6 | 12,3 | 22,8 | 5      | 11,8     |
| 3   | 6,7 | 29,9 | 40,3 | 10,4 | 19,4 | 5      | 13,6     |

[0034] Les exemples C1 à C10 sont des exemples comparatifs. Ils montrent que l'ajout de ciment alumineux permet, pour des teneurs élevées, de réduire le temps de prise, mais que cette réduction s'accompagne d'une forte dégradation de la résistance mécanique. Les exemples 1 à 3 selon l'invention montrent que l'utilisation simultanée de chaux et de ciment alumineux permet d'obtenir à la fois de faibles temps de prise à basse tem-

pérature et une résistance mécanique améliorée.

- [0035] L'exemple 1 a également été testé en termes d'adhérence par traction (selon la norme EN 12004-2). L'adhérence par traction était très bonne (1,3 MPa en valeur initiale, 1 MPa après immersion dans l'eau, 1,4 MPa après action de la chaleur, 1,1 MPa après temps ouvert de 30 minutes et 1 MPa après cycles de gel-dégel). Cette composition peut donc être utilisée comme mortier-colle de classe C2E.

## Revendications

- [Revendication 1] Liant hydraulique comprenant :
- i) 65 à 95% en poids d'un composé aluminosilicate comprenant au moins 10% en poids d'oxydes alcalinoterreux, et
  - ii) 5 à 35% en poids d'un système d'activation dudit composé aluminosilicate, ledit système d'activation comprenant un sel dérivé de l'acide phosphorique, un silicate de métal alcalin, une source d'aluminium, et de l'hydroxyde de calcium,
- ledit système d'activation étant tel que la somme (A+C) de la teneur (A) en source d'aluminium et de la teneur (C) en hydroxyde de calcium est comprise entre 50 et 80% par rapport au poids de système d'activation, et que le rapport (C/A) entre la teneur pondérale en hydroxyde de calcium et la teneur pondérale en source d'aluminium est compris entre 1,0 et 4,0.
- [Revendication 2] Liant hydraulique selon la revendication 1, dans lequel le composé aluminosilicate est choisi parmi les laitiers, notamment les laitiers de haut-fourneau granulés broyés, et les cendres volantes, notamment les cendres volantes de classe C.
- [Revendication 3] Liant hydraulique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le sel dérivé de l'acide phosphorique est un phosphate de métal alcalin, notamment un phosphate de sodium.
- [Revendication 4] Liant hydraulique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le silicate de métal alcalin est un silicate de sodium, notamment du métasilicate de sodium.
- [Revendication 5] Liant hydraulique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la source d'aluminium est une source d'aluminate de calcium, notamment est un ciment alumineux.
- [Revendication 6] Liant hydraulique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la teneur en sel dérivé de l'acide phosphorique est comprise entre 5 et 25% par rapport au poids de système d'activation.
- [Revendication 7] Liant hydraulique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la teneur en silicate de métal alcalin est comprise entre 10 et 40% par rapport au poids de système d'activation.
- [Revendication 8] Liant hydraulique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la teneur en composé aluminosilicate est comprise entre 70 et 92%, notamment entre 80 et 90%, par rapport au poids de liant hydraulique.



- [Revendication 9] Composition de mortier sec comprenant un liant hydraulique selon l'une des revendications précédentes et des granulats.
- [Revendication 10] Composition de mortier sec selon la revendication précédente, dans laquelle la teneur en liant hydraulique est comprise entre 5 et 60% et la teneur en granulats est comprise entre 30 et 90%, par rapport au poids de composition de mortier sec.
- [Revendication 11] Composition de mortier sec selon l'une des revendications 9 ou 10, qui est une composition sèche de mortier-colle pour colle à carrelage, une composition de mortier de maçonnerie, une composition de mortier de jointoiement, une composition de mortier pour enduit de façade, une composition de mortier de collage pour système d'isolation par l'extérieur, une composition de mortier de ragréage, une composition de mortier de réparation, une composition de sous-enduit pour système d'isolation par l'extérieur, une composition de mortier pour chappe ou revêtement de sol, ou une composition de mortier pour fabrication additive.
- [Revendication 12] Produit de construction obtenu par gâchage d'une composition comprenant un liant hydraulique selon l'une des revendications 1 à 8 avec de l'eau puis durcissement.

## RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement  
national

**FA 919106**  
**FR 2302756**

| DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Revendication(s)<br>concernée(s) | Classement attribué<br>à l'invention par l'INPI             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Catégorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Citation du document avec indication, en cas de besoin,<br>des parties pertinentes                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>FR 3 053 040 A1 (SAINT-GOBAIN PLACO [FR])</b><br><b>29 décembre 2017 (2017-12-29)</b><br><b>* page 2, ligne 18 – page 3, ligne 2 *</b><br><b>* page 4, ligne 18 – page 7, ligne 4;</b><br><b>exemple 1; tableaux 4,5 *</b><br><p style="text-align: center;">-----</p> | 1-12                             | <b>C04B 28/00</b><br><b>C04B 28/06</b><br><b>C04B 28/26</b> |
| <b>A, D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>WO 2016/102867 A1 (SAINT GOBAIN WEBER [FR])</b><br><b>30 juin 2016 (2016-06-30)</b><br><b>* page 1, ligne 30 – page 2, ligne 5 *</b><br><b>* page 2, ligne 20 – page 3, ligne 21 *</b><br><b>* exemples 5.2, 6.1 *</b><br><p style="text-align: center;">-----</p>     | 1-12                             |                                                             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>US 2020/385311 A1 (MUROKAWA TAKAMITSU [JP] ET AL)</b><br><b>10 décembre 2020 (2020-12-10)</b><br><b>* tableau 1 *</b><br><p style="text-align: center;">-----</p>                                                                                                      | 1-12                             |                                                             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CN 109 231 860 A (CHANGAN UNIV)</b><br><b>18 janvier 2019 (2019-01-18)</b><br><b>* alinéas [0005] – [0028]; exemples 1,2,7 *</b><br><p style="text-align: center;">-----</p>                                                                                           | 1-12                             | DOMAINES TECHNIQUES<br>RECHERCHÉS (IPC)                     |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>EP 3 458 426 B1 (SAINT GOBAIN WEBER [FR])</b><br><b>20 juillet 2022 (2022-07-20)</b><br><b>* alinéas [0008], [0012] – [0015] *</b><br><p style="text-align: center;">-----</p>                                                                                         | 1-12                             | <b>C04B</b>                                                 |
| Date d'achèvement de la recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Examineur                        |                                                             |
| <b>30 novembre 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Theodoridou, K</b>            |                                                             |
| <p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul</p> <p>Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie</p> <p>A : arrière-plan technologique</p> <p>O : divulgation non-écrite</p> <p>P : document intercalaire</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention</p> <p>E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.</p> <p>D : cité dans la demande</p> <p>L : cité pour d'autres raisons</p> <p>.....</p> <p>&amp; : membre de la même famille, document correspondant</p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                             |

# **ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE** **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2302756 FA 919106**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.  
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **30-11-2023**  
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

| Document brevet cité<br>au rapport de recherche |           | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s) | Date de<br>publication |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>FR 3053040</b>                               | <b>A1</b> | <b>29-12-2017</b>      | <b>EP 3475242 A1</b>                    | <b>01-05-2019</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>FR 3053040 A1</b>                    | <b>29-12-2017</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>WO 2017220935 A1</b>                 | <b>28-12-2017</b>      |
| -----                                           |           |                        |                                         |                        |
| <b>WO 2016102867</b>                            | <b>A1</b> | <b>30-06-2016</b>      | <b>CA 2970729 A1</b>                    | <b>30-06-2016</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>CN 107257778 A</b>                   | <b>17-10-2017</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>EP 3247686 A1</b>                    | <b>29-11-2017</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>ES 2703699 T3</b>                    | <b>12-03-2019</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>FR 3030497 A1</b>                    | <b>24-06-2016</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>MY 194316 A</b>                      | <b>28-11-2022</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>PT 3247686 T</b>                     | <b>09-01-2019</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>RU 2017126179 A</b>                  | <b>24-01-2019</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>SG 11201705176P A</b>                | <b>28-07-2017</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>TR 201818721 T4</b>                  | <b>21-01-2019</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>US 2017362123 A1</b>                 | <b>21-12-2017</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>US 2019036123 A1</b>                 | <b>31-01-2019</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>WO 2016102867 A1</b>                 | <b>30-06-2016</b>      |
| -----                                           |           |                        |                                         |                        |
| <b>US 2020385311</b>                            | <b>A1</b> | <b>10-12-2020</b>      | <b>AU 2019234890 A1</b>                 | <b>11-06-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>CL 2020001455 A1</b>                 | <b>04-12-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>CN 111433169 A</b>                   | <b>17-07-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>EP 3702338 A1</b>                    | <b>02-09-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>JP 6722364 B2</b>                    | <b>15-07-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>JP WO2019176957 A1</b>               | <b>23-04-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>SG 11202004859R A</b>                | <b>29-09-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>US 2020385311 A1</b>                 | <b>10-12-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>WO 2019176957 A1</b>                 | <b>19-09-2019</b>      |
| -----                                           |           |                        |                                         |                        |
| <b>CN 109231860</b>                             | <b>A</b>  | <b>18-01-2019</b>      | <b>AUCUN</b>                            |                        |
| -----                                           |           |                        |                                         |                        |
| <b>EP 3458426</b>                               | <b>B1</b> | <b>20-07-2022</b>      | <b>BR 112018071455 A2</b>               | <b>05-02-2019</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>DK 3458426 T3</b>                    | <b>15-08-2022</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>EP 3458426 A1</b>                    | <b>27-03-2019</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>EP 4134354 A1</b>                    | <b>15-02-2023</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>ES 2925976 T3</b>                    | <b>20-10-2022</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>FR 3051461 A1</b>                    | <b>24-11-2017</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>HU E059291 T2</b>                    | <b>28-11-2022</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>PL 3458426 T3</b>                    | <b>05-09-2022</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>PT 3458426 T</b>                     | <b>21-09-2022</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>RU 2715583 C1</b>                    | <b>02-03-2020</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>SG 11201809746S A</b>                | <b>28-12-2018</b>      |
|                                                 |           |                        | <b>WO 2017198930 A1</b>                 | <b>23-11-2017</b>      |
| -----                                           |           |                        |                                         |                        |