

# PATENTOVÝ SPIS

(19)  
ČESKÁ  
REPUBLIKA



ÚŘAD  
PRŮMYSLOVÉHO  
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2000-4460**  
(22) Přihlášeno: **30.11.2000**  
(30) Právo přednosti: **02.12.1999 DE 1999/19958181**  
(40) Zveřejněno: **12.09.2001**  
**(Věstník č. 9/2001)**  
(47) Uděleno: **13.04.2007**  
(24) Oznámení o udělení ve Věstníku: **23.05.2007**  
**(Věstník č. 21/2007)**

(11) Číslo dokumentu:

**298 015**

(13) Druh dokumentu: **B6**

(51) Int. Cl.:  
**C09B 67/22** (2006.01)  
**C09B 57/00** (2006.01)  
**C08K 5/3415** (2006.01)

(56) Relevantní dokumenty:  
US 5071483; US 5380870; EP 0224445; EP 0877058; DE 3106906; EP 0321919; EP 0763572; EP 0636666.


(73) Majitel patentu:  
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, DE

(72) Původce:  
Weber Joachim Dr., Frankfurt am Main, DE  
Grimm Felix Wendelin Dr., Hofheim, DE  
Dietz Erwin Dr., Königstein, DE

(74) Zástupce:  
JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, 12000

(54) Název vynálezu:  
**Pigmentový dispergátor, způsob jeho výroby,  
pigmentový přípravek a jeho použití**

(57) Anotace:  
Řešení se týká nových pigmentových dispergátorů na bázi diketopyrrolopyrrolových sloučenin obecného vzorce I, ve kterém mají substituenty významy uvedené v popisné části, způsobu jejich výroby, pigmentových přípravků se zlepšenými kolorickými a rheologickými vlastnostmi, jakož i jejich výroby a použití pro pigmentování vysokomolekulárních materiálů.



**CZ 298015 B6**

**Pigmentový dispergátor, způsob jeho výroby, pigmentový přípravek a jeho použití****Oblast techniky**

5

Vynález se týká nových pigmentových dispergátorů, způsobu jejich výroby, pigmentových přípravků se zlepšenými kolorickými a rheologickými vlastnostmi, jakož i jejich výroby a použití pro pigmentování vysokomolekulárních materiálů.

10

**Dosavadní stav techniky**

15

Pigmentové přípravky jsou kombinace pigmentů a strukturně k pigmentům analogních pigmentových dispergátorů, které jsou substituované specificky účinnými skupinami. Pigmentové dispergátory se přidávají k pigmentům, aby se ulehčila dispergace v aplikacích médiích, obzvláště v lacích a aby se zlepšily rheologické a kolorické vlastnosti pigmentů. Viskozita vysoce pigmentovaných lakových koncentrátů (Millbase) se sníží a potlačí se flokulace pigmentových částeček. Tím se může například zvýšit transparency a lesk. Toto je požadováno obzvláště u metalických pigmentů.

20

Existuje velký počet návrhů pro zlepšení rheologických a kolorických vlastností organických pigmentů přídavkem pigmentových dispergátorů, které však ne vždy vedou k očekávaným výsledkům.

25

Tak popisuje EP-A-0 321 919 výrobu pigmentových přípravků mísením základního pigmentu s deriváty pigmentu, obsahujícími methylenimidazolové skupiny.

V EP-A-0 877 058 je popsaná výroba karbonamidové skupiny obsahující pigmentových dispergátorů a pigmentových přípravků s těmito pigmentovými dispergátory.

30

DE-A-3 106 906 popisuje výrobu sulfonamidové skupiny obsahující pigmentových dispergátorů. Pigmentové dispergátory na bázi diketopyrrolopyrrolových sloučenin však nejsou uvažovány.

35

JP H3-26767 popisuje sulfonamidové skupiny obsahující pigmentové dispergátory na bázi diketopyrrolopyrrolových sloučenin. S nimi vyrobené pigmentové přípravky však nesplňují požadavky s ohledem na provozně technické vlastnosti, které jsou kladené na pigmentové přípravky. Tak vykazují nedostatečnou stálost vůči rozpouštědlům a přelakování, čímž je jejich universální použití velmi omezené.

40

Je tedy potřebné zlepšení a tedy úkol, dát k dispozici pigmentový přípravek, který by uvedené nevýhody stavu techniky překonal.


45

**Podstata vynálezu**

Bylo zjištěno, že se tento úkol překvapivě vyřeší pigmentovými dispergátory na bázi speciálních diketopyrrolopyrrolových sloučenin.


50

Předmětem předloženého vynálezu jsou pigmentové dispergátory obecného vzorce I



ve kterém

Q značí diketopyrrolopyrrolou sloučeninou vzorce Ia



5

s značí číslo 0,1 až 4,0,

n značí číslo 0 až 2,

10 E<sup>+</sup> značí H<sup>+</sup> nebo ekvivalent M<sup>m+</sup>/m kovového kationtu M<sup>m+</sup> z 1. až 5. hlavní skupiny nebo z 1. nebo 2. nebo 4. až 8. vedlejší skupiny periodické soustavy prvků,

přičemž

15 m značí číslo 1, 2 nebo 3,

jako je například Li<sup>1+</sup>, Na<sup>1+</sup>, K<sup>1+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, Ba<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Cu<sup>2+</sup>, Ni<sup>2+</sup>, Co<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup> nebo Fe<sup>3+</sup>; amoniový iont N<sup>+</sup>R<sup>9</sup>R<sup>10</sup>R<sup>11</sup>R<sup>12</sup>, přičemž

20 R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup>, R<sup>11</sup> a R<sup>12</sup> značí nezávisle na sobě vodíkový atom, alkylovou skupinu s 1 až 30 uhlíkovými atomy, alkenylovou skupinu se 2 až 30 uhlíkovými atomy, cykloalkylovou skupinu s 5 až 30 uhlíkovými atomy, fenylovou skupinu, alkylfenylovou skupinu s 1 až 8 uhlíkovými atomy v alkylu, alkylfenylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy v alkylenu, například benzyllovou skupinu nebo (poly)alkylenoxyskupinu vzorce – [CH(R<sup>80</sup>)–CH(R<sup>80</sup>)–O]<sub>k</sub>–H, přičemž

25 k značí číslo 1 až 30 a


oba zbytky R<sup>80</sup> značí nezávisle na sobě vodíkový atom, alkylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, nebo pokud k > 1 jejich kombinaci;

a přičemž jako R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup>, R<sup>11</sup> a/nebo R<sup>12</sup> uváděné alkylové, alkenylové, cykloalkylové, fenylové nebo alkylfenylové skupiny mohou být substituované aminoskupinou, hydroxyskupinou a/nebo karboxyskupinou; nebo

R<sup>9</sup> a R<sup>10</sup> mohou tvořit společně s kvartérním dusíkovým atomem pětičlenný až sedmičlenný nasycený kruhový systém, který může popřípadě obsahovat ještě další heteroatomy ze skupiny zahrnující kyslík, síru a dusík, například typu pyrrolidonu, imidazolidinu, hexamethyleniminu, piperidinu, piperazinu nebo morfolinu; nebo

R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup> a R<sup>11</sup> mohou tvořit společně s kvartérním dusíkovým atomem pětičlenný až sedmičlenný aromatický kruhový systém, který obsahuje popřípadě ještě další heteroatomy ze skupiny zahrnující kyslík, síru a dusík a na kterém jsou popřípadě nakondenzované další kruhy, například typu pyrrolu, imidazolu, pyridinu, pikolinu, pyrazinu, chinolinu nebo izochinolinu; nebo

E<sup>+</sup> značí amoniový iont obecného vzorce Ic



ve kterém

R<sup>15</sup>, R<sup>16</sup>, R<sup>17</sup> a R<sup>18</sup> značí nezávisle na sobě vodíkový atom nebo (poly)alkylenoxyskupinu vzorce  $-[\text{CH}(\text{R}^{80})-\text{CH}(\text{R}^{80})-\text{O}]_k-\text{H}$ , ve kterém

k značí číslo 1 až 30 a

oba zbytky R<sup>80</sup> značí nezávisle na sobě vodíkový atom, alkylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, nebo pokud k > 1 jejich kombinaci,

q značí číslo 1 až 10, výhodně 1, 2, 3, 4 nebo 5;

p značí číslo 1 až 5, přičemž p ≤ q + 1 a

T značí rozvětvený nebo nerozvětvený alkylenový zbytek se 2 až 6 uhlíkovými atomy, nebo když q > 1 také kombinaci rozvětvených nebo nerozvětvených alkylenových zbytků se 2 až 6 uhlíkovými atomy; a

oba zbytky Z jsou stejné nebo různé a mají význam Z<sup>1</sup> nebo Z<sup>4</sup>, přičemž

Z<sup>1</sup> značí zbytek vzorce Ib

$-[\text{X}-\text{Y}]_q \text{R}^3$  ( Ib ),


přičemž

X značí alkylenový zbytek se 2 až 6 uhlíkovými atomy, cykloalkylenový zbytek s 5 až 7 uhlíkovými atomy nebo kombinaci těchto zbytků, přičemž tyto zbytky mohou

být substituované 1 až 4 alkylovými skupinami s 1 až 4 uhlíkovými atomy, hydroxyskupinami, hydroxyalkylovými skupinami s 1 až 4 uhlíkovými atomy a/nebo 1 až 2 dalšími cykloalkylovými skupinami s 5 až 7 uhlíkovými atomy, nebo může značit v případě, že  $q > 1$ , také kombinaci uvedených významů;

5

Y značí  $-O-$  nebo skupinu



nebo  $NR^2$ ,

10

nebo

Y může značit v případě, že  $q > 1$ , také kombinaci uvedených významů a

q značí číslo 1 až 10, výhodně 1, 2, 3, 4 nebo 5;

15

$R^2$  a  $R^3$  značí nezávisle na sobě vodíkový atom, substituovanou nebo nesubstituovanou, částečně nebo úplně fluorovanou, rozvětvenou nebo nerozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 20 uhlíkovými atomy, substituovanou nebo nesubstituovanou cykloalkylovou skupinu s 5 až 7 uhlíkovými atomy nebo substituovanou nebo nesubstituovanou, částečně nebo úplně fluorovanou alkenylovou skupinu se 2 až 20 uhlíkovými atomy, přičemž substituenty mohou být hydroxyskupina, fenylová skupina, kyanoskupina, atom chloru nebo bromu, aminoskupina, acylová skupina se 2 až 4 uhlíkovými atomy nebo alkoxy-skupina s 1 až 4 uhlíkovými atomy a výhodně v počtu 1 až 4, nebo

20

$R^2$  a  $R^3$  tvoří společně s dusíkovým atomem nasycený, nenasycený nebo aromatický heterocyklický pětičlenný až sedmičlenný kruh, který obsahuje popřípadě 1 nebo 2 další atomy kyslíku, dusíku nebo síry nebo karbonylové skupiny, je popřípadě substituovaný 1, 2 nebo 3 zbytky ze skupiny zahrnující hydroxyskupinu, kyanoskupinu, atom chloru nebo bromu, alkylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, alkoxy-skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, acylovou skupinu se 2 až 4 uhlíkovými atomy a karbamoylovou skupinu a který popřípadě nese 1 nebo 2 benzoanelované nasycené, nenasycené nebo aromatické karbocyklické nebo heterocyklické kruhy; a

25

$Z^4$  značí vodíkový atom, hydroxyskupinu, aminoskupinu, fenylovou skupinu, alkylenfenylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy v alkylenu, cykloalkylovou skupinu s 5 až 7 uhlíkovými atomy nebo alkylovou skupinu s 1 až 20 uhlíkovými atomy, přičemž fenylový kruh, alkylenfenylová skupina a alkylová skupina mohou být substituovány jedním nebo více, například 1, 2, 3 nebo 4 substituenty, vybranými ze skupiny zahrnující atom chloru nebo bromu, kyanoskupinu, aminoskupinu, hydroxyskupinu, fenylovou skupinu, fenylovou skupinu, substituovanou 1, 2 nebo 3 alkoxyzbytky s 1 až 4 uhlíkovými atomy, karbamoylovou skupinu, acylovou skupinu se 2 až 4 uhlíkovými atomy a alkoxy-skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, například methoxyskupinu nebo ethoxyskupinu, nebo může být fenylový kruh a alkylenfenylová skupina také substituované skupinou  $NR^2R^3$ , přičemž  $R^2$  a  $R^3$  mají výše uvedený význam, nebo je alkylová skupina per-fluorovaná nebo částečně fluorovaná.

30

35

40

45

Zajímavé jsou pigmentové dispergátory obecného vzorce I, ve kterém  $s = 0,2$  až  $3,0$  a  $n = 0$  až  $0,5$  a obzvláště zajímavé jsou pigmentové dispergátory obecného vzorce I, ve kterém  $s = 0,5$  až  $2,5$  a  $n = 0$  až  $0,2$ .

50

Zajímavé jsou dále pigmentové dispergátory obecného vzorce I, ve kterém

R<sup>2</sup> a R<sup>3</sup> značí nezávisle na sobě vodíkový atom, alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, substituovanou 1 až 2 substituenty ze skupiny zahrnující hydroxyskupinu, acetylou skupinu, methoxyskupinu, ethoxyskupinu a atom chloru a bromu, nebo

R<sup>2</sup> a R<sup>3</sup> tvoří společně se sousedním dusíkovým atomem imidazolylový, piperidinylový, morfolinylový, pipekolinylový, pyrrolylový, pyrrolidinylový, pyrazolylový, pyrrolidinonylový, indolylový nebo piperazinylový kruh.

10


Zajímavé jsou dále pigmentové dispergátory obecného vzorce I, ve kterém

X značí alkylenovou skupinu se 2 až 4 uhlíkovými atomy nebo cyklohexylenovou skupinu.

15

Obzvláště zajímavé jsou dále pigmentové dispergátory obecného vzorce I, ve kterém

Z<sup>1</sup> značí skupiny  $-[(CH_2)_3-NH]_2-H$ ,  $-(CH_2-CH_2-NH)_2H$ ,



$-(CH_2)_3-NH-(CH_2)_2-NH-(CH_2)_3-NH_2$ ,



20

$-(CH_2)_3-N(CH_3)-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-(CH_2)_3-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3-NH_2$ ,

$-(CH_2)_3-O-(CH_2)_3-O-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-(CH_2)_2-NH-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-(CH_2)_3-NH-(CH_2)_2-NH_2$ ,

$-(CH_2-CH_2-NH)_3-H$ ,  $-(CH_2-CH_2-NH)_4-H$ ,  $-(CH_2-CH_2-NH)_5-H$ ,

$-(CH_2)_3-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-(CH_2)_3-O-(CH_2)_4-O-(CH_2)_3-NH_2$



;



25

$-(CH_2)_2-OH$ ,  $-(CH_2)_3-OH$ ,  $-CH_2-CH(CH_3)-OH$ ,  $-CH(CH_2-CH_3)CH_2-OH$ ,  $-CH(CH_2OH)_2$ ,

$-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-OH$  nebo  $-(CH_2)_3-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-OH$ ;

$-(CH_2)_2-NH_2$ ,  $-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-CH_2-CH(CH_3)-NH_2$ ,

30



$-CH_2-C(CH_3)_2-CH_2-NH_2$ ,

$-(CH_2)_2-NH-CH_3$ ,  $-(CH_2)_2-N(CH_3)_2$ ,  $-(CH_2)_2-NH-CH_2-CH_3$ ,  $-(CH_2)_2-N(CH_2-CH_3)_2$ ,

$-(CH_2)_3-NH-CH_3$ ,  $-(CH_2)_3-N(CH_3)_2$ ,  $-(CH_2)_3-NH-CH_2-CH_3$  nebo  $-(CH_2)_3-N(CH_2-CH_3)_2$


35

Obzvláště zajímavé jsou dále také pigmentové dispergátory obecného vzorce I, ve kterém

<sup>4</sup> Z značí vodíkový atom, aminoskupinu, fenylovou skupinu, benzylovou skupinu, skupinou NR<sup>2</sup>R<sup>3</sup> substituovanou fenylovou nebo benzylovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy nebo alkylovou skupinu se 2 až 6 uhlíkovými atomy, fenylovou nebo benzylovou skupinu, substituované 1 nebo 2 substituenty ze skupiny zahrnující hydroxyskupinu, acetylou skupinu, methoxyskupinu a ethoxyskupinu,


5

obzvláště výhodně vodíkový atom, skupiny



<sup>10</sup> methylovou, ethylovou, propylovou, butylovou, benzylovou, hydroxyethylovou, hydroxypropylovou nebo methoxypropylovou skupinu.

Pigmentové dispergátory podle předloženého vynálezu se dají vyrobit chlorsulfonací diketopyrrolopyrrolých sloučenin obecného vzorce Ia a následující reakcí sulfochloridu s aminem obecného vzorce V



ve kterém má Z výše uvedený význam.

Jako aminy obecného vzorce V se může použít například amoniak, methylamin, ethylamin, n-propylamin, izopropylamin, n-butylamin, sek-butylamin, izopentylamin, n-hexylamin, dimethylamin, diethylamin, dibutylamin, N-ethylbutylamin, β-hydroxyethylamin, β-hydroxypropylamin, gama-hydroxypropylamin, N-methylethanolamin, diethanolamin, 3-(2-hydroxyethylamino)-1-propanol, N-(2-hydroxyethyl)-anilin, hydroxylamin, hydrazin, N,N-dimethyl-p-fenylendiamin, dimethylaminomethylamin, diethylaminoethylamin, 2-ethylhexylaminoethylamin, stearylarninoethylamin, oleylarninoethylamin, dimethylaminopropylamin, diethylamino-propylamin, dibutylaminopropylamin, diethylaminobutylamin, dimethylaminoamylamin, diethylaminohexylamin, 1-diethylamino-4-aminopentan, piperidinomethylamin, piperidinoethylamin, piperidinopropylamin, pipekolinoethylamin, pipekolinopropylamin, imidazolopropylamin, morfolinoethylamin, morfolinopropylamin, piperazinoethylamin, 2-methoxyethylamin, 3-ethoxypropylamin, di-(2-methoxyethyl)-amin, cyklohexylamin, N-ethylcyklohexylamin, dicyklohexylamin, benzylamin, 2-fenylethylamin, 4-methoxyfenylethylamin, 1-methyl-3-fenylpropylamin, 2-(3,4-dimethoxyfenyl)-ethylamin, anilin, o-toluidin, p-toluidin, N-ethylanilin, 3-(cyklohexylamino)-propylamin, 2-(2-aminoethoxy)-ethanol, 2-(2-(3-aminopropoxy)-ethoxy)-ethanol, 3,3'-oxy-bis-(ethylenoxy)-bis-(propylamin), ethylendiamin, 1,2-propandiamin, 1,3-propandiamin, 2,2-dimethyl-1,3-propandiamin, izoforondiamin, diethylentriamin, triethylenetetramin, tetraethylenpentamin, pentaethylenhexamin, dipropylentriamin, N,N-bis-(3-amino-propyl)-methylamin, tripropylentetramin, 3-(2-aminoethyl)-aminopropylamin, N,N'-bis-(3-aminopropyl)-ethylendiamin, bis-(3-dimethylaminopropyl)-amin, 4,7-dioxadekan-1,10-diamin, 4,9-dioxadodekan-1,12-diamin, 5-amino-1,3,3-trimethylcyklohexanmethanamin nebo 40 1,4-bis-(3-aminopropoxy)-butan.

Chlorsulfonace se účelně provádí tak, že se kyselina chlorsulfonová použije ve čtyřnásobném až pětadvacetinásobném množství, vztaženo na diketopyrrolopyrrol a výhodně se přidá ještě jedno

až desetinásobné molární množství thionylchloridu, vztaženo na piketopyrrolopyrrol. Chlor-sulfonace se výhodně provádí při teplotě 0 až 100 °C, popřípadě za tlaku. Diketopyrrolopyrrol-sulfochlorid se účelně vysráží ve vodě a izoluje se.

- 5 Reakce sulfochloridu s aminem se provádí výhodně při teplotě v rozmezí 0 až 100 °C, obzvláště 0 až 70 °C. Molární poměr amin : sulfochlorid činí účelně 0,5 až 10 : 1, obzvláště 1 až 4 : 1.

Předmětem předloženého vynálezu je dále pigmentový přípravek, obsahující

- 10 a) alespoň jeden organický základní pigment a

- b) alespoň jeden pigmentový dispergátor obecného vzorce I.

Pod pojmem základní pigment se rozumí organické pigmenty nebo směsi organických pigmentů, které se mohou také vyskytovat jako obvyklé pigmentové přípravky. Vhodné základní pigmenty pro výrobu pigmentových přípravků podle předloženého vynálezu jsou například perylen-pigmenty, perinon-pigmenty, chinacridon-pigmenty, chinacridonchinon-pigmenty, anthra-chinon-pigmenty, anthanthron-pigmenty, benzimidazolon-pigmenty, disazokondenzační pigmenty, azopigmenty, indanthron-pigmenty, ftalocyanin-pigmenty, triarylcarbonium-pigmenty, dioxazin-pigmenty, aminoanthrachinon-pigmenty, diketopyrrolopyrrol-pigmenty, thioindigo-pigmenty, izoindolin-pigmenty, izoindolin-pigmenty, pyranthron-pigmenty, isoviolanthron-pigmenty, carbon black-pigmenty (saze) nebo jejich směsi.

Výhodné základní pigmenty ve smyslu předloženého vynálezu jsou například

- 25 C.I. Pigment Red 123 (C.I. No. 71145), C.I. Pigment Red 149 (C.I. No. 71137), C.I. Pigment Red 178 (C.I. No. 71 155), C.I. Pigment Red 179 (C.I. No. 71 130), C.I. Pigment Red 190 (C.I. 71 140), C.I. Pigment Red 224 (C.I. No. 71 127), C.I. Pigment Violet 29 (C.I. No. 71 129), C.I. Pigment Orange 43 (C.I. No. 71 105), C.I. Pigment Red 194 (C.I. No. 71 100), C.I. Pigment Violet 19 (C.I. No. 73 900), C.I. Pigment Red 122 (C.I. No. 73 195), C.I. Pigment Red 192, C.I. Pigment Red 202 (C.I. No. 73 907), C.I. Pigment Red 207, C.I. Pigment Red 209 (C.I. No. 73 905), C.I. Pigment Red 206 (C.I. No. 73 900/73 920), C.I. Pigment Orange 48 (C.I. No. 73 900/73 920), C.I. Pigment Orange 49 (C.I. No. 73 900/73 920), C.I. Pigment Orange 42, C.I. Pigment Yellow 147, C.I. Pigment Red 168 (C.I. No. 59 300), C.I. Pigment Yellow 120 (C.I. No. 11 783), C.I. Pigment Yellow 151 (C.I. No. 13 908), C.I. Pigment Brown 25 (C.I. No. 12 510), C.I. Pigment Violet 32 (C.I. No. 12 517), C.I. Pigment Orange 64; C.I. Pigment Brown 23 (C.I. No. 20 060), C.I. Pigment Red 166 (C.I. No. 20 730), C.I. Pigment Red 170 (C.I. No. 12 475), C.I. Pigment Orange 38 (C.I. No. 12 367), C.I. Pigment Red 188 (C.I. No. 12 467), C.I. Pigment Red 187 (C.I. No. 12 486), C.I. Pigment Orange 34 (C.I. No. 21 115), C.I. Pigment Orange 13 (C.I. No. 21 110), C.I. Pigment Red 9 (C.I. No. 12 460), C.I. Pigment Red 2 (C.I. No. 12 310), C.I. Pigment Red 112 (C.I. No. 12 340), C.I. Pigment Red 7 (C.I. No. 12 420), C.I. Pigment Red 210 (C.I. No. 12 477), C.I. Pigment Red 12 (C.I. No. 12 385), C.I. Pigment Blue 60 (C.I. No. 69 800), C.I. Pigment Green 7 (C.I. No. 74 260), C.I. Pigment Green 35 (C.I. NO. 74 265); C.I. Pigment Blue 15 : 1, 15 : 2, 15 : 3, 15 : 4, 15 : 6 a (C.I. No. 74 160); C.I. Pigment Blue 56 (C.I. No. 42 800), C.I. Pigment Blue 61 (C.I. No. 42 765 : 1), C.I. Pigment Violet 23 (C.I. No. 51 319), C.I. Pigment Violet 37 (C.I. No. 51 345), C.I. Pigment Red 177 (C.I. No. 65 300), C.I. Pigment Red 254 (C.I. No. 56 110), C.I. Pigment Red 255 (C.I. No. 56 1050), C.I. Pigment Red 264, C.I. Pigment Red 270, C.I. Pigment Red 272 (C. I. No. 56 1150), C.I. Pigment Red 71, C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pigment Red 88 (C. I. No. 73 312).

Pigmentové přípravky podle předloženého vynálezu mohou obsahovat vedle základního pigmentu a) a pigmentového dispergátora b) ještě další obvyklé přísady, jako jsou například plnidla, regulační prostředky, povrchově aktivní činidla, pryskyřice, odpěňovadla, protiprašné prostředky,

nastavovadla, barviva pro nuancování, konservační činidla, zpomalovače sušení nebo aditiva pro řízení rheologie.

Výhodné pigmentové přípravky ve smyslu předloženého vynálezu sestávají v podstatě z

- 5      a) 50 až 99,5 % hmotnostních, výhodně 60 až 98,8 % hmotnostních, alespoň jednoho základního pigmentu a),
- 10     b) 0,5 až 20 % hmotnostních, výhodně 1 až 15 % hmotnostních, alespoň jednoho, výhodně jednoho nebo dvou, pigmentových dispergátorů b) obecného vzorce I,
- 15     c) 0 až 20 % hmotnostních, výhodně 0,1 až 15 % hmotnostních povrchově aktivních činidel a
- 15     d) 0 až 20 % hmotnostních, výhodně 0,1 až 10 % hmotnostních, dalších obvyklých přísad, přičemž podíly odpovídajících komponent se vztahují na celkovou hmotnost přípravku (100 % hmotnostních).

Jako povrchově aktivní činidla c) přicházejí v úvahu anionické nebo anionaktivní, kationické nebo kationaktivní nebo neionogenní látky nebo jejich směsi.

Jako anionaktivní látky přicházejí například v úvahu tauridy mastných kyselin, N-methyltauridy mastných kyselin, izothionáty mastných kyselin, alkylfenylsulfonáty, alkylnaftalensulfonáty, alkylfenolpolyglykolethersulfáty, polyglykolethersulfáty mastných alkoholů; mastné kyseliny, například kyselina palmitová, kyselina stearová a kyselina olejová; polyglykolestersulfáty amidů mastných kyselin; alkylsulfosukcináty; poloestery kyseliny alkenyljantarové, polyglykolether-sulfosukcináty mastných alkoholů, alkansulfonáty, glutamáty mastných kyselin, alkylsulfosukcináty, sarkosidy mastných kyselin; mýdla, například soli mastných kyselin, naftenových kyselin a pryskyřičných kyselin, například kyseliny abietové, s alkalickými kovy v alkaliích rozpustné pryskyřice, například kolofoniem modifikované maleinátové pryskyřice a kondenzační produkty na bázi kyanurchloridu, taurinu, N,N-diakylaminoalkylaminu, jako je například N,N-diethylaminopropylamin a p-fenylendiaminu; výhodná jsou pryskyřičná mýdla, to znamená soli pryskyřičných kyselin s alkalickými kovy.

35    Jako kationaktivní látky přicházející v úvahu například kvartérní amoniové soli, oxalkyláty mastných aminů, oxalkylované polyaminy, polyglykolethery mastných aminů, mastné aminy, od mastných aminů nebo mastných alkoholů odvozené diaminy a polyaminy a jejich oxaláty; od mastných kyselin odvozené imidazoliny a soli těchto kationaktivních láttek.

40    Jako neionogenní látky přicházejí v úvahu například aminoxidy, polyglykolethery mastných alkoholů, polyglykolestery mastných kyselin, betainy, jako jsou N-propyl-betainy amidů mastných kyselin, estery kyseliny fosforečné a mastných alkoholů nebo polyglykoletherů mastných alkoholů, ethoxyláty amidů mastných kyselin, adukty alkylenoxidu a mastných alkoholů a alkylfenolpolyglykolethery.

45    U pigmentových přípravků podle předloženého vynálezu se jedná zpravidla o pevné systémy se sypkou, práškovitou povahou nebo o granuláty.

Podle předloženého vynálezu dosažitelný dispergační efekt spočívá pravděpodobně v modifikaci povrchové struktury základních pigmentů pomocí pigmentového dispergátoru b). Tak je v řadě případů účinnost pigmentového dispergátoru b) a kvalita s ním vyrobeného pigmentového přípravku závislá na okamžiku přídavku tohoto pigmentového dispergátoru b) při procesu výroby základního pigmentu. Když se používá více než jednoho pigmentového dispergátoru b), tak se mohou přidávat současně nebo v různých okamžicích, nebo se mohou před přídavkem smísit.

Účinnost pigmentového dispergátoru b) může také záviset na jeho velikosti částic a tvaru částic, jakož i na objemu potahovaného povrchu pigmentu. Může být výhodné přidávat pigmentový dispergátor b) do základního pigmentu teprve v nadějném aplikačním médiu. Odpovídající optimální koncentrace pigmentového dispergátoru b) se musí zjistit předběžnými orientačními pokusy, neboť zlepšení vlastností základního pigmentu není vždy lineární s množstvím pigmentového dispergátoru.

Pigmentové přípravky podle předloženého vynálezu mohou být směsi jednoho nebo více, výhodně jednoho nebo dvou, základních pigmentů s jedním nebo více, výhodně jedním nebo dvěma, pigmentovými dispergátory b).

Předmětem předloženého vynálezu je dále způsob výroby pigmentového přípravku podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se smísí pigmentový dispergátor nebo pigmentové dispergátory b) se základním pigmentem nebo základními pigmenty, nebo se v libovolném okamžiku svého procesu výroby nechají navzájem působit.

Proces výroby organického pigmentu zahrnuje jeho syntézu, popřípadě jemné rozmělnění, například mletím nebo přesrážením, popřípadě finišování, jakož i izolaci ve formě filtračního koláče nebo jako sušeného granulátu nebo prášku. Například se může pigmentový granulátor b) přidávat před nebo během syntézy pigmentu, bezprostředně před nebo během procesu jemného rozmělnění nebo následujícího finišování. Při tom se mohou teploty pohybovat například v rozmezí 0 až 200 °C. Samozřejmě se může pigmentový dispergátor b) přidávat také v dílčích porcích v různých okamžicích výroby.

Přídavek pigmentového dispergátoru b) v rámci procesu jemného rozmělenování se provádí například před nebo během suchého mletí surového pigmentu s nebo bez dodatečných pomocných prostředků pro mletí na kolovém mlýnu nebo vibračním mlýnu, nebo před nebo během mokrého mletí surového pigmentu ve vodném, vodno-organickém nebo organickém mlecím médiu, například v perlovém mlýně.

Rovněž se osvědčil přídavek pigmentového dispergátoru b) před nebo po finišování základního pigmentu ve vodném, vodno-alkalickém, vodno-organickém nebo organickém médiu. Pigmentový dispergátor b) se může také přidat do vlhkého filtračního koláče před sušením a zpracovat, přičemž pigmentový dispergátor b) sám se může rovněž vyskytovat ve formě filtračního koláče. Je dále možné provádět mísení za sucha prášků nebo granulátů pigmentového dispergátoru b) s práškem nebo granulátem jednoho nebo více základních pigmentů, nebo dosáhnout smísení mletím nebo rozmělenováním na prach komponent a) a b).

Pigmentové přípravky podle předloženého vynálezu se vyznačují významnými kolorickými a rheologickými vlastnostmi, obzvláště výbornou rheologií, vysokou flokulační stabilitou, vysokou transparentností, lehkou dispergovatelností, vysokou barvitostí, bezvadnou stálostí při přelakování a vůči rozpouštědlům, jakož i velmi dobrou odolností vůči působení povětrnosti. Jsou vhodné pro použití jak v rozpouštědla obsahujících systémech, tak také ve vodních systémech.

Pigmentové systémy, vyrobené podle předloženého vynálezu, se dají použít pro pigmentování vysokomolekulárních organických materiálů přírodního nebo syntetického původu, například plastů, pryskyřic, lakuů, nátěrových barev, elektrofotografických tonerů a vývojek, jakož i inkoustů a tiskových barev.

Vysokomolekulární organické materiály, které se mohou pigmentovat uvedenými pigmentovými přípravky, jsou například ethery a estery celulózy, jako je ethylcelulóza, nitrocelulóza, acetát celulózy nebo butyrát celulózy, přírodní pryskyřice nebo umělé pryskyřice, jako jsou polymerační pryskyřice nebo kondenzační pryskyřice, obzvláště močovinoformaldehydové a melamin-formaldehydové pryskyřice, alkydové pryskyřice, akrylové pryskyřice, fenoplasty, polykarbonáty, polyolefiny, jako je polystyren, polyvinylchlorid, polyethylen, polypropylen, polyakrylo-

nitril, estery kyseliny polyakrylové, polyamidy, polyurethany nebo polyestery, guma, kasein, silikon a silikonové pryskyřice, jednotlivě nebo ve směsích.

Při tom nehraje žádnou roli, zda se uvažované vysokomolekulární organické sloučeniny vyskytují 5 jako plastické hmota, taveniny nebo ve formě zvlákňovacích roztoků, laky, nátěrové hmota nebo tiskové barvy. Vždy podle účelu použití se ukazuje jako výhodné využívat podle předloženého vynálezu získané pigmentové přípravky jako směsi nebo ve formě preparátů nebo disperzí. Vztaženo na pigmentované, vysokomolekulární organické materiály, používají se pigmentové přípravky podle předloženého vynálezu v množství 0,05 až 30 % hmotnostních, výhodně 0,1 až 10 15 % hmotnostních.

Pigmentové přípravky podle předloženého vynálezu jsou vhodné také jako barviva v elektrofotografických tonerech a vývojkách, jako jsou například jednokomponentní nebo dvoukomponentní práškové tonery (zvané také jako jednokomponentní nebo dvoukomponentní vývojky), magnetotonery, kapalné tonery, polymerační tonery, jakož i speciální tonery (lit.: L. B. Schein, „Electrophotography and Development Physics“; Springer Series in Electrophysics 14, Springer Verlag, 2<sup>nd</sup> edition, 1992).

Typická tonerová pojiva jsou polymeracní, polyadiční a polykondenzační pryskyřice, jako jsou 20 styrenové, styrenakrylátové, styrenbutadienové, akrylátové, polyesterové a fenol–epoxidové pryskyřice, polysulfony a polyurethany, jednotlivě nebo v kombinacích, jakož i polyethylen a polypropylen, které mohou obsahovat ještě další obsahové látky, jako jsou prostředky pro řízení náboje, vosky nebo pomocné látky pro zlepšení tekutosti, nebo se dodatečně těmito přísadami modifikují.

Dále jsou pigmentové přípravky podle předloženého vynálezu vhodné jako barviva v prášcích a práškových lacích, obzvláště v triboelektricky nebo elektrokineticky stříkacích práškových lacích, které nacházejí použití pro potahování povrchů předmětu například z kovů, dřeva, plastů, skla, keramiky, betonu, textilních materiálů, papíru nebo kaučuku (J. F. Hughes, „Electrostatics Powder Coating“ Research Studies, John Wiley & Sons, 1984).

Jako pryskyřice práškových laků se typicky používají epoxidové pryskyřice, karboxylové a hydroxylové skupiny obsahující polyesterové pryskyřice, polyurethanové pryskyřice a akrylové pryskyřice společně s obvyklými tužidly. Použití nacházejí také kombinace pryskyřic. Tak se například často používají epoxidové pryskyřice v kombinaci s karboxylové a hydroxylové skupinami obsahujícími polyesterovými pryskyřicemi. Typické tužidlové komponenty jsou (v závislosti na pryskyřičném systému) například anhydrydy kyselin, imidazoly, jakož i dikyandiamid, jakož i jeho odvozeniny, chráněné izokyanáty, bisacylurethany, fenolové a melaminové pryskyřice, triglycidylizokyanuráty, oxazoliny a dikarboxylové kyseliny.

Kromě uvedeného jsou pigmentové přípravky podle předloženého vynálezu vhodné jako barviva v Ink–Jet inkoustech na vodné a nevodné bázi, jakož i v takových inkoustech, které pracují hot–melt–způsobem.

Také jsou pigmentové přípravky podle předloženého vynálezu vhodné dále jako barviva pro barevné filtry jak pro aditivní, tak také pro subtraktivní tvorbu barvy.

Je také možné přidávat pigmentový dispergátor b) do základního pigmentu teprve v aplikačním médiu nebo naopak. Předmětem předloženého vynálezu jsou tedy také pigmentové preparáty, sestávající v podstatě z jednoho nebo více organických základních pigmentů a), jednoho nebo více pigmentových dispergátorů b), řečeného vysokomolekulárního organického materiálu, obzvláště laku, popřípadě povrchově aktivního činidla a/nebo dalších obvyklých přísad. Celkové množství základního pigmentu plus pigmentového dispergátoru b) je například 0,05 až 30 % hmotnostních, výhodně 0,1 až 15 % hmotnostních, vztaženo na celkovou hmotnost pigmentového preparátu.

Pro posouzení vlastností pigmentových přípravků se z velkého počtu známých lakov volí aromáty obsahující lak z alkydmelaminové pryskyřice (AM) na bázi středně olejovité alkydové pryskyřice a butanolem etherifikované melaminové pryskyřice, polyesterový lak (PE) na bázi acetobutyruatu celulózy a melaminové pryskyřice, High-Solid vypalovací lak z akrylátové pryskyřice na bázi nevodné disperze (HS) a vodný lak na bázi polyurethanu (PUR).

Stanovení barvitosti a barevného tónu se provádí podle DIN 55986. Rheologie rozemletého materiálu po dispergaci (Millbase-Rheologie) se hodnotí vizuálně na základě pětistupňové škály:

- 10 5 řídký
- 4 tekutý
- 3 hustý
- 2 lehce sedimentující
- 15 1 sedimentovaný.


Po zředění rozemletého materiálu na konečnou koncentraci pigmentu se posoudí viskozita pomocí viskozitní špachtle podle Rossmanna, typ 301 firmy Erichsen.

- 20 20 Měření lesku se provádí na foliových nálevech pod úhlem 20° podle DIN 67530 (ASTMD 523) pomocí „multigloss“-přístroje pro měření lesku firmy Byk-Mallinckrodt. Stanovení stálosti vůči přelakování se provádí podle DIN 53221.

#### 25 Příklady provedení vynálezu

V následujících příkladech provedení značí díly vždy hmotnostní díly a procenta vždy % hmotnostní.

#### 30 Příklad 1a



Ve čtyřhrdlé baňce se předloží 250 dílů kyseliny chlorsulfonové a přidá se a rozpustí 25 dílů 1,4-diketo-3,6-di-(4-bifenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrolu tak, aby se neprekročila teplota 25 °C. Potom se v průběhu 15 minut přikape 19,64 dílů thionylchloridu a míchá se po dobu 15 minut. Získaný roztok se potom v průběhu 15 minut přikape do 1000 dílů ledové vody, vyrobené ze 333 dílů ledu a 667 dílů vody. Vysrážený sulfochlorid se odfiltruje a promyje se 750 díly studené vody. Do čtyřhrdlé baňky se předloží 70 dílů ledu, 70 dílů vody a 15,3 dílů 3-dimethylamino-1-propylaminu a při teplotě v rozmezí 0 až 5 °C se přidá filtrační koláč sulfochloridu. Směs se míchá po dobu jedné hodiny při teplotě v rozmezí 0 až 5 °C, ve 30 minutách se zahřeje na teplotu 25 °C, míchá se při této teplotě po dobu 30 minut, ve 30 minutách se zahřeje na teplotu 50 °C, při této teplotě se míchá po dobu 30 minut, ve 30 minutách se zahřeje na teplotu 70 °C a při této teplotě se míchá po dobu 30 minut. Produkt se odfiltruje, promyje se vodou a při teplotě 80 °C se suší v horkovzdušné sušárně. Získá se takto 39,9 dílů pigmentového dispergátoru.

45 Z intenzity <sup>1</sup>H-NMR signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,6.

<sup>1</sup>H-NMR (D<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>): δ 7,8; 7,5; 5,9; 3,1; 2,7; 2,5; 1,8 ppm.


## Příklad 1b

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce X, vyrobeného podle příkladu 1a.

5

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky. Měření lesku dává hodnotu 65. Metalisové povlaky jsou barvivé a brillantní.

## 10 Příklad 2a



Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amín použije 21,63 dílů N-(3-aminopropyl)-morpholinu. Získá se takto 42,1 dílů pigmentového dispergátoru.

15  $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 3,9; 3,6; 3,1; 2,8; 1,8 ppm.


Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,7.

## 20 Příklad 2b

30 dílů komerčního pigmentu (C. I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XI, vyrobeného podle příkladu 2a.

25 Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky. Viskozita činí 2,6 s. Měření lesku dává hodnotu 75. Metalisové povlaky jsou barvivé a brillantní.

## Příklad 3a



30

Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amín použije 19,38 dílů N-(2-aminoethyl)-piperazinu. Získá se takto 39,3 dílů pigmentového dispergátoru.

35  $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  8,7; 7,6; 3,6; 3,1 ppm.

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,0.

## Příklad 3b


30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XII, vyrobeného podle příkladu 3a.

5

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky.

## Příklad 4a

10



Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amín použije 3-(methylamino)-propylaminu. Získá se takto 36,1 dílů pigmentového dispergátoru.

15

$^1\text{H-NMR}$  ( $D_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 3,2; 2,8; 2,6; 2,4; 1,9; 1,8 ppm.

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,2.

20


## Příklad 4b

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XIII, vyrobeného podle příkladu 4a.

25

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky.

## Příklad 5a



30

Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amín použije 15,62 dílů N-(2-aminoethyl)-ethanolaminu. Získá se takto 37,5 dílů pigmentového dispergátoru.

$^1\text{H-NMR}$  ( $D_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 4,2; 4,1; 3,2; 3,1 ppm.

35

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,2.


## Příklad 5b

40

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XIV, vyrobeného podle příkladu 5a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky.

## Příklad 6a



Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amín použije 28,5 dílů 5 3-(dibutylamino)-1-propylaminu. Získá se takto 47,4 dílů pigmentového dispergátoru.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 3,1; 2,7; 2,6; 1,7; 0,9; 0,5 ppm.

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,9.

10

## Příklad 6b

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanismy smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky. Rheologie je hodnocena 4 až 5 a viskozita činí 1,1 s. Měření lesku dává hodnotu 75. Metalisové povlaky jsou barvivé a brilantní.

20

Bez přípravku pigmentového dispergátoru jsou HS-povlaky barevně slabší a podstatně krytější. Rheologie je hodnocena 3 a viskozita činí 16,5 s. Měření lesku dává hodnotu 52. Metalisové povlaky jsou zřetelně barevně slabší a méně brilantní.


25

Povlaky v PE laku jsou transparentní a barvivé. Měření lesku dává hodnotu 82. Metalisové povlaky jsou barvivé a brilantní.

30

Bez přídavku pigmentového dispergátoru jsou PE-povlaky barevně slabší a podstatně krytější a tak matné, že lesk není měřitelný. Metalisové povlaky jsou zřetelně barevně slabší a méně brilantní.

## Příklad 7a



35

Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amín použije 15,77 dílů 2-(aminoethoxy)-ethanolu. Získá se takto 40,5 dílů pigmentového dispergátoru.

40

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 4,1; 3,5; 3,3; 2,9 ppm.

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,6.


## Příklad 7b

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XVI, vyrobeného podle příkladu 7a.

5

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky.

## Příklad 8a



10

Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amin použije 13,78 dílů 2-amino-1-butanolu. Získá se takto 36,6 dílů pigmentového dispergátoru.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 4,3; 4,1; 3,7; 1,5; 0,6 ppm.

15

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,4.

## Příklad 8b


20

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XVII, vyrobeného podle příkladu 8a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky.

25

## Příklad 9a



30

Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amin použije 21,33 dílů 1-(3-aminopropyl)-2-pyrrolidonu. Získá se takto 42,2 dílů pigmentového dispergátoru.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 3,4; 3,2; 2,9; 2,7; 1,8; 1,7 ppm.

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,6.

35


## Příklad 9b

40

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XVIII, vyrobeného podle příkladu 9a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky.

5 Příklad 10a



Postupuje se stejně, jako je popsáno v příkladě 1a, kromě toho, že se jako amín použije 19,54 dílů diethylaminopropylaminu. Získá se takto 41,3 dílů pigmentového dispergátoru.

- 10  $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 3,1; 2,7; 1,7; 0,8 ppm.

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,7. Odolnost dispergátoru vůči rozpouštědlům je velmi dobrá.

15 Příklad 10b

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XIX, vyrobeného podle příkladu 10a.

- 20 Získá se takto pigmentový přípravek, jehož odolnost vůči rozpouštědlům je velmi dobrá a který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky. Rheologie je hodnocena 4 až 5 a viskozita činí 1,8 s. Měření lesku dává hodnotu 71. Metalisové povlaky jsou barvivé a brilantní.

- 25 Bez přídavku pigmentového dispergátoru jsou HS-povlaky barevně slabší a podstatně krytější. Rheologie je hodnocena 4 až 5 a viskozita činí 1,8 s. Měření lesku dává hodnotu 71. Metalisové povlaky jsou barvivé a brilantní.

- 30 Bez přídavku pigmentového dispergátoru jsou HS-povlaky barevně slabší a podstatně krytější. Rheologie je hodnocena 3 a viskozita je tak vysoká, že viskozitní špachtlí není měřitelná. Také lesk není vlivem silné flokulace měřitelný. Metalisové povlaky jsou zřetelně barevně slabší a méně brilantní.

- 35 Povlaky v PE laku jsou transparentní a barvivé. Měření lesku dává hodnotu 33. Metalisové povlaky jsou barvivé a brilantní.

- Bez přídavku pigmentového dispergátoru jsou PE-povlaky barevně slabší a podstatně krytější a tak matné, že lesk není měřitelný. Metalisové povlaky jsou zřetelně barevně slabší a méně brilantní.


- 40 Povlaky v AM laku jsou transparentní a barvivé. Měření lesku dává hodnotu 89. Viskozita činí 5,4 s.

- 45 Bez přídavku pigmentového dispergátoru jsou AM-povlaky barevně slabší a podstatně krytější a tak matné, že lesk není měřitelný. Viskozita je tak vysoká, že viskozitní špachtlí není měřitelná.

## Příklad 10c

28,5 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí s 1,5 díly pigmentového dispergátoru vzorce XIX, vyrobeného podle příkladu 10a. Odolnost vůči rozpouštědlům  
5 pigmentového přípravku je velmi dobrá.

Příklad 11a (srovnávací příklad A, pigmentový dispergátor vzorce XX podle JP-H3-26767,  
příklad 1)



10

Pigmentový dispergátor vzorce XX se vyrobí způsobem, popsaným v JP-H3-26767, příklad 1.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  8,0; 7,9; 7,8; 7,7; 3,1; 2,7; 1,7; 0,8 ppm.

15 Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,2. Odolnost dispergátoru vůči rozpouštědlům je nedostatečná. Ve srovnání s odolností vůči rozpouštědlům pigmentového dispergátoru vzorce XIX, vyrobeného podle příkladu 10a, je podstatně horší a je tedy zřetelně pod-  
řadnější.

20

Příklad 11b (srovnávací příklad B, pigmentový přípravek s pigmentovým dispergátorem z  
JP-H3-26767, příklad 1)

25 28,5 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí s 1,5 díly pigmentového dispergátoru vzorce XX, vyrobeného podle příkladu 11a.

Odolnost vůči rozpouštědlům je nedostatečná. Ve srovnání s odolností vůči rozpouštědlům pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 10c, je podstatně horší a je tedy zřetelně pod-  
řadnější.

30

Příklad 12a (PE-lak)

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 10c, se provede v PE-laku lakování. Odolnost vůči přelakování je bezvadná, „krvácení“ není patrné.

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 11b, se provede v PE-laku lakování. Odolnost vůči přelakování je nedostatečná, je patrné silné „krvácení“.

## Příklad 12b (PUR-lak)

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 10c, se provede v PUR-laku lakování. Odolnost vůči přelakování je bezvadná, „krvácení“ není patrné.

5

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 11b, se provede v PUR-laku lakování. Odolnost vůči přelakování je neakceptovatelná, je patrné velmi silné „krvácení“.

## 10 Příklad 13a (srovnávací příklad C: pigmentový dispergátor vzorce XX podle příkladu 10a)

Pigmentový dispergátor vzorce XX se vyrobí podle příkladu 10a s jediným rozdílem, totiž se namísto 25 dílů 1,4-diketo-3,6-di-(4-bifenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrolu použije 16,4 dílů 1,4-diketo-3,6-difenylpyrrolo[3,4-c]pyrrolu. Získá se takto 17,2 dílů pigmentového dispergátoru.

15

<sup>1</sup>H-NMR (D<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>): δ 8,0; 7,9; 7,8; 7,7; 3,1; 2,7; 1,7; 0,8 ppm.

20

Z intenzity <sup>1</sup>H-NMR signálů se vypočte substituční stupeň s asi 0,12. Odolnost pigmentového dispergátoru vůči rozpouštědlům je nedostatečná. Ve srovnání s odolností vůči rozpouštědlům pigmentového dispergátoru vzorce XIX, vyrobeného podle příkladu 10a, je podstatně horší a je tedy zřetelně podřadnější.

25

## Příklad 13b (srovnávací příklad D, pigmentový přípravek s pigmentovým dispergátorem vzorce XX z příkladu 13a)

30 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 3 díly pigmentového dispergátoru vzorce XX, vyrobeného podle příkladu 13a.

30

Odolnost vůči rozpouštědlům je nedostatečná. Ve srovnání s odolností vůči rozpouštědlům pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 10b, je podstatně horší a je tedy zřetelně podřadnější.

35

## Příklad 14a (PE-lak)

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 10b, se provede v PE-laku lakování. Povlak je transparentní a barvivý, měření lesku dává hodnotu 33. Metalisový povlak je barvivý a brilantní. Odolnost vůči přelakování je bezvadná, „krvácení“ není patrné.

40

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 13b, se provede v PE-laku lakování. Povlak je ve srovnání s výše uvedeným povlakem zřetelně krytější, podstatně barevně slabší, lesk není v důsledku silné flokulace měřitelný a metalizované povlaky jsou podstatně barevně slabší a bledší. Odolnost vůči přelakování je nedostatečná, je patrné silné „krvácení“.

45

## Příklad 14b (PUR-lak)

50

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 10b, se provede v PUR-laku lakování. Odolnost vůči přelakování je bezvadná, „krvácení“ není patrné.

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 13b, se provede v PUR-laku lakování. Odolnost vůči přelakování je neakceptovatelná, je patrné velmi silné „krvácení“.

15 Příklad 14c (HS–lak)

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 10b, se provede v HS–laku lakování. Povlak je transparentní a barvivý. Rheologie je hodnocena 4 až 5 a viskozita činí 1,8 s.  
 5 Měření lesku dává hodnotu 71. Metalizovaný povlak je barvivý a brilantní. Odolnost vůči přelakování je bezvadná.

Za použití pigmentového přípravku, vyrobeného podle příkladu 13b, se provede v HS–laku lakování. Povlak má ve srovnání s výše uvedeným povlakem zřetelně slabší barvivost. Rheologie je  
 10 hodnocena pouze 3 a viskozita je zvýšena na 3,0 s. Měření lesku dává hodnotu pouze 43. Metalizovaný povlak je podstatně slaběji barvivý a bledý. Zkouška odolnosti vůči přelakování vykazuje značné „krvácení“.

15 Příklad 15

20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 177) se mechanicky smísí s 1 dílem pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.

20 Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS–laku poskytuje povlaky, které jsou ve srovnání s povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 177) transparentnější, lesklejší a podstatně barvivější, voltonové povlaky nezpracovaného komerčního povlaku (C.I. Pigment Red 177) vykazují závoj. Metalizované povlaky pigmentového přípravku jsou podstatně čistší a světlejší než metalizované povlaky nezpracovaného komerčního povlaku (C.I. Pigment Red 177)  
 25

V PE–laku jsou povlaky pigmentového přípravku transparentnější, podstatně barvivější a lesklejší a metalizované povlaky jsou podstatně barvivější a brilantnější než odpovídající povlaky nezpracovaného komerčního povlaku (C.I. Pigment Red 177)

30

Příklad 16

20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Brown 25) se mechanicky smísí s 1 dílem pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.  
 35

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS–laku poskytuje povlaky, které jsou ve srovnání s povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C. I. Pigment Brown 25) barvivější. Metalizované povlaky pigmentového přípravku jsou barvivější a brilantnější.  
 40

Příklad 17

20 dílů komerčního pigmentu (C. I. Pigment Violet 23) se mechanicky smísí s 1 dílem pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.  
 45

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS–laku poskytuje povlaky, které jsou ve srovnání s povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Violet 23) transparentnější, barvivější a podstatně červenější. Metalizované povlaky pigmentového přípravku jsou barvivější, brilantnější a podstatně červenější než metalizované povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Violet 23).  
 50

V PE–laku jsou pigmentové přípravky transparentnější, barvivější a zřetelně červenější, metalizované povlaky jsou barvivější a červenější než odpovídající povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Violet 23).  
 55

### Příklad 18

20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Violet 19, β-fáze) se mechanicky smísí s 1 dílem pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.

- 5 Získá se takto pigmentový přípravek, který v PE-laku poskytuje povlaky, které jsou ve srovnání s povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Violet 19, β-fáze) transparentnější, barvivější a čistší. Metalizované povlaky pigmentového přípravku jsou podstatně barvivější a brilantnější než metalizované povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment  
10 Violet 19, β-fáze).

### Příklad 19

- 15 20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Blue 15:1) se mechanicky smísí s 1 dílem pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje povlaky, které jsou ve srovnání s povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Blue 15:1) transparentnější, barvivější a lesklejší. Metalizované povlaky pigmentového přípravku jsou barvivější a brilantnější než metalizované povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Blue 15:1).

- 25 V PE-laku jsou povlaky pigmentového přípravku transparentnější, metalizované povlaky jsou barvivější a brilantnější než odpovídající povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Blue 15:1).

### Příklad 20

- 30 20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Blue 60) se mechanicky smísí s 1 dílem pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje povlaky, které jsou barvivé a transparentní a metalizované povlaky jsou barvivé a brilantní.

35

### Příklad 21

- 40 20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 179) se mechanicky smísí s 1 dílem pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje povlaky, které jsou ve srovnání s povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 179) transparentnější, barvivější a lesklejší. Metalizované povlaky pigmentového přípravku jsou barvivější a brilantnější než metalizované povlaky nezpracovaného komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 179).

### Příklad 22

- 50 20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 202) se mechanicky smísí s 1 dílem pigmentového dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje povlaky, které jsou transparentní a barvivé. Metalizované povlaky pigmentového přípravku jsou barvivé a brilantní.


55

## Příklad 23

Předloží se 298,7 g terc.-amylalkoholu a přidá se 20,0 g sodíku, načež se směs zahřeje a tak dlouho se míchá, dokud všechn sodík nezreaguje. Po ochlazení na teplotu 80 °C se přidá 57,8 g p-chlorbenzonitrilu, směs se zahřeje na teplotu 98 až 100 °C a v průběhu 2 hodin se přikape 62,7 g diizopropylesteru kyseliny jantarové. Reakční směs se potom míchá za varu po dobu 3 hodin a 45 minut. Po ochlazení na teplotu 95 °C se přidají 3 g dispergátoru vzorce XV, vyrobeného podle příkladu 6a, směs se opět zahřeje k varu a za varu se míchá po dobu 15 minut. Reakční suspenze se potom ochladí na teplotu 80 °C a za míchání se vlije do 450 g vody o teplotě 80 °C. Tato směs se zahřeje k varu a za varu se míchá po dobu 4 hodin a 45 minut, načež se destilací s vodní parou odstraní alkohol. Suspenze pigmentu se přefiltruje, promyje se horkou vodou do nepřítomnosti solí a při teplotě 80 °C se ve vakuu usuší. Získá se takto 72,2 g pigmentového přípravku. Tento pigmentový přípravek poskytuje v HS-laku transparentní a barvivé povlaky, rheologie je hodnocena 5, měření lesku dává hodnotu 67.

15

## Příklad 24a



Do čtyřhrdlé baňky se předloží 250 dílů kyseliny chlorsulfonové a 25 dílů 1,4-diketo-3,6-di-(4-bifenyl)-pyrrolo[3,4-c]pyrrolu se přidá a rozpustí tak, aby se nepřestoupila teplota 25 °C. Potom se v průběhu 15 minut přikape 19,64 dílů thionylchloridu a míchá se po dobu 15 minut. Roztok se potom v průběhu 15 minut přikape do 1000 dílů ledové vody ze 333 dílů ledu a 667 dílů vody. Vysrážený sulfochlorid se odfiltruje a promyje se 750 díly studené vody. Ve čtyřhrdlé baňce se předloží 70 dílů ledu, 70 dílů vody a 23,4 dílů N-cyklohexyl-1,3-propandiaminu a při teplotě 0 až 5 °C se přidá filtrační koláč sulfochloridu. Směs se míchá po dobu jedné hodiny při teplotě v rozmezí 0 až 5 °C, ve 30 minutách se zahřeje na teplotu 25 °C, při této teplotě se míchá po dobu 30 minut, ve 30 minutách se zahřeje na teplotu 50 °C, při této teplotě se míchá po dobu 30 minut, ve 30 minutách se zahřeje na teplotu 70 °C a při této teplotě se míchá po dobu 30 minut. Produkt se potom odfiltruje a promyje se vodou. Filtrační koláč se suspenduje v 782 dílech vody a hodnota pH se upraví malým množstvím hydroxidu sodného na 8,6. Přes suspenzi se vede a kondenzuje vodní pára tak dlouho, až se získá asi 860 dílů destilátu. Produkt se odfiltruje, promyje se vodou a suší se v horkovzdušné sušárně při teplotě 80 °C. Získá se takto 43,7 dílů pigmentového dispergátoru.

35  $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 5,5; 3,1; 2,7; 1,7; 1,6; 1,4; 1,2; 0,9; 0,7 ppm.

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,5.

## 40 Příklad 24b

20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 2 díly pigmentového dispergátoru vzorce XXI, vyrobeného podle příkladu 24a.

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky. Viskozita činí 2,5 s. Měření lesku dává hodnotu 78. Metalizované povlaky jsou barvivé a brillantní.

5


## Příklad 25a

Postupuje se stejně, jako je uvedeno v příkladě 24a, pouze se jako amin použije 22,3 dílů 2-(diizopropylamino)-ethylaminu. Získá se takto 40,2 dílů pigmentového dispergátoru.

10

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,5.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,7; 7,6; 5,5; 3,3; 3,0; 0,9 ppm.



15

## Příklad 25b


20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 2 díly pigmentového dispergátoru vzorce XXII, vyrobeného podle příkladu 25a.

20

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky. Viskozita činí 1,5 s. Měření lesku dává hodnotu 80. Metalizované povlaky jsou barvivé a brillantní.

25

## Příklad 26a



30

Postupuje se stejně jako je uvedeno v příkladě 24a, pouze se jako amin použije 24,5 dílů 2-amino-5-diethylaminopentanu. Filtrační koláč se suspenduje v 796 dílech vody a hodnota pH se upraví malým množstvím hydroxidu sodného na 8,7. Přes suspenzi se vede a kondenzuje vodní pára tak dlouho, až se získá asi 870 dílů destilátu. Produkt se odfiltruje, promyje se vodou a suší se v horkovzdušné sušárně při teplotě 80 °C. Získá se takto 41,6 dílů pigmentového dispergátoru.

35

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 5,4; 3,7; 2,7; 2,6; 1,5; 1,3; 1,0; 0,8 ppm.

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 1,7.

## Příklad 26b


20 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 2 díly pigmentového dispergátoru vzorce XXIII, vyrobeného podle příkladu 26a.

5

Získá se takto pigmentový přípravek, který v HS-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky. Viskozita činí 1,5 s. Měření lesku dává hodnotu 78. Metalizované povlaky jsou barvivé a brilantní.

10

## Příklad 27a



Postupuje se stejně, jako je uvedeno v příkladě 10a, pouze se namísto 19,54 dílů použije pouze 7,16 dílů diethylaminopropylaminu.

15

Získá se takto 36,7 g pigmentového dispergátoru.

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{D}_2\text{SO}_4$ ):  $\delta$  7,8; 7,6; 3,1; 2,7; 1,7; 0,8 ppm.

20

Z intenzity  $^1\text{H-NMR}$  signálů se vypočte substituční stupeň s asi 0,8; z toho vyplývá substituční stupeň n asi 0,9.

25

## Příklad 27b

25

40 dílů komerčního pigmentu (C.I. Pigment Red 264) se mechanicky smísí se 4 díly pigmentového dispergátoru vzorce XXIV, vyrobeného podle příkladu 27a. Odolnost vůči rozpouštědlům pigmentového přípravku je velmi dobrá.


30

Získá se takto pigmentový přípravek, který v PUR-laku poskytuje transparentní a barvivé povlaky.

## P A T E N T O V É N Á R O K Y


5

## 1. Pigmentový dispergátor obecného vzorce I



ve kterém

10 Q značí diketopyrrolopyrrolou sloučeninou vzorce Ia



s značí číslo 0,1 až 4,0,

n značí číslo 0 až 2,

15 E<sup>+</sup> značí H<sup>+</sup> nebo ekvivalent M<sup>m+</sup>/m kovového kationtu M<sup>m+</sup> z 1. až 5. hlavní skupiny nebo z 1. nebo 2. nebo 4. až 8. vedlejší skupiny periodické soustavy prvků,

přičemž

20 m značí číslo 1, 2 nebo 3,

amoniový iont N<sup>+</sup>R<sup>9</sup>R<sup>10</sup>R<sup>11</sup>R<sup>12</sup>, přičemž25 R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup>, R<sup>11</sup> a R<sup>12</sup> značí nezávisle na sobě vodíkový atom, alkylovou skupinu s 1 až 30 uhlíkovými atomy, alkenylovou skupinu se 2 až 30 uhlíkovými atomy, cykloalkylovou skupinu s 5 až 30 uhlíkovými atomy, fenylovou skupinu, alkylfenylovou skupinu s 1 až 8 uhlíkovými atomy v alkylu, alkylfenylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy v alkylenu, například benzyllovou skupinu nebo (poly)alkylenoxyskupinu vzorce -[CH(R<sup>80</sup>)<sub>k</sub>-CH(R<sup>80</sup>)<sub>k</sub>-O]<sub>n</sub>-H, přičemž

30 k značí číslo 1 až 30 a


oba zbytky  $R^{80}$  značí nezávisle na sobě vodíkový atom, alkylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, nebo pokud  $k > 1$  jejich kombinaci;

a přičemž jako  $R^9$ ,  $R^{10}$ ,  $R^{11}$  a/nebo  $R^{12}$  uváděné alkylové, alkenylové, cykloalkylové, fenyllové nebo alkylfenyllové skupiny mohou být substituované aminoskupinou, hydroxyskupinou a/nebo karboxyskupinou; nebo

$R^9$  a  $R^{10}$  mohou tvořit společně s kvartérním dusíkovým atomem pětičlenný až sedmičlenný nasycený kruhový systém, který může popřípadě obsahovat ještě další heteroatomy ze skupiny zahrnující kyslík, síru a dusík, nebo

$R^9$ ,  $R^{10}$  a  $R^{11}$  mohou tvořit společně s kvartérním dusíkovým atomem pětičlenný až sedmičlenný aromatický kruhový systém, který obsahuje popřípadě ještě další heteroatomy ze skupiny zahrnující kyslík, síru a dusík a na kterém jsou popřípadě nakondenzované další kruhy, nebo

$E^+$  značí amoniový iont obecného vzorce Ic



ve kterém

$R^{15}$ ,  $R^{16}$ ,  $R^{17}$  a  $R^{18}$  značí nezávisle na sobě vodíkový atom nebo (poly)alkylenoxyskupinu vzorce  $-[CH(R^{80})-CH(R^{80})-O]_k-H$ , ve kterém

$k$  znační číslo 1 až 30 a

oba zbytky  $R^{80}$  značí nezávisle na sobě vodíkový atom, alkylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, nebo pokud  $k > 1$  jejich kombinaci,

$q$  značí číslo 1 až 10;

$p$  značí číslo 1 až 5, přičemž  $p \leq q + 1$  a

$T$  značí rozvětvený nebo nerozvětvený alkylenový zbytek se 2 až 6 uhlíkovými atomy, nebo když  $q > 1$  také kombinaci rozvětvených nebo nerozvětvených alkylenových zbytků se 2 až 6 uhlíkovými atomy; a

oba zbytky  $Z$  jsou stejné nebo různé a mají význam  $Z^1$  nebo  $Z^4$ , přičemž

$Z^1$  značí zbytek vzorce Ib

$$-[X-Y]_q R^3 \quad (Ib),$$

přičemž

45

5 X značí alkylenový zbytek se 2 až 6 uhlíkovými atomy, cykloalkylenový zbytek s 5 až 7 uhlíkovými atomy nebo kombinaci těchto zbytků, přičemž tyto zbytky mohou být substituované 1 až 4 alkylovými skupinami s 1 až 4 uhlíkovými atomy, hydroxyskupinami, hydroxyalkylovými skupinami s 1 až 4 uhlíkovými atomy a/nebo 1 až 2 dalšími cykloalkylovými skupinami s 5 až 7 uhlíkovými atomy, nebo může značit v případě, že  $q > 1$ , také kombinaci uvedených významů;

10 Y značí  $-O-$  nebo skupinu



nebo  $NR^2$ ,

nebo

15 Y může značit v případě, že  $q > 1$ , také kombinaci uvedených významů a

15 q značí číslo 1 až 10;

20 R<sup>2</sup> a R<sup>3</sup> značí nezávisle na sobě vodíkový atom, substituovanou nebo nesubstituovanou, částečně nebo úplně fluorovanou, rozvětvenou nebo nerozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 20 uhlíkovými atomy, substituovanou nebo nesubstituovanou cykloalkylovou skupinu s 5 až 7 uhlíkovými atomy nebo substituovanou nebo nesubstituovanou, částečně nebo úplně fluorovanou alkenylovou skupinu se 2 až 20 uhlíkovými atomy, přičemž substituenty mohou být hydroxyskupina, fenylová skupina, kyanoskupina, atom chloru nebo bromu, aminoskupina, acylová skupina se 2 až 4 uhlíkovými atomy nebo alkoxyskupina s 1 až 4 uhlíkovými atomy, nebo

25 R<sup>2</sup> a R<sup>3</sup> tvoří společně s dusíkovým atomem nasycený, nenasycený nebo aromatický heterocyklický pětičlenný až sedmičlenný kruh, který obsahuje popřípadě 1 nebo 2 další atomy kyslíku, dusíku nebo síry nebo karbonylové skupiny, je popřípadě substituovaný 1, 2 nebo 3 zbytky ze skupiny zahrnující hydroxyskupinu, kyanoskupinu, atom chloru nebo bromu, alkylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, alkoxyskupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, acylovou skupinu se 2 až 4 uhlíkovými atomy a karbamoylovou skupinu a který popřípadě nese 1 nebo 2 benzoanelované nasycené, nenasycené nebo aromatické karbocyklické nebo heterocyklické kruhy; a

35 Z<sup>4</sup> značí vodíkový atom, hydroxyskupinu, aminoskupinu, fenylovou skupinu, alkylenfenylovou skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy v alkylenu, cykloalkylovou skupinu s 5 až 7 uhlíkovými atomy nebo alkylovou skupinu s 1 až 20 uhlíkovými atomy, přičemž fenylový kruh, alkylenfenylová skupina a alkylová skupina mohou být substituovány jedním nebo více, například 1, 2, 3 nebo 4 substituenty, vybranými ze skupiny zahrnující atom chloru nebo bromu, kyanoskupinu, aminoskupinu, hydroxyskupinu, fenylovou skupinu, fenylovou skupinu, substituovanou 1, 2 nebo 3 alkoxypybytky s 1 až 4 uhlíkovými atomy, karbamoylovou skupinu, acylovou skupinu se 2 až 4 uhlíkovými atomy a alkoxyskupinu s 1 až 4 uhlíkovými atomy, například methoxyskupinu nebo ethoxyskupinu, nebo může být fenylový kruh a alkylenfenylová skupina také substituované skupinou  $NR^2R^3$ , přičemž R<sup>2</sup> a R<sup>3</sup> mají výše uvedený význam, nebo je alkylová skupina perfluorovaná nebo částečně fluorovaná.

50 2. Pigmentový dispergátor podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že

s značí číslo 0,2 až 3,0, výhodně 0,2 až 2,5 a

n značí číslo 0 až 0,5, výhodně 0 až 0,2.


**3. Pigmentový dispergátor podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že**

$R^2$  a  $R^3$  značí nezávisle na sobě vodíkový atom, alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, substituovanou 1 až 2 substituenty ze skupiny zahrnující hydroxyskupinu, acetylovou skupinu, methoxyskupinu, ethoxyskupinu a atom chloru a bromu, nebo



$R^2$  a  $R^3$  tvoří společně se sousedním dusíkovým atomem imidazolylový, piperidinylový, morfolinylový, pipekolinylový, pyrrolylový, pyrrolidinylový, pyrazolylový, pyrrolidinonylový, indolylový nebo piperazinylový kruh.

**4. Pigmentový dispergátor podle jednoho nebo více z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že**

$Z^1$  značí skupiny  $-[(CH_2)_3-NH]_2-H$ ,  $-(CH_2-CH_2-NH)_2H$ ,




$-(CH_2)_3-NH-(CH_2)_2-NH-(CH_2)_3-NH_2$ ,  
 $-(CH_2)_3-N(CH_3)-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-(CH_2)_3-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3-NH_2$ ,  
 $-(CH_2)_3-O-(CH_2)_3-O-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-(CH_2)_2-NH-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-(CH_2)_3-NH-(CH_2)_2-NH_2$ ,  
 $-(CH_2-CH_2-NH)_3-H$ ,  $-(CH_2-CH_2-NH)_4-H$ ,  $-(CH_2-CH_2-NH)_5-H$ ,  
 $-(CH_2)_3-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-(CH_2)_3-O-(CH_2)_4-O-(CH_2)_3-NH_2$



;

$-(CH_2)_2-OH$ ,  $-(CH_2)_3-OH$ ,  $-CH_2-CH(CH_3)-OH$ ,  $-CH(CH_2-CH_3)CH_2-OH$ ,  $-CH(CH_2OH)_2$ ,  
 $-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-OH$  nebo  $-(CH_2)_3-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-OH$ ;  
 $-(CH_2)_2-NH_2$ ,  $-(CH_2)_3-NH_2$ ,  $-CH_2-CH(CH_3)-NH_2$ ,




$-\text{CH}_2-C(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ ,  
 $-(CH_2)_2-NH-CH_3$ ,  $-(CH_2)_2-N(\text{CH}_3)_2$ ,  $-(CH_2)_2-NH-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ,  $-(CH_2)_2-N(\text{CH}_2-\text{CH}_3)_2$ ,  
 $-(CH_2)_3-NH-\text{CH}_3$ ,  $-(CH_2)_3-N(\text{CH}_3)_2$ ,  $-(CH_2)_3-NH-\text{CH}_2-\text{CH}_3$  nebo  $-(CH_2)_3-N(\text{CH}_2-\text{CH}_3)_2$ .

5. Pigmentový dispergátor podle jednoho nebo více z nároků 1 až 4, **vyznačující se tím**, že

5 Z<sup>4</sup> značí vodíkový atom, aminoskupinu, fenylovou skupinu, benzyllovou skupinu, skupinou NR<sup>2</sup>R<sup>3</sup> substituovanou fenylovou nebo benzyllovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy nebo alkylovou skupinu se 2 až 6 uhlíkovými atomy, fenylovou nebo benzyllovou skupinu, substituované 1 nebo 2 substituenty ze skupiny zahrnující hydroxyskupinu, acetylou skupinu, methoxyskupinu a ethoxyskupinu.


10 6. Pigmentový dispergátor podle jednoho nebo více z nároků 1 až 5, **vyznačující se tím**, že X značí alkylenový zbytek se 2 až 4 uhlíkovými atomy nebo cyklohexylenový zbytek.

7. Způsob výroby pigmentového dispergátoru podle jednoho nebo více z nároků 1 až 6, **vyznačující se tím**, že se diketopyrrolopyrrolová sloučenina obecného vzorce Ia



15

chlorsulfonuje a vzniklý sulfochlorid se nechá reagovat s aminem obecného vzorce V



8. Pigmentový přípravek, **vyznačující se tím**, že obsahuje

20 a) alespoň jeden organický základní pigment a

b) alespoň jeden pigmentový dispergátor obecného vzorce I podle jednoho nebo více z nároků 1 až 6.

25 9. Pigmentový přípravek podle nároku 8, **vyznačující se tím**, že organický základní pigment a) je vybraný ze skupiny zahrnující perylen–pigmenty, perinon–pigmenty, chinacridon–pigmenty, chinacridonchinon–pigmenty, anthrachinon–pigmenty, anthanthron–pigmenty, benzimidazolon–pigmenty, disazokondenzační pigmenty, azopigmenty, indanthron–pigmenty, ftalocyanin–pigmenty, triarylcarbonium–pigmenty, dioxazin–pigmenty, aminoanthrachinon–pigmenty, diketopyrrolopyrrol–pigmenty, thioindigo–pigmenty, izoindolin–pigmenty, izoindolin–pigmenty, pyrantron–pigmenty, isoviolanthron–pigmenty, carbon black–pigmenty (saze) nebo jejich směsi.

30 10. Pigmentový přípravek podle nároku 8 nebo 9, **vyznačující se tím**, že sestává v podstatě z

a) 50 až 99,5 % hmotnostních, výhodně 60 až 98,8 % hmotnostních, alespoň jednoho základního pigmentu a),

40 b) 0,5 až 20 % hmotnostních, výhodně 1 až 15 % hmotnostních, alespoň jednoho, výhodně jednoho nebo dvou, pigmentových dispergátorů b) obecného vzorce I,

c) 0 až 20 % hmotnostních, výhodně 0,1 až 15 % hmotnostních povrchově aktivních činidel a

d) 0 až 20 % hmotnostních, výhodně 0,1 až 10 % hmotnostních, dalších obvyklých přísad,

5 přičemž podíly odpovídajících komponent se vztahují na celkovou hmotnost přípravku, tedy 100 % hmotnostních.

10 11. Způsob výroby pigmentového přípravku podle jednoho nebo více z nároků 8 až 10, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že se navzájem smísí pigmentový dispergátor nebo dispergátory b) a základní pigment nebo pigmenty nebo se v libovolném okamžiku jejich výroby nechají vzájemně působit.

15 12. Použití pigmentového přípravku podle jednoho nebo více z nároků 8 až 10 pro pigmentování vysokomolekulárních organických materiálů, výhodně plastů, pryskyřic, laků, nátěrových barev nebo elektrofotografických tonerů a vývojek, jakož i inkoustů a tiskových barev.

13. Pigmentové preparáty, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že sestávají v podstatě z

20 a) jednoho nebo více organických základních pigmentů,

b) jednoho nebo více pigmentových dispergátorů obecného vzorce I podle jednoho nebo více z nároků 1 až 6 a

25 c) vysokomolekulárního organického materiálu.