

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成22年12月2日(2010.12.2)

【公開番号】特開2008-157922(P2008-157922A)

【公開日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-027

【出願番号】特願2007-292264(P2007-292264)

【国際特許分類】

G 01 N 19/00 (2006.01)

C 08 F 2/00 (2006.01)

C 08 F 236/12 (2006.01)

G 01 N 33/44 (2006.01)

【F I】

G 01 N 19/00 C

C 08 F 2/00 Z

C 08 F 236/12

G 01 N 33/44

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月20日(2010.10.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複素剪断弾性率を周波数の関数として測定し、測定された前記複素剪断弾性率にまたは測定された前記複素剪断弾性率から決定されたマスターカーブに解析関数をフィッティングし、そしてそれから分子量分布を計算する、ポリマーの分子量分布の決定方法。