

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第2部門第4区分
 【発行日】平成18年10月26日(2006.10.26)

【公開番号】特開2005-238525(P2005-238525A)
 【公開日】平成17年9月8日(2005.9.8)
 【年通号数】公開・登録公報2005-035
 【出願番号】特願2004-48839(P2004-48839)
 【国際特許分類】

B 2 9 C 39/02 (2006.01)

G 0 2 C 7/04 (2006.01)

B 2 9 L 11/00 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 39/02

G 0 2 C 7/04

B 2 9 L 11:00

【手続補正書】
 【提出日】平成18年9月6日(2006.9.6)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0060
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0060】

表2に示された結果から、実施例1～4では、分子吸光係数が $1.0 \times 10^3 \sim 1.0 \times 10^5$ L・mol⁻¹・cm⁻¹である重合開始剤が用いられているので、重合が完結するまでの時間が30分間以下と短く、しかも得られたソフトコンタクトレンズは、その引張強度が200cN/mm²以上であるので機械的強度に優れ、ヤング率が30cN/mm²以上であるので形状保持性に優れ、しかも形状安定性にも優れていることがわかる。