

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和7年4月2日(2025.4.2)

【公開番号】特開2024-150517(P2024-150517A)

【公開日】令和6年10月23日(2024.10.23)

【年通号数】公開公報(特許)2024-198

【出願番号】特願2024-110051(P2024-110051)

【国際特許分類】

C 09 J 133/00(2006.01)

10

C 09 J 11/06(2006.01)

C 09 J 7/38(2018.01)

【F I】

C 09 J 133/00

C 09 J 11/06

C 09 J 7/38

【手続補正書】

【提出日】令和7年3月25日(2025.3.25)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

A)

(a) 40~90重量%のC₆~C₁₀アルキルアクリレート、

(b) 3~15重量%のメチル(メタ)アクリレート、

30

(c) 少なくとも1つのケトまたはアルデヒド基を有する0.1~5重量%のエチレン系不飽和化合物、

(d) 0~2重量%のエチレン系不飽和酸、

(e) 0~30重量%の他のエチレン系不飽和モノマー、および

(f) (メタ)アクリルアミド

を含む、モノマー混合物から重合されたポリマーと(ここで、パーセンテージは、前記モノマー混合物の総重量に基づいている)、

B) 架橋反応によって、前記ケトまたはアルデヒド基と反応する少なくとも2つのヒドラジド官能性基を有するポリヒドラジド化合物と
を含む、感圧接着剤組成物。

40

50