

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 3 部門第 3 区分
【発行日】 平成 17 年 5 月 12 日 (2005.5.12)

【公表番号】 特表 2001-500910 (P2001-500910A)
【公表日】 平成 13 年 1 月 23 日 (2001.1.23)
【出願番号】 特願 平 10-514938

【国際特許分類第 7 版】

C 0 8 L 23/08

C 0 8 F 210/18

F 1 6 G 1/06

【F I】

C 0 8 L 23/08

C 0 8 F 210/18

F 1 6 G 1/06

【手続補正書】

【提出日】 平成 16 年 9 月 21 日 (2004.9.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 補正の内容のとおり

【補正方法】 変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年9月21日



特許庁長官 殿

1 事件の表示

平成10年特許願第514938号

2 補正をする者

名 称 エクソンモービル・ケミカル・パテント・インク

3 代 理 人

住 所 東京都千代田区永田町1丁目11番28号

相互永田町ビルディング 8階

電話 3581-9371

氏 名 (7101) 弁理士 山 崎 行 造 

4 補正対象書類名

請求の範囲

5 補正対象項目名

請求の範囲

6 補正の内容

別紙のとおり。



1. 請求の範囲を以下の通り訂正する。

- 「1. 少なくとも1つのエチレン、 α -オレフィン、ビニルノルボルネンのエラストマー性ポリマーを含有する配合物から製造される動力伝導ベルトであって、該エラストマー性ポリマーを含有する前記配合物は、
- a) ムーニー粘度ML (1+4) 100℃が80以下
 - b) 180℃、 $\pm 3^\circ$ アークのODRで測定された最高硬化状態 (MH-ML) が140 daN・m以上
 - c) 硬化速度が70 daN・m/分以上
 - d) 100%モジュラスが5MPa以上
 - e) 150℃で22時間圧縮した圧縮永久歪が25%以下
- である、動力伝導ベルト。」