

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】平成 26 年 10 月 2 日 (2014.10.2)

【公開番号】特開 2014-133803 (P2014-133803A)
 【公開日】平成 26 年 7 月 24 日 (2014.7.24)
 【年通号数】公開・登録公報 2014-039
 【出願番号】特願 2013-1980 (P2013-1980)
 【国際特許分類】

C 0 8 G 18/00 (2006.01)

C 0 8 G 101/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 G 18/00 F

C 0 8 G 101:00

【手続補正書】
 【提出日】平成 26 年 8 月 18 日 (2014.8.18)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

ポリオール化合物、発泡剤である水を含有するポリオール組成物とポリイソシアネート成分とを混合、反応させて得られ、縦方向、幅方向および厚み方向を有するポリウレタンフォームパネルであって、

幅方向の 10% 圧縮強度 S_b が $3 \text{ N} / \text{cm}^2$ 以下であり、かつ熱伝導率が、 $0.04 \text{ W} / \text{m} \cdot \text{K}$ であり、

フォーム密度が $15 \text{ kg} / \text{m}^3$ 以下であることを特徴とするポリウレタンフォームパネル。

【請求項 2】

前記ポリウレタンフォームパネルの厚み方向と、フォーム内セルの発泡方向とが略垂直である請求項 1 に記載のポリウレタンフォームパネル。