

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

C08L 33/08



[12] 发明专利说明书

C08K 5/07 G02B 1/00

[21] ZL 专利号 99107610.9

[45] 授权公告日 2003 年 10 月 15 日

[11] 授权公告号 CN 1124315C

[22] 申请日 1999.4.20 [21] 申请号 99107610.9

[30] 优先权

[32] 1998.4.20 [33] US [31] 09/063625

[71] 专利权人 庄臣及庄臣视力产品有限公司

地址 美国佛罗里达州

[72] 发明人 F·F·莫罗克 I·M·努内兹
L·埃利奥特

[56] 参考文献

CN85109215A 1986.09.10 C08L101/02

审查员 高志纯

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 孟八一 温宏艳

权利要求书 2 页 说明书 7 页

[54] 发明名称 以可游离基聚合的潜在紫外线吸收剂制备的视觉装置

[57] 摘要

本发明提供了用以形成视觉装置的组合物，该组合物含有潜在的 UV 吸收剂。通过 UV 激发的游离基聚合法，可方便和有效地使用本发明的组合物制备视觉装置。

1. 一种组合物，它含有至少一种可形成视觉装置的单体和一种吸收性有效量的潜在 UV 吸收剂，所述潜在的 UV 吸收剂包含至少一个能与 UV 光反应的官能团，且所述官能团是加以保护的。
2. 根据权利要求 1 的组合物，其中形成视觉装置的单体选自甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯基单体、N-乙烯基吡咯烷酮和它们的混合物。
3. 根据权利要求 1 的组合物，其中吸收剂选自二苯甲酮类、苯并三唑类、三嗪类、取代的丙烯腈、水杨酸衍生物、苯甲酸衍生物、镍配合物、肉桂酸衍生物、查耳酮衍生物、缩二苯乙酮衍生物、巴豆酸衍生物和它们的混合物。
4. 一种组合物，它包含至少一种形成视觉装置的单体，所述单体选自甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯基单体、N-乙烯基吡咯烷酮和它们的混合物，并包含一种潜在的 UV 吸收剂，所述吸收剂选自二苯甲酮类和苯并三唑类，其中该吸收剂的含量为单体混合物重量的 0.5 - 5.0 重量%，所述潜在的 UV 吸收剂包含至少一个能与 UV 光反应的官能团，且所述官能团是加以保护的。
5. 根据权利要求 4 的组合物，其中吸收剂是 2-羟基二苯甲酮。
6. 一种形成含有 UV 吸收剂的视觉装置的方法，包括以下步骤：
 - 20 将潜在 UV 吸收剂和至少一种形成视觉装置的单体混合；
 - 固化该混合物； 和
 - 使已固化混合物中的潜在 UV 吸收剂再生，以产生含 UV 吸收剂的视觉装置，所述潜在的 UV 吸收剂包含至少一个能与 UV 光反应的官能团，且所述官能团是加以保护的。
7. 根据权利要求 6 的方法，其中所述形成视觉装置的单体选自甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯基单体、N-乙烯基吡咯烷酮和它们的混合物，而所述潜在的 UV 吸收剂，选自二苯甲酮类和苯并三唑类，其中该吸收剂的含量为单体混合物重量的 0.5 - 5.0 重量%，所述潜在的 UV 吸收剂包含至少一个能与 UV 光反应的官能团，且所述官能团是加以保护的。
8. 一种潜在的 UV 吸收剂，它包含具有至少一个可与 UV 光反应的官能团的

UV吸收剂，其中所述至少一个官能团是受到保护的。

9.根据权利要求8的吸收剂，其中UV吸收剂选自二苯甲酮类、苯并三唑类、三嗪类、取代的丙烯腈、水杨酸衍生物、苯甲酸衍生物、镍配合物、肉桂酸衍生物、查耳酮衍生物、缩二苯乙酮衍生物、巴豆酸衍生物和它们的混合物。

5 10. 根据权利要求8组合物的吸收剂，其中所述吸收剂是2-羟基二苯甲酮。

以可游离基聚合的潜在紫外
线吸收剂制备的视觉装置

5

技术领域

本发明涉及含有紫外线吸收剂的视觉装置。本发明具体涉及生产含紫外线吸收剂的视觉装置的组合物。通过 UV 激发的游离基聚合法，可方便和有效地使用本发明的组合物制备视觉装置。

10

背景技术

众所周知，在 210 – 315 纳米范围内的紫外线（“UV”）会使角膜受到伤害。因此，含 UV 吸收剂的视觉装置是人们所希望的，而它们的制备方法是已知的。

15

在视觉装置中使用的大多数已知的 UV 吸收剂，借助形成该装置的单体与官能化形式的 UV 吸收剂的共聚反应来引入形成该装置的聚合物基质中。大多数市售的视觉装置，尤其是隐形眼镜是采用游离基聚合法制备的。实现这种聚合最便捷的方法是使用 UV 光辐射。

20

令人遗憾地是，当在 UV 吸收剂的存在下进行 UV 光辐射时，吸收剂的 UV 吸收官能团会干扰固化作用，其中所述官能团与聚合中使用的 UV 光引发剂争夺入射光。结果使聚合效率降低，且会形成固化不足的产品。尽管可使用诸如可见光引发剂之类来改变聚合作用，但是这些改变通常使得聚合反应不太有效。

因此，仍需要一种有效生产视觉装置的方法，采用 UV 引发聚合法来生产含 UV 吸收剂的视觉装置。

发明内容

25

本发明涉及一种组合物，它含有至少一种可形成视觉装置的单体和一种吸收性有效量的潜在 UV 吸收剂，所述潜在的 UV 吸收剂包含至少一个能与 UV 光反应的官能团，且所述官能团是加以保护的。

30

本发明还涉及一种组合物，它包含至少一种形成视觉装置的单体，所述单体选自甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯基单体、N-乙烯基吡咯烷酮和它们的混合物，并包含一种潜在的 UV 吸收剂，所述吸收剂选自二苯甲酮类和苯并三唑类，其中该吸收剂的含量为单体混合物重量的 0.5 – 5.0 重量%，所述潜在的 UV 吸收剂包含至少一个能与 UV 光反应的官能团，且所述官能团是加以保护的。

本发明还涉及一种形成含有 UV 吸收剂的视觉装置的方法，包括以下步骤：
将潜在 UV 吸收剂和至少一种形成视觉装置的单体混合；
固化该混合物；和
使已固化混合物中的潜在 UV 吸收剂再生，以产生含 UV 吸收剂的视觉装置，
5 所述潜在的 UV 吸收剂包含至少一个能与 UV 光反应的官能团，且所述官能团是
加以保护的。

本发明还涉及一种潜在的 UV 吸收剂，它包含具有至少一个可与 UV 光反应的官能团的 UV 吸收剂，其中所述至少一个官能团是受到保护的。

更具体地本发明提供了潜在的 UV 吸收剂或在 UV 引发聚合法中使用的吸收
10 剂，和其制备方法，所述的 UV 吸收剂不会干扰聚合的光引发作用。此外，本发
明提供了通过 UV 引发的游离基聚合来生产含 UV 吸收剂的视觉装置的方法。

在本发明的一个实施方式中，基本上包含和包含至少一种形成视觉装置的单
体和吸收性有效量的潜在 UV 吸收剂的组合物。在本发明的另一个实施方式中，
提供了含 UV 吸收剂的视觉装置的生产方法，基本上包括和包括以下步骤：将一
15 种吸收性有效量的潜在 UV 吸收剂和至少一种形成视觉装置的单体混合，形成混
合物，固化混合物并再生潜在的 UV 吸收剂。

在本发明另一个实施方式中，提供了一种潜在的 UV 吸收剂，基本上包含和
包含至少有一个能与 UV 光反应的官能团的 UV 吸收剂，而所述官能团是加以保

护的。术语“保护”是指可逆地改变官能团，使得它们不能与UV光发生反应。在本发明另一个实施方式中，提供了一种潜在的UV吸收剂的制备方法，基本上包括和包括以下步骤：将至少有一个UV反应官能团的UV吸收剂与保护剂发生反应。

5 术语“UV吸收剂”是指能吸收或屏蔽UV辐射的化合物或组合物。术语“保护剂”是指能与UV吸收剂发生反应的任何化合物或组合物，以使吸收剂的UV官能团基本上不与UV光发生反应，但是允许UV吸收剂和形成视觉装置的单体进行UV引发的游离基聚合。因此，“潜在的UV吸收剂”是一种UV反应官能团受到保护的UV吸收剂，以便该官能团不与UV光发生反应或仅少量地与UV
10 光发生反应，而该吸收剂仍能与形成视觉装置的单体进行UV引发的聚合反应。

本发明发现了通过使用保护剂提供潜在的吸收剂，有效地使形成视觉装置的单体和UV吸收剂进行游离基、UV光引发的聚合反应。合适的UV吸收剂是那些可与所使用的形成视觉装置的单体物质发生聚合，在现有技术中是已知的，可以商购或按已知的方法制备的物质。一般来说，使用的吸收剂包括（但不限于）
15 二苯甲酮类、苯并三唑类、三嗪类、取代的丙烯腈、水杨酸衍生物、苯甲酸衍生物、镍配合物、肉桂酸衍生物、查尔酮衍生物、缩二苯乙酮衍生物、巴豆酸衍生物等和它们混合物。

二苯甲酮类的实例包括（但不限于）2-羟基二苯甲酮，例如2-羟基-4-丙烯酰氧基烷氧基二苯甲酮、2-羟基-4-甲基丙烯酰氧基烷氧基二苯甲酮、烯丙基-2-羟基二苯甲酮、2,4-二羟基二苯甲酮、2-羟基-4-甲基丙烯酰氧基二苯甲酮以及4-羟基、
20 4-甲氧基、4-辛氧基、4-癸氧基、4-十二烷氧基、4-苄氧基、4,2',2'-三羟基和2'-羟基-4,4'二甲氧基衍生物等和它们的混合物。

苯并三唑类的实例包括（但不限于）2-(2'-羟基苯基)苯并三唑，例如2-(2'-羟基苯并基)-2H-苯三唑和5'-甲基、3'5'-二-叔丁基、5'-(1,1,3,3-四甲基丁基)、5-氯-3',5'-二-叔丁基、5-氯-3'-叔丁基-5'-甲基、3'-仲丁基-5'-叔丁基、4'-辛氧基、3',5'-二-叔戊基、3'5'-双(α,α -二甲基苄基)衍生物、2-(2-羟基)-2H-苯并三唑、2-(2-羟基-5-乙烯基苯基)-2H-苯并三唑、2-(2-羟基-5-丙烯酰氧基苯基)-2H-苯并三唑、2-(2-羟基-3-甲基丙烯酰氨基甲基-5-叔辛基苯基)苯并三唑等和它们的混合物。

适用于本发明的其它吸收剂公开在美国专利US5133745、5098445、4929250、
30 4963160、4868251、4304895、4390676、3391110、3365421、3313866和3162676

中。优选的吸收剂是苯并三唑类和二苯甲酮类。

使用的保护剂是那些与 UV 吸收剂发生反应，提供潜在的吸收剂的物质，反应条件对于本领域中那些熟练的技术人员来说是显而易见的，取决于所选择的吸收剂。所选择的保护剂通常是这样的一类物质，除了借助可聚合基团外，它们不参予吸收剂和形成视觉装置的单体的聚合反应，在游离基聚合过程中起原子源作用和起猝灭激发状态下的吸收剂的作用。
5

举例来说，二苯甲酮吸收剂可与诸如三甲基原甲酸酯类化合物或组合物发生反应，目的是不共轭苯基，使得它们不干扰吸收剂和形成视觉装置的单体发生光聚合反应。另一种方式是可用还原剂，例如三异丙醇铝将吸收剂的某些 C=O 基团
10 还原成相应的醇。再一种方式是可用含酮羰基的吸收剂形成缩酮。

可将 UV 吸收剂与至少一种形成视觉装置的单体进行混合和聚合。这类单体在本领域中是众所周知的，包括（但不限制）含硅单体、可聚合不饱和酸，例如丙烯酸、甲基丙烯酸、富马酸和马来酸的羟基烷基酯、丙烯酸和甲基丙烯酸的烷基酯和环烷基酯、非环状酰胺、杂环 N-乙烯基内酰胺、不饱和酸的氨基烷基酯、
15 不饱和酸的巯基烷基酯、苯乙烯基（styryl）单体等。优选的单体包括甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯基单体、N-乙烯基吡咯烷酮和它们的混合物。更优选的单体是甲基丙烯酸羟乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯、甲基丙烯酸甲酯和它们的混合物。

一般来说，此潜在的 UV 吸收剂以吸收性有效量存在，一旦使潜在吸收剂再生，该含量足以吸收大部分，至少约 80% 波长在 280—370 纳米范围内、照射到所制成的视觉装置上的 UV 光。本领域内的普通技术人员将清楚所使用的吸收剂的具体用量将取决于吸收剂的分子量和在约 280—370 纳米范围内的消光系数。通常，按单体混合物重量计，其用量为约 0.5—5.0%，优选约 0.5—3.0%。
20

尽管可按任何方法进行聚合反应，但对本发明最有利地是使用 UV 引发的游离基聚合反应。实施该方法的过程和条件对于本领域中熟练的技术人员来说是已知的。
25

UV 聚合反应通常在光引发剂的存在下进行，该光引发剂是众所周知的并且可以从市场上买到。UV 引发剂的实例包括（但不是限制）2-羟基-2-甲基苯丙酮、(1-羟基环己基)苯基酮和 2,2-二甲氧基-2-苯基苯乙酮、DAROCURETM 1173，
30 IRGACURETM 184 和 IRGACURETM 651，分别购自 CIBA-Geigy 公司。

除了光引发剂外，可向需固化的混合物中加入其它添加剂。合适的添加剂包括但不局限于染料、稳定剂、稀释剂、表面活性剂、交联剂等。

优选地是，形成潜在的吸收剂、单体和其它添加剂的混合物，并固化以形成隐形眼镜。形成隐形眼镜的方法是众所周知的，包括（但不局限于）旋转浇铸和
5 模铸等。

在完全固化到所要求的程度后，潜在吸收剂会进行其 UV 官能团的再生或复原。再生的条件将取决于所使用的保护剂和吸收剂。举例来说，在使用还原剂使
10 二苯甲酮的 C=O 基团转变成 C-OH 基团的情况下，可通过使固化物料与略呈碱性的 1% 过锰酸钾溶液或其它温和的氧化剂接触数分钟，进行再生反应。另一个实
例是，在某些情况下，可使用空气使 UV 官能团再生。

本发明特别适用于形成视觉装置，例如眼镜镜片、隐形镜片和眼内镜片等。
但是，人们应该认识到本发明适用于其中需要 UV 吸收特性的其它聚合基体，例
如薄膜、太阳能收集器、聚合物涂料和薄膜、荧光扩散剂、包装材料、乙烯基树
脂窗户覆盖物、汽车涂料、纤维建筑物和其类似物。

15 具体实施方式

借助于下面非限制性实施例将进一步说明本发明。

实施例 1

将 75 克 3,3,4,4-二苯甲酮四羧酸二酐（0.343 摩尔）溶解在 225 毫升无水吡啶
（水含量低于 0.05%）中。将该混合物加入到 1 升配有夹套的三颈圆底烧瓶中，
20 该烧瓶装有充填 CaSO_4 的干燥管、磁性搅拌棒和 250 毫升添液漏斗。将循环流体
设定在 20°C，并将 60.2 克甲基丙烯酸 2-羟基乙酯（“HEMA”）（0.463 摩尔）、
3.45 克 4-吡咯烷子基吡啶（23.7 摩尔）和 65 克无水吡啶溶液在快速搅拌下滴加到
圆底烧瓶的内含物中。这种滴加进行 3 小时以上。将圆底烧瓶中的内含物在 20°C
下再搅拌 16 小时。此时，发现酐基已完全反应，因为从粗制混合物的 IR 光谱上
25 不再显示有酐基吸收带存在。

将粗制反应混合物转移到 2 升配有夹套三颈圆底烧瓶中，该圆底烧瓶装有机
械搅拌器、充填 CaSO_4 的干燥管和在第三个颈上的塞子。将 96.1 克 1,3-二环己基
二碳化二亚胺（0.466 摩尔）经由填料斗直接添加到圆底烧瓶的内含物中，并于 20
°C 下搅拌 1.5 小时后溶解。然后使循环流体的温度降至 0°C，并在 1 小时内，通过
30 60 毫升添液漏斗，滴加 22.7 克无水乙醇（水含量低于 0.063%）（0.493 摩尔）。
在添加完成后，用大约 20 毫升吡啶冲洗漏斗，并将循环流体温度设定在 20°C，

此时，粗反应混合物变成深红色。反应再进行 16 小时，然后在减压下，在旋转式蒸发器中除去吡啶，获得 156.6 克粗产物。将粗产物溶解在 225 克乙酸乙酯中，并用等体积的 5% 的 HCl 水溶液洗涤两次（形成因 NaCl 分解的乳液），接着用等体积去离子水进行洗涤。将有机层用无水 MgSO₄ 干燥，过滤并在减压下，在旋转式蒸发器中除去溶剂，获得 110.9 克粘性、透明橘色油。

然后，将 59.1 克（0.086 摩尔（估计值））产物倒入装有磁性搅拌棒的 2 升圆底烧瓶中。将 350 克无水乙腈（水含量低于 0.005%）加入到烧瓶中，并使产物溶解。将 120 克蒙脱石 K-10 粘土经由填料漏斗添加到烧瓶中，接着将 180 毫升原甲酸三甲酯倒入烧瓶中。将所形成的浆料在室温和干燥氮气氛下搅拌 48 小时。然后在加压下，在旋转式蒸发器中除去溶剂，获得 26 克（44%）的透明的、粘稠的油。

实施例 2

将 28 克无水 2-丙醇（水含量低于 0.005%），75 克甲苯（水含量低于 0.005%）和 25 克 4-甲基丙烯酰氧-2-羟基二苯甲酮（88.7 毫摩尔）加入到 500 毫升三颈、带夹套圆底烧瓶中，烧瓶配备有以充填显示之用途的 CaSO₄ 干燥管封端的 Friedrich 15 冷凝器、温度计、磁性搅拌器和玻璃塞。将至冷凝器的循环流体的温度设定在 5 °C。搅拌烧瓶内的内含物数分钟，经由填料漏斗向反应烧瓶中加入 18 克三异丙醇铝（88.2 毫摩尔）。用 38 克无水 2-丙醇将漏斗上的异丙醇铝冲洗到烧瓶中。将反应用循环流体设定在 65 °C。在反应后，在 IR 光谱中出现极强烈的 OH 吸收带，集中在 3350cm⁻¹ 处，而在高于 250 纳米的 UV 吸收消失了。

20 在 24 小时后，反应视为已经完成，此时，使反应混合物冷却至室温并除去溶剂。向所形成的黄色的油中加入 200 毫升 2.5M HCl（水溶液），并将所形成的混合物在旋转式蒸发器中、在环境温度和压力下搅拌 1 小时。使所形成的难溶性黄色固体溶解在甲苯中，并与剩余的液体物质混合。用去离子水冲洗甲苯溶液，用 MgSO₄ 干燥，过滤并在减压下除去溶剂。该粘稠的黄色的油（12.9 克，51% 产率，25 根据原料 4-甲基丙烯酰氧-2-羟基二苯甲酮计算）显示的 IR 和 UV 光谱说明失去了二苯甲酮官能团。

实施例 1 和 2 说明使用二苯甲酮吸收剂制造潜在的 UV 吸收剂的替代方法。

实施例 3

将 0.8%（重量）的二甲基丙烯酸乙二醇酯、0.4%（重量）DAROCUR™ 1173、30 2%（重量）甲基丙烯酸和 96.8%（重量）HEMA 的反应性单体混合物与足量稀

释剂掺混，制成 48% 单体/52% 稀释剂的混合物。稀释剂为 50:50 重量比的 PHOTONOLTM 7025 (双酚 A 的 8 摩尔乙氧基化物) 和 GLUCAMTME-20 (甲基葡萄糖的 20 摆尔乙氧基化物) 的混合物。将此混合物作为对照物或 UV 阻断剂零浓度的试样。

- 5 在 65°C 下充分混合上述掺混物后，将混合物在 65°C、在 40mmHG 的减压下搅拌 30 分钟，然后转移至两块聚苯乙烯隐形镜片模具中。在室温下，使已填充的模具暴露在 300—380 纳米的 UV 光 (1.5—2.0 焦耳/厘米² 剂量) 下 30 分钟。然后分离开该模件，并将其置于 70°C 下的生理食盐水溶液中 3 小时，以除去惰性稀释剂和任何残留的、未反应的单体。在最初沥滤期间后，使镜片在刚配成的生理食
10 盐水溶液中达到平衡至室温。

实施例 4

按实施例 3 制备反应单体混合物，只是使用 1% (重量) 实施例 2 的还原 4-羟基二苯甲酮和 95.8% (重量) HEMA。将此混合物按实施例 3 进行掺混、模压和固化。

- 15 实施例 5

按实施例 3 制备反应单体混合物，只是使用 5% (重量) 实施例 2 的还原 4-羟基二苯甲酮和 91.8% (重量) HEMA。将此混合物按实施例 3 进行掺混、模压和固化。

实施例 6

- 20 将实施例 4 和 5 所制成的镜片暴露在略呈碱性 (pH=8.0, 硼酸盐缓冲剂) 的 1% 过锰酸钾溶液中。进行再生作用的试验，其方式是在 200 纳米至 500 纳米光谱范围内进行测定，并将其 UV 吸光率与未使用 UV 吸收剂的镜片作比较。结果表明实施例 4 和 5 的镜片具有良好的吸光率，因此，由于暴露在溶液中的缘故，已使二苯甲酮再生。