

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2010 年 10 月 28 日(28.10.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/122694 A1

(51) 国際特許分類:

<i>C09K 3/00</i> (2006.01)	<i>C09D 11/00</i> (2006.01)
<i>A23D 7/00</i> (2006.01)	<i>C09D 105/00</i> (2006.01)
<i>A23L 1/00</i> (2006.01)	<i>C09D 189/00</i> (2006.01)
<i>A23L 1/05</i> (2006.01)	<i>C09D 201/00</i> (2006.01)
<i>A61K 8/02</i> (2006.01)	<i>C10M 119/20</i> (2006.01)
<i>A61K 9/00</i> (2006.01)	<i>C10M 121/00</i> (2006.01)
<i>A61K 9/10</i> (2006.01)	<i>C10N 50/10</i> (2006.01)
<i>C09D 7/12</i> (2006.01)	

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/000350

(22) 国際出願日: 2010 年 1 月 22 日(22.01.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2009-105507 2009 年 4 月 23 日(23.04.2009) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 学校法人日本大学(NIHON UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒1028275 東京都千代田区九段南四丁目 8 番 2 4 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 橋崎要 (HASHIZAKI, Kaname) [JP/JP]; 〒1028275 東京都千代田区九段南四丁目 8 番 2 4 号学校法人日本大学内 Tokyo (JP). 齋藤好廣(SAITO, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒1028275 東京都千代田区九段南四丁目

8 番 2 4 号学校法人日本大学内 Tokyo (JP). 田口博之(TAGUCHI, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1028275 東京都千代田区九段南四丁目 8 番 2 4 号学校法人日本大学内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 もえぎ特許事務所 (MOEGI PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎ノ門二丁目 7 番 7 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.


(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: OIL GEL COMPRISING REVERSE THREAD-LIKE MICELLE

(54) 発明の名称: 逆紐状ミセルから成るオイルゲル

[図1]



AA REVERSE SPHERICAL MICELLE
BB REVERSE THREAD-LIKE MICELLE

(57) Abstract: Provided are an oil gelling agent capable of forming a reverse thread-like micelle, which is highly safe to living organisms and the environment, shows a favorable texture in using and exhibits good gelling ability, and a thickened gel composition using this oil gelling agent. A combination of lecithin with a saccharide acts as an oil gelling agent capable of forming reverse thread-like micelles of various oils, and a thickened gel composition having a reverse thread-like micelle structure can be obtained by using a three-component mixture system comprising lecithin, a saccharide and various oils. Thus, a good oil gelling agent, which is highly safe to the human body and the environment, has long-term stability and exhibits the performance required for an oil gelling agent, and a thickened gel composition, which contains the oil gelling agent and an oil component to form a reverse thread-like micelle structure, can be easily provided.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2010/122694 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

【課題】 逆紐状ミセルを形成するオイルゲル化剤および増粘ゲル状組成物として、生体や環境に対する高い安全性、好ましい使用感、および良好なゲル化能を併せ持つオイルゲル化剤および該オイルゲル化剤を用いた増粘ゲル状組成物を提供すること。 【解決手段】 レシチン／糖類が各種オイルの逆紐状ミセルを形成するオイルゲル化剤として作用し、又これらレシチン／糖類／各種オイルの3成分混合系を用いて、逆紐状ミセル構造を有する増粘ゲル状組成物を得ることができ、人体および環境に対して極めて安全で、かつ長期の安定性を有し、オイルゲル化剤として要求される性能を合わせ持つ良好なオイルゲル化剤、および該オイル化剤とオイル成分とを含み逆紐状ミセルを形成した増粘ゲル状組成物を簡単に提供することができる。

明 細 書

発明の名称： 逆紐状ミセルから成るオイルゲル

技術分野

[0001] 本発明は、動植物油類、鉱物油類、炭化水素類、脂肪酸エステル類等のオイルを増粘又はゲル化して固化するオイルゲル化剤、および該オイル、オイルゲル化剤を含有する増粘ゲル状組成物に関する。

背景技術

[0002] 動植物油類、鉱物油類、炭化水素類、脂肪酸エステル類等のオイルを増粘又はゲル化して固化するオイルゲル化剤は、化粧品、医薬品、食品、塗料、インク、潤滑油等の様々な分野で広く利用されている。オイルゲル化剤に一般的に要求される性能としては、少量の添加で目的とするオイルをゲル化でき、得られたゲルが長期にわたり安定であることなどが挙げられる。さらに用途によっては、人体に対する安全性が高いこと、チキソトロピー性を有するゲルを生成すること、得られたゲルの触感がよいことなども要求されている。

[0003] 従来、オイルゲル化剤としては、低分子ゲル化剤（１，２，３，４－ジベンジリデン－Ｄ－ソルビトール、１，２－ヒドロキシステアリン酸、アミノ酸誘導体等）、高分子ゲル化剤（ポリアクリル酸誘導体、デキストリン誘導体等）等が知られている。低分子ゲル化剤は、オイル中で自己集合し、巨大な網目構造を形成することでオイルが非流動化しゲルを形成し、一方、高分子ゲル化剤は、それらが複雑に絡まり合い網目構造を形成することでオイルのゲル化を引き起こすものである。

[0004] 低分子ゲル化剤の１，２，３，４－ジベンジリデン－Ｄ－ソルビトールは、様々な種類のオイルをゲル化できる優れた化合物であるが、分解してベンズアルデヒドが生成するという点で安全性に問題があり実用化はされていない。１，２－ヒドロキシステアリン酸は、廃天ぷら油のゲル化剤として市販されているが、チキソトロピー性に欠ける。また、アミノ酸誘導体のゲル化剤

はオイルに難溶性であるため、溶解させるには高温での加熱や長時間の攪拌などの煩雑な操作が必要となる。しかも、このような操作はゲルに配合される他成分の品質の変化を招く恐れがある点でも問題がある。一方、高分子ゲル化剤のデキストリン誘導体では、ゲル化に高濃度の添加が必要である上に、高分子特有の「べたつき感」を生じ使用感が良くない。ポリアクリル酸誘導体では少量の添加で良好な増粘ゲル化を示すが皮膚に使用した際には高分子特有の「べたつき感」を生じ、使用感がよくない。

[0005] これらの問題を解決させるべく、レシチン、ショ糖脂肪酸エステル等の天然界面活性物質 1, 2 種、高級アルコール、グリセリン、オイルを加えたゲル状エマルション（特許文献 1）が提案されているが、弾性が低いため液だれ等生じ易く取扱性が悪く、また高級アルコールおよびグリセリンの何れかが欠けると効果が得られないという問題がある。また、人体にも安全なオイルゲル化剤として、 α -アミノラクタム誘導体を有効成分とするもの（特許文献 2）が提案されているが、加熱溶解が必要であって、生体や環境に対する高い安全性、良好なゲル化能、使用感に優れ、取扱性のよさ等をすべて合わせ持つオイルゲル化剤は得られていない。

[0006] 一方、逆紐状ミセルによるオイルのゲル化も少数だが報告されている（非特許文献 1 - 3）。逆紐状ミセルとは、界面活性剤の形成する自己集合体の一種であり、オイル中で網目構造を形成するためにゲル化を引き起こすことが知られている。逆紐状ミセルという内部に親水的な環境を有しているために水溶性の薬物や酵素等を内包することが可能であり、上記したオイルゲル化剤にはない特長を有している。

[0007] この逆紐状ミセルを形成する代表的な系として、レシチン／水／各種オイルの 3 成分混合系が報告されている（非特許文献 1）。また、水の代替物質には、エチレングリコール、ホルムアミド、胆汁酸塩（非特許文献 3）、が報告されているに過ぎない。通常、レシチンはオイル中で逆球状ミセルあるいは逆楕円状ミセルを形成するが、これに少量の水等を添加するとレシチンのリン酸基に水素結合し、分子集合体の界面曲率が減少するために逆紐状ミ

セルの成長が起こると考えられている。

- [0008] 従来の逆紐状ミセルが抱える問題として、代表的なレシチン／水／各種オイルから成る逆紐状ミセルでは、水が成分中に含まれているために加水分解を受けやすい薬物等を配合することはできない。また、水の代替物質であるエチレングリコールやホルムアミドは、皮膚、眼、粘膜等への強い刺激性を有するために人体には適用できない。また、胆汁酸塩は生体由来の界面活性剤であるが、皮膚や眼等に付着すると炎症を起こす可能性があり、生体や環境に対する高い安全性、良好なゲル化能、使用感に優れ、取扱性のよさ等をすべて合わせ持つオイルゲル化剤は今まで得られていない。

先行技術文献

特許文献

- [0009] 特許文献1：特開平5－4911号公報
特許文献2：特開平10－265761号公報

非特許文献

- [0010] 非特許文献1：P. L. Luisi et al. Colloid & Polymer Science, vol.268, p. 356 (1990)
非特許文献2：Yu. A. Shchipunov, Colloids and Surfaces A, vol.183-185, p. 541 (2001)
非特許文献3：S. H. Tung et al. Journal of the American Chemical Society, vol. 128, p. 5751 (2006)

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0011] 本発明は、逆紐状ミセルを形成するオイルゲル化剤および増粘ゲル状組成物として、生体や環境に対する高い安全性、優れた使用感、および良好なゲル化能が要求され、それらの全てを併せ持つオイルゲル化剤、および該オイルゲル化剤を用いた増粘ゲル状組成物を提供することを課題とする。

課題を解決するための手段

[0012] 本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、レシチン／糖類が各種オイルのオイルゲル化剤として作用し、又これらのレシチン／糖類／各種オイルの3成分混合系を用いて、逆紐状ミセル構造を有する増粘ゲル状組成物を得ることができること、および該増粘ゲル状組成物は人体および環境に対して極めて安全で、良好なゲル化性能を有しかつ長期の安定性を有し、上記課題を解決できることを見出した。

[0013] そして、本発明者らは、レシチンと糖類を含有し逆紐状ミセルを形成するオイルゲル化剤、および該オイルゲル化剤と各種オイル成分とを含み逆紐状ミセルを形成した増粘ゲル状組成物を発明するに至った。

[0014] 即ち、本発明は、

[1] (a) レシチン、(b) 糖類を含有し逆紐状ミセルを形成するオイルゲル化剤。

[2] 前記(a) レシチンが、大豆レシチンまたは卵黄レシチンのいずれかであることを特徴とする上記[1]に記載のオイルゲル化剤。

[3] 前記(b) 糖類が、単糖類、オリゴ糖、多糖類、及びこれらのデオキシ体のうち少なくとも一つからなることを特徴とする上記[1]または[2]に記載のオイルゲル化剤。

[4] 前記(a) レシチンと(b) 糖類との混合割合として、(a) レシチンと(b) 糖類の合計質量に対して、(b) 糖類を0.1質量%から50質量%含有することを特徴とする上記[1]～[3]のいずれかに記載のオイルゲル化剤。

[5] 上記[1]～[4]のいずれかに記載のオイルゲル化剤と(c) オイル成分とを少なくとも含み逆紐状ミセルを形成した増粘ゲル状組成物。

[6] 前記増粘ゲル状組成物が、化粧品、医薬品、食品、塗料、インク、潤滑油の少なくともいずれか一つであることを特徴とする上記[5]に記載の増粘ゲル状組成物。

[7] 前記オイルゲル化剤と(c) オイル成分との混合割合として、オイルゲル化剤を増粘ゲル状組成物に対して1質量%から70質量%含有すること

を特徴とする上記[5]または[6]に記載の増粘ゲル状組成物。

発明の効果

- [0015] 本発明の逆紐状ミセルを形成するオイルゲル化剤は、生体や環境に対し高い安全性を有する環境調和型であるという利点・効果を有するだけでなく、少量の添加で目的とするオイルをゲル化でき、各種化粧品、医薬品、食品、塗料、インク、潤滑油等のオイルゲル化剤として広く使用できる。又得られる増粘ゲル状組成物はチキソトロピー性を有し、液だれしにくくハンドリング性がよく、1年以上に亘る長期の安定性も備えるという効果を有している。増粘ゲル状組成物の透明性は、用いるオイルゲル化剤、増粘ゲル状組成物の調製条件などから、透明から半透明、白濁とその使用する用途に応じて調製もできる。更に逆紐状ミセル構造の内部に親水的な環境を有し、水溶性の成分・薬物や酵素等を内包できるという従来の増粘ゲル状組成物にはない特徴も備えている。

図面の簡単な説明

- [0016] [図1]逆ミセル構造図
[図2]小角X線散乱測定 of 散乱曲線図

発明を実施するための形態

- [0017] 以下に、本発明を詳細に説明する。本発明のオイルゲル化剤は、各種オイル成分を増粘又はゲル化させ逆紐状ミセルを形成することのできる材料である。本発明のオイルゲル化剤は、(a) レシチン、(b) 糖類を含有し、各種(c) オイル成分が添加混合されると増粘又はゲル化し逆紐状ミセル構造を形成した増粘ゲル状組成物になる。
- [0018] 逆紐状ミセル (Reverse worm-like micelle) は、界面活性剤の形成する自己集合体の一種である。界面活性剤は分子中に親水基と疎水基とを有する両親媒性物質であり、その基のバランスに応じて水、油中で自己集合体を形成するが、図1に示すとおり、逆球状ミセルが円筒状に成長した逆紐状ミセルは、一時的なネットワーク構造を形成し、高弾性のゲルを形成する。また、内部に親水的な環境を有しているために水溶性

の成分・薬物や酵素等を内包することが可能である。

[0019] 本発明者らは、逆紐状ミセルについて鋭意研究を重ねた結果、逆紐状ミセルの成長を引き起こす物質には2つの条件が必要であることを見出した。一つは、レシチンのリン酸基と水素結合できる官能基を二つ以上持つこと、二つめは、若干の疎水性を有することであり、この二つを満たすものとして糖類に注目し、レシチンと糖類と各種オイルにより逆紐状ミセルを形成できることを見出した。

[0020] 本発明者らは得られた増粘又はゲル状調製物について、具体的にはレシチンとD-リボースとn-デカンを混合することにより形成した増粘ゲル状調製物について、その構造を観察した。増粘ゲル状調製物は透明であり、又結晶構造をもたなく光学的には等方性であり、偏光像としては特徴的なパターンは現れない。小角X線散乱(SAXS)測定をした散乱曲線からは、明瞭な回折ピークが得られなかったことから規則構造を形成しておらず、本発明の増粘ゲル状組成物は、逆紐状ミセルを形成しているといえる。

また、本発明の増粘ゲル状組成物は、逆紐状ミセルを形成しているゆえに、増粘又はゲル化されるオイルにもよるが、オイル自体が透明であるならば透明なものである。

[0021] SAXS測定は、ブルカー・エイエックスエス社製のNano-STARを用い、X線源はCuK α 線、出力は45kV/120mAで行った。全てのSAXS測定は25°Cで行った。

[0022] 図2には、レシチン2質量%、D-リボース0.2質量%、n-デカン97.8質量%を混合した増粘ゲル状組成物1(サンプル1)と、レシチン10質量%、D-リボース1質量%、n-デカン89質量%を混合した増粘ゲル状組成物2(サンプル2)と、レシチン20質量%、D-リボース2質量%、n-デカン78質量%を混合した増粘ゲル状組成物3(サンプル3)との、小角X線散乱測定の散乱曲線(散乱強度I(q)と散乱ベクトルqの関係)を示す。ここで $q = (4\pi/\lambda)\sin\theta$ 、 θ は散乱角、 λ はX線の波長である。これによれば、いずれの散乱曲線も明瞭な回折ピークを示さなかつ

たことから、規則性構造を形成していないことがわかる。

この3つのサンプルの中で最もオイルゲル化剤濃度の低いサンプル1の散乱曲線では、両対数プロットの低 q 側の勾配が -1 になっている。これは長い棒状の粒子、すなわち逆紐状ミセルの存在を示唆する。また(1)式および(2)式に基づくCross-sectionプロットにより、逆紐状ミセルの断面半径(r)は 1.9 nm と求められた。

$$\ln qI(q) = \ln qI(0) - (1/2)R_c^2 q^2 \quad (1)$$

$$r = \sqrt{2}R_c \quad (2)$$

ここで、 R_c は断面の回転半径である。また、測定範囲の制約のために逆紐状ミセルの正確な長さは算出できなかったが、(3)式を用いたシミュレーションから逆紐状ミセルの長さ(t)は約 500 Å 以上であることが示された。

$$I(q) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(q(t/2)\cos\theta)}{q^2(t/2)^2 \cos^2\theta} \frac{4J_1^2(qr\sin\theta)}{q^2 r^2 \sin^2\theta} \sin\theta d\theta \quad (3)$$

ここで、 J_1 は一次のベッセル関数である。また、サンプル2およびサンプル3では低 q 側の散乱強度が減少し、傾きも緩やかになる傾向が認められた。この結果は、サンプル2およびサンプル3では、試料内の単位体積当たりの逆紐状ミセル量が増加していることを示している。すなわち、逆紐状ミセル同士が近接することで構造因子の寄与が強くなり、低 q 側の散乱強度が減少したと考えられる。

更に、本発明のオイルゲル化剤を用いてオイル成分を増粘又はゲル化させた増粘ゲル状組成物は、そのゲル化の状態、物性からすると、同様に逆紐状ミセルが形成されているといえる。

[0023] 本発明のオイルゲル化剤としての(a)レシチンは、天然に存在するリン脂質の混合物であり、大豆由来の大豆レシチン、卵黄由来の卵黄レシチン、純度を高めた精製レシチン、酵素処理したリゾレシチン等の改質レシチンを

用いることができる。レシチンは2本のアルキル鎖を持つ両性リン脂質であり、食品用乳化剤として、乳製品の乳化、チョコレートの粘度低下に、また医薬製剤などにも広く利用されている。又疎水性の両性界面活性剤であり、生体や環境に対する高い安全性を有している。本発明ではレシチンのなかでも大豆レシチン、卵黄レシチンを用いることが好ましい。

[0024] 本発明のオイルゲル化剤としての(b)糖類は、糖質と同義であり、自然界に広く分布しており、ヒトの栄養素の中でも最も重要なもので、生体や環境に対して極めて高い安全性を有しており、単糖類、オリゴ糖、多糖類等がある。単糖類としては、グリセルアルデヒド、エリスロース、キシリトール、D-キシロース、D-リボース、D-ガラクトース、D-グルコース、D-ソルビトース、フルクトース等が例示できる。オリゴ糖としては、マルトース、セロビオース、ラクトース、スクロース等、多糖類としては、アミロース、アミロペクチン、グリコーゲン、デキストラン等が例示できる。また、単糖類、オリゴ糖、多糖類のこれらの糖類のアルコール性水酸基が水素により置換されたデオキシ糖が例示できる。これらの中でも、リボ核酸の構成糖であり、食品添加物、甘味料としてのD-リボース、ブドウ糖としてのD-グルコース、ガラクトース、及びこれらのデオキシ糖が好ましいものとして例示できる。これらは自然界に広く分布しており、ヒトの栄養素ないし生体成分でもあるので、人体に対する毒性は全くなく、安全性も高く、かつ工業的にも安価で入手しやすい。

[0025] 本発明のオイルゲル化剤を構成する(a)レシチン(b)糖類との混合比率は、逆紐状ミセルが形成できる混合割合ならばいかなる範囲でもよい。(a)レシチンを1~70質量%、好ましくは1.5~45質量%、より好ましくは2~25質量%、(b)糖類を0.1~30質量%、好ましくは0.15~15質量%、より好ましくは0.2~5.2質量%とすることができる。オイルゲル化剤全量に対する(b)糖類の質量割合は、(c)オイル成分によっても異なるが、(b)成分/(a)成分+(b)成分の質量%で表わすと、実験的に下限は0.1質量%以上、好ましくは1質量%以上、

より好ましくは3質量%以上であり、実験的に上限は50質量%以下、好ましくは40質量%以下、より好ましくは30質量%以下である。

[0026] 本発明においてゲル化することのできる(c)オイル成分は、特に限定されるものではなく、動植物油類、鉱物油類、炭化水素類、脂肪酸エステル類等のオイルである。極性油のみ、非極性油のみ、あるいは極性油と非極性油の混合物であってもかまわない。具体的には、魚油、肝油、鯨油、ヘッド、ラード、馬油、羊油等の魚油、動物油、ヤシ油、パーム油、カカオバター、オリーブ油、菜種油、あまに油等の植物油の動植物油類；流動パラフィン、イソパラフィン、灯油、重油、イソオクタン、n-ヘプタン、n-デカン、シクロヘキサン等の炭化水素類；ラウリン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、ベヘン酸等の高級脂肪酸類、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸2-オクチルドデシル、パルミチン酸イソプロピル等の脂肪酸エステル類等を挙げることができる。これらのオイルは、単独であっても2種以上の混合物であっても用いることができる。

[0027] オイルゲル化されるオイル中には、添加成分が増粘又はゲル化を妨げない範囲の濃度で、溶解、分散、乳化、懸濁あるいは混合されていてもよい。このような添加成分の例としては、化粧料、医薬品、食品、塗料、インク、潤滑油などの用途に応じて、界面活性剤、紫外線吸収剤、保湿剤、防腐剤、保存料、殺菌剤、酸化防止剤、流動性向上剤、香料、色素、酵素、生理活性物質等があり、有機化合物又は酸化チタン、タルク、マイカ、水等の無機化合物を挙げることができる。

[0028] 本発明の(a)レシチン(b)糖類を含むオイルゲル化剤により(c)オイル成分をゲル化する際には、オイル成分に対してオイルゲル化剤を、増粘又はゲル化し逆紐状ミセルを形成することのできる範囲ならばいかなる量までも混合できる。オイル成分の混合割合としては、(a)レシチンを1~70質量%、好ましくは1.5~45質量%、より好ましくは2~25質量%、(b)糖類を0.1~30質量%、好ましくは0.15~15質量%、より好ましくは0.2~5.2質量%としたとき、(c)オイル成分は30~

99質量%、好ましくは50～98質量%、より好ましくは70～97質量%とすることができる。

[0029] また、増粘ゲル状組成物に対するオイルゲル化剤の混合割合を、 $\frac{((a)成分 + (b)成分)}{((a)成分 + (b)成分 + (c)成分)}$ の質量%で表わすと、下限は1質量%以上、好ましくは1.5質量%以上、より好ましくは2質量%以上であり、上限は70質量%以下、好ましくは50質量%以下であり、さらにより好ましくは30質量%以下である。この範囲で加え、オイル成分を添加混合し放置することにより、増粘ゲル状組成物を得ることができる。ゲル強度は、オイルゲル化剤の濃度および(a)レシチンと(b)糖類の混合割合により調整することが可能である。

[0030] 本発明の増粘ゲル状組成物は、(a)レシチン(b)糖類を含有し、各種(c)オイル成分を添加し、必要に応じてその他の添加成分を添加し、均一に溶解することによって、ゲル化し逆紐状ミセル構造を形成することができる。増粘ゲル状組成物の調製例としては、(a)成分：レシチンの有機溶媒溶液と、(b)成分：糖類をそれぞれ必要量容器に封入し、攪拌し、完全に(b)成分：糖類を溶解させた後、減圧乾燥により有機溶媒を完全に蒸発させ、次いで(c)オイル成分を必要量加えてさらに一晩攪拌し、安定化のために容器を常温恒温槽で必要に応じて数日間静置することによって得ることができる。また、(a)レシチンと(b)糖類と各種(c)オイル成分の混合物を、加熱溶解し、室温まで冷却することによって調製することができる。このときの加熱は、混合物が溶解する温度ならいかなる温度でもかまわないが、好ましくは、50℃～80℃の範囲である。この際、レシチンの酸化防止のために窒素雰囲気下又は酸化防止剤を添加して行うことが好ましい。なお、増粘ゲル状組成物は、各成分の添加、混合、攪拌することにより直ちに生じるものであり、ゲル状物の安定化のための長時間の攪拌及び静置は、必要に応じて適宜設定すればよく、場合によっては必要のないものである。

[0031] 増粘ゲル状組成物を調製する際に用いる有機溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブチルアルコール等の低級アルコール類；エチ

レングリコール、プロピレングリコール等の多価アルコール；アセトン、２－ブタノン、シクロヘキノン等のケトン類；テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン等のエーテル類；酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類；N，N－ジメチルホルムアミド、N，N－ジメチルアセトアミド等のアミド類；クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロメタン、ジクロロエタン、臭化イソプロピル、臭化エチル、ジクロロベンゼン、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、トリクロロエチレン、四塩化エチレン等のハロゲン化炭化水素類；水などがあるが、なかでも低級アルコールを用いるのが好ましい。また、これら有機溶媒は単独でも、組み合わせて使用してもかまわない。

[0032] 本発明の増粘ゲル状組成物は、洗浄剤、化粧品、医薬、食品、消臭剤、入浴剤、芳香剤、脱臭剤等として常温でゲル状を呈する各種製品として用いることができる。なかでも洗浄剤、化粧品、医薬品の用途に特に適している。洗浄剤としては、食品用洗浄剤、食器洗浄剤、厨房用洗浄剤、洗顔料、ボディークリーム、シャンプー、リンス等が挙げられる。化粧品として、クリーム、乳液、ローション、クレンジング料、浴用化粧品、保湿化粧品、血行促進・マッサージ剤、パック化粧品、頭髮化粧品等が挙げられる。医薬品としては、軟膏剤、成形パップ剤、徐放製剤基材、経皮吸収製剤、ドラッグデリバリーシステム担体、電気泳動用ゲル等が挙げられる。

[0033] 化粧品中には、通常の一般化粧品に使用される成分を配合することができる。例えば、香料、色素、防腐剤、抗酸化剤、抗炎症剤、紫外線吸収剤、紫外線反射剤、pH調整剤等が挙げられ、さらに必要に応じて、種々の薬効成分、例えば、ヒアルロン酸、アラントイン、ビタミン類、アミノ酸、胎盤エキス等を挙げることができ、単独であるいは組み合わせて適宜配合することができる。

[0034] 本発明のオイルゲル化剤に各種オイルが添加混合されて形成された増粘ゲル状組成物は、逆紐状ミセル構造を形成しているので、内部に親水的な環境を有し水溶性の成分・薬物や酵素等を内包することが可能である。この逆紐状ミセルは、ナノメータ・スケールの極めて微細な分子集合体であり、この

逆紐状ミセルはレシチンと糖類との分子の極性基が内側を向き、疎水基が外側を向いて紐状に多数集合しているので、その内部は親水的な環境即ち小さなウオーター・プール（水相）が形成されている。内包することのできる水溶性の物質としては、例えば、保湿剤、美白剤、抗炎症剤、抗菌剤、ホルモン剤、ビタミン類、各種アミノ酸およびその誘導体や酵素、抗酸化剤、育毛剤などの薬剤成分が挙げられる。

[0035] 本発明のオイルゲル化剤に各種オイルが添加混合されて形成された増粘ゲル状組成物に、オイルに対して難溶性ないし非溶性を示す水溶性の物質、水溶性薬剤、酵素を直接、またはその水溶液を接触、混合攪拌させると、水溶性の物質は逆紐状ミセルの内部に取り込まれ、増粘ゲル中に溶解せしめることができる。形成された増粘ゲル状組成物の透明性は、用いるオイルゲル化剤、増粘ゲル状組成物の調製条件などから、透明から半透明、白濁とその使用する用途に応じて調製できる。

[0036] 本発明のオイルゲル化剤は、種々のオイルに対するゲル化能が優れ、低濃度の添加でも長期にわたり安定なゲルを生成することができるとともに、特に高級炭化水素類のゲルはチキソトロピー性が優れ、かつ触感も“べたつき”などの欠点をもたない。しかも、本発明のオイルゲル化剤はレシチン、糖類という生体や環境に体する高い安全性、生分解性にも優れている材料成分からできており環境調和型のものである。

本発明のオイルゲル化剤は、さらに、上記以外の医薬部外品、インキ、塗料、潤滑油や、プラスチック、ゴム、金属等の加工分野のほか、農業、水産業、廃油処理等の分野でも用いることができる。

実施例

[0037] 以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はそれに限定されるものではない。なお、配合量は特に指定がない限り質量%で示す。

[0038] [増粘ゲル状組成物の評価]

粘度測定は、コーンプレート（直径が60、35mmでコーン角が1度と4度）とペルチェ温度コントローラを備えた回転レオメーター（RheoStress6

00、HAAKE社製）を用いて25℃恒温下で行った。なお、溶媒の蒸発を防止するためにソルベントトラップを用いて測定した。具体的には、コーンプレートと試料台の間に試料を挟みこみ、コーンプレートを一定方向に回転させて試料に段階的にずり速度を加えた。それぞれのずり速度ごとにずり応力を求めて、粘度＝ずり応力／ずり速度の関係から粘度を算出した。

また、これに基づき、増粘ゲル化の状態を以下のように評価した。

◎ゲル化（100 Pa・s 以上のもの）：○増粘（10 Pa・s 以上 100 Pa・s 未満のもの）：×増粘ゲル化が不十分（10 Pa・s 未満のもの）

[0039] [増粘ゲル状組成物の保存安定性]

保存安定性の確認は、実施例、比較例で調製した増粘ゲル状組成物を直径27.5 mm、高さ70 mmのサンプル瓶に封入し、25℃に設定した恒温槽中に6か月保存した後、増粘ゲル状組成物の分離状態を目視観察し、下記の基準により保存安定性を評価した。

◎良好である：○少量分離している：×悪い

[0040] [実施例1～8]

（増粘ゲル状組成物の配合）

（a）成分のレシチンとして、大豆レシチン（商品名「L- α -Phosphatidylcholine (Soy-95%)」Avanti Polar Lipids, Inc. 製）、（b）成分の糖類として、D-リボース（関東化学(株)製）、（c）成分として、n-デカン（関東化学(株)製 0.774 mPa・s（25℃））を、表1に示す配合組成として、増粘ゲル状組成物を調製した。各配合組成に応じて、実施例1～8とした。

[0041] （増粘ゲル状組成物の調製）

増粘ゲル状組成物の調製は、（a）成分：レシチンのメタノール溶液と、（b）成分：D-リボースをそれぞれ必要量ボトルに封入し、マグネチックスターラーを用いて攪拌した。完全に（b）成分：D-リボースを溶解させた後、減圧乾燥によりメタノールを完全に蒸発させる。（c）オイル成分を

必要量加えてさらに一晚攪拌し、安定化のためにボトルを25℃の恒温槽で数日間静置することによって調製した。なお、以下の実施例9～27、比較例1～5においても、増粘ゲル状組成物の調製は、これと同じ調製手段によった。

[0042] 実施例1～8は、(a)成分：レシチンを2～25質量%として増粘ゲル状組成物を調製したものである。これらのオイルゲル化剤中のD-リボースの割合、即ち(b)成分／((a)成分+(b)成分)は、9質量%から17質量%、増粘ゲル状組成物中のオイルゲル化剤の割合、即ち((a)成分+(b)成分)／((a)成分+(b)成分+(c)成分)は、2質量%から30質量%である。増粘ゲルの状態は透明であり、いずれもゲル化◎ないし○であり、保存安定性も◎良好であった。実施例1のゲルの状態は、増粘○であるが、使用上は何ら問題とはならない状態であった。評価結果を表1に示す。

[0043] [実施例9～12]

(増粘ゲル状組成物の配合)

(a)成分のレシチンとして、大豆レシチン(商品名「L- α -Phosphatidylcholine (Soy-95%)」Avanti Polar Lipids, Inc. 製)、(b)成分のD-リボース(関東化学(株)製)、(c)成分として、シクロヘキサン(関東化学(株)製 0.828 mPa・s (25℃))を、増粘ゲル状組成物を調製し実施例9とした。

次に(c)成分をミリスチン酸イソプロピル(和光純薬工業(株)製 4.74 mPa・s (25℃))に変え、増粘ゲル状組成物を調製し実施例10、(c)成分をパルミチン酸イソプロピル(和光純薬工業(株)製 6.09 mPa・s (25℃))に変え、増粘ゲル状組成物を調製し実施例11、更に(c)成分を流動パラフィン(関東化学(株)製 146 mPa・s (25℃))に変え、増粘ゲル状組成物を調製し実施例12とした。配合組成を表1に示す。

[0044] 実施例9～12のオイルゲル化剤中のD-リボースの割合、即ち(b)成

分／（（a）成分＋（b）成分）は3質量％から29質量％、増粘ゲル状組成物中のオイルゲル化剤の割合（（a）成分＋（b）成分）／（（a）成分＋（b）成分＋（c）成分）は10質量％から14質量％としたものである。増粘ゲルの状態は透明で、いずれもゲル化◎であり、保存安定性も◎良好ないし○であった。実施例12は、保存安定性○であるが、通常を目安である3か月では半透明で安定しており、使用上は何ら問題とはならない状態であった。評価結果を表1に示す。

[0045] [実施例13～22]

（増粘ゲル状組成物の配合）

（a）成分のレシチンとして、大豆レシチン（商品名「L- α -phosphatidylcholine (Soy-95%)」Avanti Polar Lipids, Inc. 製）、（b）成分を2-デオキシ-D-リボース（関東化学(株)製）とし、（c）成分として、n-デカン（関東化学(株)製）を、表1に示す配合組成として、増粘ゲル状組成物を調製した。各配合組成に応じて、実施例13～17とした。

次に（b）成分を2-デオキシ-D-グルコース（関東化学(株)製）に変え表2に示す配合組成として、増粘ゲル状組成物を調製した。各配合組成に応じて、実施例18～22とした。

[0046] 実施例13～17は、（a）成分：レシチンを5から25質量％とし、（b）成分：2-デオキシ-D-リボース、（c）成分：n-デカンをそれぞれ所要量用いて増粘ゲル状組成物を調製したものである。これらのオイルゲル化剤中の2-デオキシ-D-リボースの割合、即ち（b）成分／（（a）成分＋（b）成分）は11質量％から16質量％、増粘ゲル状組成物中のオイルゲル化剤の割合（（a）成分＋（b）成分）／（（a）成分＋（b）成分＋（c）成分）は6質量％から30質量％としたものである。増粘ゲルの状態は透明で、いずれもゲル化◎ないし○であり、保存安定性も◎良好であった。実施例13のゲルの状態は、増粘○であるが、使用上は何ら問題とはならない状態であった。評価結果を表1に示す。

[0047]

[表1]

増粘ゲル状組成物		実施例																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
配合組成	(a)成分 (質量%)	2	5	10	10	15	20	20	25	10	10	10	10	5	10	15	20	25
	(b)成分 (質量%)	0.2	0.6	1	1.2	2.4	2	3.2	5.2	4	2.4	2	0.3	0.6	1.4	2.4	3.2	4.8
		D-リボース																
		2-デオキシ-D-リボース																
		2-デオキシ-D-グルコース																
		D-グルコース																
(c)成分 (質量%)	97.8	94.4	89	88.8	82.6	78	76.8	69.8	86	87.6	88	89.7	94.4	88.6	82.6	76.8	70.2	
	n-デカン																	
	シクロヘキサン																	
	ミリスチン酸イソプロピル																	
	パルミチン酸イソプロピル																	
評価	流動パラフィン																	
	増粘ゲル化の状態																	
	保存安定性	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

[0048] 実施例18～22は、(a)成分：レシチンを5から25質量%とし、(b)成分：2-デオキシ-D-グルコース、(c)成分：n-デカンをそれぞれ所要量用いて表2のとおり増粘ゲル状組成物を調製したものある。

これらのオイルゲル化剤中の2-デオキシ-D-グルコースの割合、(b)成分/(a)成分+(b)成分)は11質量%から14質量%、増粘ゲル状組成物中のオイルゲル化剤の割合((a)成分+(b)成分)/(a)成分+(b)成分+(c)成分)は6質量%から29質量%としたものである。増粘ゲルの状態は、いずれもゲル化◎であり、保存安定性もすべて◎良好であり、いずれも透明であった。評価結果を表2に示す。

[0049] 実施例13～22によれば、(a)レシチンを5、10、15、20、25質量%とし、(b)2-デオキシ-D-リボース、又は(b)2-デオキシ-D-グルコース、(c)成分をn-デカンとしても、増粘ゲルの状態はいずれもゲル化◎ないし○、保存安定性も6ヶ月以上にわたり良好である増粘ゲル状組成物であった。

[0050] [実施例23～27]

(増粘ゲル状組成物の配合)

(a)成分：レシチンとして、大豆レシチン(商品名「L- α -Phosphatidylcholine (Soy-95%)」Avanti Polar Lipids, Inc. 製)、(b)成分をD-グルコース(和光純薬工業(株)製)、(c)成分として、n-デカン(関東化学(株)製)を、増粘ゲル状組成物を調製し実施例23とした。

次に、(b)成分を2-デオキシ-D-ガラクトース(東京化成工業(株)製)とし、各配合組成に応じて、実施例24、25とした。

更に、(b)成分を6-デオキシ-D-ガラクトース(東京化成工業(株)製)とし、各配合組成に応じて、実施例26、27とした。表2に配合組成を示す。

[0051] 実施例23は、(b)成分：D-グルコース、(c)成分：n-デカンをそれぞれ所要量用いて増粘ゲル状組成物を調製したもの、実施例24、25は、(b)成分：2-デオキシ-D-ガラクトースを用いて増粘ゲル状組成物を調製したもの、実施例26、27は、(b)成分：6-デオキシ-D-ガラクトースをそれぞれ所要量用いて増粘ゲル状組成物を調製したものである。

[0052] 実施例 23～27での混合割合は、オイルゲル化剤中の糖類の割合（b）成分／（（a）成分＋（b）成分）は7質量%から12質量%、増粘ゲル状組成物中のオイルゲル化剤の割合（（a）成分＋（b）成分）／（（a）成分＋（b）成分＋（c）成分）は6質量%から11質量%としたもので、増粘ゲルの状態は透明で、いずれもゲル化◎ないし○、保存安定性も良好であった。なお、実施例 24、26のゲルの状態は、増粘○であるが、使用上は何ら問題とはならない状態であった。評価結果を表 2 に示す。

[0053] [実施例 28～32]

（増粘ゲル状組成物の調製）

増粘ゲル状組成物の調製は、実施例 4、9、10、11、12において、（a）成分：レシチン、（b）成分：Dーリボース、（c）オイル成分をそれぞれ必要量ボトルに封入し、60℃程度で加熱溶解し、室温まで冷却することによって調製した。その際、レシチンの酸化防止のために窒素雰囲気下で行った。

表 3 に示す配合組成として、増粘ゲル状組成物を調製した。各配合組成に応じて、実施例 28～32とした。

[0054] 実施例 28～32によれば、（a）成分：レシチンを10質量%とし、（b）成分：Dーリボース、（c）成分：nーデカン、シクロヘキサン、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、流動パラフィンをそれぞれ所要量用いて増粘ゲル状組成物を調製したもので、増粘ゲルの状態は、いずれもゲル化◎、○、保存安定性も◎良好であった。実施例 29の増粘ゲルの状態は、増粘○であるが、使用上は何ら問題とはならない状態であった。なお、ゲルの透明性は、調製した増粘ゲル状組成物を直径27.5mm、高さ70mmのサンプル瓶に封入し、25℃に設定した恒温槽中に6か月保存した後、紫外可視分光光度計（V-530、日本分光（株）製）を用い、波長550nmで、透過率を測定した。透過率100～90%、89～50%、49%以下により、透明：1、半透明：2、白濁：3として評価したものである。評価結果を表 3 に示す。

透明性は、いずれも透明又は白濁であり、増粘ゲル状組成物として用いる用途に応じた透明性を提供できる。

[0055] [比較例 1 ～ 5]

(増粘ゲル状組成物の配合)

(a) 成分：レシチンとして、大豆レシチン(商品名「L- α -Phosphatidylc holine (Soy-95%)」Avanti Polar Lipids, Inc. 製) 10 質量%、(c) 成分として、n-デカン(関東化学(株)製) 90 質量%を配合組成として、増粘ゲル状組成物を調製し比較例 1 とした。(c) 成分をシクロヘキサン(関東化学(株)製)に変えた以外は比較例 1 と同じにして、増粘ゲル状組成物を調製し比較例 2 とした。(c) 成分をミリスチン酸イソプロピル(和光純薬工業(株)製)に変えた以外は比較例 1 と同じにして、増粘ゲル状組成物を調製し比較例 3 とした。(c) 成分をパルミチン酸イソプロピル(和光純薬工業(株)製)に変えた以外は比較例 1 と同じにして、増粘ゲル状組成物を調製し比較例 4 とした。又(c) 成分を流動パラフィン(関東化学(株)製)に変えた以外は比較例 1 と同じにして、増粘ゲル状組成物を調製し比較例 5 とした。

[0056] 比較例 1 ～ 5 は、(b) 成分の糖類を用いていないため、増粘ゲルは形成し得ないものであった。配合組成と評価結果を表 2 に示す。これに対して、本発明では、実施例で示すようにオイル成分(c) n-デカンでは、25℃で0.774 mPa・sのところ250万倍の増粘度が得られ、シクロヘキサンでは、25℃で0.828 mPa・sのところ600万倍の増粘度、ミリスチン酸イソプロピルでは、25℃で4.74 mPa・sのところ6万倍の増粘度、パルミチン酸イソプロピルでは、25℃で6.09 mPa・sのところ4万倍の増粘度、流動パラフィンでは、25℃で146 mPa・sのところ7,000倍の増粘度が簡単に得られた。なお、(b) 成分の糖類と(c) オイル成分とでも、増粘ゲルは形成し得ないものであった。

[0057]

[表2]

増粘ゲル状組成物		実施例										比較例				
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	1	2	3	4	5
配合組成	(a)成分 (質量%)	5	10	15	20	25	10	5	10	5	10	10	10	10	10	10
	レシチン															
	(b)成分 (質量%)	0.6	1.2	2	2.8	4	1	0.6	1.4	0.4	1					
	D-リボース 2-デオキシ-D-リボース 2-デオキシ-D-グルコース D-グルコース 2-デオキシ-D-ガラクトース 6-デオキシ-D-ガラクトース															
評価	(c)成分 (質量%)	94.4	88.8	83	77.2	71	89	94.4	88.6	94.6	89	90	90	90	90	90
	n-デカン シクロヘキサン ミリスチン酸イソプロピル パルミチン酸イソプロピル 流動パラフィン															
	増粘ゲル化の状態	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	×	×	×	×	×
	保存安定性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×

[0058] [表3]

増粘ゲル状組成物			実施例				
			28	29	30	31	32
配合組成	(a)成分 (重量%)	レシチン	10	10	10	10	10
	(b)成分 (重量%)	D-リボース 2-デオキシ-D-リボース 2-デオキシ-D-グルコース D-グルコース 2-デオキシ-D-ガラクトース 6-デオキシ-D-ガラクトース	1.2	4	2.4	2	0.3
	(c)成分 (重量%)	n-デカン シクロヘキサン ミリスチン酸イソプロピル パルミチン酸イソプロピル 流動パラフィン	88.8	86	87.6	88	89.7
評価	増粘ゲル化の状態		◎	○	◎	◎	◎
	保存安定性		◎	◎	◎	◎	◎
	透明性		1	3	1	1	1


産業上の利用可能性

[0059] 本発明によれば、レシチン／糖類／各種オイルの3成分混合系により逆紐状ミセルを形成することのできるオイルゲル化剤が提供できる。逆紐状ミセルが形成された増粘ゲル状組成物は、逆紐状ミセルの内部に親水的な環境を有・BR>オ、水溶性の成分・薬物や酵素などを内包でき、各種化粧品、医薬品、食品等のオイルゲル化剤として広く使用できる。更に、該オイルゲル化剤を用いることにより形成する増粘ゲル組成物は、チキソトロピー性を有し、ハンドリング性がよく、長期安定性もよいものである。


請求の範囲

- [請求項1] (a) レシチン、(b) 糖類を含有し逆紐状ミセルを形成するオイルゲル化剤。
- [請求項2] 前記(a) レシチンが、大豆レシチンまたは卵黄レシチンのいずれかであることを特徴とする請求項1に記載のオイルゲル化剤。
- [請求項3] 前記(b) 糖類が、単糖類、オリゴ糖、多糖類、及びこれらのデオキシ体のうち少なくとも一つからなることを特徴とする請求項1または2に記載のオイルゲル化剤。
- [請求項4] 前記(a) レシチンと(b) 糖類との混合割合として、(a) レシチンと(b) 糖類の合計質量に対して、(b) 糖類を0.1質量%から50質量%含有することを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のオイルゲル化剤。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれかに記載のオイルゲル化剤と(c) オイル成分とを少なくとも含み逆紐状ミセルを形成した増粘ゲル状組成物。
- [請求項6] 前記増粘ゲル状組成物が、化粧品、医薬品、食品、塗料、インク、潤滑油の少なくともいずれか一つであることを特徴とする請求項5に記載の増粘ゲル状組成物。
- [請求項7] 前記オイルゲル化剤と(c) オイル成分との混合割合として、オイルゲル化剤を増粘ゲル状組成物に対して1質量%から70質量%含有することを特徴とする請求項5または6に記載の増粘ゲル状組成物。

[図1]



[図2]



小角 X 線散乱測定 of 散乱曲線

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/000350

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

See extra sheet.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C09K3/00, A23D7/00, A23L1/00, A23L1/05, A61K8/02, A61K9/00, A61K9/10, C09D7/12, C09D11/00, C09D105/00, C09D189/00, C09D201/00, C10M119/20, C10M121/00, C10N50/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2010
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2010	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2010

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAPLUS (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 62-95132 A (Nihon Surfactant Kogyo Kabushiki Kaisha), 01 May 1987 (01.05.1987), claims; page 2, upper left column, line 15 to lower left column, line 16; page 2, lower right column, lines 15 to 18; examples (Family: none)	1-7
X	JP 62-95131 A (Nihon Surfactant Kogyo Kabushiki Kaisha), 01 May 1987 (01.05.1987), claims; page 2, upper left column, line 8 to lower left column, line 16; page 2, lower right column, lines 16 to 19; examples (Family: none)	1-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
01 April, 2010 (01.04.10)

Date of mailing of the international search report
13 April, 2010 (13.04.10)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/000350

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 4-100535 A (Kabushiki Kaisha Seven Kagaku), 02 April 1992 (02.04.1992), claims; page 2, upper left column, line 14 to lower left column, line 7; page 3, upper left column, lines 2 to 8; examples (Family: none)	1-7
X	JP 56-70826 A (Nihon Surfactant Kogyo Kabushiki Kaisha), 13 June 1981 (13.06.1981), claims; page 2, upper left column, line 1 to lower left column, line 11; page 2, lower right column, lines 7 to 12; examples (Family: none)	1-7
X	SHCHIPUNOV, Yurii A., The branching of reversed polymer-like micelles of lecithin by sugar- containing surfactants, Journal of Colloid and Interface Science, 1999, Vol.211, No.1, p.81-88	1-7
P,X	HASHIZAKI, Kaname, New lecithin organogels with sugars of RNA and DNA, Chemistry Letters, 2009. 10.03, Vol.38, No.11, p.1036-1037	1-7
A	LUISI, P. L., Organogels from water-in-oil microemulsions, Colloid and Polymer Science, 1990, Vol.268, p.356-374	1-7
A	TUNG, Shih-Huang, A new reverse wormlike micellar system: mixtures of bile salt and lecithin in organic liquids, J. AM. CHEM. SOC., 2006, Vol.128, p.5751-5756	1-7
A	SHCHIPUNOV, Yu. A, Lecithin organogel A micellar system with unique properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2001, Vol.183-185, p.541-554	1-7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/000350

Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

(International Patent Classification (IPC))

*C09K3/00(2006.01)i, A23D7/00(2006.01)i, A23L1/00(2006.01)i,
A23L1/05(2006.01)i, A61K8/02(2006.01)i, A61K9/00(2006.01)i,
A61K9/10(2006.01)i, C09D7/12(2006.01)i, C09D11/00(2006.01)i,
C09D105/00(2006.01)i, C09D189/00(2006.01)i, C09D201/00(2006.01)i,
C10M119/20(2006.01)i, C10M121/00(2006.01)i, C10N50/10(2006.01)n*

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national
classification and IPC)

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. 特別ページ参照

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. C09K3/00, A23D7/00, A23L1/00, A23L1/05, A61K8/02, A61K9/00, A61K9/10, C09D7/12, C09D11/00, C09D105/00, C09D189/00, C09D201/00, C10M119/20, C10M121/00, C10N50/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 0 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 0 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 0 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

CAplus (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 62-95132 A（日本サーファクタント工業株式会社）1987.05.01, 特許請求の範囲、第2頁左上欄第15行-左下欄第16行、第2頁右下欄第15-18行、実施例（ファミリーなし）	1 - 7
X	JP 62-95131 A（日本サーファクタント工業株式会社）1987.05.01, 特許請求の範囲、第2頁左上欄第8行-左下欄第16行、第2頁右下欄第16-19行、実施例（ファミリーなし）	1 - 7

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

0 1 . 0 4 . 2 0 1 0

国際調査報告の発送日

1 3 . 0 4 . 2 0 1 0

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

福永 千尋

4 V

3 8 4 9

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 8 3

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 4-100535 A (株式会社セブン化学) 1992. 04. 02, 特許請求の範囲、第 2 頁左上欄第 1 4 行ー左下欄第 7 行、第 3 頁左上欄第 2 ー 8 行、実施例 (ファミリーなし)	1 ー 7
X	JP 56-70826 A (日本サーファクタント工業株式会社) 1981. 06. 13, 特許請求の範囲、第 2 頁左上欄第 1 行ー左下欄第 1 1 行、第 2 頁右下欄第 7 ー 1 2 行、実施例 (ファミリーなし)	1 ー 7
X	SHCHIPUNOV, Yurii A., The branching of reversed polymer-like micelles of lecithin by sugar-containing surfactants, Journal of Colloid and Interface Science, 1999, Vol.211, No.1, p.81-88	1 ー 7
P, X	HASHIZAKI, Kaname, New lecithin organogels with sugars of RNA and DNA, Chemistry Letters, 2009.10.03, Vol.38, No.11, p.1036-1037	1 ー 7
A	LUISI, P. L., Organogels from water-in-oil microemulsions, Colloid and Polymer Science, 1990, Vol.268, p.356-374	1 ー 7
A	TUNG, Shih-Huang, A new reverse wormlike micellar system: mixtures of bile salt and lecithin in organic liquids, J. AM. CHEM. SOC., 2006, Vol.128, p.5751-5756	1 ー 7
A	SHCHIPUNOV, Yu. A, Lecithin organogel A micellar system with unique properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2001, Vol.183-185, p.541-554	1 ー 7

発明の属する分野の分類

C09K3/00(2006.01)i, A23D7/00(2006.01)i, A23L1/00(2006.01)i, A23L1/05(2006.01)i,
A61K8/02(2006.01)i, A61K9/00(2006.01)i, A61K9/10(2006.01)i, C09D7/12(2006.01)i,
C09D11/00(2006.01)i, C09D105/00(2006.01)i, C09D189/00(2006.01)i,
C09D201/00(2006.01)i, C10M119/20(2006.01)i, C10M121/00(2006.01)i,
C10N50/10(2006.01)n