


1

4

10 października 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

C 09 k 3/18

Nr 2109.

Mieczysław Filipiński
(Kruszwica, Polska).

Kl. 22 g 10.

22 k, 3/18

Sposób zapobiegający nalatywaniu (poceniu się) szkła.

Zgłoszono 22 kwietnia 1920 r.
Udzielono 25 maja 1925 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób, który na pewien przeciąg czasu zupełnie wyklucza nalatywanie szkła, nie zaciemniając przytem przejrzystości jego.

Podług nowego sposobu rozdrabnia się 25 części mydła oleinowo-potasowego i wsypuje do odpowiedniego naczynia ze szkła. Do 70 części spirytusu dodaje się 5 części gliceryny i w tej mieszaninie rozpuszcza się mydło oleinowo-potasowe za pomocą odpowiedniego mieszadła. Do tego roztworu dodaje się 25 części destylowanej wody, poczem wszystko silnie się miesza kilka razy. Gotowy preparat pozostawia się 48 godzin w miejscu niezbyt chłodnym. Po upływie takiego czasu jasny żółtawy płyn odlewa się od osadu, a pozostałość, składającą się z resztek mydła, filtruje się i następnie miesza się z odlanym wprzód roztworem. Gotowy prepa-

rat przechowuje się w szczelnie zamkniętych naczyniach szklanych w temperaturze pokojowej. Pozostałe po filtracji resztki mydła mogą być użyte jako środek do mycia.

Gotowym preparatem nasycają się teraz kawałki odpowiedniej tkaniny i to podług następującego sposobu:

Zapomocą rozpylacza preparat nanosi się równomiernie na obie strony tkaniny, które następnie wolno się suszą w umiarkowanej temperaturze pokojowej.

Kawałki tkaniny nawpół suche kładą się jeden na drugi i w taki sposób zupełnie się wysuszają.

Szkła od okularów, szyby i t. p., preparują się w taki sposób, że nacierają się zupełnie suchym kawałkiem materji tak długo, aż szkło zupełnie jest czyste.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób preparowania szkła, zapobiegający nalatywaniu (poceniu się) tegoż, znamienny tem, że kawałek materji z barchanu, skóry albo innej tkaniny, nasycy się preparatem, sporządzonym z odpowiednich ilości mydła oleinowo-potasowego, gliceryny, spirytusu i wody destylowanej, którą

to materją każdego rodzaju szkło mocno się naciera i tem się preparuje, tak, że nalatywanie szkła przy zmianie temperatury na pewien przeciąg czasu jest wykluczone, przyczem jednak szkło na przejrzystości nie traci.

Mieczysław Filipiński.

Zastępca: A. Bolland,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bógusławskiego, Warszawa.

