




MD 2235 C2 2003.08.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) **2235** ⁽¹³⁾ **C2**
(51) Int. Cl.⁷: B 01 J 49/00

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

(21) Nr. depozit: a 2001 0404 (22) Data depozit: 2001.12.12	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2003.08.31, BOPI nr. 8/2003
(71) Solicitanți: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (72) Inventatori: GUȚANU Vasile, MD; DRUȚĂ Raisa, MD (73) Titulari: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD	

(54) **Procedeu de regenerare a anioniților puternic bazici modificați cu Fe(III)**

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la un procedeu de regenerare a anioniților puternic bazici modificați cu Fe(III) și poate fi utilizată la regenerarea polimerilor ionici reticulați.

Procedeul constă în aceea că anioniții se tratează cu soluție de 0,5...1,5 M HCl, timp de 1,5...2,5 ore, la temperatura camerei.

2

5

Rezultatul constă în aceea că polimerul epuizat, modificat cu compuși de Fe(III) la utilizarea lui în diferite procese tehnologice, se regenerează pentru a fi din nou modificat sau utilizat în alte scopuri.

Revendicări: 1

10

MD 2235 C2 2003.08.31

MD 2235 C2 2003.08.31

3

Descriere:

Invenția se referă la un procedeu de regenerare a anioniților puternic bazici modificați cu Fe(III) și poate fi utilizată la regenerarea polimerilor ionici reticulați.

Este cunoscut procedeu de obținere a ionilor modificați [1].

- 5 Este cunoscut, de asemenea, procedeu de eliminare din faza schimbătorilor de anioni a substanțelor organice ce conțin compuși ai metalelor grele, inclusiv ai fierului [2]. Procedeu constă în regenerarea schimbătorilor de anioni cu o soluție ce conține 2,6...6% mas. de H_2O_2 și 8...14% mas. de acid.

- 10 Dezavantajele acestui procedeu constau în aceea că oxidantul folosit (H_2O_2) poate să distrugă parțial polimerul, cheltuielile suplimentare de reagenți din cauza descompunerii oxidantului sub acțiunea ionilor metalici, cheltuielile esențiale de reagenți utilizați în concentrații sporite.

- Cel mai apropiat de procedeu propus este procedeu de eliminare din faza schimbătorilor de anioni puternic bazici a compușilor de fier, formați ca rezultat al coroziunii oțelului [3]. Procedeu constă în tratarea polimerilor cu o soluție ce conține 5% mas. HCl și 5% mas. complexon (III) (trilon B) la temperatura de 40°C.

- 15 Dezavantajele acestui procedeu constau în cheltuielile considerabile de energie termică și de substanțe costisitoare (trilon B).

- Problema pe care o rezolvă invenția dată constă în eliminarea completă a compușilor de fier (III) din faza schimbătorilor de anioni puternic bazici de tipul I și de tipul II fără cheltuieli de energie termică și cu cheltuieli minime de reagenți.

- 20 Esența invenției constă în aceea că anioniții se tratează cu soluție de 0,5...1,5 M HCl timp de 1,5...2,5 ore la temperatura camerei.

- Rezultatul constă în aceea că polimerul modificat cu compuși de Fe(III), epuizat la utilizarea lui în diferite procese tehnologice, se regenerează pentru a fi din nou modificat cu compuși metalici sau a fi utilizat în alte scopuri.

- 25 Condițiile de eliminare a compușilor de Fe(III) din faza polimerilor au fost determinate în felul următor:

1. Determinarea duratei tratării polimerilor ce conțin compuși de Fe(III) cu soluție de HCl

- 30 Au fost utilizați schimbătorul de anioni puternic bazic de tipul I AV-17 și schimbătorul de anioni puternic bazic de tipul II Varion-AD, modificați cu compuși de Fe(III) conform [1]. Conținutul ionilor de Fe(III) în polimerul AV-17 a fost de 47,5 mg/g, iar în polimerul Varion-AD a fost de 46,5 mg/g.

- Probe a câte 0,2 g de polimer modificat cu compuși de Fe(III) au contactat cu 20 ml soluție de 1,5 M HCl timp de 20, 40, 60 min, 2, 4, 6, 8 ore. După aceasta, probele au fost filtrate, spălate cu puțină apă distilată, iar în filtrat a fost determinat fotocolorimetric cu 2,2-dipiridil conținutul ionilor de Fe(III). Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Durata tratării polimerului cu soluție de 1,5 M HCl, ore	0,33	0,67	1	2	4	6	8
Gradul de desorbție a ionilor de Fe(III) din polimerul AV-17, %	78	90	98	100	100	100	100
Gradul de desorbție a ionilor de Fe(III) din polimerul Varion-AD, %	93	95	99	100	100	100	100

- 40 Din datele tabelului 1 rezultă că pentru regenerarea completă a polimerilor cu utilizarea soluției de 1,5 M HCl este suficientă durata de 1,5...2 ore de contactare a polimerului cu soluția de HCl.

2. Determinarea concentrației soluției de HCl necesare pentru regenerarea completă a polimerilor

- 45 Probe a câte 0,2 g de polimeri AV-17 și Varion-AD modificați cu compuși de Fe(III) au fost tratate timp de 2 ore cu soluție de HCl cu concentrația 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 și 3,0 mol/l. După 2 ore de contactare cu soluția probele au fost filtrate, spălate cu puțină apă distilată, iar în filtrat a fost determinat conținutul de ioni Fe(III).

MD 2235 C2 2003.08.31

4

Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

5

Concentrația soluției HCl, mol/l	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3,0
Gradul de desorbție a ionilor de Fe(III) din polimerul AV-17, %	90	100	100	100	85	80	70
Gradul de desorbție a ionilor de Fe(III) din polimerul Varion-AD, %	93	100	100	100	100	98	95

Din tabelul 2 rezultă că pentru a elimina complet ionii de Fe(III) din faza polimerilor este necesar de folosit soluția de 0,5...1,5 M HCl.

10

Exemplu de realizare a procedurii de eliminare a compușilor de Fe(III) din faza polimerilor

Probe a câte 0,2 g de polimeri AV-17 și Varion-AD modificați cu compuși de Fe(III) au fost tratate cu 20 ml soluție de 1,5 M HCl timp de 2 ore. Apoi aceste probe au fost filtrate, spălate cu puțină apă distilată, iar în filtrat a fost determinat conținutul ionilor de Fe(III). Gradul de eliminare a ionilor de Fe(III) din polimeri a fost de 100%.

15

(57) Revendicare:

Procedeu de regenerare a anioniților puternic bazici modificați cu Fe(III), **caracterizat prin aceea că** anioniții se tratează cu soluție de 0,5...1,5 M HCl, timp de 1,5...2,5 ore, la temperatura camerei.

25

(56) Referințe bibliografice:

1. MD 810 G2 1998.12.31
2. SU 525464 A 1976.08.20
3. Прохорова А. М. Восстановление утерянной обменной емкости сильноосновных анионитов, Теплотехника, 1961, nr. 5, с. 66

Director-adjunct
Departament Invenții:

JOVMIR Tudor

Examinator:

EGOROVA Tamara

Redactor:

CANȚER Svetlana

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2001 0404		
(22) Data depozit: 2001.12.12		
(51) ⁷ : B 01 J 49/00		
Alți indici de clasificare:		
(54) Titlul : Procedeu de regenerare a anioniilor puternic bazici modificați cu Fe (III)		
(71) Solicitantul : UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD		
Termeni caracteristici :		
a) limba română: Procedeu de regenerare a anioniilor puternic bazici modificați cu Fe (III)		
b) limba engleză: Process for regeneration of strongly basic anionites modified with Fe(III)		
I. Minimul de documente consultate (sistemul clasificării și indici de clasificare Int. Cl. - 7)		
Int. Cl. ⁷ B 01 J 49/00		
1. Baza de date națională 1993-2001		
2. colecția de revistă EA 1994-2001		
colecția de certificate de autor 1973-1991		
II. Literatura tehnico-științifică consultată adăugător la minim de documentație (autori, titluri, editura, țara și data publicării)		
Прохорова А. М. Восстановление утерянной обменной емкости сильноосновных анионитов, Теплотехника, 1961, nr. 5, с. 66		
III. Baze de date electronice consultate (denumirea BD și termen de documentare)		
Bazele de date interne:		
1. BD FIBS(RU)		
Oficiul European de Brevete(ep. espacenet.com)		
SUA(www.uspto.gov)		
Romania(www.osim.ro)		
2. CD-rom(Rusia, SUA)		
IV. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
	MD 810 G2 1998.12.31 SU 525464 A 1976.08.20	1 1
☐ Documentele următoare sunt indicate în rubrica IV		☐ Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data depozit, dar după data priorității invocate
A - document care definește stadiul anterior general		T - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
E - document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat de unul singur
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate sau poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)		Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă divulgare		& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării		2003.06.16
Examinatorul		EGOROVA Tamara